<総説>

(受理：平成 29 年 11 月 6 日)

生物模倣技術に基づく粉体状粘着剤の開発

藤井 秀 司* **

1. はじめに

地球上で、生物は 42 億年以上前に生まれた可能性があることが最近の研究で示されている¹⁾。昆虫は、初めて海から陸に上がった動物であり、陸地が繋がった超大陸パンゲアが形成されていた 3 億年前の地球に既に存在していたことが化石から知られている²⁾。さらに、超大陸が 6 つの大陸に分裂し、恐竜が栄えたジュラ紀、そして白亜紀を通じて昆虫および植物が爆発的に多様化した。その後の大量絶滅期を生き残った生物は、現在の姿へと進化してきた。因みに、現在の我々に近い「ヒト」であるホモ・サピエンスが誕生したのは、“わずか” 数十万年前である。

生物は、生き残り子孫を残すため、物理・化学の法則に基づく試行錯誤を重ね、環境に適応して高効率化、省エネルギー化を可能にする精密な「かたち」や巧妙な「しくみ」を構築してきた。このような生物が有する形態・構造とそれらが生み出す機能、および生物が編み出したプロセスに学び、モノづくりを行うことを「生物模倣技術 (バイオミメティクス)」という。これまでに、生物模倣技術により、オナモミの構造から面ファスナー、ハスの葉の表面構造からヨーグルトのふた、蚊の口吻から痛みのない注射針、カワセミのくちばしの形から新幹線の先頭車両の形状、サメ肌のリブレット構造から水着等が開発されている。その他、生物模倣技術から生み出された製品、技術については成書を参考にされたい^{3~5)}。

これまでに著者らは、昆虫であるアブラムシが編み出した液体粉体化技術に倣い、界面化学、高分子化学を学術基盤として、応力印加により粘着性が発現する粉体状の粘着剤の開発に取り組んできた^{6~13)} (ご参考：<http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/10/liquid-marble-glue-pressure-sensitive-adhesive>; <https://www.newscientist.com/article/dn28489-powdered-glue-goes-on-dry-and-sticks-when-squished/>)。本稿では、まず、液体粉体化技術の基盤となるリキッドマーブルの説明を行い、その後、アブラムシの作製するリキッドマーブル、そして粉体状粘着剤の作製および構造・物性評価について解説する。

2. リキッドマーブルとは

固体粒子が気液界面に吸着することで大気中にて安定化された液滴は、リキッドマーブル (気中液滴型分散体) と呼ばれ、通常サブミリメートルからセンチメートルサイズの直径を有する^{14~18)}。粒子は界面自由エネルギーを駆動力として気液界面に吸着する。これは、界面に粒子が吸着していない (粒子が気中に存在する) 状態と比べ、界面に粒子が吸着した状態の方が、エネルギー的に安定であるためである。界面自由エネルギーが駆動力として働くため、自律的省エネ型のものづくりが可能になり、リキッドマーブル作製技術は、現行の重力支配下における他律的エネルギー消費型のものづくりを見直すきっかけを我々に与えてくれる。リキッドマーブル表面には固体粒子が吸着しているため、液体は基板上に濡れ広がることなく転がり、外部から応力を加えることで内部液の取り出しが可能である。

近年、物理化学の分野において、リキッドマーブルの物

藤井 秀 司

経歴：1998.3 神戸大学工学部応用化学学科卒業, 2000.3 同大学院自然科学研究科修士課程修了, 2003.3 同大学院自然科学研究科博士課程修了, 2003.4-2003.6 神戸大学 学術研究員, 2003.7-2004.7 Sussex 大学(英国) 博士研究員, 2004.8-2006.3 Sheffield 大学(英国) 博士研究員, 2006.4-2013.3 大阪工業大学 講師, 2013.4-2017.3 大阪工業大学准教授, 2017.4- 現在 大阪工業大学教授

専門：高分子化学, 界面化学
趣味：異分野の人間との会話, 落語

*大阪工業大学工学部応用化学科

** 大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研究センター
大阪市旭区大宮 5 丁目 16 番 1 号大阪工業大学 10 号館
〒535-8585

(平成 29 年度日本接着学会進歩賞受賞)

性を中心に活発に研究が行われている。また最近、リキッドマールを微小反応容器として利用する研究が始まっており、内部液中で細胞培養¹⁹⁾、触媒反応²⁰⁾、重合反応^{21, 22)}、血液型診断反応²³⁾を行う研究報告がなされている。また、外部刺激によって崩壊^{24~33)}、色の変化³⁴⁾が起こるセンサーとしても利用可能であることが示されている。さらに、リキッドマールをキャリアとする液体の粘度に依存しない新規液体輸送法も開発されている^{35~37)}。このように最近、学際的に研究が活発化している背景の元、著者らは、リキッドマールを基材として材料化学の観点から機能性材料創出を試みる研究に取り組んでいる¹⁷⁾。

3. アブラムシが作製するリキッドマール

リキッドマールは目新しい気液分散体のように思われるが、自然界に目を向けると、リキッドマールという名称³⁸⁾が付けられるよりはるか昔から、リキッドマールを作製しているアブラムシがいる³⁹⁾。

アブラムシは世界で4千種を含む大きな昆虫のグループで、温帯域であれば世界中に分布しており、作物や樹木の害虫となる種類も多い。アブラムシの群れには、しばしばアリが集まり、アリマキ(蟻牧)という名でも呼ばれる。アリがアブラムシの群れに集まるのは、アブラムシが肛門から分泌する甘い蜜(甘露: honeydew)を食物とするためである(甘露には、その名の通りショ糖が含まれており、人間にも甘く感じる)。アブラムシはストロー状の口を使用し、植物の師管から師管液を餌として吸い上げている。師管液には各種糖類と各種アミノ酸が含まれており、こうした栄養素をアブラムシが取り込んで成長・繁殖する。師管液には、アミノ酸類に比べて糖類が多く含まれており、アブラムシが栄養素を代謝した後も、糖類が過剰となって残る。このためアブラムシは水分とともに過剰に取り込んだ糖類を粘稠な液体である甘露として排泄する。甘露の組成分析の結果、種によってばらつきがあるものの、重量

の0.5%から10%程度が糖で、この内、果糖、ブドウ糖、ショ糖が主要な割合を占めていることが明らかにされている⁴⁰⁾。さらにはメルチトース、トレハロース、その他のオリゴ糖類が含まれる。興味深いことに、アリと緊密な関係を保っているアブラムシでは、アリが好むメルチトースを体内で合成して、アリに与えていることも知られている。甘露中には、20種以上のアミノ酸が含まれており、その構成は師管液中に含まれるアミノ酸構成に近いことが明らかにされている。アブラムシが吸収したアミノ酸の2/3は、アブラムシが利用し、残りの1/3が甘露中に排泄される。

甘露は、アブラムシの肛門から球形の液滴として排出される。アリが常に随伴する場合には、アブラムシが甘露を排出するとすぐにアリがそれをなめとっていく。一方、アブラムシの中には、アリが全く随伴しない種も知られており、このような種では甘露滴をアブラムシが自分で遠くに蹴飛ばしてしまう。甘露は栄養に富んだ液体であるため、アブラムシの群れの内に放出してしまうと、その上にすす病が発生し、黒カビが繁殖しまう。このため光合成が阻害され、アブラムシの寄主植物に悪影響が生じる。こうした悪影響を防ぐために、アリが随伴しないアブラムシは甘露滴をできるだけ遠くに飛ばして、すす病の発生を防いでいると考えられている。

アブラムシの一部のグループ(ワタムシ亜科やヒラタアブラムシ亜科)は、植物の葉に虫こぶ(gall)を形成し、その内部で生活することが知られている。虫こぶは、植物の一部を肥大成長させたもので、球形のコブ状、または葉を巻き込んだ形状を有する。Fig. 1a,bに、アブラムシ(*Eriosoma moriokense*⁴¹⁾)がハルニレ(*Ulmus davidiana* var. *japonica*)の葉を巻き込んで作製した虫こぶを示した。虫こぶは、アブラムシが天敵から身を隠し、師管液を吸汁する、隠れ家および食事の場として機能する。虫こぶのアミノ酸量を分析したところ、通常の葉の組織の数百倍のアミノ酸が蓄積されており、手法は不明であるものの、アブ

Fig. 1 Optical photographs of (a) *Ulmus davidiana* var. *japonica* and (b) gall fabricated by *Eriosoma moriokense*. (c) Optical microphotograph of inside of the gall. Liquid marbles and aphids can be observed.

ラムシは虫こぶに栄養分を集中させていることが明らかになっている。

虫こぶ内で生活するアブラムシにとって、一つ困った問題がある。甘露の処理問題である。虫こぶを作製し、その内部で生活するアブラムシには、アリはほとんど訪問しないため、そのままでは甘露が虫こぶ内部や周辺にあふれかえることになる。しかし、虫こぶを作るアブラムシは、画期的な発明によって甘露の処理問題を解決した。それが甘露を内部液とするリキッドマーブルの作製技術である。虫こぶを作るワタムシ亜科アブラムシは、日本では約40種が知られているが、どれも体が白いワックス様の物質（綿毛）に覆われていることが特徴である（ワックスの繊維が

Fig. 2 Optical micrograph of *Eriosoma moriokense*.

綿のように見えるためワタムシと呼ばれる）（Fig. 2）。アブラムシは、このワックスを甘露滴表面に吸着させることでリキッドマーブルを作製し、粘稠液体を粉体化している。リキッドマーブルの状態である限り、アブラムシの体に甘露がこびりつくことはなく、虫こぶ内の衛生状態は良好で、アブラムシは虫こぶ内を自由に移動することが可能になる（Fig. 1c）。*Eriosoma moriokense*⁴¹⁾ が作製するリキッドマーブルの顕微鏡写真から、リキッドマーブル表面にファイバー状のワックスが吸着している様子が確認される（Fig. 3a, b）。リキッドマーブルの数平均液滴径は $368 \pm 152 \text{ nm}$ （測定リキッドマーブル数 = 2315）と測定され、直径が1 mmを超えるものも観察されている⁴²⁾（Fig. 3c）。

こうしたアブラムシのリキッドマーブルは、風などによりうまれる震動によって、虫こぶの隙間から少しずつ落下していく。いくつかの種の虫こぶでは、リキッドマーブルを捨てるための穴がたいへん小さい。これは外敵の侵入を防ぐための適応だと考えられているが、このような場合には、リキッドマーブルが虫こぶ内に蓄積し続けることになってしまう。興味深いことに、こうした虫こぶを作るアブラムシでは、幼虫が頭の先でリキッドマーブルを押して、虫こぶの穴から外にリキッドマーブルを捨てる、簡単な“労働”が見られる⁴³⁾。液体状態では、虫こぶの外へ甘露を捨てることは非常に困難であるが、リキッドマーブル形状にすることで、小さなアブラムシでも容易に粘稠液体を取り扱うことが可能になる点は興味深い。

Fig. 3 (a) Optical micrograph, (b) schematic diagram and (c) size distribution of liquid marbles fabricated by *Eriosoma moriokense*.

4. 粉体状粘着剤の開発

高粘度液体状高分子である粘着剤は、瞬時に接着する特性を有するため利便性が非常に高く、日常生活において、シール、ラベルとして、さらに我が国の重要産業分野である自動車、電子材料等の先端工業分野においても必要不可欠な材料として使用されている。従来の粘着剤は、フィルム基材に塗布した形態（粘着テープ）およびスプレーによる噴霧形態で利用されているが、そのべたつきのためハンドリング性が低く、利用範囲に制限がかかっているのが現状である。ここで、前節にて述べたアブラムシが作製するリキッドマーブルを思い出していただきたい。アブラムシは、粘稠な液体である甘露をリキッドマーブルにすることで、巣内に濡れ広がることを防ぎ、外部に排出している。このアブラムシの液体粉体化技術にヒントを得て、著者らは、人工の粘稠液体である粘着性高分子の液滴表面を固体粒子で覆ったリキッドマーブルを作製し、粘着剤の粉体化を実現化した⁶⁻¹³⁾ (Fig. 4)。具体的な作製法を以下に示す。まず、粘着性高分子であるポリアクリル酸 *n*-ブチル (PBA) 粒子の水分散体（ラテックス）液滴を、ステアリン酸を用いて表面疎水化処理を行った炭酸カルシウム (CaCO_3) 粒子のパウダー（一次粒子径 80 nm）上において転がすことで、内部液としてラテックスを有するリキッドマーブルを作製した。この際必要であれば、タッキファイヤーも、エ

マルション状態にしてラテックスと混合することでリキッドマーブルに導入が可能である。その後、水を蒸発除去することで、粘着性高分子がコア、 CaCO_3 粒子がシェルを形成する複合粒子（リキッドマーブル粘着剤）を創出した。内部の PBA は、ガラス転移温度を -55°C に有し、室温において粘着性の高粘度液体の状態で存在するが、 CaCO_3 で覆われているため、生成リキッドマーブルは被着体に粘着せず、容易に転がることことができる。また、内部に使用する粘着性高分子は PBA に限定されず、各種機能性モノマーとアクリル酸 *n*-ブチルの共重合体、および他の粘着性合成高分子も適用可能である。ここで、リキッドマーブルを作製する際、直接粘着剤そのものの液滴を CaCO_3 パウダー上に滴下することも可能であるが、粘度が高すぎるため作業性が低く、精密かつ正確な体積の滴を作製しにくい。粘着剤を水分散体状態にすることで低粘度の液体になり、これらの問題を克服できる。さらに、使用する水分散体の体積、固形分濃度をコントロールすることで、リキッドマーブル粘着剤のサイズ、粘着成分と固体粒子成分の重量比を制御することが可能である。因みに、固形分濃度が 51% の PBA ラテックス 15 mL を使用した場合、約 3 mm, PBA と CaCO_3 の重量比が 94/6 のリキッドマーブル粘着剤が作製できる。また、リキッドマーブル表面をコーティングする固体粒子も、表面が疎水的であれば、原理上、どのような粒子でも利用可能であり、シリカ、鉄のような無機粒子、

Fig. 4 Schematic representation of pressure-sensitive adhesion (PSA) powder consisting of particles with soft sticky polymer core and hard nanoparticle shell morphology. After application of shearing stress, adhesion nature appeared because of outflow of inner soft polymer from the hard particles shell. Digital images of such PSA materials are also shown. The PSA shows no adhesion in its original form and flows like a powder. (Inset shows single PSA particle.) Only after application of shear stress it shows its adhesion nature. Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry.

および有機高分子微粒子でもリキッドマーブル粘着剤の作製が可能である。このようにして得られたリキッドマーブル粘着剤の集合体は、漏斗から流れ落ち、流動性を有する粉体として振る舞う (Fig. 4)。この粉体状粘着剤、リキッドマーブル粘着剤に対して、基板に挟む、指で練る、ねじで締めるなど外部応力を加えると、固体粒子からなるシェルが崩壊し、内部の粘着性コア成分が表面に露出するようになり、粘着性が発現する (Fig. 4)。

インデントを用いた圧縮試験を行った結果、0.14 MPa 以上の圧縮応力を印加すると、粘着剤が CaCO_3 粒子のシェ

Fig. 5 Microfocus X-ray computed tomography images of PSA materials (a,b) before and (c,d) after application of external mechanical stress. (a,c) Y-Z cross section and (b,d) 3D images.

ルを破って漏れ出すことで粘着力が向上することを確認した。リキッドマーブル粘着剤へのずり応力印加前後における CaCO_3 粒子の分布状態をマイクロフォーカス X 線 CT システムを用いて評価した結果を Fig. 5 に示す。混練前のサンプルでは、粘着性高分子と大気界面に CaCO_3 粒子凝集体が吸着し、三次元表示から、PBA が CaCO_3 粒子に覆われている様子が確認できる。一方、混練後のサンプルでは、粘着性高分子マトリックス中に固体粒子が部分的に分散し、粘着性高分子が表面に露出している様子が観察される。Fig. 6 には、リキッドマーブル粘着剤 1 粒の、指で混練する前後のタック測定結果を示す。タック測定の際に粘着剤に加える圧力 5.1 kPa において、混練前にはほとんど粘着性が検知できないが (2.0×10^{-3} MPa 未満)、混練後、粘着性 (タック) が発現していることが確認できる。また、加える圧力を高くしていくと、タックが 0.05 MPa から 0.35 MPa に向上している。対照実験として行った、市販の粘着テープ (Scotch[®] Magic[™] Tape 810) を使用したタック試験では、圧力に関係なくタックはほとんど一定値 (約 0.15 MPa) をとっている (Fig. 6b)。この違いは、基材に対する濡れと粘着剤層厚みの違いによるものと考えられる。すなわち、粘着テープでは粘着剤層の厚みが数十マイクロメートルであり、圧力に大きな影響を受けず基材表面に一定面積接触するのに対し、リキッドマーブル粘着剤の場合、1 mm 程度の厚みがあるため、圧力の増加とともに基材に濡れる (接触する) 粘着剤の面積が増加するためだと考えられる。また、リキッドマーブル粘着剤はその厚みのため、糸曳が長く起こり、粘着テープと比べて剥離エネルギーが高くなる。

Fig. 6 (a) Stress-displacement tack curves obtained for PSA liquid marble: (i) before and (ii-iv) after kneading. Pressure applied to PSA liquid marbles: (i, ii) 5.1, (iii) 26 and (iv) 110 kPa. (b) Relationship between pressure applied to PSA materials and maximum stress in tack measurement. Samples: Liquid marble PSA (left bar) before and (left center bar) after kneading, (right center bar) PBA latex film with a thickness of 45 nm and (right bar) commercially available PSA tape (Scotch[®] Magic[™] Tape 810). Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry.

5. おわりに

生物界においてアブラムシが作製するリキッドマール、および工学（界面化学、高分子化学）の観点からリキッドマールを基盤技術として開発した粉体状粘着剤について解説した。界面自由エネルギーの影響を大きく受けるミリメートル次元においてアブラムシが編み出したリキッドマール作製技術は、省エネ型ものづくりであり、大量の電力を必要としない。また、開発した粘着剤は、水・空気・微粒子のみを使用する、環境適応型の機能性材料設計法により合成されている。

粘着・接着は工業において基本技術であるため、その応用・利用範囲は極めて広い。開発した粉体状粘着剤は、現状のフィルム形態、噴霧形態の粘着剤では塗布が叶わない微小空間、入り組んだ空間の接着を可能にし、粘着剤の新規利用分野の開拓を可能にすると期待できる。

豊富な森林と植物・動物、そして河川、湖・沼・池、日本海、太平洋と水産物の恩恵を受け、自然に対する繊細な感覚を持って生活を営んできた我々が、生物と工学を有機的に繋げることで、日本独自の生物模倣技術に基づく機能性材料の創出が可能になると信じている。

謝辞

粉体状粘着剤の作製にあたり、大阪工業大学工学部応用化学科高分子材料化学領域 中村吉伸先生、および学生にお世話になりました。アブラムシの生態、リキッドマールの収集について、北海道大学農学研究院昆虫体系学研究室 秋元信一先生にご教示、お力を頂きました。粘着性発現条件の解明実験を行うにあたり、Max-Planck 研究所（独国）Hans-Jürgen Butt 先生、Michael Kappl 先生にお世話になりました。粉体状粘着剤のマイクロフォーカス X 線 CT 観察、デジタル顕微鏡観察で、島津製作所および株式会社キーエンスにお世話になりました。感謝の意を示したいと思います。本研究は、JSPS 科研費 新学術領域研究「生物多様性を規範とする革新的材料技術 (JP15H01602)」および「元素ブロック高分子材料の創出 (JP15H00767)」、二国間交流事業 共同研究・セミナー（ドイツとの共同研究）、基盤研究 (B) (JP16H04207)、科学技術振興機構 研究成果展開事業 マッチングプランナープログラム (MP27115662992) の助成を受けたものです。

文 献

- 1) M. S. Dodd, D. Papineau, T. Grenne, J. F. Slack, M. Rittner, F. Pirajno, J. O'Neil, C. T. S. Little, *Nature*, **543**, 60 (2017).
- 2) 森直樹, 吉永直子, 網干貴子, 第 II 部 第 1 章 昆虫・植物間の攻防と植物免疫システムの“界面”, 藤崎憲治, 西田律夫, 佐久間正幸 編, “昆虫が拓く未来科学”, 京都大学学術出版会, p.165 (2009).
- 3) “工学と生物学の融合により次世代型のモノづくりを実現するバイオメテックスー生物多様性に学ぶ技術革新”, OHM 2015 年 1 月号, オーム社 (2015).
- 4) ジャニン ベニユス (著), 山本 良一 (翻訳), 吉野 美耶子 (翻訳), “自然と生体に学ぶバイオミミクリー”, オーム社 (2006).
- 5) 赤池 学 (監修), “自然に学ぶものづくり図鑑—かたち・しくみ・動き 繊維から家電・乗り物まで”, PHP 研究所 (2010).
- 6) S. Fujii, S. Sawada, S. Nakayama, M. Kappl, K. Ueno, K. Shitajima, H.-J. Butt, Y. Nakamura, *Mater. Horiz.*, **3**, 47 (2016).
- 7) J. Aron, *NewScientist* 16, 21 Nov. (2015).
- 8) 藤井秀司, 中村吉伸, 秋元信一, 現代化学, **544**, 46 (2016).
- 9) S. Fujii, *Convertech & e-Print*, **6**, 16 (2016).
- 10) 藤井秀司, 中村吉伸, 秋元信一, 工業材料, 64, 56 (2016).
- 11) 藤井秀司, 中村吉伸, 化学, **71**, 72 (2016).
- 12) 藤井秀司, 武内誠治, 枝廣雅美, 吉見 聡, 小暮亮雅, 垂井 泰郎, 笠原萌恵, 安居嘉秀, 中村吉伸, 粉体および粉末冶金, **64**, 121 (2017).
- 13) 藤井秀司, 中村吉伸, 秋元信一, 表面技術, **68**, 3 (2017).
- 14) P. Aussillous, D. Quéré, *Proc. R. Soc. A*, **462**, 973 (2006).
- 15) G. McHale, M. I. Newton, *Soft Matter*, **11**, 2530 (2015).
- 16) C. H. Ooi, N.-T. Nguyen, *Microfluid. Nanofluid.*, **19**, 483 (2015).
- 17) S. Fujii, S. Yusa, Y. Nakamura, *Adv. Funct. Mater.*, **26**, 7206 (2016).
- 18) E. Bormashenko, *Langmuir*, **33**, 663 (2017).
- 19) T. Arbatan, A. Al-Abboodi, F. Sarvi, P. P. Y. Chan, W. Shen, *Adv. Healthcare Mater.*, **1**, 467 (2012).
- 20) D. Wang, L. Zhu, J.-F. Chen, L. Dai, *Angew. Chem. Int. Ed.*, **55**, 10795 (2016).
- 21) E. Sato, M. Yuri, S. Fujii, T. Nishiyama, Y. Nakamura, H. Horibe, *Chem. Commun.*, **51**, 17241 (2015).
- 22) E. Sato, M. Yuri, S. Fujii, T. Nishiyama, Y. Nakamura, H. Horibe, *RSC Adv.*, **6**, 56475 (2016).
- 23) T. Arbatan, L. Li, J. Tian, W. Shen, *Adv. Healthcare Mater.*, **1**, 80 (2012).
- 24) D. Dupin, S. P. Armes, S. Fujii, *J. Am. Chem. Soc.*, **131**, 5386 (2009).
- 25) S. Fujii, S. Kameyama, D. Dupin, S. P. Armes, M. Suzaki, Y. Nakamura, *Soft Matter*, **6**, 635 (2010).
- 26) M. Inoue, S. Fujii, Y. Nakamura, Y. Iwasaki, S. Yusa, *Polym. J.*, **43**, 778 (2011).
- 27) S. Fujii, K. Aono, M. Suzaki, S. Harnasaki, S. Yusa, Y. Nakamura, *Macromolecules*, **45**, 2863 (2012).
- 28) K. Nakai, H. Nakagawa, K. Kuroda, S. Fujii, Y. Nakamura, S. Yusa, *Chem. Lett.*, **42**, 719 (2013).
- 29) K. Nakai, S. Fujii, Y. Nakamura, S. Yusa, *Chem. Lett.*, **42**, 586 (2013).
- 30) S. Yusa, M. Morihara, K. Nakai, S. Fujii, Y. Nakamura, A. Maruyama, N. Shimada, *Polym. J.*, **46**, 145 (2014).
- 31) K. Ueno, S. Harnasaki, E. J. Wanless, Y. Nakamura, S. Fujii, *Langmuir*, **30**, 3051 (2014).
- 32) K. Ueno, G. Bournival, E. J. Wanless, S. Nakayama, E. C. Giakoumatos, Y. Nakamura, S. Fujii, *Soft Matter*, **11**, 7728 (2015).
- 33) K. Nakai, S. Fujii, Y. Nakamura, S. Yusa, *Chem. Lett.*, **44**, 1077 (2015).
- 34) J. Tian, T. Arbatan, X. Li, W. Shen, *Chem. Commun.*, **46**, 4734 (2010).
- 35) M. Paven, H. Mayama, T. Sekido, H.-J. Butt, Y. Nakamura, S. Fujii, *Adv. Funct. Mater.*, **26**, 3199 (2016).
- 36) H. Kawashima, H. Mayama, Y. Nakamura, S. Fujii, *Polym. Chem.*, **8**, 2609 (2017).

- 37) H. Kawashima, M. Paven, H. Mayama, H.-J. Butt, Y. Nakamura, S. Fujii, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **9**, 33351 (2017).
 38) P. Aussillous, D. Quéré, *Nature*, **411**, 924 (2000).
 39) N. Pike, D. Richard, W. Foster, L. Mahadevan, *Proc. R. Soc. B*, **269**, 1211 (2002).
 40) F.A. Klingauf, "Feeding, adaptation and excretion. In Aphids; Their Biology, Natural Enemies and Control, Volume 2A" (A.K. Minks, and P. Harrewijn, eds) , p. 225 Elsevier (1987).
 41) S. Akimoto, *Insecta Matsumuran A*, **27**, 37 (1983).
 42) 笠原萌恵, 秋元信一, 針山孝彦, 高久康春, 中村吉伸, 藤井秀司, 第13回日本接着学会関西支部 若手の会 要旨集, p. 14 (2017).
 43) S. Aoki, *Kontyu*, **48**, 71 (1980).

<Review>

Powdered Pressure-sensitive Adhesives Developed Based on Biomimetics

Syuji FUJII * **

* Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering
Osaka Institute of Technology

** Nanomaterials and Microdevices Research Center
Osaka Institute of Technology

5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka, 535-8585, Japan

(Accepted for publication : November 6, 2017)

Abstract

Liquid marbles are liquid droplets stabilized by solid particles adsorbed to the gas-liquid interface. The liquid marble technology makes it possible to treat the liquid as a non-sticky powder. In nature, certain kind of aphids, small sap-sucking insects, fabricate liquid marbles utilizing honeydew as an inner liquid and wax particles as a stabilizer, and treat the sticky liquid as non-wetting materials. Recently, we developed pressure-sensitive adhesive powder consisting of liquid marbles with an adhesive polymer core and a hard nanoparticle shell morphology based on the liquid marble engineering. The pressure-sensitive adhesive powder shows no adhesion in its original form, and shows its adhesive nature only after application of shear stress. In this review article, we introduce liquid marbles fabricated by aphids. Then, we describe fabrication, structure and adhesive property of the pressure-sensitive adhesive powder.

Key words : Pressure-sensitive adhesives, Liquid marble, Powder, Biomimetics. Aphids