<総合論文>

(受理：2018年12月6日)

芳香族ポリアミドとポリエーテルからなる
ブロック共重合体の精密合成と熱可塑性エラストマーへの展開

芝崎 祐二*

要 旨

アミド系熱可塑性エラストマーのための簡便で迅速なハードセグメントの構築手法、これを用いたブロック共重合体の合成と物性について述べた。ハードセグメントの構築法としては、塩化チオニルを用いる *in situ* カルボキシ基の活性化・ビルディングブロックである N 置換アミノ安息香酸との縮合反応を逐次的に行うことで、分子量分布 1.03 の単分散分子を合成した。これとポリエーテルとの縮合重合を行うことで、マルチブロック共重合体を合成し、熱分析、広角 X 線解析、偏光顕微鏡観察、AFM 観察により、ポリマーフィルム内の相分離挙動とフィルムの物性との相関を研究した。

1. はじめに

熱可塑性エラストマー (TPE) は、溶融成型可能なゴム材料として従来型の架橋ゴムと異なり、再利用性に優れた材料であり、一般にはハードセグメント (HS) とソフトセグメント (SS) からなるブレンドあるいはマルチブロック共重合体である¹⁾。このうち、逐次重合型のエステル、ウレタン、アミド系 TPE は、機械特性、熱安定性、耐油性などに優れ、自動車、電機・電子機器材料として広く利用されている。TPE の特性は、HS ならびに SS の組成比だけではなく、それらの分子量分布に大きく依存することが知られている。すなわち、より狭い分子量分布を持つ HS では、材料内の HS 相の融点が近く、弾性率の温度依存性が小さくなり、力学特性を最大限に発揮できる。L.J.Harrell 等は、異なる鎖長の非水素結合型ウレタン系 HS (1 ~ 5 量体) を個別に合成し、テトラエチレングリコールとのマルチブロック共重合体を合成した²⁾。それらの融点を測定すると、ウレタン HS が *n* 量体の単一物であるとき、HS の融点は明確であるのに対して、1 量体と 2 量体の混合物の場合、それぞれの融点に加え、新たに 3 つ目の融点 (混合相に由来) が現れた。ポリマーの引張伸長試験では、鎖長

の揃った HS および SS を用いた場合と鎖長の揃った HS および揃っていない SS を用いた場合ではほぼ同じ挙動を示すが、HS の鎖長が揃っていない場合には機械特性の大幅な低下が認められた。このことから、HS の鎖長分布を揃えることが TPE の特性により大きな影響を与えると考える。これ以降、多くの研究者たちが HS の揃ったマルチブロック共重合体の合成と TPE 材料への展開を行った^{3~9)}。しかし、いずれの場合においても、逐次重合系 HS の鎖長を揃えることは容易ではなく、多段階で非効率的な合成法が要求される。筆者等は、N-メチルピロリドン (NMP) と塩化チオニルとの反応で得られる Vilsmeier 試薬が、カルボキシ基の定量的な活性化を行い、続くアミンとのアミド化が温和な条件下で進行する反応に着目し、高効率のデンドリマーの合成経路を開発した¹⁰⁾。そこでこの反応を TPE 材料の HS 構築法に応用し、テレフタル酸の活性化、N-アルキルアミノ安息香酸 (ビルディングブロック) との縮合反応、得られる縮合体末端のカルボキシ基の活性化と、続くビルディングブロックとの縮合を繰り返すことで、望みの長さを有する単分散 HS の構築方法を目指した。この非常に簡便で迅速な単分散 HS 合成をテレケリックポリエーテルと重縮合させ、マルチブロック共重合体の構築を行い、その相分離挙動、機能性材料への展開を図った。

* 岩手大学理工学部
岩手県盛岡市上田 4-3-5 〒020-8551
(原稿受付日：2018 年 11 月 19 日)

2. ポリマーの合成

2.1 アミドハードセグメント (PA) の簡便な合成

乾燥 NMP 中に塩化チオニルを添加すると、即座に反応して系中で Vilsmeier 試薬が発生する。¹H-NMR で反応を追跡したところ、この試薬はカルボキシ基と反応し、0℃ 10 分という穏やかな条件下で、系中で定量的に酸クロリドを生成した。さらにこの反応溶液に 4-フェノキシアニリンを加えると 0℃ 10 分ではほぼ完全に縮合反応が進行し

て対応するアミドが得られた。したがって、NMP 溶媒中での塩化チオニルの添加は、カルボキシ基の活性化と続くアミンとの縮合反応を非常に穏やかな条件下で進行させ得る。

この結果をもとに、筆者等はトルイル酸、あるいはテレフタル酸両末端の活性化、4-アルキルアミノ安息香酸ビルディングブロックとの縮合反応を検討し、アルキル鎖長に関わらず、ほぼ定量的に目的化合物が得られることを見出した (Fig. 1, Fig. 2)。

Fig. 1 ¹H NMR spectra of hard segment (RAB_x).

Fig. 2 ¹H NMR spectra of hard segment (MAB_{xx}).

単分散 HS と比較するため、多分散 HS (brMAB₅₋₅) を別途亜リン酸トリフェニル系の縮合剤による一段法にて合成した。これら 2 種類の HS の GPC 溶出曲線ならびに MALDI-TOFMS スペクトル測定結果を Fig. 3 に示す。MAB₅₋₅ の計算分子量は 1500 Da であるが、GPC から見積もられた分子量は 1070 Da、分子量分布は 1.03 であり、非常に分子鎖長が揃った化合物である。一方で、brMAB₅₋₅ の平均数分子量は 1470 であるが、分子量分布は 1.45 と大きな値を示した。これらの化合物の MALDI-TOFMS 測定を行ったところ、MAB₅₋₅ が限りなく単分散であることが分かった。このことから、塩化チオニルによる活性化、ビルディングブロック添加による縮合の繰り返し操作が非常に強力な単分散 HS の構築法となることを示した。

2.2 ポリエーテルとの共重合

迅速で簡便な HS の合成経路を確立したので、次に、SS との共重合化を検討した。SS として非晶性の PPO (ガラス転移温度 Tg=-70℃)、結晶性 PEO (Tg=-35℃、融点 Tm=55℃) を選択した。筆者等は 4-アルキルアミノ安息香酸の自己縮合により一連の N-置換ポリアミドを合成している¹¹⁾。アルキル基が短い場合、主鎖結晶性ポリマーであり、その (Tg, Tm) の値は、メチル (197, 分解温度以上)、プロピル (136, 319)、ブチル (124, 281)、ペンチル (84, 291)、ヘキシル (41, 218)、ヘプチル (46, 観測されず)、オクチル (30, 観測されず) であった。したがって、MAB₅₋₅ は結晶性 HS と期待され、PPO, PEO との共重合体はそれぞれ、結晶-非晶、結晶-結晶性マルチブロック共重合体として興味深い。以降、それぞれのポリマーの合成と特性について詳細に述べる。

3. 直鎖型 poly (MAB₅₋₅-b-PPO) の物性と相分離¹²⁾

PPO との共重合は、HS に両末端カルボキシ基を有する MAB₅₋₅ を、SS に両末端アミノ基を有する PPO₃₂ (M_n=1600, M_w/M_n=1.30) もしくは PPO₆₄ (M_n=3200, M_w/M_n=1.32) を、リン系縮合剤であるジフェニル (2,3-ジヒドロ-2-チオキソ-3-ベンゾオキサゾリル) ホスホネート (DBOP) 用いて NMP 中、室温で 6 時間行った (式 1)。なお、DBOP の代わりに塩化チオニルを縮合剤として用いても問題ない。得られた粘稠な溶液を炭酸水素ナトリウム水溶液に投入し、粘性固体を収率 83% で得た。このポリマーの GPC による分子量測定では、ピークは単峰性で、プレポリマーである HS, SS とともに完全に消費されていることが分かった。また、見積もられた分子量は、M_n=9400, M_w/M_n=1.80 であり、共重合が進行していることを示唆している。Fig. 4 には得られたポリマーの ¹H-NMR スペクトルを示す。1.2 ならびに 3.0 ppm 付近の PPO 由来のシグナルに加えて 7.0 ppm 付近には芳香環由来のシグナルが観測され、またその積分比から、仕込み比通りの組成を有するポリマーが得られていることを確認した。

Table 1 には、HS ならびに SS の組成を変えたブロック共重合体の合成結果をまとめた。いずれの場合にも、分子量は 1 万程度であり、分子量分布は縮合系ポリマーとして典型的な 2 付近となった。冒頭でも述べたように、TPE の性能を大きく左右するのは HS の分子量分布であり、ポリマー全体の分子量分布は重要ではない。したがって今回の合成結果は当初の設計通りである。

HS ならびに SS が共に短い MAB₅₋₅ と PPO₃₂ の組み合わせで合成されたブロック共重合体のフィルムは粘着性で

Fig. 3 GPC profiles and MALDI-TOF MS spectra of HS.

Scheme 1 Synthesis of multiblock copolymer poly(MAB_{x-x}-b-PPO_n) (x=5-10) (n=32, 64).

Fig. 4 ^1H NMR spectra of multiblock copolymer ($\text{MAB}_{5.5}\text{-b-PPO}_{32}$).Table 1 Properties of poly ($\text{MAB}_{x-x}\text{-b-PPO}_n$)^a.

Run	x	n	M_n^b	M_w/M_n^b	Film
1	5	32	9,400	1.8	Sticky
2	6	32	9,100	2.1	Tough
3	6	64	11,600	2.0	Tough
4	7	32	9,400	1.8	Tough
5	7	64	11,000	1.8	Tough
6	8	32	8,800	2.3	Tough
7	8	64	9,000	2.2	Tough
8	9	32	10,000	2.3	Brittle
9	9	64	9,800	2.3	Tough
10	10	32	11,000	1.6	Brittle
11	10	64	12,500	1.6	Brittle

^a) Conditions; NMP (2mL), rt, 6h. ^b) Determined by GPC (NMP containing 0.01M of LiBr, PSt standards)

あったが、それ以外のフィルムでは丈夫なプラスチック状であった。また、HSが長すぎる試料では、フィルムは脆くなり、曲げると割れてしまった。フィルムの特性はHSとSSの割合で決まるが、今回の場合、HSは $x=6-9$ が適切である。

Fig. 5には、得られたポリマーフィルムの動的粘弾性試験 (DMA) 結果を示した。短いHSを有するポリマー ($x=6,7$) では、SSの鎖長に依らず、 -50°C 付近で貯蔵弾性率の低下が始まり、 50°C 前後で流動している。一方、長いHSを有するポリマー ($x=8,9$) では -60°C 付近で貯蔵弾性率の低下が始まり、室温付近ではゴム状平坦域を示し、 80°C 前後で流動が始まった。Tan δ の温度依存性を見ると、短いHSを有するポリマー ($x=6,7$) では、SSの長さによってSSの T_g あるいはHSの T_g のいずれか一方のみが支配的になっている。一方、長いHSを有するポリマー ($x=8$) では、SSならびにHSに由来する T_g がそれぞれ -60°C 、 80°C 付近に同様の大きさで観測されており、相分離が適切に発達している。しかし、HSの T_g は 200°C を超えるはずであり、従って今回のDMAの測定結果からは、ほぼ完全なPPO相とPPOの侵入を許したMAB相に分離している様子がうかがえる。

Fig. 6には、poly ($\text{MAB}_{x-x}\text{-b-PPO}_n$) の応力ひずみ曲線では、HSが長すぎる試料 ($x=8,9$) の場合、フィルムは硬いプラスチック様の挙動を示した。一方、 $x=6,7$ の試料では、フィルムは非常に柔軟であり、伸びは最大で600%弱まで

Fig. 5 DMA analysis of poly ($\text{MAB}_{x-x}\text{-b-PPO}_n$).

示した。以上の結果より, poly(MAB_{x-x}-b-PPO_n) のフィルムでは, x=7 のフィルムが良好なエラストマー特性を示す可能性がある。しかしながら, DMA の結果でも触れたが, 今回用いた poly(MAB_{x-x}-b-PPO_n) 系試料では, フィルムの特性は HS および SS の長さに敏感に反応し過ぎてしまい, TPE フィルムの設計には適切ではない。解決すべき一つの課題は, 生成するブロック共重合体の数平均分子量が 1 万程度で止まってしまい, 高分子量化が達成できなかったことである。そこで, より高分子量化が容易で, より強固な HS 間のパッキングが期待できる 3 本鎖 HS を合成し, これと PPO との共重合を検討することとした。

4. 分岐型 PA-b-PEO の物性と相分離構造¹³⁾

3 本鎖 HS の合成戦略として, 中心化合物をテレフタル酸からトリメシン酸に変更した (式 2)。カルボキシ基の活性化ならびにビルディングブロックとの縮合はこれまで同様, 塩化チオニルを用いる連続的反応手法を適用した。また, N-メチル置換の MAB に加えて, N-ベンジル置換体である BAB を用いたポリマーの合成も併せて検討した。これは MAB ベースの HS より, BAB ベースの HS の方が, 結晶性が高いためである。ブロック共重合体の生成は ¹H-NMR により確認した。

MAB 系ポリマーの重合結果を Table 2 にまとめた。この重合系は A₂B₃ 型であり, 条件によっては容易にゲル化する (Table 2, run 1,2)。ゲル化を回避するため, 重合を希釈下で, 且つ官能基の仕込み比を調整して行った。その結果, GPC による分子量の測定から, M_n=11000 ~ 25000 と, 直鎖型と比較して非常に高い分子量を達成することができた。

Fig. 6 には DMA の測定結果を示した。左図が MAB ベースのポリマーの測定結果である。SS が短いポリマー (n=32) では最初の貯蔵弾性率の低下が -50℃ 付近とやや高温側から始まっており, さらにゴム状平坦領域も明確ではない。一方, SS が長いポリマー (n=64) では低温側の T_g が -50℃ より低温側で現れるとともに, 特に Poly (TMA-3MAB₅-b-PPO₆₄) のサンプルにおいては, 直鎖型では高々 80℃ 付近までしか見られなかったゴム状平坦領域が, 100℃ 以上でも明確に認められた。より HS の結晶性が高いと期待された BAB 系のフィルムでは, 分子量が 9400 とやや小さかったためか, 二段目の T_g は 50℃ 付近と低めに現れ, 直鎖型と比べた場合, 熱物性の大きな改善は認められなかった。

ところが, 引張試験を行ったところ, 直鎖型ポリマーとは明確な差異が認められた。Fig. 7 に, これら 3 本鎖 HS ベー

Scheme 2 Synthesis of A₂B₃ branch type multiblock copolymer.

Table 2 Synthesis of branch type multiblock copolymer poly (TMA-3MAB₅-PPO)^a.

Run	TMA-3MAB ₅ /mmol	PPO /mmol	DBOP (equiv) ^b /mmol	Feed TMA-3MAB ₅ / PPO	Yield ^c /%	M _n ^d	M _w /M _n ^d
1	0.13	0.20 ^e	0.48 (1.2)	0.65	72.8	gel	gel
2	0.20	0.20 ^e	0.72 (1.2)	1.00	79.3	gel	gel
3	0.20	0.40 ^e	0.72 (1.2)	0.50	79.9	17,000	4.2
4	0.20	0.60 ^e	0.72 (1.2)	0.33	75.7	18,000	11.3
5	0.13	0.20 ^f	0.48 (1.2)	0.65	73.6	11,000	4.0
6	0.20	0.20 ^f	0.72 (1.2)	1.00	81.2	15,000	2.4
7	0.20	0.40 ^f	0.72 (1.2)	0.50	94.5	25,000	3.7

^a) Conditions; NMP (2 mL), rt, 6 h. ^b) Equivalent to COOH in TMA-3MAB₅. ^c) NaHCO₃-insoluble part.

^d) Determined by GPC (NMP containing 0.01 M of LiBr, PSt standards). ^e) M_n = 2000 ^f) M_n = 4000

Fig. 6 DMA analysis of 3-armed HS-based block copolymers.

Fig. 7 S-S curves of 3-armed HS-based block copolymers.

スのブロック共重合体フィルムの引張試験結果を示す。直鎖型ポリマーでは、破断伸びが最大でも600%弱であったのに対して、3本鎖ベースのポリマーでは1500%の大きな破断伸びを示した。また、S-S曲線はよりエラストマーに典型的なS字型を示しており、3本鎖のブロック共重合体が直鎖型と比べてTPEとしての特性に近づいた。

5. poly (MAB₅₋₅-b-PEO) の物性と相分離構造¹⁴⁾

前項までは結晶性HSと非晶性SS (PPO) からなるブロック共重合体の合成と物性について検討を行った。本項では結晶性HSならびに結晶性SS (PEO) からなるブロック共重合体の合成と物性について述べる。

ポリマーの合成はPPO系ブロック共重合体の合成と同様に行った。ただし、PEOのNMPに対する溶解性がやや低かったことから、重合温度を70℃とした。Fig. 8にマクロモノマーであるPEOならびに得られたポリマーの¹H-NMRスペクトルを示す。マクロモノマーのスペクトルでは2.65 ppm付近に末端アミノ基のα水素由来のシグナルがトリプレットで観測された。一方、ブロック共重合体

のNMRスペクトルではこのシグナルが完全に消失し、新たに3.30 ppm付近にアミドに隣接するプロトンのシグナルが観測された。また、共重合後、単離したポリマーをGPCにて分子量を測定したところ、ピークは単峰性を維持したまま高分子量側にシフトし、出発物質であるマクロモノマー由来のピークはほぼ消失していた。これらのことから、目的とするブロック共重合体の生成を確認した。

Table 3に、様々なHS, SSを用いた共重合の結果を示す。いずれの重合においても、HSならびにSSの仕込みモル比を1:1としたところ、ほぼ同様の組成を有する淡黄色のポリマーが収率43–74%で得られた(ただしRun 8のポリマーは茶褐色であった)。これらのポリマーはメタノールに溶解することから、水に析出させて回収したが、特に低分子量体は末端基の影響で水への親和性が高く、細かな分散液となり、回収が難しかったため、全体として収率が低下している。水素結合性HSであるAB₁₋₁では、重合中にポリマーが沈殿してきたため、重合度は小さい。非水素結合性HSであるMAB₁₋₁では、溶解性の向上が図られ、ポリマーの分子量は増大した。しかしながらこれら短い

Fig. 8 ^1H NMR spectra of (a) PEG and (b) poly(MAB_{5.5}-b-PEG8k) in DMSO- d_6 .

Table 3 Synthesis of PA-PEO copolymers.

Run	Segment		Feed		Yield (%)	$M_n^{(a)}$	$M_w/M_n^{(a)}$	Composition MAB : PEG	Film ^{b)}
	Hard	Soft	MAB	PEG					
1	AB ₁₋₁	PEG3350	1	1	52	8,800	1.8	1 : 1.25	B
2	AB ₁₋₁	PEG8000	1	1	59	15,000	2.0	1 : 1.04	B
3	MAB ₁₋₁	PEG3350	1	1	69	19,000	2.1	1 : 0.84	B
4	MAB ₁₋₁	PEG8000	1	1	76	29,100	2.0	1 : 1.08	B
5	MAB ₅₋₅	PEG3350	1	1	66	22,500	1.8	1 : 0.82	F
6	MAB ₅₋₅	PEG8000	1	1	64	24,900	1.8	1 : 0.92	F
7	MAB ₅₋₅	PEG10000	1	1	59	27,400	1.9	1 : 0.78	F
8	brMAB ₅₋₅	PEG8000	1	1	43	22,500	1.9	1 : 0.92	B
9	MAB ₁₀₋₁₀	PEG3350	1	1	73	11,700	2.2	1.00 : 1.00	F
10	MAB ₁₀₋₁₀	PEG8000	1	1	70	22,100	1.8	1.00 : 0.97	F
11	MAB ₁₀₋₁₀	PEG10000	1	1	74	29,200	1.9	1.00 : 0.94	F

^{a)} Determined by GPC (NMP containing 0.01 M of LiBr, PSt standard). Film property; B;brittle, F: flexible.

HSを持つポリマーフィルムは韌性に乏しく、2つに折り曲げると容易に割れてしまった。一方、HSが長いMAB₅₋₅やMAB₁₀₋₁₀では分子量の大きなポリマーを合成することができ、それらのフィルムは高い韌性を示した。ウレタン系やアミド系エラストマーでは、水素結合が物性を支配する要因となりうる一方で、強すぎる凝集力はポリマーの合成過程を十分に吟味しない限り高分子量体を得ることが難しいことがこの結果からも理解される。興味深いことは、分子量分布の揃っていないHSであるbrMAB₅₋₅ベースのブロック共重合体フィルムである。このポリマーの数平均分子量は2万を超えており、他のMAB_{x-x}系ポリマー同様、韌性のあるフィルムが得られると予想されたが、実際に得

られたフィルムは褐色で脆かった。Fig. 3に示すように、HSには大きな分子量のアミド鎖に加え、非常に低分子量のジカルボン酸ユニットが存在する。ジアミン末端を有するPEO鎖と共重合させる際に、この大きな分子量分布が定量的な共重合反応を阻害し、反応できないアミン末端が重合中もしくはフィルム作製中に酸化し、褐色を呈する原因になったと考えられる。また、HSの長さが揃っていないことから、HSの結晶化が阻害され、PEOの独占的な結晶相が発達し、フィルムが脆化したのではないかと考えられる。

フィルムの熱機械特性を理解するためDMA測定を行った。Fig. 9には各種PA-PEOフィルムのDMA測定結果を示

Fig. 9 DMA curves of PA-PEO block copolymer films.

す。Table 3において脆いフィルムとなった poly (AB₁₋₁-b-PEO8k), poly(MAB₁₋₁-b-PEO8k), poly(brMAB₅₋₅-b-PEO3k) のサンプルでは、50℃付近でフィルムが破断した。一方、HSが非水素結合性で十分な長さがあり、その分布の揃っている MAB₅₋₅ や MAB₁₀₋₁₀ ベースの共重合体フィルムでは、-35℃付近ならびに 55℃付近での貯蔵弾性率の低下、55-160℃でのゴム状平坦領域が認められた。これらの温度はそれぞれ、PEO 鎖の T_g , T_m , MAB_{x-x} 鎖の T_g と帰属できる。特筆すべきは、poly(MAB_{x-x}-b-PPO) サンプルにおいて、-60℃に PPO の T_g 、80℃付近に可塑化した poly(MAB_{x-x}) の T_g が観測されたが、PEO 系のサンプルでは、poly(MAB_{x-x}) の T_g は期待された値と同程度の 200℃付近に観測された。これらの結果は、poly(MAB_{x-x}-b-PEO) では、PEO 鎖と MAB_{x-x} 鎖がほぼ完全に相分離し、独立したドメインを形成していることを示唆する。また、フィルムが均

一で十分な強度を示したことから、相分離が通常のブロック共重合体でみられるような良分散型である。

DMA の結果はポリマーフィルム内部にマイクロ相分離構造体が形成していることを強く示唆するものであった。そこで、poly(MAB₅₋₅-b-PPO) と poly(MAB₅₋₅-b-PEO) でどの程度、フィルムの相分離構造が異なるのかについて調べる目的で AFM を測定し、フィルムの表面モルフォロジーを観測した (Fig. 13)。PPO 系フィルムにおいては大きな凝集構造体が認められるものの、明確ではなく、相分離構造体であるかどうか判断できない。一方で、PEO 系フィルムの AFM 像を見ると、繊維状に発達した形状が認められた。これは PEO 単体でも観測されることから、この構造体は PEO 球晶のフィブリルであると帰属できる。PEO 単体では、フィブリルは高度に発達していたが、共重合体では断続的に途切れている。PEO 鎖の短い Poly(MAB₅₋₅-

Fig. 10 AFM images of poly(MAB₅₋₅-b-PPO₆₄) (left) and poly(MAB₅₋₅-b-PEO₂₂₇).

b-PEO3k) フィルムでは、PEO のフィブリルではなく、MAB₅₋₅ に帰属可能な凝集構造体が観測されたことから、HS と SS の組成によって、これら 2 つの凝集構造、フィブリル構造が混ざり合った共構造体を形成していると言える。

フィルムの内部の形状を調べるため、WAXD 測定を行った。Fig. 10 には、HS ならびにブロック共重合体の WAXD 測定プロファイルを示す。プロファイル最上段を見ると、HS である MAB₅₋₅ は明確な結晶構造をとっていない。また、偏光顕微鏡 (POM) 観察から、PEG 単体では明確な球晶を形成していることがわかる。POM 画像を見ると、共重合体において、poly(MAB₅₋₅-b-PEO) では 25℃ ならびに 80℃ の両温度において異方性構造体が認められ、250℃ では等方相に転移している。一方、HS の分子量が揃っていないポリマー poly(brMAB₅₋₅-b-PEO8k) では、室温では PEO に由来する結晶構造体が観測されるものの、80℃ では等方相に転移しており、HS が結晶相を形成していないことがわかる。以上の結果は WAXD 観察からも支持される。すなわち、poly(MAB₅₋₅-b-PEO) に限り、MAB の凝集構造体と PEO 結晶構造体が室温付近で共存している。

以上の精密ブロック共重合体の合成と構造解析をもとに、フィルムを作製し、その特性を観察した。室温におけるフィルムの引張試験では硬いプラスチック様の特性を示した一方で、PEO の融点以上の温度では TPE に特有の S 字曲線を示した (引張り強度 ~ 3MPa, 破断伸び ~ 300%)。次にフィルムを加熱して軟化させた状態でガラス棒に巻き付け、冷却し、らせん形状を作製した。この記憶された構造は再度の加熱により容易に消去された。合成したポリマーを用いて、この形状記憶特性を調べたところ、PEO 相と MAB 相の共結晶構造体のみが良好な形状記憶特性を示し、どちらか一方の構造体が支配的なサンプルでは特性が現れなかった。

6. まとめ

以上、本研究では非常に簡便で迅速な単分散アミド HS の構築法、ならびにこれを用いたブロック共重合体の合成と相分離挙動、形状記憶樹脂への展開について概説し、分子鎖長の揃った HS が TPE 特性、形状記憶特性に大きく寄与することを証明した。今後実用化を目指してさらなる研究を継続していきたい。

Fig. 11 WAXD profiles (left) and POM images (right) of HS and PA-PEO block copolymers.

Fig. 12 Shape memory effect of poly(MAB₅₋₅-b-PEO film).

謝辞

本研究は平成 26 年度北東北国立 3 大学連携推進研究プロジェクトによって行われました。秋田大学寺境光俊先生、弘前大学澤田英夫先生、岩手大学大石好行先生との共同研究の成果であり、ここに謝辞を示します。また、塩化チオニルを用いた高効率反応は東京工業大学名誉教授上田充先生の研究室における成果であり、ここに謝辞を示します。オリゴアミドの精密合成と結晶構造解析では、埼玉大学藤森厚裕先生との共同研究の成果であり、ここに深く感謝いたします。

文 献

- 1) R. J. Gaymans, *Prog. Polym. Sci.*, **36**, 713 (2011).
- 2) L. J. Harrell, *Macromolecules*, **2**, 607 (1969).
- 3) G. L. Wilkes, S. L. Samuels and R. Crystal, *J. Macromol. Sci., Part B: Phys.*, **10**, 203 (1974).
- 4) J. A. Miller, S. B. Lin, K. K. S. Hwang, K. S. Wu, P. E. Gibson and S. L. Cooper, *Macromolecules*, **18**, 32 (1985).
- 5) R. J. Gaymans and J. L. de Haan, *Polymer*, **34**, 4360 (1993).
- 6) K. Bouma, G. A. Wester and R. J. Gaymans, *Polym. Sci. Eng.*, **41**, 1173 (2001).
- 7) G. Perego, M. Cesari, G. Della Fortuna and J. St, *Appl. Polym. Sci.*, **29**, 1141 (1984).
- 8) J. M. Van der Schuur and R. J. Gaymans, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **44**, 4769 (2006).
- 9) D. Husken, T. Visser, M. Wessling and R. J. Gaymans, *J. Membr. Sci.*, **346**, 194 (2010).
- 10) I. Washio, Y. Shibasaki, M. Ueda, *Macromolecules*, **38**, 2237 (2005).
- 11) Y. Shibasaki, Y. Abe, N. Sato, A. Fujimori and Y. Oishi, *Polym. J.*, **42**, 72 (2010).
- 12) T. Mori, S. Masukawa, T. Kikkawa, A. Fujimori, A. Satoh, K. Matsumoto, M. Jikei, Y. Oishi, Y. Shibasaki, *RSC Adv.*, **7**, 33812 (2017).
- 13) S. Masukawa, T. Kikkawa, A. Fujimori, Y. Oishi, Y. Shibasaki, *Chem. Lett.*, **44**, 536 (2015).
- 14) Y. Shibasaki, T. Mori, A. Fujimori, M. Jikei, H. Sawada, Y. Oishi, *Macromolecules*, **51**, 9340 (2018).

<Comprehensive Paper>

Controlled Synthesis of Poly (amide)-b-Poly (ether) Multiblock Copolymers Having Monodisperse Hard Segment, and Their Application to TPE Materials

Yuji SHIBASAKI*

*Department of Chemistry & Biological Sciences,
Faculty of Science & Engineering, Iwate University
4-3-5 Ueda, Morioka, 020-8551, Japan
(Accepted for publication : December 6, 2018)

Abstract

This paper describes the efficient and powerful synthetic method of monodisperse oligoamide hard segment, and its application to multiblock copolymer synthesis. The SOCl₂ with amide solvent activation reagent for dicarboxylic acid compounds was utilized for the controlled synthesis of the monodisperse oligoamide. The synthesis of well-defined oligoamide was confirmed by GPC, NMR, and MALDI TOF-MS spectroscopy. The obtained hard segment was polymerized with PPO or PEG having amine functionalities at the both ends, affording the corresponding multiblock copolymers. The thermoplastic elastomeric properties were studied, and the shape memory effect was found on PEG-based materials. These polymer films also showed good moisture responsive behavior within just 10 s upon exposing only one of its surfaces to humid air.

Key words : multi block copolymers, thermoplastic elastomers, poly (ethylene glycol), shape memory, moisture responsive

(Received : November 19, 2018)