木質構造における耐力壁の許容耐力の決定法と 開口をもつパネル状木質壁体のせん断耐力 の推定法とに関する提案

——木質構造の新らしい設計体系確立のための提案と考察（第5報）——

正会員 杉 山 英 男*

§ 1. 概 説

「木質構造」という言葉を、筆者は次のように定義したいと考えている。すなわち、木質パネル構法、北米の木造構法、北欧の校倉式構法、集成材構造などが互に刺戟影響し合い、わが国在来の木造構法と融合して作り出す、新しい構造システムであると。

木質構造の特色は次述の諸点にあり、その主流をなすものは木質パネル構法であろう。

① 材料的に、木材の他に合板、集成材、そのほかの木材二次加工品が構造上主要な部位に頻用される。

② 構法的には、柱や筋かい、ときには横架材さえないものが多い（木質パネル構法や校倉式構法など）。

③ 接合に接着剤が頻用される。

これらの特徴は、在来構法の木構造と異質であり、別な観点から構造耐力を検討評価しなければならぬことを指唆している。しかし一般に現在の所は資料の集積に手一杯で、本格的にこの問題をディスカスする段階に至っていない。

このような実情に鑑み、本報告では、木質構造の構造耐力評価上最も重要と考えられる耐力壁の許容耐力を決定する方針の提案を試み筆者の論点を明かにするとともに、われわれが現在包懷している、耐力壁のせん断試験の方法論についての悩みを洗い出してみたい。

一方木質パネル構法（最近のプレファブ住宅と称されるものの多くはこれに属する）の耐力壁要素であるパネル状木質壁体（現在は木材下地フレームに合板を貼ったものが最も多い¹⁾）に開口部がある場合、開口部の形状寸法とせん断耐力の関係を与える推定式の提案を試みた。

上述の推定式の提案を試みた理由は次の通りである。一般に木質パネル構法のプレファブ住宅の設計においては、盲パネルだけを耐力壁と見做し、開口を有するパネルは耐力壁と見做さずその存在を無視している。そして

この考え方は漸次慣習化されつつある。しかし開口を持つパネルといえどもかなりのせん断耐力と剛性を有することは自明であり、安全サイドに立つことを口実にして開口を持つパネルを非耐力壁と見做すことは不経済かつ不合理である。この不合理を容認していることが、木質パネル構法、ひいては木質構造の耐力壁のせん断試験の方法と許容耐力の決定方針をあいまいな筋の通らないものになっている。開口パネルのせん断抵抗を無視する設計方針を招来した最大の理由は、多種多形式の開口パネルのせん断試験の実施に時間と労力をとられるのを厭うからで、この禍根を断つために、盲パネルのせん断耐力を知れば、開口パネルのそれが推定できる式の提案を試みたのである。

§ 2. 木質構造の耐力壁の許容耐力

2.1 許容耐力の決定方針

木質構造の第一の特徴は、屋根や壁の重量が減少していることである。したがって水平力としては、地震力よりも風圧力の方が支配的である。第二には、建物全体としての剛性が在来木造より遥かに大きいことである。

建築基準法施行令第46条には、衆知のように所謂「壁率の規定」が盛り込まれている。この規定に用いられている耐力壁の有効倍率の値は、久田²⁾らの実験を基にし、耐力壁のせん断ひずみが約1/60のときの耐力を許容耐力とするという立場に立脚している。しかし一般に、木質パネル構法の耐力壁パネルはかなり剛で、せん断ひずみ1/60に達する前に破壊してしまうものが多い^{3),4)}。一方校倉式や縦羽目式の柱のない輸入構造は、在来の日本的耐力壁と同程度ないしはそれ以上に大きなせん断変形を示す。

施行令に規定された壁率の計算法を肯定する立場をとるとき、種々のせん断挙動を持つ耐力壁の許容耐力を、ある一つの値のせん断ひずみに対応するせん断荷重だけから決めるのは芸が粗いように思う。剛でない耐力壁についてはせん断ひずみ1/60程度、木質パネル構法の耐力壁に対しては1/100程度と2本立てで考える立場もあ

* 明治大学教授・工博

（昭和46年3月3日本稿受理・討論期限昭和46年11月末日）

るが、筆者は必ずしもそれに満足していない。せん断試験の方法(2.2 参照)を確立した上で、次の諸量のうちの最小値をもって許容せん断荷重とすることを提案したい。

- ① せん断ひずみ r に対応するせん断荷重
- ② 最大せん断荷重の $1/m$
- ③ 最大せん断荷重時のせん断ひずみ(終局せん断ひずみ)の $1/n$

ただしせん断ひずみ $1/200$ 以下で破壊するようなもろさは耐力壁として不適と考える。

破壊までの plastic flow が大きい耐力壁では、②と③の小さい方の荷重が、塑性領域に属する確率が高いので、耐力壁を同一挙動の下に長く使用したいという方針(弾性設計的な)に反する恐れが多い。①の条件はそれを防ごうとする役割のものである。①で決る荷重が、生じたせん断変形がほぼ recoverable なような領域に属し、かつ②と③のうちの小さい方の荷重よりも小さくなることを、①の条件に期待する訳である。

次に、もろくて、破壊までのせん断変形量が小さいものにおいては、②と③のうちの小さい方の荷重と、①で決る荷重をくらべると前者の方が小さく多分弾性的な領域に属するであろう。

①の r の値としては、 $1/200$ または $1/200 \sim 1/100$ の範囲のある値が妥当だと考えている。 $r \geq 1/100$ では、より小さいせん断変形で破壊してしまうものがあり、適当ではないと考える。試案的に $r=1/200$ を提案したい。

なお、②の条件は、許容せん断荷重の終局荷重に対する安全率を明かにするためのもの、③の条件は、破壊に達するまでの変形に粘りを持たせるためのものである。試案的には、 $m=1.5$ 、 $n=2$ 程度を考えたい。

2.2 せん断試験の方法

プレファブ住宅のように、構成材料とその断面寸法、

配置方法などが規格化されていて、建物全体の実大試験の結果の普遍応用性が高く、かつ量産品の品質管理という立場を考えると、標準タイプのものについて全体試験を行ない、耐力壁の耐力を確認しておくことが望ましい。しかし全体試験を行なっても壁パネルのユニットについてせん断試験を行なう必要はあると考えている。

壁パネルは、壁の水平長さが長い程、壁の単位長さ当りのせん断耐力が大きいという傾向があるから、壁の水平長さが一番小さいユニットまたはそれを含む二種類以上のユニットについて試験を行なう必要がある。

最も問題になるのは試験方法である。アメリカの試験方法は Fig.-1(b) のようないわゆる ASTM 方式で、壁パネルが浮上ろうとするサイドに鉛直ロッドが配してある。これは一つには壁パネルに純粋せん断に近い変形を与えようとする企図であり、第二には現実の建物では鉛直荷重が作用しており、これが壁パネルの浮き上りがある程度抑制しているののでその効果を試験方法の中に導入しようという意図によると思われる。

一方パネル状の木質パネルを対象として、わが国では、筆者らの前報⁹⁾の Fig.-5 のような試験方法が一般化されつつある。すなわち土台、布基礎と壁パネルの連結条件をできるだけ設計・施工条件に近からしめた上で、壁パネルの頂部に水平力を加える方法である。鉛直ロッドは用いない(Fig.-1(a) 参照)。

日米両者の試験方法を比較すると、わが国のものは終局耐力の点で実用よりも酷な値を、アメリカのものは実際よりも甘い値を与えるのではないかと考えられる。

わが国の試験方法は、鉛直荷重が壁パネルの浮き上りを抑えるのに役立っている影響をとり入れていない点で安全サイドに過ぎる。また壁パネルの浮き上ろうとするサイドの脚部仕口付近の破損^{*}が、壁パネルの耐力を支配し、パネルの下地フレームやフェース材の影響が現われない不合理性を招来している⁹⁾。試験法が木質壁パネルの開発方向を曲げているのではないかと案じている。

水平力を受けたときの建物全体の変形、それと個々の壁パネルの変形との関係を明かにした上で、鉛直荷重の存在の影響をとり入れ、日米の試験方法の適否を実験的に検討すべき時期に直面していると思う。

目下の所は、検討資料不足で優劣を断じ難い。安全サイドにあるという理由から、当分は日本式の試験方法を tentative method として採用しておくより仕方があるまい。

^{*} 縦枠と下枠の仕口の破損、下枠の折損、アンカーボルトの座金の下枠へのめり込み等

Fig.-1 Mechanism of Shear Racking Test for Wall Panel
[壁パネルのせん断試験のメカニズム]

§ 3. 開口をもつパネル状木質壁体のせん断耐力推定式

ここでは開口部を有するパネル状木質壁体における、開口の形状寸法とせん断耐力との関係を与える推定式の提案を試みる。

Fig.-2(a) に示す盲パネルの頂部水平変位 δ_0 は、パネルのせん断変形のみ支配され曲げ変位の影響は無視できるとする。この仮定は、前報告⁹⁾の経験からみて大過ないもので、下地フレームの構成法とは無関係に、現在市販の厚さ約 7 cm 以上の合板貼り壁パネルに適用可能と考えられる。厚さ 7 cm 以下の壁パネルの出現は殆んど予想されないため、この仮定の一般性は極めて大きい。

次に Fig.-2(b) の縦スリット型開口を有する壁パネルの頂部水平変位 δ_1 は、左右の袖壁部分 W_1, W_2 のせん断変形のみ支配されると仮定する。

Fig.-2(c) の窓型開口を有する壁パネルは上下のたれ壁、腰壁部分が十分剛でせん断変形を示さず、頂部水平変位 δ_2 は、窓開口の左右の袖壁部分 b_1b_2, b_3b_4 のせん断変形のみ影響されると仮定する。たれ壁、腰壁部分並びに b_1b_2, b_3b_4 部分のせん断剛性の度方が上記の条件を満足することが前提であるのに注意。

Fig.-2(d) のドア型開口を有する壁パネルは、たれ壁部分がせん断変形を無視できる程剛性が大きく、頂部水平変位 δ_3 はドアの左右の袖壁部分 c_1c_2, c_3c_4 の

せん断変形のみ支配されると仮定する。

上記の仮定に基づくと、一定の水平力 P が作用したときの各壁パネルの頂部水平変位は、盲パネルの頂部水平変位 δ_0 を基準として次のように表わされる。

頂部水平変位

$$\left. \begin{aligned} \text{縦スリット型: } \delta_1 &= \frac{P/l_1}{P/l_0} \delta_0 = \frac{l_0}{l_1} \delta_0 \\ \text{窓} \quad \quad \quad \text{型: } \delta_2 &= \frac{P/l_2}{P/l_0} \cdot \frac{H_2}{h} \delta_0 = \frac{l_0}{l_2} \cdot \frac{H_2}{h} \delta_0 \\ \text{ド ア ー 型: } \delta_3 &= \frac{P/l_3}{P/l_0} \cdot \frac{H_3}{h} \delta_0 = \frac{l_0}{l_3} \cdot \frac{H_3}{h} \delta_0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (1)$$

各壁パネルに対するせん断ひずみはそれぞれ $\delta_0/h, \delta_2/h, \delta_3/h$ であるから、開口を持つ各壁パネルのせん断剛性 G_V, G_W, G_D は盲パネルのせん断剛性 G_0 を基準として次のように表わされる。

せん断剛性

$$\left. \begin{aligned} \text{縦スリット型: } G_V &= \frac{\delta_0}{\delta_1} G_0 = \alpha_V G_0 \\ \text{窓} \quad \quad \quad \text{型: } G_W &= \frac{\delta_0}{\delta_2} G_0 = \alpha_W G_0 \\ \text{ド ア ー 型: } G_D &= \frac{\delta_0}{\delta_3} G_0 = \alpha_D G_0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (2)$$

ここに $\alpha_V = l_1/l$

$$\alpha_W = \frac{l_2}{l_0} \cdot \frac{h}{H_2}$$

$$\alpha_D = \frac{l_3}{l_0} \cdot \frac{h}{H_3}$$

なお式 (1), (2) において、縦スリット型に対する δ_1 と G_V だけが実験結果と合わない (h が $l_1/2$ に対し相当大きい場合) ことについては次報で明かにする。

つぎに壁パネルの終局状態としては、パネル表面材と下地フレームとの接合用媒体 (本報告の実験では、合板と下地フレームを接着する接着剤がこれに当たるが、一般論としては釘、ボルト等の接合用金具も含む) の破壊または大破損、壁パネルを構成する表面材、下地フレームの破壊等を考えることとし、終局せん断耐力は、盲壁パネルでは壁の水平長さ、窓を有する開口パネルでは腰壁部 (通常の窓台高さの場合腰壁部の水平せん断剛性はきわめて大きいから、大ていの場合腰壁部を剛体的に見て差し支えない) の水平長さに比例すると考える。この考え方は次の理由に基づく、

盲壁パネルまたは窓を持つ壁パネルに水平力が作用したとき、パネル下辺には Fig.-3(a) に示すような反力が生ずると考えられる。アンカーボルトに生ずる引張反力により Fig.-3(b) に示すようにパネルの下桟と表面材との間にせん断応力 τ が生じ、 τ が分布する下桟の間は多分 AM 間 (Fig. 3(a) 参照) であろう。しかし下桟に沿いせん断応力が等分布するのか、あるいは他のどのような形で分布するかは予測できない。しかし一つ

Fig.-2 Deformation of Wall Panels Subjected to Horizontal Force

[水平力を受けたときの壁パネルの変形]

Fig.-3 Assumption of Stress Distribution at the Bottom of Wall Panel

[壁パネルの下端における応力分布の仮定]

の決った分布状態の下におけるせん断応力の最大値は、引張反力 V ，したがって AM 間の距離 $l/2$ （結局は l ）に比例すると考えられよう。パネル下枠と表面材の間に生ずるせん断応力は、実用的には接着剤、釘、その他の媒介物のせん断により抵抗されると考えられる。そして

前述のように、それら媒介物のせん断破壊が壁パネルの終局破壊を意味すると考えられる。

上述の根拠から開口を有する壁パネルの終局せん断耐力は、無開口壁パネルの終局せん断耐力 P_0 を基準とし次式で表わされる（(Fig.-2 参照）。

終局せん断耐力

$$\begin{aligned} \text{縦スリット型} : P_V &= \frac{l_1}{l_0} P_0 \\ \text{窓型} : P_W &= \frac{l_W}{l_0} P_0 \\ \text{ドア型} : P_D &= \frac{l_3}{l_0} P_0 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式 (2) および式 (3) の有効性が実験的に認められることについては、次報以後で明かにして行きたいと考えている。

引用文献 (References)

- 1) 日本建築センター調査部：“木質系プレハブ住宅の構法について”，ビルディングレター，1968-8.
- 2) 久田俊彦：“木造壁体の耐力に関する研究”，建築学会論文集 42 号，1951-2.
- 3) 日本建築センター構造審査委員会木質系分科会の既往資料，資料多数につき省略.
- 4) 杉山英男，鈴木克臣：“パネル状木質壁体のせん断耐力に関する研究（その 1）”，建築学会論文報告集 135 号，1970-7.

THE PROPOSALS ON THE METHOD OF EVALUATION OF ALLOWABLE SHEAR LOAD IN THE WOODEN WALL PANEL AND ON THE METHOD OF PREDICTION OF SHEAR STRENGTH AND STIFFNESS FOR THE WOODEN WALL PANEL WITH OPENING

by HIDEO SUGIYAMA*, Member of A.I.J.

§ 1. The Proposal on the Method of Evaluation of Allowable Shear Load in the Wooden Wall Panel.

Of late the wooden structure having the feature as follow has been developing in Japan.

- ① Plywood, glued laminated timber and other materials made from wood are often used for principal structural parts.
- ② Structural systems without column and bracing, and sometimes without horizontal member has raised their head.
- ③ Resin adhesives are used for connection of members.

As the above-mentioned structural systems are different from the traditional Japanese wooden structure, we have to reconsider and reexamine the strength properties of new structural systems, especially the allowable shear load of bearing wall resisting against horizontal forces.

The newly-developed structural systems have the following two features. One is that the weight of roof and wall is smaller than that in the the traditional structural system, this meaning that the force applying to the building due to wind pressure will be larger than that due to earthquake. The other is that the whole building is more rigid than that in the traditional system. The allowable shear load of wooden bearing wall is, in today's Japan, based on only the strength at the shear strain of about 1/60. However, this method of evaluation of allowable shear load seems to be too simple to extend to new structural system and not to be applicable to the wall panel being more rigid than the traditional bearing wall. Here, the author would like to propose the method that takes the smallest value in the following values as the allowable shear load, where the brittle wooden wall panel which fails at the shear strain below 1/200 can not be approved as the bearing wall.

- ① The shear load corresponding to the shear strain 1/200.
- ② 2/3 of the maximum shear load.
- ③ 1/2 of the ultimate strain, in other words, the shear strain at the maximum shear load.

§ 2. Examination of Method of Shear Racking Test.

Fig.-1 shows the mechanism of shear racking test in Japan and U.S.A.. Fig. 1-(b) is, what we call, A.S.T.M. method which is used not only in U.S.A. but also in many countries. In this method vertical rod is arranged to restrain the uplift on the tension side of the wall panel. The author imagines that this rod is used not only to cause the plane shear deformation as purely as possible, but also to give the equivalent effect to vertical load (dead load plus live load) which restrains, to some extent, the uplift of the wall panel.

On the other hand, the vertical rod is not prepared in the Japanese popular method, but the connections of the wall panel with still and/or continuous footing are set up as actually as possible.

* Prof. of Meiji University, Dr. of Eng.

When tested by this method, most of specimens fail by the rupture of the connection of the wall panel with sill or continuous footing, or by the failure of connection of vertical member and bottom plate near the bottom of tension side of the wall panel, and the failure of the wall panel is not, in general, influenced by the shear strength of wooden framing and/or plywood facings.

Comparing the Japanese method with A.S.T.M. method, the author believes that the former gives severer condition than actual design condition, while the latter gives more loose condition than actual design condition.

§ 3. The Proposal on the Method of Prediction of Shear Strength and Stiffness for the Wooden Wall Panel with Opening.

Here, the author proposes the equations predicting the shear strength and stiffness for the wooden wall panel with various types of opening.

The horizontal displacements of the top of the wall panel with various types of opening are given by eq. (1), where δ_1 , δ_2 and δ_3 are the horizontal displacements at the top of the wall panel with opening for vertical slit type, window type and door type, respectively, whereas δ_0 is the horizontal displacement at the top of the wall panel without opening. (see Fig.-2).

The shear stiffness of the wall panel with various types of opening are given by eq. (2), where G_V , G_W , G_D and G_0 are the shear stiffness for vertical slit type opening, window type opening, door type opening and no opening, respectively.

Ultimate shear load for the wall panel with various types of opening are given by eq. (3), where P_V , P_W , P_D and P_0 are the ultimate shear loads and the meaning of suffixes are just same as those in the shear stiffness,

Applicability and effectiveness of eqs. (2) and (3) will be examined through experiments and reported in the next reports.

TRANSACTIONS OF THE ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN

August 1971

Number 186

SYNOPSIS

U.D.C. 691.322 : 539.4

EFFECTS OF SIZE AND QUANTITY OF AGGREGATE ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

(3 Artificial Light Weight Aggregate)

by HIDEO KAWAKAMI, Assist Prof. of Fukui Univ. Member of A.I.J.

The author reports on the compressive strength of concrete with particular reference on size and quantity of artificial lightweight aggregate. Several series of tests are carried out using one size aggregate which are in narrow range of size.

The concretes had shown breaking of aggregate particle before the maximum stress were reached, as well as bond failure in the interface. In this point expanded shale aggregate concretes are different from river gravel concrete.

It is shown, however, that the larger is the particle and the more aggregate is contained in concrete, the weaker is the concrete. This means that the strength of one size aggregate concrete is expressed as a plane in a space co-ordinates with the strength and aggregate size and quantity as its axis, as in gravel concrete. It is therefore possible to presents an interpretation that the ordinary (mixed size aggregate) concrete has its own strength composition according to the volume and the size of artificial light weight aggregate.

U.D.C. 624.072.2.011 : 539.376

THE PROPOSALS ON THE METHOD OF EVALUATION OF ALLOWABLE SHEAR LOAD IN THE WOODEN WALL PANEL AND ON THE METHOD OF PREDICTION OF SHEAR STRENGTH AND STIFFNESS FOR THE WOODEN WALL PANEL WITH OPENING

(See Page 17)

by Dr. HEDEO SUGIYAMA, Prof. of Meiji University, Member of A.I.J.