2P225

細胞増殖性を持つ高強度ゲルの設計

○陳 咏 梅^{1,2}、安田 和則²、長田 義仁¹、Gong Jian Ping^{1,4}
(¹北大院・理、²北大院・医、³北大・創成、⁴(独) 科学技術振興機構)

生体臨床材料への応用を目指した新しい細胞適合性材料の開発が注目されている。本研究では合成高分子ゲル上、細胞吸着タンパク質など修飾せずに細胞培養に成功した。しかし、一般的なハイドロゲルは柔らかく、まだ脆く、生体内環境における力学的な刺激に耐え得る強度を備えていないことが問題とされる。本研究では力学強度高くかつ細胞増殖性を持つゲルの創製に目標とした。強電解質である poly(sodium p-styrene sulphonate) (PNaSS)、poly(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid sodium) (PNaAMPS)、と電気的に中性の poly(N,N' -dimethyl acrylamid) (PDMAAm) と共重合することで、ゲルの電荷密度を調整した。Poly(NaSS-co-DMAAm) ゲルのモル分率 F が 0.05 より小さいとき細胞がほとんど増殖しない。一方、F が 0.06、0.075 と少し高くなると、細胞がサブコンフルエントまで増殖した。さらに、F が 0.1 より大きくなると、細胞密度が電荷密度に依存せず、コンフルエントに達した poly(NaAMPS-co-DMAAm) ゲルについて同じ傾向がみられた。これらの結果から、電荷の連続調整により細胞の伸展・増殖がコントロールできることが明らかにした。これらの結果を踏まえて、二重網目を持つ高強度ゲル double network (DN) ゲルの合成方法を用いて、力学強度高く (3.0MPa)、かつ細胞増殖性を持つ DN と TN ゲル Bacterial Cellulose(BC)/Poly(NaSS-co-DMAAm)、PNaAMPS/PDMAAm/Poly(NaAMPS-co-DMAAm) の創製に成功した。

Y. M. Chen, K. Yasuda, Y. Osada, J. P. Gong : Design a high strength gel capable of cellular proliferation

2P227

温度応答性培養基質を用いた細胞形態制御と機能変動の解析

○八巻 和正、原田 伊知郎、赤池 敏宏 (東工大院・生命理工)

臓器組織を構築する各種細胞は、その環境依存的に機械刺激を受けている。機械的なシグナルは細胞-細胞外マトリックス (ECM) 間の接着部を介して細胞骨格に伝わり、細胞の形態変化だけでなく、細胞増殖、移動、分化、タンパク質分泌などの機能変化も引き起こすということがわかってきた。このことから、ECM の生理的差異だけでなく、固さ等の物理的要因も細胞機能の制御にとって重要な刺激になると考えられる。だが、細胞がどのように機械刺激を受容しているのか等の詳細な機構はわかっていない。この機構を探るために、シリコンゴムを接着基質としたストレッチ実験等が行われてきた。ストレッチ実験では多くの細胞に同時に機械刺激を与えることができるため、未知のタンパク質の挙動を生化学的手法と合わせて追従することが可能な点で優れている。しかし一軸方向に足場に負荷を加える場合、負荷を加える方向と垂直な方向ではシリコンゴムが収縮してしまう。のために、足場からの負荷の効果が打ち消されてしまう可能性が考えられる。そこで我々は、*N*-イソプロピルアクリルアミドをベースとした温度応答性高分子ゲルを培養基質とした新規培養系を確立し、細胞に等方的な張力を加えた時の細胞応答の解析を進めてきた。これまでにこの培養基質を用いることで、NIH3T3 等の繊維芽細胞に等方的な負荷を加えることが可能であること、また主にフィロポディアを形成している細胞では形態が等方的に変形するが、主にラメリポディアを形成している細胞では仮足の伸長が促進されるということを報告してきた。現在は、この培養基質により等方的な負荷を加えた場合とシリコンゴムにより一軸方向に負荷を加えた場合でのタンパク質レベルでの変化を検討している。

K.Yamaki, I.Harada and T.Akaike : Analysis of cellular function by controlling morphology using the temperature-sensitive culture substrate

2P226

合成高分子ゲル上における内皮細胞の動的挙動

○小川 理恵¹、陳 咏梅^{1,2}、角五 彰¹、古川 英光¹、Gong Jian Ping^{1,3}、長田 義仁¹ (¹北大院理、²北大創成、³(独) 科学技術振興機構)

高分子ゲルは柔軟性、物質透過性、刺激応答性などを持ち、さらに溶媒を大量に含有しており、生体組織と類似点の多い素材である。再生医療分野においては、生体適合性の良い細胞増殖足場として注目されている。しかし通常のゲルは細胞接着活性をもたないため、あらかじめコラーゲンやフィブロネクチンなどの接着因子によるコーティングが必須であった。当研究室ではこのような化学修飾をせずに負電荷を有する合成高分子ゲル上で、血管内皮細胞の培養に成功している。合成高分子ゲル上での細胞増殖はゲル表面の電荷密度に依存しており、ある境界電荷密度以上においては細胞がコンフルエントまで増殖する。しかし最終的に同じコンフルエントに至るものの中でも、その途中の増殖過程の動的挙動が、ゲルの物理的性質によって異なる可能性が考えられる。そこで本研究では合成高分子ゲルの弾性率と電荷密度に着目し、これらの違いがコンフルエント前の増殖過程において、運動速度や形態といった動的挙動にどのように影響するのか検討した。

ゲルの弾性率と電荷密度を変化させた合成高分子ゲルを作成し、これらのゲル上にウシ頸動脈血管内皮細胞を播きその動態を観察した。その結果、細胞の運動速度は弾性率には依存しないが電荷密度が低いときに速いこと、また形態は弾性率や電荷密度が増加すると大きく伸展することが明らかになった。細胞が運動するときは細胞内アクチンによる膜の押し出し、細胞と基盤の間の接着点の形成・剥離が起こる。基盤の物理的性質 (弾性率や電荷密度など) が異なると、細胞はそれに応じてアクチンや接着タンパクの量や機能を変化させ、このような違いが生じるのではないかと考えられる。

R.Ogawa, Y.M.Chen, A.Kakugo, H.Furukawa, J.P.Gong and Y.Osada : Dynamic behavior of endothelial cells on hydrogels

2P228

大腸菌酸化還元走性センサー Aer の細胞内局在とクラスター形成機構の解析

○太田 徳子¹、坂野 聡美¹、小幡 祐美¹、塩見 大輔^{1,2}、本間 道夫¹、川岸 郁朗^{1,3} (¹名大・院理・生命理学、²テキサス大・医、³名大・高等研究院)

大腸菌走化性受容体 (MCP) は、His キナーゼ CheA, アダプター CheW と菌体の極で高度保存領域 (HCD) を介したクラスターを形成する。MCP と相同性のある酸化還元走性センサー Aer は、N 末端側の PAS ドメイン (センサードメイン) と C 末端側のシグナリングドメイン (HCD を含む) がともに細胞質にあり、両者が膜貫通領域とリンカー (HAMP ドメイン) でつながれた構造をしている。Aer は、MCP と違ってメチル化を受けないので、メチル化・脱メチル化酵素 (MCP 依存的に極局在) との共局在は必要ない。また、Aer は酸化還元状態を感知するので、エネルギー変換装置と共局在するかもしれない。つまり、Aer は必ずしも MCP のように極局在するとは限らなかった。そこで、当研究室で Aer-GFP 融合タンパク質を構築したところ、細胞の極に局在し、この極局在は MCP 依存的であると示唆された (昨年度年会で報告)。しかし、この解析で用いた GFP は、ダイマー化しやすい性質をもつ。そこでモノマー型変異 GFP を Aer および MCP の一つ Tar と融合させたところ、やはり極局在した。また、Tar-GFP と同様、Aer-GFP の極局在も、*cheA, cheW* 欠失株で大きく低下した。よって、Aer は MCP と同様、CheA, CheW と極でクラスターを形成すると結論された。一方、Aer-GFP 局在の MCP 依存性が、GFP 部分の立体障害に起因するという可能性も考え、N 末端側に GFP を融合した GFP-Aer も構築したが、やはり MCP 依存的な極局在がみられた。さらに、Aer と Tar のキメラ (GFP 融合) のうち、MCP 非依存的に極局在するものがみられた。以上の結果から、Aer 局在の MCP 依存性は、Aer 自身の性質由来と推定され、シグナリングまたは HAMP ドメインが関与すると示唆された。

N.Ohta, S.Banno, Y.Obata, D.Shiomi, M.Homma and Kawagishi : Sub-cellular localization and clustering of the redox sensor Aer of *Escherichia coli*.