3P333

フェリチンを用いた格子欠陥のない鉄ナノ粒子の2次元配列の作製

○近藤 哲郎、小林 悠作、奥田 充宏、鈴木 友子、深野 弘子、吉村 英恭（明大・物理）

ナノオーダーの金属微粒子の配列は、電子デバイスとしてその可能性が注目されている。我々はこの微粒子の配列作製方法としてかご状タンパク質のフェリチンを用いている。フェリチンは直径約12 nm、中心部に約7 nmの空洞を持ち、この空洞内に酸化物の形で金属のコアを作ることが知られている。また、フェリチン同士はある条件下では平面上に規則正しく配列させることができる。これまでの小林の研究で（参考文献 第42回年会2P312）、およそ100個四方のフェリチンの配列化に成功している。だが、格子に多くの欠陥が見られたため、これを改善する必要があった。本研究では、すべてのフェリチン内に鉄を内包させること、配列化の際にフェリチンのドット欠け、配列のゆがみをなくすことを目指した。前者は、これまでの研究によりほぼ100%の鉄のコアを持つフェリチンを得ることができている。後者においては、配列化の際に不純物を無くすることが最も重要であることがわかった。そこでフェリチンの精製終了後に、さらにイオン交換クロマトグラフィー；MonoQを通すことで不純物となりうるタンパク質を取り除いた。また配列化をクリーンルーム内で行うことにより不純物による格子欠損や配列のゆがみを減らすことができた。この結果、格子欠損の少ない鉄微粒子の配列化に成功した。これに引き続き、シリコン基板上に配列化した鉄粒子をマスクとしてエッチングを行い、数ナノメートル間隔のピラー等を作ることにより、フェリチンを用いた電子デバイス作製の実現を次のステップへおし進めるものとした。

T.Kondoh, Y.Kobayashi, M.Okuda, T.Suzuki, H.Fukano, H.Yoshimura : Perfect two-dimensional array of iron nano-articles using protein ferritin

3P335

バイオミネラリゼーション機能ペプチドを用いたナノマテリアル構造体の創製

○梅津 光央¹、水田 真道¹、津本 浩平²、大原 智¹、高見 誠一¹、渡邊 秀樹²、熊谷 泉²、阿尻 雅文¹（¹東北大・多元研、²東北大・院工・バイオ工）

サンゴはCO₂を取り込んで自身の骨格となるCaCO₃をペプチド・蛋白質を用いて合成している。このバイオミネラリゼーションは、イオンからミネラルを鉱化させるだけでなく、ナノレベルで適に結晶成長を制御し、さらに、室温かつ中性水溶液中で起こるため、有機-無機ハイブリッド材料作成に非常に魅力的な無機材料合成系である。そこで我々は、ミネラリゼーション機能を持つペプチドを用いて、室温・中性溶液環境下でのナノマテリアルアセンブリ技術を体系化することを目指としている。本発表では、多機能セラミックである酸化亜鉛（ZnO）を対象に、ファージ提示法を用いてZnO合成ペプチドを創製し、そのペプチドを用いてナノ構造体が規則的に異方アセンブリしたナノ組織体を形成させることに成功したので報告する。ファージ提示法を用いてZnOに対して水溶液中で試験管内選択を行った結果、3回目の選択でZnO結合陽性ファージの50%が同一な配列を提示し、そのペプチドはZnOに特異的に結合した。そこで、このZnO結合性ペプチドを水酸化亜鉛ゾル溶液に添加し、酸化亜鉛合成を試みた。その結果、添加直後からゾルが急速に沈降したがZnOは観測されなかった。しかし、ZnO結合性ペプチドC末端に求核性を持つシステイン残基を導入し水酸化亜鉛ゾル溶液に添加したところ、ゾルの濃縮に加えて最終的にZnOが合成された。これは、ZnO結合性ペプチドが水酸化亜鉛と相互作用し、その環境場中でシステイン残基が脱水反応を促進させたためと考えられる。また、沈殿物の形状を電子顕微鏡により観察したところ、約20nmのZnOナノ粒子が規則的にフラワー型モチーフを形成していることが確認された。この形状は、現在ZnOのみでは報告されていない構造であり、ZnOナノ粒子がさらにペプチドにより構造形成されたことを示唆している。

M. Umetsu, M. Mizuta, K. Tsumoto, S. Ohara, S. Takami, H. Watanabe, I. Kumagai and T. Adschiri : High-ordered structuration of nanostructured metal oxide by biomineralization

3P334

ポリアクリル酸を介したポリエチレングリコール鎖接合による蛋白質低吸着性ガラス表面の製作

○和沢 鉄一¹、桂 芳子¹、青山 茂²（¹阪大院・生命機能・ナノデバイス基礎（オムロン）寄附講座、²オムロン（株）先端デバイス研）

ガラス基板表面の蛋白質低吸着性は、光導波路バイオセンサーや光学顕微鏡における試料の固体支持体に要請される重要な特性の一つである。ガラス表面の蛋白質吸着低下のために、アミノプロピルトリアルコキシシラン（APTAS）を介してポリエチレングリコール（PEG）などを化学接合することによって、吸着防止層をガラス表面に形成することが従来行われてきた。しかし、APTASのオリゴマー化反応やガラス上シラノール基との反応の制御が難しく、この方法によるガラス表面の蛋白質吸着防止層はその効果の再現性に欠けている。そこで、本研究では、オリゴマー化の起こらないアミノプロピルモノアルコキシシラン（APMAS）を使ってPEGをガラス表面へ化学接合することにより、再現性の高い蛋白質吸着防止層の作製方法を開発した。

清浄なガラス表面にAPMASを反応させて、ガラス表面にプロピルアミンを接合した。このアミノ基との架橋によってポリアクリル酸を固定することでガラス表面にカルボキシル基を修飾した後、アミノ化PEGのアミノ基とガラス表面上のカルボキシル基を架橋することによって、高密度にPEGをガラス表面に固定した。APMASのみで化学修飾したガラス基板に対して、このように作製したガラス基板表面では、BSAなどの蛋白質の吸着が数%以下に低下することがわかった。

本研究の方法は、固体支持体表面の低密度のアミノ基を利用して、PEGを高密度に固定化する方法であり、ポリマーや金属酸化物など様々な物質表面に対する蛋白質吸着性の制御が可能であると思われる。さらに、この方法では固体支持体表面に任意の官能基を固定することが可能であり、今後バイオセンサーやバイオデバイスなどへの応用が期待できる。

T. Wazawa, Y. Katsura and S. Aoyama : Poly(ethylene glycol) grafting through poly(acrylic acid) for protein resistant glass surface

3P336

アポフェリチン空洞内へのII-VI族化合物半導体ナノ粒子の作製

○岩堀 健治¹、慶澤 景子¹、山下 一郎^{1,2,3}（¹JST/CREST、²松下電器 先端研、³奈良先端大・物質）

我々は生体超分子であるアポフェリチンタンパク質の直径7 nmの内部空間にバイオミネラリゼーションを行うことで種々のナノ粒子（NPs）の作製を行っている。現在までにCo, Ni, Cu, Cr, といった直径数 nmの金属酸化物NPsの作製に成功している。一方II-VI族化合物半導体NPsは発光特性がありナノデバイス、レーザー、量子ドット、蛍光マーカーといった種々の応用が可能なため大変注目されている。そこで、我々はアポフェリチンタンパク質を用いた化合物半導体NPsの作製条件検討及び、バイオミネラリゼーション機構の解明を行った。今回、特にCdS NPsに注目し、反応溶液中へのアンモニア水を添加する事で溶液中のpHとカドミウムイオンの安定性を制御し、アポフェリチン空洞内に3種類の異なった直径を持つCdS-NPsの作製に成功した。作製したナノ粒子はHR-TEM観察の結果poly crystalであり、XRD、EDS分析によってナノ粒子はCdSからなる事が確認された。このナノ粒子を含む水溶液にUVランプを照射すると蛍光を発する事が確認された。以上より、反応溶液中に存在するアンモニアイオンはナノ粒子形成時のカドミウムイオンの安定性に関与しており、アポフェリチン空洞内でのCdS-NPs合成のスピードを制御するだけではなく、CdSの粒子径も制御する事ができると示唆された。CdS-NPsはアンモニアによって安定化されたカドミウムイオンがフェリチン空洞内に導入され、その後S²⁻イオンが導入されるという2ステップ反応によってアポフェリチン内に形成されるのではないかと考えている。

K.Iwahori, K. Yoshizawa, I. Yamashita : Fabrication of semiconductor nanoparticles in the apoferritin cavity