イオンマイクロアナライザー

大村 一郎*

(昭和45年5月12日受理)

Ion Microanalyzer

Itiro OMURA

Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd.
(280, Higashi-Koigakubo 1-chome, Kokubunji City, Tokyo)

1. 緒 言

最近, Microanalysis 法による固体分析とその応用研究が注目されてきた。これは, 半導体ならびに材料素子開発に関する基礎研究が強力に推進されていることと組み合わせて深い関連性をもつものと考えられる。それゆえ, Microanalysis 法は元素分析法から状態分析法の確立と変わっていくと予想され, このように変化しつつある研究分野に対して, 固体分析法の確立という基礎研究の分野はどのような状態にあり, また将来の方向を知ることが重要な事である。

ここで技術的立場より固体の分析分野を眺め, 技術とそれらの技術から生まれる装置の関連性を考えて見ることは, 本稿で述べるイオンマイクロアナライザー装置が固体分析分野でどのような地位にあるかを知る一つの手がかりとなるものと推定される。Fig. 1 は Microanalysis に関する関連基礎技術と装置を示したものである。ここでは, これら装置の基礎技術 X-ray Optics, Electron Optics, Ion Optics ならびに Photon Optics に分類した。この四つの基礎技術をもととして, 基本的な装置の構成が決定され, 基礎的装置の相互関係より, 新しい市場に適應する分析装置が生まれていくものである。これらの相互関係より生まれた装置の特徴については述べないが, 固体分析装置の将来を考える一つの手がかりともなれば幸いである。本稿では Fig. 1 に示した Ion Probe-Mass Spectrometry の現状とその周辺技術ならびに応用分野について述べる。

* (株)日立製作所中央研究所 (東京都国分寺市東恋ヶ窪1の280)

イオンビームで固体表面を照射するならば, 中性原子の Sputtering という現象が起こり, 同時に電子, イオン, 光あるいは X-ray などが放出されることはよく知られており, 関連する基礎データの報告がきわめて多い。本稿で述べる, Ion Probe-Mass Spectrometry は放出二次イオンを質量分析計を用いて, 元素分析することにより, 試料の組成分析を行なう装置の一つである。この装置は Ion Microanalyzer (IMA), Ion Microprobe Mass Analyzer (IMMA) あるいは Secondary Ion Emission Microanalyzer (SIEM) などと称されている。その構成は Electron Probe Microanalyzer (EPMA) 装置と類似するもので, 電子ビームをイオンビーム, X-ray 分析部を二重収束形質量分析計に置き換えた装置である。

イオン衝撃法による Sputtering 現象の理論的な扱いは Seitz と Koehler¹⁾により試みられ, Cu 単結晶を中心にかなり解明されていたが, 一方信頼すべき実験データもきわめて少ない状態であった。最近, 真空技術の進歩により, 理論と実験値の対応がかなりよくなり, データの理論的検討²⁻⁶⁾が進められるようになった。Honig⁷⁾は質量分析計をもちいて, Sputtering の現象を研究したが, その後 Shvachko⁸⁾, Lieb⁹⁾, Barrington¹⁰⁾, Gradsztajn¹¹⁾ ならびに Collins¹²⁾ らにより基礎研究が続けられた。これら一連の研究の中で, Castaing と Slodzian¹³⁾ ならびに Lieb¹⁴⁾ により開発された IMA はきわめて重要なもので, IMA による Microanalysis の一つの方向を示したものであった。

Castaing と Slodzian は Sputtered ion yield の基

Fig. 1. マイクロアナリシスの基礎技術と関連装置

礎研究^{15,16)}に基づき、二次イオンを用いて試料表面を観察することを試みた。この装置は二次イオンを質量分析したのち、イオンコレクターに収束し、そこから放出される二次電子を電子光学的に拡大し、螢光板に写像するものである。一方、Liebl は一次イオンビームを試料面上で約 2μ に絞り、試料面上で走査する分析手法の可能性を示した。以上のように、欧米では Ion Microanalyzer の技術が実用化の段階に入りつつあったが、国内の研究は欧米より数年遅れ、荒木¹⁷⁾ならびに岡野^{18,19)}らにより着手された。荒木は低エネルギーのビームを利用し、有機分子の分析を対象とし、岡野らは隕石の同位体分析を主目的とした。その後、イオンビーム走査法を中心とした分析手法が発表された²⁰⁾。一方、IMA の応用分野の一つと考えられる二次電子に着目した研究が開始され²¹⁾、理論的な考察が進められている^{22~24)}。この研究は Ion Electron Spectroscopy と称し、将来の応用が期待されるものの一つである。

以上示したように、二次イオンならびに二次電子を利用した基礎研究と応用研究が新しい研究分岐を開きつつある。本稿ではまず Sputtering の基礎を簡単に述べ、ついで装置の概要と固体分析に関する基礎資料を示し、最後に IMA を使って行なわれたいくつかの研究例について記述する。

2. Sputtering の基礎

2.1 Sputtering の理論

固体表面が加速されたイオンビームで照射された場合、中性原子などが放出されることを1章で述べた。一般に、この現象を Sputtering と称し、入射イオンのエネルギーあるいはイオンの種類などの関数とした理論的考察が続けられている。IMA による固体分析法を理解し、さらに将来の応用分野を開くために、最も基礎となる Sputtering の原理を簡単に述べておくことが必要かと思われるので、Sputtered ion の諸現象を理解するために必要な事のみを述べる。

Sputtering の現象は入射イオン (M_1^+) と固体構成原子 (M_2) との間に生ずる衝突問題として取り扱われるため、気相のイオン—原子 (Ar^+-Ar , Ar^+-M) 衝突の基礎的理論の適用が可能とされている^{21,25)}。それゆえ、衝突現象が入射する M_1^+ イオンのエネルギーにより異なり、3つの領域に分類されている²⁶⁾。この分類法に従えば、本稿での議論は $E < E_A$ の Hard sphere region に属し、一般に“knock-on”衝突と称される。Fig. 2 は入射イオンの“knock-on”の現象を、“primary knock-on”と“secondary knock-on”とに分類して取り扱うことを示したものである。ここで固体内に入射した M_1^+ イオンは格子を形成する原子間を移動するが、この移動距離

Table 1. イオン衝撃に関するエネルギー領域の分類

Bombard- ing ion	Silver target		Copper target	
	E_A , KeV	E_B , KeV	E_A , KeV	E_B , KeV
H ⁺	4.8	10.2	2.6	4.1
H ₂ ⁺	9.9	85.0	5.4	34.8
D ⁺	4.9	20.4	2.6	8.2
He ⁺	10.1	160.0	5.6	69.1
N ⁺	41.1	8.26×10^3	24.4	3.52×10^3
O ⁺	48.5	12.58×10^3	29.0	5.39×10^3
Ne ⁺	63.7	25.70×10^3	39.0	11.13×10^3
A ⁺	140.5	186×10^3	93.4	82.6×10^3
Xe ⁺	796	748×10^3	632	353×10^3

Fig 2. イオン衝撃により生ずる金属中の Primary と secondary knock-on のダイアグラム

は M_1^+ イオンのエネルギーと単位体積中の原子の数で決まるものである。 M_1^+ イオンが固体内での平均自由飛行距離を移動する間に, Fig. 2 に示した “knock-on” 衝突が生じ, やがて M_1^+ イオンは固体内に停止する。この現象を M_1^+ イオンが格子原子に捕えられたと称し, Sputtered ion 生成に重要な役割を果たすものと考えられている。

“knock-on” による格子原子 (M_2) との間のエネルギー交換の最大値 (T_m) は

$$T_m = \frac{4M_1 M_2}{(M_1 + M_2)^2} E \quad (2.1)$$

で与えられる。ここで, E は M_1^+ イオンのエネルギーである。この式は Sputtering という現象について, 次の重要なことを示している。

a) 固体より Sputtered された粒子は T_m なる初期エネルギー分布をもつ,

b) 質量重心の速度 ($V_c = V(M_1^+ / M_1^+ + M_2) = V(\mu / M_2)$) が定義される。ここで, V は M_1^+ イオンの速度である。

Fig 3. イオンビームと固体表面の断面積

次に, 入射イオン (M_1^+) と格子原子との衝突の全断面積 (σ_+), 平均自由飛行距離 (λ_i) と Sputtering ratios (S) などの関係を簡単に記述する。Fig. 3 は入射ビーム束と固体表面との断面積の関係を示す。入射ビームを I , 断面積を A とすれば, 固体内の単位体積に発生する primaries collision の数 (q) は

$$q \approx \frac{IQ(R)}{A\lambda_i(E)} \quad (2.2)$$

で与えられる。ここで, $Q(R)$ は階段関数として与えられ, ビーム束内では 1, その外では零で示される物理量である。 $\lambda_i(E)$ はエネルギー E の入射イオンの “knock-on” で生成される格子原子の平均自由飛行距離であり, 実際に E は表面からの深さ方向の関数である。上式は

$$q \approx \frac{I}{A\lambda_i(E_i)} \quad (2.3)$$

で置き換えられる。

以上のように入射ビームに対し, 固体表面より飛び去る原子は入射ビームに比例し, 次式で与えられる。

$$J = \gamma q \quad (2.4)$$

ここで示される γ の物理的意味は後述する。表面より飛び去る総数は

$$J_t = \gamma A_s q \quad (2.5)$$

で示され, Sputtering ratios (S) は

$$S = \frac{J_t}{q} = \frac{\gamma A_s}{A\lambda_i(E_i)} \quad (2.6)$$

$$= \frac{\gamma}{\lambda_i(E_i) \cos \varphi} \quad (2.7)$$

で示すことが可能である。

一方, 全衝突断面積 (σ_t) は Coulomb 場で変化する

古典 Rutherford 散乱に関する微分衝突断面積 $d\sigma$

$$d\sigma = R(\theta) 2\pi \sin\theta d\theta = \frac{\pi b^2}{4} T_m \frac{dT}{T^2} \quad (2.8)$$

より、次式で与えられる。

$$\sigma_t = \frac{\pi b^2}{4} \left(\frac{T_m}{E_d} - 1 \right) \quad (2.9)$$

$$= \frac{\pi R^2 T_m}{4 E_d} \quad (2.10)$$

ここで、 R は衝突係数 ($R = Z_1 Z_2 e^2 / E_i$) であり、 E_d は格子原子を変位するのに必要な最小値 ($= 25\text{eV}$) である。一般に、 $E_d < T_m$ の条件が成立する。上部の関係式をもちいて、 σ_t は

$$\sigma_t = \pi \frac{M_1^+}{M_2} \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4}{E E_d} \quad (2.11)$$

で示される。式(2.11)をもちいて、固体内の M_1^+ イオンの平均自由飛行距離 (λ_i) は

$$\lambda_i = (n_0 \sigma_t)^{-1} = (n_0 \pi R^2)^{-1} \quad (2.12)$$

で与えられる。ここで、 n_0 は固体内単位体積中の原子数を示す。一例として、Cu 単結晶に 10KeV で入射する Ar^+ イオンについては、式(2.11)ならびに式(2.12)から算出することができ、おのおの値はほぼ次式のような値となる、

$$\begin{aligned} \sigma_t &= 3.4 \times 10^{-17} \text{cm}^2 \\ \lambda_i &= 37 \text{\AA} \end{aligned} \quad (2.13)$$

以上示したように、入射イオンに対する σ_t と λ_i が算出されるが、固体より飛出す数はいかに取り扱われているのであろうか。Seitz と Koehler¹⁾ らの取り扱いによれば、入射イオンによって格子から変位する全格子原子数 $\bar{v}$ は

$$\bar{v} = \left[0.885 + 0.561 \ln \left(\frac{x_m + 1}{4} \right) \right] \frac{x_m + 1}{4} \quad (2.14)$$

で与えられ、ここで $x_m + 1$ は

$$x_m + 1 = \frac{4M_1^+ M_2}{(M_1^+ + M_2)^2} \frac{E}{E_d} \quad (2.15)$$

で与えられる。実際、“knock-on” による変位原子数を求めることはきわめて困難であるが、式(2.3)で示される q と式(2.14)の積 $q\bar{v}$ が固体内に発生する全変位格子原子と見なすことができる。ここで、“knock-on” によ

* この σ_t がいかなる領域にあるかを直接知るため、次の例を示す。1) O_2 の基底状態の ($v=2$, 波長 $1007 \sim 988 \text{\AA}$) σ_t は $2.0 \times 10^{-18} \text{cm}^2/\text{Photon}$ である、2) $\text{C}_2\text{H}_2^+ + \text{C}_2\text{H}_2$ の σ_t は $6.2 \times 10^{-15} \text{cm}^2/\text{atom}$ である、3) $\text{He} + \text{H}^+$ の σ_t は約 $1.0 \times 10^{-15} \text{cm}^2/\text{atom}$ である (H^+ のエネルギー $= 150\text{KeV}$)。

り生成する平均数 $\bar{N}$ は

$$\bar{N} = \frac{(N_s + N_d + N_a)}{\bar{v}} \quad (2.16)$$

で与えられる。ここで、 N_s は変位なしの散乱の数、 N_d は変位衝突、 N_a は格子原子への吸着の総数である。一般に、 N_s は小さく無視される量である。

いま、“knock-on” による原子の格子内拡散方程式が

$$\bar{v} q = -D \frac{d^2 \phi}{dx^2} + \Sigma_a \phi \quad (2.17)$$

で示されるとすれば、 ϕ は粒子の流れ、 Σ_a は全吸着原子、拡散係数 D は全電流密度に比例するとして、全電流密度 J は

$$J = -D \left. \frac{d\phi}{dx} \right|_{x=0} = \bar{v} q \left(\frac{D}{\Sigma_a} \right)^{1/2} e^{-kd} \quad (2.18)$$

で与えられる。式(2.4)と比較し、 r は

$$r = \left(\frac{D}{\Sigma_a} \right)^{1/2} e^{-kd} \quad (2.19)$$

で示される。式(2.19)の Σ_a に関しては、 $\bar{N}=2$ という条件を導入し、 $\Sigma_a = \Sigma_s$ と考えられる。式(2.19)は

$$\begin{aligned} r &= \frac{\bar{v}}{\sqrt{3} \Sigma_s} \exp[-(0.71)\sqrt{3}] \\ &= \frac{0.17\bar{v}}{\Sigma_s} \end{aligned} \quad (2.20)$$

で与えられる。以上算出した式(2.7)、(2.11)、(2.12)ならびに式(2.20)をもちいて、 S は

$$S = \frac{0.17\bar{v}}{\Sigma_s} \frac{n_0}{\cos\phi} \left(\pi \frac{M_1^+}{M_2} \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4}{E E_d} \right) \quad (2.21)$$

で示される。式(2.21)が示すように、 S を大きくするためには変位全格子原子数を大きくし、散乱原子に関する Σ_s を小さくする必要がある。 S が“knock-on” 衝突という現象により発生するものであるとすれば、 $\bar{v}$ に含まれる E の値が重要な意味をもつことが理解される。

2.2 Sputtering の実験値

一般に、Sputtering の量的な測定は次のような方法で実施されている⁴⁾。一次イオン電流を I 、試料の全重量を照射の前後で測定、その変化量を Δm とする。実際、試料から Sputtered した量 Δm_s 、試料に入った量 Δm_i とすれば、Sputtering ratios は

$$S = 26.6 \frac{\Delta m + \Delta m_i}{M_2 I t} \text{atoms/ion} \quad (2.22)$$

で与えられる。ここで、 M_2 は試料原子の質量数、 t は照射時間、一般に Δm_i はきわめて小さい量とする。式(2.22)は

$$S = 26.6 \frac{\Delta m}{M_2 I t} \text{ atoms/ion} \quad (2.23)$$

となる。一般に, Sputtering ratios は入射イオンビームの格子内平均自由飛行距離に逆比例するものであり, 次の式で与えられる。

$$S = K \frac{E}{\lambda} \frac{M_1 + M_2}{(M_1 + M_2)^2} \text{ atoms/ion} \quad (2.24)$$

ここで, $\lambda = (\pi R^2 n_0)^{-1}$ に含まれる R は衝突の直径であり,

$$R = \frac{a_0}{(Z_1^{2/3} + Z_2^{2/3})^{1/2}} \ln \frac{Z_1 Z_2 e^2 (M_1 + M_2)}{4\pi \epsilon_0 R E M_2} \quad (2.25)$$

で与えられる。ここで, Z_1, Z_2 は入射イオンと格子原

Fig. 4. Cu, Ag ならびに Pb と不活性ガスイオンのエネルギーと衝突係数(R)の関係

子の原子番号, e は単位電荷, ϵ_0 は双極子能率, a_0 は水素原子の Bohr 半径を($\text{\AA}$) 示す。また, K は格子原子間の結合エネルギー E_B をもちいて

$$K = a \exp \left(\frac{-b\sqrt{M_1}}{M_1 + M_2} E_B \right) \quad (2.26)$$

で与えられる。Fig. 4 ならびに Fig. 5 は式 (2.25) による R と E の関係と, 式 (2.26) による $\ln K$ と $E_B/(M_1 + M_2)$ の関係を示すものである。式 (2.24) は R ならびに E_B を考慮して次式で与えられる。

$$S = 4.24 \times 10^{-10} n_0 R^2 E \frac{M_1 + M_2}{(M_1 + M_2)^2} \times \exp \left(-10.4 \frac{\sqrt{M_1}}{M_1 + M_2} E_B \right) \text{ atoms/ion} \quad (2.27)$$

式 (2.27) は半経験的に算出する Sputtering ratios であり, 多くの実験値はこの式と比較検討される。一方, 式 (2.21) は入射イオンによる格子原子の変位数から算出するもので, Sputtered ions の現象を議論する場合に は式 (2.27) より便利であると考えられる。

2.3 Sputtered ions

Sputtered ions 生成の過程は複雑で, Fano²⁵⁾ の気相の理論 ($\text{Ar}^+ - \text{Ar}$) をどのように適用するかに議論の一つの焦点が存在する。一般に, 生成される全イオン (I_t) は

$$I_t = I_d + I_i + I_s \quad (2.28)$$

で与えられる。ここで, I_d は直接イオン化 (directed ionization) によるイオン, I_i は induced ionization²⁾, また I_s は表面イオン化 (surface ionization)²⁶⁾ によるものである。これらイオン化現象の特徴は, I_d は衝突粒子のエネルギーが直接大きな影響を与え, I_i は 2.1 章で述べた質量重心の速度に影響されるのみならず, 格子原子の super-excited state が重要な役割を果たすと

Fig. 5. $\ln K$ と $E_B/(M_1 + M_2)$ の関係曲線

Fig. 6. 原子-原子の衝突過程を示すダイアグラム

- a) 最初の状態 b) X-Y 分子の形成状態
c) super-excited state での分離
d) de-excitation (電子, 光)

されている, I_s は表面の温度, 表面状態* ならびに原子のイオン化電圧に依存し, 種々な議論が展開されている。

Fig. 6 は上記三種の形を包括しうる一つの形である。

Fig. 6 で示す衝突は式 (2.11) で扱われる領域の中で, エネルギー損失の衝突を経過しながら生ずるものである。この過程の中で, 原子は super-excited state の状態になり, イオン化状態, 電子あるいは光の放出現象を起こす。

Fig. 6 (a) は衝突の初期状態を示し, 衝突の係数 b で二つの原子が接近する有様を示す。(b) は二つの原子の衝突の有様を示し, 質量重心の速度 ($V_c = V\mu/M_2$) で移動, 式 (2.1) に従うエネルギー交換が生ずる。その結果, 励起状態の原子が生ずる。(c) は super-excited state の状態になり, 二つの原子が分離した有様を示す。(d) は de-excitation が起こり, その結果として電子あるいは光が放出されることを示す。このひな形は sputtered ions, sputtered electrons ならびに光に関する実験データの解析から提案されたもので, おおのの実験データについては 4 章で記述する。イオン衝撃による現象が Fig. 6 のひな形で考えられるとすれば, Fano の super-excited state に関する考え方が現象解明に有力な手段となるものと推定される。

2.4 Kinetic electron emission

イオン衝撃による二次電子の放出機構は種々と議論され, その理論体系も整理されつつある。一般に, 入射イ

* I_s には表面で発生する Neutralization の現象を含んでいる。固体内で発生したイオンが表面層において中性化する現象である。表面層が酸化膜になるような場合, この Neutralization はきわめて大きいとされている。

オンのエネルギーによって大別されるが, その一つは Hagstrum²⁷⁾ らによる 1KeV 以下の場合 (Neutralization Spectroscopy), その 2 は Parilis と Kishinevskii²²⁾ ならびに Harrison²⁴⁾ らによる 1~10KeV の場合である。前者は Potential secondary-emission process (PSE) と称され, 後者は Kinetic secondary-emission process (KSE) といわれている。

PSE の場合, 二次電子はイオンの Potential energy に依存し, a) Resonance Neutralization, b) Resonance Ionization, c) Auger Neutralization ならびに c) Auger De-excitation などの過程が考えられている。一方, イオンのエネルギーが 1~10KeV の場合, その kinetic energy が重要な役割を果たすものとされている。この放出二次電子が Neutralization Spectroscopy 同様, 表面層の帯構造に関する情報を提供すると考えられ, Snoek²¹⁾ らによりエネルギー分析の研究が実施されている。

3. イオンマイクロアナライザ

3.1 装置の構成

現在, 次の三種の IMA 装置が使用されている。

- a) 走査形 IMA^{11,14,20,28)}; 一次イオンビームが 10μ 以下に絞られ, TV 法を用いて試料表面上を走査する。二次電子は試料表面の二次電子像を CRT 上に得るのに利用され, 二次イオンは質量分析計で分析され, 試料の元素分析に関する資料を換供する。
- b) 非走査形 IMA^{10,15,19)}; 一次イオンビームは走査せず, 二次イオンのみを用いて試料の元素分析を行なう。
- c) Castaing 形 IMA¹³⁾; 二次イオンを質量分析後, image converter をもちいて蛍光板上に電子像を得る。電子像の濃度分布が試料表面の元素分布に対応する。

Fig. 7 は a) の形に属する代表的なもので, Liebl の装置¹⁴⁾ である。この装置は一次イオン源と一次イオン分離の磁場部, 分離された一次イオンの収束を行なう収束用静電レンズ系ならびに二次イオン分析用の二重収束形質量分析計の三つに大別することができる。この装置の原理ならびに分析手法は Fig. 7 より理解できると思われるので, 説明は省略する。また, この種の形は使用目的により, 装置の構成が簡略化され, 一次イオンを分離しない場合もある。

Fig. 8 は Casting ら¹³⁾ の考案した装置を示す。試料表面よりの二次イオンは質量分離後, イオン反射鏡で反射される。この反射イオンは再び質量分析部を通過し, コレクター上に収束される。収束されたイオンは二次電

Fig 7. イオンマイクロアナライザー (Liebl) の原理図

Fig 8. イオンマイクロアナライザー (castaing) の原理図

子に変換され、電子光学的に像を拡大し、蛍光板上に試料表面の像を再現する。

Fig. 9 は (b) の形に属するものであるが、岡野、西村ら¹⁹⁾の試作装置を示す。一次イオンの加速電圧は 3~6KeV、試料面での Ar^+ イオンは約 10^{-7}A 、一次イオンビーム径は約 0.25 mm である。

3.2 測定手法

IMA による Microanalysis 法は次の四種類* に分類することができる。

a) 一次イオンビームは TV 法で試料表面上を走査、質量分析計の m/e は一定とし、質量分析計の出力信号を CRT 法で標示する。この結果、CRT 面上には m/e 一定のイオンの分布が表示され、この分布が試料表面における元素の濃度分布に対応する。

* a)~c) の分析法には正式な名称がない、ここでは仮に次のように呼んでおく。a) 二次イオン像画像処理法、b) 二次イオン質量スペクトル処理法、c) 深さ分析処理法、d) 線分析処理法

Fig. 9. イオンマイクロアナライザー (岡野) の原理図

- b) 一次イオンビームは試料表面上の一点を照射し、質量分析計の磁場を走査する。その結果、質量分析計の出力信号としては一次イオン照射点より放出された二次イオンの質量スペクトラムが得られる。
- c) 一次イオンビームが試料表面の一点に固定され、

同時に質量分析する m/e も固定する。 m/e は試料の照射時間の関数として測定する。

d) 一次イオンビームが一方方向に直線的に走査され、 m/e 一定の出力信号のみを記録する。

以上記述した分析手法は元素分析を目的としたもので、任意の m/e の出力信号が得られる。このことは質量分析計を使用している大きな特徴である。二次イオン生成の過程が **Sputtering** という現象によって生ずるため、試料表面の状態、一次イオンビームの性質、試料室の真空状態ならびに質量分析計の収束系の諸条件が分析結果に直接効いてくる。分析法には定量分析と定性分析の二種類があり、前者は二次イオン生成率の相対値を必要とすると同時に **Sputtering** の総量を算出する必要がある。後者は照射条件を一定とし、二次イオン生成率の相対値の補正のみで十分の場合が多い。

4. Sputtering の基礎資料

4.1 Sputtered atoms

Sputtering に関する理論的ならびに実験的な取り扱いについては 2 章で記述したので、本章では主な実験デー

Fig. 10. 原子番号と Sputtering ratios の関係

タを示す。Sputtering は試料表面の状態に強く影響されることが実験的によく知られており、また Sputtering 粒子のエネルギー分布の測定などがなされている。

Fig. 10⁴⁾ は種々な元素の Sputtering ratios (S) を示す。ここでは 45 KeV の Kr^+ イオンが一次イオンとして使用され、 S は元素により大幅に異なっていることが明らかにわかる。Fig. 11⁴⁾ は Sputtering ratios と一次イオンの加速電圧の関係を示す曲線である、一次イオンの種類により Sputtering ratios が異なることを示

Fig 11. Ag に対する一次イオンエネルギーと Sputtering ratios の関係

Fig 12. Sputtered Au 原子のエネルギーと分布関数 $p(t)$ の関係

している。この傾向は試料とする元素により異なることが実験的に示されるとともに、式 (2.21) ならびに式 (2.27) から算出可能である。これらの Sputtered 粒子のエネルギー分布は式 (2.1) より期待され、Fig. 12²⁸⁾ は Au 多結晶からの Sputtered Au 原子のエネルギー分布の有様を示す。Thompson は回転円板法を用い、試料表面より Sputtered される Au 原子を一定距離を飛行する時間 (t μ sec) の関数として測定し、Au 原子のエネルギー分布 $p(t)$ 曲線を求めた。

4.2 Sputtered ion yield

Sputtered ion yield に関する基礎データは比較的少なく、その中で IMA の固体分析に関係ある基礎的な実験データの二、三を示す。Fig. 13²⁸⁾ は一次イオンとして Ar^+ と O^+ イオンを用い、Al 単結晶を照射した際、放出される Al^+ イオンの時間的変化を示す。 Al^+ イオンの立上がり様子は単結晶の表面状態に強く影響されると推定され、一次イオンの違いによる差は今後に残された基礎的な問題である。これら実験に使用された試料の詳しい報告はないが、われわれの実験結果から判

Fig 13. 一次イオン (Ar^+ , O^+) の照射時間と二次イオン (Al^+) 電流の変化の有様

Fig 14. 一次イオン種の関数として算出した、Sputtering ratios とイオン相対強度

Fig 15. 一次イオン (Ar^+ , O^+) の照射時間と二次イオン電流の変化の有様

断し、一次イオンビームをもちいて Clean surface を作り、その後一連の実験を行なった結果と推定される。この結果が示すように、 Ar^+ イオンと O^+ イオンとでは定常状態になるまでのイオン電流の変化の有様が異なっている。これらの現象から判断して、Sputtered ions の生成は固体表面の状態に強く影響されるのみならず、入射一次イオン種によっても異なることが明らかとなった。この現象は式(2.16)に含まれる N_d (格子原子への吸着数)を通して、Sputtered ion yield に影響を与え

るものである。Fig. 14²⁸⁾ は電気陰性度の大きい原子を一次イオンとした場合、Sputtering ratios と Sputtered ion yield の相対強度との関係を種々の単結晶について示したものである。たとえば、一次イオンに Ar^+ イオンをもちいて、Al の $S(\text{calc.})$ は約 1.0、 S^+ (相対強度) は約 20 であるが、 I^+ イオンをもちいた場合は $S(\text{calc.})$ 約 7、 S^+ (相対強度) 約 1000 となる。一次イオンの試料原子に対する吸着の程度は Sputtered ion yield の差となって示されているようである。Fig. 15²⁸⁾ は 304 ステンレスからの Cr^+ , Fe^+ ならびに Ni^+ イオンについ

Fig 16. 一次イオン電流の変化に対する二次イオン電流の時間的増加

Fig 17. 原子番号と二次イオンの相対感度の関係、一次イオン (O^+)

て, Fig. 13 同様の実験結果を示す. Fig. 16²⁸⁾ は一次イオン電流の増加に対する二次イオン電流の変化を示したもので, 試料は Zn の単結晶である.

Fig. 10 は Sputtering ratio が元素により異なることを示した. 当然, Sputtered ion yield も元素により変わることが期待され, この関係が定量ならびに定性分析法の確立に際して重要な量である. Fig. 17²⁸⁾ は一次イオンとして O^+ イオンを用いた場合, 原子番号と Sputtered ion yield の相対感度を示す. Fig. 18^{15,16)} は Ar^+ イオンをもちいてさきの, Fig. 17 と同様の関係を求めた結果を示す. 両者を注意深く観察するならば, $T_e \sim Z_n$ 系列に違いのあることに気付くであろう. 一次イオン種の違い (O^+ , Ar^+) 原因の一つとなっているのか, 相対感度測定法による誤差によるものか, 今後に残された問題の一つである.

4.3 Sputtered ion のエネルギー分布

Fig. 12 は中性原子のエネルギー分布曲線を示した. 同様の分布が Sputtered ions にも期待され, Stanton³⁰⁾, Honig³¹⁾, ならびに Bradley²³⁾ らによる測定結果が報告されている. Stanton らの結果に従えば, Sputtered ions と残留気体のイオンとの間にはエネルギー分布曲線の現われる静電場 (Fig. 7 参照) の電圧領域に差のあることがわかる. われわれの測定結果においても³³⁾, 両者のイオンには明らかに差が示されることが観測されている. 後述するが, 両者のエネルギー分布曲線の違いは同位体存在比の測定に際し, きわめて有効に利用できる

ものである.

Thompson²⁹⁾ の実験結果が示すように, 中性原子のエネルギー分布曲線は結晶軸方向 (一次イオン入射) により幾分異なる. Sputtered ion に関しては詳細な実験結果の報告が出されていないが, 中性原子の場合と比較する必要もあり, 将来の実験が期待されるものである.

4.4 Sputtered ions の温度依存性

Sputtered ions の温度依存性を検討するには, a) 試料を含めて周辺の温度を変化させる, b) 入射ビームの輝度を高くし, ビーム照射の局所場のみの温度を上げるなどして実施されている. 前者の例として, Shvachko⁸⁾ らの Nb^+ イオンに関する報告がある. Fig. 19 は Nb 酸化物イオンの生成割合と温度の関係を示したもので, 試料室の酸素圧力は約 $\sim 10^{-4}$ Torr である. これら一連の実験から, 次の反応過程を推定している.

a) 温度が $20 \sim 1200^\circ C$ の条件下では, 生成二次イオンとして NbO^+ , NbO_2^+ , $Nb_2O_3^+$ ならびに $Nb_2O_5^+$ イオンが質量分析計で測定される. 一方, 温度が $1200 \sim 2000^\circ C$ の場合, NbO と $Nb_2O_3^+$ イオンが検知される.

b) 温度が $20 \sim 2000^\circ C$, 酸素分子の圧力が 5×10^{-5} Torr の条件では, NbO^+ , NbO_2^+ , $Nb_2O_3^+$ ならびに $Nb_2O_5^+$ イオンなどが検知される.

これら一連の実験結果より, Nb の表面と酸素分子の反応過程ならびに “knock out” による解離の過程を推定している.

一方, 入射ビームの輝度を高くすることにより, 表面

Fig. 18. 原子番号と二次イオンの相対感度の関係, 一次イオン (Ar^+).

Fig 19. 二次イオンの強度と温度の関係 実線——残留ガス
破線—— O_2 ガス 3×10^{-5} Torr

の局所場の温度を変化した場合、測定される質量スペクトルは表面電離の影響を含み複雑になると推定される。Sputtered ions を増加するためには一次イオンの輝度を上げる必要があり、IMA の検出感度の問題と無関係でなく、今後定量的な基礎データの集積が必要である。

5. 応 用

5.1 同位体分析

Fig. 1 に示した Microanalysis の中で、信号の検知器として質量分析計を使用する IMA は同位体分析ができる一つの大きな特徴をもっている。Table 2 は Robinson らによる実測例を示すもので、White の値と比較して示してある。Table 2 に示される 87/86 の誤差

(8.0%) は、 $^{87}SrH^+(m/e=78)$ イオンが $^{87}Sr^+$ に重なるためと推定される。この H 付加イオンの影響は同位体分析に際してきわめて重要なもので、H 付加イオンをできるだけ小さくするための装置的ならびに測定手法の工夫が必要である。

Pochenrieder³⁴⁾ らは隕石中の $^7Li/^6Li$ の値を測定し、Bernas¹¹⁾ らの値 ($12.0 \pm 10\%$) と大幅に異なる値を得ている。この不一致については説明されていないが、隕石などのように同位体分布が不均一と推定される試料について、IMA による測定手法はきわめて有力なものとなると考えられる。岡野^{18,35)} らは隕鉄ならびに隕石中の Fe, Ni, ならびに Li 同位体分布を測定し、その分布状態を報告している。これらの報告が示すように、この研究分野ではきわめて有力な装置となることが推定される。

5.2 微小部分分析

IMA が半導体素子ならびに固体表面の研究分野で十分にその価値を発揮するためには、微小部の分析手法を確立する必要がある。そのためには、a) 一次イオンビーム径の算出法、b) 試料表面上の分析場所の決定法、c) 表面層からの深さ方向の分析ならびに表面層の線分析法などを確立する必要がある。これらの測定手法を中心とし、IMA がどのように分析手法を開発しつつあるかを簡単に記述する。

a) 一次イオンビーム径の算出方法；一次イオンビームを走査し、試料の二次電子像を観測する²⁰⁾。この像の分解能より一次

Table 2. Isotope Ratios in Bulk Insulators

Element	K	Sr	Sr
Material	KCl	SrSO ₄	SrSO ₄
Isotopes	41/39	87/86	88/86
Abundance*	0.0730	0.7120	8.3732
Observed ratio	0.0730	0.7741	8.2946
Difference, % rel.	1.6	8.0	0.95
Observed S.D., %	0.10	0.70	0.56
Counting S.D., %	0.12	0.48	0.32

* F.A. White, Mass Spectrometry in Science & Technology (John Wiley, N.Y., 1969)

* C.F. Robinson, C.A. Anderson and H.J. Roden: The Pittsburgh Conference (1969)

Fig 20. Al^+ イオンの走査像 (Liebl), 一次イオンビームを走査し, $m/e=\text{Al}$ に固定して出力信号を CRT で観察 (Fig. 2.1 参照)

イオンビーム径を推定する. Fig. 20 は Liebl¹⁴⁾ の観測した Al^+ イオン (試料は Al メッシュ) 像である. この像の分解能よりビーム径を算出するが, またこの像は 3.2 章 (a) の分析手法に対応するものである. 種々の m/e について, Fig. 20 同様の像を観測すれば, 試料表面の元素の濃度分布に関する情報が得られる.

b) 試料表面上の分析場所の決定法; Fig. 21 (a) ならびに (b) は二次電子像を利用して, 試料上の分析場所を決定し^{20, 36)}, その場所についての質量スペクトルを観測した一例である. Fig. 22 に Mg 箔を分析した一例を示す. 質量スペクトラムの上に記した値は測定の実値で, 天然同位体存在比とよい一致を示すことが示されている. Mg の場合には MgH^+ イオンの影響がきわめて小さく, Fe^+ ならびに Si^+ イオンなどとは異なる振舞いを示すことが明らかとなった.

c) 表面からの深さ方向の分析法; 深さ方向の分析法はきわめて困難な要素があるが, Fig. 23¹⁰⁾ は B 原子の深さ方向の分布を測定した例である. B 原子イオンの時間的変化が深さ方向の濃度分布に関する情報を提供するものである.

d) 表面層の線分析法; 試料表面の線分析法は一次イオンビームを偏向電場で移動させるか, 試料を直線的に移動させるかのいずれかの手法で実施できる. 岡野³⁵⁾ は後者の手法を用い, 隕鉄の分析を実施した. Fig. 24 は線分析の一例を示す. この実験結果が示すように, 隕鉄表面の pattern の場所により, $^{60}\text{Ni}/^{56}\text{Fe}$ の値が変わることがわかる.

以上示したような分析手法が確立するならば, 固体分

析装置としてその機能を十分に発揮させることが可能である. これらの例に示したように, IMA は Sputtering 現象を上手に利用し, 固体表面層ならびに深さ方向の元素分析をすることが可能である.

一方, Casting¹³⁾ らは Fig. 8 に示した装置を用いて, 二次イオンの濃度分布を示すことに成功している. Fig. 25 は Slodzian³⁸⁾ らにより観察された血液中の Na ならびに K の二次イオンに関する像である. (a) ならびに (b) は Na^+ イオンに着目したもので, 血漿に対応するものは輝点で示され, 細胞質は暗くなつて観察されている (a). (a) より 3 分後, 血漿は消滅し, 血液細胞が残る (b). (c) ならびに (d) は 9 分後の $^{39}\text{K}^+$ と $^{41}\text{K}^+$ イオンについて観察した二次イオンに対応する像である. これら一連の観察から, 次のことが推定されている.

- a) 血液細胞中にある Na は 約 $3 \times 10^{-6} \text{ g/cm}^3$
- b) 平均の厚さは約 1μ
- c) 検知可能な Na の量は約 10^{-20} gram

Slodzian らが示した血液の例は, IMA が生物学の研究分野に利用できることを示したものである. 金属ならびに半導体素子と異なり, 試料取り扱い上の種々の問題が残されているが, 今後の新しい研究分野として注目すべきかと思われる.

5.3 状態分析

以上記述した例は元素分析に関するものである. しかし, 将来の固体分析の一つの方向は構造解析に必要な資料を提供しうることである. この資料提供可能な分析を一応状態分析と呼ぶことにする.

一般に, 固体の状態分析に必要な信号としては, a) スパッタされた荷電粒子のエネルギー分布の測定, b) 発光スペクトルの分析³⁹⁾ などが考えられる. 前者は Ion-Electron Spectroscopy または Ion-Ion Spectroscopy, 後者は Photon Emission Spectroscopy と称している. ここでは Ion-Electron Spectroscopy について簡単に述べる. Ion-Electron Spectroscopy の基礎は Fano²⁵⁾ らの実験に基づくものであるが, イオン-原子衝突の理論的考察が気体原子から固体原子に適用できるということにある^{40, 41)}.

Fig. 26 は Snoek²¹⁾ らの用いた装置を示す. 装置のエネルギー分解能については記述されておらず, 次に示す実験データから判断して改善すべき点が残されている. Fig. 27 は Au を試料とし, 約 60 KeV の Ar^+ イオンビームで照射した場合の二次電子エネルギースペク

* Goutte らは固体表面の発光スペクトルを利用して, Fig. 10 に示したと同様の走査像を CRT で観察している.

トラムである。このスペクトラムに示される小さな山は Au の微細構造に関するものであるが, Snoek らは明確な説明をさけ, またエネルギーの分析器の走査電圧を 1200V まで実施したが, 特別のピークが観測されなかつ

たと報告している。Fano らの理論に従うならば, Au 原子の L 軌道電子* に相当するエネルギースペクトラムが十分観測されることが期待されるもので, 装置の再検討が今後必要かと思われる。

一方, 気体の場合には Fig. 28⁴²⁾ に示すような報告があり, 二次電子エネルギースペクトルには Ar の微細構造を示すピークを検知している。Gerber らの解析によれば, これらのピークは Autoionization 準位⁴³⁾ に対応するものである。固体の場合には二次電子エネルギー幅の広がりを生ずるなど, 気体とは異なった現象を含む。これゆえ, Fig. 27 のエネルギースペクトラムが改善されるためには, 測定方法に原理的な工夫が必要と思われる。

6. 結 言

固体の Microanalysis 法が呼ばれて, 種々の技術ならびに分析方法が開発されてきた。ここで述べた IMA は新しい一つの固体分析手法ではあるが, その基礎的研究は古くより Sputtering という現象で実施されていた。最近, IMA による固体分析法が半導体ならびに鉄鋼研究の分野のみならず, 広く固体表面を研究対象としている分野において注目され出した。この原因には種々あると推定されるが, その主なものに a) 微少部の元素分析 (原子イオンの形) ならびに同位体分析ができる, b) 微少部の表面層 (数 100Å) の分析ならびに表面からの深さ方向の濃度分布測定ができる, などの特徴があるためと推定される。一方, 技術的面より見た場合, a) 高真空技術の進歩により, きれいな真空が容易に得られ, 固体表面現象の解明が重要となってきた, b) Sputtering ならびに Sputtered ions の測定技術が確立されつつある, などの原因を挙げることができる。しかし, IMA の利用技術は始まったばかりであり, 固体分析法確立までには解決すべき多くの問題点を残してい

(a) A 点の質量スペクトラム

(b) B 点の質量スペクトラム

Fig 21. 黄銅鉱の point analysis (二次電子像中の A. B. C 点は Point analysis の場所)

* Cu 原子の L 軌道エネルギーは 244, 246, 287 eV である。

る。

今回、定量分析法に関しては記述しなかったが、定量分析法の確立が IMA のもっとも大きな研究課題である。定量分析法の確立には、Sputtered ions の基礎的問題点、固体表面の物理化学的諸問題にまで立ち入る必要があると推定される。しかし、現段階における諸現象の解明、整理と周辺技術との相関関係ならびに本質的な現象の追究には広い分野の研究者の協力が必要である。特に、状態分析装置として使う場合、電子のエネルギースペクトルに対する理論的検討が必要である。さらに、衝突論の本質的な追究が必要になるものとも考えられる。最近、これに関する多くの実験データが整理⁴⁴⁾されつつあり、これら一連の現象の解明により、IMA が定量分析装置として、さらに状態分析装置として完成することを期待するものである。

Fig. 22. Mg 基板の point analysis の一例 A: 分析場所

Fig. 23. B 原子を含む Si 基板の point analysis の一例, Si の深さ方向の分析, 1目盛=35ppm.

Fig. 24. 隕鉄の線分析 a) 隕鉄表面の pattern と線分析の位置 b) 線分析の位置における Ni^+ イオンの分布, ビーム径=0.25mm c) b) と同じ値, 但しビーム径が 0.25mm より大きい場合

Fig. 25. 血液の IMA による二次電子像 image converter により、入射イオン→二次電子に変換後蛍光膜上に拡大した像 (Fig. 32 参照)

Fig. 26. 二次電子エネルギー分析器 (1)イオンビーム, (2)1mm の孔, (3)Au 試料, (4)二次電子コレクター, (5)電磁石, (6)地磁気シールド

Fig. 27. Au からの二次電子エネルギースペクトラム

Fig. 28. $\text{Ar}^+ - \text{Ar}$ 衝突による二次電子エネルギースペクトラム He I: 584 Å による光電子スペクトラムを補正曲線として示した。

以上, Microanalysis に関する研究分野のうちで IMA の置かれている立場を述べてきたが, 重要な研究結果ならびに参考論文を見落としたものと考えられる. しかし, ここに示した例から, 今後研究を予定される方々に少しでも参考になれば幸いである.

文 献

- 1) F. Seitz and J.S. Koehler: "Solid State Physics" Vol. 2, p. 307, (Academic Press, New York, 1936).
- 2) E.B. Henschke: *Phys. Rev.* **106**, 737 (1957).
- 3) J. Kistemaker, D. Onderdelinden, F.W. Saris and W.F. van der Weg: Proc. Fourth Internl. Vacuum Congress (1968).
- 4) O. Almen and G. Bruce: *Nuclear Instr. and Methods* **11**, 257 (1961).
- 5) Yu.V. Martynenko: *Soviet Phys. Solid State* **6**, 1581 (1965).
- 6) W.F. van der Weg and P.K. Pol: *Nuclear Instr. and Methods* **38**, 274 (1965).
- 7) R.E. Honig: *J. Appl. Phys.* **29**, 549 (1958).
- 8) V.I. Shrachko, B.T. Nadykto, Ya.M. Fogel, B.M. Vasyutinskii and G.N. Kartmazor: *Soviet Phys. Solid State* **7**, 1572 (1966).
- 9) H.J. Liell and R.F.K. Herzog: *J. Appl. Phys.* **34**, 2893 (1963).
- 10) A.E. Barrington, R.F.K. Herzog and W.P. Poschenrieder: *J. Vacuum Sci. and Tech.* **3**, 239 (1966).
- 11) E. Gradsztajn, M. Salome, A. Yaniv and R. Bernas: *Earth Plan. Sci. Letters* **3**, 387 (1967).
- 12) T.L. Collins and J.A. McHugh: *Advances in Mass Spectroscopy* Vol. 3, 169 (1965).
- 13) R. Castaing and G. Slodzian: *Advances in Mass Spectroscopy* Vol. 3, 91 (1965).
- 14) H. Liebl: *J. Appl. Phys.* **38**, 5277 (1967).
- 15) H.E. Beske: *Z. angew. Phys.* **14**, 30 (1962).
- 16) H.E. Beske: *Z. Naturforsch.* **19a**, 1627 (1964); **22a**, 459 (1967).
- 17) 荒木・小林: 第16回質量分析学会年会 (1968)
- 18) 岡野: 応用物理 **37**, 1027 (1968)
- 19) H. Nishimura and J. Okano: *Japan. J. Appl. Phys.* **8**, 1335 (1969).
- 20) 田村・近藤・土井・大村: 第16回応用物理学会 (1969)
- 21) C. Snock, R. Geballe, W.F. van der Weg, P.K. Rol and D.J. Bierman: *Physica* **31**, 1553 (1965).
- 22) E.S. Parilis and L.M. Kishinevskii: *Soviet Phys. Solid State* **3**, 885 (1960).
- 23) E.S. Maskova, V.A. Molchanov and D.D. Odintsov: *Soviet Phys. Solid State* **5**, 2516 (1964).
- 24) D.E. Harrison, Jr., C.E. Carlson and G.D. Magnuson: *Phys. Rev.* **139**, 737 (1965).
- 25) U. Fano and W. Lichten: *Phys. Rev. Letters* **14**, 627 (1965).

- 26) M. Kaminsky: Atomic and Ionic Impact Phenomena on Metal Surfaces. p. 233 (Springer. Verlag, Berlin, 1965).
- 27) H.D. Hagstrum: *Phys. Rev.* **150**, 495 (1966); **122**, 83 (1961).
- 28) C.A. Anderson: *Inter. J. Mass Spectrometry and Ion Phys.* **2**, 61 (1969).
- 29) M.W. Thopson and R.S. Neison: *Phil. Mag.* **17**, 2015 (1962); **18**, 377, 415 (1968).
- 30) H.E. Stanton: *J. Appl. Phys.* **31**, 678 (1960).
- 31) R.E. Honig: Advance in Mass Spectrometry Vol. **1**, 162 (1959).
- 32) R.C. Bradley: *J. Appl. Phys.* **30**, 1 (1959).
- 33) 土井・大村・田村・近藤: 第17回応物学会 (1970)
- 34) W. P. Poschenrieder, R. F. Herzog and A. E. Barrington: *Geochim. Cosmochim. Acta.* **29**, 1193 (1965).
- 35) 西村・岡野: 質量分析 **18**, 894 (1970)
- 36) I. Omura, H. Tamura, T. Kondo and H. Doi: The Trienniae International Mass Spectrometry Conference, Kyoto (1969).
- 37) H. Doi, I. Omura, H. Tamura and T. Kondo: *Japan J. Appl. Phys.* 投稿中
- 38) P. Galle, G. Blaise and G. Slodzian: Fourth National Conference on Electron Microprobe Analysis, California (1969).
- 39) V.R. Goutte, C. Guillaud, R. Javelas und J.P. Meriaux: *Optik* **26**, 574 (1967).
- 40) N.V. Fedorenko: *Soviet Phys-Usp.* **2**, 526 (1959).
- 41) G.H. Mongan and E. Everhart: *Phys. Rev.* **128**, 667 (1962).
- 42) G. Gerber, R. Morgenstern and A. Niehaus: *Phys. Rev. Letters* **23**, 511 (1969).
- 43) J.A. Simpson, G.E. Chamberlain and S.R. Mielczarek: *Phys. Rev.* **139**, 1039 (1969).
- 44) G. Carter and J.S. Colligon: Ion Bombardment of Solids. (Heinemann, London, 1968).