る。水によく混合する有機溶媒と水との混合溶液について、溶液内の性質を酸-塩基指示薬を用いて一部調べてみた。

文 献

- 1) L. P. Hammett, A. J. Deyrup : *J. Am. Chem. Soc.*, **54**, 2721 (1932).
- 2) G. N. Lewis, J. Biegeleisen : *ibid.*, **65**, 1144 (1943).
- 3) G. Schwarzenbach, R. Sulzberger : *Helv. Chim. Acta*, **27**, 348 (1944).
- 4) E. A. Braude : *J. Chem. Soc.*, **1948**, 1971.
- 5) 加藤皓一 : 本誌, **13**, 516 (1964).
- 6) W. Graffunder, E. Heymann : *Z. Physik.*, **72**, 744 (1931).
- 7) 加藤皓一 : 本誌, **13**, 1255 (1964).
- 8) H. S. Harned, H. C. Thomas : *J. Am. Chem. Soc.*, **58**, 761 (1936).

☆

Acidity in water-alcohol mixtures. Koichi KATOH (Institute for Solid State Physics, The University

of Tokyo, Minato-ku, Tokyo)

Absorption spectra of D. Y. and B. C. G. were measured in various methanol-water mixtures containing a definite volume of acid or base, and absorbances of its absorption spectra were plotted against methanol volume %. The lines came down with methanol concentration, but a minimum point appeared in every case at about 90% and the lines went up again with much increasing methanol concentration.

The similar behaviour also appeared in mixture with ethanol or *iso*-propanol in place of methanol.

The term, $\log [(BH^+)/(B)]$, represented as H^* in this report, is in proportion to the proton activity. H^* values were calculated from absorption spectra and plotted against organic solvent concentrations.

Then, observed pH values and activity coefficients of hydrogen ion were calculated from these H^* values in methanol-water mixtures.

For instance, activity coefficients in the solution of 0.012 *N* sulfuric acid were as follows; 1.00(methanol 10%), 0.39(30%), 0.13(50%), 0.04(70%), 0.03(90%) and 0.12(100%).

(Received Dec. 13, 1965)

溶媒抽出法による鉄鋼中の微量リンの吸光光度定量

速 水 謙*, 本城 克彦**

鉄鋼中の微量リンをリンモリブデン酸錯体にし、有機溶媒で抽出分離後、還元してモリブデン青を発生させ吸光光度法による定量条件の確立を研究した。試料 0.1~1.0 g を硝酸 (1:1.2) に溶解し、2% 過マンガン酸カリウム溶液を加え加熱してリン酸イオンにする。生成した二酸化マンガンおよび過剰の過マンガン酸カリウムは 10% 亜硫酸ナトリウム溶液で溶解したのち、加熱して亜硫酸ナトリウムを分解除去し、冷却後アンモニア水 (1:1) により、わずかの水酸化鉄の沈殿を生ずるまで中和する。さらに 5~10 ml の硝酸 (1:1.2) を加え水酸化鉄の沈殿を溶解し、2~3 g の硝酸アンモニウムを加えてから 100 ml に希釈し試料溶液とする。この試料溶液から 1 ml をとり、過塩素酸 0.35 ml, モリブデン酸アンモニウム溶液 (5%) 0.5 ml を加え、リンモリブデン酸錯体をつくりこれを酢酸ブチル 2 ml で抽出する。この抽出有機溶媒層から 1 ml を別の容器にとり、塩化第一スズ溶液 (5%) 0.3 ml を加えて還元し、モリブデン青を発生させエチルアルコールで全容 5 ml に希釈してよく振り均一溶液とする。これを波長 725 m μ で吸光度を測定してリンを定量する。

1 緒 言

鉄鋼中のリンの定量法として広く用いられている方法に容量法¹⁾, 吸光光度法^{1,2)}がある。従来吸光光度法には、リンバナドモリブデン酸法³⁾, リンモリブデン酸法^{4)~6)}, およびモリブデン青法^{2,7)}が用いられている。

これらの方法は黄色のリン錯体を直接または溶媒抽出してから光度定量する方法であり、またモリブデン青法も直接リンモリブデン錯体を還元、または溶媒抽出してから還元し光度定量する方法^{2)~7)}である。これらの方法のうち、微量のリンおよび妨害元素を含む試料に対しては抽出法を選ぶことが最もよく、最近微量リンの定量に溶媒抽出法が大きく発展した。この溶媒抽出法でリン錯体に選択的な溶媒の研究はすでに Wadelin ら⁴⁾により報

* 岡山大学教養部化学教室：岡山市津島

** 岡山大学理学院：岡山市津島

告され, また抽出率の確認も石橋, 田伏⁹⁾, 依田¹⁰⁾らによって詳しく研究され, リン錯体に対し酢酸ブチルが最適溶媒であることが報告されている。

著者らはこの溶媒を用い鉄鋼中のリンの定量に応用した。すなわち従来の方法を基礎とし, これに改良を加え酢酸ブチルで抽出後塩化第一スズで還元してモリブデン青として光度定量した。特にモリブデン青法で問題とされている抽出条件, 発色条件, 共存元素の影響について詳細に検討した結果, 本法の諸条件においてはリン錯体のみが抽出されることを認めた。本定量により標準鉄鋼試料について定量を行なった結果, リン回収率は 97~102% で定量することができた。

2 試料および装置

2.1 試 薬

リン標準溶液: 特級リン酸二水素カリウム (KH_2PO_4) を 110°C で 1 時間乾燥したのち, デシケーター中で放冷し, その 0.4393 g を蒸留水に溶解して 100 ml にする。この 1 ml はリン 1 mg を含有する。これを適宜希釈して 1 ml 中 $10\mu\text{g}$ のリンを含む溶液として使用した。

モリブデン酸アンモニウム溶液: 特級モリブデン酸アンモニウム ($(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 5 g を蒸留水に溶解し 100 ml とした。

塩化第一スズ溶液: 1 級塩化第一スズ ($\text{SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 5 g を濃塩酸 10 ml に溶解し, 蒸留水で 100 ml に希釈してからかっ色ビンに入れ 2~3 粒のスズ粒を加え, 流動パラフィンで溶液面をおおい貯蔵した。

酢酸ブチル: 1 級試薬 *n*-酢酸ブチルを使用した。

エチルアルコール: 99% エチルアルコールを使用した。

塩酸, 硝酸, アンモニア: 特級試薬を使用した。

過マンガン酸カリウム溶液: 1 級過マンガン酸カリウム (KMnO_4) 2 g を 100 ml の蒸留水に溶解して使用した。

亜硫酸ナトリウム溶液: 1 級亜硫酸ナトリウム ($\text{Na}_2\text{SO}_3\cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 10 g を 100 ml の蒸留水に溶解して使用した。

2.2 装 置

日立自記分光光度計: EPS-2 型。

日立分光光度計: EPU-2A 型。

島津分光光度計: QR-50 型。

1 cm ガラス液そう。

3 基礎実験

3.1 吸収曲線

リン標準溶液 ($10\mu\text{g}/\text{ml}$) 1 ml を 10 ml 遠心管にとり, 過塩素酸 0.5 ml, モリブデン酸アンモニウム溶液 0.5 ml を加え, 蒸留水で全容 5 ml に希釈したのち酢酸ブチル 2 ml を加えて約 30 秒間激しく振り混ぜ, 静置

後遠心分離器にかけて 2500 rpm で約 3 分間遠心分離を行ない溶媒層と水溶液を完全に分離する。溶媒層より正確に 1 ml を分取し, これに塩化第一スズ溶液 0.5 ml を加えて還元しモリブデン青を発色させる。このときモリブデン青層と塩化第一スズ溶液層が 2 層に分離しているから, これにエチルアルコールを加え全容を 5 ml に希釈してよく振り混ぜて均一溶液にする。この溶液を 1 cm の液層に移し日立自記分光光度計で吸収曲線を求めた。その結果は Fig. 1 に示すように 625 m μ と 725 m μ に極大吸収を示した。しかし 725 m μ の吸収が大きいのので, 以後の測定波長には 725 m μ を採用した。

Fig. 1 Absorption spectrum

3.2 過塩素酸の添加量の影響

過塩素酸酸性でリンモリブデン錯体をつくり, 酢酸ブチルでこの錯体を抽出するとき酸濃度と抽出率との影響について検討した。実験操作は 3.1 に従い, リン $2\mu\text{g}$, モリブデン酸アンモニウム 0.5 ml, 酢酸ブチル 2 ml, 塩化第一スズ 0.5 ml とし, 過塩素酸を 0.1~1.2 ml まで変化させその吸光度を測定した。その結果は Fig. 2 に示したように過塩素酸量 0.25~0.8 ml の間で一定値を示した。なお, リン $0\mu\text{g}$ のときの吸光度は 0 で変化を示さなかった。以後の実験では過塩素酸量はこの範囲で測定した。

3.3 モリブデン酸アンモニウム溶液の添加量の影響

モリブデン酸アンモニウム溶液の添加量と, リンモリブデン錯体の生成の関係を検討した。実験はリン $2\mu\text{g}$, 過塩素酸 0.5 ml, 酢酸ブチル 2 ml, 塩化第一スズ 0.5 ml とし, 操作は 3.1 と同様である。リンモリブデン酸アンモニウム溶液 0.1~1.5 ml の範囲の吸光度を測定

Fig. 2 Effect of perchloric acid concentration on absorbance

Fig. 3 Effect of volume of ammonium molybdate solution

した。その結果を Fig. 3 に示す。Fig. 3 に示すように、0.3 ml 以上の添加により一定値を示す。

3.4 酢酸ブチルの量の影響

抽出溶媒である酢酸ブチルは、リン錯体に選択的であることはすでに Wadelin⁴⁾、石橋ら⁵⁾により詳しく研究されており、本研究ではその最適量を検討するため、リン 2 μ g、過塩素酸 0.5 ml、モリブデン酸アンモニウム溶液 0.5 ml、塩化第一スズ溶液 0.5 ml とし、操作は 3.1 に従い酢酸ブチル量を 1~6 ml を用いて抽出し、その半量を分取して還元し吸光度を測定した。その結果を Fig. 4 に示す。この結果から、酢酸ブチルは 1 ml 以上であれば完全に抽出できる。本実験では酢酸ブチル 2 ml を使用した。

Fig. 4 Effect of volume of butyl acetate

3.5 塩化第一スズ溶液の添加量の影響

リンモリブデン錯体を酢酸ブチルで抽出したものを塩化第一スズ溶液で還元して、モリブデン青を生成する最適条件を検討するため、リン 2 μ g、6 μ g、過塩素酸 0.5 ml、モリブデン酸アンモニウム溶液 0.5 ml、酢酸ブチル 2 ml とし、塩化第一スズ溶液濃度 3%、5%、8% をそれぞれ 1~1.4 ml を用い、3.1 の操作に従って吸光度を測定した。その結果を Fig. 5 に示す。なお、3% 塩化第一スズ溶液では安定性が 5%、8% 溶液より劣り、8% 溶液では、リン量の増加にともない吸光度が 3%、5% 溶液より減少した。

Fig. 5 Effect of concentration and volume of stannous chloride solution

● 3% $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ × 5% $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
○ 8% $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

3.6 モリブデン青の発色時間の影響

モリブデン青発色後、時間の経過による色調の変化を検討するため、リン 2 μ g および 4 μ g の場合について吸光度測定までの放置時間について、5~140 分の範囲で吸光度を測定した。その結果は Fig. 6 に示すように 140 分までは吸光度は一定値を示した。

Fig. 6 Effect of standing time

3.7 検量線

上記の諸実験から使用試薬の濃度範囲が決定したので、過塩素酸 0.35 ml, モリブデン酸アンモニウム溶液 0.5 ml, 酢酸ブチル 2 ml, 塩化第一スズ溶液 0.3 ml を用いて、リン量 0~15 μg までを 3.1 の操作に準じてモリブデン青を発色させ、波長 725 m μ で吸光度を測定して検量線を求めた。その結果は Fig. 7 に示すように 1~13 μg まではベールの法則に従う直線関係が得られた。

Fig. 7 Calibration curve

3.8 共存元素の影響

普通、鉄鋼中に含有すると思われる他元素について許容共存量を検討するため、リン 5 μg を含む溶液に各種の塩類を共存させ、3.1 の操作に従い定量した。その結果を Table I に示した。

上記の結果から、スズの共存限界は非常に小さいが、しかし鉄鋼中にはスズはほとんど含有されておらず、もし限界以上に含有していても、前処理の硝酸によりメタスズ酸として除去されるので、本定量法では影響を受け

Table I Effect of diverse ions

Ions	Limited amounts (mg)	Ions	Limited amounts (mg)
Fe ³⁺	30.0	Zn ²⁺	30.0
Si ⁴⁺	3.0	Co ²⁺	30.0
As ³⁺	0.8	Pb ²⁺	30.0
WO ₄ ²⁻	4.0	Mg ²⁺	30.0
Cu ²⁺	6.0	Ca ²⁺	30.0
Mn ²⁺	30.0	Al ³⁺	30.0
Sn ⁴⁺	0.02	Cd ²⁺	30.0
Sb ³⁺	1.0	K ⁺	30.0
Cr ³⁺	20.0	NH ₄ ⁺	30.0
Ni ²⁺	30.0	F ⁻	2.0

ない。

4 分析方法と定量結果

4.1 普通鋼中のリンの定量法

試料約 1 g を精ひょうし、硝酸 (1:1.2) 約 30 ml を加え加熱溶解し、酸化窒素を除去したのち水約 30 ml を加え、煮沸しながら過マンガン酸カリウム溶液 (2%) を少量ずつ数回加え、二酸化マンガンのかっ色沈殿がわずかに生ずるまで滴加する。次に生じた二酸化マンガおよび過剰の過マンガン酸カリウムを還元するため、亜硫酸ナトリウム溶液 (10%) を二酸化マンガンの沈殿が消失して透明な溶液になるまで加える。煮沸して過剰の亜硫酸ナトリウムを酸化し、冷後アンモニア水 (1:1) を少量ずつかき混ぜながら加え、溶液中に水酸化鉄の沈殿がわずかに生ずるまで中和する。硝酸 (1:1.2) をふたたび滴加して透明な黄かっ色の溶液とし、硝酸アンモニウム約 2~3 g を加え 100 ml メスフラスコに移し、100 ml に希釈して試料溶液とする。この試料溶液 1 ml を 10 ml 遠心管にとり、過塩素酸 (60%) 0.35 ml, モリブデン酸アンモニウム溶液 (5%) 0.5 ml を加え蒸留水で 5 ml に希釈してから、酢酸ブチル 2 ml を加えて約 30 秒間激しく振り混ぜて静置したのち、2500 rpm で約 3 分間遠心して溶媒層と水溶液とを完全に分離する。この溶媒層より 1 ml を別の目盛付遠心管にとり、これに塩化第一スズ溶液 (5%) を 0.3 ml 加えて還元する。発色したモリブデン青層と塩化第一スズ溶液層とを均一溶液にするため、または溶液の白濁を防止するために、エチルアルコールを加え希釈して全容を 5 ml にする。次に共せんを施してよく振り混ぜてから 1 cm 液そうに移し、蒸留水を対照として 725 m μ の波長で吸光度を測定し、検量線によりリン量を求める。

4.2 銑鉄中のリンの定量

試料約 1 g を精ひょうし、硝酸 (1:1.2) 約 30 ml を

Table II Analytical results on standard iron and steel samples

Sample	Sample used (mg)	HClO ₄ (ml)	P added (μg)	Absorbance	P found (μg)	P found (%)	Recovery (%)
(a) B. C. S. 149/1 Pure iron P : 0.01%	20	0.30	0	0.133	1.76	0.009	100.0
	20	0.30	5.0	0.513	6.76		
	20	0.35	0	0.132	1.77	0.009	
	20	0.35	5.0	0.513	6.76		
(b) N. B. S. 8i Bessemer-steel P : 0.08%	5	0.30	0	0.294	3.92	0.078	100.2
	5	0.30	3.5	0.562	7.43		
	5	0.35	0	0.296	3.94	0.079	
	5	0.35	3.0	0.520	6.93		
(c) N. B. S. 101d 18Cr-9Ni P : 0.02%	10	0.30	0	0.136	1.81	0.018	94.0
	10	0.30	3.0	0.348	4.63		
	10	0.35	0	0.136	1.81	0.018	
	10	0.35	3.0	0.348	4.62		
(d) N. B. S. 106a Cr-Mo-Al steel P : 0.016%	10	0.30	0	0.112	1.49	0.015	97.0
	10	0.30	3.0	0.331	4.40		
	10	0.35	0	0.112	1.49	0.015	
	10	0.35	3.0	0.331	4.40		

(a), (c), (d) : Sample taken 1 g

(b) : Sample taken 0.5 g

加え加熱溶解し、さらに過塩素酸 (60%) 約 15 ml 加えて溶液がベスト状になるまで加熱する。冷却後温水約 30 ml を加えて溶解する。もし不溶解物があればろ過し、希硝酸 (1 : 50) で数回洗浄し、ロ液と洗液を合併して硝酸 (1 : 1.2) 約 5 ml を加え、加熱しながら過マンガン酸カリウム溶液 (2%) を少量ずつわずかに二酸化マンガンのかっ色沈殿を生ずるまで加える。次に亜硫酸ナトリウム溶液 (10%) を二酸化マンガンの沈殿が消失するまで加えたのち煮沸して過剰の亜硫酸ナトリウムを酸化する。以下、4・1 の操作に準じてリン量を求める。

4・3 クロムを多量に含む鉄鋼中のリンの定量

試料約 1 g を精ひょうし、王水約 20 ml を加えて加熱溶解したのち、過塩素酸 (60%) を 4・2 に準じて処理し、冷却後温水約 30 ml を加え溶解する。もし不溶解物があればろ過し、希硝酸 (1 : 50) で数回洗浄してロ液と洗液を合併し、硝酸 (1 : 1.2) 約 5 ml を加え、以下 4・1 の操作に準じてリン量を求める。

4・4 定量結果

本法 4・1 に準じて各種標準鉄鋼試料を処理してリンの定量を行なった。その結果を Table II に示す。

5 考 察

本法によるリンの定量法は、リン含有量 0.001% 以上であれば測定可能である。操作も比較的簡単であり、また再現性もよくモリブデン青の呈色は安定である。共存元素の妨害が少なく、特にヘテロポリ酸を形成するケイ素、ヒ素などの妨害は溶媒抽出で防止できる。抽出溶媒である酢酸ブチルは水溶液層と分離が速いので短時間に

操作ができる。

終わりに臨み、本研究につきご指導をいただいた岡山大学理学部化学教室桐栗恭二教授に感謝の意を表します。

文 献

- 1) JIS G 1214 (1958, 1963).
- 2) F. D. Snell, C. T. Snell : "Colorimetric Method of Analysis", 3rd Ed., Vol. II, p. 630 (1958), (D. Van Nostrand Co., Inc., New York).
- 3) 石橋雅義, 田伏正之 : 本誌, **8**, 815 (1959).
- 4) C. Wadelin, M. G. Mellon : *Anal. Chem.*, **25**, 1668 (1953).
- 5) 石橋雅義, 田伏正之 : 本誌, **8**, 588 (1959).
- 6) 浦 満 : 同上, **7**, 420 (1956).
- 7) 横須賀繁 : 同上, **5**, 395 (1956).
- 8) 速水 謙 : 同上, **11**, 822 (1962).
- 9) 依田篤信 : 日化, **80**, 488 (1959).

☆

Spectrophotometric determination of small amounts of phosphorus in iron and steel by solvent extraction method. Tadashi HAYAMI and Katsuhiko HONJŌ (Department of Chemistry, College of Liberal Arts, Okayama University, Okayama-shi)

Colorimetric determination of phosphorus in iron and steel by molybdenum blue method has been investigated. A sample (0.1~1.0 g) is dissolved in 30 ml HNO₃ (1 : 1.2) with gentle heating and it is diluted with 30 ml water. Two per cent potassium permanganate solution is added to it drop by drop with gentle heating to convert phosphorus completely to phosphate ion until a small amount of manganese dioxide appears. A few drops of 10 per cent sodium sulfite solution is added to dissolve manganese dioxide, and the solution is heated to expel sulfur dioxide. After cooling the solution is neutralized with ammonia solution (1 : 1) until a slight amount of ferric hydroxide precipitate appears. Five to ten ml of nitric acid (1 : 1.2) is added to dissolve the precipitate again, and the solution is

transferred into a 100 ml measuring flask. It is made up to the mark with water after adding 2~3 g ammonium nitrate. One ml of the sample solution, 0.35 ml perchloric acid (60%) and 0.5 ml ammonium molybdate (5%) are put into a 10 ml centrifuge tube with a stopper and are diluted with water exactly to 5 ml. Two ml of *n*-butylacetate is added, the tube is

shaken vigorously for 30 seconds and centrifuged for 30 min. with 2,500 rpm. One ml of the organic layer is transferred to a 5 ml Nessler tube. To it is added 0.3 ml stannous chloride solution (5%) and the whole is diluted exactly to the mark with ethanol. The absorbance is measured at 725 m μ .

(Received Feb. 12, 1966)

カルシクロムを用いるチタンの新吸光光度定量法*

石 井 一, 永 長 久彦**

カルシクロムがチタン (IV) と錯体を生成することを見だし, この錯体生成を利用して微量のチタンを吸光光度定量するための適正な条件を見いだすための検討を行なって新しい定量方法を提案した. チタン (IV)-カルシクロム錯体は pH 約 4 で徐々に生成し, その組成は 1:1 で, 水を対照として測定した場合には 310 および 565 m μ 付近に極大吸収がある. チタン (IV) 濃度と吸光度との間には直線性が認められ, 530 m μ で測定したときのモル吸光係数は 11500, 感度は $4.2 \times 10^{-3} \mu\text{g Ti/cm}^2$ { $\log(I_0/I)=0.001$ } であった. 銅, アルミニウム, 鉄, バナジウムなどはチタンの定量を妨害する.

1 緒 言

著者らは, カルシクロムと各種金属イオンとの反応について系統的な検討を行ない, これまでにカルシクロムが銅 (I および II), 鉄 (II および III), およびアルミニウム (III) と反応して錯体を生成することを見だし, これらの錯体生成反応を利用して吸光光度法により, それぞれ微量の銅, 鉄, およびアルミニウムを定量することが可能なことを明らかにし, これらについては既報¹⁻³⁾に報告した. その後, 引き続き本試薬と各種金属イオンとの反応について検討した結果, チタン (IV) も本試薬と錯体を生成すること, およびこの錯体生成を利用して, 微量のチタンを吸光光度定量できることがわかったので, 以下に報告する.

2 装置および試薬

2.1 装 置

本実験で使用した装置は既報⁴⁾に述べたものと同じである.

2.2 試 薬

(1) チタン (IV) 標準溶液 ($10^{-2}M$): フッ化チタンカリウム (K_2TiF_6) 2.4009 g を Sandell の方法⁵⁾に従って処理し, 最終的に 1 l とした. この溶液を重量法により標定して得られたチタンの濃度は $1.005 \times 10^{-2} M$ であった. 使用のつど, この溶液は酸濃度を調整しながら水で適当に希釈して用いた.

(2) カルシクロム溶液 ($2 \times 10^{-4}M$): 既報⁴⁾と同様にして調製した.

(3) 緩衝溶液: 目的とする pH 値に応じ, 塩酸 (0.1 *N*)-グリシン (0.1*M*) 系混合溶液, または酢酸 (1*M*)-酢酸ナトリウム (1*M*) 系混合溶液を使用した.

上記試薬 (カルシクロムを除く) およびそのほか本実験で使用した試薬は, いずれも市販特級品である.

3 実験, 結果および考察

3.1 吸収曲線

チタン (IV)-カルシクロム錯体の紫外および可視域における吸収曲線は Fig. 1 に示したとおりである. 吸収極大は, 水を対照とした場合には 310 および 565 m μ 付近に存在し, 試薬ブランク液を対照とした場合 (波長 530 m μ の前後では, 実際の操作はチタン (IV)-カルシクロム錯体溶液を対照として測定した) には, 320, 530 および 625 m μ 付近に存在する. Fig. 2 はチタン (IV) の量が試薬に対して当量以下の場合について {チタン (IV)-カルシクロム錯体の組成は 1:1 であるが, これに

* 吸光光度試薬としてのカルシクロムに関する研究 (第5報). 第4報は H. Ishii, H. Einaga: *Bull. Chem. Soc. Japan*, 投稿中

** 小野田セメント株式会社中央研究所: 東京都江東区深川豊洲 1