本工場における実際試料ではカリウム以外これらの妨害イオンが共存することはなく、またカリウムが共存する場合これらのイオンは強塩基性溶液からも難溶性沈殿を生成するが、 Et_3Pb^+ の場合この液性では沈殿をまったく生成しないので、pH 値を調整すれば Et_3Pb^+ のみを分離定量することが可能である。

終わりに、ご助言を賜った東洋曹達第六研究室長高木利治氏、発表を許可された東洋エチル(株)建設本部長利光 極氏、実験に協力された当研究所山中 優氏に深く感謝の意を表します。

文 献

- 1) 玉奥克己：化学の領域，**17**，46 (1963)。
- 2) 井村信一，福高 清：本誌，**14**，1167 (1965)。
- 3) 上野景平：“キレート滴定法”，p. 298 (1961)。
- 4) 玉奥克己：化学の領域，**17**，43 (1963)。
- 5) 井村信一，山中 優：未発表。
- 6) S. R. Henderson, L. J. Snyder : *Anal. Chem.*, **31**, 2113 (1953)。
- 7) 武藤義一，和田芳裕，正岡秀夫：生産研究，**18**，No. 1，21 (1966)。

- 8) 武藤義一，和田芳裕，正岡秀夫：日本化学会第19th年会講演要旨，2 P 209 (1966)。
- 9) 玉奥克己：化学の領域，**17**，44 (1963)。

☆

Quantitative analysis of triethyllead ion in aqueous solution with sodium tetraphenylborate.
Shinichi IMURA, Kiyoshi FUKUTAKA and Takahiko YAMADA (Toyo Ethyl Co., Nanyo-cho, Tsuno-gun, Yamaguchi-ken)

A back-titration method for the determination of $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Pb}^+$ in the presence of $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Pb}^{2+}$ and Pb^{2+} is studied. This is a modification of the back-titration method for potassium with sodium tetraphenylborate and benzalkonium chloride.

In the proposed method, $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Pb}^+$ solution in the presence of $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Pb}^{2+}$ and Pb^{2+} is treated with excess sodium tetraphenylborate at pH 4~5 and filtered. The excess of sodium tetraphenylborate in the filtrate is back-titrated with a standard solution of benzalkonium chloride at pH 11 using Titan Yellow as an indicator, and the amount of $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Pb}^+$ is calculated.

The method is successfully applied to the determination of $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Pb}^+$ in water from organo-lead industry.

(Received June 12, 1967)

金属中微量イオウの定量： 燃焼-還元吸光光度法

武内 次夫， 藤 島 巖， 山田 光彦*

金属中に含まれるきわめて微量のイオウを，迅速，正確，簡便に定量するための新しい方法を開発した。

試料を酸素気流中で高周波燃焼装置により燃焼させ，発生した燃焼ガスをただちに 550°C に加熱した銀網に通じ，ガス中のイオウ酸化物を硫酸銀として完全に捕そくしたのち，酸素流を窒素流，さらに水素流に変えて硫酸銀を還元し，硫化水素として発生させた。これを酢酸亜鉛，水酸化ナトリウム系の吸収液に吸収させ，常法に従ってメチレンブルーを発色させ，665 mμ における吸光度を測定し，あらかじめ作成した検量線より微量イオウを定量した。

定量に要する時間は約 25 分間，定量精度は 238 ppm のイオウを含む試料に対し標準偏差 6.9 ppm であった。

なお本法は吸収液量を減らすことができるので，金属試料中の 1 μg 以上の微量イオウの定量が可能であると推定される。

1 緒 言

高純度金属は通常の金属に比べ耐食性，加工性，展延性，じん性，耐衝撃性などの諸性質がきわめてすぐれて

いる場合が少なくないので，最近ライニング材，構造材，被覆材などとして高純度金属が注目されるようになった。ことに近年や金，精錬技術が発達したので高純度の鉄，チタン，ジルコニウム，アルミニウム，マグネシウム，ウラン，ゲルマニウム，シリコンなどが量産できるようになり，原子炉材料や半導体材料として盛んに使わ

* 名古屋大学工学部合成化学科：名古屋市千種区不老町

れるようになった。したがってこれら高純度金属のや金, 精錬のプロセス制御や製品の検定のために, 金属中に微量に含まれているイオウの迅速, 簡便, 正確な定量法を確立することが要望されている。

金属中のイオウの定量には, 従来いろいろの方法が提案されているが, 大別すれば, 重量法, 発生法および燃烧法となる。重量法は操作が煩わしく, 時間がかかり, そのうえ微量しかイオウを含まない試料に対しては適用できない。発生法は適当な酸に金属を溶解させ, その金属を還元剤としてイオウを硫化水素に変えるので, 簡便な特長があるが, この方法では金属中に硫酸塩として含まれるイオウとか, 酸に溶解しにくい形で含まれている硫化物中のイオウなどは定量が困難であり, 負の誤差を与えることとなる。また金属の種類によっても定量のむずかしいものがある。燃烧法では, 酸素気流中で試料を加熱燃烧させ, イオウを酸化物に変えたのち, 燃烧ガスを適当な吸収液に通じて, イオウを硫酸に変え定量する。また同様に燃烧ガスを適当な吸収液に吸収させ, これを脱色パラローザニンとホルムアルデヒドとにより発色させる方法³⁾⁴⁾もある。これらの方法では, 発生したイオウ酸化物のうち, 特に無水硫酸が燃烧管の低温部とか, 燃烧ガスの導管などに凝縮付着して低値を与えたり, ミストとなったものは吸収液で捕そくされにくく同じく負の誤差を与える原因となるし, 定量の感度もよくない。したがって燃烧法によってきわめて微量のイオウを定量する際には, 低値を与えやすく, 再現性も不良であるので, 良好な微量イオウの定量法とはいいがたい。

著者らはさきに有機物中の微量イオウの新しい定量法を提案した⁵⁾。すなわち, 有機物を酸素気流中で完全燃烧し, 生成したイオウの酸化物を熱時ただちに銀網に吸収させて硫酸銀としたのち, 酸素気流を順次窒素, 水素気流に切り替えてもとの燃烧管中で硫酸銀を還元して硫化水素とし, これを酢酸亜鉛と水酸化ナトリウムとの混合吸収液に吸収させ, 常法によりメチレンブルーで発色させて, 比色定量することにより, $1\mu\text{g}$ 以上の微量のイオウを迅速簡便正確に定量することができた。この新方法を金属試料に適するように改良し日本鉄鋼標準試料に適用したところ, きわめて良好な結果を得たので報告する。本法によれば, 金属中の $5\mu\text{g}$ 以上のイオウを, 熟練を要しないで, 25 分間以内に定量を完了することができ, その定量精度は 238 ppm のイオウ含量に対し, 標準偏差 6.9 ppm 以下であって, きわめて良好である。

2 装置および試薬

2.1 装 置

本実験に用いた燃烧, 還元装置の略図を Fig. 1 に示す。

Fig. 2 に硫化水素吸収セルを示す。

試料の燃烧には国際電気製の高周波燃烧装置 HFT-3b-2 型を用いた。

燃烧ガス中のイオウ酸化物を硫酸銀として捕そくするための銀網または銀粒をおさめる管は, 内径 12 mm, 長さ 30 cm の一端を直角に曲げた透明石英管であり, その

Fig. 1 Combustion and reduction assembly

① Electric furnace, 550°C; ② Silver gauze; ③ Quartz wool; ④ Quartz tube; ⑤ Silicone rubber tubing, to be stoppered with screw-cock during combustion being performed; ⑥ Silicone tubing; ⑦ Quartz combustion tube; ⑧ High frequency heating coil; ⑨ Sulfur cap; ⑩ Silica crucible; ⑪ Gas inlet, O₂, N₂ or H₂

Fig. 2 H₂S absorption cell

① Gas inlet, ② Rubber stopper, ③ Exhaust, ④ H₂S absorbing solution, ⑤ Rotor

中央部に約 15cm の長さになり、銀網または銀粒を詰め、外部より、有機元素分析用の管状炉 (長さ 20cm) で銀の部分約 550°C に加熱した。透明石英管の前端は高周波燃焼装置の燃焼ガスの排出口とつぎ合わせ、その継ぎめをシリコンゴムの管で気密におおひ、後端はシリコンゴム管を介して、硫化水素吸収装置に接続した。

硫化水素吸収セルは Fig. 2 に示すように、外径 25mm、高さ 15cm の平底に封じたガラス管で、小型の回転子と磁気かくはん装置とによって、硫化水素吸収液を激しくかき混ぜることができる。硫化水素の吸収が終わったのち、吸収セルに直接発色試薬を加えてメチレンブルーを発色させた。

メチレンブルーの吸光度の測定には、島津製 QR-50 型分光光度計を用い、キュベットは石英製、液層の厚さ 10mm のものを使った。ガラス製のキュベットはメチレンブルーによって青色に染まり、正の誤差を生ずるので不適当であり、使わなかった。

2.2 試薬

酢酸亜鉛溶液: 24g の特級酢酸亜鉛 $\text{Zn}(\text{OCOCH}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ を純水に溶かして全量を 1l とし、1ml の水酢酸を加えて透明にし、さらに気ほう分散用の界面活性剤として 1ml のイソアミルアルコールを溶解させて調製した。

水酸化ナトリウム溶液: 12.5g の特級水酸化ナトリウムを純水に溶かして 1l とした。

硫化水素吸収液: 硫化水素吸収セルの中に、10ml ずつの酢酸亜鉛溶液と、水酸化ナトリウム溶液とを混合して濃厚なゾルとし、ただちに硫化水素の吸収に用いた。調製した吸収液は保存できない。

パラアミノジメチルアニリン溶液: 1g のパラアミノジメチルアニリン硫酸塩を 1l の 12N (1:2) 硫酸に溶解した。

塩化第二鉄溶液: 4g の特級塩化第二鉄 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ を 1l の純水に溶かしたのち、加水分解を防ぐため 1ml の硫酸を加えて用いた。

試料燃焼用の酸素は市販ボンベ入りのものを精製して使った。加熱した酸化銅層、粒状水酸化ナトリウム層を通過させてイオウ化合物を除き精製した。定量系内置換用の窒素、還元用の水素はいずれもボンベ入りのものを精製せずにそのまま用いた。

イオウ酸化物捕そく用の銀は、線径 0.1mm、80メッシュの銀網を、15cm×50cm (約 27g) に切断し、15cm の一辺を中心としてロール状に固く巻きこみ、外径 12mm、長さ 15cm の円筒形としたものを用いた。これは十数回ないし数十回のイオウ定量サイクルののちには焼き締まって、外径が縮小し、これを収容している石英管との間にすき間ができて、試料の燃焼ガスと銀との接触がふじゅうぶんとなり、イオウ酸化物が完全に捕そくされないために、定量値がばらつき、負の誤差を与えることがある。このようなときには、焼き締まって固まった多孔質の銀を取り出し、ほぐしたのちふるいにかけて細かいくずを取り去り、多孔の粒状銀のみを集めてふたたびもとの石英管中に詰め直せば、何回も再生使用できる。

検量線作成用のイオウ標準物質には、実験のつごう上、適当量の特級二硫化炭素 (84% S) を、イオウを含まない 1 級流動パラフィンに溶かし、200 μg S/g 程度の標準試料を作製して用いた。

3 検量線の作成

2.2 に述べた二硫化炭素、流動パラフィン系の標準試料の 25mg ないし 400mg を著者らの提案した方法¹⁾により燃焼し、還元したのち、メチレンブルーを発色させ、その吸光度と試料中のイオウ含有量との関係を描き、これを検量線とした。この検量線の

$$\text{直線方程式 } T = 2.78 \times 10^{-2} S - 0.07$$

$$\text{標準偏差 } S = 0.002$$

であった。Fig. 3 にこれを示す。イオウ量 5 μg より 35 μg にわたり、検量線は直線であった。

Fig. 3 Calibration curve, absorption vs. amount of sulfur in μg

4 定量操作

あらかじめ十数時間 1300°C でから焼きした小型石英るつぽに 0.1 ないし 0.2g の試料 (日本鉄鋼標準試料, 1b, 5b, 8, 10a) と同量の無イオウ銅粒を助燃剤として加え、よく混ぜ合わせ、さらにるつぽにはから焼きしてあるサルファーキャップをのせて、高周波燃焼装置の燃焼管に入れる。燃焼装置の酸素開閉弁を開き、流量調節弁により酸素流量を約 1l/min に調節し、約 2 分間放置して燃焼管中の空気を精製酸素で置換する。次に燃焼管の排気口に石英製のイオウ捕そく管を接続し、捕そく管の排出側のシリコンゴム管をスクリーコックで閉

じる。酸素閉閉弁は開けたまま高周波スイッチを入れ、試料を燃焼させる。燃焼開始後 10 ないし数十秒たって、激しい燃焼が衰えたのち、捕そく管の排出側のスクリーコックを徐々に開き、燃焼ガスを 600 ml/min 程度の割合で捕そく管に通じる。試料燃焼に要する時間は 3~4 分間であった。試料が金属チタンおよびマグネシウムの場合には、燃焼は数秒のうちに完了する。

燃焼完了 2 分間後、酸素流を 1 l/min の流速の窒素に切り替え、イオウ捕そく管に硫化水素吸収セルを接続する。吸収セルにはあらかじめ 20 ml の吸収液を入れておく。1 分間窒素を通じて系内の酸素を窒素で完全に置き換えたのち、磁気かくはん器を 1000 rpm で回転し、

窒素流を 300 ml/min の水素気流に切り替えて、銀の層に生成した硫酸銀を 15 分間還元する。のち、硫化水素吸収管を取りはずし、これのガス吹込管を通じて、3 ml のパラアミノジメチルアニリン溶液および、2 ml の塩化第二鉄溶液を静かに加え、磁気かくはん器で数回静かにかき混ぜ、暗所に 3 分間放置したのち、吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線よりイオウ量を定量した。なお、試料の量が少ないので、一度使用した石英るつぼの上にさらに 0.1~0.2 g の新しい試料を入れ、ただちに次のイオウ定量を行なうことができた。この場合、同一のるつぼで数回の定量が可能であったし、2 回目からは、助燃剤を加える必要はなかった。

Table I Determination of sulfur in steels, titanium and magnesium

	Sample taken in grams	S calculated in μg	Absorbance	Sulfur found	
				in μg	in ppm
(a)	0.1890	28.4	0.806	29.2	154
	0.1438	21.6	0.601	21.9	152
	0.1104	16.7	0.500	18.2	165
	0.0992	14.9	0.403	14.8	149
	0.0715	10.7	0.292	10.8	151
Average				154	
Standard deviation				6.3 ppm	
(b)	0.1222	28.1	0.826	30.0	245
	0.1264	29.1	0.810	29.4	233
	0.1009	23.2	0.668	24.3	241
	0.0845	19.4	0.562	20.4	241
	0.0661	15.1	0.412	15.1	228
Average				238	
Standard deviation				6.9 ppm	
(c)	0.1756	29.9	0.871	32.6	186
	0.1482	25.2	0.708	25.7	173
	0.1123	19.1	0.601	21.9	195
	0.0998	17.0	0.473	17.3	173
	0.0724	12.3	0.352	12.9	178
Average				181	
Standard deviation				9.4 ppm	
(d)	0.1990	19.9	0.565	20.6	104
	0.2015	20.2	0.578	21.0	104
	0.2593	25.9	0.726	26.4	102
	0.1024	10.2	0.259	9.6	94
	0.2541	25.4	0.730	26.5	104
Average				102	
Standard deviation				4.4 ppm	
(e)	1.0899		0.572	20.6	18.9
	1.1697		0.554	20.2	17.3
	1.1703		0.546	19.9	17.0
	1.0350		0.521	20.0	19.3
	1.0986		0.468	17.1	15.6
Average				17.6	
Standard deviation				1.5 ppm	
(f)	0.3297		0.568	20.7	62.8
	0.4005		0.745	27.1	67.7
	0.3703		0.640	23.3	62.9
	0.3546		0.669	24.3	68.5
	0.3334		0.604	22.0	66.0
Average				63.6	
Standard deviation				2.7 ppm	

(a) Japanese Standards of Iron and Steel, Standard sample No. 1 b, Standard value of S: 0.015 %; (b) Standard sample No. 5 b, Standard value of S: 0.023 %; (c) Standard sample No. 8, Standard value of S: 0.017 %; (d) Standard sample No. 10 a, Standard value of S: 0.010 %; (e) Titanium metal, (f) Magnesium metal

5 定量結果

日本鉄鋼標準試料の 4 種類について、4 に述べた定量操作を行ない、得たイオウ定量値と、おのおのの標準値とを比較したところ、Table I に示すように良好な一致を見た。金属チタン、金属マグネシウムについても本法でイオウの定量を行ない結果を Table I に示した。

6 考 察

本法は数 ppm ないし数十 ppm のイオウを含む高純度の金属試料中のイオウ定量をおもな目的として開発した新しい方法であるから、100 ないし 250 ppm のイオウを含有する試料に対しては、採取試料量を少なくしなければならないので、はかり取りの際の誤差が大きくなるおそれがあり、試料を完全に燃焼させるにもくふうがいる。また鉄鋼試料には、イオウの偏析も多いので、本報に述べたように、0.1 g 程度の少量の鉄鋼試料を用いて本法の誤差の判定を行なったことは、必ずしも最適であったとはいいがたい。しかし、イオウ標準値の明らかな他の金属試料は入手不可能であり、また本法に対してちょうど適当と推定されるイオウを含む金属試料については、本法に代わる確実な微量イオウの定量法が確立されていない現状であるから、やむを得ず鉄鋼標準試料を用いた。

イオウの酸化物を完全に捕そくするための銀は 2.2 に述べたように銀網だけではなく、その焼結後の多孔性銀粒をも使用できることから考えて、有機元素分析用の粒状銀、銀線、電解銀なども、じゅうぶん実用できると考えられる。

当研究室において、銀の節約のため、6~14 メッシュの陶器片、磁器片、石英ガラス片などを担体とし、銀が担体の約 10% になるように計算量の硝酸銀水溶液を加え、蒸発乾固したのち、加熱しながら水素気流中で還元

を行ない、銀の微粒子を担体に付着させたものを銀網の代わりに用いてみた。磁器、石英ガラス片は最初の数回の定量サイクルにおいては、銀網あるいは銀粒と同じように良好な成績を示したが、そののちはイオウ定量結果が、50~60%の低値を示すようになり、値もばらつくようになった。顕微鏡観察により、製造直後は無数の銀の微粒子が担体表面をおおって付着しているが、数回の定量サイクルののちには、銀の粒子が成長して大きさが粗大となり、担体表面の数%のみが金属銀によっておおわれているにすぎないことがわかった。したがって、低値を与える主要な原因は、イオウ酸化物と反応する銀の表面積が著しく縮小するためであると思われる。

陶器片を担体とした場合には、初回から定量値が計算値の約30%と低く、またばらつきも激しく、実用にはならなかった。陶器片は表面積がきわめて大きいにもかかわらず、吸水性が強いので、硝酸銀水溶液はほとんど担体内部に吸収されて、表面に付着する金属銀は予想外に少ないためと思われる。

硫化水素吸収液の発色処理後の放置時間は種々の文献に記載されているが、当研究室において気温20°Cのとき島津製SV-50-AL型自記分光光度計を用いて検討した結果、2分30秒で最大発色に達し、以後20時間退色は起こらなかったもので、発色液を加えたのち、3分間放置することとした。

著者らは実験のつごう上、検量線作成用の標準試薬として、二硫化炭素またはチオフェンを流動パラフィンに溶かして用いたが、次のようにすればさらに簡便に検量線を作成できると思われる。

計算量のスルファニルアミド(25.12% S)をとり、水に溶かしたのち、イオウ量が5 μ gないし40 μ gになるように小さな白金るつぽに分取し、100°Cの空気浴中で乾固し、高周波燃焼装置で燃焼し、4に述べたと同様

の操作を行なって検量線を作成する。

硫化水素吸収液の量は、試料中のイオウ量を考慮して20 mlとしたが、吸収液の量を4 mlにまで縮小しても、硫化水素の吸収は完全であるので、このときには1 μ g以上のイオウを定量できると推定される。

文 献

- 1) JIS G 1215 (1963).
- 2) JIS G 1215 (1963).
- 3) 後藤秀弘, 柿田八千代, 真壁完一: 本誌, **14**, 244 (1965).
- 4) K. E. Burke, C. M. Davis: *Anal. Chem.*, **32**, 1747 (1960).
- 5) T. Takeuchi, I. Fujishima, Y. Wakayama: *Mikrochim. Ichnoanal. Acta*, **1965**, 635.

☆

Spectrophotometric determination of micro-amounts of sulfur in metals, after combustion and reduction. Tsugio TAKEUCHI, Iwao FUJISHIMA and Mitsuhiro YAMADA (Department of Synthetic Chemistry, Faculty of Engineering, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya-shi)

There is a need in the metallurgical industries for a simple, sensitive, and accurate method for determining very small amounts of sulfur. A new method suitable for such a purpose is described.

The sample in a calcined silica crucible is oxidized completely in an oxygen atmosphere within a high-frequency furnace. The oxides of sulfur are collected on silver gauze at 550°C. The oxygen is purged from the apparatus with a stream of nitrogen, and then the silver sulfate is heated in a stream of hydrogen to yield hydrogen sulfide, which is collected in an alkaline zinc acetate solution, and is subsequently determined spectrophotometrically by methylene blue method.

The method takes less than 25 minutes for a single determination with the standard deviation of 6.9 ppm on the sample containing 238 ppm of sulfur, and is reliable for the determination of as little as 1 μ g of sulfur in metals.

(Received June 15, 1967)