高純度金中の銅の定量*

宮 本 益 夫**

高純度金中の微量不純分の Cu について、Au から定量的に分離する方法、ならびにその吸光光度定量法を研究し、操作が簡易で、感度のよいすぐれた分析法が確立できた。

試料を王水で分解して塩酸溶液とし、酢酸エチルを用いて大部分の Au を抽出除去する。次に塩酸ヒドロキシルアミンを加えて煮沸し、残存した Au を完全に析出させると同時に Cu を Cu^+ に還元する。Au を除いたロ液は酢酸アンモニウムで pH 4~5 に緩衝し、ネオクプロインを加えてクロロホルムで Cu 錯塩を抽出する。抽出液について 460 m μ で吸光度を測定して Cu 含有量を求める。

この方法で 0.5 μg の Cu の定量は容易で、金中の $10^{-5}\%$ 程度までの Cu が定量できる。所要時間は約 3 時間であるが、この後ただちに Fe をバソフェナントロリン法で定量することができる。

1 緒 言

最近になって、特別に純度の高い金が製造されるようになり、そのなかの微量に残存している不純分を定量することが必要とされている。従来、金の品位は純分を直接標準金（たとえば造幣局製のもの）と比較して決定していた。しかし、99.999% 以上の高純度品では、もはやこのような直接分析法は不可能であり、品位の決定は、いわゆる **negative assay** によらざるを得ない。また高純度品の製造方法の検討などのためにも、さらには最近の高純度金が電子工業用材料として多く用いられることからしても、どうしてもそのなかの特定の不純分を定量することが必要とされるわけである。しかし、従来金中の不純分の定量はほとんどおこなわれておらず、わずかに分光分析法、ポーログラフ法などで Ag その他の数成分を定量した数例が知られている程度である^{1)~5)}。ことに高純度の金のなかの微量不純分の系統的な定量はまったくおこなわれていない。そこで筆者はこの問題を取りあげ、高純度金中のとくに問題になる不純成分の定量を研究した。以下数報にわたってその成果を報告する。試料はその数例を 2.1 (Table I) に示すようなものであり、定性分光分析でも常に検出できる成分は Ag および Cu のみである。しかしこのほかに技術的知識にもとづいて Pt, Pd, Pb, Bi, Fe, Mg, Si などの成分の定量もおこなうことにした。

試料は非常に高価なものであり、かつ化学的にも貴重

なものであるので、多量を処理することは適当でない。一方、分析の対象はおおむね ppm ないしはそれ以下程度の含有率の成分である。したがって μg 程度の目的成分を、外部からの汚染がないようにできるだけ単純な方法で分離する方法、およびそれをできるだけ感度よく測定する方法を探究した。

初めに金中の Cu のネオクプロインによる吸光光度定量法について報告する。Cu の定量法としてネオクプロイン法^{6)~10)}は、感度の点ではジエチルジチオカルバメート法と同程度で、ジチゾン法などよりおとる¹¹⁾¹²⁾が、反応が非常に安定で、選択性がよいので、分離操作が簡易になる長所がある。また今回は実験しなかったが、将来バソクプロインが入手できれば、ほぼ同じ操作でただちに約 2 倍の感度が得られる見込みがある¹³⁾。これらの利点に加えて、さらにネオクプロイン法を採用した最大の特長は、次報に示すように金中の Fe をバソフェナントロリン法で定量することになると、同一試料から Cu を抽出、定量したのちそのままに Fe が抽出、定量できることである。ちなみにバソフェナントロリン法¹⁴⁾は現在知られているもっとも感度のよい、すぐれた Fe の定量法である。なお、ネオクプロインは現在非常に高価であるが、1 回の使用量は少量でよく、また試料自身が非常に高価である高純度金の分析などにもっともすぐれた特長を発揮する。

2 試料、装置および試薬

2.1 試 料

試料は通常、融解したロットからくみとった小塊として得られる。これをロールで薄く延ばしてからハサミで

* 高純度物質中の微量不純分の分析方法に関する研究 (第 1 報)

** 日本鉱業株式会社製錬部：東京都港区赤坂葵町 3

Table I 試料の発光分光分析結果

	As	Te	Se	Hg	Sb	Tl	Mn	Pb	Sn	Mg	Si	Fe	Ni	Bi	Al	Ca	Cu	Cd	Zn	Ag	Pt	Rh	Pd	Ir
高純度金 No. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—
高純度金 No. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—
電気金(99.997% up)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—
B. T. (空実験)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

記号	—	スペクトル線が検出できない										条件	試料 50 mg											
	1	"		がきわめて弱く検出される									D. C. arc 115V, 8A											
	2	"		が弱く検出される									露出 60 sec											
	3	"		が明瞭に検出される									Zeiss Q U -24 中型分光器											

10 mg 位の小片にし、希塩酸で洗浄してよくかきまぜて分析に供する。今回実験に用いた高純度金および電気金(純分 99.997% up)の分光分析の結果を Table I に示す。

2.2 装 置

光度計：ユニカム 600 型分光光度計¹⁵⁾。

その他：ピーカー、分液ロートなどは原則として特殊硬質ガラス製のものをを用いる。加熱も外部から遮断されたヒーターを用い、器具あるいは雰囲気からの汚染を避けるように注意した。

2.3 試 薬

ネオクプロイン：Fig. 1 に示す構造の非常に安定な試薬で、溶液にしてもポリエチレン瓶中で数カ月は使用できる。市販品 20 mg を 20 ml の 95% エタノールに溶かして 0.1% 溶液として用いる。以下 Nc と略記する (Fig. 1)。

塩酸、硝酸、酢酸エチル、クロロホルムなど：蒸留して用いる。

塩酸ヒドロキシルアミン、酢酸アンモニウムなど：市販特級品をそのまま用いる。

Au：抽出などの実験で少量の Au を添加するときには、AuCl₃ の溶液を用いる。高純度金を王水に溶かして 50 mg Au/ml などの溶液をつくった。

Cu 標準溶液：純銅(99.99%) 1.000 g を硝酸 4~5 ml に溶かして 1 l にしたものを原液(1 ml=1000 μg)とし適宜希釈して 1 ml=2 μg, 5 μg などの液をつくり使用する。

3 実験結果

3.1 Cu の定量法

数 g の金のなかの数 μg の Cu を定量するのに適当な方法を種々検討した。主成分である Au を先に除くのは、原則としてはあまり好ましいことではないので、初めに Au があるままで Cu を優先的に抽出分離する方法

を種々試験した。しかし結論としてこの方向の研究はすべて失敗した。

たとえば、Au の存在が微量ならば、EDTA の存在でジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムを加えて四塩化炭素あるいはアミルアルコールなどで Cu を Ag とともに抽出して Au³⁺ から分離することは可能である¹⁶⁾。しかし Au³⁺ は EDTA と安定な錯塩をつくらない¹⁷⁾ため、Au がやや多量に存在すれば、pH 11 までの範囲ですべて Au のカルバメート自身が抽出され(このとき Au の一部は金属として析出する)てしまい、分離には役立たない。

また大過剰の KCN および Na₂SO₃ を含む Au の溶液は pH 4~12 でジチゾンと反応しない。したがってやはり Au が微量の場合には Cu および Ag を KCN を含む微酸性 (pH 4 付近) 溶液からジチゾン-四塩化炭素で抽出して Au から分離できるはずであるが、Au が多量の場合には Cu, Ag とともにほとんど抽出できない。

これらの実験の結果、Au が存在するままでの Cu の抽出法はあきらめて、まず Au を除き、残液から Cu を定量する方法を研究することにした。

Fig. 1 Cu-neocuproine complex salt

3.2 ネオクプロインによる Cu の吸光光度定量

3.2.1 妨害イオン Nc は pH 3~10 で Cu⁺ と

反応して水に不溶性の錯塩をつくる (Fig. 1). この錯塩は非常に安定であり, 高級アルコール, クロロホルムなどで抽出されて $460 \text{ m}\mu$ 付近に強い吸光度を示す (Fig. 2). この反応は非常に選択性がよく, 微量ならばほとんどすべての陽イオンおよび普通の陰イオンが妨害なく共存できるといわれている⁹⁾. ただし, くわしく実験してみた結果では, Au および Ag は数十 μg 以上は妨害する. この妨害はある程度まで試薬 (Nc) の大過剰で抑制できる. これは Au^+ および Ag^+ が Nc と無色の錯塩をつくり, Cu^+ と競争反応をするためと考えられる. したがって本研究では Cu と Nc とを反応させるに先立って Au は完全に除去することにした. Ag は通常 Cu と同程度の微量であり, Nc は若干過剰に用いているので, とくに考慮はしない.

3.2.2 試薬 反応は pH 4~5 でおこなわせることにした. 還元などの操作とのつながりがよいこと, また次報に述べるように Fe を同時定量する際に, Fe^{2+} とバソフェナントロリンとの反応が pH 4 がもっとも都合よいこと, などがその理由である. 緩衝溶液にはクエン酸-クエン酸アンモニウムを用いている例が多い^{7)~10)} が, やはり Fe を同時定量するために, ここでは酢酸-酢酸アンモニウム溶液を用いる. クエン酸は Fe^{2+} のバソフェナントロリンとの反応をマスクするからである. 抽出溶媒にはクロロホルム⁷⁾⁹⁾を用いる. アミルアルコールまたはヘキシルアルコールを用いた例もある⁹⁾ が, 後に Fe を同時定量するとき, Fe^{2+} -バソフェナントロリン錯塩は高級アルコール (水の上に浮く) で抽出しなければならない (次報) ので, それとの分離をよくするためここではクロロホルム (水の下に沈む) を用いる. ことに水層をつぎの操作に用いる点, および抽出層を吸光度測定用セルに移す際に, 有機溶媒は下に沈んでいた方が都合がよい. Cu^{2+} を Cu^+ に還元するには塩酸ヒドロキシルアミンを用いる. これで同時に Au の還元除去および Fe の Fe^{2+} への還元をおこなう.

3.2.3 検量線 pH 4 に緩衝して Cu を添加した約 40 ml の溶液に, 塩酸ヒドロキシルアミンの 10% 溶液を加えてふりまぜ, さらに Nc 溶液 2 ml を加えてから 10 ml のクロロホルムで抽出し, 抽出液の吸光度を測定する. Cu $20 \mu\text{g}$ のときの 10 mm のセルで測定した吸光スペクトルを Fig. 2 に示す. Cu の定量には $460 \text{ m}\mu$ が適当である. Fig. 3 はこの方法で作成した検量線である. 検量線は Cu $0 \sim 60 \mu\text{g}$ で正しく勾配約 0.013 吸光度/ μg Cu の直線になる.

3.2.4 条件 酢酸アンモニウムおよび塩酸ヒドロキシルアミンの添加量はほとんど影響ない (Table II).

Fig. 2 Absorption spectrum of Cu-neocuproine

Fig. 3 Calibration curve

Neocuproine : 2 ml
Extracted by 10 ml CHCl_3
from 50 ml aq. soln.
Cell : 10 mm
at $460 \text{ m}\mu$

Nc 添加後放置する必要はなく, 反応は十分すみやかなようである (Table III). ただし Nc の添加量の影響はかなりいちじるしい (Table IV). 高価な試薬であるので Ag などの共存がとくに多くない場合には 0.1% 溶液 2 ml を用いるのが適当である. なお, Nc の分子量は 210 であるから, Fig. 1 のような錯塩をつくるのであれば Cu $64 \mu\text{g}$ に対して 0.1% 溶液 0.42 ml が当量である. しかし実際に Nc 溶液 0.5 ml を用いたときの検量線は Fig. 4 に示すように Cu $30 \mu\text{g}$ 付近ですでに彎曲する. このような点から Cu^+ と Nc との反応は完全に定量的ではないものと考えられる. バソフェナントロリンは Nc ほど選択的ではないが, Fe^{2+} との反応は完全に定量的であり, 面白い対照である.

Table II ヒドロキシルアミン添加量

添加量(ml)	1	2	5	10	15
吸光度†	0.259	0.258	0.261	0.263	0.263
† $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$ 10% 溶液 †† Cu 20 μg Nc 2 ml					

Table III Nc 添加後抽出までの放置時間

時間 (min)	0	5	10	15	30
吸光度†	0.260	0.260	0.257	0.262	0.260
† Cu 20 μg , Nc 2 ml					

Table IV Nc 添加量

添加量(ml)†	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
吸光度††	0.204	0.248	0.261	0.266	0.272
† Nc 0.1% 溶液 †† Cu 20 μg

Fig. 4 Insufficiency of neocuproine

Neocuproine : 0.5 ml
Extracted by 10 ml CHCl_3
from 50 ml aq. soln.

3.3 Au の除去

3.3.1 少量の Au の完全な分離 前述したように、 Cu は定量に先立って、塩酸ヒドロキシルアミンを用いて Cu^+ に還元するわけであるが、このヒドロキシルアミンの還元作用を利用して Cu から Au を完全に分離除去することができる。すなわち AuCl_3 の HCl 溶液は HCl の濃度が約 5N 以上になるとなかなか還元されず、ヒドロキシルアミンを加えて煮沸しても析出しない。これに反し溶液を約 pH 2 以上の微酸性にすると、ヒドロキシルアミンによってもただちに還元され、黒紫色の沈殿を析出する。ただしこの反応はそれほどすみやかには完了せず、 Au が完全に除去されるまでには、常温では 20~30 分かかる。したがって Au が少量残存している溶液に、ヒドロキシルアミンを加えてただちに Nc を加えて抽出しても、 Cu はほとんど抽出されない。有機溶媒層および界面には次第に黒紫色沈殿 (Au) が分散される。HCl 0.5~4N 位の範囲ではヒドロキシルアミン

を加えたのみではほとんど変化しないが、煮沸するとただちに無色になり ($\text{Au}^{3+} \rightarrow \text{Au}^+$)、数分間後に次第に褐色の Au を析出し、10~20 分で凝固する。このようになれば Au は完全に除かれている。このようにして Au を除いてから pH を調節して Cu (および Fe) を抽出すれば、 Au が 100 mg 程度まで共存していても Cu はほぼ完全に定量することができる。Table V に数例を示す。すなわち希塩酸性でヒドロキシルアミンを用いて Au を還元析出する際に、 Au が少量ならば Cu はほとんど共沈しない。20 μg の Cu のうち 50 mg の Au によって 1%, 100 mg の Au によって 2% 位が共沈する程度と考えられる。

Table V 少量の Au と Cu の分離

添 加 量		検 出 量		
$\text{Cu}(\mu\text{g})$	$\text{Au}(\mu\text{g})$	吸光度	差	$\text{Cu}(\mu\text{g})$
20	10	0.298	} 0.256	19.7
—	10	0.042		
20	50	0.293	} 0.237	18.2
—	50	0.056		
20	100	0.284	} 0.232	17.8
—	100	0.052		

3.3.2 大部分の Au の抽出除去 前節で述べたように 10 mg 程度の Au ならば、 Cu および Fe を還元する操作とかねて、簡単に定量的に数 μg の Cu から分離することができる。そこでこの程度の Au は残留してもよいが、大部分の Au をなるべく簡単に除くことのできる方法を検討し、結局酢酸エチルによる抽出^{19)~20)} がもっとも適していることがわかった。 AuCl_3 は塩酸溶液から酢酸エチルで抽出されるが、抽出率は HCl 10% (約 3N) 付近が最高であり、このとき Cu , Fe などは大部分水層に残る¹⁹⁾。HCl が 0.1N 程度になるとほとんど抽出されなくなり、また 8N 位より濃くなると 2 層に分れなくなる。1~4N の範囲では抽出率に大差ない。ただし Cu は HCl 1~5N でまったく抽出されないが、 Fe^{3+} は 2N 以上ではかなりいちじるしく抽出される (Fig. 5 および Table VI)。したがって HCl 1.5N 付近で処理するようにする。実際には AuCl_3 の溶液を中和することはほとんど不可能であり、過剰のアルカリが入るとただちに金属状の Au が析出して、ふたたび王水で処理しなければ溶けない。このため、次節分析操作に示すように、初めに試料を王水に溶かしたとき、できるだけ濃縮して遊離酸を除き、これに所定の塩酸を加えて抽出することにした。

酢酸エチルは比重 0.901 (20°C) の液体で 100 ml の純水には約 8 g, 2N KCl または NaCl 溶液には約 3 g

溶ける。一方 100 g の酢酸エチルも約 3 g の水を溶かす²¹⁾。したがって 1 g の Au (AuCl_3 または HAuCl_4 として約 1.5 g) を含む約 50 ml の水溶液を 13~14 ml の酢酸エチルで抽出すると、抽出液の比重はほぼ 1 になり、非常に 2 層に分離しにくい。また 1 回の抽出で残存する Au を 10 mg 程度までにするのは溶媒が多量に必要でよくない。このため操作しやすいように次節に述べるような処理方法をとることにした。この 2 回抽出で Cu (および Fe) に影響なく Au を 99% 以上除くことができる (Table VI)。

Table VI HCl 濃度と抽出

HCl (N)	検出量†		残留した Au††† (mg)
	Cu(μg)	Fe††(μg)	
1.0	28.6	465	16.3
1.5	30.3	497	10.3
2.0	29.7	488	7.3
2.5	29.3	455	5.7
3.0	30.0	394	5.8

† Au 1g に Cu 30 μg, Fe 500 μg を添加して 4 に準じて処理

†† Fe はジピリジル法で吸光度定量

††† 還元後こし合わせた Au

Fig. 5 Extraction of Cu and Fe by ethylacetate

Cu 30 μg, Fe 500 μg added
Extracted twice by 10 ml ethylacetate

4 分析操作

試料 1 g に王水 (硝酸 1 + 塩酸 3 + 水 3) 10 ml 加えて、しずかに加熱して溶解し、ひきつづいてシロップ状になって液の色が急に黒褐色に変るまで濃縮する。このとき濃縮しすぎると金属状の Au が析出するが、そのときはふたたび王水を加える。少し放冷してから 3N の塩酸 10 ml を加えると、針状結晶に固化した塩化金は黄色の油状になり容易に溶ける。これを分液ロートに洗い移

し、水で液量をほぼ 30 ml にする (通常これで HCl 1.5~2N になっている)。

酢酸エチル 7~8 ml を加えて抽出し、下に沈んだ酢酸エチル層をぬきとり、ロートの脚もよく洗っておく。ふたたび酢酸エチル 10 ml を加えて抽出し、今度は下に沈んだ水層を小型ビーカーに移す。分液ロート内は 1~2 ml の 3N HCl で洗い、合併する。これに塩酸ヒドロキシルアミン 10% 溶液 5 ml を加え、20~30 分間しずかに煮沸して抽出で残留した Au を析出させ、こし分けてロ液および洗液は分液ロートに受ける。酢酸アンモニウム 20% 溶液 5 ml を加え、アンモニア水で中和して pH 4~5 に調節し、クロロホルムの溶解量を一定にするため水で液量を約 50 ml にする。

Nc 溶液 2 ml を加えてふりまぜ、クロロホルム 10 ml で抽出し、抽出液の吸光度を 460 mμ で測定して Cu の含有量を求める。

分液ロート内に残った水溶液からはただちに、Fe を抽出定量することができる。

Table VII 金中の Cu の定量例

試料 (g)	Cu 添加量 (μg)	Cu 検出量 (μg)	Cu 含有率 (ppm)	備考
電気金 I	1	1.2	1.2	空実験 1.7 μg
"	2	2.4	1.2	
"	1	11.3 (10.1)		
"	1	21.2 (20.0)		
電気金 II	2	2.2	1.1	空実験† 1.2 μg
高純度金	1	7.7 (6.6)		
"	2	0.7	0.4	

† 特別室での実施例

5 分析結果および考察

3 に述べた種々の実験結果にもとづいて、もっとも適当と考えられる分析方法を、4 のように確立した。この方法による 2~3 の電気金および高純度金に対する分析例を Table VII に示す。対象が微量のものであるので、全操作を通じて空実験値を大きくしないように、とくに注意しなければならないが、通常 0.5 μg 程度までは容易に定量できる。この方法で試料 5 g 位の処理は容易である (第 1 回の抽出の際の酢酸エチルを 20~30 ml 増す) ので金中の 10⁻⁵% までの Cu が定量できる。

約 3 時間で全操作をおこなうことができるが、この後ひきつづいて 10 分間位で Fe も定量できることが特長である。

文 献

- 1) A. L. Kheifits, L. N. Cherezova : *Izvest. Akad. Nauk. S. S. S. R. Ser. Fiz.*, 12, 462, (1948); *Chem. Abst.*, 44, 3830 (1950).

- 2) E. A. Parkar : *Metal Finishing*, **51**, 56 (1953); *Chem. Abst.*, **47**, 12109 (1953).
- 3) S. B. Deal : *Anal. Chem.*, **26**, 1459 (1954).
- 4) L. Erdey, E. Banyai : *Acta Chim. Acad. Sci. Hung.*, **4**, 315 (1954); *Chem. Abst.*, **49**, 10118 (1955).
- 5) J. O. Perzyna : *Bol. Soc. Chim. Peru*, **21**, 47 (1955); *Chem. Abst.*, **50**, 1517 (1956).
- 6) G. F. Smith, W. H. Melusdy : *Anal. Chem.*, **24**, 371 (1952).
- 7) C. L. Luke, M. E. Campbell : *ibid.*, **25**, 1588 (1953).
- 8) A. R. Gehler : *ibid.*, **26**, 577 (1954).
- 9) R. H. A. Crawley : *Anal. Chim. Acta*, **13**, 373 (1955).
- 10) J. W. Fulton, J. Hastings : *Anal. Chem.*, **28**, 174 (1956).
- 11) E. J. Welcher : "Organic Analytical Reagents", Vol. 3, p. 475 (1949).
- 12) E. B. Sandell : "Colorimetric Determination of Traces of Metals", p. 100 (1950).
- 13) G. F. Smith, D. H. Wilkins : *Anal. Chem.*, **25**, 510 (1953).
- 14) G. F. Smith *et al.* : *Analyst*, **77**, 418 (1952).
- 15) 村上悠紀雄 : 本誌, **4**, 133 (1955).
- 16) H. Bode : *Z. anal. Chem.*, **144**, 165 (1955).
- 17) J. Bjessum *et al.* : "Stability Constants", Vol. 1 (Organic Ligands), p. 70 (1957).
- 18) A. A. Noyes : "A. System of Quantitative Analysis", p. 113, 363 (1927).
- 19) C. L. Wilson : "New Method in Analytical Chemistry", p. 36 (1955).
- 20) G. H. Morrison, H. Freiser : "Solvent Extraction in Analytical Chemistry", p. 128 (1957).
- 21) Seidell : "Solubilities of Inorganic and Organic Compounds", 2nd Ed. p. 285 (1928).

☆

Determination of copper in high purity gold.
(Studies on the analytical methods of Trace impurities in high purity substances. I.) Masuo MIYAMOTO (Nippon Mining Co., Ltd.)

The quantitative separation and spectrophotometric determination of traces of Cu in high purity gold were studied, whereby an excellent analytical method has been established.

Sample is decomposed by aqua regia and dissolved in dilute hydrochloric acid. Then Au is extracted by ethylacetate for the most part and the residual Au is completely reduced by hydroxylamine. At the same time Cu is reduced to Cu⁺. The remaining aqueous solution is buffered to pH 4~5 by ammonium acetate and neocuproine is added. The yellow complex salt formed is extracted by chloroform and Cu content is determined photometrically at 460mμ.

By this method which requires about 3 hours, it is easy to determine Cu content as low as 0.5μg and also to determine Cu in gold to the minimum content of 10⁻⁵%. The method also has the advantage in the simultaneous determination of Fe.

(Received May 9, 1960)

高純度金中の鉄の定量*

宮 本 益 夫**

高純度金中の微量の不純分としての Fe について, Au から定量的に分離する方法, およびその定量法について研究した. その結果 Fe も Cu の場合と同一の操作で Cu と同時に Au から分離できると, この Fe はバソフェナントロリンを用いて吸光光度法で定量するのがもっともよいこと, などがわかり, 感度が非常に高く, 操作も簡単なすぐれた分析法が確立できた.

Au は試料を希硫酸溶液にして酢酸エチルで抽出して大部分除去できる. この後ヒドロキシルアミンで Fe を還元して Fe²⁺ とし, 同時に残留した Au も完全に除く. これにバソフェナントロリンを加えて高級アルコールで抽出すれば, 赤色の Fe 錯塩が抽出され, 吸光光度定量できる.

所要時間は約 3 時間で, 外部からの汚染を防げば 10⁻⁵% まで容易に定量できる. なお, Fe の抽出に先立ってネオクプロリンを加えてクロロホルムで抽出すれば, Cu も同時に定量できる.

1 緒 言

前報¹⁾にひきつづいて高純度金中の Fe の分析法について研究した. そして種々の検討の結果, この場合もや

はり, まず Au を完全に除き, その後バソフェナントロリンで吸光光度定量をすることにした. Au を除かずに Fe を優先的に分離する方法は見出されなかった. Fe の定量法は非常に多く知られているが, 2,2'-ジピリジルおよびその誘導体にすぐれた試薬が多い²⁾. ことにバソフェナントロリン法³⁾はもっとも感度の高いものであり, かつ選択性もよくこれをを用いれば分析操作も簡単にな

* 高純度物質中の微量不純分の分析方法に関する研究 (第 2 報)

** 日本鉱業株式会社製錬部 : 東京都港区赤坂葵町 3