加力により損傷を受けたコンクリートの熱伝導特性に関する基礎的研究

関俊力^{*1} 山田和夫^{*2}^{*1} 愛知工業大学 大学院工学研究科生産・建設工学専攻(〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草 1247)^{*2} 愛知工業大学 工学部建築学科(〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草 1247)

要旨：本研究では、モルタルおよびコンクリートの熱伝導特性に及ぼす試験体内部の累積損傷の影響について実験的および解析的検討を行った。その結果、モルタルおよびコンクリートのいずれの場合も、試験体内部に累積された損傷の増大とともに、試験体表面温度を含む表面近傍の内部温度の上昇は著しくなるが、試験体内部の深い位置では内部温度の上昇が逆に小さくなること、熱拡散率および熱伝導率は、累積損傷が著しくなるに従って低下すること、本研究で提案した手法を用いて熱拡散率を算定することにより、モルタルおよびコンクリート試験体内部の熱伝導特性を合理的に説明できること、などが明らかとなった。

キーワード：コンクリート、非破壊試験、熱伝導率、熱拡散率、熱伝導特性、累積損傷

1. まえがき

近年、コンクリートの内部探査を目的とした有効な測定方法としてサーモグラフィー法が注目を集めており、これまでも多方面からの研究が精力的に行われている¹⁾。筆者らも、この点を踏まえて、サーモグラフィー法を適用したコンクリートの非破壊試験方法の確立を目的とした基礎的研究として、日射²⁾やセメントの水和熱³⁾を熱源として利用したパッシブな測定方法、並びに冷却や加熱などの強制熱源^{4,5)}を利用したアクティブな測定方法について検討を行うとともに、逆解析手法を適用したサーモグラフィー法によるコンクリートの内部探査の適用性⁶⁾について一連の検討を行った。その結果、コンクリートの内部探査を目的とした逆問題としてのサーモグラフィー法の推定精度を向上させるには、対象コンクリートの熱伝導特性を支配する各種熱特性(後掲の式[1]および[2]中の熱伝導率(k)および熱拡散率(D)または密度(ρ)×比熱(c))を正確に把握しておく必要があることが明らかとなった。そのため、各種コンクリートの熱伝導特性に関する基礎データの収集を目的とした基礎的研究として、別報^{7,8)}においては、まずコンクリートの熱伝導特性に及ぼす調合要因の影響について一連の検討を行った。本研究では、引き続き、繰返し外力によって累積損傷を受けて内部に微細なひび割れが蓄積しているコンクリートの熱伝導特性について一連の実験的および解析的検討を行うこととした。なお、本研究で微細な内部ひび割れが存在するコンクリートの熱伝導特性を取り上げたのは、ひび割れによる不連続部が、空隙⁷⁾と同様な断熱層としての効果を果たす可能性があるため、内部の微細なひび割れがコンクリートの熱伝導特性にどの程度の影響を及ぼすのかを明らかにするためである。

2. 本研究で定量化の対象とした熱特性値

コンクリートの内部探査を目的としたサーモグラフィー法のように、内部発熱が無い熱伝導問題における支配方程式は、一般的に次式⁹⁾で与えられる。

$$k \cdot \nabla^2 T - \rho \cdot c \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad [1]$$

$$\rho \cdot c = k/D \quad [2]$$

ここに、 T ：温度、 t ：時間、 k ：熱伝導率、 ρ ：密度、 c ：比熱、 D ：熱拡散率。

内部探査を目的としたサーモグラフィー法は、得られた表面温度情報から推定したい内部状況を未知量として上式を逆解析的に解く問題に相当するため、コンクリート内部の熱特性値が推定結果に直接影響することになる。本研究では、式[1]中の未知量(k および $\rho \cdot c (=k/D)$)のうち、熱伝導率(k)については、非定常熱線法を改良したプローブ法¹⁰⁾に基づく迅速熱伝導率計を用いて実測し、熱拡散率(D)については、1次元の熱伝導問題に対する解である次の式¹¹⁾を用いて算定した。

$$C(x, t) = C_0 \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{D \cdot t}} \right) \quad [3]$$

ここに、 $C(x, t)$ ：任意の位置(x)および時刻(t)における温度(℃)

C_0 ：表面温度(℃)

x ：表面からの深さ(m)

t ：経過時間(hr)

D ：熱拡散率(m^2/hr)

Table 1 Outline of experiment

Specimen No.	Kind of material	W/C (%)	Loading method	Upper load	Loading condition
M65-P	Mortar	65	Non loading	—	—
M65-100-I			Monotonic loading	1.00Fc	—
M65-085-I			Monotonic loading	0.85Fc	—
M65-085-P			Cyclic loading	0.85Fc	δc
M65-085-F			Cyclic loading	0.85Fc	δu
C65-P	Concrete	65	Non loading	—	—
C65-100-I			Monotonic loading	1.00Fc	—
C65-085-I			Monotonic loading	0.85Fc	—
C65-085-P			Cyclic loading	0.85Fc	δc
C65-085-F			Cyclic loading	0.85Fc	δu

[Notes] Fc : Compressive strength, Loading condition : Displacement at finish of cyclic loading with constant upper load amplitude, δc : Displacement at Fc, δu : Displacement at ultimate state.

Fig. 1 Detail of specimen

$erf(s)$: 誤差関数(ただし、相補誤差関数($1-erf(s)$)の計算に際しては、式[4]に示す近似式を用いた)

$$1-erf(s)=1/(1+0.278393s+0.230389s^2+0.000972s^3+0.078108s^4)^4 \quad [4]$$

式[1]中の未知量である $p \cdot c$ については、本研究では、上記の方法を用いて得られた熱伝導率(k)および熱拡散率(D)を式[2]に代入することによって評価した。

3. 実験方法

3.1 実験の概要

本実験の概要を Table 1 に示す。本実験では、Fig. 1 に示す一辺が 150mm の立方試験体を用いて、各種の 1 軸圧縮繰返し载荷により累積損傷を受けたモルタルおよびコンクリートの熱伝導特性について調査を行った。実験要因としては、試験体の種類(水セメント比(W/C)を 65 %としたモルタルおよびコンクリートの 2 種類)および損傷度(载荷条件: 無载荷(P)、1 軸圧縮耐力の 85 % および 100 % までの単調漸増载荷(それぞれ 085-I および 100-I)、荷重レベルを 1 軸圧縮耐力の 85 % に設定した 1 軸圧縮耐力時の変位および限界変位までの定荷

Table 2 Mix proportion

Kind of material	W/C (%)	S/C (%)	Unit content (kg/m ³)			
			Water (W)	Cement (C)	Sand (S)	Gravel (G)
Mortar	65	3.00	307	472	1415	—
Concrete			184	283	849	1064

Table 3 Test results of used materials at age=28 days

Kind of material	Density (g/cm ³)	Strength (MPa)	
		Tension	Compression
Mortar	2.18	2.72	34.4
Concrete	2.26	2.42	35.2

Fig. 2 Loading method

Fig. 3 Measurement method of thermal diffusivity

重繰返し载荷(それぞれ 085-P および 085-F)の合計 5 種類)を取り上げた。

3.2 試験体の製作および加力方法

試験体の製作に際しては、予め試験体内部の所定の位置(加熱表面から 10、20、40、70 および 100mm の深さ)に熱電対を合計 15 箇所設置(Fig. 1 参照)してモルタルおよびコンクリートの打設を行い、材齢 1 日で脱型した後は、温度 20 ± 3 °C の養生室内で実験実施時まで空中養生を行った。試験体は、各実験要因毎に 2 個製作した。試験材齢は約 3 ヶ月であった。本実験で用いたモルタルおよびコンクリートの標準調査表および材料試験結果を、それぞれ Table 2 および Table 3 に示す。

(a) M65-P specimen

(b) C65-P specimen

Fig. 4 Example of measurement results

Fig.2 は、試験体の加力要領を示したものである。本実験では、モルタルおよびコンクリートの加力に際して容量 2,000kN のサーボパルサを使用し、前掲の Table 1 に示す所定の荷重または変位まで静的な単調漸増荷重および定荷重繰返し荷重を行って荷重-軸変位関係を測定した。なお、試験体の加力方向は、打設方向と直交する方向に設定し、軸変位(荷重板間変位)の計測には、ストローク 50mm の高感度ひずみゲージ式変位計を使用した。

3.3 熱伝導計測方法

本実験で用いた熱伝導計測の要領^{7,8)}を Fig.3 に示す。本実験では、熱伝導特性の計測は全て室温が $20 \pm 3^\circ\text{C}$ に制御された養生室内で実施し、図に示すように、加熱面以外の 5 面を発泡スチロールで断熱した試験体の加熱表面から 160mm 離れた位置に温度調節が可能なホットプレートを設置して、試験体加熱面とホットプレートとの間の空気層の温度が 60°C の一定となるようにホットプレートの温度を制御しながら、試験体内部の 15 箇所(Fig.1 参照)に設置した熱電対を用いて内部温度の経時変化、並びに養生室内の気温、試験体上部空気層の温度およびホットプレートの温度の経時変化を加熱開始から 160 分経過するまで 1 分毎に自動計測した。なお、各種加力により累積損傷した試験体の加熱面については、加力方向とひび割れの発生・進展・累積パターンとの関係を考慮して、試験体の深さ方向に対する熱特性の変動が極力小さくなるように、加力方向と直交する方

Fig. 5 Analytical model

向に設定した。気温、試験体上部空気層の温度、ホットプレートの温度および内部温度に関する測定結果の例を Fig.4 に示す。

3.4 熱拡散率の算出方法

熱拡散率(D)の算出に際しては、まず各時刻で測定された内部温度分布を 4 次の多項式で最小二乗近似することにより前掲の式[3]中の各時刻の表面温度(C_0)を推定した後、各時刻における各測定深さの内部温度の実測値と計算値との差の 2 乗和が最小となる熱拡散率を非線形最小二乗法を適用した逆解析により算定した。

4. 解析方法

本研究では、算定した熱拡散率の妥当性を確認するために、別報^{7,8)}と同様に、8 節点アイソパラメトリック要素を用いた 3 次元非定常熱伝導有限要素解析⁹⁾を行って実験結果との比較を行った。なお、本解析では、前掲の Fig.1 に示した立方試験体の対称性を考慮して Fig.5 に示す 1/4 解析モデルを使用した。また、解析に必要な熱伝導率(k)および各時刻の試験体上部空気層の温度は、前述のように実測値を使用し、[密度]×[比熱] ($\rho \cdot c$) は、3.4 節に示した方法で算出した熱拡散率(D)と実測した熱伝導率(k)を前掲の式[2]に代入して求めた。

解析に際しては、まず試験体および発泡スチロールの初期温度を 20°C に設定し、実測された試験体上部空気層の温度を入力データ(試験体表面との境界面を熱伝達境界と設定した)として、加熱開始後 160 分が経過するまで時間増分を 5 分に設定して非定常熱伝導解析を行った。

(a) Mortar specimen

(b) Concrete specimen

Fig. 6 Example of load-displacement relation

(a) Mortar specimen

(b) Concrete specimen

Fig. 7 Time-dependent change of internal temperature

5. 結果とその考察

5.1 加力による累積損傷

Fig. 6(a)および(b)は、それぞれモルタルおよびコンクリート試験体の荷重-軸変位関係の例を示したものである。本実験では、3.1節で述べたように、無荷重の場合、1軸圧縮耐力(F_c)の85%および100%までの単調漸増荷重を行った場合、並びに繰返し上限荷重レベルを1軸圧縮耐力の85%に設定した1軸圧縮耐力時の変位および限界変位までの定荷重繰返し荷重を行った場合の合計5種類の荷重を行って試験体の損傷度を変化させた。図によれば、損傷度を原点と最終繰返し上限点を結ぶ割線剛性で評価すると、モルタルおよびコンクリートのいずれの場合も①無荷重時、②0.85 F_c 単調漸増荷重時、③1.00 F_c 単調漸増荷重時、④0.85 F_c を上限荷重とした1軸圧縮耐力時の変位までの定荷重繰返し荷重時、⑤0.85 F_c を上限荷重とした限界変位までの定荷重繰返し荷重時の順に試験体の累積損傷度は増大していることがわかる。

5.2 内部温度分布性状

Fig. 7(a)および(b)は、それぞれモルタルおよびコンクリート試験体の内部温度の経時変化に及ぼす試験体の累積損傷の影響を熱電対の設置深さ別に示したものである。これらの図によれば、Fig. 7(a)に示したモルタル試験体の場合には、試験体表面から浅い位置の内部温度

は、累積損傷の著しい試験体ほど温度上昇が大きくなっているが、測定位置が深くなると累積損傷の小さい試験体の方が逆に温度上昇が大きくなる傾向を示している。この原因としては、試験体内部に発生した微細なひび割れ¹²⁾は熱の伝導を妨げる空気層と同様の役割を果たすため、累積損傷の著しい内部ひび割れが多く発生している試験体では、試験体内部への熱伝導が妨げられることによって熱が試験体表面近傍に蓄積され、試験体表層部の温度上昇が大きく、かつ試験体内部の深い位置になるほど、温度上昇が小さくなることが挙げられる。これに対して、累積損傷の小さい試験体では、試験体内部に発生・累積するひび割れが少なく、累積損傷の著しい試験体に比べて試験体内部への熱伝導が良好であるため、試験体内部の深い位置の温度上昇が著しくなったものと考えられる。また、Fig. 7(b)に示したコンクリート試験体の場合も、モルタル試験体ほどには内部温度の経時変化に及ぼす累積損傷の影響は顕著ではないが、本実験の範囲内では累積損傷の著しい試験体ほど試験体表層部の温度上昇が大きく、かつ試験体内部の深い位置になると、逆に温度上昇が小さくなる傾向が認められる。

5.3 表面温度の推定結果

Fig. 8(a)および(b)に、それぞれ内部温度分布の実測値から3.4節で示した方法を用いて推定したモルタルおよびコンクリートの表面温度の例を示す。また、

(a) M65-P specimen

(b) C65-P specimen

Fig. 8 Example of estimated surface temperature

(a) Mortar specimen

(b) Concrete specimen

Fig. 9 Time-dependent change of surface temperature

Fig. 9(a) および(b)に、それぞれモルタルおよびコンクリート試験体に対して推定された表面温度の経時変化を示す。これらの図によれば、加熱表面上部の空気層が一定温度(本実験では 60 °C)に保持された条件下では、モルタルおよびコンクリート試験体の表面温度は、やや上に凸の関係を示しながら時間経過とともに上昇し、かつ累積損傷の著しい試験体ほど表面温度の上昇も顕著となる傾向を示している。また、モルタルよりもコンクリートの方が全体的に表面温度上昇の経時変化に及ぼす試験体の累積損傷の影響が小さくなっているのがわかる。この原因としては、コンクリートには試験体内部に容積として約 40 %の粗骨材が混入されており、コンクリートの熱伝導特性が粗骨材の影響を受けているため、モルタルの場合ほどには表面温度の上昇に及ぼすモルタル部に累積したひび割れの影響が顕著でないことが考えられる。

5.4 熱拡散率の算定結果

熱拡散率(D)は、前掲の式[3]から明らかなように、加熱後の経過時間に依存しない材料定数であるため、3.4 節に示した方法で算出した式[3]中の D 値を測定対象のモルタルおよびコンクリートの熱拡散率として採用する際には、まず D 値と加熱後の経過時間との関係を調べ、得られた値が加熱後の経過時間に依存しない定数であることを確認しておく必要がある。Fig. 10(a)および(b)は、それぞれモルタルおよびコンクリート試験体内部に

設置した全ての熱電対(Fig.1 参照)で測定された内部温度が上昇し始めた時点以降の時間帯において、3.4 節に示した方法で算出した式[3]中の D 値と加熱後の経過時間との関係を示したものである。これらの図によれば、各時刻毎に算定された D 値は、いずれの試験体も時間の経過とともに低下するが、その低下率は時間の経過とともに徐々に小さくなっており、その後は、特定の値に収束する傾向を示している。特に、加熱初期の時間帯では、まだ熱が試験体全体に伝わっていないため、得られた D 値は安定していないが、熱が試験体全体に伝わった加熱後 120 分経過以降の時間帯になると、ほぼ一定値に収束しているのが読み取れる。なお、120 分以上の加熱時間帯は、前掲の Fig.7 によれば、試験体内部の温度上昇速度が加熱表面からの深さに関わらずほぼ一定値となる時間帯とも一致している。このことから、本研究で測定の対象とするモルタルおよびコンクリートの熱拡散率としては、120 分以上の加熱経過時点で算定した D 値を用いる必要があるといえる。そのため、本研究では、加熱開始後 160 分が経過した時点で算定した D 値を熱拡散率として採用することとした。ただし、前述の 120 分以下の加熱時間帯における式[3]の D 値が加熱時間の経過とともに低下する現象については、現在のところ D 値の時間依存性に起因した現象なのか、試験体内部の熱伝導がこの時間帯では 1 次元状態になっていないことに起因した現象なのか明らかでないため、今後

(a) Mortar specimen

(b) Concrete specimen

Fig. 10 Relationship between D value in Eq. [3] and heating time

(a) M65-085-I specimen

(b) M65-100-I specimen

Fig. 11 Comparison of experiment and analysis on internal temperature (Mortar specimen)

Table 4 Heat characteristics obtained in this experiment

Specimen No.	Density ρ (g/cm ³)	Thermal diffusivity (m ² /hr)	Specific heat c (cal/g · °C)	$\rho \times c$	Thermal conductivity (W/m · K)
M65-P	2.20	0.007465	0.24	0.54	1.68
M65-100-I	2.17	0.008510	0.25	0.54	1.93
M65-085-I	2.13	0.008154	0.26	0.56	1.93
M65-085-P	2.15	0.006464	0.32	0.70	1.89
M65-085-F	2.14	0.006242	0.27	0.59	1.53
C65-P	2.32	0.010365	0.20	0.42	2.05
C65-100-I	2.30	0.006757	0.27	0.62	1.76
C65-085-I	2.32	0.009082	0.22	0.50	1.91
C65-085-P	2.31	0.007330	0.26	0.60	1.83
C65-085-F	2.30	0.007657	0.23	0.53	1.71

さらに詳細な検討を行って解明する必要がある。Table 4 に、本実験で得られた熱拡散率を一覧表にして示す。Fig. 10 および Table 4 によれば、モルタル試験体では、定荷重繰返し载荷を受けた M65-085-P 試験体(図中の□)と M65-085-F 試験体(図中の◆)の熱拡散率が、無载荷の M65-P 試験体(図中の●)、1 軸圧縮耐力時および 1 軸圧縮耐力の 85 % 時まで単調漸増载荷を行った M65-100-I 試験体(図中の○)と M65-085-I 試験体(図中の■)に比べて小さくなっており、試験体の熱拡散率は、一般的に試験体内部の累積損傷が著しくなるほど小さくなる傾向を示している。これに対して、コンクリー

ト試験体の場合は、前述の熱伝導特性に及ぼす粗骨材の影響のためか、モルタル試験体の場合ほどには熱拡散率に及ぼす試験体内部の累積損傷の影響は明確ではないが、一般的に試験体内部の累積損傷が著しくなるほど小さくなる傾向にあることがわかる。

前掲の Table 4 中には、プローブ法を用いて実測した熱伝導率も併記してあるが、モルタルおよびコンクリートの熱伝導率に及ぼす試験体内部の累積損傷の影響は、上述の熱拡散率の場合とほぼ同様の傾向を示している。

5.5 実験結果と解析結果との比較

Fig. 11 および Fig. 12 は、それぞれモルタルおよびコンクリート試験体の内部温度の経時変化に関する実験結果と解析結果との比較を試験体の種類毎に示した例である。これらの図によれば、加熱開始初期の時間帯において、試験体表面近傍の内部温度に多少の相違は認められるが、全体的な内部温度の経時変化に関する実験結果と解析結果とは比較的良く一致しており、本実験において各試験体ごとに算定した熱拡散率および本解析手法を用いることにより、加力によって各種の累積損傷を受けたモルタルおよびコンクリートの熱伝導特性を合理的に説明できることがわかる。また、Fig. 11 および Fig. 12 に示した熱拡散率(D)を材料定数と仮定して行った解析結果(図中の曲線)においても、実験結果で観察される傾向

(a) C65-085-I specimen

(b) C65-100-I specimen

Fig. 12 Comparison of experiment and analysis on internal temperature (Concrete specimen)

と同様に、120 分以下の加熱時間帯における試験体内部の温度上昇の非線形性を確認することができる。これは、前述の 120 分以下の加熱時間帯における式[3]の D 値が加熱時間の経過とともに低下する現象は、 D 値の時間依存性によるものではなく、試験体内部の熱伝導がこの時間帯ではまだ完全な 1 次元熱伝導状態になっていないことに起因した現象であることを示唆しているものと考えられるが、この点の確認・解明については、さらに詳細な測定および解析を行って検討する必要がある。

6. 結 論

累積損傷を受けたモルタルおよびコンクリートの熱伝導特性の把握を目的とした本研究によって得られた結果を要約すると、およそ以下のようにまとめられる。

- 1) モルタルおよびコンクリートのいずれの場合も、累積損傷の著しく内部ひび割れが多く発生している試験体ほど試験体の表面温度を含む表面近傍の内部温度の上昇は大きい、試験体内部の深い位置になると、健全な試験体ほど内部温度の上昇が大きい。
- 2) 加熱後 120 分以下の時間帯では、試験体内部の温度上昇速度は、加熱表面からの深さによって相違した非線形性を示し、式[3]から求まる D 値も加熱時間に依存する傾向を示すため、熱拡散率(D)は、120 分以上の加熱時間帯で算定する必要がある。

- 3) モルタルおよびコンクリートの熱拡散率および熱伝導率は、試験体内部にひび割れ(等価空隙)が断熱層としての効果を果たすため、損傷が著しく内部ひび割れが多い試験体ほど低下する傾向を示す。
- 4) 加力によって各種の累積損傷を受けたモルタルおよびコンクリートの熱拡散率を、本提案手法を用いて算定することにより、モルタルおよびコンクリート試験体内部の熱伝導特性を合理的に説明できる。

謝 辞：

本実験とデータ整理に際して、多大のご助力を得た愛知工業大学学部学生の伊藤彰洋君、野村紀代子さん、長嶋慎吾君および平野雅子さんに対して謝意を表します。

参考文献：

- 1) コンクリート構造物の診断のための非破壊試験方法研究委員会：コンクリート構造物の診断のための非破壊試験方法研究委員会報告書 (Part II 電磁波法)、日本コンクリート工学協会、pp.83-131 (2001)
- 2) 山田和夫、桃木昌子：サーモグラフィー法によるコンクリートの内部探査結果に及ぼす日射量の影響に関する基礎的研究、コンクリート工学年次論文報告集、Vol. 18、No. 1、pp. 1215-1220 (1996)
- 3) 山田和夫、桃木昌子、勝見隆：サーモグラフィー法を適用したコンクリートの充填性評価に関する基礎的研究、セメント・コンクリート論文集、No. 51、pp. 222-227 (1997)
- 4) 勝見隆、山田和夫：サーモグラフィー法によるコンクリートの充填性評価に関する基礎的研究、コンクリート工学年次論文報告集、Vol. 21、No. 2、pp. 1285-1290 (1999)
- 5) 山田和夫、安藤秀則：強制加熱を利用したサーモグラフィー法によるコンクリートの内部評価、コンクリート工学年次論文報告集、Vol. 24、No. 1、pp. 1485-1490 (2002)
- 6) 勝見隆、山田和夫、桃木昌子：逆解析手法を適用したサーモグラフィー法によるコンクリートの内部探査、コンクリート工学年次論文報告集、Vol. 19、No. 1、pp. 1315-1320 (1997)
- 7) 山田和夫、関俊力：コンクリート内部の熱伝導特性に及ぼす粗骨材および空気量の影響に関する基礎的研究、第 61 セメント技術大会要旨、No. 61、pp. 166-167 (2007)
- 8) 関俊力、山田和夫：コンクリートの熱伝導特性に及ぼす調合の影響、コンクリート工学年次論文報告集、Vol. 30、No. 1、pp. 543-548 (2008)
- 9) 矢川元基：有限要素法の基礎と応用シリーズ 8－流れと熱伝導の有限要素法入門、培風館、pp. 103-121 (1990)
- 10) 王徳東ほか：ポリマーセメントモルタルの燃焼特性および熱伝導率に関する研究その 3：熱伝導率の温

- 度依存性、日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)、A-1、pp.163-164 (2008)
- 11) 小根澤敦志ほか：赤外線法を用いたコンクリート部材内の材料分布評価に関する基礎的研究、コンクリート工学年次論文集、Vol.25、No.1、pp.1751-1756 (2003)
- 12) 小阪義夫、谷川恭雄、山田和夫：コンクリートのアコースティックエミッション特性と破壊挙動に関する基礎的研究、日本建築学会構造系論文報告集、第358号、pp.22-33 (1985)

FUNDAMENTAL STUDY ON HEAT CONDUCTION CHARACTERISTICS OF CONCRETE DAMAGED BY LOADING

Toshikatsu SEKI^{*1} and Kazuo YAMADA^{*2}

^{*1} AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Graduate School of Engineering, Production and Construction Engineering Course (1247, Yagusa, Yachigusa-cho, Toyota-shi, Aichi 470-0392, Japan)

^{*2} AICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Department of Architecture, Faculty of Engineering (1247, Yagusa, Yachigusa-cho, Toyota-shi, Aichi 470-0392, Japan)

ABSTRACT : In this study, the effects of the accumulated damage caused by loading on the heat conduction characteristics of concrete were investigated experimentally and analytically. In this experiment, two kinds of specimens (mortar and concrete of W/C=65 %) and five levels of accumulated damage (non loading, two kinds of monotonic loadings up to 0.85F_c and 1.0F_c and two kinds of cyclic loadings with the upper load of 0.85F_c up to the displacements at F_c and at ultimate state, in which F_c is compressive strength of concrete or mortar) were selected as shown in Table 1. The cubic specimen of 150×150×150mm as shown in Fig. 1, the loading method as shown in Fig. 2 and the measurement method of thermal diffusivity as shown in Fig. 3 were used in this experiment. The results obtained by this study can be summarized as follows :

- 1) The surface temperature and the internal temperature at surface neighborhood of mortar and concrete specimens increase more remarkably, but the increase of the internal temperature at deep position decreases with increasing the accumulated damage caused by loading.
- 2) The thermal diffusivities and thermal conductivities of mortar and concrete specimens decrease with the increase of the accumulated damage caused by loading.
- 3) By using thermal diffusivities of mortar and concrete measured by the method proposed in this study, the heat conduction characteristics in the mortar and concrete specimens can be rationally explained.

KEY WORDS : Concrete, Non-destructive test, Thermal conductivity, Thermal diffusivity, Heat conduction characteristic, Accumulated damage