解 説

UDC 669.046.552:669.046.582

取鍋精錬に関連した基礎的問題

森 一 美*

Fundamental Problems Relating to Ladle Metallurgy

Kazumi Mori

Synopsis

Fundamental problems relating to ladle metallurgy in modern steelmaking processes are discussed with special respect to process kinetics. On the basis of the overall reaction rate model, the rates of removal of hydrogen and nitrogen from molten steel are compared. Concerning slag-metal reactions, two subjects are discussed: mechanisms of exchange reactions and the so-called permanent-transitory reactions. Importance of kinetics of dissolution of solids into molten steel is pointed out with respect to melting of scrap and metallic additives. Also, mention is made of fundamental behaviors of submerged gas and gas-powder mixture jets. In concluding the article, the author discusses the interaction between the science and the development of technology in ladle refining of steel.

1. は じ め に

近年、製鋼における取鍋精錬技術の進歩には著しいものがある。これに関連し、すでに日本鉄鋼協会の西山記念講座その他で基礎についての解説が行われているが、本稿では従来と多少異なった観点からいくつかの基礎的問題をとりあげた。

2. 基 礎 の 内 容

製鋼反応の基礎は平衡論と速度論の二つであるといわれるが、取鍋精錬のような実際プロセスを対象とした場合、基礎学は第1図のような意味をもつと考えることができる。このうち真の意味の基礎は平衡論であり、速度論はプロセス工学的問題に属する。精錬反応はすべて不均一系反応であ

り、物質移動、攪拌が大きな役割をもつからである。

問題追求のもっともオーソドックスな方法は、第1図の太矢印で示したように平衡論から出発して厳密な解析を経て実際現象を説明することである。

第1図 実際の製鋼反応における基礎学の意味

昭和57年10月7日 受付

*名古屋大学工学部教授、工博

るが、一般にはきわめて困難である。これに対し、細矢印で示したように各基礎学に基づいた考察が、たとえ定性的であっても実際問題への考え方の理解を深める可能性を与える。重要なことは各基礎学を相互に関連させてとらえることである。この問題は以下のようにモデル化して考えることができる。

精錬反応において、溶鋼中のある成分 X の量の変化の速度 $\dot{n}_X$ (kg/s, mol/s)を表す基本式は

$$\dot{n}_X = k \cdot A \cdot \Delta C \quad \cdots \cdots (1)$$

ここで、 k (m/s)は見掛けの速度定数、 A (m²)は界面積、 ΔC (kg/m³, mol/m³)は濃度差で反応の駆動力をなす。濃度変化を形式的に溶鋼中 X の濃度 $[X]$ についての1次反応速度の式で表せば

$$-\frac{d[X]}{dt} = k \left(\frac{A}{V} \right) ([X] - [X]_e) \quad \cdots \cdots (2)$$

V : 溶鋼容積, $[X]_e$: 平衡濃度

(1), (2)式は精錬反応の原点ともいべききわめて豊富な内容をもつ式である。(2)式で $[X]_e$ は精錬反応の理論的目標値で、これを与えるのが平衡論であり、 k や A/V は速度論的観点から論じられる。

実際の取鍋精錬では、反応の進行が速度式から予想されるよりも次第におそくなり、見掛け上停止してしまったようにみえることがしばしばある。これは系外から逆に反応成分 X の供給がある場合で、全体としての反応速度はつぎの式のように X の除去速度と系外からの供給速度の差として与えられる。

$$-\frac{d[X]}{dt} = k'[X] - k^*[X]^* \quad \cdots \cdots (3)$$

$-d[X]/dt = 0$ になった場合の $[X]$ を $[X]_\infty$ とすれば

$$-\frac{d[X]}{dt} = k'([X] - [X]_\infty) \quad \cdots \cdots (4)$$

$$[X]_\infty = (k^*/k')[X]^*$$

第2図は取鍋精錬(LFR)における溶鋼の脱酸反応の例であり¹⁾、 O 濃度はある時間経過後一定値に近づく。溶鋼脱酸と浴の攪拌の関係については(4)式を十分に検討することが必要である。また類似の考え方は取鍋精錬の他の反応についても適用される。

3. ガス-溶鉄間反応

溶鋼の真空脱ガス、真空脱酸脱炭の基本原理はつぎの平衡式(5), (6)である。

第2図 LFRにおけるAl脱酸

第3図 溶鉄のガス吸収・放出における η と λ , μ の関係

$$[X] = K_X \sqrt{P_{X_2}} \quad \cdots \cdots (5)$$

実際操業において溶鋼の脱酸素と脱窒素の間には著しい差があるが、この問題は溶鉄のガス吸収・放出の速度論の一般的立場から検討できる²⁾。総括過程は便宜上、a)ガス側物質移動と界面化学反応、およびb)液側物質移動にわけられる。これら各過程の速度をすべて考慮して全体としての反応の速度が与えられるが、これからb)の液側物質移動抵抗がどの程度全体の反応の速度を支配しているかを示す無次元量 η が求められる。第3図はそれを示したものである。

P_{X_2} : 気相中 X_2 の分圧(atm)

C_X : 溶鉄中 X の濃度(mol/m³)

$m = (C_X / \sqrt{P_{X_2}})_{eq}$: 平衡定数(mol/cm³ · atm^{1/2})

k_L : 液側物質移動係数(m/s)

k_G : ガス側物質移動係数(m/s)

k_c : 反応速度定数(mol/m²・s・atm)

$$\beta = k_L \{ (RT/k_c) + (1/k_c) \}$$

第3図でみると、ガス吸収のときは(一般に P_{x_2} が大きいので)b)液側物質移動律速になりやすく、また脱ガスでは(R_{x_2} , C_x が小さいので)a)ガス側物質移動・界面化学反応律速になりやすい。

溶鉄の窒素吸収と脱窒の速度は普通それぞれ(7)、(8)式で表されているが、この理論的妥当性は以上のことから与えられる。

$$\frac{d[\%N]}{dt} = k'_L \left(\frac{A}{V} \right) ([\%N]_s - [\%N]) \quad \cdots \cdots (7)$$

$$-\frac{d[\%N]}{dt} = k' \left(\frac{A}{V} \right) [\%N]^2 \quad \cdots \cdots (8)$$

しかし、窒素吸収、脱窒とも厳密にはa)とb)の両過程の混合律速であり、(7)、(8)式はあくまでも近似式で、 k'_L , k' は見掛けの係数である。

窒素の場合、化学反応速度定数 k_L が高温にもかかわらず小さい。とくに溶鉄中の酸素や硫黄などの表面活性成分の影響を大きくうける。そのためこれらの成分が増加すると k'_L , k' は著しく減少する。

溶鉄の水素吸収と脱水素については実験上の困難もあり、解明が不十分であるが、普通物質移動律速として式(7)と同じ形の速度式が用いられている。

第4図は溶鉄の脱水素と脱窒の進行を比較し

第4図 溶鉄の脱水素と脱窒の比較(1600℃, 0.5 Torr)

た計算曲線であり、脱窒速度がいかに遅いかわかる。

実際の溶鋼処理では系外からの水素や窒素の吸収が大いに問題になる。この場合、よく脱酸した溶鋼ほどこれらガスを吸収しやすい。水蒸気からの水素吸収では、 $H_2O(g) = 2H + O$ 反応の平衡から理解される。また窒素吸収では、前述の k'_L に対するの表面活性元素としての酸素の影響のほか、 P_{O_2} が低い状態において進行する(9)式の反応によるスラグを通しての窒素吸収が考えられる。(第5図参照)

4. スラゲー溶鉄間反応

スラゲー溶鉄間反応については、系の酸素ポテンシャルによるP, S等のスラグ中溶解度の変化が問題になる³⁾(第5図)。これにより、溶鉄中のP, Sは原理的には反応系の酸素ポテンシャルに応じて種々の形で溶鉄から分離することが考えられる³⁾(第6図)。

現行の操業では、脱硫は P_{O_2} のもっとも低い条件下で S^{2-} の形でスラグに移行させることにより行われ、また脱磷は P_{O_2} のもっとも高い条件下で P^{5+}

第5図 スラッグ中非金属成分の溶解度と酸素ポテンシャルの関係³⁾

第6図 溶鉄の脱硫・脱磷の原理

の形にしてスラグに移行させることにより行われる。したがってスラグの反応性が問題になる。

スラグの脱硫反応性を表すものとして、ガスースラグ間の反応を利用したスラグの Sulfide capacity C_S が定義されている。

$$K_S = (P_{O_2} + a_{S_2}) / (P_{S_2} + a_{O_2})$$

$$C_S = K_S (a_{O_2} / f_{S_2}) = (P_{O_2} / P_{S_2}) (\%S) \cdots \cdots (10)$$

スラグー溶鉄間の脱硫平衡は反応系の酸素ポテンシャルのとり方により種々の形で表される。平衡分配係数を $L_S = \{(\%S) / a_S\}_e$ (a_S は溶鉄中の S の活量) とすれば

$$L_S = \text{const} \frac{C_S}{a_O}, \quad L_S = \text{const} \frac{C_S}{a_{FeO}}$$

$$L_S = \text{const} \cdot C_S \left(\frac{a_{Al}^2}{a_{Al_2O_3}} \right)^{1/3} \cdots \cdots (11) \sim (13)$$

L_S は、Sulfide capacity の大きいスラグで系の酸素ポテンシャルが小さいほど大きい。

平衡論的なこのような考察に対し、スラグー溶鉄間の速度論的研究、とくに系の酸素ポテンシャルの低下と脱硫反応の進行との関係については不明の点が多く基礎的にさらに掘り下げた研究が必要である。

粉体吹込みにより溶鋼の脱硫を行わせる場合、粉体粒子が鋼浴中を分散浮上中に反応が進行する。この場合の反応を普通 Transitory reaction という。これに対し回分的なスラグー金属間反応は Permanent reaction といわれ、理論的には前者は後者に比べ反応効率が高い。第 7 図は両者の比較を示したものである⁴⁾。しかし、取鋼脱硫については、第 8 図のように、粉体吹込の影響はないという結果も得られており⁵⁾、スラグの接触法と反応進行度の関係についてはさらに詳細な研究が必要である。

5. 固体の溶解

製鋼においては、スクラップの溶解や脱酸剤、合金剤の溶解のような液中への固体の溶解が一つの単位過程として問題になる。広義には固液間反応であり、一相が固体であるため、界面の存在がわかりやすく、(1)式の基礎式をもとにした検討において物質移動律速という実感がわく。ということは、固体の溶解に関する実際問題を理論的に追求する可能性が与えられていることを意味する。

第 7 図 脱硫反応進行度と Permanent-transitory reaction の関係⁴⁾

第 8 図 脱硫に及ぼす吹込みフラックス量の影響⁵⁾(フラックス 13~15kg/t)

製鋼におけるスクラップの溶解は熱・物質同時移動の現象で、筆者は⁶⁾以前この現象の数式モデルによる解析を行った。

低温のスクラップに溶鋼が接した場合、まず伝熱により溶鋼のスクラップ表面への凝固付着の起こることが予想される。第 9 図はその凝固付着・溶解過程の計算例である。凝固付着層の溶解後は熱・物質移動により溶解が進行してゆく。

製鋼におけるスクラップの使用は今後ますます重要になっていくと思われるが、この場合移動速度の立場からの理論的検討が操業技術の改善進歩につながっていくと考える。

溶鋼中固体表面への凝固付着の他の重要な例が

第9図 スクラップへの凝固付着⁶⁾ 第10図 溶鋼へのAl線供給における凝固付着層厚さと浴中線深さの関係⁷⁾ (Al線(直径0.95cm)供給速度5.1m/s, 溶鋼過熱30°C)

溶鋼への固体Alの添加で起こる。この現象はAlの融点が溶鋼に比べかなり低いにもかかわらず、必ず起こることが理論的に計算される。第10図はAl線を溶鋼に供給して行った場合の溶鋼からAl線への凝固付着厚さとAl線の浴中における深さの関係について伝熱計算を行った結果である⁷⁾。ある時間経過するとAlは完全にとけるが凝固付着層がとけるまでは溶鋼とAlの接触は断たれている。

この現象が実際操業上大きな意味をもつことは直ちに理解できる。Alを溶鋼中に添加する場合、

第11図 溶鋼中Al球の浸漬時間とAl球および凝固付着層の溶解⁷⁾

溶鋼中到達深さが浅く、Alの滞留時間が短い場合、Alは凝固付着層が溶解しないうちに浮上してしまうことが考えられる。第11図は種々の大きさのAl球を種々の速度で静置溶鋼に添加した場合のAlの浸漬滞留時間と、Alの溶解および凝固付着層の溶解時間の計算結果である⁷⁾。Alが溶鋼中の滞留時間内に液状になり溶鋼と接触するためにはどのような条件が必要かがわかる。実際操業では、溶鋼の流れ中にAlを投入しなるべく溶鋼深部にAlを到達させることが必要である。溶鋼中の短い滞留時間はAl歩留の不規則な減少をもたらすことになる。

固体の溶解において固液界面で気泡発生がある場合、溶解速度はどのような変化を受けるであろうか。これに関連する現象が実際操業においてもみられる。海绵鉄を電気炉に装入溶解する場合、未還元FeOの還元によるCO気泡の発生を伴う。今後実際プロセスとしてとりあげられようとしている鉄鉱石その他の熔融還元やAODにおける固体 Cr_2O_3 の溶鋼中Cによる還元でもCO気泡が発生する。筆者はこの問題に基礎的な立場から興味をもち、種々の濃度の酸素を含む固体鉄試料をFe-C融液に浸漬し、試料の溶解速度を測定し、固体鉄からのOと液中Cとの反応によるCO気泡発生が溶解時の物質移動に及ぼす影響を検討した⁸⁾。第12図は鉄円柱試料の直径の減少と試料中O濃度の関係で、CO気泡生成が物質移動(この場合はCの液側物質移動)速度を増加させる上で大きな影響を及ぼしていることが明確に示されて

第12図 種々の酸素含有量鉄円柱の熔融 Fe-Csat 合金中への溶解⁹⁾ (1400°C)

いる。この結果は実際問題について一つの参考資料を与えていると考える。

6. インジェクション冶金

インジェクション冶金は溶鋼にガスや粉体を吹込むことにより浴の攪拌や精錬を行う冶金操作であるが、この操作は取鍋精錬において反応を効果的に行わせる上でとくに重要である。インジェクション冶金はここ数年来国際的な会議でも度々とりあげられているが、とくにスウェーデンのルレオにおいては、SCANINJECT の名のインジェクション冶金国際会議が1977年6月に最初にかかれたのに続き、1980年に第2回の会議が開かれ、基礎と実際の両面から活発な研究発表が行われ、さらに1983年6月に第3回の会議が予定されている。これに対して小規模であるが、基礎に重点をおいた発表討論がイギリス Newcastle-upon-Tyne 大学において、1979年4月および1982年4月と2回開かれた。

インジェクション冶金は基礎工学的に新しい分野で、動力学を中心として解明を要する問題が多い。筆者はさきにインジェクション冶金における動力学的な基礎を鉄と鋼⁹⁾に技術資料としてまとめておいたが、ここではガスジェットの挙動に関し、筆者の研究室で行った研究を述べる。

吹込み羽口近傍のガスジェットの挙動は、羽口の損耗や詰りに大きく影響する。従来主として水をを用いたモデル実験からジェットの挙動を推定し操業の目安を得てきた。これに対し筆者らは水銀浴中への容器底部からのガス吹込みにより、オリ

第13図 バブリング・ジェットングの時間割合と見掛けのマッハ数の関係¹⁰⁾

フィス近傍のガスジェットの挙動を観察する実験を行い興味ある知見を得た¹⁰⁾。

容器は底部を透明なアクリル板とし、その中心のオリフィスから吹込まれたガスが容器底面にひろがる様子を高速度カメラ撮影により観察したものである。

オリフィス近傍のガスジェットの挙動は吹込み条件により大きくなる。オリフィス直径が与えられた場合、ある臨界ガス流量より低いガス流量においては、ガスはオリフィスから吹込まれると同時にひろがり、気泡を形成する。この現象をバブリング(Bubbling)と呼ぶ。ガス流量が増加すると、バブリングのほかに、吹込みガスがオリフィス近傍でひろがらず、液中へはいる現象が現れるようになる。これをジェットング(Jetting)と呼ぶ。この臨界流量以上において、バブリングの時間割合は減少し、逆にジェットングの時間割合は増加していく。

第13図はバブリング・ジェットングの時間割合をオリフィス出口におけるガスの見掛けのマッハ数(M')に対して示した。窒素ガスの場合、 $M'=1.1$ が実際のガス流速の亜音速・音速の境界にあたり、 $M'<1.1$ が出口ガス流速が亜音速の領域、 $M'>1.1$ が音速の領域である。後者ではオリフィスがストレート型であることから出口ガス流速は音速でそれを超えることはない。バブリングからジェットングへの遷移の始まる臨界の M' は3種のオリフィスについて一致し、またジェットングは音速領域において起こることがわかる。

以上の音速領域におけるバブリングからジェットングへの遷移が液の物性によりどのように影響されるかはもっとも興味ある問題で、筆者らはこれを水中への窒素ガスジェット観察により検討した¹¹⁾。その結果吹込ガスがオリフィス近傍でひろがるか、ひろがらないかによりガスジェットの挙動を定義すれば、ジェットングはやはり音速領域で起こることがわかった。

第14図は水中ガス吹込みにおいてバブリング時の衝撃音発生頻度をマイクロホンとオシログラフを用いて記録した結果で、 $M'=1.1$ の亜音速・音速の境界を越えると衝撃音の発生が急に減少することがわかる。これはバブリング割合の減少にそのまま対応している。

以上から、バブリング・ジェットング遷移は液の物性に関係なく音速領域で起こる現象であると結論される。またオリフィス出口で音速であるガスジェットはオリフィスを離れて液内部へ入ると超音速流になることを推定した。

筆者ら¹²⁾はさらに粉体吹込みにおけるバブリング・ジェットング遷移を水中へのガラス粉体吹込みにおいて観察した。第15図はガス吹込みと同じ定義によるバブリング・ジェットング遷移の臨界の M' と固気比 μ の関係を示したもので、臨界 M' が μ の増加とともに減少することがみいだされた。この結果は、音速が μ の増加とともに減少するという混相流の流体力学的事実から、ガス吹込みと同一の立場の現象であると説明される。

第14図 気泡生成による容器底面衝撃音発生
の頻度と見掛けマッハ数の関係¹¹⁾

オリフィス近傍におけるガスジェットが音速領域でバブリング・ジェットング遷移を起こす現象は基礎研究からみいだしたものであるが、この結果は実際操業における現象とも密接な関係をもつことがわかった⁹⁾。第13図の波線は溶鋼への羽口の溶損試験における羽口侵食の臨界マッハ数の推定値であるが、これが水銀浴のバブリング・ジェットング遷移の臨界条件と一致していることが示されている。またガス吹込みで重大なノズル詰り現象が音速領域でなくなるという結果が求められ、さらに粉体吹込みで、ノズル詰りの起こらなくなる臨界ガス流速が固気比増加とともに小さくなることも筆者らの定義によるバブリング・ジェットング遷移現象で説明される。

7. おわりに

取鍋精錬において溶鋼の攪拌は、実際プロセスを合理的に行わせる上できわめて重要である。そのうちガス吹込み攪拌の流体力学的研究が最近あいついで発表されているが、ここでは割愛した。

本稿では取鍋精錬に関連のある基礎的問題を述べてきたが、おわりに基礎と実際プロセスの関わりを総括的に考えてみる。この問題は大きく二つにわけられる。一つは、基礎的に究明され確立された真理が何かに誘発され活用されて新しいプロセスの開発へと結びついていくことがある。もう一つは、実際プロセスを深くみつめることにより興味ある未踏破の基礎的研究課題をみだし、根

第15図 水中ガラス粉体吹込みにおけるバブ
リング・ジェットング遷移の臨界条件¹²⁾

元的なものを追求するという立場の研究を行い、新知見を得ることにより実際技術の進展に寄与する。

具体例をあげる。特殊溶解法としてソ連で開発された ESR は、エレクトロスラグ溶接法(ESW)の開発が先にあり、これの発展として発明されたといわれている。この両プロセスは熔融スラグの電気伝導性を利用したものであるが、ソ連では戦後製鋼スラグの電気化学的研究が盛んに行われ、一つの理論的体系がつくられた。これが何かの形で新しい溶接法の開発へと結びついたと考えられる。

ステンレス鋼精錬の革新的プロセスである AOD は、1954年の米国ユニオンカーバイド会社の金属研究所における研究が最初予想していなかった方向に発展したところで生れた。同法の発明者 W. A. Krivsky¹³⁾によると、Fe-Cr-C 系平衡データが Richardson と Hilty, Crafts 両者の研究の間で異なることから、この差異を解決する目的で行った試験で溶鋼の温度上昇を抑制するため Ar 希釈の O₂ を用い異常に低い炭素濃度まで脱炭することが偶然みだされ、それが AOD 発明のきっかけになったという。

以上の2例は前述の第1の範ちゅうに属する。これに対し、本稿でとりあげた、溶鉄脱窒の研究(これは我が国で低窒素鋼精錬の現場から基礎研究のテーマとしてとりあげられ、反応速度論的に新しい分野が開拓された好例である)、スラグの Sulfide capacity の問題、固体の溶解等の研究は第2の範ちゅうにはいる。基礎の立場からみれば、この後者の例は、新しい基礎研究のテーマが実際の製造現場からでてくる典型である。

以上述べた実際と基礎研究のかかわりの過去の事例は、基礎は一旦は実際を離れ純粋に基礎の立場を貫いたものがかえって実際に結びつき、実際に役立つことができるようになることを示している。

(文 献)

- 1) 江本寛治, 山本武美, 飯田義治, 大井浩, 西岡武三郎: 鉄と鋼, 63(1977)13, 2043
- 2) 日本鉄鋼協会: 鉄鋼便覧 I 基礎, (1981), 171 [丸善]
- 3) 徳田昌則: 日本学術振興会冶金物質の高温物性, 第140委員会提出資料, 昭和53年6月
- 4) L. E. K. Holappa and H. Ylönen: Meeting on Injection Phenomena in Extraction and Refining, Newcastle upon Tyne, April. (1982)
- 5) T. Usui, K. Yamada, Y. Miyashita, H. Tanabe, M. Hanmyo and K. Taguchi: SCANINJECT II, P. 12:1-12:24
- 6) 森一美, 野村宏之: 鉄と鋼, 55(1969)5, 347
- 7) R. I. L. Guthrie: Electric Furnace Proceed, AIME, (1977), 30
- 8) 桜谷敏和, 森一美: 鉄と鋼, (掲載予定)
- 9) 森一美, 佐野正道: 鉄と鋼, 67(1981)6, 672
- 10) 小沢泰久, 森一美, 佐野正道: 鉄と鋼, 67(1981)16, 2655
- 11) 小沢泰久, 森一美: 鉄と鋼, 68(1982)1, 98
- 12) 小沢泰久, 鈴木克紀, 森一美: 鉄と鋼, 68(1982)4, S196
- 13) W.A.Krivsky: Met. Trans., 4(1973), 1439