—原 報—

硝酸蒸解法に依るパルプ製造に関する研究 (第 3 報)

硝酸法による稻藁の蒸解 II

(桐生高等工業學校製紙化學研究室)

下 田 功

昭和 10 年 12 月 25 日受理

前第 2 報に於いて述べた如く稻藁パルプ製造に際して硝酸 2%、後処理 1% 苛性曹達にて製紙用パルプとして良好なるものを製造することが出来るが、更に苛性曹達の濃度に就いて何% 位が必要であつて充分であるかを探究した。90g 稻藁 (12.28% 水分) を 2% 硝酸で 1 時間 100°C で蒸解して 51.2g の硝化稻藁を得た (絶對乾燥)。これを 5g づゝと

り各濃度の苛性曹達で処理を行つた處第 1 表の如き結果を得た。即ち 1% 迄は急激にパルプ收得率は減少する、これを境として 16% 迄徐々に降下する。そして 1% 迄はニトロリグニンが熔解除去せられるのであつて、1% から 16% 迄は β -, γ -纖維素が徐々に除去されるものと考へられる。第 1 表第 1 圖。

第 1 表

苛性曹達濃度	硝化稻藁量	苛性曹達溶液容量	パルプ量	硝化稻藁に對するパルプ收得率	稻藁に對するパルプ收得率
0.25 %	5g	136.5cc	3.762g	75.25 %	43.2 %
0.5	5	136.5	2.980	59.6	38.75
1.0	5	136.5	2.495	49.95	32.40
1.627	5	136.5	2.479	49.60	32.20
5.0	5	136.5	2.295	45.85	29.8
16.0	5	136.5	2.082	41.7	27.02

以上の實驗に於ては稻藁 50g に對して硝酸 300cc 又後処理の苛性曹達液 300cc を用ひた。これは 20g (水分 11.4%) の稻藁を浸漬するのに充分な容量であつて、これを減少させることが出来る。即ち硝酸及びアルカリ液量を稻藁に對して色々と變へて實驗を行つた (第 2 表及び第 2 圖)。實際に於ては硝酸の場合は一定液量に對し稻藁量を變へ、苛性曹達の場合は、一定硝化稻藁量に對してアルカリ液量を變へて行つた。蒸解時間 1 時間、後処理時間 1 時間、硝酸は 2%、苛性曹達液は 1% を用ひ

た。

其結果硝酸 300cc に對し 40g 迄稻藁を用ひ得ることが判明し、又これ以上では蒸解不充分であつた。又苛性曹達液稻藁 10g に對して 100cc と 150cc との間には殆んど差異を認めないが、100cc と 50cc とでは大なる差異が認められる。

要するに 2% 硝酸 300cc に對して稻藁 40g を用ひ蒸解時間 1 時間、溫度 100°C、常壓で行ひ、後処理として 1% 苛性曹達液 400cc を用ふれば收得率 32% 前後でパルプを得ることが出来る。

第 1 圖

第 2 表

稻 藁 量 (水分11.4%)	硝酸容量 (2%)	硝化稻藁 収得量	硝化稻藁 収得率	稻藁 10 g に対 して用ゆる苛性 曹達 1% 液量	硝化稻 藁量	硝化稻藁量に相当 する稻藁量 (水分 11.4%)	苛性曹達 液 (1%) 容量	パルプ 収得量	パルプ 収得率
20g	300cc	11.512g	65.00%	150cc	4g	6.949g	104.2cc	2.048g	33.35%
				100	4	6.949	69.5	1.972	32.04
				50	3.512	6.090	30.4	1.931	35.80
25	300	14.394	65.00	150	4	6.949	104.2	1.965	31.93
				100	4	6.949	69.5	2.000	32.52
				50	4	6.949	34.8	2.221	36.13
30	300	17.631	66.35	150	4	6.810	102.1	1.955	32.41
				100	4	6.810	68.2	2.021	33.55
				50	4	6.810	34.1	2.324	38.56
40	300	23.648	66.80	150	4	6.765	101.4	1.940	32.37
				100	4	6.765	67.6	2.007	33.52
				50	4	6.765	33.8	2.621	43.76

以上の場合には 2% 硝酸であつたがこれを 4% 硝酸にして他は全部同様にして行つて見ると更に良質のパルプを得る。今この 2 のパルプの品性を比較して見ると次の如くである。

	4% 硝酸	2% 硝酸
パルプ収得率	27~28%	31.5~32.5%
α-纖維素	91.17	82.50
ペントザン	2.56	7.52

アルコール、ベン
ゾール抽出物 0.85% 1.2 %
灰 分 0.23 2.5
以上の様に灰分の木材に比し遙かに多量の稲藁
から木材パルプに比す可き灰分のパルプが得られ
る。併、蒸解後処理中に灰分が如何様に除去せら

れるかを見ると(全部絶対乾燥として)、
稲藁の灰分 13.22%
硝化稲藁の灰分 17.46
パルプの灰分 2.5
アルカリ廢液に鹽酸
を加へその沈澱中に 8.71

第 2 圖

の灰分が存在する。その各々の収得率から考へると、酸処理中には灰分は僅かしか除去されずに、アルカリ処理に依つて大部分が除去されることが明らかとなつた。即ち稲藁中の灰分は2% 硝酸処理によつて1% 苛性曹達に可溶の状態に變換するものと考へられる。次に硝酸作用中のガスの發生である。この廢ガス中には Routala, Scharschmidt 等に依つて CO_2 , CO , NO , N_2O , HCN の存在が認められて居る。著者の實驗によつても CO , NO , CO_2 , HCN の存在が確められた。又反應時間とガス發生狀態の關係は第3表及び第3圖によつて示される。

廢ガス中の各成分割合は

	HCN%	CO%	NO%	CO ₂ % (vol)
2% 硝酸の場合	1.32	71.44	0.99	2.64
4% 硝酸の場合	2.02	73.01	0.95	5.29

硝酸の濃厚な程 CO_2 の發生多く即ち側鎖の酸化分解を起すことを示して居る。又表及び圖によつて反應は溫度 $70^\circ\sim 80^\circ\text{C}$ にて始まることが確められ、又始まる迄の時間は稲藁と液量との比によりきまるものと考へられる。本實驗は稲藁 25g (11.4% 水分) 硝酸 1,200cc で行つた。(本實驗に際して和智豐信君の勞に謝すること多大なり)。

第 3 表

反應時間(分)	2% HNO_3 の場合			4% HNO_3 の場合		
	反應溫度 $^{\circ}\text{C}$	各 1 分間に發生せるガス容量cc	發生ガス全量cc	反應溫度 $^{\circ}\text{C}$	各 1 分間に發生せるガス容量cc	發生ガス全量cc
0	50 $^{\circ}\text{C}$	0 cc	0 cc	50 $^{\circ}\text{C}$	0 cc	0 cc
1	—	0	0	0	0	0
2	—	0	0	0	0	0
3	—	0	0	0	0	0
4	60	0	0	0	0	0
5	61.2	0	0	0	0	0
6	63.0	0	0	0	0	0
7	65.4	0.8	0.8	0	0	0
8	67.6	1.2	2.0	71.5	0	0
9	69.4	2.4	4.4	74.9	0.4	0.4
10	71.6	4.0	8.4	77.9	2	2.4
11	73.6	6.2	14.6	80.9	3.2	5.6
12	75.4	8.0	22.6	83.8	4.4	10.0
13	77.3	8.0	30.6	85.6	6.0	16.0
14	79.5	8.2	38.8	87.4	7.4	23.4
15	81.5	9.0	47.8	89.0	9.0	32.4
16	83.0	9.0	56.8	90.0	10.5	42.9
17	84.4	10.0	66.8	90.9	16.4	59.3
18	85.6	32.0	98.8	91.5	36	95.3
19	86.3	50.0	148.8	92.1	60	155.3
20	87.2	52.0	200.8	92.6	72	227.3
21	88.1	58.8	259.6	93.1	70	297.3
22	89.2	64.0	323.6	93.5	60	350.3
23	90.3	64.0	387.6	94.0	50.5	400.8
24	91.4	48.0	435.6	94.4	39.2	440.0
25	91.8	36.0	471.6	94.8	32.0	472.0
26	92.4	32.0	503.6	95.1	23.7	495.7
27	92.9	24.0	527.6	95.5	20.0	515.7
28	93.1	20.0	547.6	95.8	12.0	527.7
29	93.4	16.0	563.6	96.3	11.2	538.9
30	93.5	12.0	575.6	96.7	10.2	549.1
31	93.6	9.5	585.1	97.1	10.2	559.3

32	93.7	8.0	593.1	97.5	9.6	568.9
33	94	8.0	601.1	97.9	9.4	578.3
34	94.5	8.0	609.1	93.3	9.4	588.7
35	95.2	8.0	617.1	98.6	9.2	597.9
36	96.0	8.0	625.1	98.9	9.2	607.1
37	96.6	8.0	633.1	99.2	8.8	615.9
38	97.3	7.0	640.1	99.3	8.0	623.9
39	97.9	6.0	646.1	99.5	7.0	630.9
40	98.4	5.2	651.3	99.6	6.0	639.6
41	98.8	4.0	655.3	99.6	4.0	643.6
42	99.3	3.2	658.5	99.6	2.6	646.2
43	99.5	2.4	660.9	99.8	2.0	648.2
44	99.6	1.6	662.5	100.0	0.8	649.0
45	99.8	1.2	663.7	100.0	0.2	649.2
46	100.0	0.8	664.5			
47	100.0	0	664.5			

第 3 圖

CELLULOSE INDUSTRY

THE JOURNAL OF THE CELLULOSE INSTITUTE, TOKYO, JAPAN

VOL. 12 March, 1936, No. 3

HERSTELLUNG DES ZELLSTOFFES IM SALPETERSÄURE- AUFSCHLUSSVERFAHREN. III

AUFSCHLIESSUNG DES REISSTROHS MIT VERDÜNNTER SALPETERSÄURE. (2)

von I. SCHIMODA

(Eingegangen am 25, Dez. 1935)

Bei der Aufschliessung von Zellstoff aus Reisstroh mit Salpetersäure genügt 2% tige Salpetersäure zur Papierherstellung.

Nun wird die nötige Konzentration der Natronlauge, die zur Nachbehandlung des Nitrostrohs gebraucht wird, untersucht.

90 gr. (Wassergehalt 12.28%) Reisstroh wird mit 2% tiger Salpetersäure 1 Stunde lang bei 100°C gekocht. Die Nitrostrohausbeute ist 51.2 gr. (absolut getrocknet). Je 5 gr. dieses Nitrostrohs wird mit Natronlauge verschiedener Konzentration behandelt. Tabelle 1, Abb. 1.

Bis zu 1% tiger Natronlauge sinkt die Zellstoffausbeute steil ab und von 1% ab bis zu 16% geht die Ausbeute langsam herunter. Bis 1% wird Nitrolignin in Natronlauge gelöst und von 1% bis 16% gehen β - und γ -Zellulose in Lösung neben der Beseitigung des Nitrolignins.

In den oben durchgeführten Experimenten werden immer 300 cem

Abb. 1.

Tabelle 1.

Konz. des NaOH	Nitrostroh- gewicht	Natronlauge- menge	Zellstoffgewicht	Zellstoffausbeute Nitroreisstroh	Zellstoffausbeute Reisstroh
0.25%	5gr.	136.5ccm	3.762gr.	75.25%	43.2%
0.5	5	136.5	2.980	59.6	38.75
1.0	5	136.5	2.495	49.95	32.40
1.627	5	136.5	2.479	49.60	32.20
5.0	5	136.5	2.295	45.85	29.8
16.0	5	136.5	2.082	41.7	27.02

Abb. 2

Tabelle 2.

Angewandtes Reisstrohgewicht (H ₂ O Gehalt 11.4%) gr.	Angewandte Salpetersäuremen- ge (2%) ccm.	Gewonnenes Nitrostrohgewicht gr.	Nitrostrohausbeu- te %	Angewandte Natronlauge- menge (1%) Gegen 10gr. Reisstroh (H ₂ O Gehalt 11.4%) ccm.	Angewandte Nitrostrohmenge gr.	Zur Nitrostrohmenge Entsprechende Strohmenge gr. (H ₂ O Gehalt 11.4%)	Angewandte Natronlauge- menge ccm.	Gewonnenes Zellstoffgewicht gr.	Zellstoffausbeute %
20gr.	300ccm	11.512gr.	65.00%	150ccm	4gr.	6.949gr.	104.2ccm	2.048gr.	33.35%
				100	4	6.949	69.5	1.972	32.04
				50	3.512	6.090	30.4	1.931	35.80
25	300	14.394	65.00	150	4	6.949	104.2	1.965	31.93
				100	4	6.949	69.5	2.000	32.52
				50	4	6.949	34.8	2.221	36.13
30	300	17.631	66.35	150	4	6.810	102.1	1.955	32.41
				100	4	6.810	68.2	2.021	33.55
				50	4	6.810	34.1	2.324	38.56
40	300	23.648	66.80	150	4	6.765	101.4	1.940	32.37
				100	4	6.765	67.6	2.007	33.52
				50	4	6.765	33.8	2.621	43.76

Salpetersäure und Natronlauge angewandt, weil 300 ccm dieser Flüssigkeiten genügen, um 20 gr. Reisstroh zu bedecken. Diese Menge kann natürlich verringert werden. Das Verhältnis von Flüssigkeit zu Stroh wird verschiedenerweise geändert. Tabelle 2, Abb. 2.

Die Bedingungen dieser Experimente sind folgende:

Salpetersäure 2%, Kochstunde 1 Stde.

Natronlauge 1%, Nachbehandlung 1 Stde.

In 300 ccm Salpetersäure ist das Kochen von bis zu 40 gr. Reisstroh möglich. In Bezug auf Natriumhydroxyd, wenn die Natronlauge gegen 10 gr. Reisstroh zwischen 100—150 ccm liegt, ändert sich die Ausbeute des Zellstoffes kaum.

Wenn nicht mehr als 50 ccm Natronlauge gegen 10 gr. Reisstroh gebraucht werden, ist die Nachbehandlung nicht mehr vollkommen.

Man bekommt folgende data für die Herstellung von Zellstoff aus Reisstroh:

2% tige Salpetersäure 300 ccm.

Reisstroh 40 gr.

Kochen 1 Stunde, 100°C.

Nachbehandlung 1 Stunde, 1% tige Natronlauge 400 ccm, 100°C.

Ausbeute 32%, abst. getrocknet.

Wenn man statt 2% tiger Salpetersäure 4% tige Salpetersäure braucht, so bekommt man noch besseren Zellstoff. Die Eigenschaften dieses Zellstoffes sind:

	4% Salpetersäure	2% Salpetersäure
Zellstoffausbeute	27—28%	31.5—32.5%
α -Zellulose	91.17%	82.50%
Pentosane	2.56%	7.52%
Extrakt Alk. Benz.	0.85%	1.2%
Asche	0.23%	2.5%

Eine solche Verringerung des Aschegehaltes ist bemerkenswert. Die Aschegehaltverfolgung während der Aufschliessung wird durchgeführt.

	(abst. getrocknet)
Asche von Reisstroh	13.22%
Asche von Nitrostroh	17.46%
Asche des Zellstoffes	2.5%
Asche des Niederschlages, der beim Zusatz HCl zur alkalischen Ablauge entsteht	8.71%

Die Asche wird nur wenig beseitigt bei Salpetersäurebehandlung, dagegen bei Alkalibehandlung wird sie grossenteils beseitigt.

Die Gasentwicklung bei der Salpetersäurebehandlung wird untersucht. Tabelle 3, Abb. 3.

Abb. 3

Tabelle 3

Reaktions- dauer in Minuten	2% HNO ₃			4% HNO ₃		
	Temperatur	Entwickelte Gasmenge Pro Minuten in cm.	Gesamte Entwickelte Gasmenge in cm.	Temperatur	Entwickelte Gasmenge Pro Minuten in cm.	Gesamte Entwickelte Gasmenge in cm.
0	50°C	0cm.	0cm.	50°C	0cm.	0cm.
1	—	0	0	—	0	0
2	—	0	0	—	0	0
3	—	0	0	—	0	0
4	60	0	0	—	0	0
5	61.2	0	0	—	0	0
6	63.0	0	0	—	0	0
7	65.4	0.8	0.8	—	0	0
8	67.6	1.2	2.0	71.5	0	0
9	69.4	2.4	4.4	74.9	0.4	0.4
10	71.6	4.0	8.4	77.9	2.0	2.4
11	73.6	6.2	14.6	80.9	3.2	5.6
12	75.4	8.0	22.6	83.8	4.4	10.0
13	77.3	8.0	30.6	85.6	6.0	16.0
14	79.5	8.2	38.8	87.4	7.4	23.4

15	81.5	9.0	47.8	89.0	9.0	32.4
16	83.0	9.0	56.8	90.0	10.5	42.9
17	84.4	10.0	66.8	90.9	16.4	59.3
18	85.6	32.0	98.8	91.5	36.0	95.3
19	86.3	50.0	148.8	92.1	60.0	155.3
20	87.2	52.0	200.8	92.6	72.0	227.3
21	88.1	58.8	259.6	93.1	70.0	297.3
22	89.2	64.0	323.3	93.5	60.0	350.3
23	90.3	64.0	387.6	94.0	50.5	400.8
24	91.4	48.0	435.6	94.4	39.2	440.0
25	91.8	36.0	471.6	94.8	32.0	472.0
26	92.4	32.0	503.6	95.1	23.7	495.7
27	92.9	24.0	527.6	95.5	20.0	515.7
28	93.1	20.0	547.6	95.8	12.0	527.7
29	93.4	16.0	563.6	96.3	11.2	538.9
30	93.5	12.0	575.6	96.7	10.2	549.1
31	93.6	9.5	585.1	97.1	10.2	559.3
32	93.7	8.0	593.1	97.5	9.6	568.9
33	94.0	8.0	601.1	97.9	9.4	578.3
34	94.5	8.0	609.1	98.3	9.4	588.7
35	95.2	8.0	617.1	98.6	9.2	597.9
36	96.0	8.0	625.1	98.9	9.2	607.1
37	96.6	8.0	633.1	99.2	8.8	615.9
38	97.3	7.0	640.1	99.3	8.0	623.9
39	97.9	6.0	646.1	99.5	7.0	630.9
40	98.4	5.2	651.3	99.6	6.0	639.6
41	98.8	4.0	655.3	99.6	4.0	643.6
42	99.3	3.2	658.5	99.6	2.6	646.2
43	99.5	2.4	660.9	99.8	2.0	648.2
44	99.6	1.6	662.5	100.0	0.8	649.0
45	99.8	1.2	663.7	100.0	0.2	649.2
46	100.0	0.8	664.5			
47	100.0	0	664.5			

Die Ergebnisse der Analysen der entstandenen Gase sind: (Vol%)

	HCN	CO	NO	CO ₂
2% tige Salpetersäure	1.32	71.44	0.99	2.64
4% tige Salpetersäure	2.02	73.01	0.95	5.29

Bei der Anwendung 4% tiger Salpetersäure entsteht mehr Kohlenstoffdioxid als bei 2%. Das zeigt eine stärkere Oxydativezersetzung der Seitenkette des Ligninrückkörpers. Aus Abb. 3 wird sichtbar, dass die Aufschliessungsreaktion schon beim 70—80°C eintritt, und die Zeit bis dahin ist abhängig von dem Mengenverhältnisse zwischen Reisstroh—Wassergehalt 11.4%—und Salpetersäure. (In Abb. 3 wird 25 gr. Reisstroh mit 1,200 ccm Salpetersäure behandelt.)

(Polytechnikum Kiriü, Japan.)