—原 報—

バガスの利用に關する研究 (第7報)

セロテックス壁家屋に於ける溫濕狀態

加 藤 晴 治

昭和11年1月26日受理

1. 序

先に本誌昭和9年12月號に於てセロテックスと木片との熱傳導度を測定し、セロテックスの傳導度は木材に比し小なることを示したるも、本試験に於ては、實際第1圖及第2圖に示せるが如く床板張り天井四周を $\frac{3}{8}$ in. のセロテックス張りの壁を有する家屋によりて室内外の乾燥溫度を測定し以て、溫度、濕度及水蒸氣張力の變化を1日中に付て需めセロテックス家屋設計の參考に供せんとす。

第 1 圖 (a)

2. 測定及圖示

測定場所竝に條件は第1圖a竝に第1表及第2表下に記入せり。(1)今晴天無風の日に於ける場合なる第1表の測定場所の番號1即ち室の中央 100

cm の高さに於ける溫度と9即ち外氣中にて地面より100cmの高さにして壁の外側より700cmの箇所に於ける溫度とを以て溫度の時間に對する變化を圖示せば第3圖を得べし。

即ち第3圖(以下圖に於て實線は室内、點線は室外を表はす)a點は昭和10年12月7日晴天無風の日の午前5時の室内溫度を表はし、a'は同時の外氣溫度を示す。兩者の溫度差は 1.3°C なるも時間の経過に連れ次第に近接し7.5時に於て兩者一致し、更に進むに従ひ外氣溫度は常に室内溫度よりも高くd點即ち午後1時20分に於て兩者再び一致す。今假りにc'點即ち正午に於て室外は 27°C に達せり、室内に於て同溫度に達するは午後1時稍前にして、約1時間の遅れあり、此の差は即ちセロテックスの保温効果を示すものなり。

斯くて、dを過ぐるに連れ室内溫度は室外溫度以上に上昇し、其の後ee'に到りて殆ど兩者並行して下降す。ee'なる最高溫度の末端に於ても約1時間の相異あり。

以上により高温地方に於ては溫度のみを考ふる時は午前中は室を密閉して室温の上昇を防ぎd點に於て開窓すれば、第6圖に見るが如く室内溫度は室外溫度と同一に保たるゝを以て、セロテックス壁家屋の効果を充分發揮し得べし。斯くて午後適當溫度に達すれば再び閉窓すれば室内溫度は室外溫度以上の高温に保ち得べし。

次に同様 1 及 9 に付て室内及室外の湿度の變化状態を見るに、第 4 圖の如く 1 即ち室内に於ては昭和 10 年 12 月 7 日午前 5 時最高（前日の湿度に支配さる）を示し、次第に下降し、午後 3 時なる室外

最高温度の時に最低湿度 63.4% を示すも其の差は僅に 22.6% なるに室外に於ては最高 93.3% 最低 36.7% にして、其の差 59.6% なり。セロテックス壁は湿度調節上効果大なるを知り得べし。更に水

第 1 圖

蒸氣張力に付ても比較し第 5 圖に示せり。

尙室内外各所に於ても大體上記比較の如き變化を示せり。(第 1 表)

殊に壁面に近き温度は常に室内外を問はず中心又は外氣にて壁を遠くはなれたる箇所よりも高し、即ちセロテックス壁の熱吸収の大なるを見るべし。

(2) 次に曇天にして室外温度の變化少き場合に於て第 2 圖の如き二個の等室によりて窓密閉の場合と開放の場合とに付て前同様温度湿度及水蒸氣張力の變化を求めたるに第 2 表並に第 6 圖及第 7 圖を得たり。但し測定場所及條件は第 2 表下に示せり。開窓の場合は室内外の温度は第 2 表 1 に示せる如くして、室外温度なる 2 及 3 と大差なし。

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖

第 5 圖

第 6 圖

第 7 圖

第 8 圖

然るに密閉したる場合に於ては、第6圖の如く兩者殆ど並行して、室内温度は常に室外温度に比し 2°C 乃至 2.5°C 高く一般に曇天なるを以て温度變化少し。

温度及水蒸氣張力に付て見るも第1表の場合と同様な關係を有す。

(3) 尙窓を閉じたる場合に付て第2圖の室内温度を上昇せしめ最高 17.60°C に達せしめ次に火氣を取出し之れが冷却状態に於て測定時に於ける室外温度を測定せるに第3表及第8圖の如し。

3. 總 括

1) セロテックス壁の家屋に於ける室内及室外の温度湿度並に水蒸氣張力を晴天、曇天の日に於て測定し其等の時間に對する變化の状態を示せり。

2) 晴天の日に於ては室内温度の室外温度に對する遅れは時期により異なるも1例を示せば1時間前後の遅れありて、相當保温效果大なり。

3) 次にセロテックス壁家屋の總ての窓を密閉する時は曇天日に於ては室内外温度は常に殆ど並行し、室内温度は室外温度より常に 2°C 乃至 2.5° 高し、窓を開きたる場合は室内外温度殆ど一致す。

4) 以上によりセロテックス壁を有する家屋の温度調節の基準を與へたり。

5) 湿度及水蒸氣張力を計算せるにセロテックス壁内は外界の湿度及水蒸氣張力變化の大なるにも拘らず、常に内部は變化少なきを示せり。

本報告に對し御指導を與へられたる白鳥教授に深謝す。

第 1 表 (a)

測定場所ノ番號		1			2			3			4		
		空氣ノ溫度	空氣ノ濕度	水蒸氣ノ張力	空氣ノ溫度	空氣ノ濕度	水蒸氣ノ張力	空氣ノ溫度	空氣ノ濕度	水蒸氣ノ張力	空氣ノ溫度	空氣ノ濕度	水蒸氣ノ張力
乾溫度	測定時間	°C	%	mm	°C	%	mm	°C	%	mm	°C	%	mm
10.12.7午前5時		15.4	86.0	11.13	15.2	88.0	11.28	15.2	86.0	10.98	15.0	89.1	11.28
	5.5	15.4	83.0	10.83	15.2	86.0	10.98	15.2	86.0	10.98	15.4	83.0	10.83
	6.0	15.4	83.0	10.83	15.4	83.0	10.83	15.6	83.2	10.98	15.4	83.0	10.83
	6.5	15.6	81.0	10.69	15.6	81.0	10.69	15.6	81.0	10.69	15.6	81.0	10.69
	7.0	15.6	83.2	10.99	15.6	83.2	10.98	15.7	83.3	11.05	15.7	82.2	10.91
	7.5	16.0	88.0	11.59	16.0	83.6	11.29	16.2	83.8	11.44	16.0	83.6	11.29
	8.0	16.4	82.9	11.45	16.3	83.9	11.52	16.5	83.0	11.53	16.4	82.9	11.38
	8.5	17.1	83.0	12.02	17.1	83.6	12.02	17.1	83.6	12.02	17.1	83.6	12.02
	9.0	18.6	80.6	12.31	18.6	80.8	12.81	18.9	78.9	12.75	18.9	78.9	12.75
	9.5	19.6	79.0	13.38	19.6	79.6	13.38	19.6	79.6	13.38	19.6	79.6	13.38
	10.0	21.0	78.9	14.52	21.0	78.9	14.52	21.0	78.9	14.43	21.0	78.9	14.43
	10.5	22.6	79.5	16.16	22.8	78.6	16.19	22.9	77.6	16.11	22.6	79.5	16.16
午後	11.0	24.1	74.0	16.49	24.2	74.0	16.60	24.3	73.4	16.52	24.2	74.4	16.60
	12.0	25.6	74.0	18.01	26.0	72.9	18.08	26.0	72.9	18.08	26.0	72.9	18.08
	1.0	27.2	68.5	18.34	27.8	66.8	18.59	27.6	66.6	18.22	27.5	67.9	18.19
	2.0	28.4	64.0	18.42	28.5	67.0	18.80	28.6	64.2	18.67	28.4	67.4	19.34
	3.0	28.9	63.4	18.84	29.2	62.5	18.81	29.2	62.5	18.81	29.0	63.4	18.77
	4.0	29.2	66.0	19.77	29.2	64.8	19.43	29.3	63.7	19.06	29.2	64.8	19.43
	4.5	28.2	70.7	20.02	28.5	68.8	18.71	28.6	68.8	19.91	28.4	69.8	20.07
	5.0	26.9	71.6	18.78	27.0	70.6	18.70	27.0	68.3	18.02	27.0	69.4	18.30
	5.5	25.4	68.9	16.62	25.7	69.2	16.96	25.6	67.9	16.47	25.5	69.0	16.73
	6.0	23.7	69.0	14.97	24.0	68.5	15.10	24.1	66.4	14.84	24.0	68.5	15.10
	6.5	23.0	71.8	14.74	23.6	67.0	14.52	23.6	67.0	14.52	23.4	69.0	14.67
	7.0	22.4	70.3	14.18	22.6	70.4	14.21	22.7	66.4	14.14	22.5	70.4	14.28
10.12.8午前1.0時	7.5	22.0	71.0	13.96	22.1	70.0	13.89	22.1	70.0	13.89	22.1	70.0	13.89
	8.0	21.4	72.6	13.73	21.6	71.7	13.76	21.6	70.6	13.58	21.6	71.7	13.76
	8.5	21.0	70.0	13.02	21.0	71.1	13.19	21.0	70.0	13.02	21.0	70.0	13.02
	9.0	20.4	73.8	13.12	20.5	72.8	13.05	20.6	72.8	12.98	20.5	72.8	13.05
	10.0	19.7	74.5	12.65	19.8	73.2	12.58	19.8	73.2	12.58	19.7	74.2	12.65
	11.0	19.0	74.6	12.20	19.0	74.6	12.20	19.0	74.6	12.20	19.0	74.6	12.20
	12.0	18.4	74.0	11.70	18.4	74.0	11.70	18.4	74.0	11.70	18.4	74.0	11.70
	2.0	17.8	75.0	11.36	17.8	75.5	11.36	17.8	75.5	11.36	17.8	75.5	11.36
	3.0	17.5	76.0	11.28	17.6	76.4	11.36	17.6	76.4	11.36	17.6	76.4	11.36
	4.0	17.4	74.0	10.90	17.4	74.0	10.90	17.4	74.0	10.90	17.4	74.0	10.90
	5.0	16.6	75.4	10.64	16.6	75.4	10.54	16.6	75.4	10.54	16.6	75.4	10.54
	6.0	16.4	77.4	10.71	16.4	77.4	10.71	16.4	77.4	10.71	16.4	77.4	10.71

- 註 1. 測定日 昭和10年12月7~8日 場所臺北市内、天候、快晴無風
 2. 6 ハ午前5 → 8.0時マデハ蔭 8.5 → 4.0 時マデハ照 4.5 → 最後マデ蔭
 3. 7 ハ ク → 8.0 ク ク 8.5 → 2.0 ク ク 2.5 → ク ク
 4. 8 ハ ク → 12.0 ク ク 1.0 → 4.0 ク ク 4.5 → ク ク

第 1 表 (b)

測定時間	5			6			7			8		
	空気ノ 温 度	空気ノ 湿 度	水蒸氣 張 力	空気ノ 温 度	空気ノ 湿 度	水蒸氣 張 力	空気ノ 温 度	空気ノ 湿 度	水蒸氣 張 力	空気ノ 温 度	空気ノ 湿 度	水蒸氣 張 力
10.12.7午前 5 時	15.4	86.0	11.13	14.2	99.0	11.80	14.2	99.0	11.80	14.5	94.0	11.50
5.5	15.4	83.0	10.83	14.2	92.6	11.12	13.8	96.5	11.35	13.8	96.5	11.35
6.0	15.4	83.0	10.83	14.2	95.8	11.42	14.2	94.7	11.28	14.0	94.5	11.13
6.5	15.6	81.0	10.69	15.4	88.4	11.43	15.4	87.3	11.27	15.4	87.3	11.27
7.0	15.6	83.2	10.98	15.4	88.4	11.43	15.2	88.2	11.28	15.3	88.3	11.35
7.5	16.0	83.6	11.29	16.1	86.9	11.67	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21
8.0	16.3	83.9	11.52	16.5	77.4	11.50	16.4	89.5	12.48	16.4	89.5	12.48
8.5	17.0	84.6	12.01	19.0	79.0	12.84	19.0	79.0	12.84	18.6	83.0	13.14
9.0	18.6	80.6	12.31	20.2	72.4	12.71	20.3	70.3	12.39	20.1	72.3	12.54
9.5	19.6	79.6	13.38	21.4	70.3	13.22	21.4	70.3	13.22	21.4	70.3	13.22
10.0	21.0	78.9	14.43	22.3	63.3	12.61	22.3	63.3	12.61	22.3	63.3	12.61
10.5	22.6	79.5	16.16	23.8	58.0	12.73	23.8	56.8	12.41	22.0	63.0	12.34
11.0	24.1	74.3	16.48	25.8	53.0	13.06	24.9	47.9	8.12	24.2	54.8	12.17
12.0	25.6	74.0	18.01	27.0	39.2	10.12	27.2	38.8	10.51	25.2	40.4	9.63
午後 1.0	27.4	68.6	18.39	28.1	35.3	9.67	27.4	36.4	9.97	27.7	36.6	10.01
2.0	28.4	64.0	18.42	28.7	41.4	12.01	28.0	37.1	10.54	27.8	38.1	10.58
3.0	28.9	63.4	18.84	28.8	39.0	11.39	27.9	32.3	10.15	28.6	38.8	11.21
4.0	29.2	64.8	19.43	27.8	44.2	12.19	26.8	48.0	12.46	27.2	46.0	12.23
4.5	28.4	69.8	20.07	25.3	58.4	14.13	24.4	62.0	13.97	24.8	60.1	13.86
5.0	27.0	69.4	18.30	23.6	64.7	14.02	22.8	68.4	14.07	23.2	66.5	13.96
5.5	25.4	68.9	16.62	23.0	61.8	12.93	22.6	62.5	12.82	22.8	62.7	12.91
6.0	23.9	68.4	15.10	21.6	74.6	13.68	21.4	69.2	13.06	21.6	69.4	13.25
6.5	23.0	71.8	14.74	21.1	70.0	12.95	21.2	69.0	12.88	21.4	67.0	12.74
7.0	22.4	70.3	14.18	20.2	77.0	13.60	19.7	80.8	13.64	20.2	77.0	13.60
7.5	22.0	71.0	13.96	19.6	83.0	14.05	19.4	83.8	13.86	19.8	82.1	14.07
8.0	21.4	72.6	13.73	19.5	79.5	13.28	19.2	79.2	13.01	19.3	81.5	13.44
8.5	21.0	70.0	13.02	19.0	81.2	13.17	18.8	81.0	12.99	19.0	81.2	13.17
9.0	20.4	73.8	13.12	18.6	85.2	13.47	18.2	87.0	13.44	18.4	85.0	13.29
10.0	19.7	74.5	12.65	17.8	86.6	13.08	17.6	86.4	12.91	17.7	87.6	13.16
11.0	19.0	74.6	12.20	16.9	88.9	12.63	16.8	88.8	12.55	17.1	87.0	12.65
12.0	18.4	74.0	11.70	16.6	86.4	12.07	16.8	84.4	11.93	16.6	86.4	12.07
10.12.8午前 1.0	17.8	75.5	11.36	16.1	90.3	12.30	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21
2.0	17.6	76.4	11.36	15.8	88.8	11.74	15.6	90.8	11.97	15.6	90.8	11.97
3.0	17.4	74.0	10.90	15.7	89.8	11.82	15.6	88.6	11.59	15.6	88.6	11.59
4.0	16.6	75.4	10.54	15.0	91.3	11.66	14.6	95.2	11.72	15.0	90.2	11.58
5.0	16.4	77.4	10.71	14.2	95.8	11.42	14.0	95.6	11.27	14.0	97.8	11.57

5. 9 日午前 5 → 8.0 時マデハ蔭 8.5 → 4.5 時マデハ照 5.0 → 最後マデ蔭

6. 10 " " → 8.0 " " 8.5 → 4.5 " " 5.0 → " "

7. 11 " " → 10.0 " " 10.5 → 3.0 " " 3.5 → " "

8. 1~5 ハ全部蔭

第 1 表 (c)

測定時間	測定場所ノ 番號 乾温度	9			10			11		
		空氣ノ 温度	空氣ノ 湿度	水蒸氣 力	空氣ノ 温度	空氣ノ 湿度	水蒸氣 力	空氣ノ 温度	空氣ノ 湿度	水蒸氣 力
		°C	%	mm	°C	%	mm	°C	%	mm
10.12.7午前5時		14.1	96.3	11.13	14.1	96.3	11.13	14.2	95.8	11.42
	5.5	14.2	95.8	11.42	14.2	95.8	11.42	13.8	96.5	11.28
	6.0	15.2	90.2	11.42	15.2	88.2	11.28	15.0	88.0	11.13
	6.5	15.4	90.4	11.58	15.6	86.4	11.28	15.6	86.4	11.28
	7.0	15.2	89.3	11.43	15.2	89.3	11.43	15.2	88.2	11.28
	7.5	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21
	8.0	16.9	86.7	12.32	16.9	86.7	12.32	16.9	86.7	12.32
	8.5	18.4	82.8	12.96	18.8	78.8	12.66	18.8	78.8	12.66
	9.0	20.3	70.3	12.39	20.3	69.2	12.23	20.3	70.3	12.39
	9.5	21.4	70.3	13.22	21.4	70.3	13.22	21.4	70.3	13.22
	10.0	22.0	65.3	12.81	22.0	65.3	12.81	22.0	65.3	12.81
	10.5	24.2	57.2	12.78	24.0	54.6	11.99	23.5	60.0	12.93
	11.0	24.6	53.0	12.23	24.5	54.0	12.29	24.2	54.8	12.17
	12.0	27.0	37.2	9.80	26.6	39.3	10.13	26.2	40.2	10.18
午後	1.0	27.4	37.7	10.29	27.2	37.5	10.11	27.2	36.2	9.71
	2.0	27.8	36.7	10.10	27.8	36.7	10.10	27.5	37.8	10.37
	3.0	27.8	38.0	10.49	28.0	39.4	10.94	28.0	38.2	10.66
	4.0	26.3	48.7	12.29	26.5	48.9	12.48	27.0	45.9	12.19
	4.5	24.2	60.8	13.76	24.2	60.8	13.76	24.5	59.8	13.57
	5.0	22.7	69.4	14.04	22.7	68.3	13.97	23.5	63.4	13.58
	5.5	22.2	64.3	12.67	22.6	63.6	12.89	22.7	61.4	12.50
	6.0	21.3	68.3	13.08	21.3	68.3	13.08	21.4	69.2	13.06
	6.5	21.2	69.0	12.88	21.2	69.0	12.88	21.2	69.0	12.88
	7.0	19.8	80.9	13.74	19.8	80.9	13.74	20.0	78.9	13.58
	7.5	19.4	83.8	13.86	19.4	83.8	13.86	19.6	82.9	13.88
	8.0	19.2	79.2	13.01	19.2	79.2	13.01	19.2	80.3	13.19
	8.5	18.7	82.0	13.06	18.7	82.0	13.06	18.8	81.0	12.99
	9.0	18.2	87.0	13.44	18.2	87.0	13.44	18.2	87.0	13.44
	10.0	17.6	86.4	12.91	17.6	86.4	12.91	17.6	87.5	13.08
	11.0	16.8	78.8	11.82	16.8	78.8	11.82	16.8	78.8	11.82
	12.0	16.8	88.8	12.55	16.8	88.8	12.55	16.8	88.8	12.55
10.12.8午前	1.0	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21	16.0	90.2	12.21
	2.0	15.6	90.8	11.89	15.6	90.8	11.89	15.6	90.8	11.89
	3.0	15.6	88.6	11.74	15.6	88.6	11.74	14.4	88.6	11.74
	4.0	14.6	95.2	11.72	14.6	95.2	11.72	14.8	93.2	11.57
	5.0	14.0	95.6	11.27	14.0	95.6	11.27	14.0	97.8	11.57

9. 測定者測定時ノミ出入口ヲ開キ他ハ密閉ス

10. 測定場所ハ圖中ニ記入ス、但シ高サハ床又ハ地面ヨリ 100cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ハ何レモ壁ノ外側ヨリ 50cm. 9, 10, 11 ハ何レモ 700cm. ノ距リニシテ他物ニヨリ影響ヲ受ケザル箇所トス.

第 2 表

測 定 時 間	番 號 空 氣ノ 状 態	1			2			3			4		
		空 氣ノ 溫 度	空 氣ノ 濕 度	水 蒸 氣 張 力	空 氣ノ 溫 度	空 氣ノ 濕 度	水 蒸 氣 張 力	空 氣ノ 溫 度	空 氣ノ 濕 度	水 蒸 氣 張 力	空 氣ノ 溫 度	空 氣ノ 濕 度	水 蒸 氣 張 力
		°C	%	mm	°C	%	mm	°C	%	mm	°C	%	mm
10. 12. 18. 午前6 時		11.2	89.4	8.82	10.8	92.2	8.83	10.6	90.9	8.58	12.2	77.9	8.43
	6. 5	10.8	89.0	8.57	10.6	92.0	8.71	10.8	87.9	8.44	11.8	86.8	8.92
	7. 0	11.5	81.1	8.21	11.4	78.8	7.90	11.4	75.5	7.53	12.2	84.0	8.90
	7. 5	11.6	76.8	7.77	11.4	72.3	7.28	11.6	71.4	7.27	12.2	84.0	8.90
	8. 0	10.6	88.8	8.45	10.4	85.3	7.95	10.6	83.4	7.93	11.7	90.0	9.26
	8. 5	11.0	83.8	8.17	10.9	79.4	7.73	10.9	79.4	7.73	11.8	89.0	9.18
	9. 0	11.9	69.5	7.21	11.9	68.4	7.15	11.9	67.3	6.97	12.4	82.0	8.77
	10. 0	12.0	71.8	7.50	12.0	66.3	6.90	12.0	64.1	6.68	12.4	82.0	8.77
	11. 0	11.9	68.5	6.65	11.8	65.0	6.68	11.8	65.0	6.68	12.4	79.8	8.51
	12. 0	11.8	69.4	7.15	11.7	63.8	6.51	11.7	83.8	6.51	12.5	77.7	8.31
午後 1. 0		11.8	66.1	6.80	11.6	62.6	6.34	11.6	62.6	6.34	12.6	74.6	8.10
	1. 5	12.2	66.5	7.02	12.0	63.0	6.56	11.8	82.8	6.45	12.5	74.5	8.05
	2. 0	12.0	64.1	6.68	11.6	62.6	6.34	11.6	64.8	6.57	12.4	73.3	7.86
	2. 5	11.4	64.6	6.47	11.3	62.3	6.18	11.3	61.2	7.07	12.2	74.2	7.87
	3. 0	11.3	65.6	6.53	11.2	61.1	6.02	11.2	62.2	6.13	12.1	75.2	7.94
	3. 5	11.3	65.6	6.53	11.3	62.3	6.18	11.2	62.3	6.18	12.0	77.2	8.00
	4. 0	11.4	66.8	6.69	11.3	62.3	6.18	11.3	63.4	6.30	12.0	75.1	7.88
	6. 0	12.2	64.3	6.77	—	—	—	11.9	61.8	6.39	—	—	—
	6. 5	12.1	73.0	7.69	—	—	—	11.7	66.0	6.74	—	—	—
	7. 0	12.3	73.2	7.81	—	—	—	12.0	63.0	6.56	—	—	—
	8. 0	12.3	73.2	7.81	—	—	—	12.1	62.0	6.50	—	—	—
	9. 0	12.4	72.2	7.75	—	—	—	12.2	64.3	6.78	—	—	—

註. 1. 測定日、天候、曇天時＝小雨軟風

2. 測定者、測定時間ノミ室内＝出入ス

3. 水蒸氣張力ハ晴雨計ノ示度ニ付テ更正ヲ行ハズ

4. 測定場所ハ岡中ニ記入ス。但シ高サハ何レモ床又ハ地面ヨリ 100cm

1. 4 ハ室ノ中央、2 ハ壁ノ外側ヨリ 700cm. 3 ハ 300cm ノ場所ニシテ他物ニヨリ影響ヲ受ケザル箇所トス

5. 1 ハ開窓、4 ハ密閉ノ場合、2. 3 ハ屋外

第 3 表

測 定 時 間	室 内			室 外		
	空 氣 ノ 温 度	空 氣 ノ 湿 度	水 蒸 氣 張 力	空 氣 ノ 温 度	空 氣 ノ 湿 度	水 蒸 氣 張 力
	°C	%	mm	°C	%	mm
10.12.19午前9時30分00秒	14.4	—	—	14.3	75.2	9.07
9. 32. 30	15.0	76.0	9.69	—	—	—
9. 35. 00	15.7	75.6	10.04	—	—	—
9. 37. 30	16.2	77.2	10.55	—	—	—
9. 40. 00	16.6	75.4	10.57	—	—	—
9. 42. 30	16.8	73.4	10.44	—	—	—
10. 00. 00	17.6	77.5	11.50	—	—	—
10. 20. 00	15.2	81.6	10.39	—	—	—
10. 30. 00	15.0	82.5	10.39	14.8	70.2	8.74
11. 00. 00	15.4	79.6	10.25	15.0	73.7	9.28
11. 30. 00	15.3	79.5	10.13	15.2	73.9	9.41
12. 00. 00	15.5	79.7	10.33	15.4	74.2	9.69

註. 測定場所ハ第1圖室ノ中心100cmノ高サ及外壁ヨリ700cmヲ距リタル室外

CELLULOSE INDUSTRY
THE JOURNAL OF THE CELLULOSE INSTITUTE, TOKYO, JAPAN
VOL. 12 April, 1936, No. 4

STUDIES ON UTILIZATION OF BAGASS. (VII)
SOME MEASUREMENT OF THERMAL INFLUENCES IN A CELOTEX-ROOM.

by **H. KATO.**

(Received Jan. 26, 1936)

Climatic elements, such as temperature, humidity and vapour-tension on a clear and a cloudy days were observed both inside and outside of the room whose walls were all made with celotex. The results showed that in a hot day the maximum temperature inside lagged about one hour from its outside, and in a cold cloudy day the inside temperature was a few degree higher than the outside, and the variations of humidity and vapour pressure inside were much smaller than those outside; therefore the celotex-walls are seemed very effective for the regulation of the climate in a house.

ON THE SULPHITE PULP OF LAUAN WOOD.

by **T. OKADA** and **S. NAKASHIZUKA.**

(Received Feb. 18, 1936)

Lauan wood is a deciduous tree, which grows only in a hot and sunny climate; it is a product of Phillippine Islands and Malay Arch. Mr. N. Migita (J. Cellulose Inst., Tokyo 1933, 9, 338~342) studied to make pulp from white lauan (*Pentacure contorta*) by soda process. In this paper the chemical analysis of white Lauan wood, sulphite pulping and chemical composition of the unbleached sulphite pulp were studied.

The chemical composition of white lauan wood was as follows.