木材の化學的研究 (第6報)

間伐材杉、檜、松類よりパルプ製造試験及其の基礎的研究

纖維の形態について (1)

(九州帝國大學農學部木材化學研究室)

西 田 屹 二・大谷 桃 太 郎

昭和12年1月9日受理

我國の纖維素工業は異數の躍進を示し、昭和11年の生産額は74萬噸を越へ、過古20年間に7倍の増加を示してゐる。之に要する原料木材は820萬石で、樺太材615萬石(77%)、北海道材173萬石(20%)である。これが原料林を見るに樺太に於ける森林は約5億4千石の蓄積を有してゐる。而して同廳の林政改革の計畫によれば毎年その50分の1に相當する1千石を伐採することとなり、從來建築用として北洋材の名目で内地にも極めて多く移入されたのであるが、昭和13年以降は其量極めて少量となり、昭和17年には移出皆無となる豫定で、内地製材業に一大衝動を與へてゐる。

北海道は針葉樹の蓄積約5億9千石あるけれども、施業伐採を行ひ得るは3億9千石であり、現在の年伐量360萬石よりは少くし増加し得る見込はあるが、樺太に於て遞減する内地への移出量を補ふことは不可能である。

友邦滿洲國は全國の6分の1が森林地帯で、立木蓄積量は35億 m^3 あり、其の内針葉樹は12億 m^3 即ち約39億石となるも、大興安嶺森林は容易に利用し難くこれを3億 m^3 とすれば9億石の針葉樹蓄積となるも是等は全部利用し得る量ではない。假りに3分の2を利用可能材積とし、年生長量を2%とすれば1200萬 m^3 が伐採可能となる。これより利用率を50%とすれば年伐量600萬 m^3 を得られ

る。主要針葉樹は前報に於て木材組成分¹⁾、パルプ製造試験²⁾ 及其の品質³⁾ 等を明かにせしが、針葉樹蓄積中の3分の1を各々唐松、朝鮮松、唐檜及樅屬とすれば、年伐量は夫々200萬 m^3 となる。前報により唐松のパルプ收量を1 m^3 當り250kg、朝鮮松又は唐檜及樅屬を200kgとすれば前者より50萬噸、後者より各々40萬噸、計130萬噸のパルプを生産し得ることとなるが、木材はパルプにのみ使用する譯に行かない。朝鮮松及唐松の5割、唐檜及樅屬の3分の2をパルプ用材に供し得るとすれば、夫々20萬噸、25萬噸、27萬噸、計72萬噸のパルプを生産し得る計算となるが、治安維持及び運搬設備等の實現を見るのは容易な業ではない。

内地に於てはパルプ用材として生産せられないが、官公民有林の造林により間伐木として生産せらるゝ木材年額は40萬 m^3 を降らないとされ、之より約5萬噸のパルプ生産が可能となるけれども、生長の極めて良好なる松類を内地工場に於ける用材に資するを得れば、農山村更正上益する所も多大である。余等は茲に鑑み日本學術振興會の特別委員としてその援助のもとに熊本營林局と協力し、八代營林署管内に生産せる生長状態の異なる眞杉8種、黒心杉4種、檜8種、赤松8種、黒松8種、計36種を試料とし、之等纖維の長さ、幅及化

學的組成分を明かにして、パルプとしての適否を判定し、更に之を試料とせるパルプ蒸解に適する薬液の種類、濃度並に木材に對する割合、蒸煮の温度、壓力及び時間等を究明しパルプ製造工業化の經濟的確立を期せんとするに當り（新聞紙は本稿を終りたる頃宮崎縣下に杉を資材とし500萬圓の製紙工場設立を報じてゐる）先づ第1報として纖維の長さ及び幅を測定し得たるにより、茲に報告することとする。

實驗試料

實驗材料は熊本營林局の求めにより八代營林署管内に生育せる間伐材にて杉38年生、檜33年生、赤松14—28年生、黒松16—29年生等の成長相異なるもの36本を撰びて試験した。

實驗法

(1) 胸高直徑

八代營林署の測定にかゝる。

(2) 樹 齡

杉及檜は同署の報告により、松類は著しく相異せるが故に元口につき測定せる結果である。

(3) 材 積

八代營林署の測定にかゝるものあれど更に正確を期するためキシロメーターを用ひ精密に算出す。

(4) 試 料

實驗に供すべき試料を、木材の如何なる部分に求む可きかは重要な問題であるが、多くの化學組成の明かにせられたる報文に於ても之を記載せるものは極めて稀である。即ち胸高部を採り或は上中下の3部に分けて採り又は $\frac{1}{3}$ の部分供するなど區々である。

纖維の長さを測定する場合に試料を如何なる部

分に求むべきかは極めて重大な問題である。何となれば纖維の長さに關してサニオの法則があり、之に就き學者間に異論はあるが垂直的に試料採取の圓板を求むる場合其の場所と、同一圓板内に於ても部分によりて長さが異なることは多くの報文が一致する處であり、一本の代表的部分として何處を求むべきかについての定説はない。

著者等は纖維の長さ及幅を測定するには全長の $\frac{1}{3}$ 及 $\frac{2}{3}$ の部分に於ける圓板を採り、その斷面積と樹齡を測りたる後、斷面積の $\frac{1}{2}$ に相當する半径の年輪に沿ひたる東西南北の4個所よりマツチの軸木大の試料を採取して長さ及幅を測り、組成分の分析用としては $\frac{1}{3}$ の部分を中心にその上下に心材と邊材の區別を附することなく鋸斷せる鋸屑を試料とし、その隣れる部分よりパルプ蒸煮用の削片を採取した。

(5) 纖維の長さ及幅の測定法

假導管を木材より分離する方法としては、濃硝酸を等量の水にて稀釋し、之に鹽素酸加里を飽和せるシュルツ液に軸木を浸し、40—50°Cに於て3日間保ち、反應充分ならざるものは更に60—80°Cに加熱し2日放置すれば液は透明となり軸木も白色となる。之より液を排除し蒸溜水に代へ直ちに顯微鏡下で測定したのであるが、春材と夏材とは纖維の長さ相異なるを以て約半數の25本宛を測定し、50本の算術平均を求めた。測定本数は少數であるが、本研究は嚴密なる植物組織學的長短を論議するを目的とするものでなく、パルプの性質を検討するに必要な程度を以て足りるが故に、大體の傾向を知るには充分と考へられる。

實驗結果

樹種	番 號	胸直 高徑	樹 齡	樹 高	材 積	試取分 料の 探部	試取の 料個直 探所徑	試取の 料個樹 探所齡	纖 維 長			纖 維 幅			纖 維 長 / 纖 維 幅
									最大	最小	平均	最大	最小	平均	
眞 杉	1	6	38	7.26	0.0153	1/3	5.5	31	2.55	1.43	2.03	45	13	26	79
						2/3	3.8	32	2.30	1.41	1.84	47	12	27	71
	2	6	38	8.10	0.0184	1/3	5.8	29	3.04	1.54	2.35	58	15	25	95
						2/3	4.1	33	2.35	1.18	1.84	51	15	26	70
	3	10	38	8.77	0.0416	1/3	8.5	27	3.33	1.82	2.52	55	15	28	91
						2/3	5.7	33	2.69	1.48	2.12	48	15	31	68
	4	10	38	9.20	0.0479	1/3	9.0	27	3.24	1.69	2.39	48	15	29	87
						2/3	5.9	33	3.01	1.34	2.17	44	13	26	85
	5	14	38	11.65	0.1021	1/3	11.7	29	3.06	1.43	2.21	47	17	29	77
						2/3	8.2	34	3.43	2.14	2.67	44	15	27	94
	6	14	38	11.80	0.1011	1/3	11.8	31	3.48	2.01	2.78	54	16	32	87
						2/3	7.5	34	2.78	1.44	2.34	44	15	27	84
	7	20	38	14.10	0.2220	1/3	16.2	28	3.39	1.54	2.35	55	13	29	82
						2/3	11.0	31	3.13	1.78	2.38	44	16	28	84
	8	20	38	13.80	0.2117	1/3	15.6	29	3.93	1.59	2.87	58	15	28	102
						2/3	11.0	31	2.85	1.61	2.22	51	12	27	81
黒心杉	9	6	38	9.17	0.0298	1/3	5.6	28	3.26	1.46	2.54	52	17	30	84
						2/3	4.6	32	3.22	1.48	2.36	58	15	28	89
	10	10	38	9.22	0.0411	1/3	8.0	24	3.38	1.64	2.48	57	13	26	94
						2/3	5.7	32	3.39	1.78	2.54	52	13	28	92
	11	14	38	12.29	0.1272	1/3	12.7	28	3.90	1.69	2.83	65	17	35	82
						2/3	10.0	31	3.16	1.66	2.37	57	13	28	85
	12	20	38	14.36	0.2585	1/3	16.7	27	3.74	1.89	3.06	61	12	28	109
						2/3	11.5	32	3.55	1.83	2.63	47	15	29	92
檜	13	6	33	8.32	0.0210	1/3	6.0	26	3.23	1.98	2.62	33	13	23	112
						2/3	3.9	29	3.33	1.56	2.34	35	15	24	96
	14	6	33	8.24	0.0169	1/3	5.4	23	3.13	1.71	2.45	36	13	23	105
						2/3	3.6	28	3.02	1.72	2.37	40	12	26	92
	15	10	33	10.10	0.0571	1/3	9.0	24	3.52	2.23	2.87	35	15	26	112
						2/3	5.9	29	2.98	1.72	2.42	35	15	25	98
	16	10	33	9.52	0.0514	1/3	8.8	23	3.10	1.92	2.48	44	15	27	91
						2/3	5.7	29	3.19	1.82	2.35	36	18	27	88
	17	14	33	10.56	0.0990	1/3	12.4	21	3.44	2.13	2.79	40	15	26	108
						2/3	8.0	27	3.08	1.88	2.39	40	20	30	78
	18	14	33	10.43	0.1018	1/3	11.7	20	3.64	2.09	2.76	36	15	25	111
						2/3	7.5	24	3.16	2.04	2.53	38	15	27	93
	19	20	33	14.20	0.2342	1/3	16.3	24	3.67	1.79	2.63	44	15	27	97
						2/3	10.3	27	3.17	1.83	2.49	38	15	25	101

樹種	番 號	胸直 高徑	樹 齡	樹 高	材 積	試取分 料の 探部	試取の 料個直 探所徑	試取の 料個樹 探所齡	纖 維 長			纖 維 幅			纖 維 長 / 纖 幅
									最大	最小	平均	最大	最小	平均	
檜	20	20	33	13.86	0.2338	1/3	17.0	25	3.30	1.83	2.63	45	15	28	94
						2/3	10.2	27	3.00	1.65	2.33	40	18	28	83
唐 松	21	6	16	7.00	0.0145	1/3	5.2	11	4.08	2.11	3.04	57	21	35	85
						2/3	3.7	14	4.63	1.95	3.30	51	21	35	95
	22	6	14	7.32	0.0090	1/3	4.4	10	4.41	2.17	2.95	57	21	31	95
						2/3	2.4	12	3.26	1.76	2.47	51	21	32	78
	23	10	24	9.85	0.0450	1/3	8.4	17	5.25	2.25	3.89	57	21	39	101
						2/3	4.9	18	4.82	2.44	3.57	55	21	36	100
	24	10	24	9.35	0.0462	1/3	8.4	11	4.45	2.09	3.28	62	21	37	90
						2/3	6.1	19	3.93	2.03	3.03	60	21	37	83
	25	14	19	11.10	0.0779	1/3	10.1	15	4.78	2.32	3.45	62	21	40	87
						2/3	6.5	17	4.00	2.05	3.05	57	21	38	81
	26	14	19	10.98	0.0960	1/3	12.2	14	4.55	2.11	3.39	66	35	43	80
						2/3	6.6	16	4.00	1.95	2.90	66	25	39	74
	27	20	27	11.76	0.1633	1/3	15.2	18	4.26	2.03	3.51	62	25	40	88
						2/3	8.0	23	4.20	2.03	3.42	62	25	39	88
	28	20	28	9.50	0.1371	1/3	14.6	19	4.31	2.40	3.48	57	21	36	93
						2/3	10.5	23	4.65	2.13	3.40	62	21	36	94
黒 松	29	6	16	6.80	0.0120	1/3	4.7	10	4.24	2.05	3.19	51	21	35	91
						2/3	3.7	12	4.65	2.00	3.15	57	21	36	88
	30	6	17	6.55	0.0118	1/3	4.7	11	4.35	1.97	3.11	62	21	34	92
						2/3	3.6	16	3.75	1.91	2.84	57	21	37	76
	31	10	20	8.85	0.0308	1/3	6.4	14	4.24	2.03	3.20	57	21	35	92
						2/3	4.4	17	5.08	2.09	3.41	62	25	38	89
	32	10	19	9.25	0.0423	1/3	7.5	13	5.66	2.30	4.23	57	21	36	116
						2/3	5.6	16	4.65	1.93	3.24	62	21	37	88
	33	14	28	11.10	0.0884	1/3	10.4	19	5.23	2.44	3.78	62	21	36	105
						2/3	7.0	22	4.86	1.90	3.34	51	21	36	94
	34	14	29	10.85	0.0894	1/3	10.5	16	5.49	2.87	4.22	62	21	38	111
						2/3	7.4	23	5.74	2.52	4.06	62	21	36	112
	35	20	29	11.88	0.1873	1/3	14.6	20	5.84	2.36	4.28	66	21	37	116
						2/3	10.2	24	3.98	2.09	3.24	72	21	35	93
	36	20	27	12.80	0.1628	1/3	13.2	19	6.46	1.48	3.70	82	21	45	82
						2/3	8.8	23	3.98	2.17	2.97	62	21	39	77

實驗結果考察

兼次忠藏¹⁾氏は木材組織に於ける纖維長の變化

移動についての過程及局部的變化の原因を究明

し、以て樹木に於ける纖維細胞の長さに関する諸

説に對し検討せんとし、その豫備實驗に於ける測

定本数は各單位毎に2000本以上とすれば立論に誤りなしと論じてゐるが、測定本数と標準誤差との關係を見るに25本の場合に於ける標準誤差は0.2mmで、之を0.02mmにするには2500本を測定しなければならない。300本を測定する場合の標準誤差は0.06mmとなつて時間的と勞力的であるから之に賛する學者もあるが、余等の研究に於ては植物組織學上の検討をするのではなく、パルプ製造上大體の傾向を窺知すれば足りるを以て50本を測定するに止めたのである。

試料は樹高の $\frac{1}{3}$ 及 $\frac{2}{3}$ との圓板に於ける斷面積の半分に相當する年輪の4ヶ所より採取したが、この個所に相當する樹齡は眞杉24—34年、檜20—29年、赤松及黒松は10—23年である。

樹種別について纖維長を見るに眞杉最も短かく檜之に次ぎ、黒松最も長く赤松は略黒松に類似してゐる。

杉に於ても黒心杉(總平均、長さ2.6mm 幅29 μ)が眞杉(總平均、長さ2.3mm 幅28 μ)より長い。試料を検するに黒心杉が樹高及び材積に於て眞杉に優り成長良好である。而して個々の試料について成長の良好なるものは稍纖維が長く、又長い纖維を持つ年輪は杉では27—30年に相當する部分にある如く思はれる。パルプ用材としての杉の間伐材は縦に類してゐる如く、長さとは幅との比も大となり有望である。

檜間伐材は杉に類し總平均、長さ2.5mm幅26 μ で23—25年頃の纖維が長いように思はれる。長さとは幅との比も杉に優りパルプ原料としては有望であるが何れも松類には及ばない。

黒松(總平均、長さ3.5mm 幅37 μ)は赤松(總平均、長さ3.3mm 幅37 μ)と共に纖維が長く其の

平均値は杉及檜の最長に相當してゐる。黒松の最長は6.45mm 赤松5.25mmを示し、之をエゾマツ、トドマツなどの優良なるパルプ用材に比べても劣る處はない。幅は平均に於てエゾマツ、トドマツに類似してゐるが、黒松にては最大82 μ のものもあつて之をパルプとする場合少しく剛直な傾向を有するのではないかと氣遣はれる。纖維が最長を示す年齢は赤松15—18年、黒松16—20年頃に相當する如く思はれる。

總 括

杉、檜、赤松及び黒松の間伐材36種について、製紙用パルプとしての適否を知らんがため木材全長の $\frac{1}{3}$ 及 $\frac{2}{3}$ の個所に於ける纖維の長さ並びに幅を測定したが

- (1) $\frac{1}{3}$ の個所の纖維が $\frac{2}{3}$ の個所の纖維より長い。
- (2) 眞杉最も短かく黒心杉之に次ぎ、檜は略杉に類似してゐる。是等の纖維は纖細で平滑な光澤ある紙の抄造に適する如く思はれる。
- (3) 松類の纖維はその平均長が杉、檜の最大長の纖維に相當する程長く、殊に黒松は赤松より長い。何れも幅は大である。故に紙に抄造するときには強靱なものが得らるゝけれども一方粗剛な紙になる憂がないでもない。

参考文献

- 1) 西田屹二、羽島秀雄、深水徳一、纖維素工業11.66 (昭10): 12. 48 (昭11).
- 2) 西田屹二、三山良輔、纖維素工業、12. 326(昭11)
- 3) K. Sanio, *Jahr. wiss. Bot.*, 8. 1 (1872): 9. 53 (1973).
- 4) 兼次忠藏、齋藤報恩會事業年報、10. 73(昭9): 林學會雜誌、17. 53(昭10).

CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE HOLZSUBSTANZEN. VI
ÜBER DIE VERWERTUNG VON DURCHFORSTETEN HÖLZERN FÜR DIE
ZELLSTOFFHERSTELLUNG UND DEREN GRÜNDLICHE UNTERSUCHUNG
LÄNGE UND BREITE DER FASERN (1)

von **K. NISHIDA** und **M. OTANI**

(Eingegangen am 9, Jan. 1937)

Nicht nur für die Papierzellstoff-, sondern auch für die Kunstzellstoffherstellung ist die Frage der Holzsubstanzen von durchforsteten Holzstämmen z. B. *Cryptomeria japonica* Don (Sugi), *Chamaecyparis obtusa* S. et Z. (Hinoki), *Pinus Thunbergii* Parl (Kuromatsu) und *P. densiflora* S. et Z. (Akamatsu), von grösstem Interesse. In erster Linie hat Verf. die Länge und Breite der Fasern aus 1/3 und 2/3 Stammhöhe zwecks eventueller Verwertung für die Papierstofffabrikation gemessen.

Holzart	Länge der Fasern in mm			Breite der Fasern in μ			$\frac{\text{Länge}}{\text{Breite}} \times 100$
	Max.	Min.	Mittel	Max.	Min.	Mittel	
Masugi	3.93	1.18	2.3	58	12	28	82
Kurosinsugi	3.90	1.46	2.6	65	12	29	90
Hinoki	3.67	1.56	2.5	45	13	26	96
Akamatsu	5.25	1.76	3.3	66	21	37	89
Kuromatsu	6.46	1.48	3.5	82	21	37	95

Zu diesen Resultaten ist folgendes zu sagen:

(1) Die Länge der Fasern aus 1/3 Stammhöhe ist länger als die aus 2/3 Höhe.

(2) Die Faser von *Pinus Thunbergii* und *P. densiflora* ist länger als die von *Cryptomeria japonica* und *Chamaecyparis obtusa*; ihre Länge gleicht der des sachalinischen Holzes von *Picea jezoensis* und *Abies sachaliensis*; daher sind die durchforsteten Hölzer als Material für die Papierherstellung geeignet, und zwar ganz besonders die Kiefer. (Aus dem Holzchemischen Institut der Kaiserl. Kyushu-Universität zu Fukuoka, Japan).