熱帯産樹種のパルプ用材としての研究 (第3報)

比島ダヴァオ産材を原料としたパルプ製造試験

(東京帝國大學農學部森林化學教室)

三浦伊八郎

(昭和13年11月9日受理)

著者は第1報¹⁾に於てフィリッピン・ダヴァオの
Tibunco Lumber Co. Ltd. から寄贈された12種の
同地産材の化學的組成に就いて報告したが、今回
これ等の材を原料とした亞硫酸パルプ製造試験を

行つたから、茲に報告する。本實驗に當り右田伸
彦、中塚友一郎君の助力を得たことを記し謝意を
表する。

供試樹種名

普通名	學名	科名
Molave	<i>Vitex parviflora</i> Juss.	クマツマラ科 (Verbenaceae)
Nato	<i>Palaquim lanceolatum</i> Blanco	アカテツ科 (Sapotaceae)
White Lauan	<i>Pentacme contorta</i> M. et R.	リウノウ科 (Dipterocarpaceae)
Guijo	<i>Shorea guiso</i> Bl.	〃
Almon	<i>Shorea eximia</i> , Scheff*	〃
Amugis	<i>Koordersiodendron pinnatum</i> Merr.	ウルシ科 (Anacardiaceae)
Kalantas	<i>Toona calantas</i> M. et R.	センダン科 (Meliaceae)
Apitong	<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> Bl.	リウノウ科 (Dipterocarpaceae)
Red Lauan	<i>Shorea negrosensis</i> Foxw.	〃
Ipil	<i>Intsia bijuga</i> O. Ktze.	マメ科 (Leguminosae)
Manggachapui	<i>Hopea acuminata</i> Merr.	リウノウ科 (Dipterocarpaceae)
Yacal	<i>Hopea plagata</i> Vid.	〃

* 第1報には *Shorea furfuracea* と報告セリ。

實驗の部

(I) パルプ製造試験

亞硫酸石灰法に依つて急煮法と最急煮法との略
中間を行く條件で蒸解を行つた。得たるパルプは
十分に水洗、ボールミルにて蒸解度に應じて 8~
20分間叩解を行ひ、ウィレン氏抄紙器にて紙狀に

作り、以下の試験用に供した。パルプ製造條件、
生成未晒パルプの收量、及び蒸解の難易は第1表
に示す如くである。

良質なるパルプを得るためには原料材の性質を
考慮して、適當に蒸解條件を變更す可きではある
が、今回の試験に於ては所定の條件(本教室の既往²⁾
のパルプ製造試験に於て採用せる)に可及的合

第1表 パルプ製造条件、未晒パルプ収量、蒸解の難易

樹 種	Molave	Nato	White Lauan	Guijo	Almon	Amu- gis	Kalan- tas	Apitong	Red Lauan	Ipil	Mangga- chapui	Yacal
パルプ製造条件	木材 300 g に對し 3,000											
蒸解液使用量 cc	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
蒸解液 (全 SO ₂ %)	5.51	5.57	5.54	5.45	5.51	5.57	5.51	5.57	5.60	5.54	5.64	5.64
遊離 SO ₂ %	4.41	4.44	4.32	4.28	4.31	4.41	4.29	4.32	4.50	4.42	4.54	4.54
結合 SO ₂ %	1.10	1.13	1.22	1.17	1.20	1.16	1.22	1.25	1.10	1.12	1.10	1.10
組成 (CaO %)	0.96	0.99	1.07	1.02	1.05	1.02	1.07	1.09	0.96	0.98	0.96	0.96
最高蒸解温度 °C	145	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
最高蒸解壓力 kg/cm ²	6	5.5~6	6	5.5~6	5~5.5	6	5.5~6	5.5~6	6~7	5.5~6	7	5.5~6
全蒸解時間 hrs	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
最高温度に於ける 蒸解時間 hrs	4.5	5	5.5	5	4	5	4.5	3.5	4	5	5	4.5
廢液中の SO ₂ %	0.67	0.22	0.32	0.35	1.15	—	0.26	0.73	—	0.45	0.22	1.02
叩解時間 Min	10	15	15	15	8	10	—	20	20	—	15	20
未晒パルプ収率 %	38.0	38.4	43.6	48.6	54.9	42.7	パルプ 化せず	50.4	57.8	パルプ 化せず	47.7	52.7
木材容積重	0.90	0.82	0.54	0.86	0.60	0.85	0.49	0.82	0.54	0.88	0.76	0.85
木材 1 m ³ より得ら るゝ未晒パルプ kg	342	315	235	418	329	363	—	413	312	—	363	448
ジ ー バ ー 價	99.41	91.72	100	100	89.94	88.17	—	70.41	100	—	81.07	98.82
*蒸解の難易	Ⅲ~Ⅳ	Ⅲ~Ⅳ	Ⅳ~Ⅴ	Ⅲ~Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ~Ⅳ	Ⅴ	Ⅳ	Ⅳ~Ⅴ	Ⅴ	Ⅳ	Ⅳ

* 蒸解の難易の程度を便宜上次の4種類に分けた。

I, 蒸解容易 II, 蒸解比較的容易 III, 蒸解比較的困難 IV, 蒸解困難 V, パルプ化せず(實驗範圍内に於て)

致せるやうに操作し、斯る蒸解条件下に於て如何なるパルプが得られるかと云ふことに主眼を置いたのである。12種の供試材中 Ipil 及び Kalantas 材が蒸解されなかつた以外は、亞硫酸に依り何れもパルプ化されたのであるが、他の樹種に於ても Almon を除外すれば、概して亞硫酸法に依る蒸解容易であるとは云ひ難く、生成パルプの蒸解度が劣つて居ることは、ジ ー バ ー 價測定値からも明である。

採用条件下に於ける供試樹種の蒸解難易を、第1級(蒸解容易)、第2級(蒸解比較的容易)、第3級(蒸解比較的困難)、第4級(蒸解困難)、第5級(實驗範圍内に於てパルプ化せず)に等級付ければ、Almon は第3級、Molave, Nato, Guijo 及び Amugis は第3級と第4級の中間に位し、Apitong, Mangachapui 及び Yacal は第4級、

White Lauan 及び Red Lauan は第4級と第5級の間、Ipil 及び Kalantas は第5級に夫々屬す可きものと考へられる。

〔II〕 纖維の形状

叩解前の蒸解試料に就て纖維長及び纖維幅を測定した結果を第2表に掲げる。尙測定は各樹種共に100本の纖維に就て行つたものである。

表に示された結果には多少の相異はあるが、供試材が一定条件下に採取されたものではなく、又限られた試料に就ての實驗結果であるから、相互樹種間の優劣を比較することは差控へるが、大體に於て溫寒帶產闊葉樹に於ける纖維の形状と大差ないと考へられる。

〔III〕 晒パルプの収量及び品質

本教室の既往のパルプ製造試験に於て採用したと同一方法に依つて漂白し、紙狀に抄造した試料

第 2 表 織 維 の 形 状

樹 種	織 維 長			織 維 幅			長 と 幅 と の 比
	最 大 mm	最 小 mm	平 均 mm	最 大 mm	最 小 mm	平 均 mm	
Molave	1.820	0.767	1.132	0.039	0.013	0.023	49.2
Nato	2.145	0.598	1.339	0.072	0.016	0.023	58.2
White Lauan	1.898	0.780	1.342	0.039	0.010	0.019	70.6
Guijo	1.586	0.780	1.196	0.029	0.010	0.017	70.4
Almon	1.768	0.832	1.259	0.039	0.016	0.025	50.4
Amugis	1.833	0.663	1.239	0.033	0.013	0.023	53.9
Apitong	2.236	0.858	1.477	0.049	0.013	0.030	49.2
Red Lauan	1.906	0.792	1.361	0.039	0.014	0.021	64.8
Manggachapui	1.937	0.780	1.416	0.036	0.012	0.020	70.8
Yacal	1.534	0.806	1.171	0.027	0.012	0.017	68.9

に就て晒パルプの収量並びに品質の試験を行つた。其の結果は第3表に示す如くである。

第 3 表 晒 パ ル プ の 収 量 及 び 品 質

樹 種	Molavo	Nato	White Lauan	Guijo	Almon	Amugis	Apitong	Red Lauan	Mangga-chapui	Yacal
パ ル プ 収 量										
漂 白 損 量 %	15.4	15.1	24.9	12.2	5.2	14.2	19.5	27.6	14.6	14.7
晒パルプ収得率 %	32.2	32.6	32.7	42.8	52.6	36.6	43.5	44.3	40.7	44.9
木材 1 m ³ 當り 晒パルプ収量 kg	289	267	177	367	312	311	332	247	310	382
パ ル プ の 品 質										
水 分 %	5.96	5.72	6.13	5.97	5.24	4.92	5.93	9.02	5.10	5.25
灰 分 %	0.79	0.74	1.02	0.45	0.93	0.57	0.48	0.37	0.71	1.07
アルコール抽出物 %	0.88	0.36	0.62	0.88	0.68	0.95	0.99	0.41	0.23	0.89
α 織 維 素 %	85.71	90.24	91.75	91.88	89.70	93.05	85.19	80.01	86.26	90.69
β 織 維 素 %	6.35	6.05	5.52	5.40	4.30	4.23	10.96	12.29	7.69	6.06
γ 織 維 素 %	7.94	3.71	2.73	2.72	6.00	2.72	3.85	7.70	6.05	3.25
ベントーザン %	4.30	3.44	5.15	4.62	2.82	4.15	5.47	2.77	3.78	4.34
アルカリ吸収度	11.32	7.85	8.84	11.08	10.60	10.86	10.62	—	12.00	12.41
銅 價	1.66	2.06	3.81	1.24	1.82	1.96	1.74	1.39	3.20	2.46
粘 度	2.81	2.31	2.26	2.19	1.85	1.90	2.40	—	1.90	2.10

晒パルプの収量 実験範囲内に於ては、パルプ収得率は Almon 51%を越えて最も多く、Yacal, Red Lauan, Apitong, Guijo 等これに次ぎ多かつた。又單位容積當りのパルプの収量は Yacal, Guijo 最も多く、Apitong, Almon, Amugis,

Manggachapui 等これに次ぎ、White Lauan が最低であつた。

パルプの品質 α 纖維素含有量は Red Lauan を除外すれば、何れも 85%を越え、Guijo, White Lauan, Nato, Amugis, を原料としたものは 90%

を越えて居た。就中後者は93%の高率を示した。ペントーザン含有量は一般の闊葉樹材パルプに比して少く、針葉樹材パルプに類して居ることは注目す可きである。化學的組成の點では、灰分が比較的大であること以外は、極めて優れて居ると云ひ得る。銅價は供試パルプ中 White Lauan 及び Manggachapui パルプが高く、Yacal パルプがこれに亞いで高い値を示した。

一般に闊葉樹材パルプの粘度は、多量に存在するペントーザンの影響を受けるので、針葉樹材パルプの粘度測定値と比較することは一考すべきであることは既に報告した²⁾。併し乍ら本供試材より得たるパルプは、上述の如くペントーザンの含有量が針葉樹パルプに類するものであるから、ペントーザンから来る影響は少く、測定値を針葉樹材パルプに就いての結果と比較して不都合がないと考へるならば、供試用パルプの粘度は大であるから、パルプの物理的性質も粘度に關する限り優れて居ると云ふことが出来る。

〔IV〕 實驗結果の考察

本實驗に使用したフィリッピン材は、何れも普通用材として比較的優れたものであるから、これ等をパルプ用材に使用することが、果して經濟的であるか否かは疑問であるが、此の點には暫く觸れず、單に技術的見地からパルプ用材としての適否に就て樹種別に考察する。

1. Molave. 原材の灰分及びアルコール・ベンゾール抽出物の含有量多く、 α 纖維素の含有量は比較的少い。亞硫酸法に依る蒸解は供試材中では比較的容易であるが、著者が嘗てパルプ製造試験を行つた6種のニューギニア材 (Kinem, Ketapan hoetan, Kedondong, Kajoe Benkoe doeng, Kinar, Aikoemati²⁾) に比して、蒸解が困難であつた。晒パルプの收率は、12種の供試材中パルプ化しなかつた

つた Ipil 及び Kalantas を除外すれば、Nato 及び White Lauan と共に最も劣つて居たが、原木單位材積當りのパルプ收量は、容積重が大であるから中位であつた。生成パルプの品質に就いては、 α 纖維素の含有量は供試パルプ中低い方であつたが、ペントーザン含有量は中位、粘度は供試パルプ中最大であつた。

2. Nato. 原材の全纖維素含有量は比較的多いが、 α 纖維素含有量は多くない。亞硫酸法に依る蒸解の難易の程度並びに晒パルプの收率は Molave に類するが、容積重の關係は原木單位材積當りのパルプの收量は前者に及ばない。生成パルプの品質は、 α 纖維素の含有量多く、ペントーザン含有量少く、粘度も大であつて優れて居る。

3. White Lauan. 原材のアルコール・ベンゾール抽出物の量は多く、全纖維素含有量は中位であるが、 α 纖維素含有量は供試材中第3位であつた。亞硫酸法に依る蒸解は Ipil 及び Kalantas を除外すれば最も蒸解が困難であり、晒パルプの收率は Molave, Nato と共に低く、原木單位材積當りの收量は供試材中最少であつた。但し2段漂白法に依つて漂白したパルプの品質は、ペントーザン含有量が供試パルプ中では比較的多かつたが、一般闊葉樹材パルプと比較すれば寧ろ少く、 α 纖維素の含有量も 91.75% で供試パルプ中第3位であり、粘度も低くないから、銅價が大であつたことを除外すれば品質的に優れたものである。

4. Guijo. 材の全纖維素並びに α 纖維素の含有量は多くないが、パルプ收率は中位、原木單位材積よりのパルプ收量は供試材中第2位であつた。晒パルプの α 纖維素含有量は供試材中第2位であり、ペントーザン含有量も比較的少く、銅價最小、粘度も比較的大であるから人絹用パルプとしての優れた性質を具備して居る。而も實驗範圍内では

亞硫酸法に依る蒸解も Almon に次いで容易であつた。

5. Almon. 原材は各種抽出物の含有量少く、全纖維素並びに α 纖維素の含有量共に供試材中第 2 位である。亞硫酸法に依る蒸解も供試中最も容易であり、蒸解度の大なるパルプが得られた。晒パルプの収率は最高であるが、原木單位材積當りの收量は、容積重が小であるため中位であつた。生成パルプの品質は α 纖維素含有量は 89.70% で供試パルプ中中等であつたが、ペントーザン含有量極めて少く、銅價も比較的小であるから、粘度が稍々低い點を除外すれば人絹用パルプとして優秀である。結局 12 種の供試材中パルプ用材として最も好望であると考へられる。

6. Amugis. 材の全纖維素及び α 纖維素の含有量は多くないが、Guijo と共に Almon に次いで亞硫酸法に依る蒸解が容易であつた。晒パルプの収率並びに原木單位材積當りのパルプ収率は共に中位であるが、生成パルプは α 纖維素の含有量 93.05% で供試パルプ中最多であり、ペントーザン含有量、銅價共に大でないから、粘度が稍々低い點を除外すれば人絹用パルプとして優れたものである。蒸解の難易及び生成パルプの品質の諸點から考察して、供試材中 Almon に次いで適當なる樹種と思はれる。

7. Apitong. 原材のアルコール・ベンゾール抽出物の含有量は稍々多いが、 α 纖維素の含有量供試材中最も多く。原木單位材積當りのパルプ収量は多い方であるが、生成パルプの品質は α 纖維素の含有量、ペントーザン残存量の點で供試パルプ中では寧ろ劣つて居る。

8. Red Lauan. Ipil 及び Kalantus を除外すれば White Lauan と共に亞硫酸法に依る蒸解が困難であつた。晒パルプの収率は Almon, Yacal

に次いで大であつたが、原木單位材積當りのパルプ収量は多くない。生成パルプの品質は、製法が不適當であつたことにも原因するが、 α 纖維素含有量は 80.01% で他の材のパルプに比して著しく少かつた。

9. Manggachapui. 原材中のアルコール・ベンゾール抽出物の含有量多く、 α 纖維素の含有量は少い。亞硫酸法に依る蒸解も比較的困難であり、パルプの収量は中位、生成パルプの品質は α 纖維素の含有量比較的少く、銅價が大であつた。

10. Yacal. 材は抽出物の含有量多く、全纖維素及び α 纖維素の含有量は少い。晒パルプの収率並びに原木單位材積當りのパルプ収量は多く、生成パルプの品質も灰分含有量、銅價の點を除外すれば無難であるが、亞硫酸法に依る蒸解は比較的困難であつた。

これを要するに本實驗に使用した樹種は纖維長並びに纖維幅の大きさから見て優良なる製紙用パルプ原料とは考へられない。又供試材中の數種のものは、 α 纖維素並びにペントーザン含有量、銅價、粘度等の諸點で市販人絹パルプに匹敵或は寧ろこれを凌駕するパルプを與へたが、亞硫酸法に依る蒸解が困難であるから、俄に人絹用パルプ原料としても推賞することは一考を要する。たゞ容積重が大であるから原木單位材積當りのパルプ収量が大なることは注目すべきである。實驗範圍内に於て供試用樹種中比較的人絹用パルプ原木として適當と思はれる樹種は、Almon, 次いで Amugis 及び Guijo であつた。

總 括

(1) Molavo, Nato. White Lauan, Guijo, Almon, Amugis, Kalantas, Apitong, Red Lauan, Ipil, Manggachapui 及び Yacal の 12 種のフィリピン

産材を原料とし、亜硫酸石灰法に依つて蒸解を試み、生成未晒パルプの収量並に蒸解度を測定した。

(2) 蒸解を終つた試料に就いて繊維長及び繊維幅の測定を行つた。

(3) 2 段漂白法に依つて漂白を行つた晒パルプに就いて、収量並びに組成成分の分析、銅價、粘度等の測定を行ひ、これ等のパルプの人絹用パルプとしての適否を検討した。

(4) 原木の分析、繊維長及び繊維幅の測定 蒸

解及び漂白試験、等パルプの品質試験等の結果を綜合して、樹種別にパルプ用材としての適否を考察した。

〔附記〕 本實驗は學術振興會第6特別委員會の研究であり、委員長の承認を得て發表するものである。

引用文献

- 1) 三浦伊八郎 纖維素工業、1937, 13, 442.
- 2) 三浦伊八郎 人絹界、1938, 6, 567.
- ” 林學會雜誌、投稿中
- 右田伸彦 纖維素工業、1938, 14, 14,

アメリカ式カゼイン纖維

Bureau of Dairy Industry, U. S. Department of Agriculture の S. P. Gould & E. O. Whitter はカゼインから合成纖維を作る新法を完成した。製品はラニタールに似てゐて、羊毛より硫黄が少ないが、從來の方法より多くの品種のカゼインを原料とする。

純毛獨特な細かい縮れを有するので、純毛の如き弾力ある織物が得られる。羊毛染料で染まり、製法により手觸りの剛柔を變へられる。

國內のクリームをとつた残りの牛乳から年 10 億ポンドのカゼインが生産可能である。カゼインは水で軟化し、苛性アルカリに溶かし、必要濃度で熟成し、加工薬品を加へ、稀釋し、紡糸口から壓出し、フォルマリン其他を含む酸溶中で硬化する。

(*Ind. Eng. Chem. News Ed.*, 1938, 16, 525)

Tabelle 4.

Experiment Nr.	Zusammensetzung der Mischsäure		Ausbeute des mit Mischsäure behandelten Reisstrohs in %	Pentosangehalt des mit Mischsäure behandelten Reisstrohs in %	Abgespaltene Menge von Pentosan in %	Aschgehalt des mit Mischsäure behandelten Reisstrohs in %	Abgespaltene Menge von Asche in %
	H ₂ SO ₄ %	HNO ₃ %					
10	1	0	74.24	18.28	44.29	24.04	7.91
11	1	1	—	—	—	—	—
12	1	1.5	72.19	12.96	61.57	22.56	15.84
13	1	2	65.02	8.16	78.21	23.92	19.68
14	1.5	0	67.41	12.14	57.74	24.70	14.01
15	1.5	1	68.83	13.27	26.48	24.74	12.01
16	1.5	1.5	63.90	—	—	24.99	17.51
17	1.5	2	62.10	9.62	75.46	24.90	20.10
18	2	0	69.21	10.31	70.70	23.92	14.51
19	2	1	70.85	10.04	70.76	22.98	15.91
20	2	1.5	59.41	9.46	76.92	25.93	20.41
21	2	2	60.07	9.01	77.77	25.61	20.51

Polytechnikum Kiriu Japan.

RESEARCHES ON TROPICAL WOODS FOR THE MANUFACTURE OF PULP.

III. COOKING EXPERIMENT OF SOME PHILIPPINE WOODS.

von Ihachiro Miura

(Faculty of Agriculture, Tokyo Imperial University)

(Received 9, Nov., 1938)

In this paper the researches on the manufacture of pulps from the Philippine woods, whose chemical compositions were reported by the author (Same Journal, 1937, Vol. 13, No. 11), are given.

The species used in this experiment are as follows:—

Common name	Botanical name
Molave	Vitex parviflora, Juss.
Nato	Palaquium lanceolatum, Blanco.
White Lauan	Pentacme contorta, M. et R.
Guijo	Shorea guiso, Bl.
Almon	Shorea eximia, Scheff.

Common name	Botanical name
Amugis	Koordsiodendorn pinnatum. Merr.
Kalantas	Toona calantas, M. et R.
Apitong	Dipterocarpus grandiflorus, Bl.
Red Lauan	Shorea negrosensis, Foxw.
Ipil	Intsia bijuga, O. Ktze.
Manggachapui	Hopea acuminata, Merr.
Yacal	Hopea plagata, Vid.

Conditions and results of cooking experiment, dimensions of single fibers of pulp, yield and qualities of bleached pulps are shown in Table 1, 2 and 3, respectively.

These woods cannot be considered as a good raw material for paper, as their fibers are short. As the woods cannot be easily digested by a calcium bisulfite process, they are not a suitable pulp-wood for rayon, too, even though the bleached pulps prepared from some of them are of better qualities than commercial rayon pulps. It is, however, noticeable that yields of pulp from 1 m³ of wood are large, because their volume-weight is greater than that of softwoods.

Within a range of experiment, Almon, Guijo and Amugis may be considered as a comparatively good pulpwood of rayon among the species examined.

Table 1. Cooking Conditions; Yield and Qualities of Unbleached Pulps

Species	Molave	Nato	White Lauan	Guijo	Almon	Amugis	Kalantas	Apitong	Red Lauan	Ipil	Mang-gachapui	Yacal
Cooking Conditions:—												
Amt. of cooking liq. for 300 g wood	cc	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Composition of cooking liq.	Total SO ₂ %	5.51	5.51	5.54	5.45	5.51	5.57	5.51	5.57	5.60	5.54	5.64
	Free SO ₂ %	4.41	4.44	4.32	4.28	4.31	4.41	4.29	4.32	4.50	4.42	4.54
	Combined SO ₂ %	1.10	1.13	1.22	1.17	1.20	1.16	1.22	1.25	1.10	1.12	1.10
	Ca O %	0.96	0.99	1.07	1.02	1.05	1.02	1.07	1.09	0.96	0.98	0.96
Max. temperature	°C	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Max. pressure	kg/cm ²	6	5.5~6	6	5.5~6	5~5.5	6	5.5~6	5.5~6	6~7	5.5~6	7
Period of total digestion	hrs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Period of digestion at max. temp.	hrs	4.5	5	5.5	5	4	5	4.5	3.5	4	5	4.5
SO ₂ in waste liq.	%	0.67	0.22	0.32	0.35	1.15	—	0.26	0.73	—	0.45	0.22
Period of Beating	min	10	15	15	15	8	10	—	20	20	—	15
Yield of unbleached pulp	%	38.0	38.4	43.6	48.6	54.9	42.7	not digested	50.4	57.8	not digested	47.7
Volume-weight of wood	%	0.90	0.82	0.54	0.86	0.60	0.85	0.49	0.82	0.54	0.88	0.76
Amt. of pulp obtained from 1 m ³ of wood	kg	342	315	235	418	329	363	—	413	312	—	363
Sieber value		99.41	91.72	100	100	89.94	88.12	—	70.41	100	—	81.07
Difficulty of digestion *		III~IV	III~IV	IV~V	III~IV	III	III~IV	V	IV	IV~V	V	IV

* I. Very easily digested. II. Easily digested. III. Hardly digested. IV. Very hardly digested. V. Not digested (within a range of experiments).

Table 2. Dimensions of fibers

Species	Length of fiber			Diameter of fiber			Length Diameter
	Max.	Min.	Av.	Max.	Min.	Av.	
Molave	mm 1.820	mm 0.767	mm 1.132	mm 0.039	mm 0.013	mm 0.023	49.2
Nato	2.145	0.598	1.339	0.072	0.016	0.023	58.2
White Lauan	1.898	0.780	1.342	0.039	0.010	0.019	70.6
Guijo	1.586	0.780	1.196	0.029	0.010	0.017	70.4
Almon	1.768	0.832	1.259	0.039	0.016	0.025	50.4
Amugis	1.833	0.663	1.239	0.033	0.013	0.023	53.9
Apitong	2.236	0.858	1.477	0.049	0.013	0.030	49.2
Red Lauan	1.906	0.792	1.361	0.039	0.014	0.021	64.8
Manggachapui	1.937	0.780	1.416	0.036	0.012	0.020	70.8
Yacal	1.534	0.806	1.171	0.027	0.012	0.017	68.9

Table 3. Yield and Qualities of Bleached Pulps

Species		Molave	Nato	White Lauan	Guijo	Almon	Amugis	Apitong	Red Lauan	Mang- gachapui	Yacal
Yield of Pulps:—											
Loss in bleaching	%	15.4	15.1	24.9	12.2	5.2	14.2	19.5	27.6	14.6	14.7
Yield of bleached pulp	%	32.2	32.6	32.7	42.8	52.6	36.6	43.5	44.3	40.7	44.9
Yield of bleached pulp from 1 m ³ of wood	kg	289	267	177	367	312	311	332	247	310	382
Qualities of Pulps:—											
Ash	%	0.79	0.74	1.02	0.45	0.93	0.57	0.48	0.37	0.71	1.07
Alochol-benzene extract	%	0.88	0.36	0.62	0.88	0.68	0.95	0.99	0.41	0.23	0.89
α cellulose	%	85.71	90.24	91.75	91.88	89.70	93.05	85.19	80.01	86.26	90.69
β cellulose	%	6.35	6.05	5.52	5.40	4.30	4.23	10.96	12.29	7.69	6.06
γ cellulose	%	7.94	3.71	2.73	2.72	6.00	2.72	3.85	7.70	6.05	3.25
Pentosan	%	4.30	3.44	5.15	4.62	2.82	4.15	5.47	2.77	3.78	4.34
Amt. of alkali absorbed by pulp		11.32	7.85	8.84	11.08	10.60	10.86	10.62	—	12.00	12.41
Copper number		1.66	2.06	3.81	1.04	1.82	1.96	1.74	1.39	3.20	2.46
Viscosity		2.81	2.31	2.26	2.19	1.85	1.90	2.40	—	1.90	2.10