—原 報—

「ナイトロセルローズ」の粘度と分子構造に就て

工學博士 山 家 信 次

I 綿火薬の粘度と熱との關係

「ナイトロセルローズ」の有機溶剤中に於ける粘度は工業上の見地より甚だ重要な性質にして、綿火薬が「アセトン」「ナイトログリスリン」及其他の溶剤に溶解せられて生ずる膠狀溶液の粘度は、無煙火薬及「ゼラチンダイナマイト」等の製造竝に此れ等膠狀物質の性質に大なる影響を與ふるものなり。

綿火薬原料及製造工程に粘度との關係及粘度變化の原因に關しては既に多くの研究あれども、今綿火薬の粘度を變じたる 2、3 の實驗を試載すれば次の如し。

(i) 加熱による窒素量及溶解度の變化

一般に綿火薬を加熱する時は粘度を減少す。此粘度減少は綿火薬の分解に基因するや否やを決定せんがため加熱後の窒素量及溶解度の變化を實驗せり。最初綿火薬を「エーテル・アルコール」混液を用ひて其の溶解度の差異を利用して不溶解綿及溶解綿の 2 部に別ち其の粘度を試験せり。

次に其の不溶解綿を 132°C にて 2 時間加熱したる後再び「エーテル・アルコール」混液にて可溶分を溶解し、斯くして其の粘度を測定せり。

其の成績次の如し。

原試料		加熱 132°C 2 時間		第 1 回加熱		第 2 回加熱	
粘度	窒素量	粘度	窒素量	粘度	窒素量	粘度	窒素量
311 { 不溶 可溶	326 150	143 { 不溶 可溶	147 117	{ 不溶 可溶	105 88		
13.14 { 不溶 可溶	13.25 12.46	{ 不溶 可溶	13.28 12.86	{ 不溶 可溶	13.25 —		
溶解度							
8.37 { 不溶 可溶	2.12 100	36.78 { 不溶 可溶	8.89 100	{ 不溶 可溶	— 100		
表面張力				表面張力			
{ 不溶 可溶	0.0149 0.0141	{ 不溶 可溶	0.0148 0.0142	(アミルアン テート液)			

以上の結果に見るが如く粘度は減少するにも拘らず窒素量に於て何等の變化を受けざるは、火薬の分解せるが爲めに粘度減少せりとするよりも、寧ろ他に何等か關係あるを想像し得るものなり。

(ii) 綿火薬の眞空加熱及溶液加熱

今綿火薬が熱のみによりて綿火薬それ自身が分子内部に於ける構造上の變化を受け(窒素量等に變化なく)之が粘度に變化を及ぼすものとするれば、一般化學反應に於ける Intermolecular action と同様に、此の變化は固體狀綿火薬を熱するよりも、或溶液の形にして熱するときは其反應非常に迅速なるべきは一般に認知せらるべき事なり。而して綿火薬を眞空にて加熱せるものに「アセトン」溶液にて加熱せるものにつき其の粘度を比較せり。

綿火薬を硝子製真空壺に入れ銀壺箱中にて温度80°Cに加熱し、其中より試料1gを取り「アセトン」に溶解して粘度を測定せり。

加熱時間	粘 度
時間 0	分 秒 2 57.0
24	2 49.6
72	2 43.9
144	2 16.9

次に綿火薬1gを「アセトン」100c.c. に溶解し湯煎上にて約沸騰點近くに熱して粘度を測定せり。

加熱時間	粘 度
時間 0	分 秒 2 57.0
7	1 45.8
14	1 40.2
21	1 6.2
23	1 3.2
35	1 0.9
42	0 59.9
49	0 59.5
56	0 57.6
63	0 57.6

又此れを同一綿火薬を用ひ溶剤として「アセチツクエーテル」を使用し、同一濃度にて約60°C近くに加熱し其の粘度を試験せり。其結果次の如し

加熱時間	粘 度
時間 0	秒 298.0
7	201.6
14	159.0
21	129.0
28	110.0

又同一綿火薬同一濃度の「アセトン」溶液を密封硝子管に密閉して、約95°C附近の水蒸氣浴中に48

時間放置した後粘度を測定せり。

加熱前の粘度	分 秒 2 57.0
48時間加熱後の粘度	0 15.8

以上の結果より見る時は豫想の如く溶液に於て粘度の減少著しきを見るべく、殊に其温度が60°以上に於て著しく、密封硝子管に於ける加熱の如く最初2分—57秒の粘度を有するものが僅15秒餘の粘度にまで降下するが如きは其最も著しきものなり。而して普通温度に於ては殆ど粘度の減少を來すことなく殊に暗所に於て然りぬ。

(iii) 綿火薬の粘度と日光及紫外光線作用との關係

熱が粘度に影響を及ぼすものとすれば、一般化學反應の如く日光或は紫外光線も亦粘度に影響を及ぼすべき筈なり。而して日光の作用に對する試験の結果は次の如し。

日光曝露時間	粘 度
時間 0	分 秒 2 57.0
7	2 8.2
14	1 45.0
21	1 38.6
26	1 31.0
34	1 20.0
41	1 11.0
48	1 4.4
55	0 56.0
62	0 54.0

紫外光線の作用

温度22°にて水銀洋燈に2時間曝露せるもの

曝露前の粘度	分 秒 2 40.2
2時間曝露後の粘度	2 15.0

即ち光線の作用も豫想せる如く熱同様に其の粘度を減少せり。

II 綿火薬の擴散速度

(i) 實 驗

一般溶液に於て解離せざる溶劑の擴散速度即ち平均分子速度、竝にこれより誘導せらるべき分子量との關係に就ては Persin, Einstein, Svedberg,⁽¹⁾ Smith 氏等によりて研究せられたり。而して其の結論によれば分子が球形なる場合には同一溶液に於ける擴散速度は分子の直徑に比例す。⁽³⁾

綿火薬溶液粘度減少の原因が分子集合度の減少に依るものみすれば、或火薬の擴散速度を測定し、これと同一試料を「アセトン」溶液にて加熱し其の粘度を減少せるものゝ擴散速度を比較する事によりて決定する事を得。

實驗方法は Scheffer 氏と同一の方法を用ひたり。而して溫度の變化を避けんがために試料を魔法壺中に入れ25° 恆溫槽中に浸せり。

試 料

No. 1. 綿火薬「アセトン」溶液1%の粘度 2分57秒

No. 2. ,, ,, 0 15.8

今

H	液柱の高さ全長
x	液底より計算せる液柱の高さ
U	液のある場所の濃度
U_0	最初の濃度
k	擴散恆數
t	時 間
h	溶液の最初の高さ

實驗 第1 試料 No.1

實驗溫度 25°C 日數15日

U_0 = 「アセトン」10c.c.中に綿火薬 0.1552g

H = 13.03cm.

$$h = \frac{H}{4}$$

擴散試験管の直徑 2.93cm

x	U
1	0.1316g
2	0.0890
3	0.0184
4	0.0182
5	0.0170
6	0.0126
7	0.0120
8	0.0116

實驗 第2 試料 No.1

實驗溫度 25°C 日數 17日

U_0 = 「アセトン」10c.c.中に綿火薬0.1552g

H = 13.17cm.

$$h = \frac{H}{4}$$

擴散試験管の直徑 2.94cm.

x	U
1	0.1316g
2	0.1064
3	0.0192
4	0.0176
5	0.0162
6	0.0145
7	0.0138
8	0.0136

實驗 第3 試料 No.2

實驗溫度 25°C 日數 15日

$$\frac{M_1}{M_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = \left(\frac{0.807}{0.596} \right)^3 = 1.8$$

この實驗結果によれば「ナイトロセルローズ」は熱の作用によりて分子の集合度を減少するものなることを確かめ得べし。

次に D を擴散速度恆數

T 絶対温度

R 瓦斯恆數

N 「アボガドロー」數

f 單位速度を有する一個の分子が溶劑に働く摩擦力

とすれば Fick の法則により

$$D = \frac{RT}{N} \frac{1}{f}$$

又 Smoluchowski 氏は

$$D = \frac{64}{27} \frac{RT}{N} \frac{1}{f}$$

としたり。

f は粘度 η なる液中に P なる半径を有する球の運動に對する Stokes 氏の法則

$$f = 6 \pi \eta P$$

によりて求むることを得⁽⁷⁾

$$D = \frac{RT}{N} \frac{1}{6 \pi \eta P}$$

これによりて擴散恆數を作る時は其の分子の直径を計算することを得。

今此の式に實驗の結果を代入すれば

$$T = 298^\circ$$

$$N = 6.5 \times 10^{23}$$

$$\eta = 0.003263$$

$$R = 8.316 \times 10^7$$

$$D_2 = 9.340 \times 10^{-6}$$

$$D_1 = 6.898 \times 10^{-6}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{RT}{N} \frac{1}{6 \pi \eta D} \\ &= \frac{298 \times 8.316 \times 10^7}{6.5 \times 10^{23} \times 6 \times 3.1416 \times 0.003263 \times D_1} \\ &= 9.838 \times 10^{-8} \text{ cm.} \end{aligned}$$

$$P_2 = 9.148 \times 10^{-8} \text{ cm.}$$

又 Traube 氏によれば絶対 0° に於ける分子量は各原子量 A. の平方根の和に比例す。即ち

$$\text{分子量} = 2.6 \Sigma \sqrt{A}$$

この關係は「ナイトロセルローズ」の如き有機物に應用することは不可能なれども、今此の理論より唯比を求むれば分子量の比は

$$n = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^3 = \left(\frac{9.838}{9.148} \right)^3 = 2.6$$

となりて前の計算と一致す。

今簡単に窒素量の 13.3% の「ナイトロセルローズ」の分子式を假に $C_{24} H_{29} O_9 (NO_3)_{11}$ とすれば其分子量は $1149.3 \Sigma \sqrt{A} = 321.3$ となるを以てこの集合體 $[C_{24} H_{29} O_9 (NO_3)_{11}]_x$ の分子容を見出すには

$$\begin{aligned} \text{分子容 } V &= \frac{4}{3} P^3 \times 6.5 \times 10^{23} \dots\dots\dots \text{I} \\ &= n \times 2.6 \Sigma \sqrt{A} \\ &= \frac{M}{\text{密度}} \dots\dots\dots \text{II} \end{aligned}$$

この 2 式より

原試料(實驗第 1 及第 2)に於ては

$$\begin{aligned} x_1 \Sigma \sqrt{A_1} &= \frac{4}{3} \frac{P_1^3 \times 6.5 \times 10^{23}}{2.6} \times 2.7 \\ x_1 &= 7.0 \end{aligned}$$

加熱試料(實驗第 3 第 4)に於ては

$$x_2 = 2.7$$

次に「ナイトロセルローズ」の比重を $\rho = 1.655$

とすれば原試料に於ては

$$M_1 = P \times 2.7 \times \frac{4}{3} \pi P_1^3 \times 6.5 \times 10^{23} = 9456$$

加熱試料に於ては $M_2 = 3555$.

以上の結果を総合すれば

IV 式より V 式より 平 均 x

M_1 8046.....9456.....8751.....8

M_2 3108.....3555.....3329.....3

これより普通強綿試料は $[C_{24} H_{29} O_9 (NO_3)_{11}]_3$ のものより加熱により $[C_{24} H_{29} O_9 (NO_3)_{11}]_3$ のものに變化するが如し。

III 結 論

1. 「ナイトロセルローズ」は熱及光の作用により、その粘度を減少するも、この粘度の變化は「ナイトロセルローズ」の分解には關係せず。

2. 加熱によりて粘度を減少せるものにつき「アセトン」溶液に於ける擴散速度を測定せるに原試料に對し其擴散係數の比約 $\frac{1}{2}$ となれり。

3. 粘度の減少は分子集合度の減少に基くものにして $[C_6 H_7 O_2 (NO_3)_3]_6$ に於て x は 32 より 12 位迄減少するを見る。

(1) Der Existence der Molecule

(2) J. Am. Chem. Soc., 36, 848, (1914)

(3) Cunningham, Proc. Roy. Soc., A. 83, 357 (1910)

Millikan, Phy. Zeit., 11, 1097 (1910)

Phy. Rev., 32, 349 (1911)

(4) Scheffer, Zeit. f. phy. Chemie, 2, 390

(5) Nakamura, On diffusing of liquid, Report of College of Science, Imperial University, Tokyo. Japan, XIX, 8,

(6) Mc. P. Smith, J. Am. Chem. Soc., 36, 847 (1914)

(7) Cunningham & Millikan 氏は理論竝に實驗上より

$$f = 6\pi\eta P \frac{1}{1 + A \frac{l}{P}} \text{ なる式を呈出せり、こ}$$

こに $A=0.815$ にして l は分子の mean free path

(大正 15 年 7 月受理)

Hoover 曰く「屋根裏の天才の發見や發明に多くを頼つた日は過ぎ去つて行つた。

今日では充分に教育された多數の人々の粒々築き上げて行く 長き間の苦心の研究が發見發明の源泉をなすものである。」と

CELLULOSE INDUSTRY

THE JOURNAL OF THE CELLULOSE INSTITUTE, TOKYO, JAPAN

VOL. 2 October, 1926 NO. 10

ABSTRACTS FROM THE TRANSACTIONS

RELATION BETWEEN VISCOSITY AND MOLECULAR COMPLEXITY OF NITROCELLULOSE

By N. Yamaga.

The viscosity of the solution of the nitrocellulose in organic solvents is one of the important properties from the technical point of view. Especially the difficult point in manufacturing the smokeless powder and the gelatine dynamite depends greatly upon the viscosity of this substance in the state of the colloidal solution.

1. The decrease in viscosity of nitrocellulose is caused by the action of heat.
2. Light also plays the similar action as heat.
3. Change of viscosity does not depend upon the decomposition of nitrocellulose.

To determine of the condition of the molecular complexity of nitrocellulose, the coefficient of diffusion has been determined for the two kinds of the samples.

4. By solving the well known differential equation of diffusion,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

and applying boundary conditions in this case, we have the following equation :

$$k = \frac{H}{\pi^2 t} \log e \left(\frac{B_1}{b_1} \right)$$

With regard to the experiments, the author referred to the similar method as Scheffer did, and to prevent the variation of temperature, the apparatus was kept in a Dewar's bottle. The coefficient of diffusion in acetone solution was found to be 0.8070 cm. per day for heated sample and 0.5962 cm. per day for original sample. These results show that the sample, which has smaller viscosity, has also smaller molecular diameter.

Mc. P. Smith gave the equation,

$$DM^{1-n} = k,$$

where D is the diffusion coefficient,

n and k are constants depending upon the nature of solvent. If we take $n = 1.5$ for acetone,

$$\frac{M_1}{M_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = \left(\frac{0.8070}{0.5961} \right)^2 = \text{about } 2$$

5. From the law of Fick and that of Stokes we have,

$$D = \frac{RT}{N} \cdot \frac{1}{6\pi\eta P}$$

From the experiment, the author found the molecular radii (P) of the original and treated nitrocellulose to be 9.838×10^{-8} cm. and 9.148×10^{-8} cm. respectively.

6. According to Traube,

$$\text{molecular volume} = 2.6 \sum \sqrt{A},$$

where A is the atomic weight.

Assuming the experimental formula of the nitrocellulose of 13.32 % nitrogen contents as $C_{24}H_{29}O_9(NO_3)_{11}$,

$$\text{the sum of the atomic weight} = 1149.4,$$

$$\text{and } \sum \sqrt{A} = 321.3$$

Then the real molecular weight (M) of $[C_{24}H_{29}O_9(NO_3)_{11}]_n$ must be $n \times 1149.3$ and molecular volume (V) = $n \times 2.6 \sum \sqrt{A}$.

Thus,

$$V = \frac{4}{3} P^3 \times 6.5 \times 10^{23} \quad \dots \dots \dots (a)$$

$$= n \times 2.6 \sum \sqrt{A}$$

$$= \frac{M}{\text{density}} \quad \dots \dots \dots (b)$$

The approximate molecular weight can be calculated from these two equations, taking the density of nitrocellulose as 1.655.

	From (a)	From (b)	Mean	n
M_1	8046	9456	8751	about 8
M_2	3103	3555	3329	about 3

Now we may be able to give the chemical formula for ordinary gun cotton,

and for treated one,