ヴィスコースの研究 (第5報)

工學博士 喜 多 源 逸

工 學 士 富 久 力 松

著者等は第4報に於て苛性曹達溶液と二硫化炭素との間に起る反應及び其の速度に就きて報告したるが、今其の際用ひし炭酸アルカリ、チオ炭酸アルカリ二硫化炭素の定量法を應用し、且つ第1報(本誌、1925, 1, 130)に用ひしザンテート結合アルカリ定量法を併用して、ヴィスコース 熟成中の化學變化を研究せり。從來ヴィスコースの熟成を化學的變化に歸し、或は化學反應は殆んど與らずして單に膠化學的變化によるものなり等と論議せらるるも、何れも論據不充分にして、且何が故にかかる變化の行はるるものなりや説明するに至らず。著者等の研究は幾分此方面の消息を明にするを得たり。本報告には化學的方面に止め物理學的方面に就きては別報に譲る事とせり。

分 析 法

1, ザンテート結合アルカリ量

著者等は既にクロス、ビヴァン氏其の他の方法に缺點あるを指摘し著者等の改訂法に就き報告したるが(工業化學雜誌大正 14 年, 28, 665, 本誌前出) 其の後幾分補正したる所あり。著者等は從來の研究結果を總括して理化學研究所彙報(大正 15 年第5輯 423—446)に報告せり。此の 424 頁に於て分析法に關し詳報し置きたれば此處には之を省略す。

2, 硫化水素及び硫化炭素定量法

第4報(工業化學雜誌、大正 15 年, 29,)に詳報したる所なるが、其の裝置は著者等の創案にかかるものにして第1圖の如きものなり。圖に於てaは

分解装置、h は試料入口にして、i には稀硫酸、b, c, d の加里球には 飽和硫酸亞鉛液、e の加里球には酒精加里 (10%) を入る。f は水槽にして氷水にて冷却する如くし、g は電熱装置なり。

加里球の出口を横に附することにより内容を完全に洗滌流出せしめ得る便あり。試料としては粗ヴィスコース 1 g 宛を用ふ。操作の記述は省略す。

3. 全アルカリ及び炭酸アルカリ定量法

方法に關しては第4報に報じたる所なるを以て此處には試料製法に就いてのみ報告す。粗ヴィスコース 2 g を 250c.c. のメスフラスコ中にて一様に溶解し其より 50 c.c. 宛を取りて試験す。試料を多量の水にて稀釋する爲試験中に速に加水分解するなきかの恐れありたるを以て次の如き試験を行ひたるが觀察の範圍内にては殆んど變化なき事を認めたり。試料を作りて靜置する際の溫度19°C。

試料を作り て後靜置す る時間 (分)	零度 に 冷却したる 試料 50c. c. 宛 にフェノルフタレインを指示薬と して 用ひ 1/50 規定酸の使用量c.c.	鹽化バリウム を加へ振盪し たる後鹽酸に て滴定	鹽化バリウム を加へず 硫酸にて滴 定
10		0.60	3.70
30		0.55	3.65
60		0.60	3.80
120		0.60	3.70

以下の試験に於て使用せし試薬は1/50規定硫酸鹽酸、苛性曹達、沃度、ハイボ等にして表示の數字は粗ヴィスコース 2 g に相當する c.c. にて示せり (試料の都合により試験に 2 g を用ひざりし場合にも 2 g に相當する様換算して示せり)。

試 験 第 1

原 料	薄葉紙 5 g, 18.2 %苛性曹達液 50 g 二硫化炭素 4 g (纖維素に對し 80%) 67 g の水にてザンテートを溶解(纖維素約6 %のヴィスコース液となる)
處理摘要	アルカリ浸漬日數及溫度1 ^日 , 11—15°C 15 g に壓搾 アルカリ纖維素老成日數及溫度 2, 11—14°C ^日 硫化時間及び溫度 5, Ca, 13°C ^{時間} ヴィスコース熟成中の溫度 11—18°C

第 1 表

熟成 日數	纖維素	アルカリ 結合量		沃度使用量 cc		炭酸アルカリ	遊離アルカリ	全アルカリ	比粘度
	g	cc	モル	H ₂ Sに對する	CS ₂ に對する	c.c.	c.c.	c.c.	
	(測定値×2)				(測定値×5)				
1	0.103	22.45	0.71	15.80	36.45	20.0	12.0	70.0	116.3
3	0.099	18.70	0.61	22.50	33.70	24.8	4.0	70.0	99.2
5	0.101	15.50	0.50	25.80	29.10	27.0	2.0	70.0	88.0
7	0.106	11.90	0.36	27.90	25.99	30.2(計算)	0	70.0(假定)	凝固
12	液相	—	—	33.40	16.68	36.0	0	70.0	—

全アルカリに対する 100 分比

熟成 日数	結合アルカリ %	チオ炭酸アルカリ %	炭酸鹽と 遊離アルカリ %	遊離アルカリ %	合計 %
1	32.07	22.57	28.57	17.14	100.35
3	26.71	32.14	35.43	5.71	99.99
5	22.14	36.85	38.57	2.85	100.41
7	17.00	39.85	43.14	0	99.99

此の結果を見るに結合アルカリ量、遊離アルカリ量及比粘度はヴィスコース熟成と共に減少し、炭酸アルカリ及チオ炭酸アルカリは順次増加す。而して何れの反應も初期程速度急激にして特に遊離アルカリ減少量著し。而して自然凝固の際には遊離アルカリを認めず。

試験第 2

原料及びアルカリ浸漬、老成及び硫化時間は試験第 1 に等しく温度のみを異にす。即ちアルカリ液浸漬中の温度 5°C, アルカリ纖維素老成中の温度 5-6°C, 硫化中の温度 6°C, ヴィスコース熟成中の温度 5-6°C なり。

第 2 表

熟成 日数	纖維素 g	アルカリ結合量 c.c. モル	沃度使用量 c.c. H ₂ Sに對する (測定値×2)	CS ₂ に對する (測定値×5)	炭酸アルカリ c.c. (測定値×5)	遊離アルカリ c.c.	全アルカリ c.c.	比粘度
1	0.103	20.3 0.64	8.92	35.42	26.0	18.0	74.0	113.7
3	0.103	21.3 0.67	15.78	32.59	31.0	5.0	〃	121.6
5	〃	19.6 0.61	19.94	31.40	32.0	2.5	73.0	100.5
7	〃	17.9 0.56	21.40	30.80	31.0	3.0	72.0	87.4
9	〃	17.1 0.54	22.40	29.60	31.0	2.5	〃	67.3
14	0.101	16.1 0.52	23.00	27.89	31.0	1.5	〃	49.3

未凝固

全アルカリに対する 100 分比

熟成 日数	結合アルカリ %	チオ炭酸アルカリ %	炭酸アルカリ %	遊離アルカリ %	合計 %
1	27.43	12.06	33.13	24.32	98.94

3	28.65	21.19	41.90	6.76	98.50
5	26.85	27.31	43.83	3.42	101.41
7	24.86	29.72	43.05	4.17	101.82
9	23.75	31.11	〃	3.47	101.38

此の結果を見るに結合アルカリは1時最高を示し(3日目)後徐々に減少す。炭酸アルカリは最初速に生じ其の後殆んど變化なく5日目に僅なれ共最高點を認む。チオ炭酸鹽は最初の生成率は前2者に及ばざれ共、ヴィスコース熟成と共に可成速に増加し、5日以後に於ても緩慢ながら増加す。遊離アルカリは最初著しく速に減少すれ共其の後の變化は徐々になり。而して測定範圍(14日)内には未だ自然凝固するに至らず。試験第1と比較

し温度が各相互反應に及ぼす影響の大なるを見る事を得べし。即ち第1に於てはザンテート化反應最も速にして、炭酸鹽、チオ炭酸鹽化反應は之れに後る。然れ共第2の場合に於ては炭酸鹽化反應最も速にして、ザンテート化反應之れに次ぎ、チオ炭酸鹽化反應最も緩漫なり。比粘度は結合アルカリ量と幾分相似的關係を有して上下する事を認む。

試驗第 3

試験第 1,2 に於ては纖維素に對し二硫化炭素を比較的多量に加へたるが、從來の多くの例の如く纖維素に對し 50% 加へたる場合に就き試験せり。

原 料 薄葉紙 5g, 18.2%苛性曹達液 50g, 二硫化炭素 2.5g, 67g の水にてザンテート
を溶解

處理摘要 アルカリ浸漬1日、溫度 5—6°C, 15g に壓搾、アルカリ纖維素老成2日、溫度 5—6°C 硫化時間5時間、6°C, ヴィスコース熟成中の溫度18.5—23.5°C (室溫)

第 3 表

熟成 日数	纖維素 g	アルカリ結合量		沃度使用量 c.c.		炭酸アルカリ	遊離アルカリ	全アルカリ c.c.	比粘度
		c.c.	モル	H ₂ Sに對して (測定値×2)	CS ₂ に對して (測定値×5)	c.c.	c.c.		
1	0.099	13.1	0.43	15.7	22.6	30.5	2.0	71.0	18.7
3	0.096	8.8	0.30	21.4	20.8	35.0	5.5	70.0	7.5
4	0.096	7.0	0.24	20.0	19.0	39.5	2.0	69.0	不均一
5	液相	—	—	31.0	16.0	40.5	0	72.0	—

全アルカリに對する 100 分比

熟成 日数	結合ア ルカリ	チガ炭酸 アルカリ	炭酸ア ルカリ	遊離ア ルカリ	合計						
	%	%	%	%	%						
1	18.45	22.11	42.96	16.90	100.42	3	12.50	30.57	50.00	7.85	100.92
						4	10.14	31.88	57.24	0	99.24

此の結果を見るに炭酸アルカリ生成率最大にしてチオ炭酸鹽ザンテート化度は小なり。ヴィスコース熟成と共に炭酸アルカリ、チオ炭酸アルカリ生成は尙

のみなり。遊離アルカリは速に減少す。比粘度も熟成と共に減少す。而して試験第1、2に比すれば遊離アルカリ比粘度の絶対値著しく小なり。試験第1と比較し自然凝固の際に於けるザンテートの組成を見るに、前の場合は繊維素に對し0.36なるに此の場合は0.24なり。而して何れの場合も遊離アルカリは全く消失せり。

試験第4

試験第3と原料前處理は全く等しくヴィスコース熟成中の溫度を比較的低温 (5—7°C) に保てり。

増加するも、ザンテート結合アルカリは減少する

第4表

熟成 日数	纖維素	結合アルカリ量		沃度使用量 c.c.		炭酸アルカリ	遊離アルカリ	全アルカリ	比粘度
	g	c.c.	モル	H ₂ Sに對して	CS ₂ に對して	c.c.	c.c.	c.c.	
	(測定値×2)				(測定値×5)				
1	0.097	12.6	0.42	7.7	22.6	24.0	32.0	77.0	44.1
3	0.096	16.0	0.54	11.6	22.7	24.6	23.5	76.0	54.1
5	0.097	16.4	0.54	13.3	23.2	25.0	20.0	75.5	43.1
8	0.098	14.6	0.48	13.8	21.6	31.0	14.2	72.5	30.1
12	0.096	12.8	0.43	15.0	20.6	29.5	13.3	71.0	25.4
21	0.096	8.8	0.30	16.5	20.3	30.5	12.0	69.0	14.7
28	0.096	7.6	0.25	18.0	17.8	34.7	8.5	69.0	13.3
38	液相	——	——	30.0	——	39.0	0	70.0	——

全アルカリに對する 100 分比

熟成日数	結合アルカリ %	チオ炭酸アルカリ %	炭酸アルカリ %	遊離アルカリ %	合計 %
1	16.37	10.00	31.17	41.56	99.10
3	21.05	15.27	32.37	30.92	99.61
5	21.72	17.67	33.11	26.50	100.00
8	20.14	19.03	42.76	19.59	101.52
12	18.03	21.13	41.55	18.66	99.37
21	12.75	23.91	44.20	17.37	98.23
28	10.94	26.10	50.30	12.30	99.64

第5圖

此の結果反應の模様は試験第2とよく對應せり結合アルカリ、比粘度の絶対値は著しく小にして試験第3と相似なり。

以上試験により成分組成をザンテート化との關係及び反應速度に對する温度の影響の著しく大なる事を明にする事を得たり。尙使用アルカリの消費の有様を見る事を得。

ザンテートに結合せる硫化炭素はアルカリの量に當量なる事は既に報じたる所なり。又アルカリに硫化炭素との反應に於てアルカリを消費するものは炭酸鹽にチオ炭酸鹽のみなる事は第4報に於て報告したる所なり。而して Na_2CS_3 は Na_2S に CS_2 にして Na_2S 即ち H_2S 1 當量に對して CS_2 1 當量即ち Na に就て考ふる時は 2Na が CS_2 に相當す。此等の事實が此場合にもあるものにして本實驗結果より遊離 CS_2 量を算出する時は次の如し。次の表に於て $D=C-(A+B)$ なり。

成熟 日數	ザンテートと Na_2CS_3 とし 總發生 算出に して結合アルカリに相當し て存在すると CS_2 に より遊 含まると考へらるる CS_2 に相當す 對する CS_2 に相當 に對する CS_2 の沃度液使用 沃度液使用 するもの 量に對する H_2S に對する 量に對する 沃度液使用量 $\frac{1}{2}$ なり 沃度液使用量 に對する酸 使用量なり。			
	Acc	Bcc	Ccc	Dec
a. 試験第1の結果より				
1	22.45	7.8	36.45	6.21
3	18.70	11.25	33.75	3.80
5	15.50	12.90	29.10	0.70
7	11.90	13.95	25.99	0.14
b. 試験第2の結果より				
1	20.3	4.46	35.42	10.66
3	21.2	7.89	32.59	3.50
5	19.6	9.97	31.40	1.87

7	17.9	10.70	30.80	2.20
9	17.1	11.10	29.60	1.40
14	16.1	11.50	27.89	0.29

c. 試験第3の結果より

1	13.1	7.85	22.6	1.75
3	8.75	10.70	20.8	1.35
4	7.00	11.00	19.0	1.00

d. 試験第4の結果より

1	12.6	3.85	22.6	6.15
3	16.0	5.80	22.7	0.90
5	16.4	6.67	23.2	0.05
8	14.6	6.90	21.6	0.10
12	12.8	7.50	20.3	0
21	8.8	8.25	19.6	2.55
28	7.6	9.00	17.8	1.20

此等の結果より硫化炭素の分配の有様を明に見る事を得。

考 察

以上の諸試験の結果よりヴィスコース熟成中には次の兩化學反應が同時に行はるものと考ふるを得べし。

(1) アルカリ纖維素と二硫化炭素との反應によりザンテートの生成。

(2) 遊離アルカリと二硫化炭素との反應により生ずる Na_2CO_3 , Na_2CS_3 の生成。

而して此等の反應中ザンテート化反應は速に行はれ、之れに比して炭酸鹽生成反應殊にチオ炭酸鹽生成反應は徐々に進行す。其の結果殘存二硫化炭素及び苛性曹達は漸次消費され其の缺乏の爲同時に一度結合せるザンテート中の此等のものも、其結合力微弱なる爲分解して炭酸鹽及チオ炭酸鹽

變化するものと考へらる。斯くしてザンテート、炭酸鹽、チオ炭酸鹽、水との間に於ける一定の平衡状態に達せんとする反應は繼續し、遂に遊離苛性曹達を認めざるに及び鹽類集積し自然凝固するものなるべし。温度の上昇は炭酸鹽及びチオ炭酸鹽の生成を促すを以て、一度生成せるザンテートの分解を促すものと解するを合理的とす。

ヴィスコースの自然凝固に對しては從來一定したる見解なく、クロス、ビヴァン氏等により最初に提出されしザンテートが CS_2 及び NaOH を失ひ $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ に對し此等が各 $\frac{1}{4}$ モル以下に至りたる時凝固を初むるものなりとの考が一般に認めらるものなり。著者等は此の試験結果此の見解の當を得ざる事を明にせり。即ち一般に採用さるるヴィスコース生成條件(18%アルカリ液を用ひ纖維素に對し約 50% の二硫化炭素にてザンテート化を行ふ如き)にて、偶々ヴィスコースの自然凝固の際ザンテートの結合アルカリ量が $\frac{1}{4}$ モルに至りたるものなるべし。著者等の試験第3に於ては0.24モルにして凝固を初めたる事實よく符號す。然れ共之は一般に適用さるべき法則に非ず。本試験第1の例に於ては 0.36 モルにして既に凝固を初めたり。尙他の例に於て 0.5 モルの際既に凝固せし場合あり(次報参照)。試験第 1,3 其の他の例に於て見るに自然凝固を初むる際は遊離アルカリの全く消費されし事を認む。自然凝固の原因の一は遊離アルカリの消失によるものと考ふるを至當とするもの如し。

ヴィスコースの比粘度及び其變化は前報(本誌、

大正 15 年 2,72) 及び本試験に於てザンテートの組成に著しく關係する例を見る。然れ共一般には比粘度は結合比のみに關係するものに非ざる事は屢々報じたる所にして、原料纖維素の性質、前處理の程度、ヴィスコース溶劑の種類、濃度等に著しく支配さるるものにして、此等の相和として現るものなる事は明なり。工業上には比粘度は著しく操業に重要な關係あり。此の 2,3 の點に就きては既に論じたる所なるも組織的考察に關しては別に報すべし。

諸家研究結果に對する短評

クロス、ビヴァン氏、オスト氏及びワイス氏等のヴィスコース熟成中の化學反應説を見るに、何れもザンテートより纖維素の重合成は加水分解により結合アルカリ、二硫化炭素が脱出し、二次反應として炭酸曹達、チオ炭酸曹達が生成するものなりとせり。此は室温の如き温度にて反應を行ひし爲に他の反應が旺にしてザンテート化の反應を認めざりしものなるべし。著者等の試験に於てもヴィスコースの熟成を 10°C 以上にて行ひし際は見かけ上ザンテートの分解の如き反應を呈せり。然れ共低温に於ては尙ザンテート化の反應も進行する事は明なり(次報参照)。初めザンテートのみの生成するものと假定し、其の計算量より二硫化炭素を加へたる場合、其の計算量全部がザンテート結合に入るを考ふるは至難にして(炭酸鹽、チオ炭酸鹽として消費さるるのみならず最初は尙遊離の状態にて存在する筈)、従て從來の處方にて $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ に對し最初 1 モルの NaOH 及び CS_2 が

結合せりこなせる結果は了解に苦しむものなり。

次にロイヒス氏、ヘルツオーク氏等は生成硫化水素の増加量及び二硫化炭素の減少量の僅少な事より考察してヴィスコースの熟成は膠化學的變化によるものなりとせり。著者等の試験結果より見るも二硫化炭素の減少極めて徐々に行はる。然れ共明にザンテートの化學變化も行はる事は認めらるる所なり。

ホイゼル氏は最近纖維素に對しアルカリ結合は $\frac{1}{2}$ HaOH より越ゆる事なしとせり。氏は計算より充分二硫化炭素を用ひたる如く考ふるも、同時に起るチオ炭酸鹽、炭酸鹽生成反應に二硫化炭素の消費さるる事を考慮に置かざりし爲なり。著者等は合理的に此の試験にて最高 0.71 モル結合せるものを得たり。(次報の試験にて 0.8 モル結合したるものを得たり。ザンテート化が如何なる程度迄進み得べきかは別問題にして $\frac{1}{2}$ NaOH 以上結

合せずとせるホイゼル氏 (Heuser, *Cellulosechemie*, 1926, 7, 47) の假説は誤りなる事を指摘するものなり。)

沼氏は屢々(本誌 1925, 1, 87 ; 1926, 2, 139) アルカリ纖維素に關し使用アルカリ液の適量、處理溫度の適温或は浸漬老成期間の適期等と發表せらるるも、適否を判定せられたる標準を考慮する時は氏の判斷の適否は再考せらるる要あるべし。或一定の標準を假定し之れにより判斷し其の結果を一般に適用せんと試むる人あるは同氏に限らず往々見る處にして此方面の研究者の特に注意せざるべからざる所なり。ヴィスコース製造中最重要なる處理の一なるアルカリ纖維素老成に關する研究が多く無意義なりと考へらるるは此の點に於ける考慮の缺陷に基因せざるべからず。

(大正 15 年 7 月 7 日 受 理)

カナダに於ける纖維素化學者の會合

過日カナダに於て化學者大會の開催されたる時、纖維素化學者の會合も行はれ多くの講演ありたり。Prof. Eve 及 Prof. Show の講演につき Prof. Herzog は X 光線解析學に就て述べ次に Dr. B. Johnsen の講演あり、Dr. Hibbert は Herzog 氏に對する質問の通譯の勞を採れり。午後も尙會合は續けられ、H. Platt 氏はセラニースシルクに就て、Dr. W. H. Charch はヴィスコースシルクに就て、Dr. Herzog はセルローズ膠質化學に就て、Prof. J. W. Bain はセルローズに對する熱の作用に就て、Prof. H. B. Speakman セルローズの醗酵について、J. F. Harkon 氏は木材保存に就て、J. B. Wiesel 氏は硝化綿に就て、A. Orr 氏はニトロセルローズ・ラツカーに就て夫々興味ある講演をなせり。(Pulp & Paper Mag., June 10th, 1926) (下 山)

The effects of the presence of mannan upon the properties of pulp and the utilisation of waste liquor by fermentation are discussed.

(Department of Applied Chemistry, Kanazawa
Higher Technical School.)

UNTERSUCHUNGEN UEBER VISKOSE. V. MITTEILUNG.

Von G. Kita und R. Tomihisa.

(Eingegangen am 7. Juli 1926.)

In unseren früheren Mitteilungen war die Betrachtung der Veränderung der Viskose nur auf die mit Essigsäure und Salzlösung gefällten Xanthogenate beschränkt, und der Verlauf der gesamten Veränderung der Viskoselösung nicht in Rücksicht gezogen.

In der IV. Mitteilung haben die Verfasser die Reaktion des Aetznatrons auf Schwefelkohlenstoff untersucht. Hier wurde nun durch dieselbe analytische Methode eine Untersuchung der Veränderung der Zusammensetzung der Viskoselösung während der Reifung unternommen, um diesen Vorgang, besonders Erscheinungsursache desselben, näher zu erklären.

Die Verfasser haben vier Arten von Versuchen vorgenommen.

1) Baumwollpapier 5g, 18.2 % ige Aetznatronlauge 50 g, CS_2 4 g (80% der Cellulose), mit 67 g Wasser verdünnt.

Einlegedauer : 1 Tag bei 11–15°C, gepresst auf 15 g,

Alterung der Alkalicellulose : 2 Tage bei 11–14°C

Sulfidierungsdauer : 5 Stunden bei 13°C

Temperatur der Reifung der Viskose : 11–18°C

2) Temperatur der Reifung der Viskose : 5–6°C, sonst wie 1.

3) Es wurden 50 % CS_2 der Cellulose genommen, die Einlege- Alterungs- bzw. Sulfidierungstemperatur betrug 5–6°C, während bei 23.5°C die Reifung ausgeführt wurde, sonst wie 1.

4) Der Versuch ist derselbe wie 3, mit Ausnahme der Reifungstemperatur von 5–7°C.

Verteilung des Alkalis in Prozent.

Versuchs-Nr.	Reifungsdauer in Tagen	in Xanthogenat	in Thiokarbonat	in Karbonat	freies Alkali	ins- gesamt
1	1	32.07	22.57	28.57	17.14	100.35
	3	26.71	32.14	35.43	5.71	99.99
	5	22.14	36.85	38.57	2.85	100.41
	7	17.00	39.85	43.14	0	99.99
2	1	27.43	12.06	35.13	24.32	98.94
	3	28.65	21.19	41.90	6.76	98.50
	5	26.85	27.31	43.83	3.42	101.41
	7	24.86	29.72	43.05	4.17	101.82
	9	23.75	31.11	„	3.47	101.38
	14	22.36	31.95	„	2.09	99.45
3	1	18.45	22.11	42.96	16.90	100.42
	3	12.50	30.57	50.00	7.85	100.92
	4	10.14	31.88	57.24	0	99.24
4	1	16.37	10.00	31.17	41.56	99.10
	3	21.05	15.27	32.37	30.92	99.61
	5	21.72	17.67	33.11	26.50	100.00
	8	20.14	19.03	42.76	19.59	101.52
	12	18.03	21.13	41.55	18.66	99.37
	21	12.75	23.91	44.20	17.37	98.23
	28	10.94	26.10	50.30	12.30	99.64

Aus diesen und früheren Resultaten werden die folgenden gewonnen. Bei der Reifung der Viskose werden die folgenden beiden Reaktionen nebeneinander hergehen.

- 1) Bildung des Xanthogenates durch Wirkung des CS_2 auf Alkalicellulose.
- 2) Bildung des Na_2CO_3 und des Na_2CS_3 durch Wirkung von CS_2 auf freies Alkali.

Und es ist voraussichtlich anzunehmen, dass die erste Reaktion schneller als die zweite vor sich geht, indem die Reaktionsprodukte der zweiten stabiler als die der ersten sind, und mit dem Fortschritt der zweiten Reaktion der Gehalt an freiem CS_2 und NaOH sich verringert, so dass einmal gebildetes Xanthogenat sich wieder spaltet, um CS_2 und NaOH abzugeben. Die Reaktion schreiten weiter fort, um den Gleichgewichtszustand unter Xanthogenat, Na_2CO_3 , Na_2CS_3 , NaOH , CS_2 usw. zu erreichen, bis schliesslich alles freie Alkali verbraucht, und durch die Anhäufung des gebildeten Salzes die Viskose geronnen ist.

Ansteigen der Temperatur fördert die Bildung des Karbonates und Thiokarbonates. Darin soll der Grund liegen, dass bei höherer Temperatur einmal gebildetes Xanthogenat schneller abgespaltet wird.

Die Ursache der spontanen Gerinnung der Viskose war bisher unbekannt, und

die Meinung von Cross und Bevan, dass die Gerinnung nur dann stattfindet, wenn Xanthogenat so weit abgespaltet ist, dass der Gehalt an CS_2 bezw. NaOH gegen 1 Mol $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6$ $1/4$ beträgt, wurde im allgemeinen angenommen. Nach unseren Versuchen aber ist diese Tatsache zufällig, und es hat sich bestätigt, dass es einen Fall gibt, wo Viskose selbst mit $1/2$ Mol NaOH geronnen ist. Es ist auch festgestellt, dass in allen Fällen bei der spontanen Gerinnung alles freie Alkali verschwindet.

Wie wir schon geschrieben haben, hängt die Viskosität der Viskose ausser von der Zusammensetzung des Xanthogenates auch noch von anderen Faktoren ab. Einige dieser Faktoren wurden schon behandelt, eine weitere systematische Abhandlung jedoch soll später folgen.

UNTERSUCHUNGEN ÜBER VISKOSE. VI. MITTEILUNG.

Von G. Kita, K. Azami und R. Tomihisa.

(Eingegangen am 7. Juli 1926.)

Um die in der V. Mitteilung geäußerte Meinung über den Vorgang der Viskosereifung weiter zu bestätigen, haben die Verfasser einige Versuche angestellt, indem sie die den Gleichgewichtszustand verschiebenden Bestandteile zusetzten und deren Einfluss untersuchten.

I. Einfluss der Konzentration der Alkalilauge und CS_2 -Menge auf die Zusammensetzung des Xanthogenates.

Zusammenhang dieser Momente wurde schon wiederholt mitgeteilt. Hier aber ist er in viel weiter gehendem Masse, d.h. mit einer grösseren Menge CS_2 bezw. mit viel konzentrierterer Lauge untersucht.

Versuch 1: 5 g Baumwollpapier in 50 g 25% iger Alkalilauge einen Tag lang eingelegt, auf 15 g abgepresst und 2 Tage gealtert. Davon 5 bezw. 7.5 g CS_2 für Sulfidierung verwendet. Nach 5 Stunden Zusetzen von 67 g Wasser für Verdünnung.

Temperatur während des Versuchs: 12–18°C.

Tabelle 1.

a)				
5g CS_2 (100% der Cellulose)				
		Reifungsdauer		
	1	3	5	7
Gebundene Alkalimenge in Mol.	0.59	0.67	0.67	0.65
Viskosität	46.7	46.8	40.0	43.6
b)				
7.5g CS_2 (150% der Cellulose)				
		Reifungsdauer		
	1	3	5	7
Gebundene Alkalimenge in Mol.	0.64	0.68	0.68	0.63
Viskosität	59.3	56.1	52.7	51.3