4. 総 括

アニオン染料のビニルビリジンに対する染着機構を究明するため、フィルムによる吸着平衡ならびに溶液の吸収スペクトル変化を測定し、次の諸事実を明らかにすることができた。

染料の吸着平衡量はラングミュアの式に従い、これより得た飽和値から、染着の主なる要素は造塩作用と認められる。しかし、これら飽和値は染料により必ずしも同一当量を示さない。従つてこれを染料イオンの集合性より検討した結果、使用した5種の染料はいずれも単量体イオンと集合体イオンとに解離し、次式反応により付加化合物を生成する。

ただし Acid Red 88 の場合、 $n=2$ と決定された。またこの現象は P.V.P. を使用した場合、M.V.P. に比し、より顕著な傾向を示す。以上ビニルビリジンと染

料の相互作用より、一般に塩基性化合物の固相と染料溶液相の間に同様な関連を示唆すると考えられる。

文 献

- 1) Blacker, Katz, Laucius, Remington, Schröder; *Discussion Faraday Soc.*, No. 16, 210 (1954).
- 2) Remington, Schröder; *Text. Res. J.*, 27, 177 (1957)
- 3) 岡村, 宇野, 高化誌 8, 467 (1951)
- 4) Glenz, Beckmann; *Melliand Textilber.*, 38, 296 (1957)
- 5) L. Michaelis, S. Grenik; *J. Am. Chem. Soc.*, 67, 1212 (1945)
- 6) Michaelis; *J. Phys. & Colloid Chem.* 54, 1 (1950)
- 7) 寺山, 化学の領域 1, 71 (1947)
- 8) Luck; *J. Soc. Dyers & Col.*, 74, 221 (1958)
- 9) Koizumi, Mataga; *Bull. Chem. Soc. Japan*, 26, 115 (1953)
- 10) Koizumi, Mataga; *Bull. Chem. Soc. Japan*, 27, 194 (1954)
- 11) Pfeiffer; *Organische Molekülverbindungen* (1927) Ferdinand Encke, Stuttgart.

第 13 報 カチオン染料染着におよぼす脂肪族アミンの影響

1. 緒 言

アクリロニトリル繊維は、一般にカチオン染料で染着し¹⁾、これまでもにもオーロンについてカチオン染料の染着能および種々の助剤による均染性を計る研究がされている^{2,3,4)}。本報では、繊維親和性の脂肪族1級アミン系活性剤(以下活性剤と記す。)添加によりその緩染効果を検討した。

2. 実験方法

2.1 試 料

アクリロニトリル繊維であるカネカロンK(鐘淵化学製, 3 デニール, 3 インチ)をアニオン活性剤(5g/l)の温湯にて洗浄, 水洗後風乾した。カチオン染料はセブロン染料 13 種を選択し、脂肪族アミン有機酸塩の合成には炭素数 C₁₂, C₁₄, C₁₆, C₁₈ 1 級アミンを 50 ml フラスコ中に秤量し、ギ酸、酢酸、プロピオン酸にて中和し、水浴上に蒸発放冷結晶させた。これらはデシケータ中に保存して試料に供した。

2.2 染色方法

染料 1%, 酢酸 0.5%, 酢酸ソーダ 0.3%, 活性剤 0.5%, (o. w. f.) の染浴組成とし、浴比 1:100 に相当する 30 ml を 50 ml 三角フラスコに入れ、染液の蒸発を防ぐためコンデンサーを付して、染浴が 95°C になつ

たときに秤量した繊維 0.3 g を入れて染色、一定時間ごとにとりだし蒸留水で洗浄、洗浄した水は染浴に加え、染浴を蒸留水にて 50 ml に希釈、光電比色計で光学密度を求め、あらかじめ測定しておいてこの染料の濃度と光学密度の関係から繊維への吸着量を算出した。

2.3 活性剤の定量法

繊維に吸着される活性剤の定量は Auerbuch 法⁵⁾、Epton 法⁶⁾などを試みた。前者は溶液がアルカリ性であるため、アミン有機酸塩が遊離して水不溶性のアミンを生成する。また後者においても、メチレンブルー指示薬を加えると指示薬中の硫酸ソーダにより沈殿を生成して定量不可能であることがわかり、本法では、アミン定量法⁷⁾を適用した。アミン定量法において全アミン量の定量は、アミンの塩基性を利用して中和滴定する非常に簡単な方法である。本実験にて活性剤の濃度が非常に希薄であるため、ドデシルアミン酢酸塩、オクタデシルアミン酢酸塩を試料として本染色条件の 10 倍量(繊維 3g, 活性剤 0.5%)にて加熱処理した残液を空気中で蒸発、濃縮し、95 容量 % イソプロピルアルコール 10 ml に溶解し水を加え、全量を 20 ml とし、 3×10^{-3} N, 15×10^{-3} N アルコール性カ性カリ溶液で 5 cc 用マイクロビュレットを用いて酢酸を滴定した。アルコール溶液の pH 測定には、従来はキンヒドラン電極法が使用されていた

が精度、簡便さの点からガラス電極の方がすぐれているため⁹⁾、測定に応用した。ドデシルアミン酢酸塩、オクタデシルアミン酢酸塩の中和滴定曲線は、勾配が緩やかで pH は徐々に変化し当量点が顕著でないためドデシルアミン酢酸塩は pH 8.5、オクタデシルアミン酢酸塩は pH 8.0 を当量点として測定した。

3. 結果および考察

活性剤有機酸塩を添加したセブロン染料の初期吸着率 (30 分間染色処理) を測定した結果は第 1, 2, 3 表に示した。この条件のように 0.5% の微量の活性剤添加において吸着率の減少は、いずれの染料にも明らかになった。よつてつぎに Sevron Red L, Sevron Yellow L, Sevron Blue 5 G の 3 種の染料について染色過程を追

第 1 表 各種カチオン染料の初期吸着率
RNH₂HCOOH; 染色時間 30 分, 吸着率 %

染料 No.	染料名	活性剤 無添加	C ₁₂	C ₁₄	C ₁₆	C ₁₈
1	Sevron Orange G	13.0	3.3	1.7	0.8	0.8
2	Sevron Blue 5 G	10.0	6.7	5.0	1.7	1.7
3	Sevron Green B	13.3	6.7	8.3	8.3	8.3
4	Sevron Red GL	45.8	41.7	35.8	8.3	1.7
5	Sevron Blue B	20.0	3.3	1.7	0	0
6	Sevron Yellow R	21.7	16.7	3.3	0.8	2.5
7	Sevron Orange L	15.0	1.7	1.7	1.7	1.7
8	Sevron Blue 2 G	18.3	8.3	0	0	0
9	Sevron Yellow 3 RL	5.8	3.3	1.7	0	0
10	Sevron Red L	19.2	13.3	10.0	8.3	6.7
11	Sevron Blue BGL	13.3	10.0	6.7	5.0	0
12	Sevron Yellow L	25.0	13.3	5.0	6.7	0.8
13	Sevron Brilliant Red B	30.0	9.2	1.7	1.7	1.7

第 2 表 各種カチオン染料の初期吸着率
RNH₂CH₃COOH; 染色時間 30 分, 吸着率 %

染料 No.	染料名	活性剤 無添加	C ₁₂	C ₁₄	C ₁₆	C ₁₈
1	Sevron Orange G	13.3	11.7	5.0	9.2	4.2
2	Sevron Blue 5 G	10.0	8.3	10.8	0.8	2.5
3	Sevron Green B	13.3	13.3	13.3	10.8	8.3
4	Sevron Red GL	45.8	16.7	20.0	13.3	1.7
5	Sevron Blue B	20.0	16.7	10.0	0	0
6	Sevron Yellow R	21.7	15.0	15.0	10.8	10.8
7	Sevron Orange L	15.0	11.7	7.5	3.3	0
8	Sevron Blue 2 G	18.3	11.6	6.7	0	1.7
9	Sevron Yellow 3 RL	5.8	3.3	6.0	1.7	0
10	Sevron Red L	19.2	18.3	18.0	0.8	6.7
11	Sevron Blue BGL	13.3	10.0	1.7	0	0
12	Sevron Yellow L	25.0	23.3	21.0	15.0	5.0
13	Sevron Brilliant Red B	30.0	20.0	14.1	5.8	7.5

述し、その結果を第 1, 2, 3 図に示した。どの図においても活性剤無添加の染色に対して活性剤 0.5% (o. w. f.) を添加すると、染色初期段階では染料の吸着率が減少し、その後は一定の勾配で吸着されている。すなわち染色初期段階において活性剤の影響がかなり大きく、染料のストライクが減少することは容易に想像される^{1,2)}。

第 3 表 各種カチオン染料の初期吸着率
RNH₂CH₃CH₂COOH; 染色時間 30 分, 吸着率 %

染料 No.	染料名	活性剤 無添加	C ₁₂	C ₁₄	C ₁₆	C ₁₈
1	Sevron Orange G	13.3	10.0	6.7	1.7	0.8
2	Sevron Blue 5 G	10.0	7.5	4.5	4.2	2.0
3	Sevron Green B	13.3	5.0	5.7	0.8	0.8
4	Sevron Red GL	45.8	40.0	42.5	20.0	6.7
5	Sevron Blue B	20.0	15.0	11.7	0	0
6	Sevron Yellow R	21.7	13.8	8.0	8.3	8.3
7	Sevron Orange L	15.0	4.5	4.7	1.7	0.8
8	Sevron Blue 2 G	18.3	12.5	10.0	0	0
9	Sevron Yellow 3 RL	5.8	5.0	1.7	0	0
10	Sevron Red L	19.2	18.3	16.7	16.7	10.8
11	Sevron Blue BGL	13.3	13.3	12.5	11.7	0
12	Sevron Yellow L	25.0	13.0	5.8	5.0	0.6
13	Sevron Brilliant Red B	30.0	10.8	7.5	3.3	0.8

Fig. 1. Dyeing rate of 1% Sevron Red L using 0.5% aliphatic primary amine formates at 95°C.

Fig. 2. Dyeing rate of 1% Sevron Yellow L using 0.5% aliphatic primary amine acetates at 95°C.

Fig. 3. Dyeing rate of 1% Sevron Blue 5 G using 0.5% aliphatic primary amine propionates at 95°C.

本実験条件では1,000分染色しても完全な平衡に達し得なかつた。よつて活性剤緩染効果を明白にするため染料の吸着量を染色時間の逆数に対してプロットして縦軸との交点を平衡吸着量と見なし半染時間を計算した。結果は第1, 2, 3図中に記入し、第4表にまとめて示した。活性剤添加により半染時間はすべて増加している。さらにドデシル、テトラデシル、ヘキサデシル、オクタデシルアミンの順に、また有機塩類のうちプロピオン酸塩、

第4表 活性剤添加染色の半染時間

染料名	Sevron Red L		Sevron Yellow L		Sevron Blue 5 G	
塩 類	RNH ₂ HCOOH		RNH ₂ CH ₂ COOH		RNH ₂ CH ₂ CH ₂ COOH	
活性剤	半染時間 (分)		半染時間 (分)		半染時間 (分)	
活性剤無添加	40	1.0	96	1.0	112	1.0
C ₁₂	92	2.3	127	1.3	124	1.1
C ₁₄	128	3.2	152	1.6	140	1.3
C ₁₆	297	7.4	172	1.8	176	1.6
C ₁₈	310	7.8	200	2.1	200	1.8

第5表 $1/[D]_f$ と活性剤のアルキル鎖長との関係

		C ₁₂	C ₁₄	C ₁₆	C ₁₈
活性剤のアルキル基 (C ₁₂ 原子量を1として計算)		1.00	1.15	1.30	1.45
RNH_2HCOOH					
染色時間(分)	240	1.00	1.00	2.25	2.25
	500	1.00	1.33	2.00	2.00
	1000	1.00	1.27	1.54	1.58
$\text{RNH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$					
染色時間(分)	240	1.00	1.06	1.06	1.06
	500	1.00	1.10	1.15	1.15
	1000	1.00	1.10	1.10	1.10
$\text{RNH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$					
染色時間(分)	240	1.00	1.70	2.11	2.11
	500	1.00	1.71	1.80	1.80
	1000	1.00	1.56	1.88	1.88

酢酸塩、ギ酸塩の順に半染時間の増加率が大きくなる。

次に活性剤0.5%添加染色の染料吸着量の逆数と活性剤のアルキル鎖長との関係を第5表に示した。酢酸塩はほとんど近似値でギ酸塩、プロピオン酸塩においても平衡に近づくにしたがつて近似値を示している。これより緩染作用は活性剤のアルキル基の炭素数が多くなるに従つてその効果は増大し、作用は活性剤の疎水性基の部分にあると推定される⁹⁾。

吸着された活性剤のアミン定量法は溶液中に活性剤のみが存在している場合には活性剤有機塩、たとえば本試料の酢酸塩の場合には酢酸を中和すればよい。しかし10倍量の試料を濃縮、または活性剤以外の助剤添加、換言すれば染浴に添加した酢酸、酢酸ソーダのような電解質は中和滴定に影響され、中でも酢酸ソーダは緩染作用を有するため測定値が理論値より大きくなり、補正しなければならない。このようにアミン定量法も試料が限界濃度に近く、かつ滴定値を補正する必要がある以上精度の上で問題は残る。活性剤0.5%の繊維への吸着量を定量した結果、第4図より吸着率は、ドデシルアミン酢酸塩よりオクタデシルアミン酢酸塩の方が大である。これは活性剤添加の場合に、逆にドデシルアミン酢酸塩添加の染料吸着率がオクタデシルアミン酢酸塩より大であることと一致している。また染料添加した場合の活性剤吸着率は、活性剤のみの繊維への吸着率より減少している。活性剤の吸着量の繊維1g当りの当量数を第6表に示した。活性剤溶液の場合には、ドデシルアミン酢酸塩、オクタデシルアミン酢酸塩ともにほぼ同当量繊維に吸着される結果を得た。これよりも疎水性基が染料座席を占有するため緩染作用を与えることが裏付けされた。

次に染浴中のオクタデシルアミン酢酸塩の平衡吸着量および等温吸着曲線を第7表および第5図に示す。この

Fig. 4. Absorbing rate of 0.5% aliphatic primary amine acetates at 95°C.

●—● C₁₈ ○—○ C₁₂
■—■ C₁₈+染料 ▲—▲ C₁₂+染料

第6表 活性剤の吸着量および当量数

加熱時間 (分)	ドデシルアミン酢酸塩		オクタデシルアミン酢酸塩	
	吸着量 (mg/g)	吸着量/分子量	吸着量 (mg/g)	吸着量/分子量
5	1.33	0.55×10^{-5}	2.96	0.89×10^{-5}
10	1.67	0.69×10^{-5}	2.67	0.94×10^{-5}
30	2.00	0.82×10^{-5}	3.08	0.94×10^{-5}
60	1.88	0.77×10^{-5}	3.08	0.96×10^{-5}
90	2.33	0.96×10^{-5}	3.17	0.94×10^{-5}
120	1.75	0.72×10^{-5}	3.08	0.99×10^{-5}

染色時間 (分)	ドデシルアミン酢酸塩 + Sevron Yellow L + その他の助剤		オクタデシルアミン酢酸塩 + Sevron Yellow L + その他の助剤	
	吸着量 (mg/g)	吸着量/分子量	吸着量 (mg/g)	吸着量/分子量
5	0.47	0.19×10^{-5}	0.25	0.08×10^{-5}
10	0.61	0.25×10^{-5}	0.34	0.10×10^{-5}
30	0.50	0.20×10^{-5}	1.18	0.36×10^{-5}
60	0.51	0.21×10^{-5}	1.54	0.47×10^{-5}
90	0.89	0.37×10^{-5}	1.42	0.43×10^{-5}
120	0.70	0.29×10^{-5}	1.40	0.43×10^{-5}

第7表 オクタデシルアミン酢酸塩の平衡吸着量

溶液濃度 (mg/l)	染浴中の 活性剤 (mg/l)	繊維中の 活性剤 (mg/g)	繊維中の 活性剤量/分子量
50	20.0	3.00	0.91×10^{-5}
100	58.3	4.17	1.27×10^{-5}
150	85.3	6.47	1.97×10^{-5}
200	136.7	6.33	1.92×10^{-5}
250	183.3	6.67	2.03×10^{-5}
300	223.3	7.67	2.33×10^{-5}
350	273.3	7.67	2.33×10^{-5}

Fig. 5. Absorption isotherms of 0.5% aliphatic primary amine acetates at 95°C.

Kaneron K 3g Sevron Yellow L 1%
 Octadecyl amine acetates 0.5%
 Acetic acid 0.5% Sodium acetate 0.3%
 Bath ratio 1:100 Temperature 95°C
 Time 1000 min.

酢酸塩では繊維 1g に対し、ほぼ 7mg すなわち 2.33×10^{-5} mol/g で平衡に達している。また Sevron Yellow L は構造未発表のため分子量を 500 と仮定して計算を試みると染料の平衡吸着量は 0.83×10^{-5} mol/g であり、オクタデシルアミン酢酸塩の平衡吸着量の和は 3.16×10^{-5} mol/g となる。Glenz, Beckman⁽¹⁰⁾ は, Dralon 繊維を染色した結果染料の飽和値は一定値となり繊維中に存在する酸性基当量と一致することを認め、染料の飽和値当量 3.7×10^{-5} mol/g と発表した。Vogel, DeBruyne, Zimmerman⁽¹¹⁾ も Orlon 42 について飽和値当量 $3.1 \sim 3.2 \times 10^{-5}$ mol/g と報じている。活性剤の陽イオンが染料イオンと同様の機作を有すると仮定して計算した本実験の値 3.16×10^{-5} mol/g は両者に近似した。また第 8 表に示したように、セブロン染料の平衡吸着量は活性剤 0.5% (o.w.f.) を添加することにより、活性剤無添加の平衡吸着量より減少しているから染料カチオンとの置換は極めて僅かで一度吸着された活性剤は容易に脱着しない結果と一致した。

第8表 カチオン染料の平衡吸着量

染料名 塩 類	Sevron Red L		Sevron Yellow L		Sevron Blue 5 G	
	RNH ₂ HCOOH		RNH ₂ ·CH ₃ COOH		RNH ₂ CH ₃ ·CH ₂ COOH	
	吸着量 (mg/g)	計算値 (mg/g)	吸着量 (mg/g)	計算値 (mg/g)	吸着量 (mg/g)	計算値 (mg/g)
活性剤 無添加	4.58	4.80	9.51	9.90	3.83	4.40
C ₁₂	3.83	4.05	9.42	9.70	3.17	3.70
C ₁₄	3.00	3.30	9.33	9.60	2.00	2.40
C ₁₆	2.50	2.80	9.17	9.50	1.67	2.05
C ₁₈	2.42	2.55	9.17	9.30	1.67	1.95

染料 1%, 活性剤 0.5%, 酢酸 0.5%
 酢酸ソーダ 0.3%, 浴比 1:100, 温度 95°C

4. 総 括

アクリロニトリル繊維に脂肪酸 1 級アミン系活性剤を添加して染色すると、染色初期段階において活性剤の影響がかなり大きく、染料のストライクが減少して半染時間が増加するため均染性を計ることができる。

活性剤のアルキル基の炭素数が多くなり、また活性剤塩類の飽和脂肪酸の炭素数が少なくなるに従って緩染効果は増大する。活性剤溶液中の活性剤の吸着量はほぼ同当量繊維に吸着される。以上より緩染作用は活性剤の疎水性基の部分であると推定される。

繊維の染料吸着の飽和値と本実験の活性剤-染料の吸着量が近似し、セブロン染料に脂肪酸 1 級アミン系活性剤を添加した場合の機構は染料と活性剤が繊維中の酸性基を競い合うことは明白となり、極めて有効な緩染助剤であるという結果を得た。

脂肪族 1 級アミン系活性剤の有機塩の定量は、アミン定量法を適用したが普通の染色条件の濃度では濃縮するを要する。また染浴中に電解質が共存しているのでその影響を考慮しなければならないなどの欠点をともなう点が発見された。

(付記) 活性剤合成に種々御助言をいただいた名古屋大学木村和三郎教授に厚く感謝申し上げます。また本研究は繊維学会昭和 36 年春期研究発表会にて発表した。

文 献

- 1) Clarke, Bidgood ; *Am. Dyes. Rep.*, **44**, 631 (1955)
- 2) Neary, Thomas ; *ibid.*, **46**, 625 (1957)

- 3) Beckmann ; *Reyon, Zellwolle u. Chemiefasern*, **8**, 452 (1958)
- 4) 井上 ; 染色工業, Vol. 7, p. 700 (1959)
- 5) Auerbach ; *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.* **15**, 492 (1943)
- 6) Epton ; *Trans. Faraday Soc.*, **44**, 226 (1948)
- 7) 榊原, 小森, 工化, **56**, 429 (1953)
- 8) Fornachon ; *Ind. Eng. Chem.*, **18**, 790 (1946)
- 9) Cohen, Endler ; *Am. Dyes. Rep.*, **47**, 325 (1958)
- 10) Glenz, Beckmann ; *Melliand Textilber.*, **38**, 296, 783 (1957)
- 11) Vogel, DeBruyne, Zimmerman ; *Am. Dyes. Rep.*, **47**, 581 (1958)

(昭和36年5月18日受理)

アクリロニトリル繊維の染色に関する研究

第12報 アニオン染料と塩基性ビニル化合物との相互作用について

岐阜大学工学部 高瀬 福巳・小川 利彦

第13報 カチオン染料染着におよぼす脂肪族アミンの影響

岐阜大学工学部 高瀬 福巳・矢留 智津子

STUDIES ON THE DYEING OF ACRYLONITRILE FIBRE (PART XII) (PART XIII)

(PART XII) ON THE INTERACTION BETWEEN ANIONIC
DYES AND BASIC VINYL COMPOUNDS*By Yoshimi Takase and Toshihiko Ogawa*

(Faculty of Engineering, Gifu University, Naka-machi, Gifu Prefecture, Japan)

To study the mechanism of the interaction between anionic dyes and basic vinyl compounds, the adsorption isotherm of the dye on the film of poly-2-vinyl pyridine and the changes of the absorption spectra of dyes by the addition of poly-2-vinyl pyridine or 2-vinyl pyridine were pursued. The results are as follows:

1. Anionic dye solutions are dissociated to monomer ion and polymer ion. The association equilibrium changes toward the increase of polymer ion by the addition of poly-2-vinyl pyridine or 2-vinyl pyridine. And this change is further promoted with poly-2-vinyl pyridine than with 2-vinyl pyridine.
2. Monomer ion and polymer ion formed in this result are adsorbed respectively on poly-2-vinyl pyridine and 2-vinyl pyridine by the salt forming reaction.
3. When C.I. Acid Red 88 is used as anionic dye, it is dissociated to monomer ion and dimer ion, and monomer ion produces a new metachromacy by adsorbing poly-2-vinyl pyridine.

(PART XIII) THE EFFECTS OF ALIPHATIC PRIMARY AMINE
ON THE DYEING WITH CATIONIC DYES*By Yoshimi Takase and Chizuko Yatome*

(Faculty of Engineering, Gifu University, Naka-machi, Gifu Prefecture, Japan)

Acrylonitrile fibre can be dyed with cationic dyes.

In this paper the application of Sevron dyes by using aliphatic primary amines as the surface active agent having affinity for the fibre Kanekalon K (acrylonitrile-vinyl chloride co-polymer) was examined in regard to the rate of dyeing and absorbing of the agent. Though the agent has retarding effect during the early stages of dyeing, the initial exhaustion of dyes can be controlled by using a small amount of it. Aliphatic primary amine acts so as to retard the dyeing of fibre by Sevron dyes in inverse proportion to the molecular weight. In order to determine the absorption of the agent on the fibre, the amine estimation method was applied. It was found that both dodecyl amine acetate and octadecyl amine acetate are absorbed the same amount by the fibre.

From the results above mentioned, it seems quite evident that the retarding effect of primary amines is due to the fact that the long-chain portion of the molecule and Sevron dyes compete

against each other to the occupation of acid sites in the fibre molecular. Therefore, it may be concluded that this cationic auxiliary is particularly effective for controlling dyeing rate so as to obtain the level dyeing.

(Received May 18, 1961)

第 12 報 アニオン染料と塩基性ビニル化合物との相互作用について

1. 緒 言

アクリロニトリル繊維は第 1 銅イオン法以外にアニオン染料に対して染色性を示さない。この欠点を改良するため、塩基性ビニル化合物を共重合させてアニオン染料吸収の座席を与える方法が採用されているが^{1,2)}、染色機構の詳細は明らかでない。従つて研究の第一段階に、塩基性ビニル化合物として工業的に使われている 2-ビニルピリジンを選び、染料との相互関係を追求した。

2. 実験方法

2.1 2-ビニルピリジン単量体 (M.V.P.) の合成

2-ピコリンとホルムアルデヒドより合成³⁾、71~72°C/32 mmHg における留分を採取した。本試料の特性は、 $n_D^{18}=1.5481$, $d_4^{18}=0.9875$ であつた。

2.2 2-ビニルピリジン重合体 (P.V.P.) の合成

M.V.P. に過酸化ベンゾイルを加えて塊重合させ、石油エーテル、メチルエチルケトンにて数回精製した後、エチルアルコールに溶解、水銀上でフィルム化し、これをデシケータ中に保存、使用の直前に採取して秤量した。フィルムはそのまま染色試料とするか、酢酸に溶解させて吸収スペクトルの測定試料とした。

2.3 吸着平衡

P.V.P. は熱により軟化、酸により可溶化するため、染色温度、pH など染色の条件は限定される。温度 95°C、pH 4.0 以下では染色中に P.V.P. のフィルムは漸次膨潤して、長時間放置すれば一部可溶化の現象を示す。同温でも pH 5.0 (walpole 緩衝液を使用) では、フィルムの膨潤は認められるが、十分染色に耐え得るので、この条件を選び浴比 1:50~350 にて染色を行なつた。吸着量の定量は残浴の濃度測定法によつた。

2.4 染料のスペクトル変化の測定

染料溶液と V.P. 溶液はいずれもあらかじめ酢酸で pH 2.95 に調整して置き、実験条件に応じてそれぞれ必要量を採取、ふりまぜて混合溶液となし、室温で 24 時間放置する。分光光度計 (島津製 QB-50 型) の吸収スペクトル試料とする前に、いまい一回 pH 2.95 を確認して測定を行なつた。

3. 実験結果と考察

3.1 P.V.P. フィルムに対する染色平衡

上記の実験方法で染料の各種濃度における平衡染着量を求めた。染着量 $[D]_\phi$ と染浴濃度 $[D]_\sigma$ の関係は第 1 図のようになり、次のラングミュア式にあてはまる。

$$1/[D]_\phi = 1/K[S]_\phi [D]_\sigma + 1/[S]_\phi$$

ただし $[S]_\phi$ は飽和染着量、 K は常数である。

Fig. 1. Reciprocal plot of absorption isotherm of dye by poly-2-vinylpyridine film.

—□— C.I. Acid Red 18 —▲— C.I. Acid Orange 7
—△— C.I. Acid Green 25 —○— C.I. Acid Green 27
—●— C.I. Acid Red 88 —×— C.I. Acid Violet 51

第 1 図の縦軸の切片より飽和染着量を求めると第 1 表結果となる。第 1 表で側鎖に長鎖の基を有する 2 種のカーボン染料を比較すると、スルホン基を 2 個有する Acid Green 27 の飽和染着量は、Acid Violet 51 の約半量に過ぎない。またカーボン染料以外では、スルホン基を 2 個以上有する Acid Green 25, Acid Red 18 は、いずれもスルホン基 1 個の Acid Orange 7, Acid Red 88 よりも飽和染着量が少ない。この結果より、アニオン染料の染色機構は塩基性ピリジン基に対する染料アニオンの造塩作用によることが明らかとなる。しかし分子量の大きいカーボン染料が、それ以外の染料より染着量が多いことを造塩結合のみでは説明し難く、また繊維内部における染料の構造による立体障害もいじられる。Glenz, Beckmann⁴⁾ はアクリロニトリル繊維に対するカチオン染料の飽和染着量を測定