高分子結晶の生成と延伸による構造変化 (I)

東京工業大学 河 合 徹

結晶性高分子の微細構造を明確にすることが、その材料の繊維としてプラスチックとしての実用上重要な諸物性を的確に把握するために必要であることは言をまたない。また、どんな条件でどのような構造が生成するかを研究することが生成した微細構造を理解するために必須であることはもちろん工業的にも製造条件と製品の品質を構造を介して結びつける意味で重要である。この微細構造を規定するのは結晶化であるが、実際の成形過程では何らかの変形を伴うばあいが多い。例を熔融紡糸法による合成繊維にとると、紡糸、延伸、熱処理の3工程によって繊維性能として必要な結晶性、分子配向をもたせるわけであるが、紡糸工程においては程度の差こそあれ結晶化と配向が同時に起こるのがふつうであり、延伸工程では分子配向とともに結晶化を伴うことも多い。ポリエチレンテレフタレート繊維のように *quenchable* なポリマーでは紡糸直後はほとんど無定形状態であり、一応延伸工程を分子配向に熱処理を結晶化に対応させてもよいが、この場合でも紡糸、延伸にはある程度結晶化を伴うであろうし熱処理は変形下での結晶化に

他ならない。このような生成過程および生成した微細構造の複雑さを考えると結晶化と分子配向の相互関係を単純化して考えることが必要と思われる。ここでは以上の観点から分子配向の結晶化に及ぼす影響および微細構造の変形による変化について論じたい。その前に基礎知見として無配向下の熔融物から結晶化したものの構造について簡単にふれたい。

1. 球晶の生成とその内部構造

1-1 球晶中のラメラ構造

偏光顕微鏡下で球晶を観察すると半径方向に沿う放射状のマクロフィブリルからなっていることがわかる(図1)その復屈折効果^{1),2)}(たとえば直交ニコル下に単純な黒色十字を示す場合のほか、同心円環(banded spherulite)ジグザグ図形など(図2))やマイクロビームX線回折³⁾による球晶内の分子配向の研究から球晶の

図1 アイソタクチックポリプロピレンの球晶。白い部分がマクロフィブリル、黒色十字が見られる $\times 400$

図2 ポリエチレンの球晶。黒色十字と同心円環が見られる。

図3 ポリエチレン球晶中のラメラと分子配向の模型

Formation of Polymer Crystals and the Structural Change on Drawing.

TÖRÜ KAWAI, Tokyo Institute of Technology, Ookayama, Meguro-ku, Tokyo, Japan

内部構造は図3に示すようなラメラの積層したものがプロペラのように振れながら半径の方向に進んでマクロフィブリルを作っていると考えられる。たとえば、ポリエチレンの場合 b 軸が半径方向に配向しており、したがって分子軸は半径方向に垂直で b 軸のまわりに回転している。図3のモデルは分子鎖が折りたたまれてラメラを作っていることを仮定している。これは溶液から析出させた薄い球晶のリボンフィブリルについて制限視野電子回折法で分子配向を検討し、分子鎖がフィブリルを横切る方向にあり、フィブリルの幅や厚さから分子鎖は折りたたまれていると考えざるを得ないことが根拠になっている⁴⁾。

溶融物から結晶化させた場合にラメラ構造を的確に示したのは Fischer のレプリカ法による電子顕微鏡写真であるが⁵⁾ (図4), bulk の内部構造を電子顕微鏡によって観察するには物理的あるいは化学的な何らかの方法で破壊しなければならないことは明らかである。Palmer ら⁶⁾ はポリエチレンを硝酸処理し酸化が非晶領域に選択的に起こることを利用して結晶を取出し、ラメラ構造を明確に示した。このようにして溶融物から結晶化した場合にも単結晶の場合と同様に分子鎖が折りたたまれて結晶化し、分子軸は球晶半径に垂直方向にあると考えるのが一致した見解となつて来た。

1.2 ラメラ構造と単結晶の関係

単結晶の知見がこのような多晶系の構造、物性の解明に役立つであろうことは容易に考えられることであるが、高分子でも (完全結晶ではないが) 一応単結晶が得られここ数年でその知見がかなり蓄積されてきたので、単結晶と上記の球晶とがどのように関連づけられるかを考えてみよう。線状ポリエチレンをキシレンを溶媒としキハク溶液から結晶化させると図5に示すような厚さ 100 Å 程度のひし形の板状晶が得られる。図は結晶を母液から乾燥した後の電子顕微鏡写真であるが、母液中では図6に示すような中空ピラミッドであり、4つの象限からなっている。分子鎖は折りたたまれて水平面に垂直に配向し各セクターのへりに沈着してゆく。各単位胞の a 軸が菱形の長軸方向に b 軸が短軸方向に配向しているから図6のばあい結晶の生長面は $[110]$ でこのようなセクターを $[110]$ セクターとよぼう。生長方向はこの面に垂直である。とにかく単結晶のばあい生長は2次元적であり、球晶のばあいのような三次元放射状的な生長とはかなり異なる。また図7に示すような濃厚溶液から結晶化させた時得られる sheaf 状結晶 (球晶の初期段階とも考えられる) から想像されるように単結晶状のラメラが重なって球晶ができると考えても、その生長方向が b 軸であることが説明できない。これが単結晶と球晶を結びつけ

図4 ポリエチレン球晶の表面の電子顕微鏡写真 (レプリカ) (Fischer⁵⁾)

図5 ポリエチレン単結晶の電子顕微鏡写真の一例

図6 ポリエチレン単結晶の模型の一つ。中空ピラミッド

て考えるばあい一つの課題となっていた。この問題についてのわれわれの解答を以下に記そう。

前記のキハク溶液からの結晶化で結晶化温度を上げると4つの $[110]$ セクターの他に2つの $[100]$ セクターができる (図8)。ここで各セクター中の fold 面の立体的位置を図9のように単位胞を用いて規定し面指数で表わそう。すなわち図9の fold 面は (312) である。図10に見るように $[110]$ セクターの fold 面は低温では (314)

図 7 1% キシレン溶液から析出したポリエチレンの sheaf 状結晶 (位相差顕微鏡)

図 8 ポリエチレン単結晶の模型の一つ。truncated crystal

図 9 単位胞を用いた fold 面の表現法

単結晶 (溶媒キシレン) bulk (硝酸処理フラグメント)

図 10 ポリエチレン単結晶と球晶から得た結晶の形態の比較

高温では (321) であり後者の方が fold 面の傾斜が急になる。たとえば, fold 面が (314) の [110] セクターを {[110] (314)} というように各セクターを表わそう。

[100] セクターの面積は結晶化温度が高いほど、濃度が大なるほど大となる⁷⁾。これはポリエチレンの結晶化に二つの固有な型があり；一つは単位胞の [110] を生長面とし、他は [100] (すなわち b 軸に平行) を生長面とする生長様式であり、しかも結晶化条件によってその起こりやすさが変わることを意味している。二つのセクターが共存するばあいには {[110] (314)} と {[100] (101)} あるいは {[110] (312)} と {[100] (201)} であることからわかるように、単結晶の立体的形態からセクターとセクターの連続性 (sector fitting) も重要な因子である⁸⁾。しかし、各セクターが固有の fold 面をとろうとする傾向の方が強く、両セクターの面積比がちょうど sector fitting を満足する条件の近傍にあるばあいには sector fitting が優先するが、他のばあいには sector fitting を犠牲にしても面積比が結晶化条件とともに変化する。すなわち、このばあいセクターとセクターの間にはクラックや歪が生ずる。[100] セクターの面積は温度、濃度とともに増大するから、その極限である溶融体からの結晶化では図 10 に示すような軸 b を長軸とする細長い針状結晶で、ほとんどが [100] セクターであることが期待される。事実、Keller ら⁹⁾ が前記 Palmer の硝酸処理法によりポリエチレン球晶からとり出した結晶中に見られる monolayer の結晶は単結晶と似た板状晶で上の推論と一致した形態をもっている (図 11)。先端にみられる八型の edge は [110] セクターの存在を暗示する。また図 12 に見るような半片の結晶も見られる。これは二つの [100] セクターの fitting が悪く (図 10)、長軸 (b 軸) に沿って中央にクラックが生じ易いためであろう。たまには図 13 のような結晶の edge だけが残ったものが観察される。これは、生成する原因はさておき、bulk のばあいにも分子が折りたたまれて作るリボンが prism face (生長面) に平行に配列していることを示している。さらに図 11 のような結晶について電子線回折法により、分子軸は結晶板面と垂直ではなく、ある傾きをもっており低温で結晶化されたもの (溶融物を急冷) では結晶面が (101)、したがって {[100] (101)}、高温 (129°C) では (201) すなわち {[100] (201)} であることがわかった⁹⁾ (図 10)。すなわち分子軸に垂直な平面と結晶板面との傾きは低温で 18°、高温で 35° である。これは単結晶の [110] セクターも高温では低温の約 2 倍の傾きをもつことと対比して興味深い (10 図)。したがって電子顕微鏡観察 (図 11) から結晶の先端は低温では {[110] (314)}、高温では [110] (312)] と考えられる

図 11 ポリエチレン球晶から硝酸処理によりとり出した単層の結晶の一例(Keller ら⁹⁾) (電子顕微鏡)

図 12 ポリエチレン球晶から硝酸処理によりとり出した単層の結晶の一例 (Keller ら⁹⁾) (電子顕微鏡)

図 13 ポリエチレン球晶から硝酸処理によりとり出した単層の結晶の一例 (Keller ら⁹⁾) (電子顕微鏡)

図 14 ポリエチレン球晶から硝酸熱処理によりとり出した多層結晶の一例。溶融物から急冷した (Keller ら⁹⁾) (電子顕微鏡)

図 15 ポリエチレン球晶から硝酸処理によりとり出した多層結晶の一例。126°C で結晶化した試料 (Keller ら⁹⁾) (電子顕微鏡)

果は溶融物からの結晶化もその本質は単結晶の生長機構と異ならないことを示している。

さらに図 14 および図 15 のような multilayer (多層) の結晶も観察される。図 14 は低温, 図 15 は高温で結晶化させた試料についてであるが, 何れも球晶中のラメラのよじれ (図 3) に対応していることが明らかである。事実, 高温 (図 15) の方がよじれ単位が大きく, その大きさも偏光顕微鏡下に観察される円心円環の巾に対応している。

1・3 球晶生長の機構と内部構造

以上の結果から球晶成長の機構を考えてみよう。従来結晶化動力学的の研究において, 顕微鏡により球晶生長 (あるいは球晶生成) を観察し生長速度を求めてディラトメトリーと組合わせて解析する手法がとられているが, これは球晶の中心の一つの核から結晶が線状に生長し, 放射状に発達して三次元球晶をつくることを仮定している。これは上記の結果と合せ考えると極端な針状結晶を考え, これが球晶の半径を形成することに対応する。このばあい図 16 a) のような生長様式が考えられ

図 16 球晶の生長様式と内部構造のモデル

が, [110] セクターの面積が小さいため, 電子線回折法でこれを確認するのは困難である。とにかく, 以上の結

る。すなわち、針状結晶の先端は前記のように $[110]$ セクターであるから生長フロントは $[110]$ 面でなければならない。しかし、実際は $[100]$ セクターが面積の大部分を占めていることや球晶中の結晶単位が球晶の半径より遙かに小さいことからこの型の生長方式はあり得ない。 $[110]$ 生長面の edge がかなりの頻度で見られることは球晶が図 11 のような大きさのかなり小さい“結晶単位”からなることを示し、したがって図 16b) のような内部構造が考えられる。すなわち、球晶半径に沿ってもしくつかの“結晶単位”がつらなり、したがって半径方向

にもある種の defect が考えられる。この結晶単位の生成とカメラのよじれとの関係は明らかでない。しかしこのモデルでは単結晶の知見と一貫した生長様式で球晶中の分子配向が説明できる。図 10 の bulk の場合に示さ

図 17 濃厚溶液から結晶化させた二次元球晶の電子顕微鏡写真 (Heber⁸⁾)

図 18 図 17 の細部 (図 17 に示した部分) の電子顕微鏡写真 (Heber⁸⁾)

図 19 アイソタクチックポリプロピレンにアタクチックポリプロピレンを混合し、 125°C で結晶化させた試料中の球晶の顕微鏡写真。直交ニコル。 $\times 240$ a) 0%, b) 20%, c) 40%, d) 90% アタクチック。(Keith ら¹²⁾)

れる単位結晶の長軸が図 16 b) のように球晶の半径に沿っておれば、球晶半径の方向が b 軸に平行であるのは当然である。分子鎖はリボン状に折りたたまれてリボン（したがって b 軸）が半径に沿い、いくつかの単位結晶（ラメラ）が集積して半径に沿ってよじれ図 3 のような配置をとる。

図 17 および図 18 は濃厚溶液から結晶化された二次元球晶の電子顕微鏡写真であるが⁹⁾、球晶生成の初期段階と考えてよい。前記のような細長い結晶が屋根瓦を敷くように集積していることが明らかである（球晶の半径が一つの針状結晶でないことに注意）。これら“結晶単位”の形態の著しい非対称性のために長軸（b 軸）が球晶の半径方向に向ってゆく様子がよく理解される。

1.4 ラメラ間の非晶成分

球晶の内部構造とくに分子のスケールで結晶性高分子の物性を考える時、ラメラとラメラの間につまっているセメントが何であるかが重要な課題となる。球晶はもちろん完全結晶ではないことは球晶が最密充填した試料でもいわゆる結晶化度がかなり低いことから明らかである。fold 部分も高分子に特有な一つの“欠陥”と考えられるからその構造がどうなっているかも大切な問題である¹⁰⁾。ラメラ間のセメントについて、球晶生成の機構と関連して興味があるのは不純物の役割である。このばあい不純物とは非晶性成分（熱力学的に結晶化し得ない成分）のみならず動力的に結晶化のおそい成分も含めて考える。高分子の特徴の一つは分子が均一でなく分子量分布をもつことで、この意味で homopolymer でも多成分系である。結晶化が分子内結晶化であることを考えると、その速度が分子量に依存することが結晶生成に大きな役割を果たすと思われる¹¹⁾。非晶性成分としては結晶化し得ない共重合体成分、立体規則性高分子におけるアタクチック成分、分枝分子などが、速度論的な意味での

“不純物”として一般に融点の低い成分（たとえば低分子量成分）いわゆる entanglement などが考えられる。Keith ら¹²⁾は球晶生成に当ってこれらの不純物がフィブリル状の結晶成長から排除され、フィブリル間あるいは球晶周辺に残されることを示した。図 19 はアイソタックティックポリプロピレン (P. P) に“不純物”として種々の含量のアタクティック P. P を添加混合し、結晶化させた試験の偏光顕微鏡による写真であるが、アタクティック含量の増加とともに放射状のマクロフィブリル（白い部分）の密度は粗になりフィブリル間に非晶部分が取残されていることが明らかである。図 20 はポリプロピレン原試料（混合物）を 135°C で結晶化させた後、120°C にもたらししてさらに結晶化させた試料の球晶の細部であるが、135°C で生成したフィブリル間に残った熔融物が 120°C で結晶化し、disorder な結晶（白いかたまり）を作っている。これは前記の速度論的な“不純物”の一例ともいえよう。Keith ら^{12,13)}は球晶中のフィブリル（結晶）の粗密度がその生長速度と残された“不純物”の球晶周辺へしぼり出される拡散速度によつて支配されると考えた。これは金属などの zone melting の過程によくにている。したがって、ラメラの集積と考えられるマクロフィブリルをいきなりラメラにおきかえるのは多少問題はあろうが、以上のような“不純物”がラメラ間に非晶領域として残つてセメントの役割をしていると考

図 20 ポリプロピレンを135°Cで結晶化した後120°Cに冷却さらに結晶化せしめた試料中の球晶の一部の拡大写真 直交ニコル ×960 (Keith ら¹²⁾)

図 21 球晶内部構造および球晶周辺のモデル

えてもよいであろう。すなわち、図 21a) に示すように球晶は中心から放射状または樹枝状に発達したラメラ状結晶よりなり、ラメラ間に存在するのは図 21b) のように分子末端が結晶からとび出た hair molecule, ラメラとラメラを結ぶ molecular tie などの可能性のほか、非晶性成分、低分子量成分、entanglement などが考えられる。これらが実在するかどうかまた実在すればどのような割合で存在し、とくに前 2 者がどのような分布、形で存在するかは力学的性質およびその他の物性と関連し今後の重要な課題の一つであろう。非晶成分が多いばあい、あるいは結晶化の途中で急冷したばあいなどには図 21c) のような、非晶部分の海の中に球晶の島のある構造が考えられる。図 22 はアイソタクティック P.P とアタクティック P.P を等量混合した試料に見られる球晶の境界を示すもので¹²⁾、球晶間に非晶の海があるのがわかる。しかし、球晶は溶媒などを用いただけでは抽出不能であることから球晶と海とはかなりつよく結びついており、あるいは図 20c) に示すように分子でつながっているのかも知れない。また、海が完全な非晶状態であるともいえない。図 23 はゴム超薄フィルム中の球晶周辺に見られるフィラメント状結晶¹⁴⁾ (後出) の電子顕微鏡写真である (図 21c) 参照)。

文 献

- 1) F. P. Price ; *J. Polymer Sci.*, 37, 71(1959); 39, 139 (1957)
- 2) H. D. Keith, F. J. Padden ; *J. Polymer Sci.*, 39, 101, 123 (1959)
- 3) Y. Fujiwara ; *J. Appl. Polymer Sci.*, 4, 10 (1960)
- 4) A. Keller ; *J. Polymer Sci.*, 36, 361 (1959)
- 5) H. A. Stuart ; *Koll.-Z.*, 165, 3 (1959)
- 6) R. P. Palmer, A. J. Cobbold ; *Makromol. Chem.*, 74, 174 (1964)
- 7) A. Keller ; *Koll.-Z.*, 197, 98 (1964)
- 8) T. Kawai and A. Keller ; *Dhil. Mag.*, 11, (1965)
- 9) A. Keller, S. Sawada ; *Makromol. Chem.*, 74, 190 (1964)

図 22 アイソタクチック・アタクチック等量混合試料の 180°C で生長した球晶の境界。直交ニコル×180 (Keith ら¹²⁾)

図 23 ゴムの超薄フィルム中の球晶周辺のフィラメント状結晶の電子顕微鏡写真 (Andrews¹⁴⁾)

- 10) 河合 ; 高分子, 31, 243 (1964) ; 32, 510 (1965)
- 11) T. Kawai ; *Makromol. Chem.*, 84, 290(1965); *ibid.*, 84, 294 (1965)
- 12) H. D. Keith, F. J. Padden, Jr. ; *J. Appl. Phys.*, 35, 1270 (1964)
- 13) H. D. Keith, F. J. Padden, Jr. ; *J. Appl. Phys.*, 84, 2404 (1963)
- 14) E. H. Andrews ; *Proc. Royal Soc., A* 277, 562 (1964)

(昭和 40 年 7 月 15 日受理)