Review

繊維の構造と物性

宮 坂 啓 象

1. 繊維構造の概観

通常の繊維についてのイラスト化した形の構造の提案は過去10年間無かったと言ってよい。その間、NylonやPET繊維に対してPrevorsek¹⁾が与えた構造は多くの人に親しみやすいものとして受け入れられてきたようにみえる。彼の構造はラメラ晶(分子の折りたたみを含む)がある分率のtie chainをもち長周期構造を作る。これは別の呼び方をすればマイクロフィブリルである。マイクロフィブリルが多数集束して一本のマクロフィブリル(これがさらに無数に集束して一本の繊維を作ると考えるが、いまの場合には繊維の物性はこのマクロフィブリルのそれと同じと考えておいてよい)を形成するが、マイクロフィブリル間には比較的高度に引き伸ばされた非晶鎖が存在し、マイクロフィブリル間の集束を助けるとともにマクロフィブリルの機械的性質に大きな影響をもつと考える。このモデルが比較よく受け入れられている理由は構造研究の手法の結果によるものではなく、熱収縮性などの現実的な物性を説明するために画かれたものであることにも一部関係している。通常の繊維に対する構造がこのような状態であるのに対して、この10年は高弾性、高強度という材料機能が追求され大きい成果が挙げた時期であった²⁾。その道の一つは、PEに代表される一般性の屈曲性高分子の高延伸によるものであり、これはさらに 10^6 のオーダーの超高分子量のゲル紡糸³⁾などの手法の開発によってはずみをつけてきた(もう一方の道はKevlarに代表される剛直高分子によるものである)。高延伸によって得られた屈曲性高分子繊維材料は非常に高いヤング率をもつが、それを表わす一つの構造モデルがWardら⁴⁾のグループによって提案された。その特徴とするところは上下に隣接した結晶にはさまれた

非晶域を結晶と同じコンフォメーションをもつ鎖(inter-crystalline bridge)がある数貫通していることである。これは広角X線から求めた結晶の厚さの方が長周期よりも大きいという結果にもとづいて作られたものである。bridge鎖の分率 P がこの構造の支配的因子となる。このモデルは〔結晶と非晶の直列〕と〔結晶と同じ性質のbridge〕の並列であり、高柳モデル⁵⁾と一体的であり、力学的性質を考える限りは問題はない。しかし、この構造でX線的に評価される結晶の厚さは、彼等が考えているように P に依存しないことは、簡単な計算で証明できる。同時に、集束して結晶とならずに、分子が結晶と同じコンフォメーションをとることはエネルギー的に無理があり、恐らくこれらの分子は集束して結晶を作っているであろうと推定される。

また一方、超高分子量PEなどの高延伸物ではほとんど結晶一相的な構造であると考えられ、そのような場合は従来の長周期構造は存在できず、からみ合い点などが構造不整として入るような一相構造を考えるべきであろう⁶⁾。剛直高分子およびPAN繊維の構造については各々の項で後述する。上で述べたように、高弾性・高強力繊維は非常に重要な主題であり、当然本稿においてもその構造・物性が取り上げられるべきものであるが、たまたま本誌の次号において太田の有益なこれについての総説が掲載される予定になっているので、割愛し本稿ではこれ以上この領域の問題にはふみ込まないことにする。なお、繊維の構造モデルについてはPeterlin^{7,8)}、Keller⁹⁾、Clark¹⁰⁾も参考になる。

2. PET繊維・フィルムの構造・物性

PET繊維の構造・物性に関する近田¹¹⁾の有益な総説が本誌に掲載されている。頁数の制約上も重複を避けたので読者は近田の総説を参考にされたい。

〔基礎物性・キャラクタリゼーション〕: IRの温度変化¹²⁾、IR、ラマン、NMR¹³⁾、IR、遠赤外コンフォメーション依存性バンド¹⁴⁾、グリコール部分のトランス分率の評価¹⁵⁾、結晶格子の決定¹⁶⁾、 T_m の圧力依存性から融解熱($\Delta H_f = 32.5 \text{ cal/g}$)の決定¹⁷⁾、結晶厚さと T_m の

*Structure and Physical Properties of
Textile Fibers*

KEIZO MIYASAKA

Faculty of Engineering, Tokyo Institute
of Technology

東京工業大学工学部 教授(工博)

関係からの $T_m^\circ = 553^\circ\text{K}$, $\Delta H_f = 2.69 \text{ kJ/mol}$ の決定¹⁸⁾, 結晶の end と side の界面エネルギー値の決定¹⁹⁾, PET と水の相互作用の DSC による検討²⁰⁾, 逆クロマトを用いた表面張力のロンドン成分の値の推定 (40 nN/m)²¹⁾, などがある。〔PET の結晶化〕: 等温結晶化の機構が部分融解と拡散を主体としているという考え²²⁾, 結晶化の動力学で $(T_m^2/T^2 \Delta T)$ という量が重要であるという指摘¹⁹⁾, 分子配向²³⁾, 分子量と重合触媒²⁴⁾, $\text{Al}(\text{OH})_3$ の添加²⁵⁾ などが結晶化度やモルフォロジーに与える効果, 溶媒による結晶化に及ぼす分子配向や結晶化度の影響²⁶⁾, 低温結晶化の研究²⁷⁾, がある。シンクロトロンからの強力 X 線を用いた高速測定法により結晶化の過程の追跡が行なわれている²⁸⁾。〔延伸〕: 延伸に伴う t_r と g コンフォメーションの変化の検討²⁹⁾, 延伸速度が延伸物の構造に与える効果^{30, 31)}, 分子量と重合触媒²⁴⁾ の影響, 延伸における応力・歪の不安定性は従来考えられていたような熱の問題ではなく, 未延伸-延伸相のスピンノーダル分解として捉える可能性の指摘³²⁾, PET 繊維の延伸に伴う発熱量の測定³³⁾, 溶媒中での延伸³⁴⁾, 冷・熱延伸の効果の対比³¹⁾, 延伸物の性質としては, 力学的性質が t_r 分率に高い依存性を示すこと³⁵⁾, 分子量と分子配向³⁶⁾, T_g ^{37, 38)} の検討, 表面張力の延伸比による変化³⁹⁾, また特殊な延伸としては MeCl_2 で処理後延伸して表面積の多い繊維をうること⁴⁶⁾, PET(70)-PE(30) の混合物の延伸の光学特性の検討⁴¹⁾ などがある。〔配向度〕: 紡速 6000 m/min までの POY について Δn を測定し, $\Delta n_c^\circ = 0.22$, $\Delta n_a^\circ = 0.11$ の値を与えている⁴²⁾。PET のフィルムの一軸延伸と偏光 IR, Δn による分子配向の検討⁴³⁾ や偏光蛍光法による分子配向評価で, 他の方法の値よりも蛍光法の方が配向度の値が高くなる傾向があり, その原因はグリコールの t_r 部分に吸着される可能性を指摘されている⁴⁴⁾。その他ラマンスペクトルによる P_2 , P_4 の決定^{45, 46)}, POY の t_r , g 分率や Δn の測定⁴⁷⁾ や広角 X 線 (WAXD) による非晶の配向分布の推定⁴⁸⁾ などがある。〔熱処理〕: POY の熱処理で紡速の高いほど trans 量が大きく, 結晶化の温度が低いこと⁴⁹⁾, 乾・湿熱処理による構造や物性変化^{50, 51)}, 熱処理中の構造変化の機構や速度⁵²⁾, T_g 以下の低温での熱処理 (aging) による構造・物性変化^{53, 54)}, プリリアン散乱を用いた T_g 以上の配向変化⁵⁵⁾ の検討が報告されている。〔微細構造のキャラクタリゼーション〕: Ruland の方法を応用した結晶化度と結晶の格子歪について検討^{56, 57)}, PET 繊維の TL (熱ルミネッセンス)⁵⁸⁾ や干渉顕微鏡⁵⁹⁾ による繊維構造のキャラクタリゼーションが報告されている。〔力学的性質〕: クリープ破断⁶⁰⁾, 衝撃試験⁶¹⁾, Δn や分子配向と弾性率の相関の検討^{62~64)}, 伸張速度の力学特性への効果⁶⁵⁾,

動的弾性率測定時の伸張歪の α , β 緩和強度への影響⁶⁶⁾, フェノール中での動的粘弾性⁶⁷⁾, 伸張によって生ずる横縞⁶⁸⁾ の構造や発生の原因についての検討もなされている。〔共重合体繊維〕: ハロゲン化テレフタル酸⁶⁹⁾, アジピン酸⁷⁰⁾, DEG⁷¹⁾, 3, 4'-Sulfonyldibenzoate⁷²⁾ などの共重合 PET 繊維の構造・物性が検討されている。〔その他〕: 有機溶媒中の PET 繊維の収縮や機械的性質⁷³⁾, PET 繊維とゴムの接着状態の透過電顕による観察⁷⁴⁾, 加圧下の染色からの活性化体積の決定⁷⁵⁾ などがなされている。〔PBT〕: PBT については, 延伸速度の構造への影響⁸⁰⁾, 配向と粘弾性緩和, 力学的性質や熱膨張の異方性⁷⁶⁾, 誘電率⁵⁴⁾ と機械的強度に及ぼす湿熱効果⁷⁷⁾ などの報告がある。

3. ポリアミド繊維・フィルムの構造物性

基礎的なものとしては, 各種ナイロンのモル体積, 熱膨張率, 等温体積弾性率, 熱容量などの決定⁷⁸⁾, メトキシメチル化法でのナイロン 66 の $T_m^\circ = 362^\circ\text{C}$, 同 12 の $T_m^\circ = 294^\circ\text{C}$ の推定⁷⁹⁾, $\Delta n_c^\circ = 0.089$, $\Delta n_a^\circ = 0.078$ の推定⁸⁰⁾, アミドと水の結合性⁸¹⁾ などがある。EM 用の OsO_4 とホルムアルデヒド混合物のエッチング⁸²⁾ は参考になる。結晶多形についての報告は多く, Nylon 6 の延伸物の高温処理での β 形結晶⁸³⁾, 熔融紡糸繊維に現われる γ , α の分率の評価^{84, 85)}, X 線回折プロフィルの両成分の分離法の提案とそれによる評価⁸⁶⁾, Nylon 12 の延伸による $\gamma \rightarrow \alpha$ 転移⁸⁷⁾, HCl ガスによる $\alpha \rightarrow \gamma$ 逆転移⁸⁸⁾ が報告されている。延伸性を制御して繊維材料の性質を向上させようという試みとして, Nylon 6 や 66 に無水アンモニアを含ませる方法⁸⁹⁾, Nylon 6 に LiCl を添加して熔融紡糸する方法^{90, 91)} が提案されている。熱処理に関する研究も依然として多い^{92~95)}。Nylon 66 の溶液結晶化と熱処理⁹⁶⁾, 結晶化速度に及ぼす TiO_2 の効果⁹⁷⁾, Nylon 6 繊維中の結晶の外力や温度による変形挙動⁹⁸⁾, Nylon 12 シートの力学的性質の異方性から水素結合が非晶域でもかなり方向性をもって形成されている可能性の指摘⁹⁹⁾, Nylon 1 の s-s 挙動¹⁰⁰⁾, Nylon のクリープ特性と水分の影響¹⁰¹⁾, 延伸条件と Nylon 6 繊維のヤング率の高柳モデルによる説明¹⁰²⁾, 伸張に伴う分子切断の力学的挙動¹⁰³⁾ や可視エミッション¹⁰⁴⁾ による観察がある。繊維の燃による構造変化^{105, 106)} や, 燃ったフィラメントの機械的性質の理論と実験¹⁰⁷⁾, その他, 全芳香族ナイロン共重合体の構造と物性¹⁰⁸⁾, 紡糸及びその繊維性能評価¹⁰⁹⁾, 熱処理により後重合した Nylon 66 繊維¹¹⁰⁾ や, ポリ t -, 4, γ プロポキシシクロヘキシルアミド繊維¹¹¹⁾ の構造や物性が検討されている。

4. PP繊維・フィルムの構造・物性

基礎的なものでは、立体規則性の異なるPPの結晶化や融解挙動¹¹²⁾、¹Hスピン・格子、スピン・スピン緩和時間と結晶化度やアタクチック分率の関係¹¹³⁾などがある。延伸関係では、厚さの異なる3種のフィルムの常温延伸における降伏応力、延伸応力、ネックの伝バ速度、ネック部の温度の検討¹¹⁴⁾、延伸速度、温度条件と結晶・非晶の配向のIRによる検討¹¹⁵⁾、延伸の機構と分子配向¹¹⁶⁾、ultrasonic法での延伸物のvoidが関係する構造の検討¹¹⁷⁾、蛍光偏光顕微鏡による非晶配向の評価¹¹⁸⁾、延伸フィルムのsonic modulusの測定から、延伸率 λ が9以下では結晶・非晶の直列モデルが、それ以上の λ に対しては、とくに T_g 以上の温度では高柳モデルが適用できることがLeung¹¹⁹⁾によって指摘されている。繊維の Δn とsonic modulusの関係¹²⁰⁾、配向PPの伸張による白化現象¹²¹⁾なども報告されている。冷延伸PPの熱処理における微細構造の変化を核形成・成長の理論やスピノーダル分解の考えで説明する可能性がBabajkoら¹²²⁾によって検討されている。高度に伸張したmeltから作製した薄いフィルムで、($kh0$)暗視野像が繊維軸に沿って周期を作っていることが見出されている¹²³⁾。PEと同様に超高分子量のPPのゲル紡糸が行なわれ36 GPa(結晶の値41 GPa)という高い値のヤング率が得られている¹²⁴⁾。PP繊維のクリープ破断における時間と温度の検算^{125, a)}や延伸とクリープ破断の関係^{125, b)}も検討されている。

5. PAN繊維の構造・物性

PAN繊維では小角X線で長周期構造が確認できない。以前はバククリスタル-相的な構造が説えられたこともあったが¹²⁶⁾、最近では房状ミセル構造をとると考える人が増している^{127~130)}。PANは強い双極子のため分子がらせん(rod)構造をとる可能性が高いとされている。Warnerら¹²⁸⁾は房状の非晶部ではらせんの形成はないと考えているが、最近Gupta¹³⁰⁾は非晶部のらせんの形成を主張している。その方が、強い双極子引力からも自然で、結晶と非晶の密度差が非常に小さいこともよく対応すると考えている。最近のPAN繊維の構造・物性に関する研究としては、広幅NMRによる相及び分子のコンフォメーションの研究¹³¹⁾、X線小角散乱によるボイドや内部表面積の推定¹³²⁾、PAN繊維の熱処理・熱固定の構造・物性への効果^{133~135)}、PAN繊維の性能と紡糸液濃度¹³⁶⁾、延伸速度¹³⁷⁾、延伸率と分子量¹³⁸⁾などの関係、ゴムなどを多量に共重合したPANの延伸による配向の検討¹³⁹⁾などがなされている。

6. PVA繊維の構造・物性

PVAに関する研究は必ずしも少なくはないが、繊維と関係づけられる固体についてのものは非常に少なく、PVA結晶の100℃以上の2次転移に対応する分子運動性の検討¹⁴⁰⁾、分子内水素結合による¹³C NMRタクシシティ分裂¹⁴¹⁾などが基礎的なものとして僅かにあげられる。

応用的なものとしては、PVA繊維の熱延伸による二層構造の発生¹⁴²⁾、湿式延伸によるPVAフィルムの配向挙動¹⁴³⁾、Vinyl-Trifluoroacetateからのシンジオタクシシティに富むPVA繊維¹⁴⁴⁾の性質などが検討されている。

7. アラミド繊維・その他の新繊維の構造・物性

アラミド繊維でもっとも重要なPPTA(Kevlar)繊維については結晶構造¹⁴⁵⁾をはじめ高次構造まで多くの研究がなされている。伸びた分子が分子間水素結合シートを形成して250 nmから500 nmの周期でプリーツ(175°~170°に曲る)していると考えられている^{146~148)}。シートは繊維の半径の方向に配向する傾向をもつ。また紡糸法からの宿命としてスキン・コア構造は明確に形成される。最近、Panarら¹⁴⁹⁾は小角X線と電顕で観察される周期が広角X線からの結晶の長さの1/2以下であることから、分子の末端や分子の折れ曲りなどで形成される欠陥帯を含む新しい構造を提案している。一方、Morganら¹⁵⁰⁾は重合・紡糸からはじめて、得られた繊維の変形・破断過程を光学および電顕で観察し、スキンでは分子末端はばらばらに分布し、コアではそれが揃った一つのモデルを提案している。この二つのモデルは互いに共通点はなく、どちらがより真実に近いものであるか判断はつきにくい。この外にPPTA繊維については、熱処理による配向の向上の問題¹⁵¹⁾、力学的性質として動的粘弾性¹⁵²⁾、引っ張り挙動のモデル解析¹⁵³⁾、繊維軸に沿う圧縮による変形バンドの形成¹⁵⁴⁾などの報告がなされている。アラミドの一種である

-aminobenzhydrazid・terephthalamideが67 GPaの高弾性率をもつ繊維となることが報告されている¹⁵⁵⁾。その他ポリイミド繊維¹⁵⁶⁾、複素環状高分子繊維^{157~160)}、ヒドラジド高分子¹⁶¹⁾、コーポリエステル¹⁶²⁾、ポエーテル・エステル^{163, 164)}、biodegradative ポリエステル¹⁶⁵⁾などの繊維が試作されその物性が検討されている。なお剛直性高分子のモルフォロジーについて高橋の総説¹⁶⁶⁾は有益である。

8. 繊維・フィルムのキャラクタリゼーションの手法

繊維やフィルム材料の構造・物性のキャラクタリゼーションの手法は多様であるが最近とくに話題になるのはNMRと中性子散乱である。前者が繊維材料に応用されたのはそれ程新しいことではないが、高分解能 ^{13}C NMRの高分子固体(配向を有する)への応用の手法が最近になって開発されていることによる。後者は装置的な事情で手軽には使えないが、従来実験的に測定できなかった固体での分子のひろがり(繊維のような配向物では分子の伸び具合)について明確な情報を与えてくれるなどの際立った意義をもっている。ところで、この二つの手法以外ではどうかと言えば、新しい試みが次々となされており、構造や物性の評価をより精度よく、より短時間に可能にしている。本項では、上の二つを含め、最近の手法について整理してみる。

広幅NMR

北丸・堀井らは微分スペクトルを形と幅の異なる広幅、中間幅、狭幅の三つに分離する手法を考案し、これを各種の繊維に応用し、延伸によって狭幅成分が減少し、中間相成分が増すなど極めて興味深い研究成果を挙げている。これは本誌に総説¹⁶⁷⁾としてまとめられている(文168)は堀井らのPEの α 分散域での各成分の評価に関するもの)。糸山も延伸PETフィルムの分子運動^{169,a)}、狭幅成分の温度依存性に及ぼす延伸や熱処理の効果^{169,b)}、延伸と配向分布^{169,c)}、Nylon 6と12の配向と分子運動^{169,d)}などについて、Wardら¹⁷⁰⁾も延伸PETの広幅NMRの異方性を検討し、トランス部分は高度に配向しているがゴーシュ部は無配向であることなどを推定している。Egorovら¹⁷¹⁾は繊維を伸張すると狭幅成分が減少することを見出し(PPのみは例外)、さらに、最近Nylon 6繊維の伸張による狭幅成分の減少をtie chainが引き伸ばされるために運動が緩慢になるためとし完全伸張時と実在の長さ比が限界値をとるときにtie chainはmobileでなくなるという仮定の下でtie chainの長さ分布を推定している¹⁷²⁾。またtie chainの分布が T_g が広い範囲で生ずる原因であると考えている¹⁷³⁾。

パルス法NMR

この方法もまた非常に有効な手法であるが最近、優れた総説¹⁷⁴⁾があるのでその後の文献をあげるにとどめる。Spiess¹⁷⁵⁾は重水置換した高分子固体の分子運動性を検討しているが、 T_g 以上のPEの非晶の分子運動性は通常の非晶性高分子のそれと比較しては明らかに低下している。Brandoliniら¹⁷⁶⁾は多重パルス法を用いて化学シフトの解析から延伸したPTFEの配向分布を求めている。

Tanakaは広幅パルス法によって T_1 , T_2 を測定し、硝酸処理^{177,a)}、結晶化度もアタック成分率^{177,b)}、延伸による変化^{177,c)}を検討して T_{1f} (長時間成分)と T_{2a} (非晶)はそれぞれ延伸とともに増加および減少することを示している。

高分解能 ^{13}C NMR

種々のテクニックの開発によって ^{13}C NMRによる高分子固体の分子運動性がより詳細に検討できるようになった(これらの手法について解説は文献178~180))。PEについてAxelsonは結晶相の T_1 について分枝や熱処理¹⁸¹⁾の効果、結晶の厚さ、結晶化度と磁気decayから得られるNMR結晶化度との相関¹⁸²⁾を詳細に検討している。また北丸らは融液および溶液結晶化PEについての非晶分率についての研究¹⁸³⁾、天然および再生セルロースについてCP/DO/MAS ^{13}C NMRスペクトルの解析して、 C_4 の全共鳴吸収線に対する低磁場成分の積分分率がHermansのX線回折法による結晶化度と直接関係にあることなど、非常に有益な知見を得ている^{184~186)}。it-PPについては熱処理物ではメチルとメチレンの吸収のスプリットが明瞭になることなど¹⁸⁷⁾のことが報告されている。各種のポリエステル固体での運動性についても堀井らの報告がある¹⁸⁸⁾。

中性子散乱

繊維の構造と密接な関係をもつ中性子散乱の応用の第一は小角散乱による分子の引き伸ばしの程度についての情報である。現在はPEやPPにのみ限られているが、一本の分子の情報を得るために重水素化したものを僅かに混ぜこれを延伸して小角散乱強度を解析する(重水素化は散乱能を著しく増大するので散乱強度はこの僅かな量の重水素化分子からの寄与で占められる)。延伸前では結晶化していても、非晶状態でのガウス鎖と同じ慣性半径をもつことがわかっている¹⁸⁹⁾。延伸後では、Ballardら¹⁹⁰⁾のPPの例では、8倍の延伸率で分子は2倍の伸びに過ぎないし、Sadlerら^{191,192)}のPEの場合でも同じ傾向でAffine変形ではないこと、また通常のパルス試料と溶液結晶化した単結晶マットの比較では前者の方が、延伸率と分子の引き伸ばし率は近いことなどがわかった¹⁹²⁾。これらの結論は全て我々が延伸の機構を考える場合に極めて重要な知見であることは言うまでもない。一方、重水素化したPEは結晶化するときに集合する傾向をもつことがわかっている(これは上記と矛盾するようであるが、極端に僅かな量の場合には集合できないことは理解できる)。Wingallら¹⁹³⁾は50℃~119℃の間のPEの延伸で分子の延伸のみならず、この集合が失なわれることから、延伸は融解・再結晶化の過程を含むものであると推論している。第二の応用は結晶のモルフォロジー、すな

わち結晶界面での分子の形態に関するものであり^{194~197)}、これは主として広角散乱の対象となるものである。各種のモデルにもとづいて理論計算が盛んに行なわれている。しかし、未だ統一的な結論を得るような段階に至っていない。第三の応用は blend など多成分系での混合または局所相分離の状態への応用であり、小角散乱が使われる。理論的取扱い¹⁹⁸⁾、PE と PP の blend¹⁹⁹⁾ などがある。その他、非弾性散乱の応用として重水素化 PE の結晶の横方向の弾性率の決定²⁰⁰⁾ などがある。

電 顕 電顕観察にはエッチングが重要な問題であるが、ポリオレフィンに対するガスイオンエッチング^{201~204)} について Neppert ら²⁰⁴⁾ は Cater ら²⁰⁵⁾ の理論にもとづいてこの方法の危険性を指摘している。過マンガン酸によるポリオレフィンのエッチング^{206~208)} について Naylor ら²⁰⁸⁾ は最適条件を検討している。その他 PE に対する Chlorosulfon 化法^{209, 210)} が用いられている。ポリアミドについては文 82) 参照。

電顕としては、multiple image dark field 法²¹¹⁾、片山ら²¹²⁾ による超高压電顕によるポリパラキシレン(電子線ビームに非常に強い)単結晶のディスロケーションの直接観察などがある。

X 線

シンクロトロンからの強力 X 線源と silicon vidicon を応用したカウンターによる短時間測定(広角)²⁸⁾、P、S、Cl などを含む高分子の X 線異常分散の応用の可能性²¹³⁾、小角 X 線の装置によるひろがりの処理²¹⁴⁾ など。

顕微鏡 紫外線吸収剤を添加した高分子の結晶化への紫外線顕微鏡の応用²¹⁵⁾、偏光位相差顕微鏡の cotton の屈折率や Δn の推定への応用^{216, 217)} など。**熱測定** DSC にコンピュータを接続した精度の向上²¹⁸⁾、結晶化度の推定法²¹⁹⁾、延伸時の熱測定²²⁰⁾、繊維の伸張時の熱測定²²¹⁾ など。その他 小角光散乱のための二次元の position sensitive counter による測定精度の向上と時間の短縮²²²⁾、光弾性モジュレーターを応用した Δn の精密測定²²³⁾、蛍光偏光法による分子配向評価の問題点²²⁴⁾、FTIR に延伸装置を接続した装置²²⁵⁾、伸張時の体積変化測定²²⁶⁾、7 kb までの高圧、300℃までの高温・高圧のラマンスペクトル測定用セルの作製と結晶化への応用²²⁷⁾、動的赤外二色性測定^{228, 229)}、動的粘弾性測定の精度の向上のためにグリッパの改良や試料の非線型性の考慮²³⁰⁾、分子末端にスピララベルした高分子の ESR による融解・熱処理の検討²³¹⁾、photoacoustic 法の延伸 PET フィルムの熱伝導測定への応用²³²⁾、スピンを持つペネトランの拡散による磁気勾配に注目するパルススピネコー法による拡散速度の検討法²³³⁾、延伸した PE の結晶の厚さの検討のための acoustic mode ラマンの

応用^{234, 235)}、繊維のキャラクタリゼーションへの TL の応用⁵⁸⁾ がある。

9. 機械的性質：破断・疲労・ハードエラスチシティ

クリープ破断(C.B)：PE の C.B の三要素モデルによる解釈²³⁷⁾、PP の延伸と C.B の関係^{126, b)}、PP 繊維の破断時間-温度の換算^{126, a)}、PET フィルムの C.B の時間スペクトル⁸⁰⁾、PE パイプの CB²³⁷⁾ では tie chain の重要性が説かれている。C.B 以外では、高配向 PE の定速伸張における常温切断強度は分子量の 0.4 乗に比例し、同時に分子量分布は狭い方が強度は大きいことを Smith ら²³⁸⁾ は報告している。その他、強度の歪速度依存性(延伸 PE)²³⁹⁾、引張強度と分子のからみ合いの関係²⁴⁰⁾、フォノン理論による高分子の強度と弾性率の説明²⁴¹⁾、Fractography (破断面などの直接観察)の範囲では、Ogata らの Nylon 6 の糸²⁴²⁾、切断面の SEM 観察による破断の瞬間に応力を狙った面積から求まる“Ultimate Breaking Stress”を論ずる Lam²⁴³⁾ の報告が、高分子の破断については Andrews の総説²⁴⁴⁾ がある。

疲労に関しては、福原ら²⁴⁵⁾ はゴムに埋めこんだ各種のタイヤコードに圧縮・曲げ、伸張・圧縮の疲労を与え、疲労に伴う構造変化を検討し、Kevlar コードの特徴を明らかにしている。最近、PET タイヤコードについて、原糸の定伸張繰返しによる TL の変化²⁴⁶⁾、ゴム中での疲労破断コードの Fractography による特徴化²⁴⁷⁾ などの報告がある。一般高分子材料の疲労については、高柳、梶山らの疲労の過程の動的粘弾性挙動による解析は高い評価を得ている^{248, 249)}。Bretz ら²⁵⁰⁾ は無配向結晶性高分子固体の疲労をクラックや破断面の Fractography で追跡している。

ハードエラスチシティ(H.E)に関しては、HEPP の伸張時の変形の機構の研究^{251~253)}、がなされているが Hosemann²⁵³⁾ は H.E. PP のラメラは 50 Å 程度の太さのフィブリルを作っていると指摘している。この見解は従来になかったもので注目すべきものであろう。

10. 終りに

筆者の能力の乏しさおよび本稿でカバーすべきことが割当ての頁数に比して余りにも多く過不足ない Review にならなかったことに心を残しつつ本稿を終る。なお、繊維の構造と物性の Review と言いながら、繊維に限らずフィルム、ある場合には全く物質としての基礎的なものさえ入っていることについては、繊維を考えるとときに必要であり、または繊維に应用できる可能性を考えることに重要な意味があるであろうという筆者の考えによるも

のであり御了解をお願いしたい。

文 献

- 1) 例えば, D. C. Prevorsek et al, *J. Macromol. Sci. Phys.*, **B9**, 733 (1974)
- 2) Ultra-High Modulus Polymers, ed by A. Ciferri & I. M. Ward, Appl. Sci. Publishers, London, 1979.
- 3) P. Smith, P. J. Lemstra, *J. Matr. Sci.*, **15**, 505 (1980)
- 4) J. Clement, I. M. Ward et al, *Polymer*, **19**, 639 (1978)
- 5) M. Takayanagi et al, *J. Polym. Sci. Part C*, **15**, 263 (1966)
- 6) 宮坂啓泰, 古畑研一ら, *Polymer Preprint, Japan*, **32**, 2501 (1983)
- 7) A. Peterlin, *J. Mater. Sci.*, **6**, 490 (1971)
- 8) A. Peterlin, *Polym. Eng. Sci.*, **18**, 488 (1978)
- 9) D. T. Grubb, A. Keller, *Colloid and Polym. Sci.*, **256**, 218 (1978)
- 10) E. S. Clark, L. S. Scott, *Polym. Eng. Sci.*, **14**, 682 (1974)
- 11) 近田淳雄, 繊維学誌, **38**, P-137 (1982)
- 12) S. B. Lin and J. L. Koenig, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 2067 (1983)
- 13) J. Stokr et al, *Polymer*, **23**, 714 (1982)
- 14) W. F. X. Frank et al, *Polymer*, **22**, 615 (1981)
- 15) 山下祐彦, 物延一男, 繊維学誌, **37**, T-53 (1981)
- 16) N. T. Wakelyn, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 3599 (1983)
- 17) H. W. Starkweather et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 295 (1983)
- 18) A. Mehta et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **16**, 289 (1978)
- 19) L. H. Palys and P. J. Philips, *J. Polym. Sci. Phys.*, **18**, 829 (1980)
- 20) T. Hatakeyama, H. Hatakeyama, 繊維学誌, **39**, T-461 (1983)
- 21) J. Anhang, D. G. Gray, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 71 (1982) (フィルム)
- 22) G. C. Alfonso et al, *Polymer*, **20**, 104 (1979)
- 23) G. Althen, H. G. Zachmann, *Makromol. Chem.*, **180**, 2723 (1979)
- 24) B. Günther, H. G. Zachmann, *Polymer*, **24**, 1008 (1983)
- 25) S. M. Aharoni et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 2177 (1983)
- 26) H. Jameel et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 773 (1982)
- 27) 山下祐彦, 物延一男, 繊維学誌, **37**, T-91 (1981)
- 28) G. Alsen, H. G. Zachmann, et al, *Macromol. Chem.*, **182**, 657, 1263 (1981)
- 29) I. J. Hutchinson, I. M. Ward, *Polymer*, **21**, 55 (1980)
- 30) J. W. Song et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2369 (1982)
- 31) J. M. Perena, I. M. Ward et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 1381 (1980)
- 32) T. Pakula, E. W. Fischer, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1705 (1981)
- 33) S. B. Warner, *J. Appl. Polym. Sci.*, **29**, 219 (1984), (参考) J. W. Maher et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **18**, 2169 (1980)
- 34) A. L. Volynskiu et al, *Polym. Sci. U.S.S.R.*, **24**, 2120, 2706 (1982)
- 35) S. R. Padibjo, I. M. Ward, *Polymer*, **24**, 1103 (1983)
- 36) J. C. Engelaere et al, *Polymer*, **23**, 766 (1982)
- 37) F. Rietsch, *Makromol. Chem.*, **184**, 2391 (1983)
- 38) D. Selivansky, M. Lewin, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2337 (1982)
- 39) 林 正之, 酒井哲也, 高分子論文集, **40**, 363 (1983)
- 40) C. J. Durning et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 3597 (1982)
- 41) W. Wenig, R. Hammel, *Colloid and Polym. Sci.*, **260**, 31 (1982)
- 42) S. K. Gary, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2857 (1982) (Δn の固有値についての過去のデータが集められていて有益)
- 43) F. Rietsch, B. Jasse, *Polym. Bull.*, **11**, 287 (1984)
- 44) J. H. Nobbs, I. M. Ward et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **17**, 259 (1979) (参考: J. H. Nobbs et al, *Polymer*, **15**, 287 (1974), *ibid.*, **17**, 25 (1976))
- 45) J. Purvis, D. I. Bower, *J. Polym. Sci. Phys.*, **14**, 1461 (1976)
- 46) D. I. Bower, I. M. Ward, *Polymer*, **23**, 645 (1982)
- 47) A. Garton et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 1505 (1980)
- 48) H. J. Biangardi, *Makromol. Chem.*, **183**, 1785 (1982)
- 49) R. Galli et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 717 (1983)
- 50) J. O. Warwicken, B. Vevers, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 977 (1980) (熱収縮性), *ibid.*, **26**, 3045 (1981)
- 51) V. B. Gupta, S. Kumar, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 1865, 1877, 1885, 1897 (1981)
- 52) K. M. Gupte et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 1927 (1983)
- 53) M. R. Tant, G. L. Wilke, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 2813 (1981)
- 54) E. Ito, Y. Kobayashi, et al, *Polymer*, **24**, 877 (1983) (誘電性)
- 55) D. B. Cavanaugh et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1273 (1981)
- 56) R. Gehrke, H. G. Zachmann, *Macromol. Chem.*, **182**, 627 (1981)
- 57) F. Fontaine et al, *Polymer*, **23**, 185 (1982) (参考: C. G. Vonk, *Appl. Crystallogr.*, **6**, 148 (1973))
- 58) K. Miyasaka, T. Hashimoto, 繊維学誌, **38**, T-446 (1982)
- 59) G. Kühnle et al, *Makromol. Chem.*, **180**, 473, 491 (1979)
- 60) G. M. Bartenen et al, *Polymer Sci. U.S.S.R.*, **24**, 2267 (1982)
- 61) M. Yokouchi et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 1965 (1979)
- 62) N. Yoshihara, H. Kawai et al, 繊維学誌, **37**, T-387 (1981)
- 63) D. I. Bower, I. M. Ward, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 1195 (1983)
- 64) V. G. Gupta et al, *J. Polym. Sci. Chem. Ed.*, **16**, 3311 (1978)
- 65) M. Yokouchi et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 3435 (1981)
- 66) G. R. Davies, I. M. Ward et al, *Polymer*, **21**, 221 (1980)
- 67) 黒田亘哉, 繊維学誌, **38**, T-193 (1982)

- 68) A. Konda et al, 繊維学誌, **38**, T-16 (1982)
- 69) 清造 剛, 他, 繊維学誌, **37**, T-97 (1981)
- 70) 清造 剛, 趙 龍 錫, 繊維学誌, **39**, T-331 (1983)
- 71) S. Fakirov et al, *Makromol. Chem.*, **182**, 185 (1981)
- 72) W. C. Stvckey, et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 701 (1981)
- 73) G. M. Venkatesh et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 1601 (1980)
- 74) G. Gillberg, L. C. Sawyer, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 3723 (1983)
- 75) J. Seta, T. Ito, 繊維学誌, **38**, T-214 (1982)
- 76) W. P. Leung, C. L. Choy, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2693 (1982)
- 77) R. J. Gardner, J. R. Martin, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 2353 (1980)
- 78) R. W. Warfield et al, *Makromol. Chem.*, **184**, 1927 (1983)
- 79) N. Avramova, S. Fakirov, *Polymer Commun.*, **24**, 19 (1983)
- 80) E. Balcerzyk et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 2573 (1981)
- 81) B. L. Deopura et al, *Polymer Commun.*, **24**, 287 (1983)
- 82) G. Weber et al, *Colloid and Polymer Sci.*, **260**, 956 (1982)
- 83) N. Avramova, S. Fakirov, *Polymer Commun.*, **25**, 27 (1984)
- 84) J. Gianchandani et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 5327 (1982)
- 85) H. M. Heuvel, R. Huisman, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 713 (1981)
- 86) H. M. Heuvel, R. Huisman, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 121 (1981)
- 87) T. Ishihara, S. Nagai et al, *Makromol. Chem.*, **181**, 977 (1981)
- 88) 石川敏彦, 他, 高分子論文集, **37**, 611 (1980)
- 89) T. Kanamoto, R. S. Porter et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 1485 (1982), A. E. Zachariades, R. S. Porter, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 1371 (1979)
- 90) A. Richardson, I. M. Ward, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1549 (1981)
- 91) D. Acierno et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 1335 (1982)
- 92) S. Ikeda, K. Matsuda, *Makromol. Chem.*, **180**, 1539 (1979)
- 93) S. Gogolewski et al, *Colloid and Polymer Sci.*, **260**, 859 (1982)
- 94) M. Hiram, *Makromol. Chem.*, **183**, 2857 (1982)
- 95) H. Mitomo, I. Kuriyama, *Polymer*, **23**, 1377 (1982)
- 96) J. H. Magil, A. Keller et al, *Polymer*, **22**, 43 (1981)
- 97) A. Wolochowicz, M. Eder, *Colloid and Polym. Sci.*, **261**, 621 (1983)
- 98) N. G. Podosenova et al, *Polym. Sci. U.S.S.R.*, **25**, 49 (1983)
- 99) P. Kollross, A. J. Owen, *Polymer*, **23**, 829 (1982)
- 100) M. S. Ahmed et al, *Polymer*, **21**, 117 (1980)
- 101) D. G. Hunt, M. W. Darlington, *Polymer*, **20**, 502 (1980)
- 102) S. P. Mishra, B. L. Deopura, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 3211 (1982)
- 103) O. Frank, J. H. Wendorff, *Colloid and Polymer Sci.*, **259**, 1047 (1981)
- 104) G. A. George et al, *J. Appl. Polymer Sci.*, **27**, 3999 (1982)
- 105) I. Tsujimoto et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 2289, 2330 (1979)
- 106) 黒川, 小西, 他, 繊維学誌, **36**, T-383 (1980), *ibid.*, **37**, T-65 (1981)
- 107) W. Żurek et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 2681 (1980)
- 108) 清造, 辻本, 繊維学誌, **35**, T-13 (1979)
- 109) 田中, 渡辺, 繊維学誌, **35**, T-361 (1979)
- 110) 清造, 多田, 繊維学誌, **36**, T-157 (1980)
- 111) 許斐毅志, 繊維学誌, **36**, T-443 (1980)
- 112) E. Martuselli et al, *Polymer*, **24**, 693 (1983)
- 113) H. Tanaka, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2197 (1982)
- 114) H. Springer et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **261**, 9 (1983)
- 115) Y. U. Kissin, *J. Polym. Sci., Phys.*, **21**, 2085 (1983)
- 116) R. J. Samuel, *Makromol. Chem. Suppl.*, **4**, 241 (1981) (総説)
- 117) K. Adachi et al, *Polymer*, **22**, 1026 (1981)
- 118) F. Pinaud et al, *Polymer*, **23**, 1575 (1982)
- 119) W. P. Leung, C. L. Choy, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 725 (1983)
- 120) M. Kudrna, M. Mitterpachová, *Colloid and Polym. Sci.*, **261**, 903 (1983)
- 121) F. Altendorfer, H. P. Frank, *Colloid and Polym. Sci.*, **259**, 47 (1981)
- 122) S. Babajko, J. M. Schultz, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 497 (1982)
- 123) J. M. Schultz et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 609 (1981)
- 124) A. Peguy, R. St. J. Manley, *Polymer Commun.*, **25**, 39 (1984)
- 125) (a) A. Takaku, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 1861 (1980), (b) *ibid.*, **26**, 3565 (1981)
- 126) C. R. Bohn, W. O. Statton, *J. Polym. Sci.*, **55**, 531 (1961)
- 127) G. Hinrichsen, *J. Polym. Sci. C*, **38**, 303 (1972), *J. Appl. Polym. Sci.*, **17**, 3305 (1973)
- 128) S. B. Warner et al, *J. Mater. Sci.*, **14**, 1893 (1979)
- 129) A. K. Gupta, N. Chand, *J. Polym. Sci. Phys.*, **18**, 1125 (1980)
- 130) A. K. Gupta, R. P. Singhal, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 2243 (1983)
- 131) J. Grobelny et al., *Polymer*, **22**, 1649 (1981)
- 132) J. Schurz et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **260**, 205 (1982)
- 133) A. K. Gupta, A. K. Maiti, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2409 (1982)
- 134) A. I. Stoyanov, *J. Appl. Polym. Sci.*, **23**, 3123 (1979)
- 135) A. K. Gupta, R. P. Singhal, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 2745 (1983)
- 136) A. I. Stoyanov, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 235 (1982)
- 137) A. I. Stoyanov, V. P. Krustev, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 1813 (1981)
- 138) A. I. Stoyanov, V. P. Kpeitov, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 583 (1979)
- 139) S. Kumar, R. S. Stein, *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 3407 (1982)

- 140) M. Nagura, S. Matsuzawa et al, *Polym. Commun.*, **24**, 250 (1983)
- 141) T. Terao et al, *Macromolecules*, **16**, 1535 (1983)
- 142) 赤羽健志, 他, 高分子論文集, **38**, 23 (1981)
- 143) 中前, 松本, 他, 高分子論文集, **40**, 57 (1983)
- 144) K. Yamaura, S. Matsuzawa, 織学誌, **37**, T-384 (1981)
- 145) K. Tashiro, et al, *Macromolecules*, **10**, 413 (1977)
- 146) M. G. Dobb et al, *J. Polym. Sci. Phys. Ed.*, **15**, 2201 (1977)
- 147) R. Hagege et al, *J. Micros.*, **115**, 65 (1979)
- 148) S. C. Simons, J. W. S. Hearle, *J. Polym. Sci. Phys. Ed.*, **18**, 871 (1980)
- 149) M. Pamar et al, *J. Polym. Sci. Phys. Ed.*, **21**, 1955 (1983)
- 150) R. J. Morgan et al, *J. Polym. Sci. Phys. Ed.*, **21**, 1757 (1983)
- 151) M. V. Shablygin et al, *Polym. Sci. U.S.S.R.*, **24**, 1109 (1982)
- 152) T. Kunugi et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 1093 (1979)
- 153) M. G. Northolt, *Polymer*, **21**, 1110 (1980)
- 154) T. Takahashi, K. Sakurai et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 579 (1983)
- 155) B. Valenti et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 3643 (1981)
- 156) R. N. Goel et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 1061, 3541 (1979)
- 157) H. C. Bach et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **23**, 2125 (1979)
- 158) R. S. Jones, J. W. Soehngen, *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 315 (1980)
- 159) S. K. Varma et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 571 (1981)
- 160) S. R. Allen et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 291 (1981)
- 161) F. Dobinson et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **23**, 2189 (1979)
- 162) J. Blackwell, G. Gutierrez, *Polymer*, **23**, 671 (1982)
- 163) T. Nagamura, K. L. DeVries, *Polymer*, **22**, 1267 (1982)
- 164) 永田, 清造, 他, 織学誌, **36**, T-20 (1980)
- 165) B. Eling, A. J. Pennings et al, *Polymer*, **23**, 1587 (1982)
- 166) 高橋利鎮, 織学誌, **37**, P-325 (1981)
- 167) 北丸, 堀井, 織学誌, **34**, P-103 (1978) (総説)
- 168) F. Horii, R. Kitamaru, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 109 (1981)
- 169) a): 糸山, 高分子論文集, **33**, 441 (1976), b): *ibid.*, **33**, 741 (1976), c): *ibid.*, **33**, 433 (1976), d): *ibid.*, **33**, 433 (1976)
- 170) A. Cunningham, I. M. Ward et al, *Polymer*, **17**, 125 (1976)
- 171) E. A. Egorov, V. V. Zhizhenkov, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 1089 (1982)
- 172) V. V. Zhizhenkov, E. A. Egorov, *J. Polym. Sci. Phys.*, **22**, 117 (1984)
- 173) E. A. Egorov, V. V. Zhizhenkov, *Polym. Sci. U.S.S.R.*, **24**, 77 (1982)
- 174) 西 敏夫, 高分子, **31**, 993 (1982)
- 175) W. H. Spiess, *Colloid and Polym. Sci.*, **261**, 193 (1983)
- 176) A. J. Brandolini, C. Dybowski, *J. Polym. Sci. Polym. Lett.*, **21**, 423 (1983)
- 177) (a): H. Tanaka, *Colloid & Polym. Sci.*, **260**, 1101 (1982), (b): *J. Appl. Polym. Sci.*, **27**, 2197 (1982), (c): *ibid.*, **28**, 1707 (1983)
- 178) 中條, 化学, **37**, 399 (1982)
- 179) 篠野, 化学, **37**, 703 (1982)
- 180) 堀井, 高分子加工, p (560) (1982. 12 月)
- 181) D. E. Axelson, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 1427 (1982)
- 182) D. E. Axelson, L. Mandelkern et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 2319 (1983)
- 183) R. Kitamaru, F. Horii et al, *Polym. Bull.*, **7**, 583 (1982)
- 184) F. Horii, R. Kitamaru et al, *Polym. Bull.*, **8**, 163 (1982)
- 185) F. Horii, R. Kitamaru et al, *Polym. Bull.*, **10**, 357 (1983)
- 186) F. Horii, A. Hirai, R. Kitamaru, ACS Symposium Series, "Characterization of Fibers by Instrumental Methods", in press.
- 187) A. Bunn, et al, *Polymer*, **23**, 694 (1982)
- 188) F. Horii, R. Kitamaru et al, *Macromolecules*, **16**, 273 (1983)
- 189) J. Schelten et al, *Polymer*, **17**, 751 (1976), *ibid.*, **18**, 1111 (1977)
- 190) D. G. H. Ballard et al, *Polymer*, **23**, 1875 (1981)
- 191) D. M. Sadler, J. A. Odell, *Polymer*, **20**, 479 (1980)
- 192) D. M. Sadler, P. J. Barham, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 309 (1983)
- 193) G. D. Wingall, W. Wu, *Polym. Commun.*, **24**, 354 (1983)
- 194) M. Stamm et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **259**, 286 (1981)
- 195) M. Stamm, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 235 (1982)
- 196) G. D. Wingall, L. Mandelkern et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 245 (1982)
- 197) D. M. Sadler, R. Harris, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 561 (1982)
- 198) J. T. Koberstein, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 593 (1982)
- 199) G. D. Wignall et al, *Polymer*, **23**, 957 (1982)
- 200) J. F. Twisleton et al, *Polymer*, **23**, 578 (1982)
- 201) T. Tagawa, J. Mori, *J. Electron Microsc.*, **27**, 267 (1978)
- 202) M. Kojima, *J. Macromol. Sci. Phys.*, **B19**, 523 (1978)
- 203) M. Kojima, H. Satake, *J.P.S. Phys.*, **20**, 2153 (1982)
- 204) B. Neppert et al, *Colloid & Polym. Sci.*, **261**, 577 (1983)
- 205) G. Cater et al, *Radiation Effect*, **31**, 65 (1977)
- 206) D. C. Bassett, Principle of Polymer Morphology, Cambridge Solid State Series (1981)
- 207) R. H. Olley, D. C. Bassett, *Polymer*, **23**, 1707 (1982)
- 208) K. L. Naylor, P. J. Philips, *J. Polym. Sci. Phys.*, **21**, 2011 (1983)
- 209) A. Keller et al, *Polymer*, **17**, 471 (1976)
- 210) J. M. Salazar, A. Keller et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **261**, 412 (1983)
- 211) A. J. Lovinger, H. O. Keith, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1163 (1981)
- 212) S. Isoda, K. Katayama et al, *Makromol. Chem.*

- Rapid Commun.*, **4**, 141 (1983)
- 213) H. B. Stuhmann, *Makromol. Chem.*, **183**, 2501 (1982)
- 214) I. R. Harrison et al, *J.P.S. Phys.*, **19**, 487 (1981)
- 215) T. G. Ryan, P. D. Calvert, *Polymer*, **23**, 870 (1982)
- 216) A. A. Hamza, *Text. Res. J.*, 731 (1980)
- 217) W. Żurek, S. Zahrzewski, *J. Appl. Polym. Sci.*, **28**, 1277 (1983)
- 218) J. N. Hay, P. J. Mills, *Polymer*, **23**, 1380 (1982)
- 219) D. J. Blundell et al, *Polymer*, **22**, 704 (1981)
- 220) G. Ebert, F. H. Müller et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **260**, 404 (1982)
- 221) Y. K. Godosvsky, *Colloid and Polym. Sci.*, **260**, 461 (1982)
- 222) R. J. Tabar, R. S. Stein, *J. Polymer Sci. Phys.*, **20**, 2041 (1982)
- 223) Y. Shindo, H. Hanabusa, *Polymer*, **24**, 240 (1983)
- 224) M. Hennecke, J. Fuhrman, *Polymer*, **23**, 797 (1982)
- 225) D. J. Burchell et al, *Polymer*, **23**, 965 (1982)
- 226) W. J. Coumans, D. H. Heikens, *Polymer*, **20**, 957 (1980)
- 227) R. Eckel et al, *Colloid and Polym. Sci.*, **259**, 326 (1981)
- 228) I. Nada et al, *J. Polym. Sci. Polym. Lett.*, **21**, 99 (1983)
- 229) W. G. Fateley, J. L. Koenig, *J. Polym. Sci. Polym. Lett.*, **20**, 445 (1982)
- 230) A. R. Wedgewood, J. C. Seferis, *Polymer*, **22**, 966 (1982)
- 231) M. Sakaguchi, H. Kashiwabara, *Polymer*, **23**, 1594 (1982)
- 232) P. Korpiun et al, *Colloid and Polymer Sci.*, **261**, 312 (1983) (参考): H. K. Killian, M. Pietralla, *Polymer*, **19**, 664 (1978)
- 233) A. Peterlin, *Makromol. Chem. Suppl.* **3**, 215 (1979), *ibid.*, **184**, 2377 (1983)
- 234) G. Capaccio, I. M. Ward et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1489 (1981)
- 235) A. Peterlin, *J. Polym. Sci. Phys.*, **19**, 1727 (1981)
- 236) B. W. Cherry, T. S. Hin, *Polymer*, **24**, 1067 (1983)
- 237) A. Lustiger, R. L. Marham, *Polymer*, **24**, 1647 (1983)
- 238) P. Smith et al, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 2229 (1982)
- 239) D. L. M. Cansfield, I. M. Ward et al, *Polymer Commun.*, **24**, 130 (1983)
- 240) D. T. Turner, *Polymer*, **23**, 626 (1982)
- 241) V. I. Vettegren et al, *Polym. Sci. U.S.S.R.*, **24**, 2241 (1982)
- 242) N. Ogata et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **24**, 837 (1979)
- 243) G. R. Lamb, *J. Polym. Sci. Phys.*, **20**, 297 (1982)
- 244) E. H. Andrews, *Makromol. Chem. Suppl.*, **2**, 189 (1979)
- 245) 福原節雄ら, 繊維学誌, **35**, T-59 (1979)
- 246) 劉, 宮坂, 三石ら, 繊維学会秋研要旨集, p.54 (1983)
- 247) 渡辺, 高田, 藤原, 同要旨集, p.52 (1983)
- 248) A. Takahara, M. Takayanagi et al, *J. Appl. Polym. Sci.*, **26**, 1085 (1981)
- 249) 梶山千里, 繊維学誌, **39**, P-445 (1983) (総説)
- 250) P. E. Bretz et al, *Polymer*, **22**, 1272 (1981)
- 251) Y. Shimizu, Miyasaka et al, 繊維学誌, **35**, T-507 (1979)
- 252) Y. Shimizu, Miyasaka et al, *Makromol. Chem.*, **182**, 199 (1981)
- 253) R. Hosemann, H. Čačković, *Colloid & Polym. Sci.*, **259**, 15 (1981)

(昭和 59 年 4 月 5 日受理)