「建築材料」特集

炭素繊維補強コンクリート(CFRC)
カーテンウォール

秋 浜 繁 幸

1. はじめに

一昨年(昭和61年)の春、東京赤坂六本木に完成したARK-HILLS街のシンボリック建物である超高層オフィスビル(ARK-TOWER)の外装カーテンウォールには、わが国で初めて炭素繊維補強コンクリート(CFRC)製軽量カーテンウォールが全面的(32,000 m²)に適用され、金属カーテンウォールなみのデザインの軽快さが話題をよんだ。また、現在(昭和63年1月)、東京赤坂に建設中の複数の建物(MDKビル、荻島ビル、鹿島建設本社第2ビル)の外装にもCFRCカーテンウォールが採用されており、プレキャストコンクリート(PC)工場でのカーテンウォールの製造と現場での取付け工事が進行中である。以下では、普及段階に入った、この建設用新素材としてのCFRCの特性とCFRCカーテンウォールの特徴について述べることにする。

2. CFRC概説

炭素繊維補強コンクリート(CFRC)として、これまでに報告されているものには、短繊維をセメントモルタル中に3次元ランダムに配向した短繊維補強CFRCの他に、短繊維のシートまたは連続繊維によるロッドやメッシュで補強したCFRC、及び連続繊維による3次元格子状繊維でセメントマトリックスを補強したCFRC(3D-CFRC)などがある。

但し、現在既に外装カーテンウォール等に実用化されているCFRCは、これらのうち安価なピッチ系炭素短繊維(長さ3~10mm、直径約18μm)をセメントモルタル中に容積比で2~4%、3次元ランダムに分散配向させたものであり、このCFRCの特徴は従来のコンクリートに

比べて各種力学的性質や耐久性、寸法安定性に優れていることなどである。

これは炭素繊維が耐熱性に富み、かつセメントモルタルの強アルカリ中でも安定で劣化がないため、この炭素短繊維で補強したCFRCは長期間強度変化が生じないこと、CFRCの養生法として、コンクリート製品の寸法安定性に有効な高温高圧蒸気養生法(180℃・10気圧)の採用が可能なことなどのためである。

この短繊維補強CFRCの研究開発は、わが国で昭和55年頃から始められ、早くも昭和57年にはイラク国バクダッド市に建設されたイラク・アルシャヒーダ記念碑および博物館のモニュメントドーム(鉄骨造、高さ40m)の外装タイル打込み軽量パネルとして世界で初めて、このCFRCが鹿島建設によって大量(10,000 m²)施工された。

その後国内でこのCFRCの適用実績を積み重ね、この生産施工実績を基に、ARK-TOWERを初めとする高層ビルの外装カーテンウォールへの普及が始まった。

3. CFRCの特性

CFRCの特性の一例として、前述したイラクモニュメントに使用した比重1.0の軽量CFRC(在来コンクリートの比重は2.3)の特性について紹介する。なお、ピッチ系炭素繊維の性質を表1に、またマトリックスの調合を表2に示す。

(1) 引張・曲げ特性

繊維混入率(容積%)の異なるCFRPの引張応力(σ_t)—ひずみ(ϵ)曲線の一例を図1に示す。繊維無混入モルタルの σ_t — ϵ は同図中に示すごとく直線関係にあり脆性的破壊性状を示す。これに対してCFRCの σ_t — ϵ 関係は

Carbon Fiber Reinforced Concrete (CFRC) Curtain Wall

筆者紹介 SHIGEYUKI AKIHAMA, KAJIMA INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY, KAJIMA CONSTRUCTION, 鹿島建設技術研究所 主管研究員, 工学博士

筆者は、コンクリートとくに繊維補強コンクリートの第1人者であり、日本材料学会技術賞も受けている。

本稿では、コンクリート分野への新素材の応用例として、炭素繊維補強コンクリート(CFRC)の大規模適用事例を中心に展示している。ハイコストの代表例であったCFを大胆に応用して、トータルコストを節減した過程が興味深い。趣味はスキー。

表1 炭素繊維の性質

繊維			比重	引張強度 (kg/cm ²)	弾性係数 (kg/cm ²)	伸度 (%)
直径(d) (μm)	長さ(l) (mm)	アスペクト比 l/d				
14.5	10	690	1.63	7,800	3.8×10^5	2.1

表2 セメントマトリックスの調合 (W/C=113%)

水セメント 比 (W/C%)	骨材セメント 比 (S/C)	重合調合 (kg/cm ³)			
		水	セメント	細骨材	混和剤*
113	0.71	504	446	318	4.5

*: メチルセルローズ

図1 引張応力～ひずみ曲線

図2 曲げ応力～たわみ曲線

繊維混入率2%前後から鋼材に類似した2直線 (bilinear) の形状を示すようになる。また、繊維混入率の増加に伴い引張強度や伸びひずみ能力も著しく向上する。

また中央集中荷重曲げ試験によって、曲げ応力～たわみ曲線の形状を調べた結果の一例を図2に示す。同図からも明らかなように、繊維量の増加に伴い曲げ強度のみならずタフネス (吸収エネルギー) も著しく向上する。

(2) 耐久性と寸法安定性

CFRCの耐久性を確認する目的で、CFRC曲げ供試

体を75℃の熱水中に浸漬して、5ヶ月間にわたって曲げ強度を調べた結果を図3に示す。各浸漬期間を通じての曲げ強度には若干の増減はあるが、全体としては浸漬直前の値よりは高い値を保持しており、高温での耐久性に問題のないことが分る(注: 建物の外壁は夏の直射日光により60～70℃になる)。また、CFRCの長さ変化を材令1年まで測定した結果を図4に示す。同図に示すように、オートクレープ養生を行ったCFRCは、脱型後連続して20℃・

65%RH条件室に静置したものに比べて、材令1年目の長さ変化率が1/5弱と小さく、他の養生法に比べて良好な寸法安定性を示す。

図3 曲げ強度と75℃熱水養生材令の関係

図4 CFRCの長さ変化率

4. CFRCカーテンウォール

軽量、高強度・高靱性で、かつ耐久性・寸法安定性に優れたCFRCの特性をビルの外装カーテンウォールに活用した代表例として、ARK-TOWERのCFRCカーテンウォールを紹介する。

(1) ARK-TOWERのCFRCカーテンウォール

超高層 Office Building ARK-Tower のCFRCカーテンウォールの仕様、性能は以下の通りである。

- ① 標準寸法：幅 1.47 m, 高さ 3.76 m (図 5 参照)。
- ② 重量：1 t (CFRC の比重 1.3)。
- ③ 耐風圧力：630 kg/m²。
- ④ 層間変位への追従性：1/120 (± 32 mm)。
- ⑤ 耐火性：外壁耐火 1 時間 (認定取付済み)。

図 5 CFRCカーテンウォールの平・断面図

同カーテンウォールは、その形状が図 5 に示したように、マリオンの出が 500 mm あり、かつ、その一部に空調用の欠込みを有する複雑な形状をしている。一方、CFRC は他の繊維補強コンクリートと同様に流動性の低い材料であるから、この CFRC を通常のコンクリートのように打設したのでは空気量のまき込みが大きくなり、複雑な形状をした型枠内に密実に充填することは不可能に近い。このため、製造法として、新たにインジェクション工法を開発し、密実充填の問題を解決した。なお、本生産に先立ち、以下に示す内容の各種試験を行って、CFRCカーテンウォールの性能を確認した。

- ① ファスナー、アンカー類の面内、面外耐力試験。
- ② 実大カーテンウォールの曲げ・せん断試験。
- ③ 塗装材、シール材の性能試験。

また、以上のカーテンウォール単体の性能試験や材料試験終了後、カーテンウォール 2 体の組合せによる耐力 1 時間認定試験および 2 層 10 体 (コーナー部のカーテンウォールを含む) による総合性能試験 (耐風圧、耐震、防水性) を行い、CFRCカーテンウォールの安全性を確認した。なお、軽量 CFRCカーテンウォール (総数 5,540

枚) の製造は、鹿島建設 PC センターを含む 4 工場で約 10 ヶ月間で行われ、オートクレーブ養生後、各工場でフッ素樹脂塗装を行ってから現場に搬入された。

(2) CFRCカーテンウォール採用の効果

ARK-CFRCカーテンウォールに使用した CFRC は気乾比重が 1.3 の軽量 CFRC であり、この軽量 CFRCカーテンウォールの採用により、従来の軽量 1 種コンクリート (比重 1.85) 製カーテンウォールを使用した場合に比べて、基準階で外壁重量を 60 % 低減でき、地震荷重も 12 % 低減することが可能となった。

また、CFRC の軽量化と断面積の減少により、前記 PCカーテンウォールの場合に比べて、CFRCカーテンウォールでは 1 枚当りの重量が約 1/3 (1 t) と軽量化されたため、躯体への取付け作業がタワークレーンではなく 2 t の電動ホイストで可能となり、取付け作業の効率化と工期短縮が図られた。CFRCカーテンウォールの性能試験、塗装、取付け状況を写真 1～4 に示す。

写真 1 ARK-CFRCカーテンウォールの曲げ耐力試験

写真 2 PC工場での塗装

写真3 ARK-CFRCカーテンウォールの取付け

5. あとがき

ARK-Towerの完成後、CFRCカーテンウォールに対する国内外での関心も高まり、前述したごとく現在3現場で同カーテンウォールの施工が進められている他、採用計画中のビルも徐々に増加して来ており、CFRCカーテンウォールも普及段階に入った感がある。今後はカーテンウォール以外の各種建築部位にもこのCFRCを積極的に活用してゆきたいと考える。

参考文献

- 1) 秋浜, 末永, 他, “炭素繊維補強コンクリート (CFRC) の実験的研究(その1)~(その5)”, 鹿

写真4 ARK-TOWER

島建設技術研究所年報第29号(昭和56年)~第33号(昭和60年)

- 2) 秋浜, “炭素繊維補強コンクリート (CFRC)” 建築技術, **12**, No.412 (1985)
- 3) 秋浜, 小林, 末永他, “CFRC製軽量カーテンウォールを使用した超高層ビル”, セメント・コンクリート, No.**472**, June (1986)

(昭和63年1月13日受理)

正会員入会者 (8名)

加藤 忠哉(三重大)	近土 邦雄(旭化成)	中村 克之(旭化成)
藤原 隆(旭化成)	松尾 輝彦(旭化成)	蒲池 幹治(大阪大)
諸谷小四郎(金沢工大)	北本 茂(京都染織試)	

学生会員入会者 (16名)

芦田由佳里(武庫川女大)	水谷千代美(武庫川女大)	岩崎 哲也(群大)
勢川 洋章(早稲田大)	小野 人史(岐阜大)	弘中 孝志(岡山大)
伊藤 雅洋(信州大)	大井 康央(立教大)	土田 学(明治大)
宮崎 光俊(名古屋大)	洪 伯 達(東工大)	石井 尚之(九州工大)
志治 直樹(名古屋工大)	田島伸一郎(岐阜大)	鈴木 誠司(東理科大)
中村 真一(東理科大)		(敬称略)