「エレクトロニクス有機材料の新展開—光機能材料として—」特集

非線形光学

小林 孝 嘉

1. はじめに

2-メチル-4-ニトロアニリン等の低分子有機結晶やポリジアセチレン等の高分子化合物について、各々大きな二次および三次の非線形光学効果が報告されてから、一躍、有機化合物が急に注目をあびるようになって来た。この一、二年間で有機非線形光学材料に関する国際会議、シンポジウム、研究会がたて続けに行われている。また学会誌や解説誌における総説・解説も多数発行されている¹⁻⁷⁾。世界的にみても、この分野の国際プロジェクトが次々とスタートしたり予定されている。このような情勢の中で有機化合物の非線形光学に関して、非線形光学、有機合成、物質制御、デバイス化等のそれぞれの分野で、研究が急激に進展している。研究者の専門も、物性物理学、量子エレクトロニクス、電子工学、有機化学、材料科学、等と多岐にわたっている。この学際的な広大な分野の全貌を限られた紙面で紹介するのは不可能であり、多少片寄るかもしれないが御容赦願いたい。

2. 非線形光学現象とは何か

光と物質の相互作用は通常は線形である。つまり光の周波数は変わらないし、屈折率や吸収係数も光強度に依らない。ところが、レーザー光のように電場振幅が非常に大きいコヒーレントな光では、このことは成立しなくなる。この原因は、物質を構成している電子による分極 P が入射した輻射場の電場 E に比例しなくなることによる。この非線形応答による巨視分極ベクトル P は、実験室条件下で通常満足されているように非線形性が極端に大きくない場合には次式で与えられる。

$$P = \epsilon_0 (\chi^{(1)} : E + \chi^{(2)} : E \cdot E + \chi^{(3)} : E \cdot E \cdot E + \dots) \quad (1)$$

このベクトルの i 成分 P_i は

$$P_i = \epsilon_0 (\sum_j \chi_{ij}^{(1)} E_j + \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \sum_{jkl} \chi_{ijkl}^{(3)} E_j E_k E_l + \dots)$$

で表わされる。ここで $\chi^{(i)}$ は i 次の(電気)感受率 ($(i+1)$ 階) テンソル、 $\chi^{(1)}$ は線形感受率テンソル、 $\chi^{(2)}, \chi^{(3)}, \dots$ はそれぞれ二次、三次、…の非線形感受率テンソルである。この結果種々の非線形光学現象が表れる。それらを表1にまとめてある。

3. 非線形光学はどのようにエレクトロニクスに役に立つのか

エレクトロニクスはその高速化と集積化、即ち素子の動作時間と空間的大きさを極微にする方向にむかって進んできた。そのために現在のエレクトロニクス (electronics: 電子工学) の時代の次は光が重要な役割を果たす光エレクトロニクス (optoelectronics: 光・電子工学)、さらには光が主役となるフォトニクス (photonics: 光子工学) の時代が来るのではないかとわれている。現在そのために例えば、光通信に最も進んだ形で見られるように光波技術が急速な勢いで発展している。光通信はエレクトロニクスにおける電圧の導線中の、あるいは電波の空中の伝播の代りに、光ファイバー中に光を伝播させるものである。このような単なる伝送だけでなく、送られる情報の変調や復調等の信号処理も必要である。またエレクトロニクスの粋を集めたといえる計算機では電気信号のデジタル化、論理演算を行っている。この基礎となっている現象は、電子回路素子、特にトランジスタやメモリー素子等の入力に対する非線形応答や、入力を保存したりする記憶効果である。

光エレクトロニクス、あるいは更にはホトニクス時代を実現するためには、例えばこのトランジスタやメモリー等に相当する光素子が作られなければならない。そのためには素材となる非線形媒質の探索が重要になってくる。非線形光学は前述したように光の電場振幅が大きい

Nonlinear Optics

筆者紹介 TAKAYOSHI KOBAYASHI, Department of Physics, Faculty of Science, The University of Tokyo, 東京大学理学部物理学科 助教授, 理博

筆者は、量子エレクトロニクス、非線形光学、超高速緩和現象を専門とし、光物性や、光生物学過程光化学反応の超高速時間分解過程の研究の第一人者である。趣味は水泳。

本稿では、非線形光学の意義と応用の可能性について物理学的側面から紹介して戴いた。

表1 種々の受動・能動、線形・非線形光学過程(文献1)より改変)

入射波の 角周波数	発生する電気分極 の角周波数	電気感受率	光学過程
(1) 受動線形光学効果			
ω	分極なし	0	真空中の伝播
ω	ω	$\chi^{(1)}(-\omega; \omega)$	線形分散
(2) 受動非線形光学効果			
(2-1) 二 次			
ω_1, ω_2	$\omega_3 (= \omega_1 + \omega_2)$	$\chi^{(2)}(-\omega_3; \omega_1, \omega_2)$	和周波発生
ω	2ω	$\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$	高二高調波発生 (SHG)
$\omega, 0$	ω	$\chi^{(2)}(-\omega; \omega, 0)$	線形電気光学効果 (Pockels 効果)
ω_1	ω_2, ω_3	$\chi^{(2)}(-\omega_1; \omega_2, \omega_3)$	三光波パラメトリック蛍光
	(ただし $\omega_2 + \omega_3 = \omega_1$)		
ω_1, ω_2	ω_3	$\chi^{(2)}(-\omega_3; -\omega_2, \omega_1)$	三光波差周波発生
	(ただし $\omega_3 = \omega_1 - \omega_2$)		
2ω	ω	$\chi^{(2)}(-\omega; -\omega, 2\omega)$	縮退三光波差周波発生
ω	0	$\chi^{(2)}(0; -\omega, \omega)$	逆線形電気光学効果(光整流)
(2-2) 三 次			
$\omega_1, \omega_2, \omega_3$	$\omega_4 (= \omega_1 + \omega_2 + \omega_3)$	$\chi^{(3)}(-\omega_4; \omega_1, \omega_2, \omega_3)$	四光波和周波混合
ω	3ω	$\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$	第三高調波発生 (THG)
ω_1, ω_2	ω_3, ω_4	$\chi^{(3)}(-\omega_3; -\omega_4, \omega_1, \omega_2)$	四光波差周波混合
	(ただし $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 + \omega_4$)	$\chi^{(3)}(-\omega_4; -\omega_3, \omega_1, \omega_2)$	
ω_1	$\omega_2, \omega_3, \omega_4$	$\chi^{(3)}(-\omega_2; -\omega_3, -\omega_4, \omega_1)$	四光波パラメトリック蛍光
	(ただし $\omega_1 = \omega_2 + \omega_3 + \omega_4$)	$\chi^{(3)}(-\omega_3; -\omega_2, -\omega_4, \omega_1)$	
ω_1	ω_2, ω_3	$\chi^{(3)}(-\omega_4; -\omega_2, -\omega_3, \omega_1)$	縮退四光波パラメトリック蛍光
	(ただし $2\omega_1 = \omega_2 + \omega_3$)		
ω	ω	$\chi^{(3)}(-\omega; -\omega, \omega, \omega)$	縮退四光波混合 (DFWM), 光 Kerr 効果, 自己束縛, 自己収束, 自己発散, 自己位相変調
$\omega, 0$	ω	$\chi^{(3)}(-\omega; 0, 0, \omega)$	非線形(二次)電気光学効果 (Kerr 効果)
$\omega, 0$	2ω	$\chi^{(3)}(-2\omega; 0, \omega, \omega)$	直流電圧誘起第二高調波発生 (DCSHG あるいは EFISH)
(3) 能動線形光学効果			
ω	ω	$\chi^{(1)}(-\omega; \omega)$	線形吸収・増幅 ($\omega \cong \omega_{10}$ 遷移エネルギー)
(4) 能動非線形光学効果			
(4-1) 三 次			
ω_1	ω_2	$\chi^{(3)}(-\omega_2; \omega_1, -\omega_1, \omega_2)$	Raman 散乱 ($ \omega_1 - \omega_2 \cong \omega_{10}$; optical phonon)
			Brillouin 散乱 ($ \omega_1 - \omega_2 \cong \omega_{10}$; acoustic phonon)
ω	ω	$\chi^{(3)}(-\omega; \omega, \omega, \omega)$	縮退二光子吸収 ($2\omega \cong \omega_{10}$)
ω_1, ω_2	ω_1, ω_2	$\chi^{(3)}(-\omega_2; \omega_1, -\omega_1, \omega_2)$	非縮退二光子吸収 ($\omega_1 + \omega_2 \cong \omega_{10}$)
		$\chi^{(3)}(-\omega_1; \omega_2, -\omega_2, \omega_1)$	(")
ω	ω	$\chi^{(3)}(-\omega; \omega, -\omega, \omega)$	吸収飽和
(4-2) 五 次			
ω_1	ω_2	$\chi^{(5)}(-\omega_2; \omega_1, -\omega_1, \omega_1, -\omega_1, \omega_2)$	Hyper Raman 散乱

くなった時に、顕著に現われる現象であるから、一般的にはコヒーレントな高輝度の光が必要となる。しかし実用的にはできるだけ弱い光で非線形効果を実現できることが必須の条件である。この理由には二つある。一つは材料の光強度あるいは発生する熱による損傷限界よりも充分弱い光強度でなければならないためである。もう一つは、民生用に用いられるようになるためには、Ar レーザーや Nd: レーザー、あるいは色素レーザーのような大

掛かりなレーザーでなく簡便な、例えば半導体レーザーや半導体アレーレーザー励起 YAG レーザーのような光源を使わなければならないためである。このためには大きな非線形光学効果をもった材料の探索が重要である。

非線形光学効果は、上記の光エレクトロニクス、あるいはフォトニクスにおける、中核的であるが実用化にはしばらく時間がかかると思われる役割の他に、より近未来に実現可能な応用分野は波長変換である。光ディスク

等の光記録媒質への記録は光エネルギーが高い程、量子効率が高く、しかも波長が短いので集積密度を上げることができる。このために実用的なレーザー光源としてコンパクトでかつ高い電気/光エネルギー変換効率をもつ半導体レーザーが考えられている。研究の流れには二つあり、共に多くの研究機関特に民間の研究で行われている。一つは半導体レーザー自身の短波長発振であり、他方は半導体レーザーの第二高調波の高効率発生である。最近、半導体レーザーの出力がかなり高くなって来たので、現状の変換効率があと一桁強だけ向上すれば、波長変換法が実用に供されるのではないかという見通しもある。

このような情勢において、さらに大きな非線形効果をもつ有機化合物の探索、素子化等の研究が増々盛んになっていくものと思われる。

4. 非線形感受率と超分極率

非線形光学材料は、図1に示したように、大雑把に言って二つに分類される。一つは分子構造物質、他方はバンド構造物質である。これらは電子状態の性質が異なるので当然非線形光学特性も異なってくる。前者は溶液やガラス状マトリックス、高分子に溶けたり分散された分子、多くの分子性結晶や高分子などが含まれる。後者には主に半導体、イオン結晶などが含まれる。分子間相互作用の大きい分子性結晶や、 π 共役系の広がった高分子

などではバンド構造による記述の方がふさわしい場合がある。分子構造物質においては電子状態を記述するのに分子軌道を用いるのが便利であるが、バンド構造物質では結晶の並進対称性によって広がったブロッホ軌道を用いる。そのため前者では巨視的な感受率は微視的な分子分極率から計算することができるが、後者ではそれができない。分子1個1個のもっている分子分極 $\mathbf{p}$ は分子のおかれている点における輻射場の電場 $\mathbf{F}$ （これは誘電率の為、外部の電場 $\mathbf{E}$ とは異なる）に対して次式で与えられる。

$$\mathbf{p} = \alpha : \mathbf{F} + \beta : \mathbf{F} \cdot \mathbf{F} + \gamma : \mathbf{F} \cdot \mathbf{F} \cdot \mathbf{F} + \dots \quad (3)$$

そのベクトル成分は次式で得られる。

$$p_i = \sum_j \alpha_{ij} F_j + \sum_{j,k} \beta_{ijk} F_j F_k + \sum_{j,k,l} \gamma_{ijkl} F_j F_k F_l + \dots \quad (4)$$

各分子のもっている微視的双極子 $\mathbf{p}$ をベクトル的に加算したものが巨視的分極 $\mathbf{P}$ である。

非線形感受率の大きさを決定する要因は、分極の容易さと非線形性の二点である。又物質設計の観点からいえばそれらには共鳴効果、量子サイズ効果、コヒーレント効果、次元効果がある。これらの個々の詳細は別の所で解説したいと思う。この中で、共鳴効果による非線形効果の増大には、損失や物質の分布緩和時間や、位相緩和時間に制限される低速応答という犠牲をはらわねばならない可能性が出て来る。

またインコヒーレントな非線形性の原因として普遍的なものとして熱(温度)、分子構造物質に典型的なものとして光化学、フォトクロミズム励起状態の吸収や吸収緩和等、バンド構造物質に典型的なものとして光屈折効果やバンドフィリング等が挙げられる。

5. 第二高調波発生用の非線形光学媒質

強度 I_ω の基本波が、非線形媒質を通過した際の第二高調波 2ω の強度は、真空の誘電率 ϵ_0 、基本波 ω 、第二高調波 2ω の屈折率 $n_\omega, n_{2\omega}$ 、真空中の光速 c 、長さ l 、位相不整合 Δk 、スポットサイズ ω_0 とすると、

$$I_{2\omega} = (2\omega^2 d^2 l^2 / \epsilon_0 c^3 n_\omega^2 n_{2\omega}) \times (I_\omega / \pi \omega_0^2) \sin^2(\Delta k l / 2)$$

で与えられる。 d は第二高調波発生の非線形感受率に真空の誘電率 ϵ_0 をかけたもの。従って第二高調波発生に関する性能指数は $M = d^2 / n^3$ で与えられ表2と図2に損傷パワー密度、透明領域と併に示してある。これから見ても分るように、実用的に重要な $1.5 \sim 1.3 \mu\text{m}$ の近赤外域から可視域に透明でかつ性能指数の大きい物質はNPP, MNA, DAN, COANP, MBAMP, MAP, mNA, POM(分子構造を図3に示す)等の有機結晶である。これらの性能指数は無機結晶で大きい非線形性を持つ

図1 非線形光学物質とその特徴

図2 種々の結晶の第二高調波発生性能指数

(ij)の中の数字は d_{ij} テンソル成分についてであり
波長は実験を行った基本波の波長を示す。

表2 大きい第二高調波発生効率をもつ種々の非線形光学物質の性能指数 $M=d^2/n^3$, 破壊閾値等の光学的パラメタ(有機化合物の化学構造については図3を参照)

物質	第二高調波発生 二次非線形 光学定数 $d \times 10^{12}$ (m/v)	正常光 屈折率 n_o	異常光 屈折率 n_e	第二高調波 発生性能指数 (d^2/n^3)	破壊閾値 (MW/cm ²)	低吸収損失 波長領域 (μ m)
半導体						
Te	649	6.25	4.80	3634	50	4-25
GaAs	90		3.30	226	60	0.9-17
他の無機固体						
SiO ₂	0.33	1.55	1.56	0.03	>1000	0.18-35
KDP	0.6	1.51	1.47	0.08	>1000	0.22-1.1
LiNbO ₃	6.25	2.24	2.16	3.9	50-140	0.35-4.5
KNbO ₃	27.4	2.33	2.17	65	80	0.4-4.5
有機結晶						
urea	2.3	1.60	1.49	1.5	>1000	0.20-2.0
POM	22	1.83	1.66	90	>2000	0.41-2.0
MNA	28	—	—	175	>1000	0.48-2.0
NPP	84	—	—	~200	—	0.51-2.0

図3 大きい二次の非線形感受率をもつ分子性結晶を作る有機分子の構造

KNbO₃やLiIO₃, KTPに比べても、一桁以上大きい。物質探索は充分に研究が進んでいるとはいえないので、更に大きい有機結晶で発見される可能性はある。

一方バンド構造の方がふさわしい物質ではこのような分子分極率は定義できなく、バンド計算により χ を求めねばならない。

6. 分子超分極率の量子化学計算

分子超分極率の計算法には二通りがある。一方は、有限の摂動電場下の分子の双極子能率あるいはエネルギーを変分法で求め、そのいずれかの電場による微分で求める方法である。もう一方は摂動論により、色々な状態からの寄与を加算で求める方法(Sum-over-state法)で、後者の方が良く用いられている。又この計算の際も非経

験的あるいは経験的な波動関数を用いるか、どのような基底関数を用いるか、二電子励起子まで考慮するかなど、色々な異なった計算法がある。

分子の β , γ の量子化学計算に関し報告されている結果は膨大であるが、いくつかの結論が挙げられる。

- (1) 非共鳴の場合の α , β , γ の値に大きく寄与するのは広がった軌道である。即ち分極し易いということと α が大きければ、 β , γ も大きい可能性がある。無論大きい β をもつためには対称性の要請(反転対称性をもたないこと)が必要である。非線形分極率が大きいためには、非線形で大きいことと、分極し易い(線形分極率 α が大きい)ことが必要であるということとは極めて当然である。 α が大きいと n が大きくなり、従って例えば第二高調波発生性能指数 M

$=d^2/n^3$ は少し小さくなる。しかしながら、 α が大きくなることによる d の増加の方が n の増加に対する影響よりも大きいので、 M はやはり大きくなる。

- (2) 電荷移動や誘起効果などによる電荷の片寄りが大きい軌道は β に対する寄与が大きい。 β は基底状態と励起状態の永久双極子能率の差($d\mu=\mu_{ee}-\mu_{gg}$)に比例する。
- (3) σ 電子に比べ π 電子の β や r に対する寄与は10倍以上である。
- (4) 計算方法によるが π 電子の数(N)の増加に伴い $r \propto N^{3/4}$ で増加する。Garito等の直線ポリエン($(CH)_N$)の r_{xxxx} の実験結果に依ると $r_{xxxx}(-3\omega; \omega, \omega, \omega) \propto N^{4.6}$ (トランス型), $N^{4.7}$ (シス型)が得られた⁹⁾。
- (5) 非共鳴の r は正である。これは単純二準位モデルの理論で期待される結果である。

7. 二次、三次の超分極率 β , r を決定する実験

孤立分子の超分子分極率を求めるには、分子間相互作用が無いという点では気体が理想的であるが、二次、三次という非線形光学効果を観測するためには、分子密度が低すぎるので、通常は溶液を用いて実験が行なわれる。溶液でも気体でも、分子はランダムな配向をしており、通常の状態では二次の非線形効果は発生しない。そのため β の測定には電場を加えて、異方性を起こし第二高調波発生による通常 EFISH (electric-field-induced SHG)あるいはDCSHGと呼ばれている方法を用いる。

いまDC電場 $E(0)$ が加えられたとし、角周波数 ω の光 $E(\omega)$ が入射したとする。温度 T に熱平衡状態にある分子による第二高調波発生の基になる分極 $P(2\omega)$ は

$$P(2\omega) = N f_{2\omega}^3 f_0 \left(r(-2\omega; \omega, \omega, 0) + (1/5) \mu \beta(-2\omega; \omega, \omega) / kT \right)$$

但し μ は分子の永久双極子能率、 $f_{2\omega}$, f_0 は、各々 2ω , 0ω における局所場補正、 N は分子密度である。 N , $f_{2\omega}$, f_0 , μ が分かっているとすれば第二高調波発生効率の温度依存性から β , r を求めることができる。

8. 二次の非線形感受率 $\chi^{(2)}(2\omega; \omega, \omega)$ の測定

有機物は特に大きい結晶を作るのが困難な場合が多い。このような場合には、微粉末結晶について第二高調波発生を測定する粉末法が、簡便な方法として採用される。第二高調波強度の粒径依存性により、位相整合可能かどうかとも判定できる。しかしこれを正しく判定するためにはコヒーレンス長 $L_c = \lambda/2(n(2\omega) - n(\omega))$ よりも充

分に小さい粒径のある程度揃った微結晶を得なければならぬ。特に粒径分布依存性の実験の不充分さのために、位相整合可能かどうかについて誤った結論を得る場合があるので十分な注意が必要である。

9. 三次の非線形感受率 $\chi^{(3)}$ の測定法

9.1 第三高調波発生

第三高調波発生の $\chi^{(3)}$ を測定するために第二高調波発生の粉末法と同様に行なう場合があるが、二次の効果による第二高調波と基本波の和周波発生による第三高調波生成と区別することを忘れてはならない。通常はこのカスケード過程の効率の方が大きいので充分注意しなければならない。

液体、溶液、融液状の試料については図4に示すような溶融石英でできたウェッジ型試料セルを用い、 $\chi^{(3)}$ の分っている溶融石英中に発生した第三高調波と試料液体中で発生した第三高調波の干渉による、第三高調波強度の空間パターンを用いて試料の $\chi^{(3)}$ を決定する方法もある⁹⁾。

図4 液体試料の第二高調波発生の非線形感受率測定用セル (文献9)参照)

9.2 縮退四光波混合

縮退四光波混合は色々な光学配置が可能である。縮退四光波混合過程の感受率 $\chi^{(3)}(-\omega; \omega, \omega, -\omega)$ を決定するには位相共役波発生の配置(図5)を用いることが多い¹⁰⁾。種々の縮退四光波混合の配置で位相緩和時間や分布緩和時間の測定を行なうことも可能である。最近、凝縮系におけるピコ秒、フェムト秒領域の位相緩和時間や分布緩和時間の測定を行なう方法が提案され、適用可能性が実験的に検証された^{10~14)}。

9.3 光導波路を用いる方法

Carter等はポリジアセチレンで周期的な屈折率分布を持った導波路を形成し、それによる反射率の入射光強度依存性から非線形感受率を求めた¹⁵⁾。

図5 縮退四光波混合の三次の非線形感受率測定 $\chi^{(3)}(-\omega; \omega, \omega, -\omega)$ のための位相共役波発生配置の実験装置のブロック図¹⁰⁾

M=反射鏡, RP=偏光面回転プリズム, BS=ビームスプリッター, FOD=固定遅延光路, VOD=可変遅延光路, $\lambda/2$ =半波長板, S=試料, L=レンズ, P=プリズム, F=フィルター, PD=フォトダイオード, I_1, I_2 =対向励起レーザー光線, I_3 =検索光線, I_{pc} =位相共役波

10. 電気光学係数測定法

電気光学効果, つまり電場を印加すると, 物質の屈折率が変化する現象には, 電場に比例して屈折率が変化するポッケルス(Pockels)効果と, 電場の2乗に比例して屈折率が変化するカー(Kerr)効果とがあり, 各々物質の非線形分極率 $\chi^{(2)}$ や $\chi^{(3)}$ と関係がある。このような電気光学効果は, 電場によって光のスイッチングや変調に利用することが可能である。メカニカルスイッチと比較すると超高速(MHz以上)であり, 実験室レベルではポッケルスセル, カーセルとして古くから利用されてきた。また, 光通信や光演算処理などへの応用が期待され, 光回路素子も作られている。ところが, 従来の電気光学定数の決定法は, 偏光を使用するため操作が難しく, 電界

強度を大きくするため数kV程度の高電圧が必要であるという問題点があった。さらに電気光学定数の実部(屈折率変化)と虚部(吸収変化)とが同時に寄与する場合には, それらを分離測定することはできなかった。

我々は, 薄膜の電気光学効果を測定する新しい方法を提案した¹⁶⁾。この方法では, 薄膜試料の両面に半透明の金属膜を対向して設けてファブリーペロー共振器を構成したものを用いる(図6)。両金属膜間に電圧を印加し, かつ一方の金属膜側から他方の金属膜側に向けて単色光を入射させ, 反射光および他方の金属膜側から透過光の強度変化から, 反射率変化および透過率変化を求める。あらかじめ, 求めてある反射率, 透過率変化と屈折率(実部, 虚部)変化の関係を利用して薄膜試料の屈折率(実部, 虚部)変化量を得ることができる。

11. 非線形有機材料研究の現状と将来の問題点

非線形有機材料については, これまで既にある程度の研究がなされた。しかしながら, 解決されなければならない基礎研究は非常に多く, デバイス化を目指す研究には更に多く未開拓でチャレンジングな研究分野である。ここで筆者 考えたいくつかの問題点を列挙したい。研究分野は表3に示すように(1)理論, (2)合成, (3)分子配列制御, (4)特性評価・測定法, (5)デバイス化の五つに分類される。

11.1 理論

前述のようにこれまで β , γ の半経験的量子化学計算はある程度なされて来っており, 実験と合う結果が多数得られている。しかしながら, 全く自由な個別の分子からスタートして, 結晶構造を予言することは, 現状では全く不可能である。分子間相互作用がVan der Waals力

で長距離的であるので最近接分子だけでなく, 遠方の分子との相互作用まで計算に入れなければならない。しかし, 量子化学計算で分子の中の原子核から大きく離れた位置の電子波動関数を, 正確に求めるのは極めて困難である。これは永年の問題であるだけに解決可能かどうかの予測すらも困難である。次に β , γ あるいは $\chi^{(2)}$, $\chi^{(3)}$ の値を計算するのに, どこまで配位子間相互作用(Configuration Interaction: CI)を取り入れなければならないかを示す計算結果が報告されている。しかし, これらの計算が行われた個々の分子以外の, どのような分子に適用できるのかどうかを示す指針あるいは理論的うらづけを伴った予言というものは無い。従って, 一個一個の分子についてこのような計算を行うわけにもいかないので, 是非とも指針が欲しい

図6 著者の提案した新しい電気光学定数測定法の試料の形態

表3 将来の問題点

- (1) 理論
 - (1-1) 結晶構造の予言
 - (1-2) CI をどこまで取り入れるべきか
 - (1-3) r を大きくするための指導原理
 - (1-4) 信頼性の高い計算法の確立
- (2) 合成
 - (2-1) 先鋭な吸収スペクトルをもつ分子の合成
 - (2-2) 新しい高分子液晶の合成
- (3) 分子配列制御
 - (3-1) 先鋭な吸収スペクトルをもつ分子集合体の構築
 - (3-2) 大きい遷移双極子をもった分子の空間密度の向上
 - (3-3) poling の安定化
 - (3-4) 低光学損失有機薄膜
- (4) 特性評価法・測定法
 - (4-1) 信頼性の高い測定法の確立とセンタ化
 - (4-2) 簡便法の普及
 - (4-3) 粉末法に代わる方法
 - (4-4) 分子配列状態観測法
- (5) デバイス化
 - (5-1) 導波路の低損失化
 - (5-2) コアに非線形有機結晶をもつファイバーの結合・吸収・散乱損失の低減化

所である。勿論 β には一電子励起配置までで充分で、 r には二電子励起配置も必要というのは理論的うらづけのある criterion であるが、もっと詳細な criterion が望まれる。

β については、「双極子能率を大きくする。」もっと正確には「基底状態と励起状態の双極子能率の差を大きくする。」という分子設計の指導原理であるが、 r については明確なものは無い。これを明らかにしていかなければならない。一方実験の高精度化が望まれているが、それと対応する信頼性の高い計算方法が開発されなければならない。

11.2 合成

先鋭な吸収スペクトルをもった、即ち、いいかえればある光子エネルギーに集中した遷移双極子能率をもった分子の合成が期待される。また、液晶高分子はすぐれた特性を持つので、その種類が増えること、さらにそれらの色々な特性測定が望まれる。

11.3 分子配列制御

例えば J-凝集体や H-凝集体、あるいはアントラセン等の分子性結晶や、ある種のポリジアセチレンの単結晶中の励起子のような、先鋭な吸収を持つ分子集合体の利用が積極的になされなければならない。さらに、それらを参考にして、より秀れた非線形光学特性をもった集合体を構築することにまで進展してゆくことを期待したい。大きい遷移双極子をもった分子の空間的密度を上げる方策の探索も望まれる。高分子薄膜中にドーブした分子の poling による配向は二次の非線形光学効果を得るために重要な技術であるが、それを安定化する技術が望まれる。また低い光学的損失、即ち、散乱や吸収の少ない有機薄膜形成法の確立が切に望まれる。これは、デバイス化の

ためのまず第一歩の技術であると考えられるからである。

11.4 特性評価法・測定法

既に β , r , $\chi^{(2)}$, $\chi^{(3)}$ のいくつかの測定法は広く世の中で用いられているが、世界の中のあるいは日本の中のどこか一箇所でも良いから信頼性の高い測定法でこれらを測定するセンターが欲しい。次に既に粉末法、DCSHG, Maker fringe 法などの方法があるが、これに代わるより優れた簡便法の出現が期待される。特に粒径を非常に小さくすることも、それらを均一分布にすることも困難で、しばしばコヒーレント長よりも小さい粒径の微結晶が得られないために、位相整合性について誤った結論を与える可能性のある粉末法は大きな問題を含むと思う。

11.5 デバイス化

導波路の低損失化がまず第一である。コアに非線形有機結晶をもつファイバーでもスラブ型あるいはチャンネル型でも、少なくとも二次の非線形性は既に充分大きいのであるから、低損失化が全てのデバイス化への第一関門であると思える。

以上述べて来た問題点を解決する上でも、(1)から(5)までの学際的な研究分野の人々が相互の情報を交換し、フィードバックして協力し合いながら進まなければならない。

文 献

- 1) 小林孝嘉, 「応用物理」 **57**, 174 (1988).
- 2) 「月刊フィジックス」有機非線形光学—最近の話題一, 小林孝嘉編, 海洋出版 (1988).
- 3) 梅垣真祐, 「材料技術」 **5**, 449 (1987).
- 4) "Nonlinear Optical and Electroactive Polymers" ed. by P. N. Prasad and D. R. Ulrich, Plenum, New York (1988).
- 5) "Nonlinear Optical Properties of Polymers" ed. by A. J. Heeger, J. Orenstein, and D. R. Ulrich, Material Research Society, Pittsburgh (1988).
- 6) "Nonlinear Optics: Materials and Devices" ed. by C. Flytzanis and J. L. Oudar, Springer, Berlin (1986).
- 7) "Nonlinear Optical Properties of Organic Molecules and Crystals" Vols. 1 and 2, ed. by D. S. Chemla and J. Zyss, Academic Press, New York (1987).
- 8) A. F. Garito, J. R. Heflin, K. Y. Wong, and O. Zaman-Khamiri, 5) の P.91.
- 9) G. R. Meredith, B. Buchalter, and C. Hanzlik, *J. Chem. Phys.*, **78**, 1533 (1983).
- 10) K. Kurokawa, T. Hattori, and T. Kobayashi, *Phys. Rev.*, **A36**, 1298 (1987).
- 11) M. Morita and T. Yajima, *Phys. Rev.*, **A30**, 2525 (1984).

- 12) S. Asaka, H. Nakatsuka, N. Fujiwara, and N. Matsuoka, *Phys. Rev.*, **A29**, 2282 (1984).
 13) T. Kobayashi, T. Hattori, A. Terasaki, and K. Kurokawa, *Rev. Phys. Appl.*, **22**, 1773 (1987)
 14) T. Kobayashi, A. Terasaki, T. Hattori, and K. Kurokawa, *Appl. Phys.*, **B47**, 107 (1988).
 15) G. M. Carter, Y. J. Chen, and S. K. Tripathy, *Opt. Eng.*, **24**, 609 (1985).
 16) H. Uchiki and T. Kobayashi, *Appl. Phys.*, **B47**, 107 (1988). (昭和63年12月3日受理)

The 1989 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies

Honolulu, Hawaii, U.S.A. ♦ December 17-22, 1989

1989 環太平洋国際化学会議 (ホノルル) について

会議の名称

和名: 1989 環太平洋国際化学会議

欧名: The 1989 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM '89)

目 的

環太平洋諸国の科学者および技術者の化学に関する情報の伝達交流を促進するため、これら科学者および技術者が一堂に会して化学および工業化学の分野における最新の研究成果を発表討論する場として本国際会議を開催し、これら諸国の学術ならびに工業の発展と国民の福祉に資することを目的とします。

日時・期間

1989年12月17日(日)～同月22日(金)の6日間
(ただし12月17日は夜の開会式のみ)

開催場所

アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市 シェラトンホテルグループ(本部: シェラトン・ワイキキホテル)

主催団体

アメリカ、カナダおよび日本の三国化学会
(共催団体: 化学関連学協会、他)

参加団体

ニュージーランド、オーストラリア、パナマ、シンガポール、メキシコ(3学会)、ペルー、フィリピン、香港、チリ、タイ、韓国、中国、コロンビア、パプアニューギニア、台湾、マレーシア、インドネシア、ニカラグア、南太平洋、アメリカ、カナダ、日本の21カ国化学会ならびにラテンアメリカ、アジアの2化学会連合。

登録料

事 前 当 日

A. 本会および化学関連学協会		
会員	210ドル	280ドル
B. 非会員	280	330
C. 登録者の家族	25	25
D. 学生	25	25

(円貨建て登録料は追ってご案内申し上げます)

講演プログラム

講演プログラムは、トピックスを設けたシンポジウムと、10の部門に分類された一般講演とから構成されます。発表言語は英語。口頭発表のほかポスターセッションも設けられます。

一般講演の口頭発表の発表時間は、講演15分、質疑5分が予定されています。なお、特別講演として、12月17日夜の開会式当日に1件、他に2件のPlenary Lecturesが予定されています。

講演申込

専用の申込用紙(Abstract Form)に所要事項を英文で記入のうえ

招待講演にお申込みの方は、

(1) 申込用紙(Abstract Form)	1部
(2) 上記コピー	6部

一般講演にお申込みの方は、

(1) 申込用紙(Abstract Form)	1部
(2) 上記コピー	6部

(3) 500～1,000 Wordsの	

詳細要旨Long Abstract, 図, 表等

[この詳細要旨は審査のために必要]

を3月31日(金)(必着)までに、本会事務局PACIFICHEM '89係までご提出下さい。

申込用紙が不足の折には、本会事務局に備えてありますので必要の際は本会総務部PACIFICHEM '89係当りて、B5判用紙封入可の封筒に返信先を明記し、120円分の切手を貼ってお送り下さい。

事前登録および団体旅行申込

事前登録および団体旅行申込用紙は目下準備中ですので追ってご案内申し上げます。

今後の予定

講演申込締切	1989年3月31日(金)
事前登録および団体旅行締切	1989年10月31日(火)(予定)

暫定プログラム発表

Chem & Eng. News	1989年8月21日号
化学と工業	1989年9月号(予定)

最終プログラム発表

Chem & Eng. News	1989年10月2日号
化学と工業	1989年11月号(予定)

連絡先

〒101 東京都千代田区神田駿河台1-5
(社)日本化学会 総務部 PACIFICHEM '89係
電話(03)292-6168 [直通]