「産官学共同プロジェクト」特集

複 合 材 料

牧 廣

1. はじめに

第2次世界大戦中に開発されたガラス繊維強化プラスチック(GFRP)は1つの技術革新を成し遂げ、さらに複合材料工学創立の直接の動機となった。GFRPはプラスチック材料の応用範囲を構造材料分野まで拡張だけでなく、構造の軽量化という大きな課題を現実のものにすることによって、各分野の工学はもとより産業にも大きな刺激を与えた。GFRPには性能的に限界があり、2次構造材に留まらざるをえなかったが、軽量の1次構造材という潜在需要を喚起した意義は大きかった。1960年代に開発されたカーボン繊維がインパクトとなって、例えばSiC繊維、 Al_2O_3 繊維、アラミド繊維等々のいわゆる先進繊維強化材が開発され、これらが耐熱性の軽量1次構造材への期待を具体性のある夢とした。夢は高耐熱性の繊維強化プラスチック(FRP)、繊維強化金属(FRM)さらには繊維強化セラミックス(FRC)へも発展し、その模索が複合材料工学の確立と足並みを揃えて実施された。しかし具体的に開発に踏み込むには色々な面で大きなためらいがあった。通商産業省の次世代産業基盤技術開発研究制度(以下次世代と略称する)は、昭和56(1981)年度に開始され、当初選定された12課題の中に複合材料が採択されたことは、極めて重要であった。

複合材料は結晶制御合金と共に期間8年ということで開発研究が進められ、平成元年(1989年)3月に終了したが、次に示す多くの課題について、それぞれの目標を達成すると共に付随する多くの成果がえられた。これらの成果は1990年7月に刊行された“次世代複合材料技術ハンドブック(日本規格協会)”に余すことなく記載されている。したがって本稿では研究課題の概要の紹介にとどめる。

Composite Materials

筆者紹介 HIROSHI MAKI

Department of Industrial Design, Faculty of Engineering, Takushoku University
拓殖大学工学部工業デザイン学科 教授 工学博士

筆者は、プラスチック系複合材料の研究を専門とされ、複合材料工学、複合材料技術集成等多数執筆されている。趣味は音楽観賞。本稿では委員長として8年間、推進してこられた通産省の次世代産業基盤技術「複合材料」プロジェクト開発研究の概要を紹介していただいた。

2. 次世代複合材料の開発研究

次世代による開発研究は、工業技術院機械技術研究所、同化学技術研究所、同繊維高分子材料研究所、同製品科学研究所、同大阪工業技術試験所及び科学技術庁金属材料技術研究所の国立研究所6機関。金沢工業大学(大阪府立大学へ引き継がれた)、関西大学、京都工芸繊維大学、東京大学、東京工業大学、東京理科大学及び日本大学の7大学。東レ、帝人、三菱化成、神戸製鋼所、日本カーボン、石川島播磨重工、川崎重工、富士重工、三菱重工、三菱電機、東芝機械及びトヨタ自動車の12企業の研究者約180名の参加をえて実施された。

本開発研究では、FRPとFRMを開発対象としたがそれぞれの一方向強化材の引張強さ(Kgf/mm^2)が、信頼度90%で

	常 温	250°C	450°C
FRP	240	216	—
FRM	150	—	135

を目標値とすると共に、成形技術等次に示す各課題の開発研究を実施した。

2.1 樹脂系複合材料

2.1.1 高性能 FRP 素材

1) 耐熱性エポキシ樹脂(EP)

3種のEP系樹脂を開発した。すなわちi)ベンゾフェノン・テトラグリシデルエーテル系樹脂、ii)ナフタレン・ポリグリシデルエーテル系樹脂及びiii)ビスイミドアミン系硬化剤であった。

いずれも優れた樹脂を開発出来たが、耐熱性の点で僅かに目標値に達しなかった。

2) 耐熱性樹脂

本開発研究開始時の芳香族ポリイミド(PI)には多くの難点があった。すなわち最も優れたPIとしてはNASA

によって開発が進められた PMR-15 があったが、しかし i) 保存安定性が悪い。ii) 成形に高温、高压を要する。iii) アフターキュアやヒートサイクルによって成形品にマイクロクラックが発生する等の欠点があったことから i) アリル変性 PI 及び ii) 溶性末端封止 PI の 2 種類の PI を開発、目標値の耐熱性と同時に成形性を満足する成果をえた。またポリフェニルキノキサリン (PPQ) は、耐水性、耐酸化性が優れているので、次世代の有力な耐熱性樹脂と考えられる。しかし PPQ は硬化物の性能は優れているが成形性が悪い。したがってナジイミド末端の付加硬化型 PPQ (NTPQ) を開発した。一部の課題 (末端封止剤、反応性希釈剤等) を残したが、一応初期の目的を達成した。開発樹脂のガラス転移点 (T_g) と熱分解温度 (T_d) は PMR-15 と比べて特性値は低いが、それは成形性を向上させたためであり、その他の物性は僅かの例外を除いてすべて向上している。このことから PMR-15 以上の樹脂がえられたと評価できた。

3) 三軸織物、三次元織物

各種の三軸及び三次元織物の織機を開発した。なお国立研究所で織った三次元織物は成形担当企業に送られて成形技術開発の研究に用いられた。またジェット噴流により繊維層に垂直方向に繊維を配列する技術も開発した。

2.1.2 成形加工技術

1) 汎用成形技術

a) 一体成形技術

i) パネル構造オートクレープ積層一体成形技術

ビーム、ストリンガー及び外板を一体化したパネル構造の一体成形法を開発した。

ii) 箱形構造オートクレープ積層一体成形技術

箱形構造について基本的成形技術を開発した。

iii) 自動積層技術

テープ・レイアップ方式の自動成形機を開発し、汎用の CF/EP プリプレグによる平板、単曲面及び一部に斜面を含む面に対する自動レイアップができるようになった。

iv) 三次元型材モールド一体成形技術

鍛造品と板金加工部品の一体成形化を目指し、2 種類の成形法を組み合わせる一体化構造を生産する基本成形技術を確立した。すなわち静電植毛法で整列させた短繊維強化 EP によるモールド成形法と FW 法で編組した深絞り性プリプレグシートによるモールド成形法を組合せた成形技術を確立した。

b) 迅速硬化成形技術

i) 温度制御レジニンジェクション迅速硬化成形技術

加熱方式のレジニンジェクション法を開発した。

ii) ストレッチ・プレス併用成形迅速硬化成形技術
ストレッチ成形とホットプレス成形を併用する新しい成形技術を開発した。

c) 連続成形技術

i) 薄肉型材連続曲げ成形技術

高弾性率炭素繊維 (HM・CF)/ポリエーテルエーテルケトンの帯板状素材を用い、多数のロール間を通して段階的にハット型に加工する成形技術を確立した。

ii) 薄肉チューブ連続引抜き成形技術

HM・CF/EP 一方向プリプレグの連続引抜き成形法を確立した。

d) 二次加工技術

炭酸ガスレーザーによる切断加工と液体ジェットによる衝撃破砕加工法を検討した。

2) 斬新成形技術

脱オートクレープ成形法を目指して次の研究開発を実施した。

a) 高温液圧成形技術

オートクレープ法は、熱媒体に空気をを用いるが、本法では液体を用いた。オートクレープ法によるよりもっと大きい寸法の製品を成形することができる成形技術を確立した。

b) 三次元織物複合成形技術

三次元織物を型中に入れ、樹脂を注入して成形する方法及び樹脂をフィルム状で含浸させる方法を確立した。

c) マイクロ波成形技術

加熱方式としてマイクロ波を用いる方式を開発した。

d) ウィスカーによる層間補強成形技術

CFRP の層間強さ及び靱性の向上を目的として、メッキしたウィスカーを混合、磁場と超音波の場の中で圧縮成形する技術を検討し、本法の有効性を確認した。

2.2 金属系複合材料

2.2.1 高性能 FRM 素材

高性能中間素材としてのコンポジットワイヤ (プリホーム) について、次の研究を実施した。

1) 繊維と母材金属との適合性

a) PAN (ポリアクリロニトリル) 系高強度炭素繊維の表面改質技術

PAN 系高強度 CF (HT・CF) は先進強化材中、最も安価で強さも大きく優れた繊維であるが、Al と反応し易いという欠点を持っているので反応のバリエーションとなる被覆法を検討した。アモルファス C が有効なので、CF 上に被覆し、その上に SiC、TiC、TiN 等のセラミックスを被覆する 2 種コーティング法によって優れた繊維にする方法を開発した。

b) 母材の改質

Ti 基 FRM について検討し、優れた母材(マトリックス)をえた。

c) 界面の改質

PCS 系 SiCF 及び PAN 系 CF の表面処理プロセスを検討し、界面構造と FRM の強度の関係を評価し、その結果をワイヤ開発担当者へフィードバックした。

2) CF/Al 複合ワイヤ

a) PAN 系 HT-CF/Al 及び PAN 系 HM-CF/Al 複合ワイヤ

CF と Al の濡れ性の改善と両者の反応による CF の劣化の防止技術を開発し、両 CF/Al コンポジットワイヤの安定な製造技術を確立した。

b) ピッチ系 CF/Al 複合ワイヤ

CVD 法によってトリイソプチル Al を CF の表面で熱分解し、Al 被覆をする連続的ワイヤ製造装置を設計、試作し、最適条件を確立した。

3) 炭化ケイ素繊維/アルミニウム複合ワイヤ

PCS 系 SiCF と純 Al による FRM ワイヤについては、マトリックスへの Ni 添加の効果が非常に大きいことを認めた。

2.2.2 成形加工技術

コンポジットワイヤを中間素材とする成形技術では、本プロジェクトで開発したワイヤに適応性の高い成形プロセスの確立を目的として研究開発を行った。

CVD 系繊維の材料系の成形技術については、力学特性、特に高温特性とマトリックスの合金組成との関連においてプロセス開発を行った。

HIP 成形技術については、Al, Ti 両マトリックス系とも、マトリックス金属素材を主に粉末を用いる方法を開発し、near net shape 成形とともにマトリックス組成の自由度を高めることを意図した。

FRM の宇宙構造物への適用を目的として、薄肉の成形プロセスとして、ワイヤを中間素材とするレーザー・ロール成形技術を開発した。

SiC ウィスカ/Al 系の成形技術では、スクイズ・キャスト・押出成形法を用いたが、マトリックス合成組成の改良及びピレットの液相 HIP 処理による微小欠陥の低減によって1,000MPa レベルの高強度材料の成形に成功した。紙数の関係から内容の詳細は省略する。

1) コンポジットワイヤの成形技術

CF/Al 及び PCS-SiCF/Al のいずれも、良好な複合状態をえるためには、マトリックス金属の固相線直上の高温成形が必要であるが、両ワイヤ共成形温度が823K を越えると繊維・マトリックス界面で Al_4C_3 を生成して、成形体の強度が低下するという問題があり、したがって

成形温度を低くして、成形圧力を高くすることが必要であった。

a) ロール成形技術

b) プレス成形技術

c) レーザー・ロール成形技術

2) 粉末 HIP 成形技術

金属マトリックス系複合材料への HIP 法の適用は、スペース・シャトルのオービタの BF(ボロン線)/Al 製の管状トラスが著名であり、これは BF/Al の単層シートを中間素材として HIP 成形したものである。本プロジェクトでは、マトリックス素材に Al 及び Ti 粉末を用いた HIP 成形技術を開発した。

a) Al 基複合材料の成形技術

b) Ti 基複合材料の成形技術

3) 多層溶射プリホームのホップレス成形技術

耐熱 Al 基複合材料として、CVD 繊維/Al 合金すなわち①CVD-SiCF/Al-4Ti 及び②CVD-SiCF/Al-8Cr-Fe を対象とした。マトリックス試料に問題があったので、REP 法によって各種の耐熱 Al 合金の粉末を製作し、これを用いてプラズマ溶射(LPPS)と CVD-SiCF のフィラメント・ワインディング法を交互に繰り返す多層溶射プリホーム法を開発し、このプリホームを切断して積層、873K, 40MPa の真空ホットプレスで30分溶射、欠陥部の除去と拡散接合を行って、 $V_f: 0.48$ の耐熱性 Al 複合材料をえた。えられた FRM は所期以上の性能をえた。

なおプリホームを切断、積層してホットプレスをする方法によって3次元形状(ブレードに近似した形状)の成形が可能なることを確認した。

4) 溶湯・押出し成形技術

SiC ウィスカ/2024Al は、高力 Al 合金や Al-Li 合金よりも比強度、比弾性率に優れており、また比弾性率は Ti 合金よりも大幅に優れている。そこで成形プロセスの低コスト化と成形体の高性能化を目的に溶湯・押出し成形技術を開発した。

2.3 構造設計技術

予算の関係もあり、ソフト開発が主体となった。

2.3.1 素材開発指標の設定

航空機構造要素、タービンエンジン構造要素及び宇宙構造物骨組構造の3種の構造を対象として FRP 及び FRM の開発指標を設定して、素材の開発に対する指針を与えた。

2.2.2 最適設計プログラムの開発

強度・剛性・振動並びに座屈に対する最適化設計プログラムを開発した。

2.2.3 複合材構造法

次の構造法を開発した。

1) パネル構造の最適化

2) 結合部構造の最適化

薄肉チューブの継手、一体構造の結合部及びファスナー継手の最適構造法を開発した。

3) 構造解析法

衝撃及び熱変形・熱応力について解析法を開発した。

2.4 品質評価技術

複合材料、特に極めて高性能な先進複合材料については従来の試験方法が適用出来ない場合が多く、開発を要求される試験方法及び評価方法は多種類であるが、本プロジェクトにおいては次に述べる評価技術を開発した。

2.4.1 炭素繊維の表面特性と繊維・母材の接着適合性評価法

CFRPの繊維/マトリックス界面の基礎物性として重要な、CFの比表面積の測定精度の向上を達成すると共に、界面強度に影響するCF表面の凹凸度の評価法を開発した。さらにCF表面処理の程度を評価する方法として、活性表面積と表面の酸性官能基量の測定法を確立した。

CFRPの界面接着強度に関係する層間せん断強度、界面せん断強度及び界面引張強度を検討して、それぞれの評価法を確立した。特に界面せん断強度の測定法として、単繊維をプラスチックマトリックスに埋め込む試験片を用いる試験法の開発は注目された。これ等の方法によって素材、特に界面の評価ができることを明らかにした。

2.4.2 耐熱樹脂の熱的性能の評価法

樹脂の耐熱性を評価する方法として、熱機械分析によるガラス転移点及び熱重量測定による熱分解開始温度について、再現性よく測定できる条件を明らかにし、本プロジェクトによる開発樹脂の耐熱性を評価した。

2.4.3 FRPの破壊力学特性評価法

CFRPについて、破壊靱性を究明した。

2.4.4 FRMの疲労損傷評価技術

FRMについて、疲労損傷を究明した。

2.4.5 信頼性評価技術

CFRPについて、信頼性の観点より次の3課題を検討した。

a) 材料構成が破壊機構に及ぼす影響

b) 成形条件が強度的信頼性に及ぼす影響

c) 環境が疲労特性に及ぼす影響

2.4.6 耐環境性評価技術

FRPについて、温湿度、紫外線、放射線、熱衝撃、電子線及び熱真空の影響を検討し、そろらの結果に基づいて小型の宇宙環境試験装置を試作した。

2.4.7 欠陥検出・評価技術

a) 欠陥許容レベル評価法

内部欠陥のない場合の強度に対して、有意差を示さない強度のCFRPのもつ内部欠陥を許容限界として次の2課題を検討した。

i) CFRPの層間せん断強度に及ぼすボイドの影響

ii) CFRPの層間せん断疲労強さに及ぼす層間く離の影響

b) 欠陥の非破壊検査法

i) FRPの欠陥検出技術

電磁波法、超音波法、レーザーホログラフィ法、及びAE法の4項目について、それぞれの検出限界の向上を図る上で重要な測定技術を開発した。

ii) FRMの欠陥検出技術

超音波法、レーザーホログラフィ法及び放射線法の3項目について重要な測定技術を開発した。

2.4.8 成形工程管理技術

a) 硬化反応度検出技術

オートクレーブ成形を対象として、樹脂の硬化反応度の検出技術を開発した。すなわち成形過程における樹脂の電気抵抗、樹脂と電極間の反応電圧及び誘電物性対応の電極間容量と誘電損失係数が検討され、硬化反応速度、反応開始時期の測定、熱安定性等のデータがインプロセスでえられるようになったが、この方法によって成形過程を直接的に管理できるようになった。

b) 成形割れ検出技術

上述の“CFRPの層間せん断疲労強さに及ぼす層間く離の影響”で開発した技術が適用できることを確認した。

2.5 データ・ベースの構築

複合材料の特性データの構造として、データをi) 素材の性質に関するもの、ii) 試験の種類及び条件に関するもの、iii) その試験結果としての特性値の3ブロックに分類した。

研究用の計算機は工業技術院の大型計算機RIPSとの接続を考慮して、FACOM-9450Σとした。またオペレーティングシステムは富士通のAPCS-IVとした。

データベース・ソフトウェアの開発期間の短縮と効率化のために、汎用のリレーショナルデータ管理ソフトウェアであるEPOACEを核として、これに文字情報の入力、出力及び検索機能を分担させ、図形情報はEPOIMAGE、統計解析はBASICを用いて全体のソフトウェアを組み上げた。EPOACEはリレーショナルデータの作成、登録、読み込み、検索、印刷、分類、合成、更新、集計及び計算等を簡単な操作で実施できる。またEPOACEはこれらの操作を自動的に実施できる自動プログラム機能があり、このプログラムがデータベースの

基本プログラムとなっている。

1988年度末において本データベースに蓄積されたデータはFRPが4171件、FRMが3086件であり、この件数は試験片1個を1件としているので、データ数としてははるかに大きい数になる。

これらのデータは国立研究所が中核となって採取したが、各企業研究所との間で手合わせ試験も行なった。その結果、各データはワイブル係数値を含めて試験場所間で、極めて良く一致することが認められた。

3. おわりに

本プロジェクトで開発研究した課題は、決して容易には採り上げえない課題であった。次世代制度が極めて有効に機能した典型例といえよう。本開発研究の成果は、具体的に自らの手を汚した多数の研究者集団ができたことと、各課題ごとに予期以上の研究成果をえたことである。成果は余すところなく次世代複合材料技術ハンドブック(日本規格協会, 1990年7月)によって公開された。

通産省は今までに多くのプロジェクト開発研究を実施したが、このような成書の形で公表したのは恐らく初めてであろう。紙数の制約もあり本稿では極めて簡単に概要のみを記したが、詳細は本書を参照されたい。

本プロジェクトの推進に当り、最も配慮したのはわれわれの成果が国際水準を凌駕しているか否かであった。FRMについては最も先端を行っていると推測される米国が戦略上の理由から一切成果を公表しないので、定量的な判断ができないのが残念であるが、しかし色々な情報から本プロジェクト終了時点において、われわれの成果は国際的に最高レベルにあると判断された。だが現在の開発研究の競り合いの状況から、このレベルはいわば瞬間風速的なものと考えられる。なおこのような判断は研究という視点からのものであって、産業技術という視点からの評価は別である。国際競争と共に国際協力という視点から、研究の高レベルをいかに持続するかという問題と、またえられた成果をいかに産業技術として発展させるという課題が今後非常に重要である。

正会員・学生会員会費払込みのお願い

会費をお払込み願う時期になりました。お手数でも事務局から送付いたします振替用紙をご利用のうえお払込みくださいますようお願いいたします。(銀行振込みの場合には会員番号・氏名を必ずご連絡下さい。)

領収書の発行を省略させていただいております。郵便局で送金の際発行される振込票を各自保管下さいますように。なお当学会の領収証が必要の方には、ご連絡いただければ従来通り発行致します。