「ジオテキスタイル」特集

海外におけるジオテキスタイル規格

木 田 徳 郎

1. はじめに

工業製品の品質や特性評価方法の標準化は、製品が普及する時点において、製品の使用者、製造者双方にとって必要なものである。ジオテキスタイルについては、我が国では未だ独自の統一的規格(JIS等の国家規格)は存在しないが、海外ではかなり具体的に規格化している国がある。

繊維質材料を土木、建築工事に利用する概念は、日本にも古くから存在したが、ジオテキスタイルとして、工法とあわせて組織的に活用しはじめたのは、オランダや米国が最初であるといわれる^{1,2)}。日本でも1960年頃から、繊維が土木に使用されはじめていたが²⁾、その量的普及は格段に遅く、統一的な規格の設定は最近に至るまで進展しなかった。とはいえ、旧日本国有鉄道(現在のJR)や本州四国連絡橋公団などでは、早くから土木用繊維材料の品質、試験規格が定められており^{3,4)}、一般業界では、既存技術分野のJIS規格や公的試験方法が準用されてきた。

本稿では、主としてジオテキスタイル分野独自の、海外における国家的主要規格の設定背景を考察し、規格の主要点を比較して我が国の今後の標準化設定の参考に役立てたいと考える。

2. ジオテキスタイルの進展と規格化

2.1 国際的な推移

ジオテキスタイルが本格的に利用され始めたのは、世界的には1950年頃からであり²⁾、1977年の土木用繊維材料の国際会議以来、ジオテキスタイルの名称が一般化するようになった。

ジオテキスタイルがその性能を発揮しうることになった

たのは、有機合成繊維の進歩、普及により、高性能、高耐久性材料が経済的に供給可能となったためである。

繊維質材料の土木への利用の歴史は古く、日本においては周知のごとく苧(むしろ)や“わら”が、地盤の安定化や壁土の補強に使用されてきた。米国では、すでに、1925年に綿織物が路盤の補強に用いられた⁵⁾。日本は稲作により“わら”が豊富であり、米国は綿花の生産国であるため、それらを土木用途に用いることが経済的にも可能であったことにもよる。

ジオテキスタイルの発展には、公共投資などの社会的背景や繊維、高分子産業などが重要な役割を果たしており、これらの諸条件を早期に満たしたのは米国および西欧の諸国であった。表1は、米国およびヨーロッパにおける初期のジオテキスタイル用繊維の製造メーカーと製品の主なものを示すが、欧米では早くから有力材料メーカーが、ジオテキスタイルの進展に重要な役割を果たしてきたといえる。

現在、日本は各産業分野において、工業技術、製品品質は世界的水準にあるが、欧米においてジオテキスタイルの実用化が進められていた1950年代にあっては、未だ衣料用合成繊維技術が定着化しつつある状況下であった。

わが国におけるジオテキスタイルの活用は、1959年の伊勢湾台風の改修工事とされ²⁾、量的な使用は1965年以降、逐次浸透するところとなった。日本の繊維、高分子産業が、土木用材料に製品を投入しうる余力をもつに至るのは、ポリオレフィン、ナイロン、ポリエステル、ビニロン等、ジオテキスタイル用繊維の価格競争力と、スパンボンド等不織布の国内生産体制が達成された1975年頃からである。他方、経済成長に伴う天然資材、熟練労働者の不足などの社会的背景がジオテキスタイルの効

Standards of Testing for Geotextiles in Foreign Countries

筆者紹介 TOKUROH KIDA

Higashiosaka College

東大阪短期大学 教授、専門は繊維製品科学。

筆者は、旭化成に勤務された時、非金属タイヤチェーンの開発で昭和61年度繊維学会賞、技術賞を受賞された。

表1 初期の主要ジオテキスタイルメーカー

国 名	メ ー カ ー	ジ オ テ キ ス タ イ ル 製 品
米 国	モンサント	N, E, Bidim, Corex
	アメリカン ENKA	N, E, Enkamat, Stabilenka
	セラニーズ	N, E, PP, Mirafi
	E. I デュボン	N (Cordura), E, Typar
	フィリップスファイバース	E, PP, Petromat, Supac
	クラウンゼラバック	Fibretext
	カーシジミルズ	Filter-X, Poly-Filter
カナダ	エロージョンコントロール	Terrafix
オランダ	ENKA	N, E, Colbond, Enkadrain, Stabilenka
	アモコファブリックス	PP, RIG, ProPex
	ニコロン	Nicolon, Armorfex, Nicomat, Geolon
	ゴビ	Gobi-Mat
フランス	ローヌプーラン	N, E, Bidim
英 国	ICI	N, E, Terram, Filtram
	ネトロン	Netlon
ド イ ツ	ENKA グランツストッフ	N, E
	ヘキスト	E, Trevira

注) N, E, PP, は、それぞれナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンのファブリックをあらわす

用と意義を高めてきた。

工業技術の規格化は、技術の発展、製品の普及と密接に関係し、ジオテキスタイルについても、各国の歴史的経過と産官の共同施策の進展に呼応して、国家レベルの規格化が進められてきた。

2.2 北アメリカでの経過

北アメリカは、米国本土のほか、カナダやアラスカでもジオテキスタイルの利用が進んでおり、カナダでは1957年にダム工事に塩化ビニルシートの利用が試みられている⁷⁾。アメリカでは早くから道路や鉄道にジオテキスタイルが利用されたが、モンサント、アメリカン ENKA をはじめ、有力な化学・繊維メーカー(表1)が古くからジオテキスタイルの展開に積極的であった。

米国では、代表的国家規格である ASTM が既存産業分野について完備されている。ジオテキスタイルの使用立場としては、運輸省(DOT)、連邦高速道路局(FHWA)、州運輸局(State DOT)、農務省(USDA)、米軍工兵隊(Corps of Engineer)などがあり、ジオテキスタイルの製品仕様やガイドラインを定めている。またセラニーズ、モンサント、デュボンなどの有力メーカーは、

ジオテキスタイルの特性について自社規格を有しており、ジオテキスタイルの実用化と統一規格の進展に貢献してきた⁸⁾。

カナダでは1960年代に、合成繊維による侵食防止マットが開発されているほか、道路、ダムへの利用が積極的に行なわれてきた。政府研究会議(CGSB)が規格を設定し、実用化試験を主導してきたが、ほとんどは米国規格を準用している。

ASTM ではジオテキスタイル部門の規格作成のため、1977年から繊維、土木各分野の専門家から構成される委員会を編成して検討を重ね⁹⁾、1984年に最初の規格が制定され、現在まで新しい規格が逐次制定されてきた。

2.3 ヨーロッパ各国での経過

ヨーロッパでも、有力化学・繊維メーカーが早くから繊維材料の土木用途への展開に積極的であった。とくに、現在の AKZO 傘下の繊維・高分子の多国籍企業であるオランダの ENKA 社は、オランダ特有の水利、土木分野の産学官よりなるプロジェクトを牽引する役割を果たした。オランダでは、ジオテキスタイル学科をもつデ

ルフト工科大学や、デルフト土質工学研究所(LGM)、道路建設技術研究機関(SCW ほか)等が協力し、1957年来、ナイロン製サンドバッグをはじめ侵食防止用織物マット、ドレン材、補強用不織布へと展開が図られた。しかし、規格に関してはオランダ国家規格 NEN が設定されているものの、国際規格 ISO やドイツ規格 DIN 等を適用する場合が多く、NEN の設定範囲は限られていて充実したものとはいえない。

他方、オランダでは早くから西ドイツとの共同による軟弱地盤の道路補強試験にジオテキスタイルの使用が試みられており、ドイツにおける道路、鉄道を中心としたジオテキスタイル工法の発展に寄与したものと考えられる。

ドイツでは、1973年に鉄道路盤のドレン材として不織布が用いられ、道路、治水用途へと試みられてきた。ドイツには ENKA グランツストップ、ヘキストをはじめ、繊維メーカーは数多いが、初期のジオテキスタイルは、オランダの ENKA や英国 ICI などの繊維材料が用いられ、カールマイヤーなどの国内のファブリックメーカーは二次加工材料の開発を進めてきた。

ドイツにおける規格は、テキスタイル、土木両分野について DIN は常に完備を図っており、オランダなど近

隣国において準用されている。ドイツでは各分野の研究所(Institute)や共同組織(Amstalt)が先行的試験法を確立し、DIN を補完している。

フランスは、土木建設分野でも古くから新材料、新工法の開発に積極的であり、1950年代には高速道路の擁壁補強にジオテキスタイルが用いられたほか、ダムや貯水池への利用等数多く用いられてきた。フランスでは、国立中央土木研究所(LCPC)が中心となって、産学官共同でジオテキスタイルの応用研究を推進し、研究、施行例は極めて数多い。さらに国内ジオテキスタイル協会が積極的にその普及に努めている。したがって、ジオテキスタイルの規格化の取組みも早く、ジオテキスタイル固有の測定項目について、フランス規格 NF はほぼ設定が完成している。

上記以外には、英国、スイスなどがジオテキスタイルに関連が深い。英国は、ジオテキスタイルの実施例は多くないが、化学・メーカー ICI をはじめ加工メーカーのネトロン社など、古くからジオテキスタイルの分野に積極的であり、ジオグリッドの発明等、材料の開発に特徴がある。英国での規格には BS があり、ジオテキスタイルの独自規格も設定されたが、国際規格 ISO や米国規格 ASTM も準用している。

表2 主要ジオテキスタイル規格

	ASTM (米 国)	DIN (ドイツ)	NF (フランス)	BS (英 国)	NEN (オランダ)	ISO (国 際)
基礎特性	D4354-8 D4437-8 D4439-8 D4759-8 D4833-8 D4873-8 D4884-8	53854 53855	G38-010 G38-011 G38-012 G38-013 G38-040 G38-050			9862 9863 9864 10318
力学特性	D4533-8 D4545-8 D4595-8 D4632-8 D4885-8 D4886-8	53857(1) 53857(2) 53858 53859(1) 53859(2) 53859(3) 53859(4) 54307	G38-014 G38-015 G38-019	6906-1 6906-4 6906-6	5081 5082	5081 5082 9863 9864
水理特性	D4491-8 D4716-8 D4751-8	54935 54936 54937	G38-016 G38-017 G38-018	6906-2 6906-3 6906-7	5163 5167	
耐久特性	D4355-8 D4594-8	53383			5132	4577

スイスは山岳国家であり、近隣国の技術が利用され、鉄道やトンネルのドレン材としてジオテキスタイルが用いられた。スイス規格 SN も、1971年にジオメンブレンについて設定され、手直しをしながら規格の改正に取り組んでいる。

規格には各国の国家規格と公的機関の規格のほか、国際規格があり、ジオテキスタイルに関連あるものとしては ISO, EDANA (European Disposables and Non-Wovens Association), PIARC (Permanent International Association of Road Congress) があるが、ISO 以外は特別な場合に限られる。

3. 海外の主要規格の特徴

3.1 ジオテキスタイル規格の特徴

ジオテキスタイルの実用条件の特徴は、繊維材料が広範囲で土質の拘束を受けて挙動することと、土質と水と繊維の相互関連が無視できないことである。したがってジオテキスタイルの典型的試験項目は、(1)土による拘束を考慮した引張特性などの力学的特性、(2)目詰まりを考えた透水性、フィルター特性などの水理学的特性、(3)耐候性などの耐久特性、(4)繊維と土質の摩擦係数をはじめ、その他一般基礎特性、に区分することができる。

表2には、それらの特性区分ごとの主要ジオテキスタイル規格を示した。

従来の一般テキスタイルの試験規格に対して、ジオテキスタイル独自規格で最も苦心が払われている項目は、引張り特性の測定条件と、透水性、フィルター特性等である。

3.2 引張り特性

ジオテキスタイルが土中において引張り応力を受ける場合、土の拘束がありネッキング現象をおこしにくく、一般の一軸の引張り作用と著しく異なる。土中でジオテキスタイルが受ける状態に近いものとして、二軸引張試験方法が検討されてきたが、一軸引張試験において、試験片の巾を十分に広くとることによって実際の条件に近似しうるものと考えられている。

図1 引張試験における試料の幅／長さの比の影響

図1は、試片の巾と把持長の比を変化した場合の歪と応力の変化を示す実験例を示すが、試料巾の影響が無視できないことがわかる。

表3には、ジオテキスタイルの主要規格について引張試験の測定条件を示すが、ストリップ法引張試験において、試料巾の広巾化が特徴であることがわかる。すなわち ASTM, NF では、試料把持巾はそれぞれ200mm, 500mmであり、一方把持長は100mmと短く、引張速度も遅い。

3.3 水理学的特性

繊維材料の透水性、濾過特性などの水理学的特性は、ジオテキスタイルによって必須の特性となった。この特性は、従来、土質に関しても単純なものではなかったが、ジオテキスタイルについては、時間経過による目づ

表3 ジオテキスタイル規格の引張試験条件

種 別	ASTM		DIN, ISO		NF
	ストリップ法	グ ラ ブ 法	ストリップ法	グ ラ ブ 法	ストリップ法
試 料 幅	200mm	101.6mm	50,100mm	100mm	>500mm
把 持 幅	200mm	25.4mm	50,100mm	25mm	>500mm
把 持 長	100mm	75mm	100,200mm	75mm	100mm
引張速度	10%/m	300mm/m	50-500mm/m	20%/s	50mm/m

表4 ジオテキスタイル規格の水理学特性試験条件

特 性		ASTM		NF
透 水 性	種 別	一定水位法	落下水位法	一定水位法
	測定面積	>25mmφ	>25mmφ	>2000mm ²
	水 位	50mm	80→20mm	流速<0.035m/s
	測 定 量	流量, 透水係数	流量, 透水係数	流量, 透水係数
水移動性	試 料 幅	>100mm		
	試 料 長	<300mm		
	加 圧	>10kPa		
	測 定 量	流量, 移動係数		
開 孔 径	測定面積	200mmφ		>10cmφ
	土質試料	粒径分布ガラス球		粒度分布土
	測 定 量	5%通過粒径, AOS		95%通過粒度

まりや繊維の性能変化を伴うため、理想的な測定は困難である。

表4は、主強規格の各測定条件を示し、それぞれ実際の測定にはかなり煩雑と考えられる点も少くないが、基本原理的な測定方法をとっており、今後の研究を待って改善されていくものと考えられる。

4. ま と め

現在わが国ではジオテキスタイルに関する独自の国家的規格は設定されていないが、ジオテキスタイルが安心して使用され、更に普及するためには早急な規格設定が必要と考えられる。

規格設定の困難さについて、世界の先行各国がどのような歩みをしてきたかを明らかにし、各国のジオテキスタイル規格の現状を示した。

既に確立されている規格にも問題点はあるが、土と水とテキスタイルの基本的な相互関連も明らかにされていない点も多く、技術的究明とともに改良を加えていく規格化の展開が必要と考えられる。ジオテキスタイルの取扱上、規格設定に関しても留意すべきことは、先行各国とわが国が、風土、地質条件に大きな相異があり、それらを前提とした日本独自のものであることが重要であろう。

文 献

- 1) R. V. Van Zanten, "Geotextiles and Geomembranes in Civil Engineering", A. A. Balkema, Rotterdam / Boston, p. 8 (1986)
- 2) 福岡正巳, 繊維誌, 43, P-33 (1987)
- 3) 日本国有鉄道施設局「在来線路盤被ふく材料の品質その他について」pp. 1 (1984)
- 4) 本州四国連絡橋公団「本州四国連絡橋用防水シート規格案」(1976)
- 5) W. K. Beckham, W. H. Mills, *Eng. News Record*, Oct. 3, pp. 435 (1935)
- 6) R. M. Koerner, J. P. Welsh, "Construction and Geotechnical Engineering Using Synthetic Fabrics" J. Wiley & Sons, New York p. 36 (1980)
- 7) K. Terzaghi, Y. Lacroix, *Geotechnique*, Mar pp. 13 (1964)
- 8) R. M. Koerner, J. P. Welsh, "Construction and Geotechnical Engineering Using Synthetic Fabrics" J. Wiley & Sons, New York p. 40 (1980)
- 9) B. R. Christopher, *Geotextile Testing and the Design Engineer*, ASTM STP 952, pp. 141 (1987)

(平成3年6月12日受理)