概 説

辻 和 一 郎

繊維という材料を実用するのはもとよりその性質を利用するのであり、繊維材料の性質は繊維研究のゴールであるといっても過言でない重要な要素である。従ってその性質の測定、試験が必要欠くべからざる操作であることはいうまでもない。

一方繊維の性質はその構造に由来する。従って繊維の性質を十分に理解するにはその原点を構造に求めなければならない。性質と構造とを関連付けることは材料科学の最も大きい課題といえよう。本特集でとりあげられた項目が構造および性質に関する測定法で折半されているのも故ないことではない。

近年の繊維工業は人造繊維、特に合成繊維の発展によって特長付けられているが、いうまでもなく合成繊維においては原料を天然高分子に依存しない。そこにはいわば無限の選択性、発展性が含まれている。また人工的に繊維の形成を行なう人造繊維においては、紡糸などの条件の変化により構造をコントロールして性質を改変する方向にもなお広い将来が残されている。一方天然繊維そのものも化学的その他の方法による改質に近年関心が高まっている。これらのいずれにおいても構造の変化による性質の改変に対する予見をもって行なわれることが望ましく、構造と性質の関連付けはますます緊密を要求されるであろう。

しかしながら高分子物質、特に繊維の構造はきわめて複雑、高次であって、近年高度に発達した測定法によってもなお未開の領域が多い。その複雑性と呼应して繊維の性質には複雑な多様性が現れる。

同じくセルロースから成っている、木綿とレーヨンの性質はいろいろの点で大きく相違することがしばしば経験され、その原因についてはなお未定要素が少なくない。

高分子フィルムを一軸延伸すると、一般に延伸度の増大とともに延伸方向の引張強度、ヤング率は増大し、伸度は低下する。しかしながら低延伸度においてヤング率がかえって低下し、伸度は異常に大きく増大することが古くから多くのビニルポリマーやセルロース誘導体について認められているが、その分子的機構については確定

的な説明は従来困難であり、近年本特集にもある蛍光法などの開発による非晶領域の分子配向の研究により、ようやくその端緒を見出し得たかと思われる状態である。

繊維の最も代表的な機械的性質である引張強度をみる問題も多い。繊維を手にとると誰しも先ず引張って切ってみようとする。操作はいたって簡単であるが含まれる要素はきわめて複雑であることは周知のところである。実在の繊維の引張強度をその分子構造から算定することは遺憾ながらなお近くにあるとはいわれない。

繊維の性質はその環境により影響されるが、それを定量的に予測することはもとより、変化した環境における性質の測定、試験そのものもまだはなだ不十分な状態にあるといわなければならない。

木綿や麻はレーヨンと異なり、吸湿により引張強度を増大することは周知のところであるが、このことは逆にいうと吸収水分が減少すると引張強度は低下することになる。従って温度が上昇して繊維の含有水分が低下すると引張強度は低下する筈である。事実木綿やラミーの引張強度は数十℃の温度になると、20℃、RH 65%における値の1/2近くに低下することをわれわれは認めているが〔桜田、辻、織工誌、9、321 (1943)〕、この事実はまだあまり一般的には知られていないようである。

一方零下100℃をこえる低温における繊維の性質もほとんど未知の分野である。当化学研究所においてヘリウム液化を中心とする大きい規模の極低温物性化学研究設備が最近完成した。極低温における高分子の構造、物性の解明が興味ある問題として期待される。

近年ヒマラヤなどの高峰に対する挑戦が盛んに行なわれるが、この場合繊維装備が重要な問題になる。1953年秋、京大学士山岳会の登山隊がネパールのアンナプルナII峰の頂上を目前にした7500m付近の地点で敗退の止むなきにいたった直接の原因はナイロントントの異常劣化による破損にあった。そのテントやその後の二、三の機会にヒマラヤで使用されたテントなどについて武庫川女子大の安田武教授らにより検討された結果によると標高5000~6000mにおいては、比較的耐光性が大きい部類に属するとみられているポリエチレンテレフタレートでも30日で強度を半減し、ナイロン6では10日で約1/4に低下する。このような高所の紫外線や氷河反射光による繊維の劣化は低地での予想をはるかに上まわる

Introduction

WAICHIRO TSUJI

京大学化学研究所所長（教授・工博）

ものがあるようである。

しかもこのような著しい劣化にもかかわらず、これらの試料は安田教授らの予備的検討の結果によれば、結晶化度や溶液粘度には著しい変化が見られなかったとのことであり、劣化の原因については今後の研究にまたなければならない異常性が含まれているようである。このようなどころにもなお未踏の難壁があるのかもしれない。

以上繊維に関する測定、試験の重要性と複雑性について述べたが、要するに繊維に関する測定、試験の目的とするところは、一つは研究の手段としてその結果を基礎科学や応用の発展に役立たせ、今一つは繊維の構造、性質を定めることにより品質の比較、使用価値の評価、工程の管理などを行なうことにある。

生活水準の向上にともなって繊維に要求される性質も機械的性質にとどまらず、本特集にも多くとりあげられているように官能性にまで拡大されてきた。ここにおい

て感覚の機械的表現という難かしい問題が重要になる。

染色の分野においては既に精密な物理的方法が活用されて成果を挙げている。風合についてもかたさに関連させて以前からいろいろの方法が用いられているが、なお人の手に及ばぬデリケートなところに問題が残されているのではないかと考えられる。

官能性については、近年重視される加工とも関連して重要であるにもかかわらず、その測定法そのものもいまだ満足な状態とはいえず、構造との関連については多くを今後にもたなければならぬ。

いずれにしても測定結果をよく理解、判断するには十分な基礎知識が必要であり、本特集などが核となって繊維の構造と性質の測定や測定結果を併せて取り扱うような、いまだ例の少ない成書の出現が望まれる次第である。