Haliotis discus (原始腹足類) の終殻及び
再生殻体の殻体構造と鉱物
——特に外層の“ブロック構造”について——

鈴木 清 —*

Shell structure and mineralogy of the teleoconch and regenerated shell of
Haliotis discus (Archaeogastropoda), with special reference to the
“blocky structure” in the outer layer

Seiichi SUZUKI*

Abstract Microstructure and mineralogy of the normal and regenerated shells of *Haliotis discus* were studied by scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis. The results are summarized as follows :

(1) The teleoconch of the young animal consists of “granular-irregular prismatic structure” (outer layer), columnar nacreous structure (inner layer) and irregular prismatic structure (innermost layer). These structures are aragonitic. The calcitic “blocky structure” begins to be formed in the outer layer during the shell growth (about 20 mm in shell length), and increases gradually with the shell growth.

(2) The “blocky structure” is morphologically similar to the secondary altered structures in fossil shells and in experimentally heated shells, but this structure is originally formed by the secretion of the living animal.

(3) The formation of the “blocky structure” prevents the accumulating process of the “granular-irregular prismatic structure” to be completed.

(4) The “blocky structure” is not formed in experimental shell regeneration.

On the basis of the above results, the following problems are mainly discussed : (1) the characteristics of the “blocky structure” with reference to morphology, mode of development and shell regeneration; (2) the factors controlling shell mineralogy; and (3) the ontogenetic changes of shell structure and mineralogy of the teleoconch with relation to the phylogenetic position of the animal and to the mineralogical evolution in biological system. The second problem would probably be concluded that the formation of calcitic “blocky structure” is not caused by environmental influences such as water temperature, but by biological controls. As to the last problem, the structural change probably suggests that the shell of *Haliotis discus* is evolutionally higher than those of the other archaeogastropods having nacreous structure, and also the mineralogical change seems to indicate that the mineralogical evolution in biological system involves the course of the transformation from aragonite to calcite.

はじめに

軟体動物の殻体を構成する主要な炭酸塩鉱物はアラレ石と方解石である。これらの鉱物の微細な結晶が有機基

質とともに種々の構築構造を形成し、殻体を作り上げている。軟体動物殻体の生体鉱物、とりわけ同質異像結晶(アラレ石と方解石)の形成に関する研究は数多く行われてきたが、生態学的な見地から生息環境との関連に着目したものが多く、特に水温、塩分濃度、微量成分などとの関連について論じている(LOWENSTAM, 1954; DODD, 1964, 1965; CARTER, 1980 a など)。

1982 年 6 月 8 日受理

* 福岡教育大学地学教室. Department of Earth Sciences, Fukuoka University of Education, Munakata, 811-41 Japan.

筆者は軟体動物における系統発生と殻体構造の進化との関係について研究を進めているが、この問題には多くの解明を必要とする課題が包含されている。構築構造の分化過程、系統発生及び個体発生における鉱物相・有機相の変化過程などもその課題の一部であろう。筆者はこれまで魚住とともに殻体再生実験を行い、構築構造の形成・分化過程の解明に務めてきた(魚住・鈴木, 1978; UOZUMI & SUZUKI, 1979; 鈴木・魚住, 1979; 鈴木, 1979, 1980)。また、稜柱構造のグループにおける有機基質の発展過程についても研究を続けてきた(SUZUKI & UOZUMI, 1981)。さらに、これらを基礎として二枚貝における殻体構造の進化についての試案を公表した(魚住・鈴木, 1981)。

今回は原始腹足類の *Haliotis discus** を研究材料とし、個体発生における殻体構造と生体鉱物の変化について述べることにする。*Haliotis discus* の終殻は、WADA (1964)により、方解石質の稜柱構造(外層)とアラレ石質の真珠構造(内層)からなることが報告されている。都郷(1977)はこれらに最内層としてアラレ石質の“稜柱構造”を付け加えている。また都郷(1977)、岩田(1978)、IWATA(1980)により、本種の前殻は終殻と異なり、アラレ石のみの粒状結晶及び針状結晶からなる構造を持つことが報告されている。しかし、最近の殻体構造に関する研究の到達点からみれば、特に終殻の構築構造についての記述は必ずしも充分ではなく、個体発生における鉱物相の変化の全過程が統一的に把握されていないように思われる。筆者は今回の研究において、終殻の発達に伴い生体鉱物相が興味深い変化をおこすことを見出すことができた。これはこれまでまったく報告されていないことである。また、再生殻体の殻体構造が終殻のものと重大な差異があることも判明した。これらの問題は軟体動物の殻体構造の進化の問題解明の一助となり、また生体鉱物の進化につき一つの示唆を与えるものと思われるので、ここに報告する次第である。

試料と方法

今回の研究材料である *Haliotis discus* のうち、稚貝**は北海道立栽培漁業総合センター(茅部郡鹿部村)において人工採苗により産卵、受精、育成が行われたものである。成貝**は函館市の近海で採集されたものである。こ

れらの殻体につき殻長を基準として成長度を調べ、種々の成長段階にある殻体の構築構造及び生体鉱物を検討した。検討試料は呼水孔付近の殻縁部約 5 mm×5 mm を摘出して得たものである。殻長 20~30 mm の個体は入手できなかったもので、より大きな個体からそれに該当する部位を切り出して試料とした。

構築構造は走査型電子顕微鏡により観察した。検鏡には破断試料、研磨試料(エポキシ系樹脂包埋, EDTA 溶液エッチング)を用いた。また一部試料は有機基質の観察のため、研磨後 EDTA 溶液で強く脱灰し、さらに臨界点乾燥を行った。

生体鉱物の検討は粉末X線回折法によって行った。回折条件は、CuK α (Ni フィルター), 35 kv, 20 mA, スリット幅 1°, 時定数 2, 走査速度 2°/分, チャート速度 2 cm/分である。殻体中のアラレ石と方解石の分布状態の観察には、マイゲン反応による染色法を用いた。染色方法は TOGARI & TOGARI(1955), 神谷(1978)を参考とした。

なお、殻体再生実験の方法については該当項で述べる。

観察結果

A. 終殻の殻体構造と生体鉱物

Haliotis discus の終殻の成長に伴う殻体構造と生体鉱物の変化を調べるため、種々の成長段階の試料を検討したが、ここでは代表的な殻長 10.0 mm, 11.8 mm, 15.5 mm, 20.0 mm, 30.0 mm, 41.2 mm, 57.7 mm の 7 試料に基づいて述べることにする。これら 7 試料はさらに殻体構造及び生体鉱物の発達状態から、殻長 15.5 mm 以下の稚貝のグループと殻長 20.0 mm 以上の成貝のグループとに区分される。

1. 殻体構造 腹足類終殻の石灰質殻は一般に 3 殻層からなり、殻外側より外層、内層、最内層と呼ばれている。このうち外層と内層は成長に伴い殻口側ほど厚くなり、最内層は逆に薄化尖滅する(都郷, 1974)。*Haliotis discus* の終殻においても同様な傾向が認められる。

a) 稚貝の殻体構造 殻長 15.5 mm 以下の稚貝試料では、外層は“粒状—不規則稜柱構造”(仮称)により、内層は柱状真珠構造により構築されている。また最内層は他の殻層と比べて非常に薄く、時に観察が困難な場合もあるが、不規則稜柱構造からなる(図版 I—1)。

破断試料において、外層の殻皮に接する部位は径 1 μ 以下の粒状結晶の集合からなり、粒状構造に同定される。この粒状結晶は殻内側に向かい次第に粒径を増し、

* *H. discus* (s. s.) REEVE(クロアワビ)と *H. discus hannai* INO(エゾアワビ)に区別して扱うこともあるが、波部・伊藤(1965)は両者の明らかな区別は困難であるとしている。

** 本報告では殻長 20 mm 未満のものを稚貝、それ以上のものを成貝とする。

径 $5\sim 10\mu$ ほどの顆粒状となるように観察される(図版 I—3). しかし, 研磨試料では, この顆粒状の部位において太さ $0.1\sim 1\mu$ ほどの針状あるいは稜柱状結晶が部分的に放射状に配列して観察される(図版 I—2). したがって個々の顆粒は針状~稜柱状結晶の球晶状集合体であり, この部位は1種の放射状稜柱構造をなしているとみなされる. 内層と接する部位では太さ $0.5\sim 3\mu$ の稜柱状結晶が殻表と直交ないしやや斜交して配列する(図版 I—4). この部位は不規則稜柱構造とみなし得る. 以上のように, 外層には粒状構造, 放射状稜柱構造及び不規則稜柱構造の3種類の構造が認められる. しかし, 各々の構造の発達状態は個体及び部位により多少異なり, また構造間の境界も不明瞭で漸移的であるなど, 各構造を別個に区分して扱うことは困難である. 今回は一括して“粒状—不規則稜柱構造”(“granular—irregular prismatic structure”)と仮称する.

b) 成貝の殻体構造 殻長 20.0 mm の試料では, 外層において“粒状—不規則稜柱構造”とともに, 一部にこれと明らかに異なる構造が小規模なレンズ状に発達する(図版 II—1). この構造は, 後述するように, これまで報告されたどの構造とも異なるものであり, 今回は“ブロック構造”(“blocky structure”)と仮称する. その発達位置は内層との境界部付近であることが多く, 境界から遊離して分布することは稀である. 内層は柱状真珠構造, 最内層は不規則稜柱構造からなる. 殻長 30.0 mm 以上の試料では, 外層は2重層に細分され, 殻外側の“粒状—不規則稜柱構造”と殻内側の“ブロック構造”からなる(図版 II—3). 両構造の量比をみると, 殻長の大きいものほど“ブロック構造”が多い. 殻長 57.7

mm の試料では, “ブロック構造”が殻皮直下にまで発達し, “粒状—不規則稜柱構造”はむしろ小さなレンズとして残存することもある. 内層は柱状真珠構造, 最内層は不規則稜柱構造であり, 前述の他試料とまったく同じである.

成貝試料において新たに見出された“ブロック構造”の破断面を概観すると, 均質も密で起伏が激しく, 大小の角張った稜や節理様の割目が発達している(図版 II—1, 2, 3, 4). 稜は直線状のものから曲線状のものまで多様で, 一般に殻表と斜交する方向に延びる. 稜と稜の間隔は一定しない. 直線状の稜は稀れに交差配列してあやおり模様を呈することがある(図版 II—2). 割目はやや直線的で殻表にはほぼ直交ないしやや斜交する方向に延びる. 割目の間隔は不規則だがおおよそ数 $10\sim$ 数 100μ である. 破断面を詳細にみると, 平滑な部分, 粗面を呈する部分, 微小な稜が 1μ 程の間隔で並列する部分などがある. このように破断面では, 微小な結晶粒を個々に識別することができず, 割目によって境された塊状のブロックが最小構成単位になっている. 研磨試料やさらにその後臨界点乾燥を行った試料では, 殻表に直交ないしやや斜交して強くエッチされた溝が数 $10\sim$ 数 100μ 間隔で配列している(図版 III—3). これは破断試料における割目に当るものである. この溝によって境された各ブロック内には, $5\sim 30\mu$ 間隔の比較的細い溝が並列して柱状パターンをなしていることが多い. この柱状パターンの伸長方向はブロック毎にブロック間の溝(割目)に平行するもの, 斜交するものなど様々である. さらに, 各柱状内においてその中軸部から両側の溝(各柱状間の細溝)に向って約 60° の角度で延びる直線状の条線模様

Fig. 1. Idealized vertical section of shell layers of *Haliotis discus*. Showing the structural change of the outer layer along with the shell growth.

b: “blocky structure”. cnac: columnar nacreous structure of inner layer. gr-ipr: “granular—irregular prismatic structure”. p: periostracum. SL: shell length.

が認められる。この他、柱状パターンがみられず、細溝や条線が不規則な方向に発達するブロックも観察される。また、有機基質は太さ 0.1μ 以下の繊維状のものと薄膜状のものがあるが、後者は前者が網状に集合しているものようである。これらは上述の溝や条線に沿って配列しているように観察される。“ブロック構造”の形態は、一見初生的構築構造が続成作用や加熱処理により変質して生ずる二次的構造(KAMIYA, 1980; MACCLINTOCK, 1967)や、海生二枚貝の *Anodonta bialata* などの殻体に時に異常生成物として形成されるパッチ状の“calcitic aberration”(CARTER, 1980b)のそれに類似する。

“ブロック構造”と“粒状—不規則稜柱構造”の境界は比較的容易に追跡され、凹凸の激しい境界面となっていることが観察される。この境界において次のような現象が認められる。1) “ブロック構造”が優勢に発達して殻皮近くまで及ぶ場合、“ブロック構造”と隣接するのは“粒状—不規則稜柱構造”のうち、粒状の部位である。2) 両構造がともに発達して外層の中央において接する場合、“ブロック構造”と隣接するのは顆粒状(放射状稜柱構造)の部位であり、しばしばこの顆粒自身が“ブロック構造”に切断されているように観察される(図版Ⅱ—4)。3) “ブロック構造”の発達が悪く境界が内層寄りにある場合、“ブロック構造”と隣接するのは不規則稜柱状の部位であり、やはり稜柱の一部が“ブロック構造”に切断されているように観察される。これらの現象は、粒状構造→放射状稜柱構造→不規則稜柱構造と進行する“粒状—不規則稜柱構造”の形成過程の未完成の段階から、“ブロック構造”の形成が開始されたことを示している(第1図)。すなわち、“ブロック構造”は“粒状—不規則稜柱構造”の形成完了後に付加的に形成されるものではなく、その形成の途上からこれを中断して突発的に形成されることを物語っている。

“ブロック構造”と柱状真珠構造は明瞭な境界を持って接し、その境界面は一般に平面的である。また、時に多少の凹凸も認められる。この凹凸のある境界部に着目すると、柱状真珠構造を構築する平盤状結晶は境界面付近ではこの凹凸に対応して累積しており、殻内側に向かい次第に殻表と並行するようになる(図版Ⅲ—1)。この部位における柱状真珠構造の有機基質(層間基質)も結晶と同様に整然と配列されている(図版Ⅲ—2)。これらは“ブロック構造”形成後に柱状真珠構造が形成されたことを示している。さらに、殻口周縁の殻体形成途上の部位を観察すると、ここでも柱状真珠構造は明らかに既存

の“ブロック構造”を被覆して発達している(図版Ⅱ—2)。以上の観察結果は、特異な構造を示す“ブロック構造”が外層の一部として形成され、その表面に後続的に柱状真珠構造が形成されたことを示している。

以上を要約すると、*Haliotis discus* の終殻の成長に伴う殻体構造の変化の特徴は、殻長 20 mm 前後から“粒

Fig. 2. Powder X-ray diffraction patterns of the teleoconch shells of *Haliotis discus*. Showing the mineralogical change along with the shell growth. Samples are of the specimens of the following shell size (in length).

1: 10.0 mm. 2: 11.8 mm. 3: 15.5 mm.
4: 20.0 mm. 5: 30.0 mm. 6: 41.2 mm.
7: 57.7 mm.

状一不規則稜柱構造”からなる外層に, “ブロック構造”が新たに形成され介入してくることである(第1図). この変化の開始期の成長年令は, 酒井・猪野(1971)によれば, おおよそ1年と推定される.

2. 生体鈎物 生体鈎物の検討は粉末X線回折によって行い, アラレ石あるいは方解石を示すピークのうち顕著なものが集中している 2θ が $25^\circ \sim 40^\circ$ の範囲を用いた. その結果は第2図の通りである.

a) 稚貝の生体鈎物 殻長 15.5 mm 以下の試料では, すべて同様な回折パターンを示し, $2\theta = 26.2^\circ$ ($d = 3.40 \text{ \AA}$, 以下同様), 27.2° ($3.28 \text{ \AA}$), 31.1° ($2.87 \text{ \AA}$), 33.1° ($2.70 \text{ \AA}$), 36.1° ($2.49 \text{ \AA}$), 37.3° ($2.41 \text{ \AA}$), 37.9° ($2.38 \text{ \AA}$), 38.6° ($2.33 \text{ \AA}$) のピークが検出された. これらのピークはすべてアラレ石に同定される.

b) 成貝の生体鈎物 殻長 20.0 mm の試料では, アラレ石を示すピークとともに $2\theta = 29.4^\circ$ ($d = 3.04 \text{ \AA}$) の方解石を示すピークが微かに検出される. 殻長 30.0 mm の試料では, $2\theta = 29.4^\circ$ のピークが増長するとともに $2\theta = 39.4^\circ$ ($d = 2.28 \text{ \AA}$) の方解石のピークも現われる. 殻長 41.2 mm の試料では, この二つのピークがさらに増長する. 殻長 57.7 mm の試料では, この他に $2\theta = 31.4^\circ$ ($d = 2.85 \text{ \AA}$) のピークも出現し, 2θ が $25^\circ \sim 40^\circ$ の範囲において方解石を示すピークはすべて見出されるようになる.

次に, 成貝におけるアラレ石と方解石の分布をマイゲン反応を用いた染色法によって調べた. 殻長 57.7 mm の試料の場合, 内層及び最内層のすべての部位と外層の殻外側の部位は紫色に染色され, アラレ石からなることを示し, 一方外層の殻内側の部位のみは染色されず, 方解石からなることを示している. この非染色部位は“ブロック構造”が発達する部位に対応するようである. なお, 今回は殻長 41.2 mm 以下の試料における染色状態の詳細な識別は困難であった. これは本種の殻体の外層が独自の色(赤褐色, 緑色など)を保有するため, 染色状態の観察にはある程度の大きさ(厚さ)を必要とするからである.

以上の事実は, *Haliotis discus* の成長前期(稚貝)の終殻はアラレ石からなり, 殻長 20 mm 前後の成長段階(年令約1年)から外層にアラレ石に加えて方解石を含むようになり, さらに成長につれて方解石の量比を増大し, 2種類の生体鈎物からなる殻体へと発達することを示している. すなわち, *Haliotis discus* 殻体における生体鈎物の変化は, 原殻から終殻への移行期に始まるのではなく, 終殻成長の途上において開始するのである.

Fig. 3. Shell of *Haliotis discus* showing the position of the opening for the experimental shell regeneration.

B. 再生殻体の殻体構造と生体鈎物

Haliotis discus の外套膜上皮細胞の分泌能力や“ブロック構造”の性質などを調べる目的で殻体再生実験を行った. 実験方法は筆者らが先に報告した二枚貝の *Mytilus edulis* の殻体再生実験の方法(魚住・鈴木, 1978; Uozumi & Suzuki, 1979)に準ずるものである. 実験は殻長 70~90 mm の成貝3個体を用い, 第3図に示した位置の殻体を約 $5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ に開口して行った. 切取った殻体片には“ブロック構造”を含む前述の4構造が観察され, 開口位置が既に外層, 内層の形成を終了し, 最内層の不規則稜柱構造を形成中の部位であることを示している. 実験期間は130日, 150日, 210日に渡るものである.

実験貝はいずれも葉片状膜層, 褐色膜層に引続き, 厚さ 100μ 以上の鈎物化層*を形成した. 鈎物化層中に識別される構築構造は粒状構造, 放射状稜柱構造, 不規則稜柱構造及び柱状真珠構造の4種類である(図版Ⅳ-1, 2, 3, 4). これらを正常殻体終殻のものと比較すると, 粒状構造は構成粒子がより細粒でやや密である. また放射状稜柱構造は針状結晶(太さ約 0.1μ)からなることが多く, その集合体の直径が $10 \sim 30 \mu$ と大きい. これらの点を除くと, 再生殻体の構築構造の結晶形態, 配列などは正常殻体のものとほぼ同じである. 試料別にみると, 開口手術後130日及び210日を経過した2試料ではこれら4構造が形成され, 150日の試料では粒状構造, 放射状稜柱構造, 不規則稜柱構造の3種類であり, 柱状真珠構造は観察されない. いずれの試料においても“ブロック構造”は認められなかった. 各構造の発達状況は個体及び部位により若干異なるが, 次のような累積

* この鈎物化層はコンキオリン膜層が鈎物化したものとみなされ, 葉片状膜層, 褐色膜層, コンキオリン膜層からなる有機膜殻体の構成は, *M. edulis* の殻体再生におけるそれ(Uozumi & Suzuki, 1979)と基本的に同一のものと考えられる.

Fig. 4. Schematic columnar sections of the mineralized layers of the normal and experimentally regenerated shells. Showing the accumulation patterns of structures. Accumulating direction is indicated by a long arrow. Note that the "blocky structure" is not formed in the experimentally regenerated shells.

ns : normal shell (opening portion).
rs : regenerated shell (rs1 : 130-day, rs2 : 150-day, rs3 : 210-day).
1 : granular structure. 2 : radiated prismatic structure. 3 : irregular prismatic structure. 4 : columnar nacreous structure. 5 : "blocky structure".

パターンが認められる。1) 開口手術後 130 日を経過した試料では、粒状構造→放射状稜柱構造→不規則稜柱構造→柱状真珠構造→不規則稜柱構造の順序で累積している。2) 150 日の試料では、粒状構造→放射状稜柱構造→不規則稜柱構造の順序である。3) 210 日の試料では、粒状構造→放射状稜柱構造→不規則稜柱構造→柱状真珠構造である。このように、実験期間と構造の発達段階との間には個体差があるにもかかわらず、構造の形成順序は規則的である(第4図)。また、各構造間の境界は漸移的である。

再生殻体のX線回折の結果をみると、生体鉱物としてアラレ石のみが検出され、どの試料においても方解石の存在は認められなかった。

考 察

Halotis discus の終殻の成長に伴う殻体構造の変化及び再生殻体と正常殻体終殻の殻体構造の比較において、最も注目されるのは“ブロック構造”の存否である。ここでは特に“ブロック構造”の構成鉱物、特異性、形成の要因、終殻成長途上からの出現の意味(殻体構造の進化、生体鉱物の進化の問題に即して)などに配慮して考察する。

A. “ブロック構造”を構成する鉱物

前述の殻体構造の観察とX線回折パターンを照合し、構築構造と生体鉱物の相関を検討してみることにする。殻長 15.5 mm 以下の試料では、“粒状—不規則稜柱構造”，柱状真珠構造，不規則稜柱構造が発達する。X線

回折によれば、これらの殻体はアラレ石からなる。したがって、この3種類の構築構造はすべてアラレ石からなるとみなされる。殻長 20.0 mm 以上の試料においては、殻体の成長に伴って“ブロック構造”が次第に発達する。同時にこれらの試料に関するX線回折の結果では、殻体の成長とともに方解石の量比が増大する傾向がみられる。このように、この二つの傾向は極めて調和しており、“ブロック構造”は方解石からなるとみなされるのである。同様に再生殻体において“ブロック構造”が形成されていないことと、そのX線回折では方解石が検出されないこともこれを裏付けている。

以上の相関はマイゲン反応を用いてアラレ石の部位と方解石の部位とを染別し、その分布を観察することによっても追認された。

B. “ブロック構造”の特異性

“ブロック構造”はこれまでに知られている軟体動物殻体の基本的構築構造と比較すると、種々の異なった特性を持っている。

1. 構造形態上の特異性 軟体動物殻体において、方解石からなる基本的構築構造として葉状構造、方解石稜柱構造、繊維稜柱構造、粒状構造(方解石)などが知られている(魚住・鈴木, 1981)。これらを構築する結晶に比べ、“ブロック構造”のそれは桁はずれに大きく、しかもその配列は規則性に欠けるものである。今回破断面において観察された種々の微細な模様は結晶のへき開面や断口の微構造に当るものと思われ、研磨面のものは結晶内の一種の成長構造であろう。この形状はむしろ、交差

板構造などの初生的構造が続成作用や加熱処理によって変質して生ずる二次的構造 (KAMIYA, 1980; MACCLINTOCK, 1967) に類似する。しかし, “ブロック構造” は, 柱状真珠構造との隣接関係から明らかなように, 柱状真珠構造の形成前に既に形成されている。したがって, “ブロック構造” は二次的変質の産物とは考えられず, 初生的に形成されるものである。また, “ブロック構造” は *Anodontia bialata* などの殻体にパッチ状に形成される異常生成物 “calcitic aberration” (CARTER, 1980b) にも類似する。しかし, “ブロック構造” は *Haliotis discus* の成貝において, 外層の一つの構成要素としてどの個体にも存在する基本的構築構造なのであり, 異質物として生成されるものではない。

従来, *Haliotis discus* 終殻の外層は方解石質の稜柱構造からなるとされていた (WADA, 1964; 都郷, 1977)。これはその生体鈎物から判断して成貝の外層, 特に “ブロック構造” の部位の観察から記載したものと思われる。しかし, この構築構造の結晶は必ずしも柱状ではなく, 不規則な塊状のブロックである。このため今回は “ブロック構造” と仮称した。最近, NAKAHARA *et al.* (1982) は *Haliotis rufescens* の終殻 (成貝) について, 詳細な電顕観察とアミノ酸分析を行い, この外層は方解石からなり, 成長表面における結晶形態及び大きさは様々であると報告している。詳細な比較は今後の課題であるが, これは “ブロック構造” の可能性がある。 “ブロック構造” は *Haliotis* 属の各種に共通する構築構造であるかも知れない。

2. 発達様式の特異性 “ブロック構造” は外層において “粒状—不規則稜柱構造” の形成を中断して発達する。このような発達様式は現在のところ, 他にその類例をみることができない様式である。一般的に二つの構造が順次累積する場合, 先行する構造から後続の構造へと漸移的に変化するか, あるいは先行する構造の形成の完了後に後続の構造の形成が開始するか, どちらかに類別される (鈴木, 1979; 魚住・鈴木, 1981)。後者の場合, 二つの構造の境界付近で先行する構造の結晶やその集合体が小型化することが多い。しかし, “ブロック構造” は先行する “粒状—不規則稜柱構造” の完成を待たずに, 突発的に形成を開始するのである。

3. 殻体再生における特異性 今回の殻体再生実験において, “ブロック構造” は形成されなかった。しかし, この事実が *Haliotis discus* の殻体再生における本質的なものであるのか, あるいは偶発的なものであるのか, 各試料の再生段階について詳細に検討しなければならな

い。各試料における構築構造の規則的な累積パターンから判断すると, 130 日の試料は実験期間が最も短いものであるにもかかわらず, 再生過程は最も進行したものとみることができる。これを正常殻体終殻の殻体構造と比較すると, 殻外側の粒状構造—放射状稜柱構造—不規則稜柱構造の部位は外層の “粒状—不規則稜柱構造” に, 中央の柱状真珠構造の部位は内層のそれに, 殻内側の不規則稜柱構造の部位は最内層に, それぞれ相当するものと考えられる。言わば, この 130 日の試料では既に再生過程が終了し, 通常の殻体物質の分泌活動が行われていたものとみなされるのである。したがって, *Haliotis discus* の殻体再生においては特別な操作を加えない限り, “ブロック構造” は本質的に形成されないものと思われる。また, この再生殻体の殻体構造は終殻成長後期 (成貝) のそれとは異なり, むしろ成長前期 (稚貝) のそれに類似するものと言えよう。

これは筆者が先に報告した *Mytilus edulis* の殻体再生の結果 (鈴木, 1979) と著しく異なっている。正常殻体の外層に繊維稜柱構造を保有する *Mytilus edulis* の殻体再生では, 通常シート状真珠構造を形成する部位を開口して行っても, 繊維稜柱構造がしばしば形成される。また, 養殖真珠は動物体のある器官内に移植された外套膜片が殻体物質を分泌して形成するものである。これは殻体再生と類似の現象と考えられる。養殖真珠の母貝, *Pinctada fucata martensii* はその殻体外層に方解石稜柱構造を保有している。この養殖真珠には, 方解石稜柱構造がしばしば形成されるのである (和田, 1958)。すなわち, 一般的には正常殻体に存在する方解石の構築構造は, 通常の形成様式と異なる殻体再生や外套膜移植においても, 形成され得るとみることができる。したがって, 殻体再生実験において形成されない “ブロック構造” はやはり特異な構造であると言えよう。これを殻体形成能力の点からみれば, *Haliotis discus* の外套膜上皮は “ブロック構造” を形成する能力を持つものの, 必ずしも安定したものではないことを意味するものとも考えられる。

C. “ブロック構造” の形成の要因

軟体動物殻体の生体鈎物と環境条件の関連性については多くの研究がある。特に水温の影響が強いことが指摘されている。近年, CARTER (1980a) はこれまでの研究に新たなデータを加えて, 水温低下に伴って殻体中の方解石の量比が増大する傾向にあることを報告している。

今回の *Haliotis discus* のうち, アラレ石のみからなる殻体を持つ稚貝の大半は水温 18°~20°C で人工飼育さ

れたものである。一方、方解石をも含む殻体を持つ成貝は函館近海から採集されたものであり、その生息域の海面水温は2月で約6°C、8月で約20°Cである(東京天文台編, 1981; 以下同様)。実際の生息深度(通常20m以浅)における水温はこの範囲内にあると考えられる。また、本種の成長の適温は15°~20°Cながら、10°C前後でも成長することが報告されている(酒井・猪野, 1971)。したがって、成貝は大局的には稚貝よりも低温下で殻体を形成したことが予想され、この限りでは、方解石の形成が水温低下と関連があるかのように思われる。しかし、1) 方解石からなる“ブロック構造”の発達状態をみると、殻長の増大に伴って漸増しており、季節的变化は認め難い。2) 筆者が行った予察的検討では、福島県いわき市沿岸(海面水温、2月期約12°C、8月期約23°C)より採集した本種の成貝(殻長約80mm)、及び三重県鈴鹿市沿岸(海面水温、2月期約16°C、8月期約27°C)より採集した本種の成貝(殻長約100mm)の殻体にも、“ブロック構造”が発達している。これらの事実からは、“ブロック構造”の形成が水温低下に直接関連しているとは考え難い。現段階では、“ブロック構造”の形成の要因は環境条件に左右されるものではなく、生物体自身に内在する生理的要求に支配されているものと考えられる。

D. 終殻成長途上における“ブロック構造”の出現について

“ブロック構造”の出現は、生体鉱物の変化と殻体構造の変化の二つの側面から考察されなければならない。

まず、生体鉱物の変化をみると、本種の個体発生における変化はアラレ石からアラレ石+方解石へである。同様な変化パターンは *Neptunea arthritica*, *Nerita quadricolony* など多数の新腹足類、中腹足類の殻体で知られている(都郷, 1974, 1977)。また二枚貝類では、*Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis*(岩田・赤松, 1975)や *Pinctada fucata martensii*(Kobayashi, 1980)などの殻体でも認められている。軟体動物においては、発生当初から方解石の殻体を保有し、それがアラレ石をも含む殻体へと変化するなどの報告は、研究が少ないとは言え、いまだにみられない。このような個体発生における生体鉱物の変化は、生体鉱物の進化としてアラレ石から方解石への移行があったことを暗示し、興味深いところである。これは既に二枚貝綱における殻体構造の進化においても指摘されたことである(魚住・鈴木, 1981)。同様な見解は Taylor(1973), 小林(1981), Carter(1980a)なども述べている。

次に、殻体構造の変化をみると、本種の前殻には終殻内層にみられる柱状真珠構造は存在せず(都郷, 1977; 岩田, 1978)、前殻から終殻への移行期に構造上の変化を行っている。さらに、今回明らかになったように、終殻成長途上における生体鉱物の変化を伴う構造変化がある。すなわち、*Haliotis discus* の個体発生において、前殻から終殻への移行期及び終殻成長途上の少なくとも2回の殻体構造の転換が認められる。

腹足類の前殻から終殻への移行期における殻体構造の転換は、系統発生や分類学的に重要視され、近年多数の種属で観察され、報告されている(Erben & Krampitz, 1972; Batten, 1975; 都郷, 1974, 1977 など)。しかし、終殻成長途上における変化は今回の *Haliotis discus* 以外に報告されていない。これは一つには、腹足類終殻の殻体構造の研究がまだ少ないためと思われる。二枚貝においてはいくつかの例が報告されている(小林, 1981; Waller, 1972)。終殻成長途上における殻体構造の変化は、前殻から終殻への移行期のそれと同様に、系統発生と密接な関連があるものと推測され、次の2点が注目される。

1) 都郷(1977)によれば、終殻に柱状真珠構造を保有する原始腹足類にあって、外層に方解石質の“ブロック構造”を持つのはこれまでのところ *Haliotidae* に限られる。他科の種属では、外層はアラレ石質の構造により構築されるようである。仮に、筆者らにより編纂された二枚貝綱の殻体構造の進化系列(魚住・鈴木, 1981)を腹足類にも適用できるとすると、方解石の構造を持つ *Haliotidae* の殻体構造はこれを持たない他科のそれより高次の進化段階にあるとみなされよう。

2) 化石の資料からみれば、終殻に柱状真珠構造を持つ原始腹足類のほとんどの科は古生代や中生代に既に出現している。しかし、*Haliotidae* の出現はかなり新しく、新第三紀中新世とされている(小高・大森編, 1981)。

この二つの事実は極めて調和的であり、*Haliotis discus* の終殻成長途上からの“ブロック構造”の出現が系統発生と無関係とは考えられないのである。筆者はこれに“ブロック構造”の特異性、形成の要因なども合せ考えると、腹足類の殻体構造の進化系列において、*Haliotis discus* の殻体構造は方解石の構造の発展する分枝系列の初期段階あるいは特殊化した傍系を示すものではないかと想定している。

腹足類の殻体構造に関する研究は大局的にはまだ端緒についた段階であり、腹足類各種の終殻の殻体構造及びその進化系列の解明、構築構造の分化系列における“ブ

ロック構造”の占める位置などは、今後さらに検討を要する課題であろう。

謝辞 本研究を進めるにあたり、北海道大学理学部地質学鈹物学教室の魚住 悟教授には終止懇切丁寧な御指導を賜わった。同大学の岩田圭示博士には稚貝試料の入手に際し、便宜をはかっていただき、また御助言いただいた。北海道教育大学岩見沢分校の都郷義寛助教授には熱心な御討論をいただいた。これらの方々に厚く御礼申し上げる。さらに、稚貝試料を提供して下さった北海道立栽培漁業総合センター、日々激励して下さい北海道大学教養部地学教室ならびに福岡教育大学地学教室の方々にも、あわせて御礼申し上げる次第である。

文 献

- BATTEN, R. L., 1975 : The Scissurellidae—Are they neotenuously derived fissurellids? (Archeogastropoda). *Amer. Mus. Novitates*, no. 2567, 1—29.
- CARTER, J. G., 1980 a : Environmental and biological controls of bivalve shell mineralogy and microstructure. In D. C. RHOADS and R. A. LUTZ, eds.: *Skeletal Growth of Aquatic Organisms*, 69—113. Plenum Pub. Co.
- , 1980 b : Guide to bivalve shell microstructure. *Ibid.*, 645—673.
- DODD, J. R., 1964 : Environmentally controlled variation in the shell structure of a pelecypod species. *J. Paleont.*, **38**, 1065—1071.
- , 1965 : Environmental control of strontium and magnesium in *Mytilus*. *Geochim. Cosmochim. Acta*, **29**, 385—398.
- ERBEN, H. K. und KRAMPITZ, G., 1972 : Ultrastruktur und Aminosäuren-Verhältnisse in den Schalen der rezenten Pleurotomariidae (Gastropoda). *Biom mineralization*, **6**, 12—31.
- 波部忠重・伊藤 潔, 1965 : 原色世界貝類図鑑 (I). 176 p., 保育社, 大阪.
- 岩田圭示, 1978 : 原始腹足類エゾアワビ (*Haliotis discus hannai* INO) の原殻の石灰化機序に関する研究. 地球科学, **32**, 51—57.
- IWATA, K., 1980 : Mineralization and architecture of the larval shell of *Haliotis discus hannai* INO, (Archeogastropoda). *J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Ser. 4*, **19**, 305—320.
- 岩田圭示・赤松守雄, 1975 : ホタテガイ (*Patinopecten yessoensis*) の浮遊性原殻に関する研究. 北海道開拓記念館調査報告, no. 10, 11—17.
- 神谷英利, 1978 : 化石および加熱処理した貝殻にみられる構成鈹物の選択的な変化について. 地球科学, **32**, 236—243.
- KAMIYA, H., 1980 : Some observations of the selective alteration of aragonitic shells relating to the growth lines. In M. OMORI and N. WATABE, eds.: *The Mechanisms of Biomineralization in Animals and Plants*, 263—268. Tokai Univ. Press, Tokyo.
- 小林巖雄, 1981 : 軟体動物の殻体内部構造とその古生物学的意義. 波部忠重・大森昌衛監, 軟体動物の研究, 47—62. 大森昌衛教授還暦記念論文集刊行会, 新潟.
- KOBAYASHI, I., 1980 : Various patterns of biomineralization and its phylogenetic significances in bivalve molluscs. In M. OMORI and N. WATABE, eds.: *The Mechanisms of Biomineralization in Animals and Plants*, 145—153. Tokai Univ. Press, Tokyo.
- 小高民夫・大森昌衛編, 1981 : 古生物学各論 第3巻. 336 p., 築地書館, 東京.
- LOWENSTAM, H. A., 1954 : Factors affecting the aragonite-calcite ratios in carbonate secreting marine organisms. *J. Geol.*, **62**, 284—322.
- MACCLINTOCK, C., 1967 : Shell structure of patelloid and bellerophonoid gastropods (Mollusca). *Bull. Peabody Mus. Natl. Hist.*, **22**, 1—140.
- NAKAHARA, H., BEVELANDER, G. and KAKEI, M., 1982 : Electron microscopic and amino acid studies on the outer and inner shell layers of *Haliotis rufescens*. *Venus, Jap. J. Malac.*, **41**, 33—46.
- 酒井誠一・猪野 峻, 1971 : アワビ養殖の進歩. 今井丈夫編, 浅海完全養殖, 265—295, 恒星社厚生閣, 東京.
- 鈴木清一, 1979 : *Mytilus edulis* (斧足類) の再生有機膜殻体の鈹物化. 地質雑, **85**, 669—678.
- , 1980 : ムラサキイガイの殻体再生における外套膜の組織学的・組織化学的变化. 化石研究会会誌, **13**, 29—33.
- ・魚住 悟, 1979 : ムラサキイガイ (*Mytilus edulis*) の再生有機膜殻体の発達に伴う組織化学的变化. 地球科学, **33**, 200—207.
- SUZUKI, S. and UOZUMI, S., 1981 : Organic components of prismatic layers in molluscan shells. *J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Ser. 4*, **20**, 7—20.
- TAYLOR, J. D., 1973 : The shell structural evolution of the bivalve shell. *Palaeontology*, **16**, 519—534.
- TOGARI, K. and TOGARI, S., 1955 : Conditions controlling the crystal form of calcium carbonate minerals (I). On the influences of the temperature and the presence of magnesium ion. *J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Ser. 4*, **9**, 55—65.
- 都郷義寛, 1974 : *Neptunea* 属の原殻および終殻の貝殻構造と成長. 地質雑, **80**, 369—380.
- , 1977 : 海棲腹足類原殻および終殻最内層の貝殻構造. 同上, **83**, 567—573.
- 東京天文台編, 1981 : 理科年表気象部. 226 p., 丸善, 東京.
- 魚住 悟・鈴木清一, 1978 : *Mytilus edulis* (斧足類) の殻体再生初期における有機膜殻体. 地球科学, **32**, 113—119.
- ・———, 1981 : 二枚貝における殻体構造の進化. 波部忠重・大森昌衛監, 軟体動物の研究, 63—

77. 大森昌衛教授還暦記念論文集刊行会, 新潟.
 UOZUMI, S. and SUZUKI, S., 1979: "Organic membrane-shell" and initial calcification in shell regeneration. *J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Ser. 4*, **19**, 37—74.
 和田浩爾, 1958: X線回折及び示差熱分析による各種養殖真珠の成分に関する研究. 国立真珠研究所報告, **4**, 275—282.

- WADA, K., 1964: Studies on the mineralization of the calcified tissue in molluscs—VII. Histological and histochemical studies of organic matrices in shells. *Bull. Natl. Pearl Res. Lab.*, **9**, 1078—1086.
 WALLER, T. R., 1972: The functional significance of some shell microstructures in the Pectinacea (Mollusca: Bivalvia). *24th IGC, Sec. 7*, 48—56.

Explanation of Plates

All figures are scanning electron micrographs of the shell of *Haliotis discus*. Scale bars in microns.

b: "blocky structure". bml: brown membranous layer. cnac: columnar nacreous structure. gr: granular structure. gr-ipr: "granular-irregular prismatic structure". ipr: irregular prismatic structure. p: periostracum. rpr: radiated prismatic structure.

Plate I The teleoconch of the early stage of shell growth (10.0 mm in shell length). Note that the calcitic "blocky structure" is not formed in this stage.

1. Fractured section of the teleoconch. The innermost layer constructed by irregular prismatic structure is very thin.
2. Polished and weakly etched section of the outer layer. In the middle part (transitional zone between the outer granular part and the inner irregular prismatic part), acicular crystals are somewhat radially arranged (arrow).
3. Fractured section of the outer layer. Spherules are observed in the middle part. A single spherule is probably made up of radially arranged crystals, as shown in Pl. I—2.
4. Fractured section of the well-developing irregular prismatic part of the outer layer.

Plate II 1. Fractured section of the teleoconch 20.0 mm in length. In the outer layer, small bodies of "blocky structure" are observed. They are commonly situated near the inner layer.

2. Fractured section of the growing edge of the teleoconch 41.2 mm in length. Clearly showing that the "blocky structure" is overlain by the newly formed nacreous crystals.
3. Fractured section of the outer layer of the teleoconch 41.2 mm in length. In this stage, the "blocky structure" constructs an interrupted sublayer.
4. Higher magnification of Pl. II—1. Some spherules appear to be cut off by "blocky structure".

Plate III 1. Fractured section of the part including the boundary between "blocky structure" and columnar nacreous structure. The nacreous crystals near the boundary are arranged in parallel with the surface topography of the "blocky structure". This phenomenon suggests that the "blocky structure" is not secondary one.

2. Polished, heavily etched and critical point dried section of the part including the boundary between "blocky structure" and columnar nacreous structure. Some interlamellar organic matrices are fused each other at the top of the convexity of "blocky structure", but are not broken by the structure.
3. Polished, heavily etched and critical point dried section of "blocky structure". Showing the "prismatic" appearance, striation within the "prisms" and organic fibrils along the striation.

Plate IV The experimentally regenerated shells.

- 1, 4. Fractured sections of the shell at 130 days of regeneration. The "blocky structure" is not formed. This construction is very similar to that of the young teleoconch (see also Pl. I—1).
2. Fractured section of the radiated prismatic part of the shell at 150 days of regeneration.
3. Fractured section of the irregular prismatic part of the shell at 150 days of regeneration.