溶 劑 の 回 收

冷加硫の部門から二硫化炭素を回収する爲に溶媒回収装置の設備を作る事はシート工場にとつては非常に利益となる。そして經濟的利益のみならず仕事の狀態の改良にも利する事が多い。溶媒が非常に引火性を持つ點と吸収された蒸氣の酸度に就ては其装置全體に亘つて良く調節されねばならぬ。其装置の扇風機は、普通の送風器よりも多量送風するから、冷加硫室に起らんとした失火による損害は餘程減じられる。そして揮發油回収の場合よりも金屬部に對して腐蝕作用を有してゐることは勿論であるが二硫化炭素回収装置の成績は申分がない。

此の論説は普通使用されて居るゴムシートの冷加硫に關した主要點のみに就いて述べた。そして記した様な色々の困難のために其の方法はたとへ使用が簡單でも方法は眞直に行へないことが分つた事と思ふ。そして尙ほ鹽化硫黃に代つてその様な危険な副産物を生じない加硫媒質を作る研究の餘地がある。成功した結果としては他の冷加硫で加硫を行つてみる事である。例へばゴム引きした布を促進劑の入つて居る溶液中で廻轉してゐるローラー上を通じて行ふ方法に依つたとすれば加硫が不均一になつたり、又、價格の高くなる事は此の方法では避けられぬ。

結論として、文明時代に於て加硫の速度や技術が大いに進歩したとは云へ、冷加硫は尙ほ本質的に其の開祖が數年前に行つた方法を續けて居るに過ぎない。そして此れは確かに工業の名譽とはならない。

生 ゴ ム の 試 験 法 に 就 て

A. Thomas

Rev. gén. caout, 1939, 16, 162

湊 谷 祝 三 郎 譯

前掲 A. Thomas 氏の生ゴム均質化の研究に對する貢獻でふ題目にて發表されたる同著者報文中、米國化學會生ゴム委員會に依る生ゴム試験法が記載されてゐて、就中牽引試験に就いては微に入り細に亘つて懇切に記述されてゐるから、生ゴムや再生ゴムの加硫試験が兎角問題となつてゐる現今の吾邦ゴム界にとつては貴重な暗示を提供して呉れるものと思ひ、同試験法の部分のみを譯出することとした。(譯者)

生ゴムの全試験法は次掲數項より成立してゐる。

A. 物理試験

- No. 1. 可塑性の試験
- No. 2. 加硫混和物に對する牽引試験
- No. 3. 硬度の試験
- No. 4. 人工老化試験

B. 化學分析

- No. 1. 水分の定量
- No. 2. 水抽出物
- No. 3. アセトン抽出物
- No. 4. 蛋白質の定量
- No. 5. 灰分の定量、特に鐵、マンガン、銅、石灰、加里、及磷酸をその中より求む

No. 1. 可 塑 度 の 試 験

使用される装置は平行板間に壓縮され、その上板に 5 kg の荷重を加へるウィリアム氏の可塑性計である。微測計が上板の移動は連れてそれを讀取ることの出来る様になつてゐる。可塑性の測定は一般に温度 70°C で實行される、それに對しては全装置を恒温槽中に入れて、外部から調節するとよい。

可塑性の測定は二つの平行板の間に可檢ゴムを押し潰すのであるが、初めの試料の容積は 2 cm³ でなければならぬ。若しも最初に於ける屢々圓筒形なる試料の大きさが或る範圍から著しく遠ざかるのであれば、充分長い時間の後に（實際上では 3 分間である）、錠劑形となれるゴム試料の高さは最初の大さに依ることなく、單にその可塑性に依ると云ふことが實驗的に確立された。

No. 2. 加硫混和物に對する牽引試験

混 和 配 合

可檢生ゴム	100 g	ゴム用特製硫黃華	3.5 g
市販最上品、2 回壓搾のステアリン酸	0.5 "	マーカフトベンゾチアゾール	0.5 "
酸化鉛含有量極めて少き酸化亜鉛	6.0 "		

I. 秤量の許容量

總ての混和材料は規定された目方の 0.25 % 以下の正確度で注意して秤取されねばならぬ。混和物の全量及各填料の總重量は填料を配合されたる混和物に對し理論數の 0.6 % を又純ゴム混和物に對して即ち前掲の如き形式の混和物に對して理論數の 0.3 % を移動してはならぬ。

II. 混和ロールの構造

ロールの直径	152 mm	前ロールの廻轉速度	24 rev/min
全 長	305 "	前後ロールの廻轉比	1.4/1
ガイドの間の有効長	267 "		

III. ロールの温度

導入される冷却水の温度は 70°C でなければならぬし、ロールの最初の温度も 70°C でなければならぬ。斯くした上、充分水を補給し續けて、混煉を頗る均一ならしめる可きである。

IV. ロールの間隔

ロールの間隔は處理される混和物の容積に對し次表の如き相互關係を保有してゐなければならぬ。

混和物の容積	ロールの間隔	混和物の容積	ロールの間隔
1200 cm ³	4.5 mm	700 "	2.8 "
1100 "	4.1 "	600 "	2.5 "
1000 "	3.7 "	500 "	2.2 "
900 "	3.3 "	400 "	1.6 "
800 "	3.1 "	300 "	1.4 "

V. 混煉の方法

ゴムを最初素煉する際はロールの間隔は 1.4 mm に保持されねばならぬ、かくしてゴムがロールに規則的に膠着する様になる迄之を繼續する。其處で其の混和物の容積に相應して上掲の如くにロールの間隔を調節す

る。

捏煉されたるゴムに配合填料を加へる順序は次の如くである。

1. 促進劑及老化防止劑	4. 軟化劑
2. カーボンブラック	5. 硫 黃
3. 無機一般填料	

總て此等填料は出来るだけ速に加へなければならぬ。總て加へ終つた時に、ロール上に溜つた塊が全部なくなる迄片方から 2/3 迄 6 回ナイフを以て切込む。續いてその混和物は全部切離して、6 回薄出して巻取る。最後に之を冷した後約 2.2 mm の厚みの板として壓延する。

VI. 生素地混和物の保存

其のゴム混和物は冷却する迄適當なる表面（トタン板乃至は焼き物）の上に置き、その後それが 6 番の亜鉛鍍鐵線の金網の上に載せ、散光のあたる程度の場所で、溫度 27.6°C、濕度 45% の空氣の流通よき場所で 18~24 時間放置される。

VII. 加硫の準備

其のゴム混和物は加硫型の凹みよりも長さや大きさに於いて約 3 mm 小さい寸法の未加硫シートが出来る様に切斷する。此のシートは引出した方向が型の縦の方向と並行になるやうに型に入れねばならぬ。

VIII. 型の大きさ

型の凹みの深さは約 1.9 mm であつて、凹みの底の型の鋼の厚さ及型の蓋の板金の厚さは共に 1.3 mm でなければならぬ。型の大きさは加硫中に於いてゴムのシートが型の端から 80 mm 以下にならぬやうにされねばならぬ。

深さ 5 mm で、側面 150 mm の正方形の 4 個の凹みのある型が最も推奨され、之に幅 6 mm、深さ 3 mm のはみ出しの溝が各凹みの長さに沿ふて整備される。幅 12.5 mm、長さ 12 1/2 cm、深さ 5/10 mm の印を附けた場所が各々の凹みの縦に配備される。

IX. 型の掃除

型へゴムが粘着防止するための方法は其の如何を問はず採用してはならぬ。型は適當に管理して、ゴム混和物が膠着する傾向ある毎に掃除されねばならぬ。

茲に 3 種の型の掃除法が提案されてゐる。

a. 金剛砂末及水を以てすること	c. スペイン白を以てすること
b. 大きな布を以てすること	

X. 加硫溫度の維持

そは型の中に設けられた穴の中に置かれたる熱電對乃至は寒暖計を以て測定されるやうに加硫溫度は型の溫度を指すものであるとして解釋されてゐる。斯様な設備が *I. E. C.*, 1935, 17, 535 記載の米國物理試驗委員會の報告に掲載されてゐる。水蒸氣の凝縮の爲めにプレス板上に更に冷えた場所の出来るのを防ぐ爲めに、鋼製板のプレスを使用することが勧められてゐる。若しも鑄物のプレスを使用した場合は循環路の下に蒸氣の出口を配置して、ドレーンを完全にしなければならぬ。

XI. 熱の輻射に對する型の防止

型は加硫前に 20 分以内プレス内に締めて置かれねばならぬ。

加硫中にも型は例へば木材の如きを以て適當な設備を造つて、熱の損失を避けねばならぬ。

此の熱の放射に對する防止の設備を造ると 1°C 位の差が出来るに充分である。

XII. 加硫時間

加硫時間と云ふものはピストンに對する壓力が最高に達した時から初まり、ピストンが停止した時迄を云ふのである。

XIII. 加硫ゴムシートの冷却

加硫ゴムは直に型から引出して冷却水中に撥びて、10 分間以内経過せしめる。續いて其れは乾かし拭はれて、適當な支持臺、例へば試験の終結に至る迄金網の上に置かれる。

XIV. 標準形の打抜型^{タテ}

打抜型は次記の大きさを有してゐなければならぬ。

最も狭い部分の幅は 6.35 mm であつて、その大きさを維持する爲めに時にそれを磨き直す様に著大な注意が拂はなければならぬ。かくして双先を充分鋭くして置くことが是非共必要であつて、之に仍て切れ味の不完全なことがなくなる、それが爲めに切斷面に双先が軟かく接觸して、切口に非道い凹みが出来なくなる。切斷中に此の型は常に水で濕潤させ、得られた切斷試料は注意して拭いて、後にコンディショニングを行つてから試験にとりかゝらねばならぬ。

XV. 試料のコンディショニング

試料は比濕度 45%、溫度 27.6°C の氣中にて 24 時間コンディショニングを行ひて後同溫度の 27.6°C で試験しなければならぬ。

XVI. 試料の大きさの計測

用ひられる金屬厚測計の直徑は 約 6.5 mm でなければならぬ。斯くてそれが約 84 g の死重に依て試料上にかかけられることになる。試料の中央部の平均厚さが牽引曲線の作成及抗張力の計算に利用される。

XVII. 標識

伸の測定に對して、25 mm の距離の間隔標識が特別の標識劃線用タンポンを以て試料中、狹部の中央附近につけられる。

XVIII. 試験溫度

試験は 1°C の許容範圍にて 27.6°C で行はれる。

1°C の差はモデュラス又は抗張力に對して 1% の差を惹起すべし。

XIX. 試験速度

試験は下側のチャックが 1 分間 500 mm の速度で移動するスコット式試験機に近い速度で試料を伸張する機械でなされる。

速度の相違に對しては極めて僅少の誤差が導入される。

XX. 成績の評価

試料の中央部以外に突發せる切斷點のあるものは除外されねばならぬ。抗張力の評價は少く共 3 個の試験結果の平均値に對してなされねばならぬ。

得られたる最高値から 5% 以上はなれぬ値のみを平均させることに對して勧められてゐる。

XXI. 典型混和物の試験

典型的ゴム混和物が造られて、上記の方法に準じて 127.6°C の温度で 20 分、30 分、40 分、60 分、80 分の各加硫時間の間處理して、得たる加硫試料に就き 500% 乃至 700% に於ける荷重の測定、及び切斷時の伸びと荷重の測定を行ふ。この測定は一般に動力記録計にてなされる。

No. 3. 生ゴム委員會の試験混和物に決められた 加硫用配合劑の規格

[I. E. C. (News), 1936, 14, 215; I. R. J., 1936, Mar. 29th の抄録]

硫黄：——

細末度：100 目の篩に對して 100%

水分：0.25% 以下

酸度：H₂SO₄ として 0.01%

灰分：0.1% 以下

二硫化炭素に對する溶解度：99.5%

酸化亜鉛：——

細末度：100 目の篩に 100%、300 目の篩に 99.85%

比重：5.6~5.65

水分 0.4% 以下

鉛：0.1% 以下

銅：0.001% 以下

マンガン：0.003% 以下

硫黄：SO₃ として 0.25% 以下

10% に於ける硝酸中に於ての溶解度：99.75%

Captax：——

純度：マーカプトベンゾチアゾールとして 91%

細末度：100 目の篩に對して 100%

熔融點：最小 165°C

灰分：0.5% 以下

105°C, 2 時間加熱の損失量：1% 以下

ステアリン酸：——

動物脂肪なることを認定さるゝ二重壓搾品

熔融點：52°C 以上

酸價：185~200

沃度價：10 以下

注意 — 米國では一般に亜鉛形の試料を用ひてゐるが、然し多くの實驗室では環狀形試料について實驗してゐるが、その環狀形試料の大きさは次の如くである。

厚さ 5 mm 外徑 53 mm 内徑 45 mm

此等の試料は Schopper に依て交附される特別装置のある型から出てゐる薄い刃で切斷される。

No. 4. 硬 度 試 験

硬度の試験は特別の支持架の上に載せられ、3 kg の死重の加へられたる Shore の Durometer A に依て 70×5 のディスクに對して實施される。

No. 5. 人 工 老 化 試 験

加硫混和物に對して牽引試験に乃至は硬度試験に造られたる試料の一部が 70 時間、120 時間、及 240 時間の夫々の時間 70°C でギアー氏のオープン中に置かれる。而して更に前掲の條件の下でオープンから出された後、24 時間経過してから牽引試験と硬度試験とを再度實施する。