譯文及資料

高重合體化學の諸相

H. Mark

Nature, 1938, **142**, 937

大木七郎譯

Mark 教授は人も知るゴムの構造及弾性に關する研究の世界的權威の1人。澎湃として興る各種、人造材料の製出及之が研究を眺めつゝ、化學の1部門としての高重合體化學樹立の必要を叫ぶ。其の説くところ明快にして示唆するところ多大、拙譯を敢てした所以である。(譯者)

は し が き

前世紀の後半期に有機化學と稱せらるゝあの壯大な建造物が打建てられた當時に於ても、其の構造の中には單に興味深い又價值ある性質を持つた夥しい數の新しい化合物が包含されてゐたばかりではなく、一つの分子の構造と其の諸性質との間の關係を示す普遍的な(場合によつて程度の差はあつたが)一聯の法則が組立てられてゐた。例へば、或種の原子團(OH, NH₂, HSO₃)の存在は其の結果の一つとして水に對する溶解性を示し又、原子の別の組合せはそれを含んでゐる分子に染料としての性質を與へ、更に別の組合せはそれを有する分子を麻醉劑或は爆藥たらしめる等々の事實が實證されてゐたのである。併しながら、之等の法則は突如として明瞭正確な貌をとつて現れたものではなく、科學の1部門としての化學が發達するにつれて徐に完成されたものであり、即ち、之等の殆ど總ては最初に先づ豫備的法則として構成され其の豫備的法則の妥當性が不斷に増加する實驗から得られた材料によつて確かめられて來たものなのである。それ等の豫備的法則の中の幾つかは斯る試験を通過し得ず今日に於ては忘却の深淵に投げ込まれて、其の多くのものは最早全く存在が知られてゐない。之に反し、他の法則の或るものは現に残存しつゝあつて、それ等は我々が所要の諸性質を有する或る分子を組立て得るや否やといふことに關して、我々が現在どの程度の知識を持つてゐるかといふことを示してゐるのである。實に之等の法則こそは有機製造化學の指導原理とも稱すべく、化學工業に於ける總ての合成作業に對して絶大な價值を發揮してゐるものである。

然るに現今に於ては、もう一つ別の有機化學が完全な發達を遂げた——高分子物質に關する化學が即ち之である。此の高分子物質なるものは、通常の有機化合物分子を構成すると同じ原子即ち炭素、水素、酸素及窒素から成立し、唯、時としては硫黃、鹽素等の如き他の元素を含むものではあるが、其の分子量に到つては比較を絶する程に大きいものである。ベンゾール、尿素或はナフタリンの如き通常の有機化合物の分子1個は(O=16として)100の桁の數の分子量を持つてゐるのに對し、蛋白質、纖維素、ゴム、ポリスチロール、重合鹽化ビニル等の如き高分子物質に於ては何萬、何十萬といふ分子量に達してゐる。初めのうちは之等の物質は軀幹形成物質及樹脂類として生物體の中にのみ發見されたのであるが、今日に於ては我々は、之等の物を合成的に組

立て得べき無數の化學反應を知つてをり、之等の物質は學術的にも又技術的にも益々其の重要性を加へつゝあるかに見える。そして殆ど毎日といつてよい程に、別の新しい重合生成物が合成されそして研究されてゐる。かくして我々は、化學工業に於て既に次のやうな 夥しい数の商品名に 出遭はなければならなくなつたのである——即ちネオプレン、ブナ、パースペックス、ヴィクトロン、デストレン、トロリトゥール、ミポーラム、イゲリット等々。

斯る情勢の下にあつては、一方に於て我々が之等の新しい物質を益々數多く造り出すことを望むのも至極尤もではあるが、同時に、之等の物質の構造と其の諸性質との間の關係に就ての何等かの普遍的な法則を體系的に纏め上げることも亦望ましいことである。さもなければ、我々は此の急速に進展して止まぬ化學の新部門に對して全く統御力を失つてしまはなければならぬことになる。併し、有機化學發展の跡を顧みれば、之等の法則が完全に明確な形をとつて今直ちに我々の眼前に現れるといふことは期待し得ないところで、それ等は我々の有する科學の未だ未知にして神祕的な領域を覆ふてゐる、あの霧の中から漸次に姿を現はして來ることになるのであらう。従つて高分子化合物の構造と諸性質との關係に就ての法則に、未だ量的に明確な法則としての形式を與へ得ないとしても、それに関して何等かの豫備的法則を提案することは、我々として決して差支へないことであると信ずるものである。但し、之等の現行假説は實驗によつて得られる材料に對して極めて注意深く吟味すべきであり、且其の結果、其の法則が十分に役立たないことを知つたならば直ちに之を廢棄しなければならないといふことを常に我々は留意してゐなければならぬのである。

構造上重要な變數的因子の二、三

重合反應に就て我々が實際に實驗を行つて得た知識に依て、一つの高分子化合物の有する幾つの特異點を指摘することが出来る。そして此の特異點に依て其の物質の最終の性質が極めて著しく左右されるのである。

1. 單量體の化學的組成

高分子化合物の單量體の化學的組成は區々であつて、大別して脂肪族に屬するものもあり又芳香族に數へらるゝものもあり、更に又之を細別すれば炭化水素であるもの、エステルであるもの、鹽化物或はケトンに屬するもの等一様ではない。二重結合1個を有するものもあれば、それより多數の二重結合を持つてゐるものもある。第1表に最も重要なものに就きその化學的組成の一覽表を掲げた。

第1表 普通用ひられる單量體の化學的組成

單量體の化學的種類	單 量 體 の 化 學 式	重 合 體 の 商 品 名
炭 化 水 素	エ チ レ ン $\text{CH}_2:\text{CH}_2$	
	イ ソ プ チ レ ン $\text{CH}_3(\text{CH}_3)\text{C}:\text{CH}_2$	オ パ ノ ー ル
	ブ タ ダ エ ン $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$	ブ ナ
	ア セ チ レ ン $\text{CH}:\text{CH}$	
	ス チ ロ ー ル $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$	ヴィクトロン、トロリトゥール
	イ ソ プ レ ン $\text{CH}(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$	天 然 ゴ ム
エ ス テ ル	酯 酸 ビ ニ ル $\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$	ヴィニライト
	アクリル酸エステル $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_3$	プレクシグム
	メトアクリル酸エステル $\text{CH}_2:\text{C}(\text{CH}_3)\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_3$	パースペックス
鹽 化 物	鹽 化 ビ ニ ル $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{Cl}$	イゲリット
	二鹽化エチレン $\text{CHCl}:\text{CHCl}$	
ケ ト ン	メチルビニルケトン $\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$	
ア ル コ ー ル	ビニルアルコール $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{OH}$	ヴィナロール

2 主原子價結鎖の平均の長

之は有らゆる高分子化合物の性質の基礎をなすものであつて、其の物質の製造方法によつて根本的に左右される。即ち、重合が低温度で行はれたか、又は高温に於て行はれたか、接觸劑と共に行はれたか又は之無しで行はれたか等々の事柄によつて定まるものである。第

2 表は 1 分子中に於ける單量體の數に關する概念を與へるものと思ふ。

3. 主原子價結鎖の内部可撓性

立體化學に於ける根本的觀念及分子運動の統計的研究に依れば、非常に長い炭化水素の結鎖は或程度の内

部的運動性を持つてゐるが、之は單重主原子價結合を廻つての自由同轉の原理に因るものである。此の運動性は置換基、二重結合、環狀結合の生成等によつて減少せられる。第 3 表は此の性質に就ての數例を掲ぐるものである。

第 3 表 結鎖の可撓性の程度

物 質	結鎖の内部可撓性
纖 維 素	極 く 少
纖 維 素 エ ス テ ル	極 く 少
スチロール重合體	可なり少
鹽化ビニル重合體	可なり少
メトアクリル酸エステル	稍 々 少
アクリル酸エステル	中 等 度
ビニルアルコール重合體	中 等 度
イソブレン重合體	多
ブタジエン重合體	極 く 多
ブチレン重合體	極 く 多

3. 結鎖相互間に於ける主原子價結合

場合によつては——特に單量體分子が 1 個以上の二重結合を持つてゐる場合に於ては、長い結鎖の相互間に之等を横切つての結び付きが生じ得るものである。此の事によつて該レジンの全體的構造は大いに強化され、其のレジンは耐熱-耐衝擊-耐磨耗-性となるが同時に密度を増し變形性を減少する。結鎖相互間の此の『網狀結合』(“netting”)は數量的に『網狀結合指數』(“netting index”, „Vernetzungszahl“)によつて表されるが、之は鎖狀結合 100 に對する横斷的結合の數を示すものである。即ち、網狀結合指數 3 といふことは、結鎖の方向に平行な結合 100 個に付き、

平均 3 個のそれと垂直な方向の結合が試料中に存在することを意味するのである。第 4 表は各種物質の網狀結合指數に對する概念を與へるものであるが、茲に特に指摘して置きたいことは、此の方面に於ける我々の持つてゐる數量的知識全體の未だ豫備的な狀況に鑑みて、之等の數値は極く大雑把な目算として考へられなければならぬといふことである。併しそれにも拘らず、之等の數値は今後行はれる一層優れた研究に對して價值ある基礎をなすものであるといふことに就ては變りはない。

構造と諸性質との間の聯關

以上何等かの形に於て相共に一つの高分子物質の構造に特徴を與へる重要な因子の二、三を列擧したが、更に之等の因子と一層興味ある工業技術的性質との間の二、三の聯關を概説しよう。但し此の短い總説に於ては次の諸性質のみに限定して話を進めることとする、即ち、耐熱-耐油-耐水性、衝擊耐力、耐磨耗性、電氣的強度及復歸限度内彈性。尙、之等の外に同様に重

第 4 表 結鎖相互間の横斷的結合に關する數値

物 質	横斷的結合の數 (網狀結合指數)
天 然 纖 維	殆ど 0
天 然 ゴ ム	殆ど 0
ブチレン重合體	極く低 ~ 3 ~ 5
スチロール重合體	極く低 ~ 3 ~ 5
鹽化ビニル重合體	極く低 ~ 3 ~ 5
軟 化 ゴ ム	中等度 ~ 5 ~ 10
ブタジエン重合體	中等度 ~ 5 ~ 10
硬 質 ゴ ム	高 ~ 10 ~ 20
ブ ナ	高 ~ 10 ~ 20
ペークライト	極く高 ~ 50

要な諸性質、例へば變形性、表面硬度又は誘電率等があるが、本稿に於ては之等の全部を論述することは當を得たるものではないと考へる。記述を簡單にするために、我々が現在有する實驗的知識から得られる結果を、それ等の一つ一つを詳細に論述することなく、簡單な表にして示すことで十分であると思ふ(第5表)。

第5表 高分子重合體の構造と諸性質との關係

性 質 構造上の變 動的因子	耐 熱 性		耐 油 性		耐 水 性		衝 撃 耐 力		耐 磨 耗 性		復 歸 限 度 内 弾 性	
	減	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減	増
單量體分子の化學的組成	殆ど影響無し	同 左	CH ₃ , O-CH ₃ 基及脂肪酸殘基によりて	OH基及O橋によりて	OH, NH ₂ , OCH ₃ , H-SO ₃ , CO-OH基によりて	CH ₃ , C ₆ H ₅ 基及脂肪酸殘基によりて	殆ど影響無し	同 左	CH ₃ 基又は脂肪酸殘基によりて	OH基によりて	殆ど影響無し	同 左
結鎖の長さ	短き結鎖によりて	長き結鎖によりて	殆ど影響無し	同 左	殆ど影響無し	同 左	結鎖が短き場合に	長き結鎖によりて	短き結鎖によりて	長き結鎖によりて	短き結鎖によりて	長き結鎖によりて
結鎖の可撓性	影響無し	同 左	極めて可撓的な結鎖によりて	結鎖が餘り可撓的な場合に	結鎖が極めて可撓的な場合に	強固なる結鎖によりて	殆ど影響無し	同 左	殆ど影響無し	同 左	強固なる結鎖によりて	可撓的な結鎖によりて大いに
網狀結合指數	低指數によりて	高指數によりて大いに	低指數によりて	高指數によりて大いに	指數が極めて低き場合に	高指數によりて	低指數によりて	高指數によりて大いに	低指數によりて	高指數によりて大いに	高指數によりて大いに	低指數によりて

第5表によつて例へば次のやうなことを知ることが出来る。即ち衝擊耐力は網狀結合指數が低い場合に減少し、該指數が高い時に増加する、又耐水性は OH 及 OCH₃ 基の存在によつて減少し CH₃ 基又は脂肪酸殘基の導入によつて増大するが、結鎖の長さは此場合影響を與へない等の如きである。又此の様な一覽表の效用は次の様な例によつて容易に知ることが出来る。即ち、我々が耐熱性、耐水性及電氣的強度に於て優れ且衝擊耐力が大なる物質を得ようとするならば、長い結鎖を持ち且網狀結合の著しい炭化水素を選べば宜しい(此の場合結鎖が可撓性であるか否かは重要なことではない)。又、ゴム狀の物質を望むならば餘り網狀結合の著しくない。非常に長く且可撓性のある結鎖を狙ふべきであり、耐油性を得んと欲せば CH₃ 基の導入を避くべきである。更に又、結鎖の可撓性と網狀結合指數とに就て見れば、耐油性の大なること、復歸限度内弾性の大きいこと、の2性質は相互に反對の因子を要求してゐる。斯る場合には之等の2性質の孰れが重要であるかといふことによつて問題が決する譯で、それに従つて網狀結合指數が選ばれるべきである。人造ゴムの場合に就て考へて見るに、例へばタイヤ製造に用ゐる際には、復歸限度内弾性の範圍は非常に大きくなつてはならないが(約100% 程度を適當とする)、耐磨耗性と耐油性とは極めて重要である。従つて此場合、可なり著しい網狀結合の存在が要求される所以であるが、此の事は實際に於て此の目的に用ひられる合成物質の總てに就て眞なること恰もネオプレン、ブナ、ソヴプレン或はチオコールの例が之を證する如くである。

第5表に示すやうな粗案、不正確な表によつてすら非常に興味ある性質を具へた物質を造り上げるための途が、如何に多く拓けてゐるかを我々は容易に知ることが出来るのである。それにも拘らず、さういふ目的のためには一つ々々の場合に應じて極めて注意深い考慮を回らし且、所要の性質と起り得べき結果との總てを互に對比考究することが絶対に必要であることを茲に明確に注意して置かなければならない。

要するに現在のところでは我々は未だ高重合物質の構造と性質との關係を數學的に表示することは不可能であるが、それでも尙、幾つかの豫備的にして不完全な法則を導き出すことは出来るのである。而も之等の法則

こそ近代化學の此の新しく且非常に期待すべき前途を持つ分野に我々が足を踏入れて行くことの手助けたらんとするものであらう。

合成ゴムの命名について

Harry L. Fisher

I. E. C., 1939, **31**, 941

坂 部 重 基 譯

合成ゴムなる語は可成古くから用ひられてゐたが最近該工業の驚異的進歩により益々吾人の眼前にクローズアップされるに至つた。この語の良否並びに使用上の適否についても之又度々論ぜられその代表的のものとしても W. J. S. Naunton と H. P. Stevens 兩氏が *J. S. C. I.* 誌上數回に互る應酬がある⁽⁴⁴⁾。又“最近の人造物の化學的分類”もある⁽⁴⁵⁾。譯者は“合成ゴム”なる語が全く固定普遍化されない前に國際的に最適の語が決定される様との念願から拙文以てここに掲げんとする。(譯者)

内 容 梗 概

合成ゴム並びに合成ゴム類似物質の短かい歴史は特にクロロプレンを含むブタジエン及其誘導體の重合物に對し合成ゴムなる語の連用をなほ續けてゐる。それで新語をゴム類似物に對して與へその使用につき討論してみよう。

新語“Elastomers”は全ゴム類似物質を含むものとし、“Elastoprenes”をデン系統の重合物のため、“Elastolenes”をポリイソブチレンに、“Elastothiomers”を多硫化エチレン系(チオコール)に使用せんと提案する。同時に Stevens による語“Elastoplastics”はすべてのゴム様可塑物例へば鹽化ヴィニール可塑物(コロシール)、ポリアクリリクエステル其他の如きものに用ひられる語と提案する。“Plastomer”は眞の熱硬化性可塑物に對して。すべてのゴム類似の分類は表にしておいた。

60 年前合成インデゴは合成化學者の夢であつたがそれは實現された。30 年前ゴム化學の知識が増すにつれ有機化學者達はそれの合成の希望をもつた。しかし乍らゴム炭化水素の合成は大なる努力と莫大な時間を費やしたにも不拘末だ合成されなかつた⁽⁸⁾。しかし合成ゴムについては科學の本、時報、新聞、廣告上に非常に多數のせられた。

インデゴは合成せられ合成インデゴの呼稱の上に問題はなかつた。しかしゴムは未だ合成されない前から如何に多く合成ゴムについてきいたことか。そして合成ゴム、ゴム類似生成物なる記述を用ひた外の語はいくらあるか? この問題につき紙上で論じてみようと思ふ。

インデゴは結晶し容易に精製されるがゴム炭化水素は極く特殊の狀態下に於てのみ結晶し精溜することが出来る。それ故に容易に精製することができない。又インデゴは容易に測定される比較的低分子量をもつてゐるがゴム炭化水素は彈性重合物で分子量は極めて高く正確に測ることはできない。インデゴの天然物と合成物との相違は容易に判定されるがゴムにあつてはその差異は假令それが實用上からするととしても殆んど不可能である。