ガラス転移のダイナミクス：リチウムホウ酸塩ガラス

小島 誠治

(筑波大学数理物質科学研究科)

Dynamics of Liquid-Glass Transition: Lithium Borate Glass

Seiji Kojima

Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba

ABSTRACT

Dynamical properties of lithium borate glass are studied by the measurements of complex heat capacity, ultrasonic velocity, Raman scattering and terahertz-time domain spectroscopy. The non-Debye nature of structural relaxation, anharmonicity and boson peak are discussed in relation with fragility.

Keywords: glass transition, fragility, relaxation, non-Debye, lithium borate glass, anharmonicity, boson peak.

1. はじめに

古代エジプトでは紀元前数千年前に装飾用のガラスが作られ、またローマ時代の遺跡からは肉薄で精巧なガラスの水差しも発掘されている。ガラスは無定形固体であることによる成形の容易さや透明性の特徴によりその後様々な製法の改良がなされ、現在は有機ガラスも含めて各種器、板ガラス等の構造材料のみではなく、光学部品、光ファイバー等の光学材料など多種多様に使われている。しかし、そのランダム構造に起因する物性や、過冷却液体からガラスに至るガラス転移現象については未知の部分も多く、現在も精力的に研究が続けられている。

一方、「複雑液体」という言葉が世に出てから既に 10 年以上の歳月がたった[1]。複雑さをもつ液体が過冷却状態を経てガラス状態へと変化するガラス転移は、1980 年代に行われたモード結合理論 (MCT) の適用により触発され、そのダイナミクスについての研究は大いに発展した。MCT の対象となった緩和時間が臨界温度で発散する弱い液体 (fragile liquid) が注目され、理論では MCT の拡張、トラッピング拡散モデル、分子動力学シミュレーション[2]等により研究が発展した。その結果、ガラスに特有のケージ自体の遅い緩和とケージ内の速い緩和についての理解が進み、また実験では、広帯域非弾性光散乱、中性子非弾性散乱、広帯域誘電分光測定、NMR 測定等によりガラス転移のダイナミクスは、弱い液体を中心にその理解に進展が見られた[1-3]。

一方、石英ガラスなどのネットワークガラスの液体状態における緩和時間あるいは粘性率は広い温度領域で Arrhenius 則にしたがって緩やかに変化し、ガラス転移温度 T_g での発散傾向はな

い。このような液体は強い液体 (strong liquid) とよばれ、低分子の典型的なガラス形成物質グリセリンなどの会合性液体は中間液体 (intermediate liquid) に属する。弱い液体に属する OTP のような分子性液体では、 T_g 直上においては MCT の冪乗則も近似的に成り立つが、幅広い温度領域では緩和時間が Vogel-Tammann-Fulcher 則にしたがう。この強い液体の Arrhenius 則から弱い液体の Vogel-Tammann-Fulcher 則に至る変化を表す尺度がフラジリティ (fragility) であり、弱い液体ほどその値は大きくなる。その物理的起源を把握すれば弱い液体のガラス転移についての理解を、中間液体、強い液体まで拡張することが可能となり、強い液体も含めて広くガラス転移を統一的に理解することも可能となる。このような観点から結合を最適化する秩序変数と密度を最適化する秩序変数の 2 つの秩序変数を仮定したガラス転移のランダウ理論も最近提案されている。

しかし、従来のガラスのフラジリティと物理的性質の相関に関する研究は、様々なガラスの物性データを文献から拾い集めてその相関を議論するという方法がとられてきた。このために、構造、成分、製法の全く異なるガラスについて、異なる測定装置で出された物理量を同等にとり扱っているために、高い精度で定量的に物理量の相関を議論することには困難があった。筆者の研究は、単成分のガラスに 1 成分のみを加えるのみで組成を少しずつ変えることによって、類似した構造をとりながらフラジリティが大きく変化していくガラス形成物質を取り上げ、同じ製法で作製した組成の異なるガラスを同一の装置で測ることを行っている。このことと併せて動的な性質を捕らえる新しい試みについても報告する。

2. リチウムホウ酸塩ガラス

フラジリティが大きく変化する系としてリチウムホウ酸塩ガラスが最も研究に適していると筆者は考えている。一般に、アルカリ金属ホウ酸塩ガラスは、結晶状態では LBO, BBO, CLBO 等の非線形光学素子としてよく知られており、ガラス状態においても適当なポーリング処理による非線形光学効果の発現が期待されている代表的な機能性ガラスである。ホウ酸ガラスは 3 配位のボロクソール環を基本単位とする共有結合によるネットワークガラスの一つであるが、アルカリ金属やアルカリ土類金属を添加することにより音速、密度、膨張係数等の物理量は添加量に対して極大、極小を示し、ホウ酸異常現象 (borate anomaly) と呼ばれている。そのひとつであるリチウムホウ酸塩ガラス $x\text{Li}_2\text{O} \cdot (1-x)\text{B}_2\text{O}_3$ では、リチウムの組成 x が増えると物理量は極値を示さないが顕著な変化を示し、ガラスとしてのフラジリティ (fragility) が顕著に増加する。筆者らは、溶液反応法により均一性の高いガラスを作製しその物性を調べている。そのフラジリティ m はリチウム組成を $x=0.0$ から 0.28 に変えるだけで $m=30$ から 62 まで変化する[4,5]。

3. 動的熱容量

相転移やガラス転移の研究において熱容量の測定は広く行われてきた。リチウムホウ酸塩ガラスにおいても、リチウムの添加により $x = 0.3$ まではガラス転移温度が上昇することがわかっている[5]。しかし、ここでは最近の新しい方向性として T_g の近傍で緩和現象を調べることのできる動的熱容量の測定とガラス転移に伴う構造緩和の非デバイ性について述べる。

熱容量はこれまで静的な物理量として長い間扱われてきたが、非平衡の統計力学ではエンタルピーの揺らぎの相関として動的感受率として与えられる。実際、ガラスなどでは系がゆっくりと熱平衡状態に近づくことから熱容量が時間に依存することは知られていたが、熱容量を動的感受率として一定の周波数で測る手法が Birge により確立されたのは 20 年前に過ぎない[6]。その結果、ガラス転移を引き起こす構造緩和を複素熱容量の温度依存性から明らかにすることが可能となった[7-9]。その後、測定周波数領域は限られているが温度変調型示差走査熱量計 (MDSC) が開発され測定はより容易になった[10]。測定された動的熱容量の実部と虚部の温度依存性を Fig.1 に示す[11]。

ガラス転移温度 T_g 近傍では構造緩和の緩和時間 τ の顕著な温度依存性により、実部のステップ上の変化と虚部のピークが明瞭に現れている。一般にガラス転移の構造緩和は動的不均一性によりデバイ型にはならない。この非デバイ性を定量化するために複素誘電率の解析では Cole-Cole プロットがよく用いられる。そこで動的熱容量についてもその実部と虚部について Fig.2 のように Cole-Cole プロットを行った。

Fig.1 Temperature dependence of real and imaginary parts of dynamic heat capacity in lithium borate glass ($x=0.16$).

このプロットを以下の Havriliak-Negami 型の緩和式で解析した。

$$C_p^*(\omega) = C_p^\infty + \frac{C_p^0 - C_p^\infty}{[1 + (i\omega\tau)^\alpha]^\gamma} \quad (1)$$

その結果、Davidson-Cole型である $\alpha = 1.0$, $\gamma = 0.59$ の値を得ることができた[11]。誘電分散から非デバイ性のパラメータを決めた例は数多くあるが、誘電緩和では極性基の運動しか見ていない。それに対してエンタルピー緩和は運動の自由度すべてを含んでおり、構造緩和の非デバイ性を調べるには動的熱容量の測定が重要である。現在は組成を振って非デバイ性のパラメータとフラジリティの相関を調べている。

Fig.2 Cole-Cole plot of complex heat capacity of lithium borate glass.

4. ラマン散乱

ガラスのラマン散乱では、高い振動数領域の構造単位の基準振動による散乱から組成による配位数の変化や中距離構造などが調べられる。リチウムホウ酸塩ガラスでは、3 配位のホウ素からなるボロクソール環による振動が 808 cm^{-1} に、4 配位のホウ素を含むペンタボレート環による振動が 772 cm^{-1} に現れる。

それぞれの振動バンドの強度のリチウム組成依存性を Fig.3 に示す。図から明らかなように、リチウムの添加により 3 配位のホウ素は減少し、4

配位のホウ素の増加が見られる。これはリチウムの場合であるが、一般にアルカリ金属は基本構造単位であるボロクソール環を様々な他の構造単位に変える。

Fig.3 Composition dependence of Raman bands at 772 and 808 cm⁻¹.

ガラスのラマン散乱では、低振動数領域の散乱からは過冷却液体状態では速い緩和により準弾性散乱、ガラス状態では非晶質に特有の低エネルギー励起状態も調べることができ、次に後者について述べる。構造ガラス、非晶質物質等の無秩序な構造を持つ固体における低エネルギー励起の問題は、低温の熱容量、熱伝導の特異な挙動とも関連して古くから多くの話題を提供してきたが未だに議論が続いている。一般にガラス、非晶質物質（アモルファス；amorphous）等の構造の乱れた固体の中性子非弾性散乱やラマン散乱スペクトルには10 - 100 cm⁻¹ (0.3 - 3 THz) 付近にブロードなピークが共通して見られる。ストークス線のラマン散乱強度 $I(\omega)$ は以下の式のように表される。

$$I(\omega) = I_0 \{n(\omega) + 1\} \chi''(\omega) \quad (2)$$

ここで、 $n(\omega)$ はボーズ・アインシュタイン分布を与えるボーズ因子であり、 $\chi''(\omega)$ はラマン感受率の虚部である。この低振動数のボソンピーク(boson peak)はラマンスペクトル強度を $\{n(\omega) + 1\}$ で規格化するとそのスペクトル形状はほとんど温度に依存しないことからこの名がある。その起因については様々な理論モデルが提案されているが、様々な構造のバリエーションを持つガラスについて統一的に説明できるモデルはなく、ホウ酸塩ガラスについては、そのガラスに特有な中距離秩序(intermediate range order)に関係した局在振動とする見方が有力である。

Fig.4 では各組成のラマン散乱強度を規格化してあるが、実際のボソンピーク強度は、リチウムの増加により著しく減少する。このことはフラジリティの増加と共に、振動が抑制され緩和に変わっていくことに対応している。また、ボソンピークを中距離秩序に関係する局所的振動と考えると、そのピーク振動数の組成に対する顕著な変化は中

距離秩序(intermediate range order) 構造のサイズの変化に対応している。このボソンピークのスペクトルから Duval の式により中距離秩序のサイズを求めると、リチウムが増加してフラジリティが増大すると、中距離秩序のサイズは短くなり、ヘテロ性は薄れていくことが明らかとなった[4,12]。

Fig.4 Raman scattering spectra of boson peaks in lithium borate glass.

5. フラジリティと非調和性

フラジリティと非調和性の相関もいくつかの議論はあるが未だに明らかにはなっていない。そこで3次の非調和性を与えるグリューナイズン定数を超音波パルスエコー法により調べた。最初に音速の温度依存性を測り、さらに体膨張係数 α_V を測ることによってグリューナイズン定数 $\gamma_D = 1/3 - K_D/\alpha_V$ (K_D : デバイ速度) を求めた。その結果、リチウムの組成の増加と共にグリューナイズン定数 γ_D は顕著に増大することがわかった。このことは3次の非調和性が増えるとフラジリティが増加することを意味している[5]。

6. THz-TDS によるボソンピークの研究

超短パルスレーザーによる高輝度のコヒーレントテラヘルツ (THz) 波の放射技術、並びにその検出技術の進歩により、電磁波と光の境界領域にある100 GHzから10 THzのコヒーレントなテラヘルツ波の時系列分光への応用が可能となった。このテラヘルツ時間領域分光法(Terahertz Time-Domain Spectroscopy: THz-TDS)は、誘電分光法の上限と赤外分光法の下限の境界領域である未踏の周波数帯の分光をコヒーレントなテラヘルツ光により実現した次世代の時系列分光法である。複素誘電率の実部と虚部を同時に測る実験法は、サブテラヘルツ以下ではほぼ完成されているが、THz-TDSは、このサブテラヘルツ以上の周波数領域において複素誘電率の実部と虚部の同時測定を初めて可能にしたところに価値がある[13]。

組成比 $x = 0.5$ の試料について THz-TDS により透過率と位相シフトのスペクトルを測定し、次にこれより得られたボソンピークに対応する複素誘電率の実部と虚部を Fig.5 に示す。この虚部は、30 cm⁻¹ (0.9 THz) 付近にブロードなピークを示しており、その形状はラマン感受率の虚部によく似

ている。このことは、ボソンピークに対応する低エネルギー励起状態が THz-TDS でも調べられるのみでなく、さらに実部が同時に測れることにより、理論モデルの応答関数形との対応がより正確に調べられることを示している[14,15]。

THz-TDS は、周波数領域は低振動数ラマン散乱と同じであるが、その選択則はラマン散乱とは異なり赤外活性モードが測れるところに特徴がある。このため両者のスペクトルを比較検討することにより新しい知見が得られると考えている[13]。

Fig.5 Real and imaginary parts of complex dielectric constant determined by the transmission spectra of THz-TDS.

7. 中性子実験への期待

最後に中性子実験への期待に触れておく。これまで述べた測定は、ガラスの中距離秩序に比べて十分に長い波長の温度波や電磁波を用いた測定であり、波数ベクトル Q がほぼゼロに近いところの物性である。中性子実験は弾性散乱にしても非弾性散乱測定においてもこの Q の大きいところまでスキャンできるのが特徴である。弾性散乱からはガラス特有のナノスケールの構造単位についての情報や非調和性、低エネルギーの非弾性散乱からはガラス状態のボソンピーク、過冷却液体状態の準弾性散乱などについて Q 依存性を調べたいと考えている。しかし、本稿で述べたリチウムホウ酸塩ガラス $x\text{Li}_2\text{O}(1-x)\text{B}_2\text{O}_3$ では、 ^6Li , ^{10}B とともに中性子を強く吸収する。そのために低エネルギー励起の Q 依存性については放射光による X 線の非弾性散乱の実験があるだけで、ボソンピークの分散関係について $Q \approx 4 \text{ nm}^{-1}$ 付近に興味結果が得られているがエネルギー分解能 (1.5 meV) が不十分である[16]。このため高分解能の中性子非弾性散乱が望まれる。実験には吸収の少ない ^7Li と ^{11}B の同位体のみで作製したガラス試料が必要であり、溶液反応法により均質なガラスを作製することを計画している。近い将来、動的構造因子 $S(Q, E)$ の組成依存性、ならびに温度依存性が高い精度で測れることを期待している。

参考文献

- [1] 米沢富美子他編：固体物理「複雑液体の物理特集号」29 (1994)。
- [2] 山本量一，小貫明：日本物理学会誌 60, 602 (2005)
- [3] 小島誠治：日本学術振興会「材料の微細構造と機能性 - 21 世紀におけるニーズアンドサイズ」119 (2001)。
- [4] S. Kojima, V. Novikov and M. Kodama : J. Chem. Phys. 113, 6344 (2000).
- [5] M. Kodama and S. Kojima, J. Thermal Analysis & Calorimetry, 69, 961 (2002).
- [6] N. O. Birge : Phys. Rev. B34, 1631 (1986).
- [7] 小島誠治：固体物理 25 852 (1990).
- [8] 小島誠治，比企能夫，木暮嘉明：熱物性，7, 57 (1993).
- [9] S. Kojima, T. Koketsu, E. Takahashi and M. Kanayasu: Fluid Phase Equilibria 88, 209 (1993).
- [10] I. Park and S. Kojima, Thermochim. Acta 352-353, 147 (2000).
- [11] Y. Matsuda, C. Matsui, Y. Ike, M. Kodama and S. Kojima, (to be submitted)
- [12] S. Kojima and M. Kodama, Physica. B 263- 264, 336 (1999)
- [13] 小島誠治，北原英明，武田三男，西沢誠治：分光研究 52, 69 (2003)。
- [14] S. Kojima, S. Nishizawa and M. Wada Takeda, J. Mol. Struc. 651-653, 285 (2003).
- [15] S. Kojima, H. Kitahara, S. Nishizawa, Y. Yang and M. Wada Takeda, J. Mol. Struc. 744-747, 243 (2005).
- [16] A. Matic, D. Engberg, C. Masciovecchio and L. Borjesson, Phys. Rev. Lett. 86, 3803 (2001).