偽 カラー 写 真

富士写真フィルム株式会社研究所 渡 辺 苞

カラーフィルムは、被写体の色を正しく再現するように作られる。しかし、赤外線や紫外線、電子線等を感じるように感光材料を作り、これを発色現象すれば、不可視光も勝手に色像として見ることができる。現実の色とはまったく異なるが、実験上は便利なこともある。このようなカラー写真を偽カラー写真とよぶ。航空測量、林相、鑑定、医学、農学上有用なものである。

1. ま え が き

カラー写真の本来は、可視光域の色光による像を同じ色に再現するように作られている。したがって、カラーフィルムは、可視光域の光に应答して像を作っている。これは、カラーフィルムが、可視光域を青、緑、赤の三色域に色分解し、像を記録し、これをその三色の補色の黄、マゼンタ（紅）およびシアン（青緑）の色素で、感材中に色像を形成させていることになっている。

すなわち、黄色々像で青光の量を、マゼンタおよびシアンは、それぞれ緑と赤の光の量をコントロールしている。これによりカラー写真像が作られている。

図1は、カラーフィルムとして最も一般的な反転カラーフィルムの構成図であり、上層から青、緑、赤光にそれぞれ应答する3つの乳剤を1つの支持体に重層塗布したものである。そして、各層のその分光感度は、図2のようになっている。

しかし、特殊な目的として、この3層の乳剤の分光感度と、その層の色素を任意に変えると、まったく被写体と異なったカラー写真が作れることは容易に想像できる。このような原理で、可視光域の像を非常に被写体と異なった色に再現させたり、また、感光材料に可視光以外の感光性を与えたりすれば、不可視光のカラー写真、たとえば、X線や赤外線のカラー写真なども作れる。この

図1 反転カラーフィルム R-100 の構成

図2 反転カラーフィルム R-100 の分光感度

ような写真を総称して偽カラー写真（Falsecolor Photography）とよんでいる。

2. X 線カラー写真

古くから医療用、あるいは工業用として、いろいろのものが考案発表されているが、正式に発売されたものはまだない。

すでにテレビでは、カラーX線テレビ¹⁾として試用されている。この詳細は、本誌に笹尾、入江の報告がある。X線管より発生するX線のスペクトルは、示性X線および連続X線よりなる。対陰極の物質により示性X線のスペクトルは一定となるが、連続X線は、プレートの加速電圧により種々異なってくる。また、波長および透過させる物質により、透過能力、すなわち減衰度が変わってくる。

X線写真は、この透過したX線を蛍光板に当て、蛍光を生ぜしめ、それを撮影するのであるが、蛍光物質を種々変えると、励起するのに必要な波長、あるいは色が変わってくる。これをカラー写真に撮ったものは、黑白X線フィルムよりも強度、波長の差が判別しやすくなり、

筆者紹介

わたなべ しげる
渡辺 苞 昭和26年、東京大学工学部卒業。
富士写真フィルムKKに入社、カラーフィルムの研究を主として行なう。昭和39年度、日本写真学会より「カラーフィルムの色再現」につき学会賞を受賞。現在は、カラー新製品の開発にたずさわっている。正会員。

“Falsecolor Photography” by Shigeru Watanabe (Fuji Photo Film Co., Kanagawa). 色彩研究委員会およびテレビジョン画質研究委員会発表（昭41.5）

X線カラー写真が得られる。

また、ハロゲン化銀の感光材料を使用せずに、染料のみで作られたものもある。²⁾ 一般の染料の中には、X線により比較的簡単に分解するものがある。この中でX線に対する分離速度や、色相の違った染料を2種以上混合し、プラスチックやゼラチンなどを染めると、X線に対する堅牢度が異なり、弱いものから色が消失し、やはりX線カラー写真が作れる。一般のフィルムと異なり、色素で染められているので、粒状がほとんどないので、解像性がよいが感度が低い。しかし、光では分解し難い染料なので、白灯の下で取り扱える。アニリンブルーとデメチルイエローとの混合によるものが最もよく使用されていて、結果も良好である。このほかに紫外線にも感ずるが、バラローザニリンニトリルもよく使われる。

3. 赤外線カラー写真³⁾

このフィルムのシステムとしては、Kodak Ektachrome Infrared Aero Film Type 8443 が代表的なものである。元来はイーストマンコダック社において、軍用として開発されたものである。

一般のカラーフィルムは、人間の眼で見たように、色を正しく再現することを目的としている。したがって、その感色域はほぼ、人間の眼のそれと合致するように作られている。

しかるに、このカラーフィルムは、正確な色再現というよりは、種々の物質の特性の差を強調するように作られたものである。特に人間の不可視光である赤外線に感ずるようにしたのが、このフィルムの特徴である。分光感度を図3に示す。また、このフィルムはラッテン No. 12 フィルターを併用するものであり、このために 520 nm 以下は吸収されるので、実用の際は異なってくる。この結果を図4に示す。

一般のカラーフィルムの層構成は、メーカーにより若干異なっているが、大略的には、支持体の上にハレーション防止層、赤感層、緑感層、青光吸収用の黄色フィル

図3 Kodak Ektachrome Infrared Aero Film Type 8443 の分光感度

図4 図3の8443フィルムにラッテン No. 12 フィルターを併用した場合の分光感度

図5 Kodak Ektachrome Infrared Aero Film Type 8443 の構成

表1 Kodak Ektachrome Infrared Aero Film Type 8443 の各層の膜厚

層	膜厚
保護層	2.5 μ
赤感層	4.0 μ
緑感層	6.5 μ
赤感層	4.5 μ
ハレーション防止層	4.9 μ

(生フィルム)

ター層、青感層および保護層よりなっている。たとえば、図1は、もっとも一般的のもので、反転カラーフィルムのものである。

図5は、Kodak Ektachrome Infrared Aero Film Type 8443 の構成図である。

このフィルムは赤外感色層があるので、感色性が異なっているが、その発色層構成順序も異なっている。すなわち、図5がその層構成と色像の順序である。膜厚は表1のようになっている。

このカラーフィルムの感度は、赤外光を測定しながら計算できる露光計がないので、正確には示せないが、屋外晴天の日中にはだいたい ASA 200 である。コダックの航空写真用の露光計算表によると、黄色のラッテン No. 12 フィルターを併用して露光指数は 10 となっている。

前述のように、人間の目には、紫から赤に至る 380 nm ないし 780 nm の波長の色が見える。そして一般のカラーフィルムも青感性、緑感性、赤感性の3層の乳剤で作られ、ほぼこの波長域の色を再現するが、赤外カラーフィルムは緑感性、赤感性、赤外感性の3種の乳剤で作られている。したがって、青にはまったく感じない。もちろん AgX 乳剤なので青にも感光するが、これは撮影の際に黄色フィルターをかけるので 480 nm 以下の固有光感度部では光には感光しなくなっている。すなわち、緑、赤、赤外に感ずる層からなっている。

このフィルムの感色性と発色の色との組合わせを変更するとまた効果が変わる。たとえば、赤外層はシアン発色とし、緑感層、赤感層をそれぞれ黄、マゼンタとした場合と、緑感層と赤感層の色像を逆のマゼンタ、黄にすると次のようになる。これにより人工の緑は緑に、天然

被写体	方式	減量される色素	再現色
若葉	A方式	$-1/2 M$	$-C \rightarrow$ 橙
	B方式	$-1/2 Y$	$-C \rightarrow$ 赤紫
プラスチック、赤	A方式	$-M$	$-C \rightarrow$ 黄
	B方式	$-Y$	$-C \rightarrow M$
染料、黒	A方式		$-C \rightarrow$ 赤
	B方式		$-C \rightarrow$ 赤
ペイント、緑	A方式	$-Y$	$\rightarrow$ 青
	B方式	$-M$	$\rightarrow$ 緑
青	A方式	$-Y$ $-1/2 M$	$\rightarrow$ 青
	B方式	$-M$ $-1/2 Y$	$\rightarrow$ 青緑
黄	A方式		$\rightarrow$ 白
	B方式		$\rightarrow$ 白
橙	A方式	$-1/2 Y$ $-M$	$-C \rightarrow$ 淡黄
	B方式	$-1/2 M$ $-Y$	$-C \rightarrow$ 淡M

図 6 方式の差異による再現色の変化

の緑は赤にすることもできる。図 6 はこれの説明である。

第 1 段は波長と色、第 2 段は視覚と波長である。赤外層をシアンに、緑感層を黄、赤感層をマゼンタにした A

方式と、緑感層はマゼンタ、赤感層を黄にした B 方式とを比較する。いくつかの被写体について、反射している光により大まかに減少させられる色素を考えると、一番右の色に再現させる。この表の Y, M, C は、それぞれ黄、マゼンタ、シアンの略号とする。

このようなフィルムは、元来は赤外を反射しない人工の緑と、赤外を反射する天然の緑（つまり葉緑素による緑）とを区別するために、軍事上の迷彩発見用フィルムとして有用なものであった。しかし、森林で发育のよい樹木や若芽は、よく赤外光を反射するために、このようなフィルムで撮影すると、森林の发育状態がよくわかる。

また、木の種類により赤外の反射の程度が違うので、樹相の判定にも便利である。

その他、水分の多少によっても赤外線量が変化するので、土質の区別や河川の汚染度の判定などにも用いられる。さらに、これからは古美術の鑑定、顕微鏡写真などにも大いに利用されることと思う。

(昭和 41 年 11 月 12 日受付)

【参 考 文 献】

- 1) 笹尾、入江：カラー X 線テレビ、テレビ誌、8, 10 (1962) 2-10
- 2) 科学朝日、26, 6 (1966)
- 3) Tarkington: Photogrammetric Eng., 29, 1 (1963) 88-95

写真説明

風景

五月上旬に撮影したもので、手前のボートは合成樹脂製である。有機染料で赤く着色されているので赤光、赤外光はほとんど完全に反射する。赤外カラー写真では、緑感層にのみ発色して黄色になっている。また赤い鳥居も同様である。

森林は杉と雑木との混合であり、雑木は新芽を吹いているので、赤外反射率の高い葉緑素が多く、成長点が赤から桃色になっている。これにより木の種別、成長の良否がわかる。

遠景の山は、草原に小さい常緑樹が叢生しているが、印刷ではやや判明し難いかもしれない。雲の下に霞んだ遠い山も赤外カラー写真ではわかるが、普通のカラー写真では消えていて見えない。

つつじ

花が落ち、ほとんど芯と若葉のみになったつつじである。花の可視光域の反射色と赤外光とが混合して、花はいろいろな色に再現された。花の散ったものは、赤外線の反射率の差に応じて緑と違った再現となっている。

株により若干、赤外の反射率が異なるらしく、一般のカラーでは区別がつかないのがよくわかる。

静物

キセノンアークの下で撮影した。チューリップの葉とフィルムの箱とはいずれも緑色であるが、赤外カラー写真では赤と紫とになっている。りんごは陶製と本物とであるが、赤いものは、たいてい赤光と赤外光とを反射するので、はっきりとは区別できない。しかしメロンも陶製ではあるが、本物の場合には赤く写る。

一般の反転カラーフィルム

森林の生長点や落葉樹は赤外線反射が多いので赤外フィルムでは赤くなる。プラスチックのような合成品は赤外線をよく反射する。

赤外カラーフィルム

一般の反転カラーフィルム

バックの青布は人工染料で赤くなる。フィルムの緑は顔料なので赤外線を反射しない。

赤外カラーフィルム

一般の反転カラーフィルム

赤外カラーフィルム

ほとんど散ったつつじの花も万開のようになる。