一般論文

ナイロン繊維にグラフト重合した ポリグリシジルメタクリレートへの N-メチルグルカミン固定反応に適する溶媒の選択

池田 浩輔¹⁾, 梅野 太輔¹⁾, 斎藤 恭一¹⁾,
菊池 隆²⁾, 安藤 清人²⁾, 須郷 高信³⁾

¹⁾千葉大学大学院工学研究科共生応用化学専攻 〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33

²⁾日本錬水株式会社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-43-11

³⁾株式会社環境浄化研究所 〒370-0833 群馬県高崎市新田町 5-2

(受付日: 2010 年 12 月 13 日; 受理日: 2011 年 5 月 18 日)

要 旨

水溶液中のホウ素を除去するために、N-メチルグルカミン (NMG) を直径 25 μm のナイロン繊維にグラフト重合したポリグリシジルメタクリレート (ポリ GMA) 鎖に固定した。1,4-ジオキサン, イソプロパノール, N,N-ジメチルアセトアミド, テトラヒドロフラン, およびジメチルスルホキシドの 5 種類の溶媒と水との混合溶媒を, NMG の固定のための反応溶媒として使用した。ジオキサンおよびイソプロパノールと水との体積分率を 8:2 とした混合溶媒を使って調製した 0.2 M NMG 溶液を使用したとき, ポリ GMA 鎖中のエポキシ基からキレート形成基へのモル固定化率はそれぞれ 74 および 68% となった。NMG 基密度 1.9 mmol/g のナイロン基材キレート繊維のホウ素溶液初期濃度 150 mg-B/L に対する平衡吸着容量は 12 mg-B/g となり, これはホウ素と固定化 NMG との結合モル比 0.66 に相当した。

キーワード: N-メチルグルカミン, ポリグリシジルメタクリレート, ナイロン繊維, 電子線グラフト重合, 反応溶媒, ホウ素除去

1. 緒言

電子線グラフト重合法を適用して, これまでにさまざまなキレート形成基を有する高分子材料 (以後, キレート系吸着材と呼ぶ) が開発されてきた¹⁾。出発材料の形状を問わないという電子線グラフト重合法の利点を生かして, 繊維²⁾, フィルム³⁾, 不織布⁴⁾, 中空糸膜⁵⁾, およびシート⁶⁾の形をしたキレート系吸着材が報告されている。キレート形成基として, アミドキシム基, イミノ二酢酸基, および核酸塩基がグラフト鎖に導入され, それぞれ海水ウランの採取⁷⁾, 重金属イオンの除去⁸⁾, および貴金属イオンの回収⁹⁾に適用されてきた。

電子線前照射グラフト重合法によるキレート系吸着材の作製経路の例を Fig. 1 に示す。まず, 電子線を基材に照射し, つぎに, 照射基材に反応性モノマー (Fig. 1 では, エポキシ基をもつモノマーであるグリシジルメタクリレー

ト) を重合する。さらに, グラフト鎖中のエポキシ基を適当な試薬 (Fig. 1 では, ポリオール基をもつ試薬 N-メチルグルカミン) と反応させてキレート形成基を導入する。

キレート形成基導入反応に用いる溶媒は, 反応速度や最終反応率を支配する。したがって, キレート樹脂の対象イオンに対する吸着性能を向上させるために, キレート形成基導入反応に適する溶媒の選択がなされるべきである。しかしながら, 溶媒の種類や組成を系統的に変えて, 電子線グラフト重合法によって作製されるキレート系吸着材の吸着性能を調べた研究例は少ない^{10,11)}。

われわれは, 既報¹²⁾で, 水溶液からホウ素を除去するために, ナイロン繊維を基材にして, Fig. 1 の作製経路に従い, N-メチルグルカミン型キレート繊維を作製し, そのホウ素の吸着および溶出性能を調べた。このとき, N-メチルグルカミン固定反応での溶媒は水と 1,4-ジオキサ

* Corresponding author

E-mail: marukyo@faculty.chiba-u.jp

Fig. 1 Scheme for immobilization of *N*-methylglucamine to epoxy groups in poly(glycidyl methacrylate) chains grafted onto 6-nylon.

ンとの混合溶媒であった。このキレート繊維を実用化するためには吸着容量や作製コストの点からキレート形成基導入反応に用いる溶媒を詳細に検討する必要がある。

本研究の目的は、ナイロン繊維にグリシジルメタクリレートグラフト重合後に、水と有機溶媒の2成分混合溶媒を反応溶媒に用いて *N*-メチルグルカミン基を導入して、キレート繊維を作製し、ホウ素に対する高い吸着容量を与える溶媒の種類と組成を明らかにすることである。有機溶媒として後に述べる5種類を使用した。

2. 実験

2.1 基材と試薬

基材として、直径 $25\ \mu\text{m}$ の6-ナイロン製繊維（東レ製）を用いた。グリシジルメタクリレート（GMA, $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_2\text{CHOCH}_2$ ）はナカライテスク㈱から購入し、そのまま使用した。*N*-メチルグルカミン（NMG, $\text{CH}_3\text{NHCH}_2(\text{CHOH})_4\text{CH}_2\text{OH}$ ）は東京化成工業㈱から購入し、そのまま使用した。ナカライテスク㈱から購入したホウ酸をリン酸緩衝液（ $0.2\ \text{M}\ \text{Na}_2\text{HPO}_4\text{--NaH}_2\text{PO}_4$, pH 7.0）に溶かして $150\ \text{mg-B/L}$ のホウ素溶液を調製した。

2.2 ナイロン繊維へのNMGの固定

NMG基を固定したナイロン繊維の作製経路を Fig. 1 に示す。作製は3つの工程からなる。まず、基材であるナイロン製繊維（以後、Nylon fiber と略記）に線量 $200\ \text{kGy}$ の電子線を照射し、ラジカルを作った。つぎに、そのNylon fiber を $10\ (\text{v/v})\%$ GMA/メタノール溶液に 40°C で所定時間、浸した。グラフト重合に伴う重量増加率をグラフト率として次式によって定義した。

$$\text{グラフト率, dg} [\%] = 100(W_1 - W_0)/W_0 \quad (1)$$

ここで、 W_0 および W_1 は、それぞれ Nylon fiber およびグラフト重合後の繊維の重量 [g] である。グラフト重合によって得られた繊維を GMA(dg) fiber と呼ぶ。ここで、dg はグラフト率を表す。本研究では dg を $24\text{--}200\%$ の範囲とした。

さらに、GMA(dg) fiber のポリ GMA 鎖中のエポキシ基に NMG 基を付加するため、水と有機溶媒の混合溶媒を用いて調製した $0.2\ \text{M}$ NMG 溶液に 80°C で GMA(dg) fiber を浸漬した。ここで、混合液中での有機溶媒の体積

分率を式(2)によって定義した。

$$\text{有機溶媒の体積分率} [-] = V_{\text{org}}/(V_{\text{aq}} + V_{\text{org}}) \quad (2)$$

ここで、 V_{aq} および V_{org} は、それぞれ水および有機溶媒の体積である。なお、有機溶媒として、*N,N*-dimethylacetamide (DMA), dimethyl sulfoxide (DMSO), 1,4-dioxane (DOX), isopropanol (IPA), および tetrahydrofuran (THF) の5種類を使用した。

エポキシ基への NMG のモル固定化率および NMG 基密度を、それぞれ式(3)および(4)から算出した。

$$\text{エポキシ基への NMG のモル固定化率} [\%] = 100[(W_2 - W_1)/195]/[(W_1 - W_0)/142] \quad (3)$$

$$\text{NMG 基密度 } y [\text{mmol/g}] = 1000[(W_2 - W_1)/195]/W_2 \quad (4)$$

ここで、 W_2 は NMG 基導入後の繊維の重量 [g] である。195 および 142 は、それぞれ NMG および GMA の分子量である。得られた繊維を NMG(dg, sol/vf, y) fiber と呼ぶ。ここで、sol, vf, および y は、それぞれ有機溶媒の種類、有機溶媒の体積分率、および NMG 基密度を表す。

2.3 繊維断面のNMG基分布の観察

dg を 24 から 200% の範囲で変えてモル固定化率を 75% にそろえた NMG (24 , DOX/ 0.8 , 0.87), NMG (100 , DOX/ 0.8 , 1.7), および NMG (200 , DOX/ 0.8 , 2.1) fibers の繊維断面の NMG 基分布を、電子線マイクロアナライザ (EPMA) を用いて観察した。ホウ素の代わりに、NMG 基と錯体を形成する酸化ゲルマニウム (GeO_2) を選択して、平衡まで吸着させ、その繊維断面のゲルマニウム分布を調べた¹³⁾。

2.4 ホウ素の吸着および溶出

NMG (dg, sol/vf, y) fiber を、内径 $5.5\ \text{mm}$ のカラムに高さが $12\text{--}13\ \text{mm}$ になるように充填した。その充填カラムに、ホウ素溶液を空間速度（＝（ホウ素溶液の流量）/（繊維が充填された部分のカラムの体積）） $20\ \text{h}^{-1}$ で上向きに流した。カラムから流出した液をフラクションビンを使って連続的に採取した。各フラクションのホウ素を、アゾメチン H で発色させた後、波長 $415\ \text{nm}$ での吸光度を測定

することによって定量した¹⁴⁾。

得られた破過曲線から、供給液のハウ素濃度に対する平衡吸着容量を式(5)から算出した。

$$\text{平衡吸着容量 [mg-B/g]} = \int_0^{V_e} (C_0 - C) dV / W_2 \quad (5)$$

ここで、 C_0 および C は、それぞれ供給液および流出液のハウ素濃度 [mg-B/L] である。 V および V_e は、それぞれ流出液量および $C=C_0$ となる流出液量 [mL] である。また、結合モル比を式(6)から算出した。

$$\text{結合モル比 [-]} = (\text{平衡吸着容量}) / (\text{NMG 基密度}) \quad (6)$$

平衡に達した後、0.5 M H_2SO_4 を流し、ハウ素を溶出させた。このとき、溶出率を式(7)から算出した。

$$\begin{aligned} \text{溶出率 [\%]} = \\ 100(\text{ハウ素の溶出量}) / (\text{ハウ素の吸着量}) \quad (7) \end{aligned}$$

NMG (120, DOX/0.6, 1.6) fiber のハウ素に対する平衡吸着容量を測定したのち、0.5 M H_2SO_4 を使ってハウ素を溶出させた。その後、同 fiber を 0.5 M H_2SO_4 に 9, 22, および 32 日間浸漬し、それぞれの浸漬日数でのハウ素に対する平衡吸着容量を測定した。また、Nylon fiber についても同様の条件で浸漬し、浸漬日数に対する重量変化を調べた。

3. 結果と考察

3.1 有機溶媒の種類および体積分率と最終モル固定化率との関係

水と5種類の有機溶媒との混合溶媒を用いて GMA (140) fiber に NMG 基を導入したときのモル固定化率の経時変化を Fig. 2 に示す。反応温度の低い THF を除いて、すべて5時間以内に最終モル固定化率に達した。有機溶媒の種類を変えて得られた最終モル固定化率および

NMG 基密度を Table 1 に示す。最終モル固定化率は高い順から DOX (74%), IPA (68%), DMA (63%), THF (62%), DMSO (47%) となった。以下の実験では、最終モル固定化率の高い2種類の有機溶媒、DOX および IPA について評価した。

DOX および IPA について、水との混合溶媒中での有機溶媒の体積分率を変化させたときの GMA (150) fiber に対するモル固定化率の経時変化を Fig. 3 に示す。どちらの溶媒についても、有機溶媒の体積分率が高くなるにつれてモル固定化率が高くなった。有機溶媒 (DOX および IPA) の体積分率と最終モル固定化率との関係を Fig. 4 に示す。どちらの溶媒についても、有機溶媒の体積分率が大きくなるにつれて最終モル固定化率が直線的に上昇し、直線はほぼ重なった。

Fig. 2 Time courses of molar yields of NMG immobilization onto poly(glycidyl methacrylate) chains during functionalization reactions using various binary mixed solvents.

Table 1 Final molar yields of NMG immobilization and density of NMG

solvent	boiling point [°C]	organic solvent volume fraction [-]	reaction temperature [°C]	final molar immobilization yield [%]	density of NMG immobilized [mmol/g]
1,4-dioxane (DOX)	101	0.8	80	74	1.9
isopropanol (IPA)	82	0.8	60	68	1.8
<i>N,N</i> -dimethylacetamide (DMA)	165	0.8	80	63	1.7
dimethyl sulfoxide (DMSO)	189	0.8	80	47	1.4
tetrahydrofuran (THF)	66	0.7	40	62	1.7

Fig. 3 Molar yields of NMG immobilization onto poly(glycidyl methacrylate) chains during functionalization reaction as functions of volume fraction of 1,4-dioxane (DOX) or isopropanol (IPA) and reaction time.

Fig. 4 Final molar yields of NMG immobilization onto poly(glycidyl methacrylate) chains during functionalization reactions as functions of volume fraction of 1,4-dioxane (DOX) or isopropanol (IPA).

3.2 dg と繊維断面の NMG 基分布との関係

酸化ゲルマニウムを平衡まで吸着させた、dg の異なる NMG(dg, sol/vf, y) fiber 断面のゲルマニウム、すなわち、NMG 基の EPMA による線および面分析結果を Fig. 5 に示す。NMG(24, DOX/0.8, 0.87) fiber は、繊維断面の周縁に NMG 基が分布していた。一方、NMG(100, DOX/0.8, 1.7), (200, DOX/0.8, 2.1) fibers と dg が高くなるにつれて、芯部まで NMG 基が分布した。これによって、dg が高くなるにつれてより繊維内部までグラフト鎖が形成され、引き続きそこへ NMG 基が導入されることがわかった。

3.3 キレート繊維のホウ素に対する吸着および溶出性能

NMG (135, IPA/0.8, 1.8) および (135, DOX/0.8, 1.9)

Table 2 Comparison of two NMG fibers prepared using water/IPA or water/DOX mixed solvent in the functionalization reaction

	NMG (135, IPA/0.8, 1.8) fiber	NMG (135, DOX/0.8, 1.9) fiber
Density of NMG immobilized [mmol/g]	1.8	1.9
Equilibrium binding capacity [mg-B/g]	12	12
Molar binding ratio of boron to NMG moiety [-]	0.66	0.66

fibers のホウ素吸着性能を比較して Table 2 に示す。NMG 基導入反応に用いた溶媒の種類にかかわらず、結合モル比は同一 (0.66) であった。

これらのキレート繊維に吸着したホウ素を 0.5 M H_2SO_4 を使って溶出させたとき、溶出率は 100% であった。一方、基材のナイロンは溶出液である 0.5 M H_2SO_4 によって加水分解される可能性がある。NMG (120, DOX/0.6, 1.6) fiber を、0.5 M H_2SO_4 に所定日数、浸漬したときのホウ素に対する平衡吸着容量の変化を Fig. 6 に示す。32 日間浸漬後のホウ素に対する平衡吸着容量は、浸漬前のそれ (10 mg-B/g) と変わらなかった。また、Nylon fiber について同様の条件で 32 日間浸漬しても重量変化はなかった。以上より、ナイロン繊維にグラフト重合し、そこへ NMG 基を導入して作製したキレート繊維に耐酸性があることが示された。

4. 結論

ナイロン製繊維を基材として、電子線グラフト重合法に

Fig. 5 Cross-sectional distribution of germanium adsorbed by NMG fibers derived from GMA-grafted 6-nylon fibers with three different dg values. The molar immobilization yield of each NMG fiber was fixed at 75%.

Fig. 6 Equilibrium binding capacity of the NMG fiber for boron as a function of immersion period in 0.5 M H_2SO_4 .

よってグリシジルメタクリレート (GMA) をグラフト重合した後、水と有機溶媒の2成分混合溶媒を反応溶媒に用いて *N*-メチルグルカミン基を導入した。得られたキレート繊維をカラムに充填し、ホウ素溶液および H_2SO_4 を流通させて、それぞれホウ素の吸着および溶出をおこない、次の結論を得た。

- (1) グリシジルメタクリレートグラフト重合したナイロン繊維に、水と5種類の有機溶媒との混合溶液を溶媒に用いて *N*-メチルグルカミン (NMG) 基を導入した。1,4-ジオキサンおよびイソプロパノールを有機溶媒として用いたときに得られた繊維は、高いモル固定化率を示した。
- (2) グラフト率が高くなるにつれて、NMG 基は繊維断面の芯部まで導入された。

- (3) NMG 基導入に使用した有機溶媒の種類 (DOX および IPA) にかかわらず、結合モル比は同一であった。また、溶出率は100%となった。ナイロン繊維を基材にして作製されたキレート繊維は耐酸性をもつことがわかった。

References

- 1) 斎藤恭一, 須郷高信, グラフト重合のおいしいレシピ, 丸善 (2008).
- 2) H. Omichi, A. Katakai, T. Sugo and J. Okamoto, *Sep. Sci. Technol.*, **20**, 163-178 (1985).
- 3) K. Saito, S. Yamada, S. Furusaki, T. Sugo and J. Okamoto, *J. Membr. Sci.*, **4**, 307-315 (1987).
- 4) N. Seko, A. Katakai, S. Hasegawa, M. Tamada, N. Kasai, H. Takeda, T. Sugo and K. Saito, *Nuclear Technol.*, **144**, 274-278 (2003).
- 5) K. Saito, K. Uezu, T. Hori, S. Furusaki, T. Sugo and J. Okamoto, *AIChE J.*, **34**, 411-416 (1988).
- 6) K. Yamashiro, K. Miyoshi, R. Ishihara, D. Umeno, K. Saito, T. Sugo, S. Yamada, H. Fukunaga and M. Nagai, *J. Chromatogr. A*, **1176**, 37-42 (2007).
- 7) T. Takeda, K. Saito, K. Uezu, S. Furusaki, T. Sugo and J. Okamoto, *Ind. Eng. Chem. Res.*, **30**, 185-190 (1991).
- 8) S. Konishi, K. Saito, S. Furusaki and T. Sugo, *Ind. Eng. Chem. Res.*, **31**, 2722-2727 (1992).
- 9) T. Yoshikawa, D. Umeno, K. Saito and T. Sugo, *J. Membr. Sci.*, **307**, 82-87 (2008).
- 10) A. Jyo, S. Aoki, M. Uchimura, K. Yamabe and T. Sugo, *Anal. Sci.*, **17**, i1211-1214 (2001).
- 11) H. Hoshina, N. Seko, Y. Ueki and M. Tamada, *J. Ion Exchange*, **18**, 236-239 (2007).
- 12) K. Ikeda, D. Umeno, K. Saito, F. Koide, E. Miyata and T. Sugo, *Ind. Eng. Chem. Res.*, **50**, 5727-5732 (2011).
- 13) I. Ozawa, K. Saito, K. Sugita, K. Sato, M. Akiba and T. Sugo, *J. Chromatogr. A*, **888**, 43-49 (2000).
- 14) T. Ozawa, *Bunseki Kagaku*, **35**, 709-712 (1986).

Article

Selection of solvents suitable for immobilization of *N*-methylglucamine on poly(glycidyl methacrylate) grafted onto nylon fiber

Kohsuke IKEDA¹⁾, Daisuke UMENO¹⁾, Kyoichi SAITO¹⁾,
Takashi KIKUCHI²⁾, Kiyoto ANDO²⁾ and Takanobu SUGO³⁾

¹⁾Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263-8522, Japan

²⁾Nippon Rensui Co., 3-43-11 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005, Japan

³⁾Environment Purification Research Institute Co., 5-2 Shinden-machi, Takasaki, Gunma 370-0833, Japan

(Manuscript submitted, December 13, 2010; accepted, May 18, 2011)

Abstract

For the removal of boron from aqueous solutions, *N*-methylglucamine (NMG) was immobilized onto the poly(glycidyl methacrylate) chains grafted onto a trunk nylon fiber with a diameter 25 μm . A binary mixture of water/organic solvent was used as solvent for the NMG immobilization to epoxy groups in the grafted poly(glycidyl methacrylate) chains. Organic solvents used were 1,4-dioxane, isopropanol, *N,N*-dimethylacetamide, tetrahydrofuran, and dimethyl sulfoxide. Among tested organic solvents, 1,4-dioxane and isopropanol gave the NMG immobilization yields higher than the other three solvents did, when the volume fraction of each organic solution was 0.8 except for tetrahydrofuran (0.7) at the NMG concentration of 0.2 M. The 0.2 M NMG solutions prepared by water/1,4-dioxane and water/isopropanol binary mixed solvents mentioned above gave molar NMG immobilization yields of 74 and 68% at reaction temperature of 80 and 60°C, respectively. One of nylon-based chelating fibers containing 1.9 mmol of NMG/g exhibited the equilibrium binding capacity of 12 mg-B/g corresponding to the molar boron to NMG binding ratio of 0.66.

Keywords: *N*-methylglucamine, poly-glycidyl methacrylate, nylon fibers, electron-beam-induced graft polymerization, reaction solvent, boron removal