講座

無機イオン交換体 [11]

無機イオン交換体の合成と取扱い

アパタイト

— 構造, 組織, 合成 —

門間 英毅

工学院大学工学部応用化学科

〒192 東京都八王子市中野町 2665

(1993年12月9日受理)

1 はじめに

水酸アパタイト (HAp, 化学量論組成: $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) が“格子イオン—イオン交換体¹⁾”として注目されている。アパタイトにはノンストイキオメトリーと呼ばれるCa欠損性があり, Ca/Pモル比で普通は1.50~1.67範囲の組成変動をしめす。この“組成柔軟性”によって脊椎動物の骨中の生物HApは体液無機イオンのホメオスタシス (恒常性) の一旦を担っている。HApのイオン交換性は放射能核種の $^{90}\text{Sr}^{2+}$ やイタイイタイ病における Cd^{2+} の骨中への蓄積, 虫歯予防における $\text{OH}^- \rightarrow \text{F}^-$ 置換処理など生化学的な面で重要であるとともに, 最近, 排水中の有用または有害金属イオンの捕捉能, 生体有機イオンの吸着能といった材料機能の応用面からも関心が高い。たとえば, HAp格子イオンであるCaと種々の金属イオンとのイオン交換性^{1)~4)}, HAp表面のCaと PO_4^{3-} 基と Na^+ , Ca^{2+} , SO_4^{2-} および有機 PO_4^{3-} とのイオン交換性⁵⁾, HAp表面の PO_4^{3-} 基と有機 COO^- 基とのイオン交換性⁶⁾, などの研究がみられる。HF, HClおよび CO_2 雰囲気下でのHApの高温加熱下における $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH}, \text{F})_2 + \text{H}_2\text{O} \uparrow$, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH}, \text{Cl})_2 + \text{H}_2\text{O} \uparrow$ および $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH}, \square, \text{CO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} \uparrow$ の (各) 固溶アパタイト

の生成も陰イオン交換反応とみることができる。

本稿では, このようなHApのイオン交換特性の理解や性能向上を図る上で基本となる結晶構造, 組成, イオン置換体および合成法について紹介する。

2 結晶構造

図1にアパタイトの結晶構造をしめす。結晶学的には一種類の PO_4 サイトとOHサイト, IとIIの二種類のCaサイトがある。OHおよび Ca_I はC軸方向に走るチャンネルに沿って鎖状に並んでいる。OHチャンネルに走るイオン交換反応の例として

Fig. 1 Crystal structure of apatite ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{X}_2$).

OH→OD置換 (110℃, D₂O中)⁷⁾, Cl→OH置換 (塩素アパタイト-水蒸気 (1000℃))⁸⁾ がよく知られている。反応は拡散律速であり, 拡散の難易はCa欠損や微量成分によって生じるOHチャンネルの歪に関係していると考えられる。

3 組成

HApには

化学量論組成: $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$

Ca欠損組成: $\text{Ca}_{10-x}(\text{HPO}_4)_x(\text{PO}_4)_{6-x}$

$(\text{OH})_{2-x} \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $0 < x \leq 1$

生物HAp組成: CO_3^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , ケエン酸イオンなど微量成分を含むCa欠損HApのようなものがある。Ca欠損組成式としていろいろと提案されているが, 上式が広く使用されている。Ca欠損性の指標にはCa/Pモル比 ($\text{Ca}/\text{P} < 1.67$) が使われる。生物HApは歯骨の60-98重量%を占め, 種々の微量成分を含むCa欠損HApである。Ca欠損性は, 各成分の定量分析をすれば正確であるが, 次項に述べる加熱分解反応を考慮

して作製した図2の検量線を用いて加熱重量減少およびX線回折 (XRD) によって概略の値を知ることができる。

4 同定

アパタイトであるかどうかは一般にはXRDでおこなう。Ca欠損の有無は赤外吸収 (IR), 熱重量測定 (TG) および加熱生成物のXRDとIRによってみるのが簡便である。

XRDパターンは図3のようにHApの結晶性によって変化する。合成温度が比較的高い場合は, 各回折線は良く分離して固定は容易である。合成温度が低くなるとともに特徴線である30~35°の各ピークがブロードになって重なってくる。26°ピークは比較的シャープなまま観測される。低結晶性の場合には, HAp類似物質であるオクタカルシウムホスフェート ($\text{Ca}_8\text{H}_2(\text{PO}_4)_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 以下, OCP) と間違いやすいので, OCPの特徴線である4.7°ピークの有無を調べる。結晶性は炭酸イオン

Fig. 2 Relationships among Ca/P ratio, H₂O content and thermal decomposition degree of HAp ($\text{Ca}/\text{P} < 1.67$) → HAp ($\text{Ca}/\text{P} = 1.67$) + $\text{Ca}_8(\text{PO}_4)_6(\text{TCP})$.

--▲-- : Relationship between Ca/P ratio and H₂O content of 100℃-dried HAp.

—●— : Relationship between Ca/P ratio and XRD relative intensity (Ir) of HAp and TCP in 1000℃-heated HAp ($\text{Ir} = \text{Ir}_{\text{TCP}} / [\text{Ir}_{\text{HAP}} + \text{Ir}_{\text{TCP}}]$).

Fig. 3 XRD patterns of well crystalline HAp, low crystalline HAp, CO₃-containing HAp, and OCP from top to bottom (2θ: Using CuK α)

Fig. 4 IR spectra of stoichiometric HAp, Ca-deficient HAp, CO₃-containing HAp, and OCP from top to bottom.

の含有によっても低下するが、XRDでは炭酸イオン含有の有無は判定できない。

IR スペクトルは図4のように普通は 400～4000cm⁻¹ 範囲を測定する。化学量論 HAp には PO₄ による 1100～1000 (ν₃), 960 (ν₁), 600 (ν₄), 570 (ν₄) および 470cm⁻¹ (ν₂), OH による 3570 (伸縮振動) と 630cm⁻¹ (束縛回転), の各吸収が明瞭である。Ca 欠損 HAp では, OH による吸収は少し弱くなり, 吸着水による 3600～3000 と 1600cm⁻¹, HPO₄ による 870cm⁻¹ が, 炭酸含有 HAp では CO₃ による 870 と 1550～1400cm⁻¹ の両方に吸収がある。OCP では 910 と 870cm⁻¹ のダブルット吸収が特徴である。

TG 曲線は図5のようになり, 各温度での加熱生成物は

Fig. 5 TG curves of stoichiometric HAp (—), Ca-deficient HAp (---), CO₃-containing HAp (- · -), and OCP (····), Heating rate: 10°C/min, in quiescent air.

となる（化学量論関係の係数は省略）。したがって、TG 曲線あるいは加熱生成物を見ることによって Ca 欠損 HAp であるかどうかを知ることができる。

5 イオン置換体

アパタイト構造を有する多種多様の組成に関して結晶化学的関心から数多くの研究がなされてきた。図6はアパタイト構造をとれる各種イオン置換体の生成領域をフッ素アパタイトに関して表示したものである⁹⁾。F と OH とのイオン半径は近い

Fig. 6 The structure field of fluorapatite ($\text{M}_{10}(\text{Z}\text{O}_4)_6\text{F}_2$).

ので、HAp に関しても似たようなものとなるであろう。ただし、いったん合成した HAp とのイオン交換反応でこのような各種イオン置換体が生成するかどうかは不明である。この範囲外のイオンサイズであっても後述するようにイオン交換反応で部分固溶したイオン置換体が生成する。

HAp の Ca サイトには I と II があり（示性式： $[\text{Ca}_\text{I}]_4 [\text{Ca}_\text{II}]_6 (\text{PO}_4)_6 (\text{OH})_2$ ），置換イオン (M) は

$$\text{Ca}_\text{I} + \text{M}_\text{II} \rightleftharpoons \text{Ca}_\text{II} + \text{M}_\text{I}$$
$$K = [\text{Ca}_\text{II}] [\text{M}_\text{I}] / [\text{Ca}_\text{I}] [\text{M}_\text{II}]$$

の平衡関係で分配される。K は分配係数である。M は、 $K > 1$ ではサイト I に、 $K = 1$ では at random に、 $K < 1$ ではサイト II に、それぞれ優先分布する。構造的にはサイト II よりも C 軸方向のチャンネルに沿って Ca だけが並んでいるサイト I の方が置換され易いとの予想もされるが、実験的には表1にしめすように（参考に電気陰性度と K 測定データのない置換イオンも併記した） Ca^{2+} より小さいイオンはサイト I に、大きなイオンはサイト II に、それぞれ分布する傾向にある^{10), 11)}。これはサイト I のスペースよりサイト II のほうがいくぶん広いことに対応している。電気陰性度との関連ははっきりしない。サイト II 優先の Pb^{2+} は共沈—焼成法による合成物での結果であるが、イオン交換法ではとくに優先分布は認められていない⁹⁾。

イオン交換体としての除去率は
 $\text{Pb}^{2+} > \text{Cd}^{2+} > \text{Cu}^{2+} > \text{Mn}^{2+}, \text{Co}^{2+}$
 $\text{Cd}^{2+}, \text{Z}^{2+} > \text{Ni}^{2+} > \text{Ba}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$

Table 1 Cation distribution in the Ca_I and Ca_II sites of apatite^{10) - 12)}

Substituted cations	Al^{3+}	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Cd^{2+}	Ca^{2+}	Sr^{2+}	Bi^{3+}	Pb^{2+}	Ba^{2+}
Ionic radius (Å)	0.51	0.65	0.80	0.97	0.99	1.16	1.17	1.20	1.35
Electronegativity	1.5	1.2	1.5	1.7	1.0	1.0	0.9	1.8	0.9
Distribution coefficient (K)	$\gg 1$		$\gg 1$		—	~ 1	< 1	$\ll 1$	

である¹⁾⁻³⁾。Ca²⁺イオンにサイズに近い置換イオンほど除去されやすく、また電気陰性度は大きいほど除去されやすい³⁾。

6 合成—Ca欠損性にも注意して—

6.1 HAp粉末および単結晶の合成

化学量論組成の合成に向く固相反応と水熱反応、Ca欠損性の制御合成ができる加水分解と沈殿反応、を利用する種々の方法がある^{7), 12)}。Ca欠損になるとHApのイオン交換性は一般には向上する。

(1) 固相反応法：化学量論組成の高結晶性で比表面積の小さい(～2 m²/g)塊状粒子として得られる。

たとえば

の反応を1200℃付近で行わせる。固相反応であるが、反応は空気中程度の湿度でも2～3時間でほぼ完了する。一旦、乾燥雰囲気で1000℃、24時間加熱後、水蒸気雰囲気で1000～1100℃、24時間加熱する2段階プロセスもある。

(2) 転化反応法：塩素アパタイト粉末あるいは単結晶を出発物質にして

の反応を1000℃で180～450時間加熱する。アパタイト構造のC軸方向(OHチャンネル方向)に沿った拡散によるCl⁻→OH⁻置換反応であり、反応は遅い。

(3) 水熱反応法：化学量論HApのC軸伸長の柱状または針状の単結晶となる。

の反応を300℃(1250lb/in²)、10日間の条件で行い、0.3mm長の単結晶が生じる。反応系物質および水熱処理条件の工夫で8mm×0.5mm×0.5mmサイズも得られている。

(4) リフラックス法：CaHPO₄・2H₂Oを水中に分散させ、約1カ月沸騰加熱する。途中4～6回水を入れ換えて、酸性側へ移行したpHを中性に立て直す。acicular状の微粒子になる。

(5) 加水分解法：CaHPO₄・2H₂O、CaHPO₄、Ca₃(PO₄)₂のような難水溶性のリン酸カルシウムを100℃以下の水中でHApへ転化させる。pH制御および反応促進剤の添加を行うので、リフラックス法より短時間で合成できる。Ca欠損性の制御合成しやすい方法である。出発粒子の継承した米粒状、不定形あるいは六角柱状のHAp微結晶の凝集粒子となる。比表面積は10～60 m²/g程度になる。

(6) 沈殿反応法：Ca²⁺水溶液とPO₄³⁻水溶液との混合を塩基性条件で行う。もっとも広く採用されているが、出発物質の種類、混合手順、反応雰囲気、温度、pH、熟成、乾燥、粉碎など多くの条件によって生成するHApのCa/P比、含有H₂O量、不純物量、粒子形態などが敏感に変わり、合成には熟練を要する。1次粒子は0.5 μm以下の微細なものであるが、通常の乾燥処理では強固に固結した2次粒子になる。比表面積は大きいもので100 m²/gぐらいになる。

(7) マイクロ波照射法：マイクロ波(300MHz～300GHz、波長：1m～1mm)のエネルギーを利用する。CaCl₂水溶液と(NH₄)₂HPO₄水溶液との混合によって生成したHAp沈殿分散液あるいは濾過した湿潤ケーキに1.2kW、2.45GHzの照射を行う¹³⁾。4GHz以下ではHAp中の結合中による吸収が優先的になりHApの結晶化が促進される。

(8) 生物資源利用法：牛骨焼成、魚骨焼成、サンゴ(CaCO₃)のリン酸塩水溶液中での水熱処理、米ぬかフィチン利用などの方法がある。

6. 2 粒子形態の制御合成

Ca欠損性ととともに結晶粒子やその集合形態もHApのイオン交換特性に大きく影響する重要な因子である。最近、粒子形態の制御を意図した新しい調整方法が板谷¹⁴⁾、井奥ら¹⁵⁾によってレビューされている。

(1) 噴霧熱分解法：Ca塩水溶液と PO_4 塩水溶液とのCa/P = 1.67比まの混合液をノズルから電気炉の加熱部 (600℃) に噴霧して球状中空のHAp微結晶 (0.1 μm 以下) の凝集体 (～5 μm) を合成する。生物HAp組成に合わせた混合液を用いれば、混合比に対応した成分を含有するHAp粉体が得られる。

(2) 噴霧乾燥法：沈澱法による合成プロセスでの濾過・洗浄・乾燥・粉碎の操作を噴霧乾燥の一段階で行う。噴霧熱分解法と同様の球状集合体を得られる。

(3) 凍結乾燥法：沈澱合成したHApのゲル状ケーキを噴霧乾燥の代わりに真空凍結乾燥するものであり、通常の乾燥物よりも微細な乾燥粉末が調整できる。

(4) 均一沈澱法：Ca/P = 1.67の混合水溶液と尿素水溶液とを硝酸に溶かした混合水溶液を加温する。尿素的加水分解によって生成するアンモニアによりpHが徐々に上昇し、まずHAp沈澱生成の前駆体であるOCPが繊維状に析出する。これをさらに95℃で25時間加熱すると約150 μm 長の CO_2 含有HApが得られる。条件によってはCa/P < 1.67の組成になる。

(5) 水熱処理法：均一沈澱法で繊維状OCPが生成したところで、120℃で2時間の水熱処理を行う。200～300 μm 長さの CO_2 含有HAp (Ca/P < 1.56) が得られる。一旦、沈澱析出されたゲル状HApを水溶液中に分散させ、pH10に保ったまま100～200℃で10時間水熱処理すると、六角柱状の25nm × 90nmの形状のそろった微粒子粉末が、また、HAp沈澱スラリーの水熱処理条件によってアスペクト比 = 2～11の微細な針状HApが得

られる。アルコール共存下で50～200nmの板状も調整されている¹⁶⁾。

(6) 寒天ゲル法： Ca^{2+} を含浸させた寒天ゲルの上に PO_4^{3-} 水溶液を加えて静置すると、ゲル表面から PO_4^{3-} 水溶液に向かってCa/P = 1.3～1.4の繊維状HApが数cmから数十cmに成長する。繊維は中空の楕円体がジグザグに連結したものである。

(7) ゾルーゲル法：一般には、リン酸エステル系有機リン化合物と有機カルシウム塩を非水溶媒中で加水分解・重縮合反応させ、生成する粘稠液を基板上に塗布・焼成してHApを形成させる。たとえば、Caジエトキシド ($\text{Ca}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$) のエチレングリコール溶液と垂リン酸トリエチル ($\text{P}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$) のエタノール溶液の混合液を水と酢酸とエタノールとの混合液に滴下し、加水分解と重縮合を行い、熟成・蒸発乾固・900℃加熱によって0.1 μm の板状HApを得る。ジクロロフェニルホスフィン ($\text{C}_6\text{H}_5\text{PCl}_2$) と $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ とのアセトン溶液からのゾルーゲル前駆体を1100℃で加熱すると、一次粒子0.9 μm のHApの集合粒子が得られる¹⁷⁾。

(8) アルギン酸塩法：アルギン酸ナトリウム水溶液とピロリン酸ナトリウムとの混合水溶液を塩化カルシウムと酢酸カルシウムの混合溶液中に紡糸する。得られたゲル繊維を900℃で加熱し、副生したCaOを NH_4Cl 水溶液で除くと繊維状HApが得られる。条件を選ぶことでCa/P = 1.67のものも合成できる。

7 おわりに

以上、イオン交換体としての水酸アパタイトを扱う場合の基礎となる事柄についてできるだけ実際にであう場面も想定して述べた。アパタイト研究の参考にしてもらえれば幸いである。

文献

- 1) 妹尾学, 阿部光雄, 鈴木 喬, “イオン交換”, 講談社サイエンティフィク (1991)p.141-151.
- 2) T. Suzuki, T. Hatsushika, *J. Chem. Soc., Faraday Trans., I*, **77**, 1059 (1981).
- 3) T. Suzuki, T. Hatsushika, M. Miyake, *ibid.*, **78**, 3605 (1982).
- 4) *ibid.*, **80**, 3157 (1984).
- 5) 嶋林三郎, 石膏と石炭, No.243, 33 (1993).
- 6) 岡本 俊, 小林健司, 川村 高, 日化, No.10, 1687 (1989).
- 7) R. A. Young, D. W. Holcomb, *Calcif. Tissue Int.*, **34**, S17 (1982).
- 8) J. C. Elliott, R. A. Young, *Nature*, **214**, 904 (1967).
- 9) E. R. Kleidler, F. A. Hummel, *Amer. Mineral.*, **55**, 170 (1970).
- 10) 門間英毅, 触媒, **27**, 237 (1985).
- 11) I. Mayer, A. Semadja, *J. Solid State Chem.*, **46**, 363 (1983).
- 12) 門間英毅, “生体機能模倣インテリジェント材料の創製と利用に関する調査報告書”, 科学庁研究開発局 (1993) pp.149-155.
- 13) E. Lermer, S. Sarig, R. Azoury, *J. Mater. Sci.: Mater. Med.*, **2**, 138 (1991).
- 14) 板谷清司, *PHOSPHORUS LETTER*, No.12, 26 (1991).
- 15) 井奥洪二, 吉村昌弘, *ibid.*, No.15, 3 (1992).
- 16) 永田夫久江, 横川善之, 鳥山素弘ほか, 日化第66秋年会講演予稿集, 201 (1993).
- 17) T. Brendel, A. Engel, C. Russel, *J. Mater. Sci.: Mater. Med.*, **3**, 175 (1992).

Apatite

— structure, composition, preparation —

Hideki MONMA

Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kogakuin University

2665 Nakano-cho, Hachioji, Tokyo, 192

(Accepted December 9, 1993)

Summary

Fundamental data and knowledge in dealing hydroxyapatite (HAp) with an compositional variety called Ca-deficiency and for improvement of its capability as an inorganic cation exchanger are introduced. Described matters are crystal structure, chemical compositions, ion exchange behavior, ion substitutes, XRD patterns, IR spectra, TG curves and preparation methods for HAp with different Ca-deficiencies and powder properties.