マグネシア・クリンカーにおける酸化 鉄の鑛化作用について (その 2)

茂木 今朝吉・室谷 忠雄

(千葉大学工学部)

Mineralizing Action of Fe_2O_3 on the Magnesia Clinker, (II)

By Kesakichi MOTOKI and Tadao MUROTANI

The microstructure of the magnesia clinker, which was obtained from the light burn-magnesia or chemical pure magnesia mixed with 0~10% Fe_2O_3 as mineralizer and fired 1300~1600°C in 3 hours, was studied.

Fe_2O_3 is as well effective to sintering of magnesia clinker as to development of periclase crystal, and it is found that Fe_2O_3 is uniformly distributed within the periclase grain.

The periclase crystal is effectively developed when CaO , Fe_2O_3 content, firing temperature, firing time are increased and ignition loss of a raw magnesia is decreased.

Especially, in the case of raw magnesia which containing CaO , the periclase crystal was very large and shows a characteristic structure like a hive.

Microstructure of magnesia clinker, such as a sort of periclase crystal, distributed state of anisotropic substance, quantity of a silicate matrix and air void, produced compound, must be dependent chiefly on chemical composition and mutual proportion of CaO , Fe_2O_3 and SiO_2 in the mixture.

I. 緒 言

本報はマグネシア・クリンカーの基礎研究の第2報とする。著者等はさきに第1報でマグネシア・クリンカーの焼結に関し、軽焼マグネシア及び化学純 MgO に鑛化剤として酸化鉄を添加して、焼成雰囲気、添加量、焼成温度等を變えてその鑛化力を試験し、更に使用原料マグネシア中の不純物並びに灼熱減量の多少及び添加酸化鉄の種類が鑛化作用に及ぼす影響について實驗を行いその結果を報告した。

本報では前述の各實驗試料について、その微構造の觀察を行つた結果について報告する。

II. 實驗結果並びに考察

顯微鏡觀察

前項までに述べた酸化鉄添加のマグネシア焼結試料の顯微鏡觀察を行つた結果を述べる。但し 1300~1400°C 焼成體は油研磨により、1500~1600°C 焼成體は水研磨で薄片を作り、ペリクレーズ結晶生長の顯微鏡觀察を行つた。その微構造を寫眞に示せば 1~16 (平行ニコル, 146 倍) 及び寫眞 17 (直交ニコル 146 倍) である。

(1) 添加量及び焼成温度の影響による微構造

(イ) 1300°C 焼成體における觀察

M_1 : 寫眞 1 に示す様に組織は不整な微結晶集合體より成るが、まだペリクレーズ結晶は大きく發達せず。集合體は原料粒形を保存し、處々にマグネサイトの劈開痕が認められ、又處々に微量なる異方體の存在を認む。

M_1F 系

M_11F : M_1 と大體同様である

M_13F : 寫眞 2 に示す如くやゝ結晶化進行し、結晶粒の輪廓は明瞭となる。集合體は原料粒形を保有する。

$M_15 \sim M_110F$: 寫眞 3 に示す様にほぼ M_13F と同様である。

この温度における M_1F 系を總括すれば異方體の存在は M_1 と類似で、微結晶體の集合體の呈色は Fe_2O_3 の添加率の増加に従つて一様に赤褐色を濃くするが結晶粒の徑の増大は認められない。

(ロ) 1400°C 焼成體における觀察

M_1 : 寫眞 4 に示す様に 1300°C 焼成體に比してその微構造は更に結晶質状態を増加し、原料粒は全體微結

晶集合體に變じ、マグネサイトの劈開痕はほとんど消滅する(但しこの劈開痕はしばしば集合體の間隙となる)。ペリクレーズ單結晶は 1300°C 焼成體より大きく成長する様であるが、まだ 10μ 以下で、且つ不明瞭である。なお微量の異方體を有す。

M_1F 系

M_11F : M_1 に比しペリクレーズ粒は幾分大きくなる様であるが大差なく、他は M_1 と同様である。

M_13F : 寫眞 5 に示す様に M_11F よりも更にペリクレーズ結晶粒は著大となり微構造は整然とし、各結晶粒の輪廓は明瞭となる。ペリクレーズの大きさは 10μ 内外のもの多く、著大なるものは 20μ に達する。

M_15F : 寫眞 6 に示す様に M_13F に比し結晶粒は全體的に發達する様であるが大差はない。ペリクレーズの大きさは 10μ 内外のもの多く最大のものは 30μ に達する。

$\text{M}_17.5\text{F}$: ペリクレーズ結晶の大きさはすべて $15\sim 20\mu$ に發達し、最大のもの 30μ 位である。

M_110F : 結晶粒の着色が濃い外は $\text{M}_17.5\text{F}$ と大體同様である。

この温度における M_1F 系を總括すれば、(i) ペリクレーズ結晶粒は Fe_2O_3 の添加により發達し、その大きさは添加率と共に増加する。(ii) 添加 Fe_2O_3 はペリクレーズ結晶外には存在せず。ペリクレーズの呈色は添加率と比例して赤褐色の濃度を増す。(iii) 原料粒片の大なるもの程その内部に發達する結晶粒は大きい様である。(iv) 存在する微量の異方體物質はペリクレーズ粒間あるいは處々に集落をなして存在する。(v) 1400°C の M_1 及び 1300°C の各焼成物に比較すればその微構造は非常に結晶質を増大し、且つペリクレーズ單結晶を發達することが認められる。

(ハ) 1500°C 焼成體における觀察

M_1 : 寫眞 7 に示す様に 1400°C 焼成物に比して原料粒形は全く失われ、その微構造は明瞭に結晶組織となり、各ペリクレーズ粒子も發達する。その大きさは 20μ 程度のもの多く、著大なるもの 40μ に達する。但し結晶はやゝ不明瞭である。僅少の異方體は結晶粒間に充塞して存在する。

M_1F 系

M_11F : M_1 に比し粒子の輪廓は明瞭となる、着色以外は M_1 と大差なく、その他も同様である。

M_13F : 寫眞 8 に示す如く更にペリクレーズ結晶發達して 25μ 程度のもの多く、著大なるものは 50μ に達する。しかし個々様の結晶は非常に明確に配列するに

至る。

M_15F : 寫眞 9 に示す様に著しく赤褐色となる。ペリクレーズの大きさは 30μ 位のもの多く、他は M_13F に同じである。

$\text{M}_17.5\text{F}\sim\text{M}_110\text{F}$: 結晶の大きさは M_15F に同じ、着色は M_15F より一層著しくなる。

この温度における M_1F 系を總括すれば、(i) 同温度の單味 M_1 及び同添加率の 1400°C 焼成物に比しペリクレーズ結晶は著大となる。(ii) 組織は 1400°C 焼成物よりも更に整然と明瞭に、ペリクレーズ集合體よりなり最早や原料粒形は保存しない。(iii) 極く微量の異方體は結晶粒間に存在する。(iv) 他は 1400°C の場合と同様なるもペリクレーズ結晶内に劈開がしばしば認められる。

(ニ) 1600°C 焼成體における觀察

M_1 : 寫眞 10 に示す様にペリクレーズ結晶形態やゝ不整なるも發達著大なり、 $28\sim 30\mu$ に達する。

M_11F : M_1 に比して發達は著しくないが微粒が少くなり平均の大きさは $28\sim 30\mu$ 、最大のもの 50μ となる。

M_13F : 寫眞 11 に示す様にペリクレーズ内の呈色は濃くなる。大きさは平均 30μ にして最大なるもの 55μ である。

M_15F : 寫眞 12 に示す様に、 M_13F よりペリクレーズ成長す、組織は整然と、より結晶質となり小粒はなくなる。大きさは 35μ 位のもの多く最大 55μ である。

$\text{M}_17.5\text{F}\sim\text{M}_110\text{F}$: ペリクレーズの大きさは M_15F に同じ、但し内部は赤褐色濃く、不透明となり且つ結晶は角張つてくる。

この温度における M_1F 系を總括すれば、(i) 1500°C 焼成物より更に結晶は成長する。(ii) Fe_2O_3 の添加率と共に發達程度も大となるが、 M_15F 以上はその差は顯著でない。(iii) Fe_2O_3 の添加によりペリクレーズ結晶の輪廓は角張つてくる。

(2) 不純物の影響による微構造

(イ) 1300°C 焼成體における觀察

RM_1 系: 1300°C では RM_1 より RM_110F まで全く MgO 晶子の集合體で結晶の成長なく、酸化鐵の添加率の増大により赤褐色の呈色が濃くなるのみである。この呈色は全體一樣である。組織中に酸化鐵粒子は存在しない。これは 1600°C に至るも變らない。 M_1 系: 前述の通りである。 M_1 系と全く同じである。 M_2 系: 他系と顯著な差異がないので省略する。

(ロ) 1400°C 焼成體における觀察

RM₁ 系: RM₁~RM₁5F までは 1300°C 焼成體と同じである。RM₁7.5F~RM₁10F に至つて多少ペリクレーズ發達する様であるが極めて微結晶で大きさの測定は困難である。他は 1300°C に同じである。M₁ 系: 前述の通りである。M₁ 系, M_h 系: 他系と顯著な差異がないので省略する。

(ハ) 1500°C 焼成體における觀察

RM₁ 系: 1500°C 焼成體では RM₁ は微細粒の緻密な集合體で孔隙は存在しない。著大なるもの數μ程度と考えられるが 1300°C, 1400°C に比すれば相當成長する。RM₁1F は RM₁ と同様である。RM₁3F に至つて多少結晶成長する, 但し輪廓不明瞭である, 大きさは 7μ 位で微構造は明かに結晶狀となり處々に微小なる孔隙を發生する。呈色は全體一樣である。RM₁5F は着色以外は RM₁3F に同じである。RM₁7.5F は結晶稍發達し輪廓又明瞭で且つ劈開が見られる, 結晶の大きさは 15μ で最大なるもの 28μ に達する。RM₁10F は着色濃くなる以外は RM₁7.5F と同じである。

M₁ 系, M_h 系: M_h 系は前述の通りであり, M_h 系は M₁ 系と全く同じである。

M_h 系

M_h: ペリクレーズ發達せず, この點 M₁ と非常に異なる。處々に 15μ 位のものもある様であるが, 不明瞭である。組織は細粒から成る。異方體の存在は M₁ に同じである。

M_h1F: M_h に比しペリクレーズ發達する様に思われるがはなはだ不明瞭で大きく大體 15~20μ 位である。組織は M₁1F に示される様な整然たる状態をなさない。

M_h3F: 微構造は一變し, 内部明瞭に蜂巢狀の組織となり, ペリクレーズ (例えば寫眞 16 参照) 大きく發達成長するに至る。この特徴あるペリクレーズ結晶は M₁, M_h 又は RM₁ 等に生ずるものとは外觀上全然相違し, 後述する純粋な MgO に CaO・Fe₂O₃ を添加した場合及び M₁ に多量の CaO・Fe₂O₃ を添加した場合にも發生する。大體今の場合, 原料中に CaO が多くとかける結晶が成長すると考える。この結晶については後にも言及する。ペリクレーズ結晶の大きさは平均 30μ 内外にて著大なるもの 70μ に達す。處々に異方體を存し, その量は M₁3F 等に比すれば多い。

M_h5F: 寫眞 16 に示す様に, 各の結晶は更に發達し, 微細粒は全く無く輪廓明瞭且つ整然となる。M_h3F に述べたと同様な蜂巢狀組織を呈する結晶が大多

數であるが, 處々に内部呈色一樣にして比較的透明な M₁5F に見る様な結晶も散在する。前者は比較的大きく, 後者は比較的小さい。平均 35μ で最大なるもの 70μ に達する。異方體は寫眞 17 に見る様に消光位を異にする微粒集落して處々に散在する。

(ニ) 1600°C 焼成體における觀察

RM₁ 系

寫眞 13~15 に見る様に RM₁ は 1500°C より結晶やゝ成長し, 大きさは 4μ 位である。RM₁1F は RM₁ に同じである。RM₁3F は結晶更に發達して大きさは 7μ 位になる。RM₁5F は RM₁3F と同程度である。RM₁7.5F は大きさは 15μ に發達するがまだ結晶輪廓不明瞭である。RM₁10F は結晶輪廓明瞭となり孔隙がやゝ多くなる, 結晶の大きさは 20μ, 著大なるもの 42μ となる。即ち 1500°C と 1600°C 間の差異は餘り著しくない。

M₁ 系, M_h 系: M₁ 系は前述の通りである。M_h 系は M₁ 系と全く同じであるがたゞペリクレーズ結晶の發達がやゝ小さい。

M_h 系:

M_h: 結晶輪廓不明瞭にて大きさは 28~30μ にして不揃である, 著大なるもの 70μ のものがあるが不整である。

M_h1F: 結晶粒は M_h より明瞭となり且つ發達するがまだ蜂巢狀組織を呈さない。結晶に多少劈開痕あり, 大きさは平均 30μ 位で最大なるもの 55μ である。

M_h3F: 1500°C 焼成のそれと相似して結晶が大きくなるのみで平均の大きさは 35μ で最大なるもの 90μ に達する。

M_h5F: 1500°C 焼成物と相似している。結晶の大きさは平均 40μ で著大なるもの 85μ となる。他の状態は全く 1500°C の場合に等しい。

(3) 焼成體中のペリクレーズ發達狀況

前述の全焼成物中のペリクレーズ發達狀況を示せば第 1 表の如くである。表中の發達倍數は焼成前の粒子の大きさを基準にしたものである。

これらの顯微鏡觀察を總括すれば原料の不純物の種類と量によつて内部に成長する結晶が顯微鏡的にその状態及び大きさ共に明かに相違することである。しかし、これが必然的にマグネシア・クリンカーの焼結に影響を及ぼし前述第 1 報の様な線收縮に差異を呈するに至る譯である。これらの現象はなお著者等が既に實驗済みの CaO-SiO₂-Fe₂O₃ 系が MgO の鑛化に與える影響という問題に關聯するので後報で詳細に論ずることとし、こゝでは省略する。たゞこの項ではこの實

第 1 表 ペリクレーズの發達狀況

試料	燒成 溫度	ペリク レーズ の大き (μ)	發達 倍數	試料	燒成 溫度	ペリク レーズ の大き (μ)	發達 倍數	試料	燒成 溫度	ペリク レーズ の大き (μ)	發達 倍數
M ₄	1300	2	1	RM ₄	1300	1 以下	1 以上	M ₁₀	1300	2	2
"	1400	10	5	"	1400	—	—	"	1400	10	10
"	1500	20~40	10~20	"	1500	3	3 以上	"	1500	15	15
"	1600	28~30	14~15	"	1600	4	4 "	"	1600	20~70	20~70
M ₄ 1F	1300	2	1	RM ₄ 1F	1300	—	—	M ₁₀ 1F	1300	2	2
"	1400	10	5	"	1400	—	—	"	1400	10	10
"	1500	20~40	10~20	"	1500	3	3 以上	"	1500	15~20	15~20
"	1600	30~50	15~25	"	1600	4	4 "	"	1600	30~55	30~55
M ₄ 3F	1300	2	1	RM ₄ 3F	1300	—	"	M ₁₀ 3F	1300	2	2
"	1400	10~20	5~10	"	1400	—	—	"	1400	10~20	10~20
"	1500	25~50	13~25	"	1500	7	7 以上	"	1500	30~70	30~70
"	1600	30~55	15~28	"	1600	7	7 "	"	1600	35~90	35~90
M ₄ 5F	1300	2~7	1~3	RM ₄ 5F	1300	—	—	M ₁₀ 5F	1300	2~7	2~7
"	1400	10~30	5~15	"	1400	—	—	"	1400	10~30	10~30
"	1500	30~50	5~25	"	1500	7	7 以上	"	1500	35~70	35~70
"	1600	35~55	18~28	"	1600	7	7 "	"	1600	40~85	40~85
M ₄ 7.5F	1300	2~7	1~3	RM ₄ 7.5F	1300	—	—	M ₁₀ 7.5F	1300	—	—
"	1400	15~30	8~15	"	1400	—	—	"	1400	—	—
"	1500	30~50	15~25	"	1500	15~28	15~28 以上	"	1500	—	—
"	1600	35~55	18~28	"	1600	15	15 以上	"	1600	—	—
M ₄ 10F	1300	2~10	1~5	RM ₄ 10F	1300	—	—	M ₁₀ 10F	1300	—	—
"	1400	15~30	8~15	"	1400	—	—	"	1400	—	—
"	1500	30~50	15~25	"	1500	15~28	15~28 以上	"	1500	—	—
"	1600	35~55	18~28	"	1600	20~42	20~42 以上	"	1600	—	—

第 2 表 ペリクレーズの發達 (μ)

試料	燒成溫度 (°C)								燒成條件	成形壓 kg/cm ²	Fe ₂ O ₃ 添加量
	1300	1400	1500	1550	1600	1710	1790	1850			
M ₄ 3F	2	10~20	25~50	—	30~55	—	—	—	4hr で規定溫度 に上昇し, 3hr 保持	800	3.0
M ₄ 5F	2~7	10~30	30~50	—	35~55	—	—	—		"	5.0
M ₄ 7.5F	2~7	15~30	30~50	—	35~55	—	—	—		"	7.5
M ₄ 10F	2~10	15~30	30~50	—	35~55	—	—	—		"	10.0
M ₄ 5F	—	—	8	—	8	17	21	25	45~100 min で上 昇直ちに滅火	0	11.4
M4F'a	—	—	20	—	—	—	—	—	4.5hr で上昇 1hr 保持	100	3.2
M4F'b	—	—	—	21~28	—	—	—	—	4.5~10.5 hr で上 昇 1.5 hr 保持	100	3.2
M4F'c	—	—	—	18~30	—	—	—	—	4.5~17hr で上昇 0~3hr 保持	50	3.2

験範囲内で、即ち他成分の含有量が比較的微量なときは原料の如何にかゝらず、酸化鐵の添加はその添加量と共にマグネシアの鐵化を促進し、且つほとんど純粹に近い MgO では比較的鐵化力小さく CaO 分多きものは大であることが認められる。

(4) ベリクレーズの發達狀況に關する參考資料

著者の一人はさきにマグネシア・クリンカーの製造研究でマグネサイト原石の粉末に鐵化劑として化學純 Fe_2O_3 を添加した ($M'x_F$ と符號する、但し x は添加量を示す數字) 場合のベリクレーズ結晶の發達狀況及び輕燒マグネシアに鐵化劑としてパイライトシンダー (灼熱減量 13.78 %, SiO_2 2.70 % Al_2O_3 2.18 %, Fe_2O_3 79.84 %, CaO 2.93 %, MgO 0.15 %) を添加した (Mx_F' と符號する、但し x は添加量を示す數

字) 場合のベリクレーズ發達狀況とを參考として本報試料のそれと比較して見ると第2表の如くである。ちなみにマグネサイト原石粉末の組成は、灼熱減量 49.55 %, SiO_2 2.68 %, $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ 1.20 %, CaO 0.27 %, MgO 46.16 %である。第2表を見ると燒成條件、成形壓等が相違するので一概には結論をつけられないが、次のことが云える様に思われる。即ち (i) 鐵化劑としてパイライトシンダーを添加した場合は化學純 Fe_2O_3 を添加した場合に比し、ベリクレーズ結晶の發達はやゝ劣るが大差は無い。(ii) マグネサイト原石を原料とするよりも輕燒マグネシアを原料とする方がベリクレーズの發達ははるかに良好である。即ち同程度に結晶を發達せしむるのに約 $200^\circ C$ の温度差がある。

寫眞 1. M_1 , $1300^\circ C$ 寫眞 2. $M_1 3F$, $1300^\circ C$ 寫眞 3. $M_1 5F$, $1300^\circ C$ 寫眞 4. M_1 , $1400^\circ C$

寫眞 5. $M_1 3F$, $1400^\circ C$ 寫眞 6. $M_1 5F$, $1400^\circ C$ 寫眞 7. M_1 , $1500^\circ C$ 寫眞 8. $M_1 3F$, $1500^\circ C$

寫眞 9. $M_1 5F$, $1500^\circ C$ 寫眞 10. M_1 , $1600^\circ C$ 寫眞 11. $M_1 3F$, $1600^\circ C$ 寫眞 12. $M_1 5F$, $1600^\circ C$

寫眞 13. RM_4 , 1600°C 寫眞 15. RM_45F , 1600°C 寫眞 15. RM_410F , 1600°C 寫眞 16. M_55F , 1500°C

寫眞 17. M_55F , 1500°C
(X = コル)

III. 總 括

著者等は本研究第1報でマグネシア・クリンカーの焼結に關し、各種輕燒マグネシア及び化學純 MgO に鐵化劑として 0~10 % の範圍内の Fe_2O_3 を添加し、各種條件下に實驗を進めその鐵化作用を論じた。本報ではそれら各試料の顯微鏡觀察を行つた、結果を總括すれば次の各くである。

(i) 酸化鐵の添加量の多い程、又燒成温度の高い程ペリクレーズの發達は良好である。なお各温度共 5 % までの發達は顯著であるがそれ以上の添加の場合は餘り顯著で無い。

(ii) 添加 Fe_2O_3 は燒成中に良く擴散して燒成體中

にその單獨粒子は存在せず。ペリクレーズ結晶内に一樣に賦存する。ペリクレーズの呈色は添加率と比例して赤褐色の濃度を増す。

(iii) 3 % Fe_2O_3 添加の場合 1500°C , 1600°C 燒成物中のペリクレーズ結晶にはしばしば直交する劈開が現れる。

(iv) 本實驗の Fe_2O_3 添加範圍内では 1500°C 燒成物で始めてペリクレーズの發達顯著となり輪廓も明瞭で組織も整然とする。

(v) 純粹の MgO を原料とする場合はペリクレーズの發達不良で、不純物中 CaO , SiO_2 の存在が Fe_2O_3 の鐵化作用に甚大なる影響を及ぼす。

(vi) CaO を多量に含有する原料を使用する場合の微構造は他系と全く異り蜂集狀のペリクレーズが生成する。結晶の發達も他系に比較して顯著である。

(vii) 灼熱減量の少い原料程然らざるものに比してペリクレーズの發達多少大きく、又マグネサイト原石粉末を原料とするよりも輕燒マグネシアを原料とする方が同量の添加 Fe_2O_3 量に對比してペリクレーズの發達ははるかに良好である。

(11/26/50 受附)

(282 頁より續く)

告している。本報告において 1300°C 燒石膏が相當活性を帯びてくるのは、果して大氣壓下で石膏を煨燒した場合も同一轉移が起つて $\alpha\text{-CaSO}_4$ が生成したためであるのか、又は $\beta\text{-CaSO}_4$ が石膏の分解に伴い何等かの原因で活性化されたものかについては今後引續いて検討する豫定である。

本研究は文部省科學研究費及び科學試驗研究費の補助をうけた。

(東京工業大學窯業研究所)

文 献

- (5) 利根川武: 大阪工業試驗所報告 1934, 6, 15
- (6) Sodeau & Gibson: *British Dental Jr.* 1927, 4, 8, 1089
- (7) 山根 茂: 理化學研究所彙報 1943, (22), 2, 173
- (8) W. Grahmann: *Zeit. für Anorg. Chemie*, 1913, 257, Heft 3.
- (9) H. Müller: *Neues Jahrb. f. Min.*, 1909, Beil 30. (11/25/50 受附)