石膏添加量が SO_3 2.5% で、短期および長期材令を通じて最大であった。この結果と (3) ii) の結果とより、最適石膏添加量でセメントの強さが最大となる理由の1つは、アリットの水和速度が大ならしめられることであると考えられる。

(4)、(3)の水和率とX線回折により定量したクリンカー中の鉱物含有量とより、セメント硬化時におけるクリンカーの水和量を求めた結果、材令1日で20~50%、28日で40~80%程度であり、そのうちアリットの少ないクリンカーの場合を除き、アリットの水和量が最も大であること、また、おおむね石膏添加量が SO_3 2.5% のときアリットの水和量が最も大きいことがうかがわれ、(3) iii) の見解がいろいろ確かめられた。

文 献

- 1) R.H. Bogue, The Chemistry of Portland Cement, p 670, 1956 New York; *Ind. Eng. Chem.*, **26**, 837 (1934)
- 2) L. Forsén, Proc. 2nd Intern. Symposium on Chemistry of Cement, p 298, 1938, Stockholm.
- 3) E.P. Flint and L.S. Wells, *J. Res. NBS.*, **12**, 751 (1934)
- 4) F.O. Anderegg and D.S. Hubbell, *Proc. ASTM.*, **29**, 554 (1929); **30**, 572 (1930)
- 5) 山口悟郎, 小野田研究彙報, **10**, 17 (1958)
- 6) 山口悟郎外, セメント技術年報, **XI**, 24, 28 (1957); **XII**, 16 (1958); **XIII** 31 (1959)
- 7) 山口悟郎, 竹本国博, 内川浩, 高木茂栄, セメント技術年報, **XIII** 62 (1959); 小野田研究彙報, **11**, 154 (1959)
- 8) 竹本国博, 内川浩, 高木茂栄, 窯協, **68** [775]180 (1960)
- 9) J.W. Jeffery, Proc. 3rd Inter. Symposium on Chemistry of Cement, p. 41 1952, London
- 10) K.T. Greene, *J. Res. NBS.*, **32**, 1 (1944)
- 11) L.T. Brownmiller and R.H. Bogue, *Am. J. Sci.*, **23**, 501 (1932)
- 12) 山内俊吉, 窯協, **45**, 279, 361, 433, 611, 880 (1937); **46**, 66 (1938)
- 13) M.A. Swayze, *Am. J. Sci.*, **244**, 1, 65 (1946)
- 14) 山口悟郎, 池上裕夫, 白須賀公平, 天野勝江, セメント技術年報, **XI**, 24 (1957)
- 15) H. Insley, *J. Res. NBS.*, **17**, 353 (1936)
- 16) R.H. Bogue, The Chemistry of Portland Cement, 2nd ed., p. 174, 1955, New York
- 17) R.H. Bogue, *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, **1**, 192 (1929)
- 18) F. Lea and T. Parker, *Build. Res. Tech. Paper*, No. 16, (1935)
- 19) L.A. Dahl, *Rock. Products*, **41**, 9, 48 (1938); **42**, 4, 50 (1939)
- 20) G.W. Ward, *J. Res. NBS.*, **26**, 49 (1941)
- 21) L.S. Brown, *Proc. Am. Concrete Inst.*, **44**, 877 (1948)
- 22) 山口悟郎, 梶井基彦, 田中一好, セメント技術年報, **XIII** 31 (1959)
- 23) H.P. Klug and L.E. Alexander. X-ray Diffraction Procedures, p 415, 1954, New York.
- 24) 竹本国博, 高木茂栄, 小野田研究彙報, **11** [3] 209 (1959)
- 25) W. Lerch, *Proc. ASTM.*, **46**, 1252 (1946)
- 26) 福田良治, 小野田研究彙報, **6**, 28 (1954)
- 27) E.F. Gonnerman, *Proc. ASTM*, **34**, 244 (1934)

(7/4/60 受付)

釉と金属との界面状態の観察

アルミニウム琺瑯の融着機構の研究

山 田 敏 夫

(名古屋工業大学 金属工学科)

Observation of the Appearance of the Boundary Surface Between Enamel-Glass and Metal.

Studies on the Mechanism of Adherence of Aluminium Enamels

By Toshio YAMADA

(Dept. of Metal Technology, Nagoya Tech. Inst., Nagoya)

Abstract

The results obtained so far by authors have proved that the anodic oxidation was the best for the pickling process of aluminium enamels, since it gave the better effects in adherence, colour and luster, than the chemical pickling or the application of the coating on untreated surface.

Having discussed in a previous paper (T. Yamada, *J. Ceram. Assoc. Japan*, **68**, 64 (1960)) the influences of enamels on the different states of metal surface brought out by several pickling processes, the author made the direct observations of metal-enamel interface under metal and electron microscopes, the results of which are presented in this reports.

By the anodic oxidation of aluminium a compact and uniform film was formed, which,

on the trials changing the time of firing, has proved that the intermediate layer formed by the diffusion of coating into the oxide film is doing much toward the stronger adherence of enamels.

On the contrary, the oxide film formed by a chemical process was rough and uneven containing many cracks. Owing to such structure, the enamel would rapidly worn out, and the enamel would penetrate through the cracks coming into direct contact with metal surface. In such cases it is very liable to get the black coating which easily falls off from the base. Chemical processes make the adherence poor.

The author was able to confirm that anodic oxidation was the best for pickling aluminium surface, in the single coating process, since it gave an uniform, compact film which guarantees always "the better adherence."

I. 緒 言

アルミニウム珪瑯はいろいろの長所を有しているが、その反面未研究の分野がはなはだ多い。その最も重要な問題の1つは、フリットと素地板との融着機構である。これまでの著者ら¹⁾の研究によれば、アルミニウム珪瑯用素地板の表面処理法としては、陽極酸化処理したものが化学処理、無処理のものに比較して密着性、珪瑯の色及びつやなどが最も優秀であることがわかった。前報²⁾では、各処理板の表面状態に対するフリットの影響について検討したが、本報ではフリットと金属との界面の融着状態を電子顕微鏡および金属顕微鏡で観察した結果を報告する。

II. 電子顕微鏡観察

a) 試験片の作製 素地板は前報²⁾と同様、大きさ $50 \times 20 \times 1$ mm のアルミニウム 2S を使用した。素地板の脱脂、酸洗は前報と同様で、表面処理条件は表-1 に示す。

Table 1. Conditions of anodic oxidation and chemical treatment for aluminum plate of lead enamel.

	Solution used (%)	Temperature (°C)	Treatment time (min)	A·C Voltage (V)
MBV method	$\begin{cases} \text{Na}_2\text{CO}_3 & 5 \\ \text{Na}_2\text{CrO}_4 & 1.5 \end{cases}$	90~100	3~5	
Sodium perborate method	NaBO_3 2.5	40~50	10	50

Table 2. Composition of lead frit used.

	$\text{SiO}_2\%$	$\text{PbO}\%$	$\text{B}_2\text{O}_3\%$	$\text{Na}_2\text{O}\%$	$\text{K}_2\text{O}\%$	$\text{Li}_2\text{O}\%$	$\text{CaF}_2\%$
Lead frit TP-3	30	30	15	8	5	8	4

フリットは表-2の鉛系 (TP-3) を使用した。前記各処理した素地板にフリットを塗布し乾燥後、温度 $580^\circ \pm 10^\circ \text{C}$ の炉中に入れ、全面が一様に輝き始めた時を0秒として、5, 15, 30, 60 秒と焼付時間を変化させて、試験片をつくった。これらのものを埋込み樹脂でかため、断面をエミレーパー (1G, 1F, 0, 03, 04, 05) で粗磨きした後、バフ研磨を行ったものをさらに5%苛性ソーダ溶液で10~15秒エッチングを行ったものを電子顕微鏡用試料とした。

b) 観察結果 電子顕微鏡は日本電子光学研究所 JEM-5 型を使用した。各試料は電子顕微鏡でフリット

と金属の界面状態を見るために、試料面にプラスチック (アセチルセルローズ) の皮膜を作り、これを構造的に剝離した後、クロムでシャドーイングを行ってカーボン真空蒸着する2段階レプリカ法を採用した。フリットと金属との界面状態の観察結果は写真-1~4 に示す。写真

A

B

A : Treatment by anodic oxidation
(10 min 2.5% NaBO_3 solution)
B : Treatment by MBV method

Photo 1. Electronmicrophotographs of the cross section of Al-plate subjected to anodic oxidation and chemical treatment.

—1のAは2.5%過硼酸ソーダ溶液で陽極酸化処理(A·C 50 V, 10 分間)したもの断面で、上部は埋込み樹脂、中間部は酸化皮膜、下部は金属である。写真-1のBは化学処理法であるMBV法³⁾で処理したものの断面を示す。これでわかるように、陽極酸化処理による皮膜は化学処理法によるものより皮膜の厚さが均一、かつ緻密である。一方化学処理法のは皮膜の厚さが非常に不均一で、酸化皮膜そのものが粗雑、かつ亀裂が²⁾ある。

写真-2は写真-1のAに示した陽極酸化皮膜の上にフリットを塗布し、焼付時間をかえて焼付けた時のフリット-金属界面の状態を示す。写真-2のA₅は焼付時間5秒のもので、これはフリットと酸化皮膜とがまだ反応しない状態を示す。写真-2のA₁₅は焼付時間15秒のもので、これはフリットが酸化皮膜の中に拡散浸透した状態を示す。A₃₀は焼付時間30秒のもの、A₆₀は焼

A₅ A₁₅ A₃₀ A₆₀

A : Treatment by anodic oxidation.

Suffixes denote the firing time in seconds.

Photo 2. Electronmicrophotographs of the cross section of aluminium enamel held for various firing time. (for anodic oxidation treated Al-plate.)

付時間 60 秒で、これはフリットと酸化皮膜間の反応が進み、もとの酸化皮膜が消失し、界面にほぼ平行に微細な結晶様の小粒子が一系列に並んでいるのが見られる。写真-3 の B₁₅ は写真-1 の B に示した化学処理皮膜の上に、フリットを焼付時間 15 秒で焼付けた時のフリットと界面の状態を示す。前記のように化学処理法による酸化皮膜は不均一、粗雑、かつ亀裂があるので、焼付後は酸化皮膜の欠陥個所で、フリットが金属面と直接に接していることが写真によって明らかにされている。写真-3 の B₃₀ は焼付時間 30 秒のもので、フリットが酸化皮膜の中に拡散して中間層を形成し、またその下部にはまだフリットに接しない酸化皮膜が部分的に残存している状態である。写真-4 の C₁₅ は素地板を脱脂、酸洗したものの上にフリットを 15 秒焼付けたものを示す。C₃₀、C₆₀ は焼付時間 30 秒、60 秒のものである。これらのものは酸化皮膜が存在しないので、フリットは金属と直接に接していることを示している。

B₁₅ B₃₀ B₆₀

B : Treatment by MBV method.

Suffixes denote the firing time in seconds.

Photo 3. Electronmicrophotographs of the cross section of aluminium enamel held for various firing time. (for chemically treated Al-plate.)

C₁₅ C₃₀ C₆₀

C : No treatment. Suffixes denote the firing time in seconds.

Photo 4. Electronmicroscopic-photographs of cross section of aluminium enamel held for various firing time. (for no treated Al-plate.)

陽極酸化処理による酸化皮膜は均一、緻密であるからフリットの焼付時間を長くしても、ただフリットが均一に酸化皮膜中に拡散浸透して行くのみで皮膜そのものは破壊されないことが以上の観察によって明らかにされた。それゆえ、陽極酸化処理のものはフリットと金属との密着性が良好となると考えられる。一方化学処理法による酸化皮膜は、陽極酸化処理による皮膜よりも不均一、粗雑、かつ亀裂がある。このような酸化皮膜の上にフリットを焼付ければ、フリットはこの亀裂の所から浸入して直接素地金属と反応し、またフリットと皮膜との反応によって新たに生じる中間層をもはがし、フリット自体が直接金属と接することになり、密着性は劣化すると考えられる。

III. 金属顕微鏡観察

a) 試験片の作製 II の電子顕微鏡観察では、フリットが焼付時間の増加で陽極酸化皮膜、化学処理皮膜を浸蝕する状態を調べたのであるが、この場合の酸化皮膜の厚さは $0.6 \sim 1.5 \mu$ 程度の薄い層であるため、フリットが焼成中に酸化皮膜中に拡散して行く過程はよく観察することができない。それゆえこの拡散過程を観察するために特に厚い酸化皮膜を形成させて、その焼成中の変化を金属顕微鏡によって観察することを試みた。この実験では、硫酸-蔞酸の混合溶液³⁾ (溶液組成、硫酸 75 ~ 150 g/l (7~14%), 蔞酸 7.5~22.5 g/l), および前項と同じアルミニウム板 2S を使用して低温で陽極酸化処理を行い、酸化皮膜を 100μ 程度形成させた。II の場合と同様に、その上にフリットを、焼付時間 1, 3, 5, 10, 20 分と変えて焼付け、前述のように研磨したものについて、金属顕微鏡によりフリットと金属との界面状態の観察を行った。

b) 観察結果 写真-5 の A_1 は処理素地板上に鉛系フリットを $580 \pm 5^\circ\text{C}$ の炉中で焼付時間 1 分焼付けたものの断面である。この写真では上部がフリット、中間部は酸化皮膜、下部は素地金属である。 A_2 は焼付時間 2 分のものである。 A_1 と同様まだフリットは皮膜に浸透しない状態を示す。しかし焼付時間が 3 分になると、フリットは急激に皮膜に浸透することが A_3 の写真でわかる。この場合、酸化皮膜の厚さは 120μ で非常に厚いので、皮膜に亀裂が認められる。この亀裂の間隙を通してフリットがアルミニウム素地と直接に接触する結果として、気泡を生じている状態がよくうかがわれる。写真-5 の A_5 は焼付時間 5 分の場合で、焼付時間 3 分の場合よりもさらに深くフリットが皮膜に浸透している。

これらの写真では、金属の酸化皮膜中への拡散はほとんど認められず、フリットが一方的に酸化皮膜中に拡散してゆくありさまが明瞭に認められる。この拡散は焼付時間 3 分後においてはじめて認められ、10 分までその

進行が顕著に見られるが、それ以後は著しい進行は認められなくなる。かくて変質した酸化皮膜中間層が形成される。この中間層によってフリットと金属との融着が、強化されると考えられる。なお素地金属の拡散は酸化皮膜によって強く抑制され、フリット中に浸透することが防止されるので、フリットの黒化を防ぐ効果が期待され

A₁ A₂ A₃ A₅

A₁₀ A₂₀

A : Treatment by anodic oxidation ($\text{H}_2\text{SO}_4\text{-(CO}_2\text{H)}_2$ solution). Suffixes denote the firing time in seconds.

Photo 5. Relation between fluxing action of oxide film used and the appearance of the cross section of aluminum enamel held for various firing times.

る。事実従来行った実験でも陽極酸化皮膜にフリットを焼付けたものは、黒化しにくいことが認められた。

IV. 結 言

(1) 陽極酸化処理による酸化被膜は緻密、均一であり

この上にフリットを焼付時間を変えて焼付けた場合、フリットは皮膜中に浸透し、酸化皮膜の変質した中間層が形成される。陽極酸化処理によってフリットと金属との密着性が強化されるのは、このようにフリットが酸化皮膜中に浸透するためと考えられる。

(2) 化学処理法による皮膜は粗雑で亀裂があり、かつ不均一である。この上にフリットを焼付けた場合、フリットは皮膜との間に中間層を形成するが、皮膜が粗雑なためにフリットに容易に浸蝕され、かつフリットは亀裂のところより浸入して直接素地金属と接する。このためフリットはきわめて黒化しやすい。また生成皮膜は金属素地よりはがれやすく、このため釉と素地板の密着性は不良である。

以上の観察結果より、アルミニウム珪瑯の1回焼付のための素地金属の表面処理法としては、化学処理法よりも陽極酸化処理法が、フリットと金属の密着性を強化する処理方法であると考えられる。

終りに名大野田稲吉教授、久恒中陽教授、本学窯業工学科成瀬省教授に御指導賜わったこと、終始御鞭撻をいただいている京大田代仁教授に感謝するものである。この研究のため財団法人軽金属奨学会より研究費をおくれたこと、電子顕微鏡写真については、本学の学生中村善吉君ならびに工業技術院名古屋工業技術試験所田崎潤三技官、低温陽極酸化処理については、新三菱重工株式会社名古屋航空機製作所鳥居正次部長附に謝意を表す。

(本稿は一部昭和35年4月3日、日本金属学会春期講演大会発表)

文 献

- 1) 山田敏夫, 富野鎮一郎, 窯協, 67 [1] 88 (1959)
- 2) 山田敏夫, 窯協, 68 [6] 163 (1960)
- 3) 零石重成, 新三菱重工技報, 1 [2] 77 (1960)

(7/29/60 受付)