窯業における電子顕微鏡の利用

水 渡 英 二

(写真：水渡英二氏)

1. ま え が き

窯業においては結晶に関連する問題が多く、かつ重要である。したがって、それに関する基礎研究は勿論、品質管理にも最近では高度の解析機器、例えば X 線回折計、熱示差分析器、赤外分光器などがよく利用されるようになった。電子顕微鏡もその1つである。1938 年に von Borries および Ruska の努力によりドイツの Siemens 社で電子顕微鏡が製品となって以来、早速と窯業方面でもドイツの Eitel 一派¹⁾や Endell²⁾が使用して陶磁器やセメントの改良に役立ったと云われている。アメリカでも Shaw ら³⁾、Hendricks ら⁴⁾に続いて Bates, Brindley, Comer らが粘土鉱物について観察した。日本では早く河嶋、只野⁵⁾が「窯業原料の形態的研究」を本誌上に発表し、本邦産の窯業原料の粘土の美しい写真を撮られた。

その後、約 20 年が経過した今日、電子顕微鏡の性能は著しく向上して分解能は最高 6 Å まで得られる。倍率でいうと 100 万倍ぐらいの美しい写真が撮られており、したがって 10 Å が 1 mm に見えるので結晶格子の直接観察が可能になった。電圧は普通 70~100 kV であるが、特別なものとして我々の化学研究所にある 300 kV が活用されており⁶⁾、最近フランスの Dupouy の処では 1000 kV のものが完成され、生きたままの生物体が撮れたと報告された⁷⁾。試料の冷却、加熱さらに反応装置が付加され、立体写真装置や映画撮影機の内蔵のものもあり、結晶の成長や変化の研究に都合がよい。また真空中でなく大気圧や加圧下での試料装置も考案されている⁸⁾。試料作製の技術も進歩し、新しくカーボン・レプリカ法、コントラスト増加法が考案され、また切片法が窯業物質にも応用され出した。

現在の電子顕微鏡は 3 段レンズ方式になっていて、中間レンズの焦点を変えることにより容易に電子回折像が得られ、しかも電子顕微鏡で見ている任意の部分の回折像が得られる。したがって形態学的所見と共に結晶学的研究が進められる。

Eiji Suito 京都大学化学研究所教授、理学博士
昭和 36 年 1 月 20 日 京都、大阪、中国四国、3 支部共催
学術講演会で講演

わが国の電子顕微鏡は優秀で、約 750 台が生産された内約 200 台が欧米各国に輸出された。国内の生産会社で利用されている 200 台の内約 1 割が窯業関係——セメント 7、ガラス 4、陶磁器 4、耐火物 2 などに活用されている⁹⁾。

ここでは電子顕微鏡の結晶構造の研究方法的概要と窯業研究への応用例について述べる。

2. 微結晶の形態学的観察

窯業原料、たとえば粘土鉱物やセメント水和物などの微粒子の観察は、普通には「フリカケ法」や懸濁法、特別な場合にはベイス法や膜中包埋法により粒子をよく分散して個々の粒子の大きさや形態を観察する。しかし、これらの方法では二次元的な投影像が得られるのみで、球形粒子以外ではその投影角度によって像の形が変化して立体的な形態が解りにくい。三次元的な形態を知るために普通シャドウイング法を用いる。適当な角度で金属を真空蒸着せしめて陰影を作るが、立体構造が推定され、蒸着角と陰影の長さから高さが求められる。さらに正確な立体構造を知り、また粒子の表面構造を知るために図-1 のようにカーボン・レプリカ法によりヌケガラを作る。この方法によると凝集粒子との区別がつき易い。図-2 はこれらの 1 例である。また特別な場合には試料を適当な角度傾けて 2 枚の写真を撮り、立体写真を作ることも出来る。

京都大学化学研究所の 300 kV
万能電子顕微鏡

図-1 カーボン・レプリカによる
ヌケガラ法の原理図

フリカケ法 シャドウイング法 メケガラ法

図—2 沈降性炭酸カルシウムの粒子 (荒川)

窯業製品、たとえばガラス、陶磁器、セメント・クリンカーなどの固体表面または断面の微細構造、たとえば構成結晶の大きさ、形態、配列状態などを知るには表面の状態を電子線を透過し得るような薄膜に転写するレプリカ法を用いる。一段法と二段法とがあるが、コロジオン・レプリカ¹⁰⁾、シリカ・レプリカ¹¹⁾、炭素レプリカ¹²⁾の一段法やエチル・メタクリレート-Al 二段法¹³⁾、メトセル・コロジオン二段法、アセチルセルローズ・カーボン二段法¹⁴⁾などが用いられる。また表面を適当に腐蝕して粒界を明瞭にすることがある。例えばガラスは稀塩酸、稀硫酸、稀硝酸などで腐蝕され、碍子用磁器は沸酸処理してムライトの針状結晶が見られ、またセメント・クリンカーは硝酸の1%アルコール溶液とアルカリの10%水溶液で腐蝕され結晶構造を見られた。

場合によっては図—3 のように抽出レプリカ法を用いると析出物とか不溶性粒子のみをレプリカ膜に移行させ、それを観察することができる。

特別な反射電子顕微鏡を用い直接に表面を観察すること

図—3 抽出レプリカ法の原理図

ともできる。金属表面と異り窯業品は電気伝導性がないので、低速電子線を試料面に照射して主電子線の荷電を中和するニュートライザー装置をつける必要がある¹⁵⁾。

直接透過法によって内部構造を知るには、試料を非常に薄く (0.1μ 以下) にしなければならない。ガラス薄片をのぞき、窯業品では薄膜にすることは困難であるので、破断片や腐蝕片のフチ端を観察する。最近ではマイクロームによる切片法が応用されだした。例えば Mescou¹⁶⁾ はダイヤモンドナイフで珪酸アルミナの切片を作った。

3. 電子顕微回折法による結晶解析¹⁷⁾

現在の電子顕微鏡は電子線による拡大像と共

(a) 電子顕微鏡像 (b) 電子回折 Debye-Scherrer 環
図—4 藏田粘土 (水渡、植田)

に電子回折像が容易に得られる。一例として図—4 にカオリン (藏田粘土) の拡大像 (a) とその回折像¹⁸⁾ を示す。なお制限視野装置がついていて視野中の任意の部分のみを選びその部分の回折像が得られる。これを制限視野回折法または電子顕微回折法という。多数の結晶の場合には図—4 (b) のように Debye Scherrer 環となり、単結晶のときは図—5 (c) のように N-斑点となるが、いずれの場合でも Bragg 式により格子面間隔が求まるから試料の同定が可能である。

図—5 (a) は硫酸バリウム沈澱の矩形粒子であるが、その1つの単結晶の制限視野回折をすると図—5 (c) のような N-斑点像となり、結晶の格子面間隔の計算から図—5 (d) のように各斑点に格子指数を与えられる。いま回折電子線の焦点をずらし少しく電子顕微鏡像に近づけると図—5 (b) のように回折斑点がそれぞれ小さい電顕の像 (マイクロ像) を作る。この像の方向と前記 (c) の

(a) 電子顕微鏡像

(b) マイクロ像

(c) 単一粒子の制限視野電子回折 N-斑点図

(d) 斑点の格子指数

図-5 硫酸バリウム沈澱の矩形粒子(滝山)

(a) 電子顕微鏡像

(b) 電子回折N-斑点図

(c) 粒子の晶癖

図-6 硫酸バリウムの樹枝状結晶(滝山)

面指数 (d) とから結晶の軸方向が出せる。この場合、矩形粒子は (001) 面に広がった扁平粒子で、その長軸が c -軸、短軸が b -軸である¹⁸⁾。図-6 (a) は同じく硫酸バリウム沈澱であるが成長が早い樹枝状結晶となったものである。しかしこの回折像も図-6 (b) のように N 斑点像を与え、単一格子配列をしていることを示し、その解析から樹枝状結晶軸は b 軸および c 軸で、副軸および側枝がこれに直角であることがわかった。このように微結晶の晶癖を求めうる。

針状または糸状の細長い結晶の場合には、その結晶の長軸方向に並べて回折像を撮れば図-7 (b) のように繊維図形が得られる¹⁹⁾。すなわち長軸方向の最大格子周期が繊維図形の相隣れる線の間隔として現れるから、繊維図形の周期から逆に長軸方向の結晶軸がわかる。図-7

(a) は銅フタロシアニンの β 型結晶であるが、この短冊状薄片結晶の長軸が b 軸 ($b=4.79 \text{ \AA}$) で、薄片面が (001) 面、両端の面が (010) 面、側面が主として (201) 面であることがわかった²⁰⁾。この (201) 面の格子間隔は白金フタロシアニンの場合は $11.94 \text{ \AA}$ で現在の電子顕微鏡の分解能 ($6 \text{ \AA}$) では解る筈である。図-7

(c) にその一例を示す。かかる結晶格子像の直接観察を最初に成功したのは Menter²¹⁾ であり、その後銅フタロシアニン²²⁾ の (201) 面 $9.63 \text{ \AA}$ 、(001) 面 $12.6 \text{ \AA}$ 、インダスレン青²³⁾ $19 \text{ \AA}$ 、フラバンスロン²⁴⁾ $13.8 \text{ \AA}$ 、デベンデンスロン²⁴⁾ $16.9 \text{ \AA}$ 、塩化白金カリ²⁵⁾ の (100) 面 $6.99 \text{ \AA}$ の格子像、また Na-fouyazite²⁶⁾ の 120° に交る網目状の格子像が観察された。また蛇紋岩²⁷⁾ の長期格子像 $90 \text{ \AA}$ やカルシウム、石炭繊維²⁸⁾ の格子像 $42 \text{ \AA}$ も観察された。

上記のように電子顕微鏡の分解能 ($6 \text{ \AA}$) より大きい結晶格子は直接に像として映し出すことができるが、多くの無機化合物や金属の結晶格子は数 $\text{\AA}$ 以下であるから、これを見ることは現在のところ不可能である。この場合にはモワレ像 moiré pattern の手段を用いる。いま図-8 (a) のように d なる間隔をもつ縞模様を 2 枚重ねて θ だ

(a) 電子顕微鏡像

(b) 電子回折の繊維図形

(c) 格子像

図-7 銅フタロシアニンの β 型結晶(水渡、植田)

図-8 モアレ縞の原理図

け傾けると、もとの縞と直角方向に新しい縞模様ができる。新しい縞の間隔 D はほぼ d/θ で、 θ が少い程縞の拡大率は大きくなる。例えば $\theta=0.01$ rad.($=35'$)程度では $2\text{ \AA}$ が $20\text{ m}\mu$ に拡大されるから、電子顕微鏡の分解能以下の格子像も充分拡大してモアレ像として見る事ができる。このようなモアレ像は上田ら²⁹⁾がグラファイトの薄片結晶について最初に見出して

以来種々の結晶³⁰⁾について報告がある。図-9は筆者らの行った三角性コロイド金の“らせん”成長により発達した(111)面の重なり部分に現れるモアレ像³¹⁾である。また、図-8(b)のように2枚の格子が平行な場合でも、格子の間隔 d_1, d_2 が少しく異なる場合にはモアレ(平行モアレ)ができ、その間隔 D は $d_1 d_2 / (d_1 - d_2)$ で与えられる。また格子板が傾いて接するときにもできる。Pashleyら³²⁾は蒸着法により“epitaxy”を利用して人工的に2枚の結晶を重ねてモアレ像を作ること

図-9 らせん成長した三角性金コロイドの薄片結晶面上にあらわれるモアレ縞(植田)

功し結晶に関する種々興味ある現象を観察した。

なお、格子欠陥または結晶転位とくに1本の縞がくさびを打ち込んだように入りこむ edge dislocation は格子像および拡大してモアレ像により観察され結晶学者の注目を引いた処であるが、ここでは省略しておく。

4. 窯業への応用

(a) 窯業原料——粘土鉱物 粘土鉱物は表-1に示すようにそれぞれ特有の形態と大きさをしている。これらの美しい写真は既に多く

表-1 電子顕微鏡で見られた種々の粘土鉱物の大きさと形

粘土鉱物	分子式	形態	大きさ
Kaolinite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	六角板状	幅 0.1~4 厚 0.01~0.5
Dickite	"	"	幅 1~8 厚 0.07~0.5
Nacrite	"	"	幅 0.5~1 厚 0.02~0.2
Halloysite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	中空管状	長 0.1~2 太さ 0.04~0.2
Endellite	"	木片状, 球状	径 0.05~1.0
Allophane	$x\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot y\text{SiO}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$	球状, ゲル状	径 0.02~1.0
Montmorillonite	$(\text{K}, \text{Na})_2\text{O} \cdot (\text{Mg}, \text{Ca})\text{O} \cdot (\text{Fe}, \text{Al})_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 系	板状(無定形)	幅 0.05~1 厚 0.005~0.1
Nontronite	"	"	"
Beidellite	"	"	"
Sericite	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 系	六角板状	幅 0.1~0.3 厚 0.003~0.02
Illite	$\sim(\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3)$	"	"
Attapulgite	$3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	板状, 繊維状	長 5~20 太さ 0.02~0.1
Serpentin	"	不定形	"
Talc	$3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	"	"
Pyrophyllite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	"	"

の書物³³⁾に記載され、本邦産の窯業原料として有名な肘折カオリン、関白カオリン、蛙目カオリンなどの多くの写真は河嶋³⁴⁾らにより撮られた。また Comer³⁵⁾や Stetson³⁶⁾は粘土塊にレプリカ法を応用した。ここでは代表的な Kaolinite と Halloysite の写真をそれぞれ図-10と図-11にかかげておく。

図-10 粘土鉱物 Kaolinite (荒川) 図-11 粘土鉱物 Halloysite (荒川)

電子顕微鏡折法による粘土鉱物の結晶学的研究³⁷⁾の二、三についてのべる。植田³⁸⁾は蔵田粘土(Kaolinite)、春日ベントナイトおよび Zettlitz カオリンについて結晶軸、面指数、面内配位などを決定した。

本庄³⁹⁾らは種々の管状カオリンについて管の回転軸すなわち長軸は主として b 軸であるが、 a 軸のものや $[3.1]$ 軸のものが見出され、その割合は 100 : 5

:2であることを見出した。また Zussmann, Brindley および Comer⁽⁴⁰⁾は蛇紋岩について繊維状 Crysothile の繊維軸が a 軸であり、板状 Litherdite および板状 Antigorite について結晶軸を決定し、 a 軸方向の回折斑点の“のび”から a 軸方向に約 40 Å の長周期格子構造を考えた。とくに Yu yen stone には 90 Å の長周期があり、この長周期格子像は上田⁽⁴¹⁾らによって直接に電子顕微鏡で観察された。

高橋⁽⁴²⁾は本邦産の種々のカオリンに関するX線回折、熱示差分析および電子顕微鏡による研究からして形態、比重、塩基交換量などと結晶度との関係を明らかにした。さらに Kaolinite, Halloysite, 木節粘土および滑石について乾式または湿式粉碎の時間的経過をX線回折、熱示差分析および電子顕微鏡により追跡し、非晶質の生成と再凝集との2種類の構造変化がおこることを結論した。すなわち Kaolinite の六角板状または Halloysite の管状の結晶格子が先ず無定形粒子にくだけるが、ある時期を過ぎるとこれが再び集まり次第に大きな球形粒子に成長する。また結晶性は次第に悪く非晶質に近くなり Zeolite 的構造となる。

なお、合成雲母や合成石棉などの合成鉱物の研究に電子顕微鏡が活用されている。Noll ら⁽⁴³⁾は水ガラス、苛性ソーダ、塩化マグネシウムの $Mg:Si$ が 3:2 になるように混合し、その水溶液を 300°C 加圧釜で反応せしめ合成 Chrysotile を、また水ガラス、苛性ソーダ、硫酸ニッケル水溶液の高圧高温反応から合成 Garnierite を得た。図-12はその一例で、天然 Halloysite に似た管状体であり、管の外径、内径を電子顕微鏡写真より求め天然物と比較した。

図-12 合成 Garnierite (Noll, Kircher, Sybertz)

(b) 陶磁器 陶磁器の表面または破面の微細構造がレプリカ法で観察されている。Pfisterer⁽⁴⁴⁾は硬磁器の表面と内部で構造の異なることを見た。すなわち約 0.1 μ の表面層はガラス質であるが、それを弗化水素溶液で軽く腐蝕すると非常に小さい針状 (長さ 0.4 μ , 径 0.03 μ) の Mullite 結晶があらわれる。さらに深く腐蝕すると、大きなガラス相と Mullite, 石英の3つの相があらわれてくる。また碍子用磁器中の Mullite 結晶の生成も観察されている。

図-13 1200°C で焼成した Kaolinite の表面に生成する Mullite 結晶の配位 (Comer)

陶磁器の焼成の基本問題として、Comer⁽⁴⁵⁾は焼成

Kaolinite 中に Mullite 結晶の成長する様子をレプリカ法で研究した。図-13はその一例で、Mullite の針状結晶の方向と Mullite の六角板状の軸方向とからアルミナの八面体鎖に沿って結晶成長が起ることを推論した。

また高アルミナ磁器について種々の射出成形方法による表面状態の差が観察された⁽⁴⁶⁾。

(c) 焼結体 最近の超硬材料、耐熱材料、電磁器材料などとして重要な用途のある無機物焼結体の微細構造すなわち構成結晶単位の大きさ、形、分布、配向などは材料の性質とはなはだ密接な関連があるので、電子顕微鏡により微細構造を明らかにすることにより優れた製品が生れた例が多い。

酸化ニッケル⁽⁴⁷⁾や酸化チタン⁽⁴⁸⁾の粒子の高温 (900°~1300°C) における粒子の成長や焼結状態が研究された。また成形物での焼結体の表面での粒境界の焼成温度および時間による変化が詳細に研究された。

結晶表面には美しい階段状ループが観察される。酸化アルミニウム粉末⁽⁴⁹⁾の粒子成長とくに添加物の影響が研究された。すなわち酸化ゲルマニウムはあまり影響ないが、酸化チタン、酸化マンガンは粒子成長を促進する。

圧電材料などに広く用いられる特異の強誘電性のチタン酸バリウム磁器^(50,51)は酸化チタンと炭酸バリウムまたは硝酸バリウムを混合し高温で焼結して作る。この焼成条件が電気的特性に大いに影響するので、その焼結体の表面構造が観察され、優秀品の研究並びに工場の品質管理に電子顕微鏡が大いに利用されている。図-14にその一例を示す。添加物により結晶粒の大きさが異なり共に電気的特性が異なる。

図-14 チタン酸バリウム磁器の表面 (脇野氏提供)

磁性材料として重要なフェライト⁽⁵²⁾ $MO \cdot Fe_2O_3$ も微細構造の観察が最適焼成条件の決定に必要である。一般に強磁性体は小さな磁区 (domain) に分かれ、この磁区間の境界を Block 壁という。この Block 壁を電子が通過するときにはまがることを利用して電子顕微鏡像に磁界を明瞭に区別する巧な方法が考えられた^(53,54)。図-15はその一例である。さらに市ノ川⁽⁵⁵⁾はこの磁界の動きを

図-15 Permalloy 薄膜の磁界像 (Fuller, Hale)

電子顕微鏡の映画として撮られた。これはフェライトではなく金属薄膜を用いてなされたが、はなはだ興味あるものである。

機械的衝撃、熱衝撃に強く、また耐熱性のある新しい工業材料サーメット (cermet) は、金属の酸化物、窒化物など粉末を金属粉末と混合し、加圧成形後、高温で焼結されたもので両者の長を兼ねそなえている。このときも微結晶の大きさ、形および微結晶相互の組織、粒界が問題である。炭化タンゲステン・コバルト系サーメット⁵⁶⁾、チタン・コバルト系サーメット⁵⁷⁾について観察され骨格説が否定された。また、これらの高温での酸化過程が研究された。炭化タンゲステン・炭化チタン・コバルト混合系では混晶 (β 相) の平均粒径 $2\sim 4\mu$ で、しばしば球形の核が見られた。斎藤⁵⁸⁾はチタン・カーバイド系サーメットの焼結過程を観察した。

(d) セメント セメント原料の石灰石、粘土などを混合し焼成したものをクリンカー (焼塊) といわれる。このクリンカーの結晶組成の研究が古くから光学顕微鏡を用いて行われてきたが、電子顕微鏡により微細構造を観察されだした。主として破断面または研磨面を硝酸アルコール溶液、可性加里水溶液で少しく腐蝕してレプリカ像を撮る。わが国ではいち早く田中、内藤^{59, 60)}がクリンカーの水硬性化合物である Alite 群 ($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$)、Belite 群 ($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$)、Celite 群 ($4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$) などの結晶粒界の美しいレプリカ写真を撮り、1954 年 ASTM 協会 75 周年記念の写真展で 1 等賞を獲得された。また鈴川⁶¹⁾は徐冷クリンカーや高アルミナ・クリンカーで Belite 群の析出過程を研究し、小野はクリンカー中の Alite および Belite は均一相でなく異なる相が互に重なりあったスケルトン構造をもつことを認めた。

セメントの水和生成物は微粒子のものが多く、その大きさ形態の観察、ならびに水和反応の研究に電子顕微鏡が大いに利用されている。なお電子顕微鏡回折を併用される場合が多い。Eitel⁶²⁾、Sliepcevich ら⁶³⁾の初期の研究から Grudemo⁶⁴⁾、Swerdlow ら⁶⁵⁾など多くの報告が

ある。わが国では、渡辺⁶⁶⁾は水和および風化セメントを観察し、セメントバチルス ($3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{CaSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$) の長い繊維状結晶の生成されることを認め、真田⁶⁷⁾は焼石膏の水和物およびセメント凝結時における析出物について報告した。竹本⁶⁸⁾、渡辺・岩井⁶⁹⁾、毛利・田賀井⁷⁰⁾などはポルトランドセメントの組成化合物であるアルミン酸石灰 ($3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$, $5\text{CaO}\cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$)、珪酸石灰 ($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$, $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$)、鉄酸石灰 ($2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$, $\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$)、鉄アルミン酸石灰 ($4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$) およびこれらの混合物の水和反応に関して一連の詳細な研究を行い、X線回折などの他の方法と共に水和過程、さらに硬化、固化の過程を明らかにした。このほか、渡辺・岩井⁷¹⁾はこれら水和物の電子線照射による脱水分解の過程を電子回折と共に追跡し、吉井・須藤⁷²⁾は種々の珪酸石灰水和物の形態ならびに加熱変化など一連の研究を行った。膨脹性セメントの水和⁷³⁾、セメントの凝結時における水和状態⁷⁴⁾、セメントモルタル中のセメントバチルス⁷⁵⁾、カルシウム・シリケート水和物⁷⁶⁾などの研究がある。

セメント混和材である白土、珪藻土、フライアッシュが観察されている。とくにフライアッシュは球形の微小粒子であるが、青木⁷⁷⁾は種々のものについて良否を検討した。さらに混和材とセメントとの反応 (ポゾラン反応) について、爾見⁷⁸⁾は石膏、石灰、珪酸石灰、アルミン酸石灰濃液中におけるフライアッシュの水和生成物の析出の状態をしらべ、また天然産ポゾランとして各地の白土、石灰 5 種および無定形シリカ 6 種の水和反応について研究した。

佐治⁷⁹⁾はセメントペースト硬化体の破面をレプリカ法により研究した。とくにフライアッシュ混合セメントについて興味ある写真を得た。図-16 はその一例である。

図-16 フライアッシュ混合セメント、ペースト硬化体の破面 (佐治氏提供)

花田⁸⁰⁾は高炉セメントの研究としてスラグおよび合成ゲーレンナイト (gehlenite) の水和硬化体の表面のレプリカ写真を撮り、X線の結果と共に水和生成物を明らかにした。

最近、内川・高木⁸¹⁾はポルトランドセメント組成化合

物の完全水和物の微細構造を観察する目的で超薄切片法を試み、数種の切片像とその回折像を示した。超薄切片に関しては最初の試みであり、種々の問題を含んでいるが、今後の確実な進展が望ましい。

(e) ガラス、珪瑯 ガラスの薄膜や粉末の周辺の非常に薄い部分を直接透過法により観察し、種々ガラス構造が論ぜられている。König⁸²⁾は融解ガラス管の端を吹き破って作った薄膜を観察し、無構造にみえるがシャドウイングをほどこした場合に微細な不均一性が見られるのは失透してクリストバライト結晶が生じたものと推定した。Plebus と Michener⁸³⁾は直径 1000 Å 以下のガラス繊維や粉末の周辺部を観察して、20~200 Å のスケルトン構造を認め、その大きさはガラスの種類により異っており、ガラス繊維では連鎖状を呈することを知った。また、野明・渡辺⁸⁴⁾は種々の熱処理をした分相性珪酸ガラスを熱処理して、その周辺部のシリカガラスのスケルトン構造の変化を観察し、それから分相現象を説明した。図-17 はその一例である。

図-17 珪酸ガラスを熱処理した後稀塩酸処理したもの (野明氏ら提供)

ガラスの破断面、研磨面、腐蝕面などがレプリカ法によって研究されている。Gölz⁸⁵⁾、Deacon⁸⁶⁾の観察に続いて Brüche⁸⁷⁾は鉛ガラスの還元焰中における鉛粒子の析出や水、弗酸による腐蝕面に生じる連鎖状析出物を観察した。寺尾、坂田⁸⁸⁾はガラスの破断面を観察し鏡面は割れ目から周辺部にゆくにしたがって粗に粗になることを述べた。渡辺⁸⁹⁾は Nonex ガラスの熱処理による表面結晶化に関し、クリストバライトの微小結晶が析出する過程を観察した。Rindone⁹⁰⁾はリチウムガラスの結晶化が微量の白金によって著しく促進されることを見た。Sastri⁹¹⁾は硫化リチウム系ガラスの表面状態を観察し、相互の混合性について研究した。橋、村上は窓用ガラスを電気炉中で加熱したときに表面に現れる美しい六角状結晶を観察した。Warshaw⁹²⁾は板ガラスの表面の不均一性は内部構造に関係することを観察した。最近新しいガラス材料であるパイロセラムの構造が観察の対称となっている。例えば Klemm と Volkmann⁹³⁾は結晶化ガラス面および

図-18 ガラス表面に析出したリチウム・シリケート結晶 (荒川)

その腐蝕面をレプリカ法で研究した。図-18 はガラス面に析出したリチウムシリケートの結晶である。

König⁸²⁾も腐蝕面や反射防止コーティング面のスケルトン構造を観察した。土橋、関戸、中谷⁹⁴⁾は重クラウン系光学ガラスの研磨面に種々のガス体や溶液を反応させて強制腐蝕を行わせ、その表面の変化を観察し、レンズの“やけ”や“くもり”の原因を考察した。Simpson⁹⁵⁾は種々のガラス表面の耐光性や耐薬品性についてレプリカ法を応用し研究した。Brüche と Peter⁹⁶⁾はガラスの研磨について研究し、表面のキズの干渉顕微鏡(光学)像と電子顕微鏡レプリカ像を比較した。

Bates および Black⁹⁷⁾、鴨川、足立、矢向は乳白ガラス中の顔料である酸化チタン粒子の分散をレプリカ法で観察した。また、着色ガラス中のコロイド粒子が溶解法により観察された^{98,99)}。例えば赤色ガラスを 80% 弗酸で溶出して残った金粒子を見て、大きさは 15~16 μ m でガラスの熱処理により小さくなることを明らかにした。

珪瑯の研究にも活用されている。例えば山田¹⁰⁰⁾はアルミニウム珪瑯について切断面のレプリカ写真により釉

図-19 二酸化ウラン焼結体の内部空孔 (高橋氏ら提供)

図-20 原子炉で照射を受けたグラファイト結晶のU核分裂片の飛跡と損傷 (出井氏ら提供)

と金属との界面状態を観察し融着機構を研究した。

(f) 原子炉材料 最近は何々の原子炉材料が研究の対象となっている。高橋ら¹⁰¹⁾は二酸化ウラン焼結体の表面構造や内部に生ずる空孔の美しい写真を撮った。図-19はその一例である。

また、グラファイトもよく観察されるが、最近、藤田、出井ら^{102,103,104)}はグラファイト中の格子欠陥をモアレ法により研究し、さらに図-20の如く原子炉で照射した場合に U^{235} の核分裂片の飛跡スパイク (線条) および大きな損傷領域 (縞模様) を直接観察したことははなはだ興味がある。

× × × ×

窯業の基礎研究並びに品質管理に電子顕微鏡がますます利用され、その偉力を発揮することを望む。

(電子顕微鏡写真を引用させていただいた方々に感謝します)

文 献

- W.H. Eitel, H.O. Miller, O.E. Radejewski. *Ber. Deut. Keram. Ges.*, **20**, 165 (1938)
- J. Endell. *Keram. Rundschau*, **49**, (1941); *Tonind. Ztg.*, **65**, 69 (1941)
- B.T. Shaw, R.P. Humbert. *Soil. Sci.*, **52**, 146 (1941); *J. Phys. Chem.*, **46**, 1036 (1942)
- S.B. Hendricks. *Soil. Sci.*, **56**, 285 (1943)
- 河島千尋・只野文哉. 窯協, **56**, 19, 62 (1948)
- K. Kobayashi, E. Suito, S. Shimadzu. *5th Conf. on E.M. Berlin* 165 (1958); 電子顕微鏡, **7**, 102 (1959)
- G. Dupouy, F. Perrier, R. Fabre. *Compt. Rend.*, **252**, 627 (1961)
- H.G. Heide. *Naturwiss.*, **14**, 313 (1960)
- 水渡英二. 化学工業, **11**, 1043 (1960)
- J.J. Comer, J.W. Turley. *J. App. Phys.*, **26**, 346 (1955)
- H. Pfisterer. *B.D.K.G.*, **30**, 216 (1953), **31**, 73 (1954)
- D.E. Bradley. *J. App. Phys.*, **5**, 65 (1954)
- 田中太郎・内藤隆一. 窯協, **61**, 679, (1953)
- 深見章. 電子顕微鏡, **4**, 36 (1955)
- 鴨川. 日本数学会誌, **17**, 384 (1943)
- L. Moscou. *Proc. Eur. Reg. Conf. on E.M., Delft* **1**, 531, 571 (1960)
- 水渡英二・植田夏. 実験化学講座(4) 固体物理化学 (丸善) 300~345 (1956) 参照
- 水渡英二・滝山一善. 電子顕微鏡, **8**, 87 (1959); *Bull. Chem. Soc. Japan*, **32**, 68 (1959)
- E. Suito, N. Uyeda and K. Takiyama. *J. Electromicroscopy*, **5**, 14 (1957)
- E. Suito and N. Uyeda. *Proc. Japan. Acad.*, **32**, 182 (1956)
- J.E. Menter. *Proc. Roy. Soc.*, **235**, 119 (1956)
- E. Suito and N. Uyeda. *Proc. Japan. Acad.*, **33**, 398 (1957)
- W.G. Wyckoff. *Norelco Rep.*, **4**, 93 (1957)
- L.T. Chadderton. *Nature*, **186**, 541 (1960)
- J.W. Menter. *Proc. Stockholm Conf. E.M.*, **88**, (1956)
- T. Komoda and S. Sakata. *J. Electronmicroscopy*, **7**, 27 (1959)
- Y. Kamiya, M. Nonoyama and R. Uyeda. *J. Phy. Soc. Japan*, **14**, 1334 (1959)
- R.J. Bird, G. Rooney. *Nature*, **190**, 337 (1961)
- T. Mitsuishi, H. Nagasaki, R. Uyeda. *Proc. Japan. Acad.*, **27**, 86 (1951)
- Y. Seki. *J. Phys. Soc. Japan*, **8**, 149 (1953)
- W.C.T. Dowell, J.L. Farrand, A.L.G. Rees. *Proc. Reg. Conf. E.M. Tokyo*, 320 (1956)
- E. Suito and N. Uyeda. *Nature*, **185**, 453 (1960); *J. Electronmicroscopy*, **8**, 25 (1960)
- T.W. Pashley, J.W. Menter, C.S. Bassett. *Nature*, **179**, 752 (1957)
- D. Davis. *Am. Petroleum Inst. Project* (1950)
- R.E. Grim. "Clay Mineralogy" 106~125 (1953)
- 河嶋千尋. "窯業原料" II (1949): "粘土とその利用"(1958), "電子顕微鏡の理論と応用" III 181-206 (1960)
- J.J. Comer, J.W. Turley. *J. App. Phys.*, **26**, 346 (1955)
- H.W. Stetson. *J. Am. Ceram. Soc.*, **38**, 462 (1955)
- 水渡英二. 粘土科学の進歩, **1**, 166 (1959)
- 植田夏. *Proc. Japan Academy*, **32**, 177 (1956); 粘土科学の進歩, **1**, 181 (1959)
- G. Honjo, N. Kitamura, K. Mihama. *Clay Minerals Bull.*, **2**, 133 (1954)
- J. Zussman, G.W. Brindley and J.J. Comer. *Am. Mineralogist*, **42**, 133 (1957)
- Y. Kamiya, M. Nonoyama, R. Uyeda. *J. Phy. Soc. Japan*, **14**, 1344 (1959)
- H. Takahashi. *Bull. Chem. Soc. Japan*, **31**, 275 (1958)
- 32**, 235, 374, 381 (1959)
- W. Noll, H. Kircher, W. Sybertg. *Koll. Z.*, **157**, 1 (1958)
- H. Pfisterer. *B.D.K.G.*, **30**, 216 (1953), **31**, 73 (1954)
- J.J. Comer. *J. Am. Ceram. Soc.*, **43**, 378 (1960)
- 茂木朝雄. 窯協, **68**, 23, (1960)
- 野中甲蔵ら. 名工試, **4**, 25, 284 (1955); 電子顕微鏡, **4**, 7(1955)
- 久保輝一郎・神力喜一・久高克也. 工化, **61**, 831 (1958)
- W.J. Smothers, H.J. Reynolds. *J. Am. Ceram. Soc.*, **37**, 588 (1954)
- 久保輝一郎・神力喜一. 工化, **54**, 268, 358 (1951); **55**, 49, 137 (1952)
- L. Egerton, S.E. Koonce. *J. Am. Ceram. Soc.*, **38**, 414 (1955)
- A.L. Stuijts. *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **55**, 57 (1956)
- H.W. Fuller, M.E. Hale. *J. App. Phys.*, **31**, 238 (1960)
- L. Mayer. *J. Appl. Phys.*, **28**, 975 (1957)
- 市ノ川竹男. 応用物理学会, (1961)
- Pfisterer. *Z. Metallkund.*, **46**, 574 (1955)
- W. Kinna, O. Rudiger. *Techn. Mitt. Krupp.*, **12**, 213 (1954)
- 斉藤進六. 窯協, **11**, 269, (1960)
- 田中太郎・内藤隆一. 小野田研報, **3**, 212 (1951); 窯協, **61**, 20 (1953)
- 田中太郎・内藤隆一・小野吉雄. 小野田研報, **7**, 168 (1955)
- 鈴川論一ら. セメント技術年報, **8**, 32 (1954), **9**, 32 (1955)
- W. Eitel. *Z. Angew. Chem.*, **54**, 185 (1941); *Zement*, **31**, 489 (1942)
- C.M. Sliepcevich, L. Gildart, D.L. Katz. *Ind. Eng. Chem.*, **35**, 1178 (1943)
- A. Grudemo. *3rd Int. Symp. on Cement (London)*, 247, (1952)
- M. Swerdlov, F.A. Heckman. *J. App. Phys.*, **25**, 1457 (1954)
- 渡辺幸三郎. セメント技術年報, **6**, 18 (1952)
- 真田義彰・宮沢清・松崎安宏. セメント技術年報, **6**, 133 (1952)
- 竹本國博. セメント技術年報, **6**, 108 (1952), **7**, 19 (1953), **8**,

- 284 (1954); 小野田研報, 4, 396 (1952), 5, 167 (1953), 6, 284 (1954)
- 69) 渡辺幸三郎・岸井正. セメント技術年報, 8, 101 (1954), 9, 57 (1955)
- 70) 毛利純一・田賀井秀夫・川上辰男. セメント技術年報, 7, 27 (1953), 8, 72 (1954)
- 71) 渡辺幸三郎・岩井正. 電子顕微鏡, 4, 157 (1956)
- 72) 吉井豊藤丸・須藤儀一. セメント技術年報, 11, 48 (1957), 12, 62 (1958), 13, 80 (1959); 窯協, 68, 75 (1960)
- 73) 田中太郎・渡辺嘉香. セメント技術年報, 9, 108 (1955)
- 74) 竹本國博・鈴木節三. 小野田研報, 8, 21 (1956)
- 75) 村! 義一・須藤儀一. セメントコンクリート, 115, 12 (1956)
- 76) 吉井豊藤丸・須藤儀一. 窯協, 68, 75 (1960)
- 77) 青木完雄. セメント技術年報, 8, 118 (1954)
- 78) 爾見運治. セメント技術年報, 10, 221 (1956), 11, 181 (1957)
- 79) 佐治健治郎. 日本セメント研報, 200 号 (1959); セメント技術年報, 13, 124 (1954); Zement-Kalk-Gips, 12, 418 (1959)
- 80) 花田光雄・田中弘文・桜井肇・近野寿郎・村上恵一. 窯協, 68, 307 (1960)
- 81) 内川浩・高木茂榮. 小野田研報, 13, 3 (1961)
- 82) H. König, G. Helwig. *Optik*, 5, 573 (1949); *Glastech. Ber.*, 24, 167 (1951)
- 83) A.F. Prebus, J.W. Michener. *Ind. Eng. Chem.*, 46, 147 (1954)
- 84) 野明治雄・渡辺宗男・相波武. 電子顕微鏡, 6, 45 (1958); *J. Am. Ceram. Soc.*, 42, 593 (1959)
- 85) E. Götz. *Z. Physik*, 120, 773 (1943); *Glastech. Ber.*, 21, 128 (1943)
- 86) B.M. Deacon, G.S. Ellis, W.G. Gross, R.S. Sennett. *J. App. Phys.*, 19, 704 (1948)
- 87) E. Brüche, H. Poppa. *Silikattech.*, 6, 378 (1955)
- 88) V.I. Schelynskii. *Doklady Akad. Nauk, SSSR.*, 85, 1097 (1952); *Selko Keram.*, 11, 19 (1954), 12, 8 (1955)
- 89) 渡辺宗男・野明治雄・大島成一. 窯協, 64, 40 (1956)
- 90) G.E. Rindone. *J. Am. Ceram. Soc.*, 41, 41 (1958)
- 91) B.S.R. Sastry, F.A. Hummel. *J. Am. Ceram. Soc.*, 42, 81 (1959) 43, 23 (1960)
- 92) I. Warshaw. *J. Am. Ceram. Soc.*, 43, 4 (1960)
- 93) W. Klemm, H. Volkmann. *Glastech. Ber.*, 34, 152 (1961)
- 94) 土橋正二・関戸栄一・中谷善行. 窯協, 66, 233 (1958)
- 95) H.E. Simpson. *J. Am. Ceram. Soc.*, 38, 81 (1955) 41, 43 (1958), 42, 337 (1959)
- 96) E. Brüche, K. Peter. *Glastech. Ber.*, 33, 37 (1960)
- 97) T.F. Bates, M.V. Black. *Glass. Ind.*, 29, 487 (1948)
- 98) G.S. Bachmann, R.B. Fischer, A.E. Badger. *Glass Ind.*, 27, 399 (1946)
- 99) 本田武彦. 永田喜一, 大工奨報, 4, 1 (1952)
- 100) 山田敏夫. 窯協, 68, 163 (1960), 69, 29 (1961)
- 101) 高橋修一郎・村越肇・佐藤亮一郎・石井文平・久保田正. 第3回原子力会議 (1959)
- 102) E. Fujita, K. Izui. *J. Phy. Soc. Japan.*, 16, 214 (1961)
- 103) K. Izui, F.E. Fujita. *J. Phy. Soc. Japan.*, 16, 1032 (1961)

建設材料第 76 委員会

第105回会議は昭和 36 年 7 月 28 日と 29 日の 2 日間、大阪窯業セメント K K 伊吹工場見学をかねて開催され、永井委員長司会のもとに下記の論文が提出された。(常山)

1) メンソリーセメントの話 (上) (学振 76 委報, 76-105-1, 本刷り 5 ページ)

日本セメント株式会社研究所 木村 勲

講義. 諸外国のメンソリーセメントの規格, その成分などについてのべる.

2) RILEM “モルタルと塗装” 研究班の活動状況. メンソリーセメントに関する調査 [VII] (76-105-2, 10 ページ)

日本セメント株式会社研究所 木村 勲

RILEM Bulletin No. 10 (1961 年 3 月) の紹介. 次の諸性質を重要と認めることを承認した. 保水性, プラスチシチー (ワーカビリティ), 強度, 乾燥収縮, 砂断歪とクリープ (亀裂の危険性を評価するため) および耐久性. 以上の試験法について各委員が意見や実験結果を報告したが, まだ委員会として採択したものはない.

3) アロファン粘土と $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液との反応について (76-105-3, 本刷り 7 ページ, 図 7, 表-1, 文献 7)

建設省土木研究所 有泉 昌

20°C における反応結果についてはすでに報告した. 本報告では 20, 40, 60 および 80°C の場合をのべる. 反応液の濃度は 1.2, 1.0, 0.8, 0.69 および 0.2 g CaO/l の 5 種. 結論. 20 および 40°C の反応では C_2ASH_n が生成し, 安定に存在し, 80°C では C_3AH_6 が生成, やはり安定であるが, 60°C では最初の反応液の濃度により C_2ASH_n か C_3AH_6 のいずれか一方が生成し, それが安定であることが明らかになった. このことからアロファン粘土と $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液間の反応生成物は反応

温度のみに依存するのではなく, そのときの液相と固相間の収着平衡関係によって定まる CaO の固定量にも密接に関係するといえる. アロファン粘土は含水量がきわめて高く, それに基いた特異性質を示すが, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ との反応ではカオリナイトの焼成物と同じ行動をとり, $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ 系として行動する. また反応液中の CaO の濃度変化および反応生成物の X 線回折から, この反応がいわゆる Topochemical-reaction であることが是認される.

4) 合成無水石膏によるキーンズセメントの製造 (76-105-4, 9 ページ, 表 1, 図 3, 文献 6)

東北大学工学部 村上恵一, 田中弘文

硫酸と石灰石との反応から合成無水石膏をえ, これをキーンズセメントとして使用できるかを検討した. この反応は大きな発熱反応であり, 十分に濃厚な硫酸を使用すれば完全に乾燥した生成物をうるができる. また石灰石粉末と硫酸との反応の際の無水石膏生成領域を決定し, 実験式を得た. これに従って石灰石粉末と 98% 硫酸とを常温で反応させ完全な無水石膏を得た. このようにして石灰石粉末に 0.8 当量と 0.5 当量の 98% 硫酸とを反応させた. 試製キーンズセメントについて保水性, 凝結時間, 強度, ヒビ割れ試験を行い, 良好な結果を得た. 硫酸量は 0.5 当量より減少させることもできた.

5) 国際セメント化学シンポジウム (76-105-5, 本刷り 8 ページ, 図 1)

東京大学工学部 永井彰一郎

窯協, 69 [6] C207-22 (1961) 参照.

6) ソイルセメントに関する研究題目一覧表 (76-105-6, 1 枚)

6 委員の研究題目, 研究内容を示す.

7) 京阪神における生コンクリート工業の展望 (76-105-7)

京都大学 近藤泰夫