from Russian. *Astex Pub. Co.* (1969).

(7/14/1975 受付)

9) 矢田慶治 東北大学科学計測研究所報告, 15, 133-42.

論文・Paper

PZT 系強誘電性セラミックスの光透過率に 及ぼす結晶格子異方性の影響

宮内 克己・戸田 堯三

((株)日立製作所 中央研究所)

Effects of Crystal-Lattice Anisotropy on Optical Transmittance of Ferroelectric PZT Systems

By

Katsuki MIYAUCHI and Gyōzō TODA
(Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd.)

(Pb, La) (Zr, Ti) O₃ is a highly transparent ferroelectric ceramic fabricated by doping La into PZT. However, the mechanism to achieve its high transparency has not been adequately clarified yet. In order to substantiate the concept in the preceding study concerning the optical transparency of ferroelectric ceramics PLZT, the optical transparency and the crystal-lattice anisotropy of the hot-pressed Sm-, Sr- and Ba-doped PZT were investigated.

As in the case of PLZT, the optical transmittance of the above ferroelectric ceramics and the anisotropy of individual grains are closely related. That is, the optical transmittance of solid solution system (PbZrO₃-BaZrO₃) increases with the decrease in the lattice anisotropy of grains within the range of ferroelectric phase (BaZrO₃ concentrations: 15~35 mol%) in the phase diagram. On the other hand, in the case of the Sm-doped PZT, this tendency was observed only with respect to less concentration than the solubility limit (4 at %) of Sm in PZT. From these results, it was thought that crystal-lattice anisotropy apparently has a great effect on optical transmittance in ferroelectric ceramics, although optical anisotropy directly controls the optical transmittance of polycrystalline solids.

In general, the light scattering in anisotropic ceramics is affected by grain size, optical anisotropy and crystal imperfections such as pores and precipitates. In the PbZrO₃-BaZrO₃ solid solution, the grain sizes were nearly equal, and photomicrographs showed that porosity was negligible. No precipitated second phase was detected by electron microscopy. Therefore, it was suggested that light scattering in the present ferroelectric ceramics is also caused mainly due to the variation in refractive index at domain and grain boundaries as in the case of the PLZT system. In line with the above consideration, the Sr- and Ba-doped PZT were fabricated to highly transparent bodies (transmittance 70%, thickness 0.25mm, wavelength 0.7 μm) by the hot-pressing technique (condition: 1400°C, 5 h, 150 kg/cm²). This means that the anisotropy of these materials can be decreased by doping Sr or Ba in PZT and consequently the light scattering at domain boundaries is decreased.

The present work suggests that ferroelectric ceramics other than PLZT and modified PLZT can be fabricated to highly transparent substances by decreasing their optical anisotropy and by selecting a sintering process which eliminate pores, to a considerable extent.

[Received September 2, 1975]

1. 緒 言

透光性アルミナセラミックスが報告されて以来¹⁾, セラミックスの微細構造およびそれらの制御に関する研究
が進展し, マグネシア²⁾, ベリリア³⁾, イットリア⁴⁾ など

の高融点セラミックスが次々と透明化されるようになってきた。さらに近年、強誘電性を兼備した透明セラミックス (Pb, La) (Zr, Ti) O₃ (以下 PLZT と略す) が発表され⁹⁾、電気光学効果を持った新しい機能性材料として注目されている。強誘電性セラミックスの研究においては、プロセス的な面からその透明度を向上させる試みがなされているが、その透明化機構に関しては未だ十分解明されていないのが現状である。

一般に、セラミックスの透光性に影響を及ぼす因子としては、①セラミックスの微細構造に影響を及ぼす焼結プロセスに関するものと、②セラミックスを構成している各結晶子の光学性質(光吸収あるいは、光学異方性)とにわけられる。前者は、例えば、添加物による粒成長抑制 (Al₂O₃ 中の MgO)¹⁾ や、液相焼結に基づく緻密化促進 (MgO 中の LiF)⁴⁾ などの緻密化機構が明らかにされている。後者については、焼結機構のものとは性格を異にするため、従来さほど言及されていなかった。ところが、強誘電性物質は本来、一軸あるいは二軸の光学異方性を有するため多結晶体においては、結晶粒界、分域壁などが屈折率の不連続界面となり、光の屈折、反射による損失が重要となってくる。そのため強誘電性セラミックスの透明化因子としては、光学異方性を考慮する必要がある。著者らは、PLZT 系において、光学異方性と密接な関係にある結晶格子の異方性が透光性に大きな影響を及ぼすことを見出した⁷⁾。本報告では、サマリウム、バリウム、ストロンチウムなどを固溶させた PZT の焼結について検討した結果、強誘電性セラミックスの透明化に関し、二、三の知見が得られたのでここに報告する。

2. 試料および実験方法

2.1 試料

原料として、各々、純度 99.9% 以上の酸化鉛、酸化サマリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタニウム粉末、および、市販の高純度粉末チタン酸バリウム、ジルコン酸バリウム、チタン酸ストロンチウムを用いた。これらの分光分析結果は表 1 に示すとおりである。固溶体粉末合成方法は、通常の方法⁹⁾ にしたがって行った。すなわち、各原料粉末を次式に従い秤量し、混合 (水溶媒: 1 時間)、煅焼 (900°C: 1 時間)、粉碎、混合 (アセトン溶媒: 1 時間) のプロセスを経て圧粉体を作成するものである。

焼結は、15 mm φ × 10 mm h の圧粉体をアルミナダイ中にセットし、酸素気流中 1200°C (Sm の場合)、1400°C (Ba, Sr の場合)、150 kg/cm², 5 時間のホットプレス条件にて行った。但し、Ba, Sr を固溶した PZT の場合

Table 1. Spectroscopic analysis of oxide raw materials (ppm).

	PbO	ZrO ₂	TiO ₂	Sm ₂ O ₃ *	BaTiO ₃	BaZrO ₃	SrTiO ₃
B	<10						
Na	<5	50-100	<5				
Mg	50-100	50-100	1-5		50-100	50-100	50-100
Al	<5	50-100	<10		<50	<50	50-100
Si	1000	100-500	50-100	10-50	100-500	100-500	100-500
P		<500					
Ca	50-100	50-100	<5	50-100	5-10	5-10	100-500
Ti	<500	500-1000	strong		strong	<50	strong
Cr	<50	50-100	<50		50-100	50-100	50-100
Mn	10-50	<10	<10		<10	10-50	50-100
Fe	50-100	100-500	<50		50-100	50-100	500-1000
Ni	<50	<50	<50				
Cu	10-50	10-50	5-10		5-10	5-10	50-100
Sr					500	500	strong
Zr	<100	strong	<100		<100	<100	<100
Sn	<10	<50	<50		100-500	100-500	50-100
Ba		<50	<50		strong	strong	1000
Pb	strong	<50	50-100		<50	50-100	50-100

* Impurities of rare earth elements are removed.

は、焼結温度が高いため、焼結過程に失われる PbO を補償する目的で、前記組成式より 10 mol% 過剰に PbO を加えた。つぎに、焼結した試料を切断し、250 μm の厚みとなるようダイヤモンドペーストにより鏡面仕上した。一般に、強誘電性セラミックスでは、ホットプレス中の応力や、電場などにより、自発分極が特定方向に配向しやすいため、各測定の際は、熱処理 (550°C, 30 分) あるいは分極処理などを行い、条件を規格化することに注意した。

2.2 測定方法

光透過率測定は、鏡面研磨した試料につき、分光光度計 (日立 EPU-2A 型) を用い、0.55 μm の波長 (半値幅 0.001 μm) において行った。ここで光透過率とは、一定強度の平行光線を入射したときの、この入射光強度に対する測定器の一定集光角 (6 度) に入射する透過光強度の比率を示したものである。

また、結晶格子パラメーターの測定は、X線回折装置 (理学電機製 X線発生装置: D10 C, ゴニオメーター: SG-3) を用いて行い、その測定条件は以下の通りである。使用 X 線: Cu K_α (Ni フィルター), X 線管電圧, 電流: 40 kV, 20 mA, ゴニオメーター走査速度 1/4°/min, スリット系 1°-0.15 mm-1°, 時定数 2 sec. 各パラメーターは、試料の結晶系が正方晶, 菱面体晶の場合, それぞれ (200), (220) 回折線の分離状態より決定した。

キュリー温度は、Ag ペースト電極をほどこした 200 μm 厚みの試料を 1°C/min で昇温させながら周波数 1 kHz での比誘電率を測定しそのピーク値から定めた。

3. (Pb, La) (Zr, Ti) O₃ 強誘電性セラミックスの透明化要因

PLZT は、Pb(Zr, Ti)O₃ に La₂O₃ を固溶させ、初

めて透明化された強誘電性セラミックスとして知られているが、その透明化機構に関し、現状では十分理解されていない。前報⁷⁾では、PLZTの光透過率と格子異方性の関係を検討し、その透明化要因に対するひとつの考えを述べた。すなわち、PLZTの強誘電相と反強誘電相の組成変態相境界上の組成において、格子異方性と光透過率との関係を示したのが図1である。この図によると、相境界組成のPLZTでは、La濃度の増加（あるいはZr/Ti比の減少）にともない、格子歪が減少することがわかる。とくにLa濃度が7at%以上の組成では、X線回折パターンには、(111)、(200)のピークだけでなく、もっと高次の回折ピークも正方晶系の分離が現われず、立方晶系（常誘電相）の回折パターンのように見ら

Fig. 1. Optical transmittance vs. lattice distortion in PLZT.

Compositions (La/Zr/Ti)⁷⁾

- ① 2.5/90.8/9.2 ② 3/89.6/10.4 ③ 3.5/88.2/11.8
④ 4.0/87.0/13.0 ⑤ 4.5/86/14.0 ⑥ 5.0/84.0/16.0
⑦ 6.0/80.5/19.5 ⑧ 7.0/75.0/25.0 ⑨ 7.8/70.0/30.0

れる。ところが、誘電率の測定によると、これらの組成はキュリー温度が室温より高く、non-polarな立方構造でなく、わずかに格子歪が存在すると考えられる。また、光透過率は格子歪の減少にともない、ほぼ直線的に増加しており、光透過率は格子歪と密接な関係にあることが指摘される。つまり、図1から“透明”と考えられる組成は、La濃度が6at%以上であり一方、この組成範囲では、格子歪が0.004~0であり、非常に小さくなっていることがわかる。

以上、略述したように、本報告では結晶格子異方性を透光性のひとつの要因と考え、他の強誘電性セラミックス(Sm, Ba, Sr添加Pb(Zr, Ti)O₃)にこれを適用し、強誘電性セラミックスの透明化要因を考察する。

4. 実験結果

4.1 (Pb, Sm)(Zr, Ti)O₃系強誘電性セラミックス

PLZTと同系統の固溶体として、稀土類元素Smを添

加した(Pb, Sm)(Zr, Ti)O₃をとりあげた。Smのイオン半径(1.13 Å)は、Laのそれ(1.32 Å)と比べかなり小さいため、まずPZTに対するSmの固溶限を調べ、その範囲内で光透過率に及ぼす格子歪の影響を検討した。固溶限は、常誘電キュリー温度および格子パラメーターから決定した。図2は、Pb_{1-x}Sm_x(Zr_{0.65}Ti_{0.35})_{1-x/4}O₃の組成において、各Sm濃度に対する常誘電キュリー温度、および格子歪を表わしたものである。ここに格子歪としては通常行われるように菱面体晶の結晶軸角(α)を用い、90°-α(立方晶からの変位角)を採用した。さらにX線回折パターンには、Sm濃度が4at%以上ではペロブスカイトパターン以外のピークが現れはじめる。これらの結果は、ともにSm濃度、約4at%以上では、各パラメーターが一定となっており、固溶限がほぼ4at%であることを示唆している。つぎに、この組成の焼結体の光透過率を測定し、図3に示した結晶格子歪との関

Fig. 2. Curie temperature and lattice distortion vs. Sm concentration in Pb_{1-x}Sm_x(Zr_{0.65}, Ti_{0.35})_{1-x/4}O₃ ceramics.

Fig. 3. Optical transmittance of Pb_{1-x}Sm_x(Zr_{0.65}, Ti_{0.35})_{1-x/4}O₃ as functions of Sm concentrations.

連を検討した。図3は、1200°C、5 h、150 kg/cm² のホットプレス条件にて焼結した試料の光透過率を各 Sm 濃度に対してプロットしたものである。光透過率の測定は、分極処理した試料について行ったものである。本図によると、Sm 濃度が 2 at% 以下のとき濃度の増加にともない光透過率が増加している。これは図2に示した格子歪の結果とあわせ考えると、格子歪の減少にともない光透過率が増加していると考えられ、図1の PLZT の結果とよく対応していることがわかる。しかし、Sm 濃度が 2 at% 以上では格子歪が減少しているにもかかわらずかえって光透過率が低下しており、この原因についてはつぎのように考えられる。すなわち、X線回折結果などからは、Sm の PZT に対する固溶限は 4 at% と推定されたが、Sm 濃度が 2~4 at% の範囲ではX線回折パターンには現れない程度の第2相(析出物など)が存在し、光の散乱中心となっていると推察される。表1に示したように、原料酸化物粉末は純度が高いため、原料中に含まれた不純物が析出し、散乱中心となったとは考えにくい。つまりこの組成範囲の場合、上記焼結プロセスでは、完全に固溶体化が進行しなかったものと思われる。同様の結果が、 $\text{Pb}_{1-x}\text{Sm}_x(\text{Zr}_{0.40}, \text{Ti}_{0.60})_{1-x/4}\text{O}_3$ 組成においても見られた⁸⁾。

4.2 (Pb, Ba)ZrO₃ 強誘電性セラミックスの光透過率と格子異方性

PbZrO_3 - BaZrO_3 固溶体は、全率固溶する系として従来 Shirane ら⁹⁾により詳細に検討されてきた強誘電性セラミックスであるが、その透光性に関しては何ら知見が得られていない。Shirane らの研究と本報告では、固溶体の合成プロセスが異なるため、格子異方性と透光性の相関を検討するのに先立ち、キュリー温度を測定し比較した。図4は、各固溶体組成に対して得られたキュリー温度を Shirane らによる結果とあわせ示したものである。両結果は、キュリー温度にして±5°C 以内でよく一致していることがわかる。但し、本実験の誘電率の温度変化測定結果からは、 BaZrO_3 の濃度が 10~15 mol% で現れる反強誘電相と強誘電相の相転移点は検出できなかった。この原因については、現在不明である。図4のキュリー温度の結果より、本実験の焼結プロセスは、 PbZrO_3 - BaZrO_3 の固溶体化反応にとって十分であったと推察される。

図5は、本固溶体を 1400°C、5 h、150 kg/cm² のホットプレス条件で焼結した試料の光透過率の測定結果を示したものである。本図から、(Pb, Ba)ZrO₃ 系では BaZrO_3 固溶量の増加にともない光透過率が高くなっていることがわかる。とくに BaZrO_3 が 30 mol% 以上では、ほぼ一定となり PLZT と同等程度の高透過率を示している。

つぎに、X線粉末回折法により格子歪を測定した。図4に表わしたように、本固溶体系の室温における結晶系

Fig. 4. Phase diagram of PbZrO_3 - BaZrO_3 solid solution system.

PE: Paraelectric cubic FE_a: Ferroelectric rhombohedral AFE_a: Antiferroelectric orthorhombic

Fig. 5. Optical transmittance of (Pb, Ba)ZrO₃ as functions of BaZrO₃ concentrations.

Fig. 6. Lattice distortion of (Pb, Ba)ZrO₃ as functions of BaZrO₃ concentrations.

Fig. 7. Optical transmittance vs. lattice distortion in (Pb, Ba) ZrO_3 ceramics.

は、 BaZrO_3 濃度が 0~15mol% では斜方晶 (反強誘電相), 15~35mol% では菱面体晶 (強誘電相), >35mol% では立方晶 (常誘電相) となる。したがって, 本実験では, BaZrO_3 濃度 15~35mol% の強誘電相について格子歪を測定し図 6 に表わした。また, 図 5, 図 6 のそれぞれに対応する組成の光透過率と格子歪の関係を図 7 に示した。図 6 から明らかなように BaZrO_3 濃度の増加にともない格子歪が減少し, 立方晶となる 30mol% 付近において格子歪は急激に 0 となっている。さらに, 図 5, 図 7 の結果より, この格子歪が小さい組成において焼結体の光透過率が高くなっていることは, PLZT における結果 (図 1) とよい対応を示している。これらの結果より PLZT にかぎらず他の強誘電性セラミックスにおいても, 結晶格子異方性の透光性に及ぼす影響の大きいことが指摘される。

4.3 (Pb, Ba) (Zr, Ti) O_3 , (Pb, Sr) (Zr, Ti) O_3 の光透過率

(Pb, Ba) (Zr, Ti) O_3 , (Pb, Sr) (Zr, Ti) O_3 強誘電性セラミックスは, 各々の成分比を変えることにより, 結晶構造および格子歪を変化しうる組成物として Ikeda^{10), 11)} により詳細に報告されている。ここでは, それらの相図から各々格子歪の小さい一組成を選び, その光透過率を検討した。選んだ組成は $(\text{Pb}_{0.7}\text{Ba}_{0.3})(\text{Zr}_{0.7}\text{Ti}_{0.3})\text{O}_3$ ($90^\circ - \alpha \approx 0$), $(\text{Pb}_{0.8}\text{Sr}_{0.2})(\text{Zr}_{0.72}\text{Ti}_{0.28})\text{O}_3$ ($1 -$

Fig. 8. Optical transmittance of Ba- and Sr-doped ceramics.
① $(\text{Pb}_{0.7}\text{Ba}_{0.3})(\text{Zr}_{0.7}\text{Ti}_{0.3})\text{O}_3$
② $(\text{Pb}_{0.8}\text{Sr}_{0.2})(\text{Zr}_{0.72}\text{Ti}_{0.28})\text{O}_3$

$\frac{c}{a} = 0.004$) であり, 図 8 は, これら組成物を 1400°C , 5h, $150\text{kg}/\text{cm}^2$ のホットプレス条件で焼結した試料の光透過率の波長特性を示したものである。この図は, 本組成物も PLZT と同等程度の光透過率を持つことを示しており, また PLZT に限らず, PZT の結晶格子異方性を小さくするような元素を固溶させることで透明セラミックスが得られることを示唆している。

5. 考 察

5.1 強誘電性セラミックスの透明化要因に関する考え方

セラミックスの透光性を支配する因子は, ①焼結プロセスに依存する焼結体の微細構造に関するもの, および ②焼結体を構成している各結晶粒の結晶学的, 光学的性質に関するもの, に大別することができる。これを, 単純化するため, 焼結体中の光の透過について Lambert-Beer の式を適用して考えてみる。すなわち, 厚さ x の物質を通過した光の強度 I は, 入射光強度を I_0 とすると,

$$I = I_0 \exp [-(\alpha + S_{\text{im}} + S_{\text{op}})x] \dots\dots\dots (3)$$

で表わされる。ここに, 試料表面の反射は, 試料の屈折率によって定まるもので, 試料内部での光と物質の相互作用を考えるうえでは, 対象外と考えておく。また, α は, 物質を構成している原子および結晶構造に起因する電子遷移に基づく光エネルギーの吸収を表わす係数である。さらに, 強誘電性セラミックスのように各結晶粒が光学異方性を持っている場合, 屈折率の不連続界面である結晶粒界あるいは強誘電分域壁では, 光が屈折, 反射をくり返し減衰してしまうが, この影響を表わす因子が S_{op} である。 α , S_{op} は, 物質の組成と構造を指定すれば決まる物質固有のもので前述の②に対応する因子である。最後に S_{im} は, 物質内の構造上の欠陥に基づくエネルギー吸収を伴わない散乱の係数を表わす。例えば, これは焼結過程で取り残された気孔, あるいは不純物の偏析や析出による異相, 結晶粒界での構造上の不均一性などによる散乱を意味し, ①に対応する因子である。すなわち, 焼結プロセスの改良により, この影響を小さくしうるものである。

従来, 透光性アルミナ, 透明イットリア, マグネシアセラミックスでは, S_{im} を小さくすることを主目的としていたが, 強誘電性セラミックスでは, S_{im} 以外にも着目しなければならない。すなわち, 強誘電性物質は, 本質的に光学異方性を有するため, S_{op} の因子がとくに重要となると考えられる。言い換えると, 焼結プロセスの改良によって S_{im} の因子を完全に消去したとしても, 光学異方性に基づく S_{op} の因子のため十分な透明化が達成され得ない。

5.2 強誘電性セラミックス透明化の可能性

以上の透明化要因に対する考え方に基づいて, 本実験

結果を各因子 (S_{op} , S_{im} , α) について考察する. 前述のように, 強誘電性セラミックスにおいては, その透光性に関して光学異方性が大きな影響を及ぼすが, 図 1~3, 図 7 に見られるように, 光学異方性と密接な関係にある結晶格子の異方性を透光性の一因子と見なすことができる. つまり, これらの図は, 格子異方性の減少とともに, 透光性が増加していることを示しており, 結晶格子異方性を光学異方性と等価的に考えてもよいことを意味している. つぎに, 本組成物の光透過率に及ぼす, 気孔, 析出物など (S_{im}) の影響を考えてみる. Sm 濃度 2 at% 以下の (Pb, Sm) (Zr, Ti)O₃ および (Pb, Ba) ZrO₃ 固溶体の場合, 光学顕微鏡, 電子顕微鏡などの観察によると, 気孔, 析出物はほとんど検出できなかった. また, これら試料の光透過率は, PLZT と同様⁷⁾ キュリー温度近傍より急激に透光性が増加し, 異方性が消失するキュリー温度以上では $\pm 5\%$ 以内でほとんど一定となる. これは, S_{op} が 0 となるキュリー温度以上では S_{im} 因子の光透過率に及ぼす寄与が $\pm 5\%$ 以内であることを意味し, 非常に小さいことが指摘される. さらに, 結晶粒径は, Pb_{1-x}Sm_x(Zr_{0.65}Ti_{0.35})_{1-x/4}O₃ の場合, $x=0$ のとき 5 μm , $0.005 \leq x \leq 0.02$ の範囲で 3.4~3.8 μm であり, また図 7 の (Pb_{1-x}Ba_x)ZrO₃ の場合, 17~19 μm とほとんど一定であった. 以上のことより, 本組成物の光透過率は, 結晶粒の大きさ, あるいは粒界層に依存するものではなく, 主として異方性により支配されていると考えられる. 最後に, 吸収係数 α に関しては, 図 8 に見られるように紫外吸収端が約 0.37 μm でかつ, 可視領域での吸収も小さいことがわかる.

以上述べたように, 強誘電性セラミックスにおいては, 単に S_{im} を小さくするだけでは透明セラミックスを得ることは困難である. 結晶粒界, 強誘電分域壁での光の散乱を小さくするように, 異方性の小さい組成を選び, 気孔などを消去しうるプロセスを採用すれば, PZT 系セラミックス以外でも新しい透明強誘電性セラミックスを得ることができると考えられる.

6. 結 言

Sm, Sr, Ba を固溶させた PZT 強誘電性セラミック

スの光透過率と結晶格子異方性の関連を検討した結果, つぎのように要約される.

- (1) Pb_{1-x}Sm_x(Zr_{0.65}Ti_{0.35})_{1-x/4}O₃ ($x \leq 0.02$), (Pb_{1-x}Ba_x)ZrO₃ ($0.15 \leq x \leq 0.35$) の組成物においては, PLZT と同様, 焼結体の光透過率は, 結晶格子異方性(格子歪)の減少とともに増加する.
- (2) 結晶格子異方性の小さい (Pb_{0.70}Ba_{0.30})(Zr_{0.70}Ti_{0.30})O₃, (Pb_{0.8}Sr_{0.2})(Zr_{0.72}Ti_{0.28})O₃ の組成物は, 1400°C, 5h, 150 kg/cm² のホットプレス条件で焼結した場合, 試料厚み 250 μm , 測定波長 0.7 μm にて約 70% の光透過率を示す.
- (3) 以上の結果より, 強誘電性セラミックスの透光性には結晶格子異方性が大きく寄与していることが指摘される.

謝 辞 本研究の遂行に当り, 御指導, 御援助をいただいた. 当所 角田光雄部長, 名工大 牟田明徳教授および当所 熊田明生主任研究員, 松山 巖 研究員の各氏に感謝致します.

文 献

- 1) R.L. Coble, *U.S. Pat.* No. 3026210 (1962).
- 2) G.D. Miles et al., *Trans. Brit. Ceram. Soc.* **66** [7] 319-35 (1967).
- 3) K. Kodaira and M. Koizumi, *Mat. Res. Bull.* **6** [4] 261-65 (1971).
- 4) S.K. Dutta and G.E. Gazza, *Mat. Res. Bull.* **4** [11] 791-96 (1969).
- 5) G.H. Haertling and C.E. Land, *J. Am. Ceram. Soc.* **54** [1] 1-11 (1971).
- 6) M.W. Benecke, N.E. Olson and J.A. Pask, *J. Am. Ceram. Soc.* **50** [7] 365-68 (1967).
- 7) K. Miyauchi and G. Toda, *J. Am. Ceram. Soc.* **58** [9-10] 361-63 (1975).
- 8) 宮内克己 他 3 名, 粉体粉末冶金協会 第 32 回講演概要集 2-22 p. 175 (1973).
- 9) G. Shirane, *Phys. Rev.* **86** [2] 219-27 (1952).
- 10) T. Ikeda, *J. Phys. Soc. Japan* **14** [2] 168-74 (1959).
- 11) T. Ikeda, *J. Phys. Soc. Japan* **14** [10] 1286-94 (1959).

(9/2/1975 受付)