〔トピックス〕

センター・クロス・ダイヤモンドの内部構造*

鈴木 茂雄**, A. R. Lang.***

Shigeo SUZUKI and A. R. LANG : X-ray Bragg reflexion, 'spike' reflexion and ultra-violet absorption topographic studies of internal structures of natural diamonds revealing mixed-habit growth.

Certain diamonds have had epochs of simultaneous growth on normal {111} octahedral faces and on non-facetted, hummocky surfaces of mean cube orientation (Cuboid surfaces). Such diamonds are called "Centre-cross diamonds". Centre-cross patterns are obtainable only when octahedral and Cuboid growth forms are symmetrically and approximately equally developed. As a first step to establish the chemical identity and the state of the habit modifiers which induce Cuboid growth, we have made a reconnaissance of the variety of manifestations of Cuboid growth, as exhibited in a suite of diamonds selected for visible evidence of centre-cross structure. Such three-dimensional investigations are fittingly performed by x-ray topography. X-ray topographs of 11 diamonds are analysed to illustrate the wide range of relative development these two growth forms can exhibit and the variations in content of imperfections, both microscopic and sub-microscopic, in such crystals. [J. Cryst. Soc. Japan 19, 207 (1977)].

1. はじめに

さまざまな手段をつくしてこれまで長年研究が行なわれ、ダイヤモンドの性質はかなり解明されてはいるが未だ完全に理解されているとはいえない。結晶成長一つをとってもその成因に関する議論は尽きない。ダイヤモンドは宝石として珍重されることはもちろん、その機械的な硬さから工業的にも重要な役割を果たしている。宝石としてのダイヤモンド¹⁾、結晶の一般的物理的性質²⁾に関しては他書を参照していただくとして、この小文では“ダイヤモンドの変わり種”について筆者らの研究からひろって御紹介しよう。

ダイヤモンドはおもな不純物として窒素を最高 0.2at %まで含み、窒素の量によってⅠ型とⅡ型に分類されている。窒素を多量に含む方がⅠ型で、そのうち{100}に平行な面状欠陥を含むのはⅠa型といわれている。天然産ダイヤモンドの多くはこのⅠa型に属する。純粋な結晶よりも不純物窒素を含むⅠ型結晶の方がいわゆる良質であり一様な成長を示している。

* Diamond Research 1976, p.39 (Industrial Diamond Information Bureau に発表したものにもとづく。

** 東京工業大学理学部

***H. H. Wills Physics Laboratory, Bristol.

天然に産出する結晶は8面体, 12面体の外形をもつ単結晶または双晶構造をもつものが多く人工的にはサイコロ状のも出来る⁸⁾。色は無色透明のものから黄, 青, 緑, 黒とさまざまである。結晶成長の様子も溶液から成長した他の結晶にしばしば見られる放射状の転位配列をもつもの, 無転位のもの, {111}面に平行なシェル構造をもつもの, いくつかの成長領域に分かれているもの等, 多種多様である。ここで紹介するのは2種類の成長領域に分かれているダイヤモンドで, 例えば水熱合成法で作製した人工水晶がX領域とZ領域に分かれているのに似たところがある。

天然ダイヤモンドの中には, 数は少ないが肉眼でも認められる模様が結晶の中心部から放射状に広がっているものがあり, センター・クロス・ダイヤモンドまたはスターダイヤモンドと呼ばれている。Seal⁴⁾ および Harrison と Tolansky⁶⁾ らはこの種のダイヤモンドを切断, 研磨し, その表面の腐蝕像を観察して断面に広がる十文字模様を見出した。これに刺激されて Frank はオックスフォードの学会で“ある種のダイヤモンドは通常の {111} facet をもつ成長と, 平均して {100} 方位のまるみをおびた表面をもつ成長とが混じった ‘mixed habit’ の成長をする”ことを指摘した⁷⁾。これは, 例えば Premier 鉱山から採れる鋭い稜をもった8面体結晶のかどがとれて丸みをおびたというような外形の問題とは本質的に異なり, 結晶内部の成長模様が {111} 方位と {100} 方位とに分かれた2つの異なる成長領域をもつということである。{111} 方位の成長領域のことを Octahedral growth sector, {100} 方位の成長領域を Cuboid growth sector と呼んで区別している。

2. 観察方法

センタークロスダイヤモンドの内部構造の観察には種々の方法が応用出来る。筆者らが用いた方法は次の通りである。

(i) 偏光顕微鏡: 透明な結晶の場合は原石のまま観察出来るが解像力は低い。不透明な結晶(例えば coated diamond)に対しては無力である。ただしカットして研磨した板状結晶の偏光顕微鏡写真は内部構造を忠実に再現する。結晶中にとりこまれた mineral inclusion (オリビンその他)の研究にも用いられる⁸⁾。

(ii) 位相差顕微鏡, ノマルスキ法, 多重干渉法: 結晶表面を研磨する時, 成長領域によって研磨速度がわずかに異なり成長領域境界がステップ状をなす。これにより研磨した表面の成長模様を観察, abrasion resistance の研究をおこなうことが出来る。

(iii) X線トポグラフ法⁹⁾: 原石を破壊することなく内部構造を観察するのに適している。直径10mm程度までの結晶の研究には $\text{MoK}\alpha$ が, また1mm以下の結晶あるいは厚さ1mm以下の板状結晶の研究には $\text{CuK}\alpha$ がよく用いられる。この方法は完全に近い単結晶がわずかな格子欠陥を含んでいる場合に最も威力を発揮する。通常のダイヤモンドはこの条件に適合している。格子歪みに極めて敏感なため結晶表面の損傷が大きい場合はこれが内部観察の障害になることもある。分解能は $1\mu\text{m}$ が限度である。ここで紹介するセンター・クロスの写真は主にこの方法で撮影したものである。

(iv) X線スパイクトポグラフィー^{10,11)}: Ia型の天然ダイヤモンドは{100}に平行な面状欠陥(platelet)を含み, 逆格子空間では格子点が $\langle 100 \rangle$ 方向に延びたスパイクを与える。X線による研究ではこのスパイクは3次反射で非常に弱くなることが知られている¹²⁾。スパイク反射によるトポグラフは platelet の大きさ, 分布密度ならびにまわりの母結晶の格子歪みの状態を反映する。この方法ではラウエ反射とスパイク反射の像を分離する必要があるため薄

い板状の結晶が適している．筆者らは厚さ $140\mu\text{m}$ ，径 7mm 板状結晶を用いてセンター・クロスの各領域からの散漫散乱の強度分布を定量的に測定し，platelet の大きさおよびそのまわりの格子歪みの研究をおこなった^{13,14)}．

(v) 紫外吸収：純粋なダイヤモンドは基礎吸収端 $\lambda=225\text{nm}$ から可視部まで透明であるが，窒素を含むと $225\sim 300\text{nm}$ の波長領域で吸収が起こる．この範囲の紫外線を用いて結晶中の窒素の分布状態を調べることが出来る．筆者らは水銀のスペクトル $\lambda=265$ および $\lambda=294\text{nm}$ の紫外線の透過を用いて板状結晶のセンター・クロス模様を写真法で観察し，Octahedral 領域の方が Cuboid 領域よりも大きな吸収を示すことを確認した¹⁴⁾．

(vi) 赤外吸収：I 型のダイヤモンドは $6\sim 13\mu\text{m}$ に不純物窒素に関する吸収を示す¹⁵⁾．Harris は目に見える星状模様をもつダイヤモンドにおいて 1405cm^{-1} と 3107cm^{-1} に鋭い吸収線を観測した¹⁶⁾．これらは通常のダイヤモンドには存在しない吸収線である．筆者らはコンデンサーレンズで入射ビームを直径 2mm 以下にしぼって結晶の赤外吸収を領域別に測定し著しい差異を見出した¹⁴⁾．

(vii) カソードルミネッセンス：ダイヤモンドは光，X線および電子線等によって励起するとルミネッセンスを発する．そのスペクトル分布は試料毎に異なり，同一試料中でも場所によって差がある．これは結晶中の不純物や格子欠陥の種類およびその分布に依存する．これを用いてダイヤモンド表面の成長模様や転位，platelet 等の欠陥を観察出来る¹⁷⁾．一般に天然ダイヤモンドは青，人工ダイヤモンドは緑のカソードルミネッセンスを発する．転位や platelet は偏光した黄色¹⁹⁾で格子欠陥の中には赤色を発するものもある．筆者らは研磨したセンタークロスダイヤモンドの表面を電子線で照射し，写真法によって成長模様を観察，X線トポグラフ，紫外吸収トポグラフ，複屈折トポグラフとの比較をおこなった．

3. センター・クロスの内部構造

ダイヤモンドが $\{111\}$ facet をもつ Octahedral growth sector (以下略してO領域と呼ぶ)

第1図(a) $\{100\}$ 面および $\{111\}$ 面によって囲まれたセンター・クロス・ダイヤモンド結晶の透視図．煩雑を避けるため8個の $\{111\}$ 成長領域ピラミッドのうち4個の稜のみが鎖線で示してある

第1図(b) 図(a)の中心から(001)表面へ向かって約 $1/8$ の所を通る(001)に平行な断面．斑点を付けた領域がC領域，斜線の領域がO領域

と {100} 成長面をもつ Cuboid growth sector (以下略してC領域と呼ぶ) とに分かれて成長し、両方の成長速度の比が一定のまま理想化された対称性の Cubo-octahedron になった時の透視図を第1図(a)に示す。図ではC領域が少し大きく成長した場合が描いてある。図が煩雑になるのを避けるために8個のO領域のうち4個のみを記した。この結晶の中心から(001)表面に向かって1/3の距離のところを通過して(001)面に平行に切断すると、その断面は第1図(b)のようになる。この様に断面は4個の{111}成長領域(ハッチを施したO領域)と5個の{100}成長領域(斑点を含むC領域)とに分かれ、O領域は十文字模様を形成する。これがセンター・クロスという名前のついたゆえんである。Seal および Tolansky らはこの十文字模様の腐蝕像を研磨した表面で観察した。さて第1図(a)の結晶を正確に中心を通る(001)面で切った断面はC領域のみからなり、4個のC領域は Cuboid/Cuboid の成長領域境界で分けられる。また中心を通る(110)断面ではC領域とO領域がそれぞれ4個ずつ交互に放射状(扇形)に広がる。現実の結晶の成長模様の放称性は第1図に示したものよりも低く、中には著しく変形したものもあるが、すべて第1図を基本にして理解することが出来る。

現実の結晶と第1図の仮想的結晶の違いはC領域とO領域の成長速度が一定ではないことにある。成長の最終段階である結晶の外殻は通常{111}成長層からなり、センター・クロスは結晶内部にとりこまれていることが多い。C領域と外殻の成長層とのつながり方は結晶によって千差万別である。C領域が広がったまま不連続的に消滅しているもの、広がったまま連続的に{111}成長層につながっているもの、およびC領域の幅が狭くなって消滅するもの等がある。C領域の内部をみると平均として{100}方位をもつ丸みを帯びた成長面(hummocky surface)をもつものが多く、それも成長方向に対し凸のものと凹のものいずれも見出されている。

第2図から第12図にセンター・クロス・ダイヤモンドのX線トポグラフを示す。MoK α による{440}反射は{100}面に近い断面(正確には $10\frac{3}{4}^{\circ}$ 傾いた)断面を示し、MoK α {511}反射は{110}面に近い(正確には 4° 傾いた)断面を示す。CuK α {311}表面反射トポグラフは観察する結晶の表面({100}, {110} または {111} 面)をそのまま表わしている。第4図はカットした板状結晶のX線ならびに紫外吸収トポグラフ、その他は原石のままのX線断層写真である。結晶は丸味を帯びた12面体と8面体が半々である。観察したセンター・クロス・ダイヤモンドの試料名と特に目立つ主な特徴を第1表にまとめておく。第2図(試料名C1)は8面体結晶の中心を通る{100}面に近い断面である。地底に咲いた可憐な花を想わせるこの結晶は素晴らしい対称性を示す。花卉に相当するところがC領域でその周辺が滑らかな曲線を描いている点特徴的である。これはC領域とO領域の成長速度の割合が成長中連続的に変化したことを意味する。C1の花弁の1つ1つは実は中ふくらみの角柱で断面は糸巻形をしている。さてC1の結晶は成長面が中心から遠ざかるにつれC領域の表面が次第に大きくなり、次に急速に縮小してついに消滅しO領域につながっている。センター・クロスが{111}成長層によって結晶の内部に閉じ込められている様子は第2図で明らかであろう。第3図(a)は8面体結晶(GDO・6)を中心を通らない(001)に平行に切り出した板状結晶のCu(111)反射を用い透過位置で撮影したX線トポグラフである。試料の大きさは約5mm、図は第1図(b)を紙面内で45.回転したものに相当する。左右、上下方向に出ている4本の腕がO領域である。上方に延びている領域は縮んでこの断面では消滅しかかっている。C領域には瑪瑙模様(agate pattern)の緩やかに弯曲した成長模様がある。GDO・6の外殻は{111}成長層で終わり、図の右端から右下にかけての縦縞は($\bar{1}\bar{1}1$)成長層の断面、横縞は($\bar{1}\bar{1}1$)成長層の

第1表 センター・クロス・ダイヤモンド試料の主な特徴

試料名	C1	GDO・6	GDO・2	GDO・3	C2	GDO・1	GDO・4	A1	2W2	2W1	A2
図の番号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
原石の外形	O	O	RD	RO	RD	RD	RO	RD	RD	RD	O
C領域とO領域の 相対成長速度の変化	大	・	小	・	大	小	・	・	・	小	大
C領域中の粒子の X線回折全強度	・	小	・	小	・	小	・	・	・	・	大
C領域中の粒子の X線回折コントラスト	大	・	・	・	・	小	大	・	・	大	大
O領域のX線回折 積分強度	・	・	大	大	・	・	・	・	・	・	・

O：8面体 RO：丸みを帯びた8面体
D：12面体 RD：丸みを帯びた12面体

断面である。最外殻部は塑性変形を受けたため転位密度が高くなっている。GDO・6の表面のカソード・ルミネッセンスはほぼ完全にX線トポグラフと1対1の対応を示す。ルミネッセンスの色は青でC領域の外側が最も淡く、中心に向かって瑠璃模様に対応する濃淡を繰り返しながら濃度を増している。O領域は一段と濃い青色を示す。カソードルミネッセンス像はGDO・6中の不純物分布が一様でないことを示しているが、これが窒素の分布とどのように対応しているであろうか。これを調べるため $\lambda=296\text{nm}$ の紫外線を用いて紫外線透過トポグラフを撮影した(第3図(b))。O領域の方が黒化度が小さいのは窒素による吸収が大きいことを意味する。C領域にX線トポグラフで見られる瑠璃模様が表われるのは、この成長層に対応する不純物窒素の分布の変化があることを示す。それではGDO・6中のplateletの分布はどうなっているだろうか。第3図(c)はCu(111)反射の $\langle 100 \rangle$ スパイクを利用して撮影したX線トポグラフである。第3図(b)と比較してみると紫外線に対し大きな吸収を示す領域が強いすじ状散漫散乱(スパイク)を与えている。特にO領域はC領域に比べてスパイクが一段と強くplateletの密度が高いことを示している(GDO・6の周辺部で紫外線をよく透過部分からもすじ状散漫散乱は出ているが、写真反転の際のコントラスト上昇のため第3図(c)では消えてしまっている)。

成長後の溶解によって外形が変形していない8面体結晶で、外側が透明結晶で被われているダイヤモンドでは第1図のmixed habitの成長模様は結晶の内部領域に限られ、成長の最終段階すなわち外殻は $\{111\}$ facetをもっている。しかし成長後再び融けて外形が丸味を帯びた12面体結晶では第1図の成長模様が結晶表面にまで達していることがある。これはもっと大きな結晶の外殻が成長後の溶解によって失われ、内殻だけが残ったと考えられる。第4図(a)はこのような結晶GDO・2の中心部を通る(110)に平行な断面を示す。丸味を帯びた12面体結晶は鋭い稜をもつ8面体結晶から溶解によって出来たものである¹⁹⁾ことは他の結晶を用いて実験的に観察されている。GDO・2の外殻がとけきらずに一部残っている様子はこの結晶の別の断面(第4図(b)右端の層状をなしている部分)に見られる。さてGDO・2のO領域のX線の積分反射率はC領域に比較して高い。第4図では反射率の高いO領域と反射率の低いC領域とが交互に扇形に中心から広がっている。C-O成長領域境界はほぼ直線で

あり、両領域の成長速度の比が一定のまま成長が進行したことを示している。この結晶から切り出した板状結晶を調べてみると、O 領域はC 領域よりも紫外線の吸収が大きく、(111) 反射の $\langle 100 \rangle$ spike は大きな強度をもつ¹⁴⁾。定量的な解析によれば、O 領域は比較的大きな platelet (直径 50~60nm) を含み鋭い spike を与えるのに対し、C 領域は比較的小さい platelet (直径 15~30nm) を含み幅広い spike を与える¹³⁾。Platelet の大きさは1 個の結晶の中でも一定ではなく場所によって変化する。

X線トポグラフ像ではセンター・クロス・ダイヤモンドのC 領域のうち結晶の中心に近い部分に沢山の小斑点が存在する。これらの粒子の大きさ、量および分布状態は試料によって異なる。定量的に大きさの測定は行っていないが、小さなものは粒子のまわりの歪みのためX線によってようやく確認出来るものから、大きなものでは光学顕微鏡でその形状が認められる程度のものである。だいたいにおいて大きさは数ミクロン以下である。透過光で見ると粒子を含んでいる領域は淡い黄色または茶色に着色している。第1 級の宝石用ダイヤモンドとしてのテストをパスする結晶ではこのような粒子は小さく量も少ないがそれでもX線トポグラフを用いれば検出出来る。もう少し大きな粒子はX線ではもちろん、光学的にも暗視野法による ultramicroscopy で検出され、光の散乱によってその存在が認められる²⁰⁾。サイズが大きくその形も十分に認められるものでは個々の粒子の複屈折を調べることが可能である。この範疇に属するセンター・クロスは数少なく筆者らは2 個の結晶で消光位を認めることが出来ただけである。特徴的なことは直交する2 方向ですべての粒子が同時に消光を示し、粒子がダイヤモンド母結晶に対して優先方位をもっていることが分かる²¹⁾。複屈折は原石のままのセンター・クロス模様を識別するには有効でない。なぜなら、放射状のセンター・クロス模様の複屈折像は、転位線束が結晶の中心部の歪核から放射状に広がっている場合の複屈折像に似ているからである。しかし斑点が十分大きい場合には複屈折による ‘granularity’ によって低倍率の顕微鏡で識別可能である。C 領域同志が接触した C-C 成長領域境界がある場合には粒子が高密度に並んでシート状になっており、これは複屈折でも認められる。表面を研磨した板状結晶ではセンター・クロスの複屈折は十分特徴的で、C-O 領域境界およびC 領域内部に生じる歪みはX線トポグラフ像とほぼ同様の模様を示す。

第5 図は丸味を帯びた8 面体結晶 GDO・3 の {100} 断面で、O 領域のX線反射率はC 領域よりも高いことを示す。外殻は {111} overgrowth で囲まれているがC 領域の外側とは連続的につながっている。中心から左上に向かって転位線束がある。

第6 図の結晶 C2 はセンター・クロスが結晶の中心部にとじ込められている好例である。外側は {111} facet の厚い層で被われセンター・クロスの領域との境界に強い格子歪みが見られる。第7 図は丸味を帯びた12 面体 GDO・1 の {100} 断面で、C 領域の外側にいわゆる瑠璃模様が見られる。その外側には底辺を連ねた三角形のような屋根形の構造があって {111} facet の外殻と接続している。屋根形の領域は紫外線 ($\lambda=225\sim300\text{nm}$) に対して透明な II 型結晶である。GDO・1 のC 領域に含まれる粒子はこまかく一様に分布している。中心を通過して上下、左右に結晶を分割している C-C 成長領域境界は集まった粒子のため黒く見える。第8 図の GDO・4 では粒子サイズが大きく各粒子が別々に見えている。第9~12 図に同様なセンター・クロスの例を示した。

4. センター・クロス・ダイヤモンドの特徴

センター・クロス・ダイヤモンドの内部構造は試料毎に異なるが、主な特徴を列挙すれば

第3図(a) 外形が8面体の結晶 GDO・6 から切り出した(001)に平行な板状結晶。上下左右に見える2重の線はO領域と結晶表面の交線。斜め上下方向に斑点を含むC領域がある。縦径5.1mm, 反射 $111\text{ CuK}\alpha_1$

第3図(b) 第3図(a)に示した結晶の紫外吸収トポグラフ, $\lambda=296\text{nm}$ 。上下左右にあるO領域は吸収が大きく不純物窒素を多く含んでいることを示す

第2図 8面体結晶C1の中心を通るほぼ $\{100\}$ に平行な断面。結晶の方位は第1図と同じ。4方に建った花弁状の領域がC領域で糸巻形の断面をもち始めと終りでしぼんだ角柱をなす縦径5mm, 反射 $404\text{ MoK}\alpha_1$

第3図(c) 第3図(a)に示した結晶のX線スパイクトポグラフ。O領域はスパイク強度が強く面状欠陥 (platelet) を多量に含んでいることを示す

第4図(a) まるみを帯びた12面体結晶 GDO・2の中心を通りほぼ $\{110\}$ に平行な断面。反射強度の大きい(黒い)領域がO領域。斑点を含み反射強度の小さい(白い)領域がC領域。C, O各領域は中心から均一な成長速度比で扇形に成長している。縦径7mm, 反射511 MoK α_1

第4図(b) GDO・2を第4図(a)に平行に半割りにした結晶の図(a)に垂直な断面。C, O領域のほか右端に $\{111\}$ 成長層と $\{110\}$ との交線が層状に見える。反射151 MoK α_1

←第5図 丸みを帯びた8面体結晶の中心を通りほぼ $\{100\}$ に平行な断面。斑点を含むC領域は瑪瑙模様によってとり囲まれ外殻とつながっている。中心部から上下左右にのびた黒い領域がO領域。中心から左上にのびている黒い線は転位線束。縦径5.8mm, 反射404 MoK α_1

第6図 不規則な丸みを帯びた12面体結晶 C2. センター・クロス模様が{111}外殻によって結晶内部にとじ込められている. 縦径5.8mm. 反射 $404 \text{ MoK}\alpha_1$

第7図 丸みを帯びた12面体結晶 GDO・1 の{100}に近い断面. C領域の外側に瑪瑙模様が見られる. その外側の三角形の屋根形の領域はⅡ型結晶からなる. 縦径5.8mm. 反射 $404 \text{ MoK}\alpha_1$

第8図 丸みを帯びた8面体結晶 GDO・4 の中心近くを通る断面. C領域に含まれる粒子は大きく強い回折コントラストを与えている. 縦径6mm. 反射 $404 \text{ MoK}\alpha_1$

第9図 丸みを帯びた12面体結晶 A1 のほぼ中心を通る断面. センター・クロスの領域の外側に{111}外殻が残っている. 縦径5.4mm. 反射 $404 \text{ MoK}\alpha_1$

第10図 丸みを帯びた12面体結晶 2W2 のほぼ中心を通る断面、縦径5.3mm、反射 $\bar{4}04 \text{ MoK}\alpha_1$

第11図 丸みを帯びた12面体結晶 2W1 の中心から少しずれた断面、斑点が層状に集まっている領域がC領域、縦径7.3mm、反射 $\bar{4}04 \text{ MoK}\alpha_1$

第12図 8面体結晶 A2 の中心近くを通る断面、中心から外に向かってのびている線状のコントラストは粒子の集合によるもの、縦径5mm、反射 $\bar{4}04 \text{ MoK}\alpha_1$

次の通りである。

(i) センター・クロス構造は結晶の中心部に閉じ込められている場合が多く、外側は通常 {111} facet の成長層によって囲まれている。センター・クロス構造が結晶表面にまで顔を出しているのは成長後の溶解により外殻がとけ去ったものと考えられる。

(ii) センター・クロスの内部は平均的に {100} 方位の成長面をもつ C 領域と {111} 成長面をもつ O 領域に分割されている。

(iii) C 領域には例外なく数ミクロン以下の小さな粒子状包含物がある。分布の状況は一樣なもの（第 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 図）と層状をなしているもの（第 2, 11 図）がある。

(iv) C 領域 / C 領域境界面には粒子が沢山集まっている。C 領域の外側には瑠璃模様が現われる場合が多い。

(v) O 領域は C 領域に比べて不純物窒素を多量に含み $\lambda=225\sim300\text{nm}$ の紫外線に対し大きな吸収を示す。

(vi) 赤外吸収にも 2 つの領域では著しい差が見られる。特に粒子状包含物のある C 領域は 1405cm^{-1} と 3107cm^{-1} に非常に強い鋭い吸収線を示すのに対し、これと隣接する O 領域はこれらの吸収を示さない。

(vii) カソードルミネッセンスは O 領域の方が濃い青色を示す。

(viii) この他にも X 線反射率、成長模様、platelet による散漫散乱等々に差が見られる。

5. 存在頻度

天然に採掘されるダイヤモンドにはどの位の割合で I 型と II 型が存在するであろうか。Tolansky は南アフリカの 3 つの鉱山 (Finsch, De Beers, Premier) から産出された 13,000 個以上のダイヤモンドの型を紫外吸収を用いて分類した²²⁾。Finsch ダイヤモンドは I 型結晶が圧倒的に多く 94.3%，残りが II 型あるいは mixed である。De Beers は I 型 87.6%，II 型 6.1%，mixed 6.3% である。Premier ダイヤモンドは II 型が圧倒的に多く 69.5% mixed 17% を含めると 86.5% が II 型を含み I 型はわずかに 13.5% であった。結晶の外形も鉱山によって差が見られる。Finsch ではおよそ 2/3 が 12 面体、De Beers では 8 面体 (36.3%)、12 面体 (46.8%) となっているのに対し Premier では 8 面体が 70% を占める。筆者らが用いた結晶はほとんどが Premier 鉱山から産出したと記録されているものである。それでは採掘されるダイヤモンドのうちどの位の割合のものがセンター・クロス構造をもっているであろうか。この間に正確に答えられるような定量的情報は極く僅かである。筆者らが用いた結晶は 15,000 カラット (3kg) のダイヤモンドを含む包みから肉眼による検査で選び出された星状模様を示すダイヤモンド 16 カラット (3.2g) のうちに含まれていたものである。単純に考えれば存在頻度 0.1% である。しかしダイヤモンド会社では多量の原石を肉眼で選別しているのであるから X 線トポグラフ法等で調べて初めてそれと分かるものや、透明度のよくない結晶では熟練した人が選別しても見逃がされているのがかなりの量にのぼると考えられる。こうして見ると存在頻度は数倍に上るとして 0.1~1% がセンター・クロス構造をもっていると考えられる。

6. おわりに

センタークロスダイヤモンドの C 領域と O 領域は X 線回折現象、光学的吸収ならびに散乱に著しい差を示すが、その主な原因はこれらの領域に含まれる不純物の状態の違いであろう。

C領域に含まれる点状包含物の同定はX線回折, 超高圧電子顕微鏡, 質量分析等により進行中であるが, まだ結論は得ていない. 1個の単結晶の中に性質の異なる2領域が分離して共存するため例えば platelet の濃度とスパイク強度, 赤外吸収係数の相関関係などを point by point に定量的に調べる絶好の試料となる. 本研究はこの定量的研究の予備的研究として行なったセンター・クロスの試料の概観である.

本稿は日本学術振興会の日英科学者交換事業による援助のもとにブリストル大学で行なわれた協同研究の一部である. ここに日本学術振興会に感謝の意を表します.

参考文献

- 1) 砂川一郎: “ダイヤモンドの話” 岩波新書. No.516.
- 2) R. Berman (ed.): “*Physical Properties of Diamond*” Oxford. Clarendon Press. (1965).
- 3) H. P. Bovenkerk: Am. Mineralogist. **46**, 952 (1961).
- 4) M. Seal: Proc. 1st Internat. Congress on Diamond in Industry, Paris (Industrial Diamond Information Bureau, London. Ed. P. Green) pp.361 (1962).
- 5) M. Seal: Amer. Mineralogist. **50**, 105 (1965).
- 6) E. R. Harrison and S. Tolansky: Proc. Roy. Soc. Lond., **A279**, 490 (1964).
- 7) F. C. Frank: Proc. Internat. Industrial Diamond Conf. Oxford, 1966. Vol.1 Science (Industrial Diamond Information Bureau, London, Ed. J. Burls) pp.119.
- 8) R. S. Mitchel and A. A. Giardini: Amer. Mineralogist, **38**, 136 (1953).
- 9) A. R. Lang: “*Modern Diffraction and Imaging Techniques in Material Science*” ed. by S. Amelinckx, R. Gevers, G. Remaut, J. Van Landuyt. North Holland, p.407-479 (1970).
- 10) M. Takagi and A. R. Lang: Proc. Roy. Soc. **A281**, 310 (1964).
- 11) 高木ミエ子: 固体物理 Vol.7, 73 (1972).
- 12) J. A. Hoerni and W. A. Wooster: Acta Cryst. **8**, 187 (1955).
- 13) 鈴木茂雄, A. R. Lang: 日本物理学会, 1976年秋. 名古屋大学. 第31回年会予稿集. 物性1. p.183.
- 14) S. Suzuki and A. R. Lang: Proc. Roy. Soc. in preparation.
- 15) W. Kaiser and W. L. Bond: Phys. Rev. **115**, 857 (1959).
- 16) J. W. Harris: Diamond Research Laboratory, Johannesburg, Private communication.
- 17) P. L. Hanley, I. Kiflawi and A. R. Lang: Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. **A 284**, 329 (1977).
- 18) I. Kiflawi and A. R. Lang: Phil. Mag. **33**, 697 (1976).
- 19) M. Moore: *Ph. D. Thesis*, University of Bristol (1973).
- 20) A. R. Lang: Proc. Roy. Soc. Lond. **A340**, 233 (1974).
- 21) S. Suzuki and A. R. Lang: Phil. Mag. **32**, 1083 (1975).
- 22) S. Tolansky: Diamond Research 1973. p.28 Pub. Industrial Diamond Information Bureau.