ジルコンのメタミクト化—現象と機構

村上隆（原研）、B.C.Chakoumakos, R.C.Ewing (Univ. of New Mexico)

ジルコン (ZrSiO_4 ; 14₁/amd) は U 及び Th の含有量、生成または変成年代により結晶質からメタミクトまでの様々な状態を持つ。物理的性質や微細構造はアルファ線損傷により変化する。メタミクト化現象の応用は広く、地球年代学だけでなく、特にジルコンはその組成、構造の単純さから高レベル放射性廃棄物固化体における長期間の放射線損傷の優れたモデルとしても考えられている。ここではジルコンのメタミクト化の現象と機構を取り扱う。

使用したジルコンはスリランカ産で (5.7 億年前)、大きさは 3-15 mm である。照射量としてのアルファ崩壊数は放射化分析で求めた試料中の U、Th 含有量から計算した。結晶構造、微細構造の変化は X 線回折法 (XRD)、高分解能電子顕微鏡法 (HRTM) により調べた。

メタミクト化は以下に要約するような三段階説に従い進行することがわかった。なお模式図に示してあるのは第一コラムが粉末 XRD のピーク変化、第二コラムが電子線回折 (ED) 或いは単結晶 XRD のパターン変化、第三コラムが HRTM 像の変化である。Stage-1 (3×10^{15} アルファ崩壊/mg 以下)、完全な結晶質 (a) から、粉末 XRD におけるピーク位置のズレ及び強度の減少、TEM 像における斑紋状コントラストと共に格子縞の一部の歪み、1-5 nm の孤立した非晶質領域の存在

(b) へと変わる。ED 及び単結晶 XRD のパターンは殆ど変化しない。この非晶質領域は反跳核のトラックと考えられる。Stage-1 においては Interstitials がメタミクト化の主要な役割を果たす。Stage-2 ($3-8 \times 10^{15}$ アルファ崩壊/mg)、ED、単結晶 XRD のスポットが broad, diffuse になる。粉末 XRD で強度の極端な減少、ピークプロファイルの非対称化 (散漫散乱の相対的顕在化) が起こる。格子縞は歪み、非連続的となる。非晶質領域が増大する (c)。アルファ崩壊が進むにつれ、これらの現象が顕著になる (d)。Stage-2 では反跳核がメタミクト化の主な役割を果たす。Stage-3 (8×10^{15} アルファ崩壊/mg 以上)、XRD 上は非晶質となり、HRTM 上も長い周期性をもつ像がない。

2θ →