2H-TaSe₂の不整合・整合転移

小山泰正(東京工大・エ) 里洋, Z.P. Zhang (パデュー大)

電荷密度波(CDW)の出現により, 2H-TaSe₂は高温相($P6_3/mmc$)から122Kで不整合相, 85Kで整合相($Cmcm$)へと相転移する。従来, 冷却時に現われる不整合相は整合相の斜方晶ドメインとディスコメンシユレーションを組み合わせた double honeycomb discommensuration model によって理解されているが, 最近, 我々は 95K以上の不整合相に斜方晶ドメインが存在しないことを見出した。本研究では, 前研究に引続き, 斜方晶ドメインの出現に注目して 95K以下での不整合相ならびに不整合・整合転移について電子顕微鏡を用いて調べた。

電子顕微鏡観察用の薄片試料は, 気相法によって得られた 2H-TaSe₂ の塊状試料から作製した。観察は, ニ軸の低温ステージ(液体窒素)を備えた JEM-200CX 電子顕微鏡を用い, CDW(実際は lattice distortion wave)の超格子反射による暗視野法によって行った。

96Kからの冷却により, 整合相の斜方晶ドメインはおよそ 92Kにおいてディスコメンシユレーション線に沿って核生成し, 急速に成長するニヒガ観察された。不整合・整合転移を示す足を持った jellyfish pattern (stripple) はほぼ同温度から出現し, その後の冷却により発生・移動および消滅を繰り返した。この過程によりディスコメンシユレーション線の減少が生じている。右図は 89K において三つの波数ベクトル方向の超格子反射で撮った暗視野像である。ここで, jellyfish pattern は (a) および (c) の暗視野像中のみ観察されている。暗視野像の対応から, 暗いコントラストを与える領域は斜方晶ドメインであることが示された。結局, 2H-TaSe₂ の冷却時の不整合・整合転移では, まずディスコメンシユレーションに沿って三つの斜方晶ドメインが出現し, その後二方向の jellyfish pattern が移動・消滅することにより一つの斜方晶ドメインの成長を結果している。

1) T. Omozuka, N. Otsuka and H. Sato, Phys. Rev. B34, 3303 (1986).

2) Y. Koyama, Z.P. Zhang and H. Sato, Phys. Rev. B36, September (1987).