2. 物理への応用

2.3 H終端Si表面の構造

電子技術総合研究所 徳本洋志

STMを用いてSiの表面原子構造を観察するには超高真空中で酸化の影響を避けて観察するのが普通である。ところが最近、大気中においてもほとんど酸化あるいは吸着物が付着しない "超クリーン" 表面が得られるようになってきた。HF 溶液処理を施しSi表面をH終端することによりそれが可能になったのである。そのH終端Si表面構造・安定化機構などの解明を目指して、精力的に研究されている。

STMによる研究はBellら¹⁾がHF処理によりH終端したSi(111)表面では乾燥窒素中で安定してトンネルが流れることを見い出したことから始まった。続いて、中川ら²⁾は紫外線オゾン照射・HF処理によりH終端したSi表面を乾燥窒素中で観察し、初めて原子様のSTM像を得た。その後、Memmertら³⁾、Beckerら⁴⁾、森田ら⁵⁾は、HF系溶液処理した試料を速やかに超高真空中に持ち込みSTM観察を試み、Si(111)表面を終端したHによるきれいな原子像(Si-H, Si-H₃)を得るとともに、HF溶液のpH値などを変えたと表面構造が大きく変わることも示した。板谷ら⁶⁾はHF溶液で処理した試料を硫酸中へ入れ、Hによる原子像(Si-H)の観察に世界で初めて成功した。

1%HF(pH=2)で処理したSi(111)表面はマイクロラフネスが存在するが、平坦な部分を見つけSTM原子像観察すると、第1図(a)に示すように間隔約2.2Å、三回対称の原子像が得られる⁵⁾。この原子像はSi(111)表面をSiH₃ラジカルが一様に終端すると第1図(b)のようなトリハイドライド構造になりそのHに起因した像であることが分かる。この表面を、例えば、NH₄F(pH=8)で追処理するとSi表面は平坦になり、その部分には第2図(a)に示す間隔約3.8Å、三回対称のSTM原子像が得られる。これは

第1図 1%HF(pH=2)処理によりH終端したSi(111)表面のSiH₃によるSTM原子像(a)とトリハイドライド構造模型図(b)。探針電圧 -2V, トンネル電流 0.2nA でSTM観察した。●はH原子, ⊙, ○はSi原子, STM像に現れている凸部はSiH₃ラジカルHに相当している。

Si(111)最表面SiをそれぞれHで終端したモノハイドライド構造(第2図(b))である⁵⁾。

精力的な研究の結果、トリハイドライド(SiH₃ラジカル終端)はマイクロラフネス表面にモノハイドライド(SiH終端)は原子オーダーの平坦表面に主に存在することが明らかになった。この事実を生かすと、例えば、赤外吸収測定を通してSiH₃ラジカルあるいはSiHの有無を知り、さらに表面の原子オーダー

第2図 $\text{NH}_4\text{F}(\text{pH}=8)$ で処理した $\text{Si}(111)$ 表面の SiH による STM 原子像(a)とモノハイドライド構造模型図(b)。探針電圧 -2V ，トンネル電流 0.2nA で STM 観察した。●は H 原子，○は Si 原子，STM 像に現れている凸部は SiH の H に相当している。また，STM 像には比較のため 1 原子層ステップも示した。

の平坦性を知ることもできる⁷⁾。

参考文献

- 1) L. D. Bell, W. J. Kaiser, M. H. Hecht and F. J. Grutharner : Appl. Phys. Lett. **52**, 278 (1988).
- 2) Y. Nakagawa, A. Ishitani, T. Takahashi, H. Kuroda, H. Tokumoto, M. Ono and K. Kajimura : J. Vac. Sci. Technol. **A8**, 262 (1990).
- 3) U. Memmert and R. J. Behm : Advances in Solid State Physics **31**, 189 (1990) ; H. E. Hessel, A. Feltz, M. Reiter, U. Memmert and R. J. Behm : Chem. Phys. Lett. **186**, 275 (1991).
- 4) R. S. Becker, G. S. Higashi, Y. J. Chabal and A. J. Becker : Phys. Rev. Lett. **65**, 1917 (1990).
- 5) Y. Morita, K. Miki and H. Tokumoto : Appl. Phys. Lett. **59**, 1347 (1991) ; Jpn. J. Appl. Phys. **30**, 3570 (1991) ; Ultramicroscopy **42-44**, 922 (1992) ; Appl. Surf. Sci. **60/61**, 466 (1992).
- 6) K. Itaya, R. Sugawara, Y. Morita and H. Tokumoto : Appl. Phys. Lett. **60**, 2534 (1992).
- 7) S. Watanabe, N. Nakagawa and T. Ito : Appl. Phys. Lett. **59**, 1458 (1991).