層間剥離を有するアスファルト混合物層の表面温度分布特性に関する実験的検討

早野公敏¹, 水上純一², 鈴木哲雄³

1 独立行政法人港湾空港技術研究所・地盤・構造部

2 国土交通省国土技術政策総合研究所・空港研究部

3 アールテックコンサルタント(株)・技術部

概 要

空港アスファルト舗装の層間剥離の探手法として、夜間の限られた時間で広い面積が調査できる必要があることから、赤外線カメラを用いた非破壊試験に注目した。本研究では空港アスファルト舗装の層間剥離を模擬したアスファルト混合物層の実物大供試体を作製し、環境室内にセットして昼夜の変化を再現して、赤外線カメラで夜間帯の供試体表面温度分布を測定した。得られた表面温度および内部温度の分布特性から、赤外線カメラで探査しやすい層間剥離の形態や調査に望ましい舗装環境について考察を行った。

キーワード：非破壊試験，赤外線カメラ，空港アスファルト舗装，層間剥離

1. はじめに

近年、空港滑走路の一部では老朽化に伴い、層間剥離現象が発生して大きな問題となっている¹⁾。層間剥離は、図1に示すように空港アスファルト舗装を構成する表層、(中間層)、基層、路盤層のアスファルト混合物層について、本来互いが接している層境界においてアスファルト混合物の接着が失われ、舗装構造としての一体性が失われる現象である。層間剥離が生じる深度は、舗装表面から数 cm ～数十 cm であることが多い。層間剥離が進行すると舗装表面の一部がはがれて航空機走行の安全性を妨げる危険性がある。

舗装内部で潜在的に進行する層間剥離現象を検出するために現在、打音試験による調査が実施されている。打音試験は、空港がクローズされている夜間の時間帯に技術者が滑走路を歩行し所定の箇所直接舗装表面をハンマーでたたき、異音から異常箇所を特定するものである。この試験は目視点検を同時に行える利点がある。しかしながら広大な空港舗装の点検のためには、一度に数十人の技術者を必要とし、また技術者は腰をかがめた状態で点検を長時間行うなど、コスト面や作業環境面に問題がある。さらに調査結果は各技術者の異音の感じ方に左右され、熟練技術者と駆け出しの技術者で差が生じる場合がある。そこで本研究では面的に広く対象物を調査でき、かつその場で熱画像により異常箇所を客観的に特定できる赤外線法による非破壊試験に着目した。

舗装体内部に層間剥離が存在すると、図2に表すように日中では日射による受熱が生じるなかで剥離部が断熱効果を高めて、剥離部の舗装表面が周囲の健全部より高温と

図1 層間剥離現象

図2 層間剥離アスファルト舗装の熱伝導現象のイメージ

なって現れることが予想される。一方、夜間では大気への放熱が生じるなかで舗装体内部から伝導される熱が剥離部で遮断され、舗装表面が低温部となって現れることが予想される。

図3 赤外線カメラによる滑走路・誘導路の層間剥離箇所の探査

供用中の空港の舗装点検調査は、航空機の走行がない夜間に行われる場合が一般的である。したがって夜間における層間剥離舗装の熱伝導のメカニズムを用いて、滑走路がクローズされている時間帯に図3のように舗装表面から放出される赤外線エネルギーを赤外線カメラでとらえて画像化し、表面温度の分布状況から内部の層間剥離を検出

できる可能性がある。この方法で精度よく検出できるようになれば、航空機の運行を中断することなく、広大な滑走路に対する面的な調査が可能になり、調査効率の大幅な向上が期待される。

赤外線法を用いた構造物の内部損傷の検査技術は、いろいろな分野で適用されており、土木の分野では例えばコンクリートやモルタル材料^{2), 3)}あるいは鋼材料を用いた構造物の診断で用いられている。ところが筆者らの知るところではアスファルト舗装に対する適用例は少なく、特に夜間という限られた時間帯での調査を念頭とした技術開発に貢献する研究は不十分である。そのため、夜間帯においてアスファルト舗装内部の層間剥離をどのような条件で効率的に検出できるか、その検出の精度はどのようなものかなどについて未解明な部分が多い。

そこで本研究では、空港アスファルト舗装の層間剥離を模擬したアスファルト混合物層の実物大供試体を作製し、環境試験装置を用いて日射を与えた後、供試体表面の温度分布を赤外線カメラで測定した。同時に供試体内にセットした熱電対から供試体の内部温度も測定した。剥離要因や剥離の大きさ、深度など供試体の条件を変えて同様の測定を実施し、層間剥離を有するアスファルト混合物層の夜間帯の表面温度分布特性について実験的検討を試みた。

2. 試験方法

層間剥離を有するアスファルト混合物層の供試体を環境試験室内に作製し、気温と日射量を制御することにより、昼夜の変化を与えた。供試体の表面温度を赤外線カメラで、また内部温度を熱電対で計測した。以下に試験に用いた環境試験装置の概要と気温・日射の制御方法、供試体の作製方法および温度計測の方法について述べる。

図4 用いた環境試験装置の概要

2.1 環境試験装置の概要と気温・日射量の制御方法

(1) 環境試験装置の概要

用いた環境試験装置の全体概要を図4に示す。環境試験装置は試験室と、気象条件を制御するためのいくつかの機器で構成されている。室内の大きさは幅3m, 奥行き3.7m, 高さ2.3mであり、室内の天井・壁・床には断熱パネルを使用している。壁面の空気の吹出口付近には温湿度計が固定され、また天井付近には架台が設置され日射ランプが取り付けられている。日射ランプは図5に示す太陽光に近い波長スペクトルをもつ金属ハライドランプ（太陽光近似ランプ）を用いた。試験室内にセットした日射計により、瞬間日射量を測定することができる。

試験室の外には、空調器、空気圧縮機、日射装置制御盤などの機器を備えており、これらの機器はタッチパネル付動力制御盤と結ばれていて、環境試験装置の監視・操作は、タッチパネルコントローラで行うことができる。1日の気象のように徐々に変わっていく非定常な環境に対応できるように、各機器をタイマ作動させる自動運転プログラムが可能である。

自動運転プログラムを行った場合、温度については室内の温度計による計測値を用いたフィードバック制御により、後に示すように0～40℃の範囲が±2.0℃程度の誤差で

図5 太陽近似光ランプの波長割合

制御できる。日射については設定された日射強度に応じ、31灯の日射ランプの点灯数の切替えと電圧の調整が自動に行われ、500～1000W/m²の日射量の範囲で任意の4ステップの値を制御できる。

(2) 気温・日射量の制御方法

本研究では、気温、日射量について、1日の非定常な変化が再現できるようにプログラム制御による試験を採用した。具体的には、2001年の東京管区気象台で観測されたもの⁴⁾から晴れの日に対応するデータを参考に気温・日射量の制御を行った。試験中に測定された温度、日射量の時刻歴の例を図6に示す。同図には東京管区気象台の観測結果も比較のため示している。温度についてはフィードバック制御のために若干のばらつきがあるものの、観測結果に近い気温変化を再現した。また日射量については段階的な制御のため、気温のように細かい変化を再現できないが、一日の累積日射量の時刻歴が合うように照射を行った。

2.2 層間剥離供試体の作製方法と温度データの取得

空港アスファルト舗装は表・基層、上層路盤、下層路盤、路床などで構成される⁵⁾。層間剥離が問題になるような空港アスファルト舗装は過去の補修のオーバーレイによりアスファルト混合物の層厚が厚いことが多い。そのような場合、アスファルト混合物の蓄熱現象や熱収支が、温度分布に支配的に強く影響を与えると予想されることから、本試験では表層・中間層・基層を構成するアスファルト混合物層について実物大の供試体を作製して試験に用いることとした。

(1) 供試体作製に用いた材料

アスファルト混合物として、空港土木工事共通仕様書⁶⁾の規格を満足する密粒度アスファルト混合物と粗粒度アスファルト混合物を用いた。骨材の最大粒径はともに20mmであり、骨材粒度分布は規格の粒度範囲のほぼ中央を通過するものである。アスファルトには一般的なストレートアスファルト 60-80 を用い、密粒度アスファルト混合物と粗粒度アスファルト混合物の空隙率がそれぞれ 3.0%、4.0%になるように添加・混合した。

(2) 3層供試体の作製と温度データの取得

密粒度アスファルト混合物を表層に、粗粒度アスファル

図6 環境試験装置による気温、瞬間日射量の時刻歴

供試体NoAの断面図

供試体NoBの断面図

供試体NoCの断面図

供試体NoDの断面図

供試体NoEの断面図

30×30×18cm の供試体

供試体No1の断面図

供試体No2の断面図

供試体No3の断面図

供試体No4の断面図

供試体No5の断面図

供試体No6の断面図

50×50×18cm の供試体

図7 作製した3層供試体

写真1 水を加えた石粉による剥離部

写真2 水を加えた骨材による剥離部

写真3 3層下面の空洞による剥離部

表1 3層供試体(30×30cm)の剥離部の方法・寸法

No	供試体寸法 (cm×cm)	3層目底面			2層目上面		
		φ (mm)	t (mm)	剥離方法	φ (mm)	t (mm)	剥離方法
A	30×30	150	5	空洞	—	—	—
B	30×30	—	—	—	150	5	石粉+水
C	30×30	150	5	空洞	150	5	石粉+水
D	30×30	—	—	—	150	20	骨材+水
E	30×30	150	5	空洞	150	20	骨材+水

表2 3層供試体(50×50cm)の剥離部の方法・寸法

No	供試体寸法 (cm×cm)	3層目底面			2層目上面		
		φ (mm)	t (mm)	剥離方法	φ (mm)	t (mm)	剥離方法
1	50×50	—	—	—	—	—	—
2	50×50	260	5	空洞	—	—	—
3	50×50	—	—	—	260	5	石粉+水
4	50×50	260	5	空洞	260	5	石粉+水
5	50×50	—	—	—	260	20	骨材+水
6	50×50	260	5	空洞	260	20	骨材+水

ト混合物を中間層と基層に用いて、30×30×18cmの供試体を5個(No.A～E)、50×50×18cmの供試体を6個(No.1～6)作製した。各供試体は3層構成で、一層の厚さは6cmである。ここで便宜的に下から順に1, 2, 3層と呼ぶこととし、各供試体の断面図を図7に示す。図に示すように、供試体No.1を除く各供試体の2・3層間には材料と施工を変えて剥離部

を設けた。また各供試体の層間と表面には熱伝対を設置した。ここで供試体の作製手順を以下に述べる。

厚さ6cmの1, 2, 3層の各層を型枠とローラコンパクターを用いて個別に作製し、出来上がったものを3層になるように順に積み重ねた。積み重ねる際には、人工的に剥離させる部分に注意しながら、1・2層間の全部と2・3層間の非

剥離部に乳剤を塗布して層間を十分に接着させた。2・3層間の剥離部は、あらかじめ作製時に型枠で設けた2層上面の円形の溝に接着性のない材料（水を加えた石粉や骨材）を投入したり（写真1、写真2）、あるいは写真3のように3層下面に円形の溝を設けて空洞部を介したりすることで、2・3層間の接着を防いで作製した。接着を防ぐために用いた石粉や骨材は、アスファルト混合物の作製に用いたものと同じものをそれぞれ使用した。それぞれの剥離部の作製方法や剥離部の直径 ϕ や厚さ t を表1と表2に示す。

ここで石粉を用いた剥離部は、舗装の実施工時に生じるダストが水を吸収して層境界に何らかの理由で残留したため層間付着力が低下しさらに航空機荷重の繰返し作用によって生じる層間剥離⁷⁾を模擬している。砕石を用いた剥離部は、雨水が層間へ侵入することで周辺のアスファルト混合物からアスファルトが洗い出され、層境界の接着がなくなり生じる層間剥離をイメージしている。また空洞は、図8に示すブリスタリング現象⁸⁾、すなわちアスファルト混合物層内部の過剰な水分が舗装温度の上昇時に蒸気化して層間付着力以上の蒸気圧が発生し、上のアスファルト混合物層を持ち上げることで生じる層間剥離を模擬している。石粉や骨材を用いた剥離部は、上下のアスファルト混合物層が接触しつつ剥離している状態を模擬しているのに対し、空洞を用いた剥離部は上下のアスファルト混合物層が非接触である剥離状態を模擬していることが特徴である。

また例えば供試体No.CやNo.4の空洞と石粉を組み合わせた剥離部は、層境界に残留した施工時のダストの水分が舗装温度の上昇により蒸気化し、ブリスタリング現象が生じて層間剥離する現象を模擬している。

作製した各供試体を図9に示すように縦150cm×横130cmの大きさとなるように環境試験室内に配置した。配置した後、幅5cmのアスファルト混合物で周囲を囲み、さらにその周囲を厚さ5cmの断熱材で囲った。続いて写真4に示すように赤外線カメラを供試体脇の三脚に設置した。表3に用いた赤外線カメラの仕様を示す。

気温・日射の自動運転プログラム制御を開始し、1日間の予備運転の後、2日目～3日目にかけて所定の時間帯に赤外線カメラで供試体表面の熱画像を約10分間隔で取得した。また各供試体の層間や表面に設置した熱電対の温度データも同様の間隔で計測した。熱画像および熱伝対温度データの取得は、日射が強いケース1と比較的弱いケース2の合計2回行った（表4参照）。

(3) 5層供試体の作製と温度データの取得

3層供試体の熱画像および熱伝対温度データの取得終了後、既存の3層供試体を利用して、つぎに50×50×30cmの5層供試体を6個作製した。具体的には50×50×18cmの3層供試体に新たに2層（6cm@2=12cmの厚さ）を重ねた。新たに加えた2層について、表層には密粒度アスファルト混合物、中間層には粗粒度アスファルト混合物を用い、3層供試体と同様に各供試体の層間と表面には熱伝対を設

図8 ブリスタリング現象による層間剥離のイメージ

図9 3層供試体の配置

写真4 赤外線カメラによる計測

表3 用いた赤外線カメラの仕様

温度測定範囲	-50～200℃
温度校正範囲	0～200℃
最小検知温度差	0.08℃ (at30℃)
測定精度	±0.5%
感度(センス)設定	0.1～30℃/DIV
測定波長(半値幅)	8～13μm
水平解像度	344本以上
走査線数	239本

表4 試験ケース一覧

試験ケース名	アスファルト混合物層	日射条件
ケース 1	3 層	強い
ケース 2	3 層	比較的弱い
ケース 3	5 層	強い
ケース 4	5 層	比較的弱い

置した。下から順に1,2,3,4,5層として、各供試体の断面を図10に示す。供試体 No.2 と No.6 については2層目と3層目の境界の剥離部を残し、供試体 No.1, 3, 4, 5 については2層目と3層目の剥離部に加えて、4層目と5層目の境界に5層下面に空洞を作って剥離部を設けた。3・4層間の全部と4・5層間の非剥離部には乳剤を塗布して層間を十分に接着させた。各剥離部の作製方法や剥離部の直径 ϕ や厚さ t を表5に示す。

作製した5層供試体を環境試験室内の縦150cm×横100cmの範囲に図11に示すように配置した。そして3層供試体の場合と同様に、周囲をアスファルト混合物と断熱材で囲んだ後、3層供試体と同じ環境条件の制御を開始し、赤外線カメラによる熱画像の取得と熱電対による温度データの計測を行った。熱画像および熱伝対温度データの取得は、3層供試体の試験と同様に、日射が強いケース3と比較的弱いケース4の合計2回行った(表4参照)。

3. 試験結果

(1) 3層供試体の試験結果

図12に日射が強いケース1において熱電対で測定された、4時、15時、22時における各供試体の温度の深度分布を示す。■●▲・・・は4時における各供試体の温度、□○△・・・は15時における各供試体の温度、残りの記号は22時における各供試体の温度を示すが、計11個の供試体の温度の深度分布にあまり違いは認められなかった。15時では舗装表面の温度が60度を超えているが、4時、22時の時刻では、深度の深い場所の温度は表面のものより高いことが分かる。したがってこれらの時刻では供試体内部から表面にむかって熱移動が生じていたと考えられる。

図13と図14に22時と4時に得られた赤外線カメラの熱画像を示す。各熱画像の中心の上部にある色素の濃いものは、日射量をモニターするために設置した日射計である。供試体 No. A, C, D, E と No.2, 4, 6 については舗装表面の温度が、剥離部のない健全な No.1 を含む他の供試体に比較して低くなっている。舗装表面の温度がこのような相対的に低温になっている供試体は、No. D を除き剥離部に空洞をもっており(図7参照)、空気の層は熱移動を妨げる効果が大きいことが確認された。したがって層間剥離の要因がいくつかあるなかで、ブリストリング現象により層間にまとまった空気層が介在する剥離箇所を探索するのに、赤外線カメラによる非破壊試験調査は原理的によく適していると考えられる。

図10 作製した5層供試体

表5 5層供試体(50×50cm)の剥離部の寸法・方法

No	供試体寸法 (cm×cm)	5層目底面			3層目底面			2層目上面		
		ϕ (mm)	t (mm)	剥離方法	ϕ (mm)	t (mm)	剥離方法	ϕ (mm)	t (mm)	剥離方法
1	50×50	260	10	空洞	—	—	—	—	—	—
2	50×50	—	—	—	260	5	空洞	—	—	—
3	50×50	260	5	空洞	—	—	—	260	5	石粉+水
4	50×50	150	5	空洞	260	5	空洞	260	5	石粉+水
5	50×50	150	10	空洞	—	—	—	260	20	骨材+水
6	50×50	—	—	—	260	5	空洞	260	20	骨材+水

図11 5層供試体の配置

図15は日射が比較的弱いケース2において熱電対で測定された、11個の供試体の4時、15時、22時における温度の深度分布である。図12と同様に、■●▲・・・は4時における各供試体の温度、□○△・・・は15時における各供試体の温度、残りの記号は22時における各供試体の温度を示す。図12と比較すると全体的に温度が低くなっている。図16と図17に22時と4時に得られた赤外線カメラの熱画像を示す。ケース1の結果と同じく、剥離部に空洞をもっている供試体が低い舗装表面温度が生じて

図 12 ケース 1 における 3 層供試体の温度の深度分布

図 15 ケース 2 における 3 層供試体の温度の深度分布

図 13 22 時における 3 層供試体の表面温度分布 (ケース 1)

図 16 22 時における 3 層供試体の表面温度分布 (ケース 2)

図 14 4 時における 3 層供試体の表面温度分布 (ケース 1)

図 17 4 時における 3 層供試体の表面温度分布 (ケース 2)

いる。

ここでケース 1 とケース 2 の熱画像の結果を比較すると、ケース 2 のほうが空洞をもつ剥離供試体の表面温度の低下程度が著しく、しかも 22 時から 6 時間経過した 4 時においてもその傾向は持続されている。ケース 1 では時間の

経過に伴い、舗装体表面の温度分布が全体的に均一の方向に向かっている。この要因として図 12 と図 15 から 22 時と 4 時における供試体の表面と内部の温度差について着目すると、ケース 2 のほうがケース 1 に比べて差が大きいので熱移動が激しく生じていたと思われ、空気層による遮断効果が大きかったためと考えられる。ケース 1 では 4 時

になると表面と内部の温度差がかなり小さくなり、断熱効果が弱くなった。これらのことから、赤外線カメラにより空港アスファルト舗装の層間剥離箇所を特定する調査には、舗装表面と内部の温度差ができるだけ生じている舗装環境が適していると考えられる。

(2) 5層供試体の試験結果

図18と図21に熱電対で測定された、6個の供試体の4時、15時、22時における温度の深度分布を示す。図18は日射が強いケース3の結果で、図21は日射が比較的弱いケース4の結果である。■ ● ▲ △ ◇ は4時における各供試体の温度、□ ○ △ ◇ は15時における各供試体の温度

図18 ケース3における5層供試体の温度の深度分布

図21 ケース4における5層供試体の温度の深度分布

図19 22時における5層供試体の表面温度分布 (ケース3)

図22 22時における5層供試体の表面温度分布 (ケース4)

図20 4時における5層供試体の表面温度分布 (ケース3)

図23 4時における5層供試体の表面温度分布 (ケース4)

がほとんどないことから、熱移動が生じにくく空気層の遮断効果が小さいことが原因と考えられる。したがって、赤外線カメラを用いた空港アスファルト舗装の非破壊試験調査は、本試験結果で示されるように表面から6cm程度のような浅い深度での損傷箇所の特定に対応しており、18cmのような深度の剥離探査は難しいと考えられる。

図19や図22の熱画像に着目すると、No.3に比べてNo.1のほうが、温度低下が著しい。同様にNo.4に比べてNo.5のほうが、温度低下が著しい。すなわち空洞の厚みが大きいほうが、温度低下が著しく表れている。これはブリスタリング現象による舗装の膨らみが著しいほど、赤外線カメラで特定しやすいことを示唆している。

またケース3とケース4の結果を比較すると、ケース4の方が表面温度の低下を明確に認識しやすい。これは図18と図21の比較で明らかのように、3層供試体の試験結果と同様にケース4における供試体の表面と内部の温度差は激しく、夜間における温度の深度方向の変化が著しかったためと考えられる。

4. まとめ

本研究では、人工的に剥離した供試体を作製し、環境試験装置を用いて昼夜の変化を再現し、赤外線カメラを用いて夜間帯の供試体の表面温度を測定した。その結果、層間剥離を有するアスファルト混合物層の夜間帯の表面温度分布特性について以下の知見が得られ、赤外線カメラで探査しやすい層間剥離の形態や調査に望ましい舗装環境について考察を行った。

- 1) 人工的に作製した層間剥離の供試体のなかで、健全な供試体より表面温度の低下が著しかったものは、層間に空洞を設けたものであった。したがって層間剥離の要因がいくつかあるなかでブリスタリング現象により層間剥離した箇所を探査するのに、赤外線カメラによる非破壊試験調査は原理的によく適していると考えられる。
- 2) 層間剥離部の健全部に対する表面温度の低下具合は、アスファルト混合物層の内部温度が高く表面温度が低いほうが著しかった。このことは赤外線カメラを用いてアスファルト舗装の層間剥離箇所を特定する調査には、舗装表面と内部の温度差ができるだけ生じている舗装環境が適していると考えられる。
- 3) 空洞を18cmの深度の層間に設けた場合、表面温度の低下が認められなかった。これは深度18cm付近において内部温度の変化がほとんどないため、空洞があっても熱移動の遮断効果が生じにくいためと考えられる。したがって、赤外線カメラを用いた空港アスファルト舗装の非破壊試験調査は、浅い深度での損傷箇所の特定に対応しており、18cmのような深度の剥離探査は難しいと考えられる。
- 4) 内部の空洞の厚みが大きいほうが、表面の温度低下が著しく表れる。これはブリスタリング現象による舗装の膨らみが著しいほど、赤外線カメラで特定しやすい

ことを示唆している。

今後は、屋外の実舗装を対象として同様のデータを蓄積するとともに、熱伝導に関する解析的検討を加えて、赤外線カメラを用いた空港アスファルト舗装の剥離探査効率の向上とその限界について検討していきたいと考えている。

参 考 文 献

- 1) 久保宏，八谷好高，長田雅人，平尾利文，浜昌志：最近の空港アスファルト舗装の損傷と改良工法について，土木学会舗装工学論文集，第9巻，pp.35-40，2004.
- 2) 魚本健人：コンクリート構造物の検査・診断—非破壊検査ガイドブック—，理工図書，237pp.，2003.
- 3) 財団法人土研センター：土木コンクリート構造物のはく落防止用赤外線サーモグラフィによる変状調査マニュアル，pp.108，2005.
- 4) 財団法人気象業務支援センター：気象データベース・地上観測，CD-ROM，2004.
- 5) 運輸省航空局：空港舗装構造設計要領，pp.3-4，1999.
- 6) 国土交通省航空局：空港土木工事共通仕様書，第2編，pp.2-32，2004.
- 7) Taylor, A. and Khosla, N. P. : Stripping of Asphalt Pavements-State of the Art, TRR 911, pp.150~157, 1983.
- 8) 佐藤信彦：舗装技術の質疑応答，第5巻，建設図書，339pp. 1999.

Experimental investigation on the surface temperature distribution characteristics of asphalt concretes having detached layers

Kimitoshi HAYANO¹, Junichi MIZUKAMI² and Tetsuo SUZUKI³

1 Geotechnical and Structural Department, Port and Airport Research Institute

2 Airport Department, National Institute for Land and Infrastructure Management

3 Technical Department, R-TEC Consultant co.

Abstract

Non-destructive testing with an infrared thermography camera is focused in the paper to apply the method for field investigation for airport asphalt pavement so that stripping damages in between the pavement layers are efficiently detected. Generally the field investigation should be carried out within a few hours during nights so as not to hinder airplanes' landing and taking off. In the study, specimens modeling detached layers of asphalt concretes were made. Then they were cured under artificial day and nights' conditions with the automatic adjustment of temperature and sunlight volume in the atmosphere environment simulating room. During the nights, surface temperatures of the specimens were measured periodically with the infrared thermography camera. Based on the surface and internal temperature distributions obtained, discussions are made on what kinds of stripping damages are detectable with the infrared thermography camera and also on what sorts of pavement environment are preferable for the field survey.

Key words: Non-destructive testing, Infrared thermography camera, Airport asphalt pavement, Detachment between layers