秋田県の石炭について

——昭和31年10月7日第24回大会講演——

秋田大学鉱山学部 堀 川 秀 一

要旨：秋田県に産する石炭は種類に富み、無煙炭から瀝青炭、カツ炭に至るまで、さらに泥炭をも各所に産するのであるが、産出量は乏しく年産石炭、亜炭を合して7～8万t程度のものである。稼行炭田としては阿仁炭田を主とし、この地域にカツ炭、瀝青炭、およびこれらが火山作用により急激に炭化を進めたため生成したとみられる無煙炭が産出する。最近膨脹粘結炭がこの炭田の一部から見出されたが未だその量は問題とならぬ程度である。亜炭の賦存地域は多数知られており曾つて小規模に稼行されたが、今はほとんど休山しわずかに平鹿亜炭鉱のみ年産4000～5000t程度の少量を産出しているのみ、また泥炭も各地に産する

が、その利用はほとんど省みられていない。

I 秋田県の石炭埋蔵量

乏しいといわれる日本の資源ではあるがその中で石炭は比較的恵まれている量をもつていて、昭和30年に集計された日本埋蔵炭量炭質統計調査の結果によると昭和25～30年間約6年の歳月を費し科学的基礎の上に立ち現在最も正確な信頼しうる数字として示されているところによれば総埋蔵量212億¹⁾tで、これを過去におけるこの種の統計のうち昭和7年に発表された167億tに比して45億tの増加である。

この212億tのうち実収炭量すなわち現在の採炭技術と炭鉱経営上から考えて最も確実に採掘しうる炭量として32億tが数えられ、これは年5,000万tを採掘出炭するとしてもなお今後64年間には少しの不安もなく出炭できることを明かにしたものである。

このような石炭が賦存している地域は北は北海道の中央部、南は九州の北部に偏っており、本土では著しく少く常磐炭田、宇部炭田の2地域を数えれば他はほぼはた規模小さく散在しているのであつて、いま地域別に埋蔵量を示すと第1表のようになり、これによれば総埋蔵量の48%は北海道、41%は九州で本土はわずか11%という割合である。

秋田県は全国でも著名な産炭県²⁾として知られておりその種類に富み産額また誇るに足るものがあるが、その中で燃料地下資源では専ら石油および天然ガスに著名であつて、秋田の石炭はいささか微々たる存在といわねばならない。上掲の全国埋蔵炭量炭質統計調査の中にあげられている諸炭田のうち本県に属するものとしてはわずかに阿仁炭田一つのみで、他は岩館および平鹿の両含炭地が数えられているにすぎず、阿仁炭

第1表 全国石炭亜炭埋蔵量 (単位10³t)

地域	通局産	炭種	理論可採埋蔵炭量(A)	実収炭量	不可掘埋蔵炭量(B)	理論埋蔵炭量(A+B)
北海道	札幌	石炭	10,067,224	1,328,984	164,988	10,232,212
		亜炭	20,920	1,277	341	21,261
		計	10,088,144	1,330,261	165,329	10,253,473
本東土部	仙・東・名・古・屋	石炭	1,284,865	289,211	49,517	1,334,382
		亜炭	511,447	46,208	44,342	555,789
		計	1,796,312	335,419	93,859	1,890,171
本西土部	大・広・四・島	石炭	902,710	210,811	125,374	1,028,084
		亜炭	14,219	1,675	942	15,161
		計	916,929	212,486	126,316	1,043,245
九州	福岡	石炭	7,990,987	1,348,687	598,136	8,589,123
		亜炭	-	-	-	-
		計	7,990,987	1,348,687	598,136	8,589,123
全国		石炭	20,245,786	3,177,693	938,015	21,183,801
		亜炭	546,586	49,160	45,625	592,211
		合計	20,792,372	3,226,853	983,640	21,776,012

第2表 秋田県出炭実績

(単位 t)

昭和	三 岳	奥 羽	東北前田	萱 草	荒 瀬	大阿仁	古河山一	能 代	平 鹿
22	6,278	11,744	12,067	830	7,514	7,892	—	—	13,329
23	6,728	11,804	12,061	—	7,516	8,017	—	—	12,976
24	8,392	14,989	11,357	1,982	10,885	9,784	—	—	11,147
25	12,928	17,246	14,263	1,116	6,641	7,949	—	—	5,141
26	15,978	15,020	15,762	575	7,690	9,019	784	201	2,996
27	20,040	19,828	14,637	1,485	10,040	11,044	117	3,478	3,929
28	14,052	15,817	13,009	1,363	8,468	7,533	1,109	3,564	3,990
29	16,361	21,241	19,815	1,554	6,835	7,772	1,007	2,619	3,415
30	14,541	22,417	22,269	2,797	2,068	8,308	561	1,275	3,826

第3表 年 産 額 (単位 t)

昭和	26	27	28	29	30
石炭	65,094	80,669	64,915	80,619	74,236
亜炭	2,996	3,929	3,990	3,415	3,826
合計	68,090	84,598	68,905	84,034	78,062

田の埋蔵量は $47,650 \times 10^3$ t と計算され全国埋蔵量に對して 0.22% に當るが、その実収炭量は $6,583 \times 10^3$ t とされ、これまた全国のそれに比し 0.21% であるにすぎない。

このように量としてはわずかであるが炭質としては種類に富み無煙炭から瀝青炭、カッ炭におよび泥炭もかなり産出するのであつて以下炭質別にその概略を記してみよう。

Ⅱ 稼 行 炭 鉱

秋田県の炭鉱はいずれも規模小さく歴史も浅いのであるが現在稼行されている炭鉱は次の9つであり、これらの出炭実績は第2～3表に示すとおりであり、年間約7～8万tを産出する。

三岳無煙炭鉱	奥羽無煙炭鉱
東北前田無煙炭鉱	萱草炭鉱
荒瀬炭鉱	大阿仁炭鉱
古河山一炭鉱	能代炭鉱
平鹿亜炭鉱	

Ⅲ 炭田および含炭地

(1) 阿仁炭田

北秋田郡米代川上流の山岳地帯に散在するが、地区の出炭地を合せて称し総面積約40km²である。

地層は花崗閃緑岩類を不整合におう新第三紀に属し夾炭層は中新世の阿仁合層である。炭田は各所に安山岩類および石英粗面岩類の噴出をみ、このため地層の変動はげしく、断層や褶曲多く錯雑した地質構造を示している。従つて炭層の賦存状態は連続性がなく不安定である。

炭田北部の比内町および森吉町前田地区に三岳炭鉱本坑、新坑、奥羽無煙炭鉱前田坑、炭ノ沢鉱、七日市坑、東北前田炭鉱新二坑、大切坑などが稼行しており

炭層1～2枚、炭たけ0.6～3.00mで膨縮甚だしく、一帯に火山岩の熱影響を受けた結果無煙炭化し炭質区分はA₁級である。南部阿仁町大阿仁および上小阿仁村地区には萱草炭鉱本坑、荒瀬炭鉱斜坑、大阿仁炭鉱斜坑、古河山一炭鉱一坑などが稼行し炭層1～2枚、炭たけ1.00～4.50mにわたり、これまた膨縮著しいが炭質は北部と異なつて瀝青炭B₂、C級から亜瀝青炭D、E級におよぶ有煙炭で大部分はE級に属している。

(2) 岩館含炭地

本含炭地は青森県岩崎村および秋田県八森町岩館に位置し面積約15km²の地域で海拔600～900mの急峻な山岳地帯である。

地層は花崗岩類を基盤とする新第三紀層であるが、阿仁炭田と同様複雑な構造を有しており夾炭層は岩館層と呼ばれる阿仁合層と同じもので、やはり同様に連続性乏しく断続的な露出を示している。

現在能代炭鉱および小野炭鉱が稼行しており炭層1～2枚あるが1枚のみ稼行され炭たけ0.30～0.60m程度、炭質はD級に入るものもあるが大部分がF₂級である。

(3) 平鹿含炭地

本含炭地は秋田、岩手両県境にある山内村および湯田村に位置し、南北10km東西2kmの地域で海拔300m前後の平鹿盆地の中央部にある。

地層は新第三紀に属し中新世の最上位に對比される花山層が夾炭層である。

西和賀炭鉱、湯田炭鉱、平鹿炭鉱が稼行しているが秋田県に属するのは平鹿炭鉱のみで、炭層は3枚賦存し炭たけ1.00～1.50m、連続性に富むが炭質はF₂級の亜炭である。

Ⅳ 無 煙 炭

阿仁炭田の北部に無煙炭³⁾を産出する。最も北の部分に扇田区があり三岳炭鉱、福来炭鉱がここにあつて現在三岳炭鉱の本坑および新坑が稼行している。これより南に位置して森吉区があり森吉山(標高1,454m)

の北麓を占めて奥羽無煙炭鉱の前田坑、炭ノ沢坑、七日市坑、(休坑：湯ノ沢坑、丹瀬坑)、東北前田炭鉱の新二坑、大切坑、(休坑：二坑)などがある。

ここに産する無煙炭は元来カッ炭または瀝青炭であつたものがこの附近一帯に行われた烈しい火山作用によつて急激に炭化が促進され無煙炭化したものであつて火山岩の影響の程度により種々異つた性質のものとなつており、火山岩が进出貫入し直接に炭と接触している場合は燃料比のきわめて高い、六角柱状に亀裂をもつ天然コークスとなつているほか、組織が破壊されて粉状となつているものや脆く砕け易い性質となつているものなどがある。火山岩が近接したが炭層の上磐下磐を隔てて熱作用を受けたものは比較的層状組織が保たれ採掘した塊も堅く良質の無煙炭である。これら無煙炭の工業分析結果を第4表に示した。

第4表 無煙炭の性質

炭 名	三岳無煙炭	奥羽無煙炭	東北前田無煙炭
工業分析	本坑	新坑	前田坑 七日市坑 新二坑
水分 %	3.14	13.82	4.84 6.44 3.98
灰分 %	35.00	32.76	10.81 21.91 20.88
揮発分 %	9.06	7.95	6.23 6.01 6.82
固定炭素 %	52.80	45.47	78.12 65.64 68.32
硫黄 %	0.65	0.42	0.54 - 0.55
発熱量 kcal/kg	5235	4209	- 6097 6140
燃料比	5.8	5.7	12.5 10.9 10.0
純炭発熱量(註) (補正無水 無灰基)	8760	8181	- 8668 8310
純炭比重	1.122	1.405	1.488 - -
着火温度°C	447	544	508 - -

(註) 純炭発熱量は次式により求めた。

$$\text{純炭発熱量} = \frac{\text{発熱量}}{100 - \text{灰分補正率} \times \text{灰分} - \text{水分}} \times 100$$

但し灰分補正率は配炭公団技術局編、技術資料第2輯により、阿仁炭田扇田地区のもの1.06、同炭田阿仁合地区のもの1.09、岩館含炭地のもの1.03とした。

三岳本坑炭は純炭発熱量高く、純炭比重小さく着火温度低いので煉炭原料として適当であるが硫黄のやや多いのが欠点である。この炭の灰は畑作に肥料効果のあることが知られているのも特異な点である。三岳新坑炭は一般に10%以上の水分を含むことが注目される。奥羽無煙炭、東北前田無煙炭はいずれも燃料比が高く、火山熱影響を強く受けていることを示すが炭質上に特徴はない。

V 瀝青炭および亜瀝青炭⁴⁾

阿仁炭田では区域中の森吉山を中心におきその北東部に無煙炭が産するのに対して南西部で阿仁合区とよばれる部分には有煙炭を産出する。これらには瀝青炭からカッ炭にわたり種々の炭質のものが含まれるが、現在稼行されている炭鉱は4であるが休山中のもの2～3あり、恐らくこのあたりに産出する石炭がこの阿仁炭田にて本来の石炭化作用にて生成した炭質を示すものであつて、これらも天然炭化における動力作用、火山作用などを受ける程度に差があるため粘結性をもつ瀝青炭から非粘結カッ炭に至るまで種々異なる性質を表わすが、炭田北部の無煙炭はこのものが烈しい火山熱作用を急激にうけて無煙炭化した結果生成したものである。岩館含炭地は阿仁炭田と全く関係がないが、ここに能代炭鉱が稼行しており、わずかで出炭して炭質は亜瀝青炭もしくはカッ炭である。第5表にこれらの炭の工業分析結果を示す。秋田には粘結炭の産出が少ないのであるが、最近萱草炭鉱が新しく開坑した部分より産出するものは表に示したように膨脹強粘結性を示しており、参考として同表に示した萩形炭は萱草と同地区の上小阿仁村ではあるが西方やや隔つたところに露頭の発見された程度にて未だ稼行されるに至っていないものであるが、同様に膨脹粘結性を有しており、地表面に近いので風化を受けているとみられる部分の分析結果であるので探査の結果、より良

第5表 瀝青炭および亜瀝青炭

炭 名	萱草(1)	萱草(2)	萩形	荒瀬	大阿仁	能代
工業分析						
水分 %	4.52	2.38	5.26	12.78	15.47	3.03
灰分 %	22.30	5.62	18.44	11.52	12.04	40.51
揮発分 %	26.12	29.94	33.45	32.71	36.24	23.25
固定炭素 %	47.06	62.06	42.85	42.99	36.24	33.21
発熱量	5996	7624	6319	5666	5350	4540
燃料比	1.80	2.07	1.28	1.31	1.00	1.43
純炭発熱量 (補正無水無灰基)	8425	8333	8466	7480	7493	8219
粘結性	膨脹粘結	膨脹粘結	膨脹粘結	非粘結	非粘結	非粘結
コークスボタン指数	5½	8½	-	-	-	-
炭質区分	B ₁	C	B ₂	E	E	C

質の粘結炭の発見を期待するものである。元来化石植物の同一であることから山形県西田川炭田の三菱油戸炭鉱より出る油戸炭、北海道積丹半島西南部から出る茅沼炭などの強粘結炭と同一地質時代、同一起源のものといわれているので本地区から強粘結炭の産出することも必ずしも異とするに足らぬが、目下のところ産出量の極めて少ないのは遺憾である。

Ⅵ カツ炭および亜炭⁵⁾

終戦後燃料事情が逼迫し石炭が不足した時代には秋田に10数ヶの亜炭鉱が稼行されたが、現在では平鹿炭鉱のみ出炭を続けており、その年産出炭量の推移は第2表に示したとおりであるが、本県には各所に亜炭を埋蔵しており賦存地区として知られているものに次がある。括弧内はかつて稼行した炭鉱名であるが現在は平鹿を除きすべて休山している。

鷹巣地区（北秋第一、北秋坊沢、三和、旭東、相善、北光、国栄、沢口）

阿仁前田地区（秋田）

米内沢地区（芹沢）

大館地区（大館）

生保内地区（生保内）

平鹿地区（平鹿）

西目地区（由利 原）

脇本地区（脇本）

これらの中 2～3 のものについて工業分析結果を示すと第6表のようになる。

第6表 秋田県亜炭工業分析

亜炭	国栄	生保内	平鹿	由利ノ原	脇本
水分	41.37	13.48	23.15	22.87	28.50
灰分	14.05	17.10	11.03	13.17	32.32
揮発分	25.54	40.44	35.47	35.07	24.19
固定炭素	19.04	28.98	30.35	28.89	14.99
発熱量	—	—	4,400	—	—
燃料比	0.75	0.72	0.85	0.82	0.62
純炭発熱量 (無水無灰基)	—	—	6685	—	—
炭質			F ₂		

秋田県産亜炭の昭和30年1月～12月の1ヶ年に使用された量は3977 tで産業部門別にみると鉄鋼金属工業744 (18.7%)、食料品工業1792 (45.1%)、紙・パルプ工業465 (11.7%)、その他製造業228 (5.7%)、暖厨房用735 (18.5%)、非産業用13 (0.3%)となっており専ら加熱用である。

Ⅶ 泥炭⁶⁾

泥炭は採掘時90%以上の水を含み、天日乾燥により20%程度までのものとし地域的な補助燃料に利用して

いるにすぎぬが、秋田県では八郎潟南辺の天王村、秋田市近郊の四ツ小畠村、豊岩村、横手市附近の田根森など各地に見出される。工業分析結果の2～3を示すと第7表のようになる。

第7表 秋田県泥炭工業分析

泥炭	天王	田根森上層	田根森下層
水分	15.28	11.46	11.52
灰分	6.76	31.81	24.85
揮発分	54.45	39.32	42.79
固定炭素	23.51	17.41	20.84
発熱量	4500	3220	3790
燃料比	0.43	0.44	0.49
純炭発熱量 (無水無灰)	5772	5676	5956

Ⅷ 県産石炭の将来

種類に富む本県石炭類も年産7～8万t程度の少量産出であるため微々たる存在といわねばならぬが、これは賦存区域が相当広いにもかかわらず賦存状態は散漫で小規模であり、炭層はうすくしかも不連続性で断層

第11図

無煙炭 1 三岳, 本坑 2 三岳, 新坑 3 福来 4 奥羽無煙, 前田
5 奥羽無煙, 丹瀬 6 奥羽無煙, 七日市 7 東北前田
瀧青炭, 亞歴青炭, カツ炭 8 萱草 9 荒瀬 10 大阿仁 11 宝産
12 古河山一 13 岩館(能代) 14 発盛(小野)
亜炭 15 北秋第一 16 北秋坊沢 17 三和 18 旭東 19 相善
20 北光 21 国栄 22 沢口 23 秋田 24 芹沢 25 大館
26 生保内 27 平鹿 28 由利ノ原 29 脇本
泥炭 30 天王 31 四ツ小畠, 豊岩 32 田根森

により切られ地層褶曲とともに層厚は不安定で一様でなく膨縮が甚だしいので稼行が甚だ困難な条件にあることによる。本県一帯の地質構造はきわめて錯雑しており、たとえば北海道石狩炭田にみるような雄大な規模の炭田が将来発見される可能性は殆んどないようであるが、炭質よりみて興味ある石炭の産出も皆無ではない故、今後秋田県の石炭はその量でなく質の上からの発展を期待したい。

文 献

- 1) 通商産業省石炭局編：日本の石炭資源—埋蔵炭量炭質調査概要（昭31.3）p. 179
- 2) 秋田県：秋田県鉱山誌（昭26.3）
- 3) 地下資源開発研究所報告（秋田大学），第1号（昭24.3）p. 2~30
- 4) 同上，第3号（昭25.3），第5号（昭26.3）
- 5) 同上，第5号（昭26.3）
- 6) 栗原浩三郎，二宮保孝：研究報告六輯（1939）（旭化学工業奨励金）

Coal in Akita Prefecture

by Shūichi Horikawa

(Akita University)

SYNOPSIS:—Annual production of coal in Akita Prefecture is only $7-8 \times 10^4$ tons. Though the production is poor in quantity, almost all sorts of coals, anthracite, bituminous, sub-bituminous coal, lignite and peat, may be found in this district.

There is only one coal field, called Ani, in the northern border of this prefecture. The northeastern part of the field, called Ōgida and Moriyoshi, produce anthracite which may be originally the same bituminous or sub-bituminous coals as those of Kayakusa, Arase, Ōani, etc. in the southwestern part of the field, called Aniai. Igneous rocks (two-pyroxene porphyrite) intruded into the coal-bearing formation, accelerated the coalification by their heat effect, thus resulted the coal into natural coke at the direct contact, powder anthracite at a short distance, and hard anthracite at the moderate distance from them.

Lignite and peat are found at several location, but their production are yet small quantity, and are used only for heating purpose.

会費払込みお願い

昭和31年度会費未納の方は至急払込みをお願いします。

特別会員 年額1口 金 5,000 円

正会員 “ 金 700 円

なお、32年度会費金額は、1月会員総会において決定される予定であります。