結晶螢光體の理論*

上 原 康 夫

(東京芝浦電気株式會社マツダ支社研究所)

目 次

1. 緒 言 2. 理 論 A. クロム螢光體 B. 稀土類螢光體 C. アルカリハロゲン化合物螢光體 (i) 純粹のアルカリハロゲン化合物結晶の 光學的性質 (ii) 活性體を含むアルカリハロゲン化合物 結晶の螢光 D. 硫化亜鉛螢光體及び硫化カドミウム螢光體	(i) 硫化亜鉛—銅 螢光體 (ii) 硫化亜鉛—カドミウム螢光體 ($\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 螢光體) (iii) Ag 及び Mn を活性體とする ZnS 螢 光體 C. 硅酸亜鉛螢光體 D. 硅酸カドミウム螢光體 E. 其他の硅酸鹽螢光體 F. タングステン酸鹽螢光體及び其他の螢光體 参 考 文 献 其他の一般参考文献

1. 緒 言

螢光體の研究は過去 50 年間に於て最も盛に多方面に亘つて行れたけれども、其研究は個々の螢光體の特殊な性質の實驗的研究を主としたものであつて、螢光體の諸性質の根本的な理論に關する研究は最近數年間に於て漸く盛んに行れるに至つたものである。

クロム鹽類及び稀土類鹽類を活性體とする螢光體或は稀土類及びウラニル鹽類の純粹螢光體等に於ける螢光スペクトル及び吸収スペクトルは一般に尖鋭な線狀スペクトル又は稍々幅の廣い線狀スペクトルを與へるから、其螢光或は吸収スペクトルに對しては比較的古くより理論的な解釋が與へられてゐる。併し其他の一般の螢光體殊に實用上最も重要な螢光體の殆ど總てのものに於ては螢光スペクトル、吸収スペクトル或は刺激スペクトルは普通數百 Å に亘る構造性の乏しい帶狀スペクトルであるため、夫等のスペクトルの理論的の取扱ひは困難である。従つて其螢光現象其他の諸性質の理論的な解釋を與へることは極めて困難な問題であつた。

然るに最近十數年の間に固體內の電子の状態に關する量子力學 (Zone-theory) が著しい發展を遂げると共に其理論は結晶螢光體の諸現象の説明に用ひ

られたやうになり、其諸性質は可成判然と説明せられるやうになつた。

現在の結晶螢光體に關する理論の最も特徴とするところは新しい固體論の取扱を出来るだけ廣く適用しようとする點に在る。併し實際の螢光體に就て固體の量子力學的の取扱を眞正面から適用することは不可能である。總ての螢光體中最も簡單なものの一つであるところのアルカリハロゲン化合物結晶體に於てさへも、定量的な取扱は極めて困難な問題である。従つて現在の固體論を以てしては、現象の説明は定性的であるか又定量的であるためには模型的であるといふ事はまぬがれ得ない。

又一方結晶螢光體が今日のやうに廣く實用に供せられるやうになつたのも最近のことであるから、實用上重要な螢光體の本質的な研究は主として最近數年間に行はれたものが多く、反對に古くより多くの研究の行れた、例へば、アルカリ土類硫化物螢光體 (所謂レナルド螢光體) の如きは現在に於ては殆ど實用に供せられなくなつた。従つて以下の章に於ては二三の特殊な場合を除いては實用上最も重要な螢光體の理論而も主として螢光の機構に就て述べることにする。

* Theory of Crystalphosphors. by Y. Uehara (Laboratory, Tokyo Shibaura Electric Co. Mazda Division, Kawasaki)

2. 理 論

A. ク ロ ム 螢 光 體

天然産の寶石ルビーは青色の光を吸収して赤色の螢光を發し、之は人工的 (1) には Al_2O_3 にクロム鹽類の微量を加へて灼熱することに依て得られる螢光體と同一の性質を示すことはよく知られてゐる。其他クロム鹽類を活性體とする一般の螢光體は殆ど總て、尖鋭な線狀或は幅の廣い線狀の螢光スペクトル或は吸収スペクトルを與へる。

クロム螢光體に於ては第 1 表に示すやうに基體 (Ground Material) が Cr_2O_3 或は MgCr_2O_4 (M は二價金屬原子) と同形體である時のみ螢光性を示し、然らざる場合には第 2 表に示すやうに螢光性を示さない。(2)

第 1 表 Cr が活性體となり得る基體

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (三斜晶系) — Cr_2O_3	
(三斜晶系) は同形體である。	
$\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ (") — Cr_2O_3	
(") " "	
$\text{Mg Al}_2\text{O}_4$ (等軸晶系) — $\text{Mg Cr}_2\text{O}_4$	
(等軸晶系) " "	
$\text{Zn Al}_2\text{O}_4$ (") — $\text{Zn Cr}_2\text{O}_4$	
(") " "	
$\text{Mg Ga}_2\text{O}_4$ (") — $\text{Mg Cr}_2\text{O}_4$	
(") " "	
$\text{Zn Ga}_2\text{O}_4$ (") — $\text{Zn Cr}_2\text{O}_4$	
(") " "	
$\text{Ti Mg}_2\text{O}_4$ (") — $\text{Mg Cr}_2\text{O}_4$	
(") " "	
$\text{Be Al}_2\text{O}_4$ (斜方晶系) — $\text{Be Cr}_2\text{O}_4$	
(斜方晶系) " "	
Mg O (等軸晶系) — $\text{Mg Cr}_2\text{O}_4$	
(等軸晶系) は固溶體を作る。	

第 2 表 Cr が活性體となり得ない基體

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (等軸晶系) — Cr_2O_3	
(三斜晶系) は同形體でない。	
$\text{Be Ga}_2\text{O}_4$ (") — $\text{Be Cr}_2\text{O}_4$	
(斜方晶系) " "	
Be O (六方晶系) — $\text{Be Cr}_2\text{O}_4$	
(") は固溶體を作らない。	
Zn O (") — $\text{Zn Cr}_2\text{O}_4$	
(等軸晶系) " "	

第 1 圖にクロム螢光體の螢光スペクトルを模型的に示す (2) (黒く塗つてない螢光帯は高温に於てのみ出現する)。之等の螢光體に於ては $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3/\text{Cr}$

の螢光スペクトル (或は吸収スペクトル) に於ける最も強い赤色の $6920 \text{ \AA}$ 及び $6934 \text{ \AA}$ の二重線に相當する線は主線 (Hauptlinien) と呼ばれ最もよく理論的の解釋が與へられてゐる。其他の螢光スペクトルに對する説明は現在のところまだ充分には行はれてゐないけれども、一般に之等のスペクトルは活性中心 (Cr を中心とする錯化合物體即ち更に一般的に云へば Cr を中心とする原子或はイオン集團) に於ける分子内 Stark 効果、分子振動及び之と結合してゐる結晶格子弾性振動に依て生ずるものである。

第 1 圖 クロム螢光體の -186°C に於ける螢光スペクトル (Deutschbein (2))

又クロム螢光體の吸収スペクトルは螢光スペクトルと全く同様の外觀を呈し、且つ同じスペクトル領域に現れる。其一例として $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Cr}$ の吸収スペクトルと發光スペクトルを對照して第 2 圖に示す。(3) (黒く塗つてない吸収帯は高温に於てのみ出現する)。結晶水を含むクロム鹽例へばクロム明礬 (4) の結晶は其水溶液と全く同様の吸収スペクトルを與へる。從つて之等のクロム螢光體の螢光スペクトル及び吸収スペクトルは同一の Cr イオン即ち Cr^{+++} イオンの電子遷移に依て生ずることは疑ひの無いところである。

第 2 圖 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Cr}$ 螢光體の螢光スペクトルと吸収スペクトルの關係 (Tomaschek Deutschbein (3))

赤色部に尖鋭な二重線として現れる主線は Cr^{+++} イオンの ${}^2G \rightarrow {}^4F$ の電子遷移に依るものと考へられ

る、即ち Al_2O_3 に於ては $6920 \text{ \AA}$ の線は ${}^2G_{7/2} \rightarrow {}^2F_{7/2}$ ($=6918 \text{ \AA}$) の遷移に依り、 $6934 \text{ \AA}$ の線は ${}^2G_{9/2} \rightarrow {}^2F_{9/2}$ ($=6934 \text{ \AA}$) の遷移に依て生ずるものと考へられる。

Mendenhall 及び Wood⁽⁵⁾ は此等の二重線は Zeeman 効果に依て各線共 4 本の成分に分裂することを観測した。J= $7/2$ 及び $9/2$ に関係した遷移に於ては普通の状態では 14 本或は 18 本の Zeeman 成分に分裂する筈であるが、實際には 4 本にしか分裂しないので、 Cr^{+++} のイオンは活性體として Al_2O_3 結晶格子内の格子間の位置に存在するものでなく、 Al^{+++} を置換して格子点を占めてゐるものと考へられる。⁽⁶⁾ 即ち Cr^{+++} イオンは常磁性的であり、Bose 及び Stoner の理論に依つて、 Cr^{+++} イオンの軌道運動量は外部からの磁場に應じて變化し得ないで、周囲の基體のイオンに對して一定の方向を取り、只スピン運動量のみが磁場の下に量子化せられ、其方向が磁場の方向であるか又は反對の方向であるかに依つて ${}^2G$ 及び ${}^4F$ の各準位は 2 個の状態に分れ、各スペクトル線は夫々 4 個の Zeeman 成分に分裂する。

此時の Zeeman 成分の最外線間の間隔は Landé の係数が 2 であるとするれば

B. 稀土類螢光體

純粋な稀土類鹽類或は稀土類を活性體とする螢光體は紫外線或は陰極線の刺戟に依つて尖鋭な線狀の螢光スペクトルを生ずる、又其吸収スペクトルも尖鋭な線スペクトルを與へる。

稀土類の純粋な鹽類の螢光スペクトル或は吸収ス

第 3 表

イオン	共電子殻	4f	共電子殻	基底項
58 Ce^{+++}	$1s^2 \cdot 2s^2 \cdot 2p^6 \cdot 3s^2 \cdot 3p^6 \cdot 3d^{10} \cdot 4s^2 \cdot 4p^6 \cdot 4d^{10}$	1	$5s^2 \cdot 5p^6$	${}^2F$
59 Pr^{+++}		2		${}^3H$
60 Nd^{+++}		3		${}^4J$
61 —		—		—
62 Sm^{+++}		5		${}^6H$
63 Eu^{+++}		6		${}^7F$
64 Gd^{+++}		7		${}^8S$
65 Tb^{+++}		8		${}^7F$
66 Dy^{+++}		9		${}^6H$
67 HO^{+++}		10		${}^5J$
68 Er^{+++}		11		${}^4J$
69 Tu^{+++}		12		${}^3H$
70 Yb^{+++}		13		${}^2F$
71 Lu^{+++}		14		$1S$

$$\Delta\nu = 8.23 \text{ cm}^{-1}$$

となり、之は測定値 10.2 cm^{-1} と大體に一致する。

従つてクロム螢光體の螢光及び吸収スペクトルの主線は ${}^2G \longleftrightarrow {}^4F$ の遷移に基くことは疑ひのないところである。同じ様に $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Cr}$ の青色部に存在する 3 本の吸収スペクトルは Cr^{+++} イオンの基準状態より其刺戟状態 ${}^2H$ への遷移に基くものと考へられる (第 3 圖)。斯様な遷移は純粋な双極子能率の變化に關係する電子遷移に屬しないものであつて、之は固體螢光體の興味ある特徴である。

第 3 圖 クロム螢光體の主發光線及び主吸収線と Cr^{+++} の項差との比較 (Deutschbein⁽²⁾)

ペクトルは各種の鹽類に就て固體或は液體の場合に多くの研究が行れてゐる。例へば Gobrecht⁽⁷⁾ の研究した 8 分子の結晶水を含む硫酸鹽に於ては Sm, Eu, Tb, Dy のみが純粋の鹽の形で螢光を發するのみで、他の稀土類元素の鹽類は螢光を發しない。併し他の基體例へばアルカリ土類酸化物中に活性體として稀土類を導入したものにあつては Pr, Nd, Er 等も螢光性を賦與することが出来る。

稀土類螢光體の螢光及び吸収スペクトルは稀土類元素の 3 價のイオンの電子の 4f 電子の遷移に基くものと考へられ、第 3 表に示すやうに 4f 電子殻は外部の $5s^2 \cdot 5p^6$ 電子殻に依て分子の場合其他の外部からの攪亂作用から充分に遮閉せられてゐるから、恰も原子の内部の X 線準位間の電子遷移に依て結晶體尖鋭な特性 X 線スペクトルを生ずるやうに、稀土類螢光體は固體 (或は液體) であり乍ら瓦斯體のやうに尖鋭な線スペクトルを與へるものと考へられる。

稀土類元素の 3 價のイオンの分光學的な研究は殆ど行れて居ないため、螢光及び吸収スペクトルの測

定結果の理論的解釋は充分には行れてゐない。

稀土類元素の3價のイオンのスペクトル項即ち等價 f 電子に對するスペクトル項はGibs, Wilber 及び White (8) に依つて與へられてゐる。従つてHund の理論に依り其基底項が決められる。其結果を第3表に示す。今稀土類螢光體の螢光及び吸収に於ける電子遷移は(LS)結合に依るものであるとすれば、Landéの間隔律(Interval rule)を用ひて普通の手續に依り測定した螢光及び吸収スペクトルを分析することが出来る。

其の一二の例として8分子の結晶水を含む純粹の稀土類鹽類(7)のスペクトルに對する計算結果と測定結果を第4圖~第7圖に對照して示し、又第8圖にCaOを基體とし稀土類元素を活性體として含む

第 4 圖 Tb⁺⁺⁺の螢光及び吸収スペクトルの分析 (Gobrecht (7))

第 5 圖 Sm⁺⁺⁺の螢光及び吸収スペクトルの分析 (Gobrecht (7))

第 6 圖 Eu⁺⁺⁺の螢光及び吸収スペクトルの分析 (Gobrecht (7))

第 7 圖 Pr⁺⁺⁺の螢光及び吸収スペクトルの分析 (Gobrecht (7))

第 8 圖 CaO を基體とし稀土類元素を活性體として含む螢光及び吸収スペクトル (Tomaschek (9))

螢光體(9), (3) のスペクトルの計算値と測定値を對照して示す。之等の圖から稀土類螢光體のスペクトルは f^n の電子配置より生ずるスペクトル項間の遷移に基き、且つ其遷移が瓦斯體の場合に比して内部量子数の選擇律其他に關して特異の性質をもつことが一目瞭然と理解出来るであらう。其他 $4f^n-4f^{n-1}5d$ の遷移に依るスペクトルも知られてゐる。

以上に述べたやうな尖鋭な線スペクトルを與へる螢光體に於ては活性中心原子(又はイオン)の電子は結晶内の場の作用を受けることが比較的少いため、殆ど孤立原子として取扱ひ得たのであるが、一般の結晶螢光體に於ては活性中心原子は結晶内の場の著しい作用を受け、場合に依つては、其螢光スペクトル 吸収スペクトル或は其他の性質は結晶全體としての性質に依つてのみ支配せられるやうになる。従つて結晶螢光體に於ては活性中心がどの程度に孤立原子として性質を保有してゐるか又逆に結晶全體としての性質がどの程度に決定的な役割を演じてゐるかと云ふことは、結晶螢光體の理論を取扱ふ場合に重要な又興味ある事柄である。此意味に於て一つの典型的な例として次にアルカリハロゲン化合物螢光體に就て論ずることとする。

C. アルカリハロゲン化合物螢光體

(i) 純粹のアルカリハロゲン化合物結晶の光學的性質。

アルカリハロゲン化合物結晶は構造が簡單で且つ大きな單結晶が得られ易いので多くの研究が行れ、殊に Hilsch, Pohl 及び其一派の人々に依つて徹底的な研究が行れてゐる。

純粹のアルカリハロゲン化合物結晶の光の固有吸収は2000 Å以下の遠紫外部に存在し、O' Bryan, (10) Hilsch 並びに Pohl 等に依つて測定せられてゐる。其結果は第9圖に示す。第9圖に於て例へばLiCl, NaCl, KCl 等に於て長波長側の吸収帶から短波長側に向つて第1, 第2, …吸収帶と呼ばれる。

第 9 圖 アルカリハロゲン化合物結晶の吸収スペクトル ($\lambda = \text{\AA}$) (O' Brgan, Hilsch, Pohl(16))

之等の吸収帯に對する説明は古典論の立場から Hilsch 及び Pohl, (11) V. Hippel, (12) de Boer, (13) Klemm (14) 等に依つて與へられた。

V. Hippel は第 1 吸収帯はハロゲンイオンから 1 個の電子を之の最隣接位置 (nearest neighbours) に在るアルカリ金属イオンに移す過程に依つて生じ第 2 吸収帯は同じく次の最隣接位置 (next nearest neighbours) に在るアルカリ金属イオンに移すために生じ、以下同様にして第 3, … の吸収帯を生ずるものと假定し、古典論に依る計算から第 1 吸収帯の位置をよく説明することが出来た。併し此の考へ方は固体の帯域論 (Zone-theory) の一般的理論に一見矛盾するかのやうに見える。

例へば NaCl 結晶のエネルギー準位を模型的に第 10 圖に示す。最上位の完充帯 (filled zone) はハロゲンイオンの p -帯にして、最下位の空の帯域 (unfilled zone) 即ち所謂傳導帯 (Conduction band) はアルカリ金属原子の s -帯である。

第 10 圖 アルカリハロゲン化合物結晶 (NaCl) のエネルギー準位 (Seitz (15))

第 10 圖に示すやうな Wilson-Bloch の近似に依るエネルギー準位の構造を採用した場合には、V. Hippel 等の説に依る第 1 吸収帯の光の吸収に對する過程に於ては、ハロゲンイオンの p -帯の電子はアルカリ金属原子の s -帯即ち傳導帯に移ることになり、第 1 吸収帯の光の吸収に依つて結晶は光電傳導の現象を伴ふ筈であるが、之は實驗結果に反する。

次に第 2, … の吸収帯に於ては、ハロゲンイオンと之の次の最隣接位置 (next nearest neighbours) のアルカリ金属イオンの兩者の波動函数は互に重複してゐないから、之の間を直接に光學的に電子が遷移することは不可能である。従つて之に對する V. Hippel の説明は正しくないものと考へられる。

之等の問題に對して理論的の説明を與へたのは F. Seitz (15) 及び N. F. Mott (16) 等である。

J. Frenkel, (17) Peierls, (18) Slater 及び Shockley, (19) 及び Wannier (20) 等は Wilson-Bloch の近似法に更に Heitler-London の近似法を施すことに依て、Wilson-Bloch の近似で與へられるエネルギー帯の間の禁制領域 (forbidden region) に於て傳導帯の下方に連る一連の離散準位の生ずることを示した。(第 10 圖) 之の離散水準はハロゲンイオンの p -帯から電子が遷移する場合に、ハロゲンイオンの p -帯の電子の遷移した後の陽孔 (Positive hole) の静電場内に於ける先の電子の定常状態のエネルギー準位を示すものである。斯様な状態では電子及び陽孔は緊密に結合し、結晶内を此状態は共鳴現象に依て、移動するから光電流を伴はない。

先に述べた第 1 吸収帯はハロゲンイオンの p -帯から電子が此の勵起電子準位 ("excitation level") に遷移することに依て生じ、第 2 吸収帯はハロゲンイオンの p -帯から電子が傳導帯に遷移することに依て生じ、第 2 吸収帯の光の吸収に依ては結晶は光電流を伴ふ。

従つて第 1 吸収帯に對する V. Hippel の理論は勵起電子準位を考慮することに依り全く正しいものであることがわかる。Mott (16) は之の場合の光の吸収に要するエネルギーに對して

$$h\nu = \frac{(2\alpha - 1)^2}{\gamma_0} + E - J + \Omega + \omega, \quad (1)$$

α : Madelung の恒數

γ_0 : 格子點間の最短距離

E : ハロゲンイオンの電子親和力

J : 金属イオンのイオン化電位

ω : ハロゲンイオンの最隣接の 6 個の金属イオンに 1 個の電子が配分 (share) せられる際の偏極場に依つて爲される仕事

Ω : 上と同じ過程に際しての共鳴の仕事

エネルギー。

の理論式を與へ、第 1 吸収帯の位置が (1) 式の計算値とよく一致することを示した。例へば NaCl に

於て計算値 7.82 eV ($=1578 \text{ \AA}$) は $1580 \text{ \AA}$ の實測値とよく一致する。従つて NaCl に於て電子が Cl^- の p -帯から傳導帯に移る際の固有吸収帯は $1280 \text{ \AA}$ から波長の短い吸収帯にして、此吸収帯は更に結晶の構造に依て生ずる二三の構造帯を示す。

第 1 吸収帯に於て、ハロゲンイオンの p -帯から電子が遷移した後に生ずるハロゲン原子のスペクトル項の基底項は二重項にして、其項間隔は $\text{Cl}=0.11 \text{ eV}$, $\text{Br}=0.44 \text{ eV}$, $\text{I}=0.94 \text{ eV}$ である。従つて、第 1 吸収帯は二重項構造 (doublet structure) を示す筈である。 Cl の場合には項間隔が小さくて實測し難いけれども、其他の場合には實測せられ、例へば Br の場合には第 9 圖からわかるやうに $\text{Li Br}=0.48 \text{ eV}$, $\text{Na Br}=0.60 \text{ eV}$, $\text{K Br}=0.56 \text{ eV}$, $\text{Rb Br}=0.50 \text{ eV}$, $\text{Cs Br}=0.48 \text{ eV}$ の間隔をもつ 2 個の吸収帯に分れてゐる。

上述のやうな純粹の絶縁固体の光の吸収に依つて遷移した電子が再び元の状態に復歸する場合には紫外部に螢光を生ずる筈である。而も此の螢光は一般に Stokes の法測に従ふことが期待せられる。

第 11 圖に還元波動ベクトル (reduced wave number vector) σ を横軸にとり、縦軸にエネルギーをとつた場合の絶縁固体のエネルギー準位の模型圖を示す。今完充帯の電子が光のエネルギーを吸収して傳導帯に遷移する場合を考えると、固体内の電子の遷移に對する選擇律 $\Delta\sigma=0$ に依つ

第 11 圖 絶縁固体のエネルギー準位の構造

て電子は $a \rightarrow b$ の遷移を行ひ、次いで b の電子は傳導帯の最底エネルギー状態 c の附近に移動し、一方陽孔は完充帯の最高エネルギー状態 d 附近に達し、 c の電子と d の陽孔とは $\Delta\sigma=0$ を満足するやうな $c \rightarrow d$ の遷移に依て再結合し、實際に cd のエネルギーは螢光エネルギーとして放出せられる。此のエネルギーは一般に ab のエネルギーよりも小さいから、螢光帯の波長は吸収帯の波長よりも長く、従つて Stokes の法則に従ふ。一方 bc なる過剰のエネルギーは結晶全體の弾性振動波のエネルギーとして結晶格子に與へられる。

斯様に純粹の絶縁固体に於ては紫外部或は可視部に上述のやうな過程に依る螢光を生ずることが許されるけれども、アルカリハロゲン化合物結晶の固有吸収に依る螢光の發生に關しては報告が無いやうに思ふ。又純粹性螢光體 (Rein-stoffphosphor) の一つとして一般に信ぜられてゐるタングステン酸カルシウム螢光體類の螢光が果して上述のやうな過程に依つて生ずるか否かと云ふことに對しても實驗上の手掛が少くて斷言し難い。

次に第 11 圖に於て a の電子が勵起電子準位 e に遷移し次いで $f \rightarrow d$ の過程に依て螢光を發する場合も考へられるけれども、之に關する實驗結果も報告せられてゐないやうに思ふ。

又此場合勵起電子準位 ef の代りに、外部から結晶内に導入した不純物原子の準位に依つて ef 準位が形成せられて居り、此の準位は電子が存在しない空席の準位であるとすれば、上述の様な過程に依つて、 $f \rightarrow d$ 或は $e \rightarrow f$ の遷移に依る螢光の發生が可能である。之は不純物性螢光體 (Fremdstoffphosphor) の螢光を説明する模型の一つである。併し斯様な型に屬する螢光體の存在は現在のところ知られて居ない。

アルカリハロゲン化合物結晶を熔融状態から再結晶に依つて作る際、又は結晶をアルカリ金属の蒸氣

第 12 圖 アルカリハロゲン化合物結晶體の中心 (Hughes (22))

中で加熱すれば、U-Centre, F-Centre 等と呼ばれる色中心を生ずる。之等の色中心は夫々固有のスペクトル領域に一定の光の吸収を示す、例へば NaCl 等の結晶の場合を第 12 圖に示す。(22)

U-Centre は例へば NaCl 結晶を加熱する際に Na^+ 及び Cl^- イオンが格子点間の位置に彌散し、其 Cl^- の空席の格子点に H^- イオンが捕へられ、 H^- を中心とするイオン集團に依つて生ずるものと考へられてゐる。結晶が U-Centre に相當する光を吸収すれば F-Centre を生じて着色し、其際に螢光を發する。其スペクトルは幅の狭い等間隔に並んだ二重帶 (double band) を與へる。(21) 二三の結晶に對する螢光スペクトルを第 13 圖に示し、更に

第 13 圖 アルカリハロゲン化合物結晶の U-Centre の光の吸収に依る螢光スペクトル、KCl 及び KBr ではⅣ—Ⅵの螢光スペクトルを強く出現するためⅠ—Ⅲの螢光帯は露出過度の場合 (上) も示す (Roos (21))

第 14 圖 アルカリハロゲン化合物結晶の U-Centre の光の吸収に依る螢光スペクトルの模型圖 (殘光の減衰周期の短い螢光帶群のみを示す) (Roos (21))

夫を模型的に第 14 圖に示す、

之等の發光は何れも指數函数に従ふところの殘光を伴ひ、其の減衰の半衰期の長さに依つて明らかに 2 群に分つことが出来る。(21) 併し之等の螢光スペクトル發生の機構に關しては充分な説明が與へられてゐない。

結晶内の Cl^- の空席に捕へられた電子は F-Centre 形成し、結晶をアルカリ金屬の蒸氣中で加熱する時結晶内に彌散に依つて入つた Na 原子は Cl^- とイオン對 (ion pair) を作り、其際遊離せられた電子は他の Cl^- の空席に捕へられて F-Centre を形成する。又 X 線照射に依り或は U-Centre の光の吸収に依り傳導帶に移つた電子が再び Cl^- の空席に捕へられた場合にも同様に F-Centre を形成して結晶は着色する。F-Centre の電子は立方對稱 (Cubic symmetry) に近い状態に攪亂せられた球對稱の場にいる。従つて完全な球對稱のポテンシャル函数をもたないため Schrödinger の方程式を直接解くことは不可能であるけれども、此の捕獲電子 (trapped electron) (23) の最低エネルギー状態は s-状態であると考へられ、従つて s-状態から p-状態への遷移に依つて第 12 圖の F-Centre の吸収帶を生ずるものと考へられてゐる。此の s-状態のエネルギー準位は第 15 圖に示すやうに傳導帶の下方 2.8eV の位置に在るけれども、傳導帶の最低エネルギー状態が F-Centre を中心として球對稱であるため、光の吸収に依つて傳導帶へ直接遷移することは禁制せられてゐる。従つて低温度に於ては F-Centre の光の吸収に依つては光電傳導の現象を生じない。併し p-状態に遷移した電子は 0.1eV 程度の彈性振動のエネルギーを得れば傳導帶に移ることが出来るので、常溫又は夫以上の高温に於てのみ光電傳導の現象を呈

第 15 圖 F-Centre に對する捕獲電子模型

する。斯様な理論に依る Mott (23) の計算値はよく實測値と一致する。又實用上重要な硫化亜鉛螢光體の光電傳導現象も之と類似した過程に基くことは筆者に依つて示された。(43)

又 p-状態に在る電子が s-状態に復歸する場合には螢光を發する筈であるが實驗的の報告が無いやうに思ふ。

(ii) 活性體を含むアルカリハロゲン化合物結晶

の螢光.

アルカリハロゲン化合物螢光體の螢光に関しては Tl, Pb, Bi, Ag, Cu, Hg 等を活性體として含む場合に就て最も廣く研究せられてゐる. 殊に Tl 及び Pb を活性體とする螢光體は不純物性螢光體の理論から見て極めて重要にして、之に關する Hilsch 及び Pohl 一派の實驗的研究は最も注目すべきものである、(24), (32) 之に對して固體の量子力學の立場から武藤俊之助博士 (33) 及び F. Seitz (15) の理論がある.

武藤氏は Tl 或は Pb 等を活性體として含むアル

第 16 圖 アルカリハロゲン化合物 (Tl, Pb) 螢光體のエネルギー準位 (武藤 (33))

カリハロゲン化合物結晶螢光體に對して第 16 圖に示すやうな模型を與へ、其の光量或は殘光の一般的性質をよく説明し得た.

第 16 圖に於て B は充満帶, C, D は空のエネルギー帶である.

γ_1 及び γ は不純原子エネルギー準位にして、 γ_1 は電子に依つて占有せられて居り、 γ は

準安定状態の準位である. 従つて γ は普通の状態では電子に依つて占有せられてゐない. γ_1 の準位に在る電子は光のエネルギーを吸収して C 或は D に遷移し再び復歸することに依て螢光を生ずる. 又一方例へば D に遷移した電子が、弾性波を結晶格子に與へて γ の準安定準位に移つた場合には、 γ から γ_1 への遷移は禁制せられてゐるので電子は永い時間の間 γ 準位に止ることが出来る. γ に在る電子は常溫又は夫以上の高温に於て結晶格子から弾性振動エネルギーを吸収するか或は外部から照射せられた赤外線等のエネルギーを吸収すれば C に移り、次いで γ_1 準位に遷移する. 斯様な場合には結晶は長時間永續する殘光を呈する. 武藤氏は之等の過程に對して量子力學的の計算を實行して、光量或は温度との關係等をよく説明することが出来た. 更に武藤氏の理論に依れば、 γ に在る電子は低温に於ては、熱エネルギーを吸収して C に移る確率が減少するため、吸収せられた光のエネルギーは結晶格子に貯へられ殘光の光量或は減少する、之を赤外線等で刺激すれば低温に於て貯へられたエネルギー

は殘光として急激に放出せられることになる. 實際に斯様な現象は實驗的によく確められてゐる. 又活性體の量が多過ぎる場合には活性體原子或はイオンの相互作用のために準安定準位 γ の安定性を失つて殘光性も又減少することになる.

上述の武藤氏の理論は一般の不純物性螢光體の理論に對して基本的にして且つ先驅者としての大きな意義をもつものである. 次いで F. Seitz (15) は螢光帶或は吸収帶の性質をより具體的に説明するため次のやうな理論を提出した.

第 17 圖 ~ 第 19 圖は Tl を活性體とする KCl, NaCl, 及び KBr の螢光帶 (斜線を施した帶), 吸収帶 (點線) 及び輝盡作用 (Auslöschung) の曲線 (實線) を示す. (32)

第 17 圖 KCl/Tl 螢光體の螢光帶 (斜線を施した帶), 吸収帶 (點線) 及び輝盡作用曲線 (Wüchner, Flechsig (32))

第 18 圖 NaCl/Tl 螢光體の螢光帶 (斜線を施した帶), 吸収帶 (點線) 及び輝盡作用曲線 (Wüchner, Flechsig (32))

第 19 圖 KBr/Tl 螢光體の螢光帶 (斜線を施した帶), 吸収帶 (點線) 及び輝盡作用曲線 (Wüchner, Flechsig (32))

Tl を活性體として含むアルカリハロゲン化合物結

晶螢光體の Tl^+ に起因する吸収帯は、第 17 圖～第 19 圖に見られるやうに、固有吸収帯よりもずつと長波長部に生ずる。鹽化物に於ては例へば KCl/Tl 結晶に見られるところの、 $I = 249 m\mu$, $II = 203 m\mu$, $III = 196 m\mu$ に相當する 3 個の吸収帯を生ずる。臭化物及び沃化物に於ては II の吸収帯は消失するか、又は存在する場合でも、 III の吸収帯と分離して觀測することは困難である。螢光帯は紫外部或は可視部に 1 個乃至數個出現するけれども可視部の螢光帯の定量的に正確な測定は行はれてゐない。

F. Seitz は之等の螢光體に於ては、 Tl 活性體はアルカリ金屬イオンを置換して Tl^+ イオンとして格子點を占有してゐるものと假定し、上記の吸収帯はハロゲンイオンから Tl^+ イオンに電子を移す過程に依て生ずるものとすれば、吸収帯の位置が測定値よりもずつと短波長に來なければならないことを示し、以つて之等の吸収帯は Tl^+ イオン自身に關係する電子の遷移に基づくことを示した。

即ち Tl^+ イオンを中心とするイオン集團に依つて活性中心が形成せられ、 Tl^+ イオンの電子のエネルギー状態は Tl^+ イオンを中心とするイオン集團の平衡位置からのイオンの偏倚に依つて記述せられるところの所謂 Configurational Coordinates に依て與へられる。此の Configurational Coordinates に関して Tl^+ イオンの基準状態 ($^1S_0$) 及び刺戟状態の ($^1P_1$, $^3P_2$, $^3P_1$, $^3P_0$) ポテンシャル曲線は第 20 圖に示すやうな模型で與へられる。 e は平衡位置を示し第 20 圖には $^1P_1$ の準位は便宜上省略してある。

第 20 圖 Tl^+ を活性體とするアルカリハロゲン化合物螢光體の活性中心に於けるポテンシャル曲線 (Seitz (15), (34))

I , II , III の吸収帯は上述のやうな活性中心に於

ける Tl^+ イオンの電子の

$^1S_0 \rightarrow ^3P_1 (I)$, $^1S_0 \rightarrow ^3P_2 (II)$, $^1S_0 \rightarrow ^1P_1 (III)$ の遷移に依つて生ずるものと考えられる。(15), (34)

次に螢光帯に對して Seitz は次のやうな説明を與へた。即ち Tl^+ イオンの基準状態 $^1S_0$ の平衡位置 A に在る電子は例へば I の吸収帯の光のエネルギーを吸収して $^3P_1$ 状態即ち B 點に移る。此の電子は Peierls 等の理論に依り、結晶内を移動して刺戟状態の新しい平衡位置 D に移る。 B から D に移る時間は約 10^{-15} 秒程度の大いさである。そして $B \rightarrow D$ の遷移に際して電子のエネルギーは結晶格子に放出せられる。 D に達した電子は Franck-Condon の原理に従つて基準状態の H 點に遷移し、 HD のエネルギーに相當する螢光を發する。 H 點の電子は更に彈性振動エネルギーを結晶格子に放出して A 點に達する。

又一方に於て D 點に在る電子は結晶格子との相互作用に依り結晶格子に彈性振動エネルギーを與へて $^3P_0$ 準位の E 點に移り、次いで $^3P_0$ の平衡位置 F に移り、先の場合と同様にして $F \rightarrow G$ の遷移に依つて螢光を發する。

斯様にして $F \rightarrow G$ 及び $D \rightarrow H$ の遷移に依る 2 個の螢光帯を生じ、之は例へば KCl/Tl 螢光帯に於ける 1 及び 2 の螢光帯に相當するものである。但し何れの遷移に依つて何れの螢光帯を生ずるかは以上の模型からのみでは直ちに斷定することは出来ない。

以上の過程は A の電子が更に他の例へば $^1P_1$ 等の準位に遷移した場合にも同様の過程を経て、同じく $F \rightarrow D$ 及び $D \rightarrow H$ の遷移に相當する螢光を發する。何故ならば $^1P_1$ 等の準位に在る電子は、 $^1P_1$ 準位の下方に多くの稠密な準位が存在するため、夫等の準位との相互作用に依り、只彈性波を結晶格子に與へる過程を経てのみ下方の準位に移り得るからである。

以上の理論から直ちにわかることは、上述のやうな模型に於ては螢光帯の位置は刺戟光の波長に無關係で、且つ Stokes の法則が満足せられてゐることである。以上の模型で與へられるやうな活性體の基準状態と刺戟状態との間の遷移に依り螢光を生ずる場合には、之を廣義の共鳴輻射型の螢光と呼び第 16 圖の型の螢光と區別することにする。

次に例へば $^1P_2$ の平衡位置 L 點に達した電子を考えると、此の電子は彈性波を放出して M 點に移ることが出来る。 M 點は基準状態と刺戟状態との相

相互作用に依て生じた準安定常態の平衡位置である。 M 點の電子が弾性振動エネルギー或は外部からの赤外線エネルギーを吸収すれば N 點或は M' 點に移ることが出来る。 N 點に達した電子は更に D 點に移り、以前と同様にして、螢光と同じ波長の殘光を呈する。一方 M' 點の電子が S 點の山を越えて F 點に移る確率は極めて小さいと假定出来るものとすれば、 M' 點の電子は再び M に歸る。

従つて殘光を一時に發散せしめることの出来るエネルギー即ち輝盡作用を呈する赤外線エネルギーは少くとも $\vec{MN}$ のエネルギー (ΔE) よりも等しいが又は大きいものでなければならない。従つて今 $M \rightarrow N$ の遷移の確率を $Ae^{-\Delta E/kT}$ にて表せば A は殆ど温度 (T) に無關係であるから、“光量” (Li-

chtsumme) と温度との關係から ΔE を求めることが出来る。かくして求められた活性化エネルギー ΔE の値 0.67 eV は第 17 圖～第 19 圖に示された輝盡作用曲線の長波長側の極限值とよく一致する。以上述べた F. Seitz の理論はアルカリハロゲン化合物螢光體の性質をよく説明することが出来る。

之迄の章に扱つた螢光體は其特有の性質に依り取扱ひが比較的簡單なため、理論的研究の最もよく行はれてゐるものであつた。今後論じようとする實用上重要な螢光體例へば硫化亜鉛、硅酸亜鉛、タンゲステン酸カルシウム等の螢光體は元來其の構造が複雑である上に、大きな單結晶として人工的に作ることが出来ないため、理論的の取扱上必要な實驗を行ひ難く、従つて理論的の説明も非常に困難である。

D. 硫化亜鉛螢光體及び硫化カドミウム螢光體

(i) 硫化亜鉛—銅螢光體.

硫化亜鉛螢光體はアルカリハロゲン化合物螢光體と共に不純物性螢光體を代表する理論上重要な螢光體にして最も廣く研究せられてゐる螢光體の一つである。

硫化亜鉛螢光體は硫化亜鉛を 800°C 乃至 1200°C の温度に於て 10 分乃至 2 時間位灼熱急冷することに依つて得られ、紫外線、X 線、陰極線、 α 線等の刺激に依つて極めて明るい螢光を發する。一般に活性體として Cu, Ag 或は Mn の微量 (1×10^{-5} モル程度) が用ひられ、且つ融劑として NaCl 或は KCl 等を加へると螢光能力が大きくなる。

活性體を含まない純粹の ZnS の螢光に就ては Schleede, (35) Riehl, (35) Guntz, (37) Rothschild (38) 及び筆者 (39) 等に依つて研究せられ、筆者は活性體及び融劑を全く含まない純粹の ZnS 螢光體は第 21 圖に示すやうに 4 個の部分螢光體から成る螢光スペクトルを與へることを見出した。短波長側の部分螢光體から順序に η , ζ , ϵ 及び γ 螢光帶と呼ぶことにする。

第 21 圖 純粹の ZnS 螢光體の螢光スペクトル, -185°C (上原 (39))

第 22 圖 ZnS/Cu 螢光體 ($\text{Cu} = 1 \times 10^{-5}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C (上原 (39))

第 23 圖 ZnS/Cu 螢光體 ($\text{Cu} = 1 \times 10^{-4}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C (上原 (39))

第 24 圖 ZnS/Cu 螢光體 ($\text{Cu} = 1 \times 10^{-5}$ 瓦原子) の螢光スペクトルの部分スペクトル分解, -185°C (上原 (39))

hek (62) は $\alpha=520 \text{ m}\mu$, $\beta=437 \text{ m}\mu$, $\gamma=570 \text{ m}\mu$, $\delta=600 \text{ m}\mu$ の 4 個の螢光帯を報告してゐるが、此中 γ 螢光帯は純粹の ZnS の γ 螢光帯と一致し活性體 Cu に起因する螢光帯でなく、後に述べるやうに ZnS 中に生じた Zn を活性中心とする螢光帯であることが筆者に依つて示された。(39) ZnS/Cu 螢光體の螢光スペクトルは第 22 圖～第 24 圖に示すやうに、Cu に起因する螢光帯の外に Zn に起因する螢光帯も出現し従來は兩者が混同せられてゐた。

ZnS 螢光體に對して Zone-theory の立場から Seitz (41) 及び筆者 (42) の理論が與へられてゐる。

第 25 圖は筆者の與へた Wilson-Bloch の理論に基く零近似の ZnS/Cu 螢光體のエネルギー準位圖である。即ち S^{--} の $3p^6$ より生ずる完充帶と Zn^{+} の $4s$ より生ずる傳導帶の間の禁制領域に Cu^{+} イオンの基準状態 $^1S_0$ の準位が存在し、其の刺戟状態の準位は傳導帶の直ぐ下方か或は一部重複するやうな位置に存在する。(42)

第 25 圖 ZnS/Cu 螢光體のエネルギー準位圖 (上原 (42))

活性中心は Cu^{+} を中心とするイオン集團と考へられ、刺戟エネルギーを吸収して Cu^{+} の電子は其の刺戟状態 $^1D_2$, $^3D_1$, $^3D_2$ 或は $^3D_3$ に遷移する。従つて此場合の刺戟帶分布(Erregungsverteilung)は $^1S_0 \rightarrow ^1D_2$, $^1S_0 \rightarrow ^3D_1$, $^1S_0 \rightarrow ^3D_2$, $^1S_0 \rightarrow ^3D_3$ の遷移に對應するものである。實際に筆者は之等の遷移のエネルギーとして孤立イオンの刺戟エネルギーを

用ふれば Tomaschek (62) の測定値を定量的によく説明し得ることを示した。(42)

之等の刺戟状態に遷移した電子が再び基準状態に復歸する際に螢光を發する。第 26 圖は ZnS/Cu の活性中心に於ける Cu^{+} イオンを中心とするイオン集團のポテンシャル曲線の模型圖を示し、u はイオ

第 26 圖 ZnS/Cu 螢光體の活性中心に於ける (Cu^{+} の) ポテンシャル曲線 (上原 (42))

ンの變位を示す。第 26 圖に於て基準状態 $^1S_0$ の平衡位置 A に在る電子が刺戟エネルギーを吸収して刺戟状態の何れか一つ例へば $^3D_1$ の D 點に遷移した場合を考へると、電子は弾性振動エネルギーを放出して $^3D_1$ の平衡位置 C に移る。

C の電子は結晶格子振動との強い相互作用に依り、結晶格子に弾性振動エネルギーを放出して $^3D_2$ 準位の d 點に移り、d 點の電子は更に平衡位置 f に移る。f 點の電子は Franck-Condon の原理に従つて基準状態の g 點に遷移して $\vec{f}g$ のエネルギーに相當する螢光を發する。又一方 f 點の電子は弾性振動のエネルギーを結晶格子に放出することに依つて、 $^3D_3$ 準位の h 點に移り、更に平衡位置 i に移る。i 點の電子は基準状態 $^1S_0$ の j 點に遷移することに依つて螢光を發する。

今 f 點に在る電子が h 或は j 點に遷移する確率を考へてみると、f 點の電子と結晶格子振動との相互作用が大であればある程此の電子は弾性振動エネルギーを結晶格子に與へて h 點に遷移する確率が大である。高温になる程格子振動は激しくなるから、高温になればなる程 $f \rightarrow h$ の確率が増加し $f \rightarrow g$ の確率は減少することになる。従つて $f \rightarrow g$ の遷移に

のと考へることが出来る。斯様にして ZnS 螢光體の螢光は廣義の共鳴輻射に屬することがわかる。

次に光電導現象に就て考へる。第 30 圖に於て活性中心の基準状態から其刺戟状態に遷移した電子を考へると、刺戟状態のエネルギー準位は傳導帶の下方 0.5 eV 以内或は一部重複するやうな位置に在るから、此の電子は結晶格子から弾性振動エネルギーを得て傳導帶に移ることが出来る。従つて斯様な場合には光電導現象を生ずる。且つ此の光電導電流に對する刺戟スペクトルは、螢光の刺戟スペクトルと一致しなければならない。第 32 圖に Gudden (44) の光電導電流の測定値と筆者の理論値(矢印)を示し、理論的に期待せられるやうに兩者はよく一致する。(43)

第 32 圖 ZnS/Cu 螢光體の光電導電流に對する刺戟スペクトル (Gudden, (44) 上原(43))

又上記のやうに刺戟状態に在る電子が弾性振動エネルギーを得て傳導帶に遷移する確率は、低温になる程減少する筈である。筆者は之の確率を計算し光

第 33 圖 ZnS 螢光體の光電導電流と温度との關係 (Lentz, (45) 上原 (43))

電傳導電流 (σ) と温度 (T) との關係に對して次のやうな理論式を與へた。

$$\log \sigma = \log K + \log$$

$$\left\{ \frac{1}{1 + 2 \cdot 13 \times 10^{-3} \cdot e^{0.0814/kT}} \cdot (e^{175/T} - 1) \right\}$$

$$K = 2 \sqrt{\frac{3}{\pi m k \theta}} \cdot e^2 \cdot a_0 \cdot \frac{\epsilon - \epsilon_0 + 1}{\epsilon - \epsilon_0} \cdot N$$

温度に無關係な常數

k : Boltzmann の恒數

上式に依る計算値を第 33 圖の實線にて示し、之は Lentz (45) の實測値 ($\times$ 印) とよく一致する。(43)

一般の螢光體は常温附近よりも高い温度では螢光強度が温度の上昇と共に減少する。此の現象は實用上重要にして理論的にも興味ある問題である ZnS/Cu 螢光體を α 線にて刺戟した場合の螢光強度と温度との關係は Riehl (46) に依つて測定せられてゐる。(第 34 圖)。紫外線 (Hg 3650 Å) にて刺戟した場合の ZnS 螢光體の螢光強度と温度との關係は Randall 及び筆者 (48) に依つて測定せられてゐる。Randall の ZnS/Cu 螢光體に關する測定結果の一例を第 35 圖に示す。

第 34 圖 ZnS/Cu 螢光體の α 線刺戟に依る螢光強度と温度との關係 (Riehl (46))

第 35 圖 ZnS/Cu 螢光體の螢光強度と温度との關係 (Randall (47))

(I) 測 定 値
(II) 理 論 値

第 36 圖 ZnS/Cu 螢光體の螢光強度と温度との關係 (上原 (48))

(I) 測 定 値
(II) 理 論 値

第 37 圖 純粹の ZnS 螢光體の螢光強度と温度との關係 (上原 (48))

之に對して筆者は次のやうな理論を與へた。(48)
上述のやうに活性中心の刺戟状態に在る電子は熱エネルギーを得て傳導帯に移り、此の電子は刺戟波として結晶全體に傳播して定常状態に達する。斯様な場合には此の電子は螢光發生に與らない。斯様な確率は $Ae^{-W_1/kT}$ (W_1 は其際の活性化エネルギー) に依て與へられる。又一方第 26 圖に示すやうに刺戟状態の平衡位置例へば i 點に在る電子は分子振動或は彈性振動のエネルギーを得て k 點に移り、 k 點から j 點に彈性波を放出して遷移する。此の電子は或る確率を以つて $kglA$ 曲線に沿つて彈性波を放出し乍ら A 點に達する。斯様な場合にも此の電子は螢光に與らず、其の確率は $\varphi(T)Ce^{-W_2/kT}$ に依て與へられる。又 i 點から螢光を放つて j 點に遷移する確率を B とすれば、螢光の量子收量 ζ は次のやうに與へられる。

$$\zeta = \frac{1}{1 + \frac{A}{B}e^{-W_1/kT} + \frac{\varphi(T)C}{B}e^{-W_2/kT}} \quad (2)$$

$$\approx \frac{1}{1 + 10^5 e^{-W_1/kT} + 10^3 e^{-W_2/kT}} \quad (3)$$

ZnS/Cu 及び純粹の ZnS 螢光體の紫外線 (Hg 3650 Å) にて刺戟した場合の螢光強度と温度との關係に就て筆者の測定した結果と (3) 式に依る計算値とを第 36 圖及び第 37 圖に比較して示す。兩者は大體に於てよく一致し、又更に (3) 式の結果は Riehl の測定をも充分よく定量的に説明し得る。(第 34 圖) 上記の計算に於ては (3) 式の分母の第 1 項は、第 2 項に比して極めて小さく、従つて省略することが出来るが、珪酸亜鉛螢光體の場合には、反對に第 2 項に比して第 1 項が省略し得ることが後にわかるであらう。

第 38 圖 ZnS 螢光體の吸収スペクトル (Gisolf (49))

吸収スペクトルの測定(49), (50), (51) は殆ど行はれて居ないで、其の研究は極めて不十分である。第 38 圖に Gisolf (49) の測定した吸収スペクトルを示す。 A は ZnS 結晶の特性吸収 (Characteristic absorption) にして、 B は不純物原子 (或はイオン) に依る吸収と考へられる。(49), (50) Gisolf は A の吸収は S^{2-} イオンから電子を傳導帯に移す過程に依つて生ずる ZnS 結晶の固有吸収と考へた。(49) 併し A のスペクトル領域の光の吸収に依つては、第 32 圖に示すやうに、光電傳導現象を生じないから Gisolf の解釋は正しくないものと考へられる。實際に ZnS 結晶の固有吸収は、第 25 圖に示すやうに、15 eV 乃至 10 eV 即ち 1500 Å 附近に存在する筈である。2 價イオンから成る結晶に於て勵起電子準位 (excitation level) の存在することは未だ理論的には確められてゐないけれども、(41), (52) A の吸収帯は S^{2-} の p 帯の電子が此の勵起電子準位に遷移することに依て生ずるものと考へるのが適當であらう。

第 38 圖からわかるやうに A の吸収帯は B の約 10^4 倍も大きいから、刺戟光の大部分は A に依つて吸収せられる。(50) 併し A の部分の刺戟光の吸収は直接活性中心の刺戟に役立つものでないことは上述の總ての理論及び實驗結果から明である。活性中心は B の部分の光の吸収に依つて直接的刺戟せられる確率は非常に大きい。又一方 A の部分の光の吸収に依つて結晶内に貯へられたエネルギーは熱として放出せられることは極めて少く殆ど大部分のエネルギーが再び活性中心を刺戟することに依つて消費せられる。此場合のエネルギーの傳達は第二種の衝突に類似した方法で行はれるものと一般に考へらるが、(35) 又一方上記のやうに、 A の部分で吸収せられたエネルギーが勵起電子(exciton)の状態に貯へられてゐるものとすれば、此の勵起電子が再び元の状態に復歸する場合に、そのエネルギーは共鳴吸収(resonance absorption) (53) の形で活性中心に吸収せられて、螢光のエネルギーに變り、過剰のエネルギーは彈光波として結晶格子に與へられるものと考へられる。従つて活性中心は直接と間接とを間はず刺戟エネルギーを非常によく吸収する性質をもつものである。實際に ZnS の量子収量は 50% 以上に達し、殊に α 線刺戟の場合には殆ど 80% に達する。(36)

以上は ZnS 螢光體の諸性質に對する筆者の理論であるが、Seitz (41) は第 25 圖と同様のエネルギー準位構造を與へ、且つ活性中心は Zn 原子或は Cu 原子に依つて生ずるものと考へた。併し Seitz は筆者等と異り ZnS 螢光體の螢光及び吸収スペクトルは不純物原子準位と傳導帯との間の電子の遷移に依つて生ずるものと解釋した。斯様な考へ方に依つては筆者等が先に示したやうな ZnS 螢光體の多くの性質の理論的説明を與へることは困難である。又實際に Seitz は ZnS 螢光體の諸性質に對して餘り具體的な説明を與へてゐない。

最近 Seitz の一派の研究者 Johnson (54) は ZnS 螢光體の殘光現象を説明すべきエネルギー準位の構造の模型を與へ、Seitz の與へた不純物原子の基準状態の準位の外に傳導帯の直ぐ下方に“捕獲電子準位”を考へた。此の準位は螢光體の割目(Crack)、歪(strain)或は表面(surface)に關聯して生ずるものと解釋してゐる。併し此の不純物原子の刺戟状態の準位に相當する捕獲電子準位は上記のやうな結晶の單なる機械的の性質にのみ依存するものでな

くより本質的なものであることは疑ひの餘地が無いところである。

ZnS 螢光體の殘光 (55) に関しては多くの研究があるけれども、實驗結果は必ずしも統一的なものでなく理論 (41), (54), (56) も不充分である。

(ii) 硫化亜鉛カドミウム螢光體 ($ZnS \cdot CdS$ 螢光體).

$ZnS \cdot CdS$ 螢光體は單獨に或は ZnS 螢光體と混合してテレビジョン用ブラウン管、X 線螢光板其の他に廣く用ひられる實用上重要な螢光體である。

$ZnS \cdot CdS$ 螢光體は ZnS と CdS との混合物に ZnS 螢光體と同様な熱處理を施すことに依つて得られる。そして Cu 及び Ag を活性體とするものが廣く用ひられ、 Mn を活性體とするものは螢光能力の劣るため用ひられない。此の螢光體の研究は Guntz, (37) Schleede 及び Körner, (35) Kamm, (57) Rothoschild (38) 及び筆者 (58) 等に依つて行はれてゐる。 CdS と ZnS とは結晶學上同形體にして、(59) ZnS の Zn の一部或は全部は Cd に依つて置換せられる。 ZnS の一部を CdS にて置換して生ずる $ZnS \cdot CdS$ 螢光體に於ては其の螢光スペクトルは CdS の量が増加すると共に青色から赤外部、(57) に向つて次第に移動する。其螢光スペクトルの一例として CdS を 33.3 モル % 含む螢光體の螢光スペクトルを第 39 圖及び第 40 圖に示す。

第 39 圖 $ZnS \cdot CdS/Cu$ ($CdS = 33.3\%$, $Cu = 2 \times 10^{-5}$ 瓦原子) の螢光スペクトル、 $-185^\circ C$, $Hg\ 3650\text{Å}$ 刺戟 (上原 (58)) (點線は部分螢光體を示す)

第 40 圖 $ZnS \cdot CdS/Ag$ ($CdS = 3.33\%$, $Ag = 2 \times 10^{-5}$ 瓦原子) の螢光スペクトル、 $-185^\circ C$, $Hg\ 3560\text{Å}$ 刺戟 (上原 (58)) (點線は部分螢光體を示す)

圖からもわかるやうに $\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 螢光體の螢光スペクトルは, Zn 原子に起因する $\eta, \zeta, \epsilon, \gamma$ 螢光帯, Cu^+ イオンに起因する $\alpha, \beta, (\delta)$ 螢光帯, 或は Ag^+ イオンに起因する β 螢光帯から合成せられてゐる. (58)

之等の部分螢光帯のエネルギー極大點の波長と CdS のモル%との關係を圖示すれば, 第 41 圖及び第 42 圖に示すやうに, 兩者は互に直線關係をなす. (58) 之等の圖に於て ξ, θ 及び τ 螢光帯は CdS の量の多い時にのみ出現し Cd 原子を活性中心とする螢光帯であると考えられる. (58)

第 41 圖 $\text{ZnS} \cdot \text{CdS} / \text{Cu}$ 螢光體の螢光スペクトルと CdS のモル%との關係 Hg 365Å 刺戟 (上原 (52))

第 42 圖 $\text{ZnS} \cdot \text{CdS} / \text{Ag}$ 螢光體の螢光スペクトルと CdS のモル%との關係, Hg 3650Å 刺戟 (上原 (59))

$\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 螢光體の結晶構造の研究は筆者及び梅川氏 (59) に依つて初めて行はれ, 第 43 圖に示すやうに, ZnS と CdS とは互に固溶體を形成し, 其の格子常數 (a) は CdS のモル%の増加と共に直

線的に増大することを確認した. 従つて $\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 螢光體 (Ag, Cu) の螢光帯の波長は CdS のモル%の増加と共に直線的に長波長側に移動することになる.

第 43 圖 $\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 結晶螢光體の格子常數 (a) と CdS のモル%との關係, (上原, 梅川 (59))

斯様な現象は既に $\text{CaS} \cdot \text{SrS} / \text{Sm}$ 螢光體 (60) に於ても確められ, 之は廣義の共鳴輻射型の螢光を發する螢光體の一般的性質ではないかと考へられ, 他の螢光體に就ても筆者等は研究中である.

Mn を活性體とする $\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ 螢光體に於ては上述のやうなスペクトルの移動は認められない. (38) 従つて Mn を活性體とする ZnS 及び $\text{ZnS} \cdot \text{CdS}$ の螢光は Ag 或は Cu の場合とは異なる機構に基づくものと考へられる. (38), (49), (61) 之に關しては後に一言述べらる.

(iii) Ag 及び Mn を活性體とする ZnS 螢光體.

Ag を活性體とする ZnS 螢光體の螢光スペクトルに於て, Tomaschek (62) は $\alpha=525 \text{ m}\mu$, $\beta=430 \text{ m}\mu$, $\gamma=570 \text{ m}\mu$ の位置に 3 個の螢光帯を測定してゐる. 此の中 γ 及び α 螢光帯は筆者の測定したところの Zn 原子に起因する夫々 γ 及び ϵ 螢光帯に一致し, Ag に起因する螢光帯は青色の β 螢光帯のみであることが確められた. (58) (第 44 圖).

第 44 圖 ZnS/Ag (Ag=1×10⁻⁴ 瓦原子) の
螢光スペクトル, -185°C Hg 3650 Å 刺
戟 (上原 (58))

之の螢光の機構は, ZnS/Cu の場合と同様に, 活性中心に於ける Ag⁺ イオンの電子の廣義の共鳴輻射に依るものと考へることが適當である. 實際に Ag⁺ のエネルギー準位は第 25 圖の Cu⁺ と略々等しい位置に存在し, ZnS/Ag は ZnS/Cu と同じやうな性質を示すことが理論的に期待せられ, この事は實驗的にも確められてゐる.

次に Mn を活性體とする ZnS 螢光帶の螢光スペクトルに就て述べる. ZnS と MnS とは結晶學上同形體にして, ZnS の一部は MnS に依て MnS が 52% に達するまでは任意に置換せられる.⁽⁶³⁾ 従つて Zn の一部は Mn に依つて置換せられ, Mn²⁺ が ZnS の結晶内の格子點を占め Mn²⁺ イオンが活性中心を形成するものと考へられる.^{(49), (61), (38)}

C. 硅酸亜鉛 鉛 螢 光 體

硅酸亜鉛螢光體は一般に ZnO と SiO₂ との混合物に微量の Mn の鹽類を活性體として加へたる混合物を 1000°C 附近の溫度で約 1 時間乃至 2 時間位灼熱冷却することに依つて得られる. 硅酸亜鉛 / マンガン 螢光體は陰極線或は 2500 Å 附近の紫外線 (例へば Hg 2537 Å) の刺戟に依つて著しい螢光を發し, 其螢光能力は實用に供せられてゐる螢光體中最大にして, 且つ ZnS 系螢光體よりも遙かに安定であるので最も廣く實用に供せられてゐる螢光體の一つである. 併し此の螢光體に關する研究は ZnS 螢光體等に比して遙かに少く, 理論的取扱ひも從來殆ど行はれてゐない.

ZnO と SiO₂ より成る化合物には天然には Willemite と呼ばれ, 2 ZnO·SiO₂ の組成を有する正硅酸亜鉛が存在する.⁽⁶⁴⁾ 從來メタ硅酸亜鉛⁽⁶⁵⁾ と呼ばれ ZnO·SiO₂ の組成を有する化合物と信ぜられてゐた化合物は 2 ZnO·SiO₂ なる化合物と SiO₂ との共融混合物である.⁽⁶⁴⁾

2 ZnO·SiO₂ と ZnO·SiO₂ との螢光體としての性質は極めてよく類似してゐるが, 螢光強度其他が

従つて此場合の活性中心は ZnS/Ag 或は ZnS/Cu とは異り, 特殊の性質を持つことが豫想せられる. 實際に ZnS·CdS/Mn の螢光スペクトルの位置は CdS の量に依つて變化せず, 或は又, ZnS/Mn は活性體として有效な Mn の量が Ag 或は Cu の 100 倍乃至 1000 倍以上も多量に要する等の特異の性質を示す. (第 45 圖参照).

第 45 圖 ZnS/Mn (Mn=5×10⁻³ 瓦原子) の
螢光スペクトル, 25°C, Hg 3650 Å 刺戟
(上原 (※)) ※印: 未發表.

斯様に ZnS 螢光體に於ては, 活性中心が Zn のやうな原子である場合, Ag, Cu のやうに 1 價のイオンである場合或は Mn のやうに 2 價のイオンである場合等が考へられ, 單純にして一律な規則で律することの出来ないことは興味ある問題である.

ら見た場合には明に區別せられる.^{(66), (67)} 殊に ZnO·SiO₂ は螢光強度の上から見ては 2 ZnO·SiO₂ と SiO₂ との機械的な混合物とは見做し得ない, 何故なれば ZnO·SiO₂ の組成附近で螢光強度は最大であるからである. 従つて以下硅酸鹽其他の螢光體に於ては酸性酸化物と鹽基性酸化物とより成る混合物としての組成を示す場合があるけれども, 之は必ずしも化合物としての組成を表すものではない.

第 46 圖 2 ZnO·SiO₂/Mn (Mn=5×10⁻³ 瓦分子) の螢光スペクトル, 25°C, 30 kV 陰極線刺戟 (上原 (67))

Mn を活性體とする場合の螢光スペクトル (常溫にて) は第 46 圖に示すやうに, 約 5250 Å (綠色) に一つの螢光帶を示し, 此螢光帶は螢光體の ZnO と SiO₂ の比, 熱處理の方法 其他の外部條件等に依つ

て殆ど變化しない。併し活性體として加へた Mn の量に依つて可成變化し、Mn の量の増加と共に綠色から赤色部に向つて移動する。(50), (68) そして 5250 Å 附近の螢光帯の外に 6100 Å 附近にも螢光帯が現れる。(68) (第 47 圖, 第 48 圖, 第 49 圖)。

低温に於ける螢光スペクトルは Randall (69), (68) 等及び筆者 (67) 等に依つて研究せられてゐる。

第 47 圖 硅酸亜鉛螢光體の螢光スペクトル, -180°C (Kröger (68))

第 48 圖 $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2 / \text{Mn}$ ($\text{Mn} = 5 \times 10^{-3}$) の螢光スペクトル, -185°C , 30 kV 陰極線刺戟 (上原 (67)) (點線は部分螢光帯を示す)

第 49 圖 $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2 / \text{Mn}$ ($\text{Mn} = 5 \times 10^{-3}$ 原子) の螢光スペクトル, -185°C , Hg 2537 Å 刺戟 (上原 (67))

筆者は -185°C にて、各種の組成を有する硅酸亜鉛螢光體を Hg 2537 Å の紫外線及び陰極線にて刺戟した場合、何れに於ても 5083 Å, 5155 Å の位置に線状スペクトルを生じ更に 5250 Å 附近及び約 5500 Å 以上 6500 Å に互に幅の廣い螢光帯の生ずることを確めた。(67) (第 48 圖, 第 49 圖)。Randall は更に 20°K に於て上記のスペクトルの他に 5100 Å 及び 5180 Å に弱い線スペクトルの現れることを報告してゐる。(69)

硅酸亜鉛螢光體の吸収スペクトルは最近 Kröger

(68) に依て測定せられ、刺戟スペクトルは N. C. Beese, (70) Honda (65) 及び Kröger (68) 等に依て測定せられてゐる。之等の研究者の間の測定値は充分には一致しないけれども、大體には一致した結果を與へてゐる。又光電傳導に對する刺戟スペクトル分布は Fofstadter (71) に依て測定せられてゐる。之等の測定値の中 Kröger 及び Hofstadter の測定値を第 50 圖及び第 51 圖に示す。

第 50 圖 $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2 / \text{Mn}$ の吸収スペクトル, 右上の圖は可視部擴大圖 (Kröger (68))

第 51 圖 $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2 / \text{Mn}$ の螢光の刺戟スペクトル及び光電傳導の刺戟スペクトル (點線), 右上の圖は螢光刺戟スペクトルの擴大圖 (Kröger, (68) Fofstadter (71))

第 50 圖に於て約 2250 Å より短波長側の吸収帯は $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$ 結晶の固有吸収にして、約 3000 Å 以下の短波長部の吸収は活性體不純物 Mn に依る吸収と考へられる。(68) 又 3000 Å より可視部に互る構造性をもつ吸収スペクトルも活性體 Mn に依て生じたものである。(68)

第 51 圖に示すやうに螢光の刺戟スペクトルに於ては、約 3000 Å 以下の紫外部に 2500 Å 附近に極大を示す螢光の刺戟帯が存在する。又 3000 Å 以上から可視部に互つて構造をもつ刺戟スペクトルを生じ、此のスペクトルは第 50 圖の吸収スペクトルとよく一致する。(68) 光電傳導の刺戟スペクトルも約 3000 Å 以下に存在し、約 2700 Å に極大を示すが、之は 2500 Å の螢光の刺戟帯と大體に一致

第 4 表

[illegible]

するものと考へることが出来る。又測定は充分ではないが $2250 \text{ \AA}$ 或は夫以下に第二の刺戟帯が存在する。

之等の測定結果或は螢光スペクトルの測定結果に對しては、從來殆ど理論的解釋が與へられてゐない。そして只活性中心を形成するものは Mn 原子 (50), (66) であるといふ考へと、 Mn^{++} イオン (68) に依るものであらうといふ想像が行れてゐるに過ぎない。

之に對して初めて筆者は次のやうな理論的解釋を與へた。(67) 即ち Mn を活性體とする硅酸亜鉛螢光體に於ては Mn は Mn 原子の形で導入せられ、此 Mn 原子のエネルギー準位は第 52 圖に示すやうに傳導帶と完充帶との間の禁制領域に存在する。Mn I の基準狀態から其の刺戟狀態への電子の遷移に依つて 3000 Å から 4500 Å に互る部分の吸収スペクトル及び刺戟スペクトルを與へる。其の場合最も可能と思はれるエネルギー準位間の電子の遷移を第 4 表に示す。

 $\text{Zn}_2\text{SiO}_4/\text{Mn}$ 螢光體に於て $3000 \text{ \AA}^\circ$ より短波長

第 52 圖 Mn を活性體とする硅酸亜鉛螢光體
のエネルギー準位圖 (上原⁽⁶⁷⁾)

側の Mn に起因すると考へられる著しい吸収は、MnI の基準状態より伝導帯への電子の遷移に基づくものにして、此の部分の光のエネルギーを吸収して伝導帯に移つた電子は、伝導帯内にて弾性波を放出して、最低エネルギー状態に移る。此の電子は更に Mn I の刺戟状態に弾性波を放出して遷移し、之は更に刺戟状態のエネルギーの低い準位に移り、最後に螢光を發して MnI の基準状態に復歸する。此の遷移に基づく螢光の刺戟帯は 2500 Å 附近に極大を示す刺戟帯に相當する。

又上述のやうな電子の遷移に際しては光電傳現象を伴ふ筈であるが、實際に之に對する光電傳導の刺戟帯は 2700 Å 附近に極大をもつ刺戟帯が測定せられてゐる。

2250 Å 附近より短波長側の吸収帯は完充帯から伝導帯への電子の遷移に基づくものと考へることが出来る。此の場合には完充帯に生じた陽孔は MnI の基準状態の電子に依つて埋められ、先の伝導帯へ遷移した電子が、Mn I の刺戟状態の準位に遷移し來つて、更に基準状態に遷移する際螢光を發するやうな機構を考へることが出来る。従つて此の場合の刺戟帯は 2250 Å 附近より短波長側に存在するものであるが、實際に 2250 Å 以下に存在する螢光の刺戟

帯が測定せられてゐる。又此の際生ずる固有吸収に依る光電傳導の刺戟スペクトルも 2250 Å 以下に存在する筈であるが、Hofstater の測定に於ては其の形跡がわづかに豫想せられるに過ぎない。此等の固有吸収に關する説明は實驗結果が不充分なため、以上の説明の外、別の機構を與へることも出来るのは已むを得ないことである。

次に上述のやうな過程に依て、Mn I の基準状態から刺戟状態に遷移した電子は最後に $3d^5 4s 4p$ (${}^8P_{9/2} \sim {}^5/2$) のエネルギー準位に達し、此の状態から基準状態 $3d^5 4s^2$ (${}^6S_{5/2}$) に遷移することに依つて螢光を發するものと考へられる。即ち筆者の測定値を用ひて

$${}^8P_{9/2} \rightarrow {}^6S_{5/2} = 5083 \text{ Å} \quad (2.427 \text{ eV})$$

$${}^8P_{7/2} \rightarrow {}^6S_{5/2} = 5155 \text{ Å} \quad (2.393 \text{ eV})$$

$${}^8P_{5/2} \rightarrow {}^6S_{5/2} = 5255 \text{ Å} \quad (2.348 \text{ eV})$$

の遷移に依るものと考へられる。

又 Mn の量の多いとき 5500 Å 以上約 6100 Å に極大を示す螢光帯は $3d^6 4s \rightarrow 3d^5 4s^2$ の遷移に基づくものと解釋することが出来る。(第 4 表)。

以上筆者の與へた具體的な理論的解釋に對して、Johnson の模型⁽⁵⁴⁾は有力な支持を與へるものである。

D. 珪酸カドミウム螢光體

Mn を活性體とする珪酸カドミウム螢光體は Hg 2537 Å 等の紫外線或は陰極線刺戟に依つて橙色の螢光を發する。第 53 圖 第 56 圖に示すやうに、其の

第 53 圖 $\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2/\text{Mn}$ ($\text{Mn}=1 \times 10^{-2}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C, 30kV, 陰極線刺戟 (上原 (72))

第 54 圖 $\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2/\text{Mn}$ ($\text{Mn}=2 \times 10^{-2}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C, 30kV, 陰極線刺戟 (上原 (72))

第 55 圖 $\text{CdO} \cdot 2\text{SiO}_2/\text{Mn}$ ($\text{Mn}=1 \times 10^{-2}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C, Hg 2537 Å 刺戟 (上原 (72))

第 56 圖 $\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2/\text{Mn}$ ($\text{Mn}=2 \times 10^{-2}$ 瓦原子) の螢光スペクトル, 25°C, Hg 2537 Å 刺戟 (上原 (72))

螢光スペクトルは Mn の量に依り或は紫外線と陰極線の何れで刺激したかに依り可成變化する。(72) 硅酸カドミウム螢光體に関する研究は殆ど行はれて居らず、理論的取扱ひも行れてゐない。併し其の諸

性質は硅酸亜鉛螢光體に類似し、夫等の解釋は上述の筆者の與へた硅酸亜鉛螢光體の理論と同様に取扱ひ得るであらう。(72)

E. 其他の硅酸鹽螢光體

上に述べた硅酸鹽螢光體以外の硅酸鹽螢光體の中で重要なものの一つに、硅酸亜鉛-ベリリウム (Mn) 螢光體がある。(52), (73) 此の螢光體は $n\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$ の組成を有し、BeO の量或は Mn の量の多少に依り綠色から桃色に亘る任意の色調の螢光を發する。(52),

第 57 圖 $\text{ZnO} \cdot \text{BeO} \cdot \text{SiO}_2/\text{Mn}$ 螢光體の螢光スペクトル、25°C, 30 kV, 陰極線刺激 (上原 (73))

第 58 圖 $\text{ZnO} \cdot \text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2/\text{Mn}$ 螢光體の螢光スペクトル、25°C, 30 kV, 陰極線刺激 (上原 (73))

(73) 同様の性質をもつ螢光體として $n\text{ZnO} \cdot m\text{CdO} \cdot \text{SiO}_2$ 螢光體が初めて筆者に依つて製造せられた。(73) 之等の螢光體の螢光スペクトルの一例を第 57 圖及び第 58 圖に示す。之等の螢光體の理論的研究に関しては將來の研究にまつものが多い。従つて本文には省略する。

F. タングステン酸鹽螢光體及び其他の螢光體

タングステン酸鹽螢光體中實用上重要な螢光體は CaWO_4 , MgWO_4 , CdWO_4 等であるが、何れも殆ど研究が行れてゐない、従つて其の性質も充分明でない。(74) 併し之等の螢光體は活性體不純物を加へない場合にも著しい螢光を發し、其の螢光は WO_3 基に起因するものと考へられてゐる。(74)

又此等の螢光體は Pb 或は Bi を活性體として含む場合にも、純粹の場合と同様の螢光を發することが知られてゐる。(第 59 圖)

第 59 圖 CaWO_4 及び MgWO_4 螢光體の螢光スペクトル、25°C, Hg 2537 Å 刺激 (東(75)Leverantz (52))

其他の螢光體中實用に供せられてゐるものは硼酸鹽螢光體、モリブデン酸鹽螢光體等があるけれども研究は殆ど行れてゐない。

又實用上餘り實用でない螢光體中には多數の研究の報告せられてゐるものが多いけれども、其の理論的取扱ひは必ずしも充分ではない。

以上に於て理論上或は實用上重要な螢光體の主なるものに就て、主として紫外線刺激に依る螢光體の性質殊に螢光現象に關して述べた。併し實用上の實際の場合には、陰極線刺激に依る螢光體の性質が重要になる。此の場合には一般的に云つて、螢光帯の位置は紫外線刺激の場合と殆ど變りないけれども、部分螢光帯相互の強度は一般に變化する。紫外線で螢光を發する螢光體は陰極線刺激に依り必ず螢光を發するけれども、陰極線刺激に依り螢光を發する螢光體中には紫外線刺激に依て螢光を發しない場合もある。

陰極線刺激に依つて螢光を發する機構に關してはあまり明でないけれども、一次電子線が螢光體に衝突して生ずる二次電子 (76) に依つて大部分の螢光が發せられるものと考へられる。即ち一次線は活性中心に直接衝突して螢光を發せしめることも出来るけれども、又一方一次電子は螢光體結晶内の完充帯の電子に衝突して一般に數個以上の二次電子を傳導帯中にたゞき出し、此の二次電子は活性中心を刺激して螢光を發せしめる。外部に放出せられる二次電子收量に關係した問題は螢光體の實用上の見地から重要な問題となる、併し斯様な問題は本論文の當面の問題ではないから省略する。

參 考 文 獻

- (1) A. Verneuil : Compt. rend., **135** (1902), 791 ; **151** (1910), 31 ;
O. Deutschbein : Ann. d. Phys., **14** (1932), 712.
- (2) O. Deutschbein : Phys. Z., **33** (1932), 874.
- (3) R. Tomaschek, O. Deutschbein : Z. f. Phys., **82** (1932), 309.
- (4) H. Sauer : Ann. d. Phys., **87** (1928), 197.
- (5) C. E. Mendenhall, R. W. Wood : Phil. Mag., **30** (1915), 316.
- (6) B. V. Thosar : Phys. Rev., **54** (1938), 233.
- (7) H. Gobrecht : Ann. d. Phys., **28** (1937), 673.
- (8) R. C. Gibbs, D. T. Wilber, H. E. White : Phys. Rev., **29** (1927), 790.
- (9) R. Tomaschek : Phys. Z., **33** (1932), 878.
- (10) O' Bryan : Phys. Rev., **51** (1937), 293.
- (11) R. Hilsch, R. W. Pohl : Z. f. Phys., **48** (1928), 384 ; **57** (1929), 145 **59** (1930), 812.
- (12) A. von Hippel : Z. f. Phys., **101** (1936), 680.
- (13) J. H. de Boer : "Electron Emission and Adsorption Phenomena", Cambridge (1935), p 242
- (14) W. Klemm : Z. f. Phys., **82** (1933), 529.
- (15) F. Seitz : J. Chem. Phys., **6** (1938), 150.
- (16) N. F. Mott : Trans. Farad. Soc., **34** (1938), 506.
- (17) J. Frenkel : Phys. Rev., **37** (1931), 17 ; **37** (1931), 1276 ; Phys. Z. Sowjetunion, **9** (1936), 158.
- (18) R. Peierls : Ann. d. Phys., **13** (1936), 905,
- (19) T. C. Slater, W. Schokley : Phys. Rev., **50** (1931), 1276.
- (20) G. H. Wannier : Phys., Rev., **52** (1937), 191.
- (21) W. Roos : Ann. d. Phys., **20** (1934), 783.
- (22) A. L. Hughes : Rev. Mod. Phys., **8** (1936), 294.
- (23) R. W. Gurney, N. F. Mott : Proc. Soc., (1937), 32 ; 36 ;
N. F. Mott : Trans. Farad. Soc., **34** (1938), 506.
- (24) R. Hilsch : Z. f. Phys., **44** (1927), 860.
- (25) H. Lorentz : Z. f. Phys., **46** (1928), 558.
- (26) A. M. Mac Mahon : Z. f. Phys., **52** (1928), 336.
- (27) F'orro : Z. f. Phys., **56** (1929), 235, 534 ; **58** (1930), 613.
- (28) W. Koch, R. W. Pohl : Nachr. Gött., (1929).
- (29) W. Koch : Z. f. Phys., **56** (1929), 638 ; **59** (1930), 378.
- (30) W. Von Meyeren : Z. f. Phys., **61** (1930), 321.
- (31) W. Bügner : Z. f. Phys., **66** (1930), 311.
- (32) W. Bügner, W. Flechsig : Z. f. Phys., **67** (1931), 42 ; **69** (1932), 637.
- (33) T. Muto : Sci. Pap. Inst. Phys. and Chem. Research, **28** (1935), 171 ; **2** (1937), 5.
- (34) F. Seitz : Trans. Farad. Soc. **35** (1939), 74.
- (35) A. Schleede : Z. angew. Chem., **48** (1935), 277.
- (36) N. Riehl : Ann. d. Phys., **29** (1937), 636.
- (37) A. Guntz : Compt. rend., **77** (1923), 479.
- (38) S. Rothoschild : Z. f. Phrs., **108** (1937), 24.
- (39) 上原 : 日化, **60** (1939), 675,
- (40) R. Tomaschek : Ann. Phys., **65** (1931), 212.
- (41) F. Seitz : J. Chem. Phys., **6** (1939), 454.

- (42) 上原：日化，**60** (1939)，133；Bull. Chem. Soc. Japan, **14** (1939)，539.
- (43) 上原：日化，**60** (1939)，1293.
- (44) B. Gudden：‘‘Lichtelektrische Erscheinungen’’，Berlin (1928)，164；
B. Gudden, R. Pohl：Z. f. Phys., **2** (1920)，181.
- (45) H. Lentz：Ann. Phys., **77** (1925)，449.
- (46) N. Riehl：Ann. d. Phys., **17** (1933)，587.
- (47) J. T. Randall：Communication from the Staff of the Research Laboratories of the G. E. C., Wembley, England. **49** extrapart, (1937)，46.
- (48) 上原：日化，**60** (1939)，900.
- (49) J. H. Gisolf：Physica, **6** (1939)，84；Trans. Farad. Soc., **35** (1939)，91；94.
- (50) H. W. Leveerentz, F. Seitz：Trans. Farad. Soc., **35** (1939)，95.
- (51) 樋田：日化，**60** (1939)，769.
- (52) H. W. Leverentz, F. Seitz：J. App. Phys., **10** (1939)，479.
- (53) P. A. M. Dirac：‘‘The Painsiple of Quantum Mechanics’’，Oxford, (1930)，176.
- (54) R. P. Johnson：J. Opt. Soc., America, **29** (1939)，387.
- (55) 例へば，W. B. Nottingham：J. App. Phys., **10** (1939)，73；
S. T. Martin, L. B. Henderick：J. App. Phys., **10** (1939)，116；
W. de Groot：Physica, **6** (1939)，393；
N. Riehl：Z. f. techn. Phys., **20** (1939)，152；
G. Wollweber：Ann. d. Phys., **34** (1939)，29；
F. Goos：Ann. d. Phys., **34** (1939)，77；
E. Streck：Ann. d. Phys., **34** (1939)，96；
R. P. Johnson, W. L. Davis：J. Okt., Soc, Amer, **29** (1939)，283；
A. Schleede, B. Bartels：Z. f. techn. Phys., **19** (1938)，364；
P. T. Muler：J. Frank. Inst., **225** (1938)，527；
R. B. Nelson, R. P. Johnson, W. B. Nottingham：J. App. Phys., **10** (1939)，335.
- (56) 上原：マツダ研，**14—4** (1939)，142.
- (57) K. Kamm：Ann. d. Phys., **30** (1937)，333.
- (58) 上原：日化，**61** (1940)，印刷中；マツダ研. **15—3** (1940)，75.
- (59) 上原，梅川：日化，**61** (1940)，印刷中；マツダ研. **15—4** (1940)，101.
- (60) M. Rumpf：Ann. d. Phys., **84** (1927)，313；
M. Travecek：Ann. d. Phys., **84** (1927)，823.
- (61) F. A. Kröger：Physica **6** (1939)，369.
- (62) R. Tomaschek：Ann. d. Phys., **65** (1931)，212；‘‘Handb. d. Exp. Phys.’’., **1** (1928).
- (63) F. A. Kröger：Z. Kristallogr., (A), **100** (1939)，543.
- (64) E. N. Bunting：Bur. Stand. J. Research, **4** (1930)，134.
Gorgeu：Compt. rend., **104** (1887)，120.
- (65) Ebelmen：Ann. de. Chimi Phys., **33** (1851)，34；
Sulze, Stelzner：Neues Jahrb. Min., **1** (1881)，150；
Traube：Berichte, **26** (1893)，2735；
Stein：Z. anorg. Chem., **55** (1907)，159；
Van Klooster：Z. anoag. Chem., **69** (1910)，142；
Täger, Van Koloster：Proc. Roy. Soc. Acad. Amsdt., **18** (1916)，896；
Muler：Z. anorg. Chem., **75** (1912)，22；

- Rüger : Kera. Rundschau, **31** (1923), 100.
- (66) G. R. Fonda : J. Phys. Chem., **43** (1939), 561.
- (67) 上原 : 日化, **61** (1940), 印刷中; マツダ研, **15—5** (1940), 141.
- (68) K. Kröger : Physica, **6** (1939), 764.
- (69) J. T. Randall : Proc. Roy. Soc. (London), **170** (1939), 272.
- (70) N. C. Beese : J. Opt. Soc. Amer., **29** (1939), 278.
- (71) R. Hofstadter : Phys. Rev., **54** (1938), 864.
- (72) 上原 : 日化, **61** (1940), 發表豫定.
- (73) 上原 : 日化, **61** (1940), 發表豫定.
- (74) 例へば, "Hand. d. Exper. Phys"., XXXIII, **1** (1928),
J. T. Randall; Trans. Farad. Soc., **35** (1939), 12 ;
S. T. Hendersen: Trans. Farad. Soc., **35** (1939), 112 ;
N. Riehl: Ann. d. Phys., **29** (1937), 636.
- (75) 東 : マツダ研, **15—2** (1940), 42.
- (76) D. E. Wooldridge : Phys. Rev., **56** (1939), 562.

其 他 の 一 般 的 参 考 文 献

- 武藤俊之助 : 固體論 (共立社, 量子物理, 第 3 卷) 昭和 13 年.
- L. Brillouin : Die Quantenstatistik und ihre Anwendung auf die Elektronentheorie der Metalle, Berlin (1931).
- R. Peierls : Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften, XI (1932).
- A. Sommerfeld, H. Bethe: Handb. d. Phys., II, 24 (1933).
- J. C. Slater : Rev. Modern Phys., **6** (1934), 210.
- N. F. Mott, Jons : The Theory of the Properties of Metals and Alloys, (1936).
- H. Fröhlich : Ergebnisse der Metalle, (1936).
- H. A. Wilson : The Theory of Metals, (1936).
- "Report of Conference on the Conduction of Electricity in Solids", Proc. Phys. Soc. (London), **49** (1937), No. 274.
- "Modern Theory of Solids", F. Seitz, R. P. Johnson : J. App. Phys., **8** (1937), 84; 186. Trans. Farad. Soc., **35** (1939).
- Handb. d. Exy. Phys., XXXIII, **1, 2** (1928).

「註」 本論文に於ては便宜上, Fluorescence, Phosphorescence 及び Luminescence を總て螢光と記し, 特に必要のある場合には Phosphorescence は殘光と記した.