Fig.18 Printed Circuit Board Tester Using PCR

対応し得る実装技術の確立を図っていくことが重要であり、材料メーカー側と組立メーカー側とのより密な協力関係が必要である。

参考文献

- 1) 柿沢紀世雄：日本ゴム協会誌，58(9)，553，(1985)
- 2) 永田正樹：日本ゴム協会誌，58(9)，604，(1985)
- 3) 米倉平八郎：日本ゴム協会誌，58(9)，610，(1985)
- 4) 安田直史，永田正樹：材料フォーラム，No.2，79，(1985)
- 5) 安田直史，永田正樹：材料フォーラム，No.3，117，(1986)
- 6) 根井鴻一：電子材料，23(12)，49，(1984)
- 7) 椎野光男：電子材料，23(7)，69，(1984)
- 8) 永田正樹，藤村峰夫：信学技報，CPM 85-24，(1985)
- 9) 安田直史，永田正樹：マイクロエレクトロニクスシンポジウム論文集，p.90，(1985)
- 10) 飯沼芳夫，小嶋敏夫，岡野明彦：マイクロエレクトロニクスシンポジウム論文集，p.106，(1985)
- 11) 有光義雄，桜田五十二：電子材料，22(10)，50，(1983)
- 12) 永田正樹，安田直史：日本金属学会会報，17，991，(1978)
- 13) 畑田賢造，松永浩二，藤本博昭：電子材料，24(9)，49，(1985)
- 14) マイクロデバイスNo.2 (日経エレクトロニクス別冊)，p.44，(1984)
- 15) 富田誠介：高分子，35(5)，475，(1986)
- 16) 中江浩一，藤村峰夫：電子材料，23(10)，158，(1984)

(p.33よりつづく)

題のないレベルの信頼性を有していることが確認できた。

5. 今後の展望

今後LCD実装としては、接続ピッチの細密化および接続端子数の増大がますます進み、かつコストダウンの要求も非常に強くなっていくのは必至である。したがって、これらに対応して、次のような方向へ進んで行くと考えらる。

- (1) ピッチの細密化に対応するために、ヒートシール等に代わって異方性導電膜の適用が拡大する。

- (2) ドライバIC数の増大に対応して、高密度実装性からCOPの比率が増す。
- (3) コストダウンのため、ドライバICのバンプレス化が図られる(Bumped-TAB化等)。

参考文献

- 1) 畑田他：フィルムキャリア方式によるフラットパネルの実装，電子材料，(1985, 9)
- 2) 畑田他：光硬化性樹脂によるフラットパネル電極接続の基本特性とモジュール構成，信学技報，vol.85, No.35, (1986, 3)
- 3) 舩田：液晶ポケットテレビの高密度実装，インターネブコン講演，(1986, 1)

LCDの実装技術

Packaging of Liquid Crystal Display

佐久間 國雄*

1. まえがき

液晶ディスプレイ (LCD) は、その低消費電流等の優れた特徴から、民生用携帯機器の分野において幅広く用いられており、日常生活の中にとけこんだ存在となっている。

最近では、ウォッチや電卓にとどまらず、液晶ポケットテレビが相次いで商品化され、またその省スペース性からOA機器の表示体として用いられ始め、従来のCRTの範疇にも食い込むなど、その応用分野は急速に拡大しつつある。また機能、大きさなど改良と新開発が進められ、壁かけ液晶テレビの登場も夢ではなくなりつつある。

このようなLCDの状況下、それに必要な実装技術の果たす役割の重要性ははかり知れないものがあり、機能、体積、コスト面で、実装技術も大きく変貌を遂げることが不可欠となってきている。

そこで、以下、LCDの実装技術の現状について実装例を交えて紹介する。

2. LCD一般の実装方法

LCDの実装技術の課題は、液晶パネルから引き出された多数の電極と複数個のドライバICをいかにコンパクトに、かつ高信頼性、低コストにて接続するかにある。

Fig.1に、現在LCDの実装方法として用いられている種々の方法を簡略にまとめて示す。

大別すると、ドライバICを直接液晶パネル電極に載せるチップオンパネル (COP) 方式と、ドライバICをプリ

ント基板上に載せて、その基板を液晶パネルに外づけする方式とに分けることができる。

また、最近では接続ピッチが細くなってきていることや、液晶パネルのメタライズコストを削減するために、異方性導電膜 (接着剤中に導電粒子を分散させたもの) による実装方式が増えてきている。

方 式	構 造	特 徴
I C 外 づ け	導電ゴム	<ul style="list-style-type: none"> ・加熱不必要 ・加圧構造必要 ・接触抵抗高い ・細密ピッチ困難
	直接接触	<ul style="list-style-type: none"> ・加圧構造必要
	半田づけ	<ul style="list-style-type: none"> ・信頼性高い ・電極にメタライズ処理必要
	ヒートシール	<ul style="list-style-type: none"> ・細密ピッチ困難 (P300μ)
	異方性導電膜	<ul style="list-style-type: none"> ・耐熱性が低い
C O P	ワイヤボンディング	<ul style="list-style-type: none"> ・細密ピッチ対応容易 ・電極にメタライズ処理必要
	フュースダウンボンディング	<ul style="list-style-type: none"> ・実装面積少 ・ICにバンパ必要

Fig.1 Various Types of Packaging Applied to LCD (Seiko Epson Co.)

* Kunio Sakuma/セイコーエプソン 実装開発グループ

第15回講演予稿集より転載

3. 液晶ポケットテレビの実装

3.1 概 論

液晶ポケットテレビは、時計メーカー3社が量産化しているが、今年になって家電メーカーが相次いで参入し、近々発売に踏み切る情勢となっており、本格的な普及が期待されている。この液晶ポケットテレビのパネル実装構造は各社各様であり、最先端技術が盛り込まれている。以下に、それぞれの実装方式の特徴を紹介する。

3.2 セイコーエプソンの方法

(1) 構 造

基本構造としては、TAB技術によるフィルムキャリアのパネルへの半田づけ接続である。

パネルは、多結晶シリコンによる薄膜トランジスタを使ったアクティブマトリックス方式を採用し、鮮明な画像を実現している。

ドライバICは、Auバンパ付きのものが使用され、TAB技術によりフィルムキャリアにインナーリードボンディングされている。フィルムキャリアは導体としてはCuを用い、表面はSnメッキされており、絶縁フィルムとしてはポリイミドを用いている。インナーリードボンディングのピッチは $122\mu\text{m}$ とかなりの細密のため、バンパ強度確保に留意し、IC能動領域側に長い長方形としている。ICの詳しい仕様をTab.1に示す。

パネルとフィルムキャリアの接合のために、パネルの接続端子部のITO上に無電解メッキによりNiを3000Å載せ、次にフローソルダリングによりNi表面に半田コートしておく。この半田コートの際には、パネル液晶部に過度の熱が加わらないように留意した。

ドライバICを実装したフィルムキャリアに関しては、Snメッキのアウトリード部にウィスカ対策とアウト

ーボンディング性アップのために、IC実装後半田コートを実施した。また、ポリイミドの厚みとしては通常の5milとせず、アウトリード時の応力を緩和させるよう3milの薄フィルムを使用した。また、アウトリード部は導体パターンをポリイミドに対して、オーバーハング状としている。

パネルとフィルムキャリアの接続方法としては、前記半田コートを施したパネル電極端子とフィルムキャリアアウトリードを位置合せした後局部的に加圧・加熱し、半田を溶融させることにより接合した。この際の接続ピッチは $260\mu\text{m}$ である。

接続後の断面構造をFig.2に示す。また、液晶パネルモジュール外観をFig.3に示す。

(2) 特 徴

この方法の特徴としては、基本的に半田による接合のため、接続抵抗が低い、接合の信頼度が高い点があげられる。

また、チップオンパネル方式と比較して、液晶パネルの表示部を外形に対して比較的広くとれ、パネル製造時の1バッチの取り個数を多くできる点で有利である。

そして、テープキャリアへ実装した時点にて電気的特性を測ることにより、不良ICを早い工程にて除去できるという特徴がある。

Fig.2 Packaging Structure of Pocketable LCD Television (Seiko Epson Co.)

Fig.3 LCD Panel Module Used for Pocketable LCD Television (Seiko Epson Co.)

Tab.1 Specification of IC Used for LCD Panel Module (Seiko Epson Co.)

ピン数	X ドライバ	128ピン
	Y ドライバ	118ピン
Auバンパ	最小ピッチ	$122\mu\text{m}$
	サイズ	$80 \times 90\mu\text{m}$

Tab.2 Specification of Driver IC Used for Large Capacity LCD Module

	外形	ピン数	ピッチ
X ドライバ	5.0×6.2 (mm)	100	$P180\mu\text{m}$
Y ドライバ	4.8×7.3 (mm)	112	$P180\mu\text{m}$

3.3 シチズンの方法

基本構造としては、**Fig.4**に示すようにバンプつきICをフェースダウン状にパネルに接合するチップオンパネル方式である。

ドライバーICは、その能動領域にバンプがマトリックス状に配置されており、パネルのITO端子とバンプとがAg系の導電性接着剤で接着接続されている。この際の接続ピッチは最小部420 μ であり、バンプはCuの表面にAuが被覆された構造となっている。

3.4 カシオの方法

基本構造は、**Fig.5**に示すように、ドライバICを搭載したCOB基板とパネルとをヒートシールにて接続した方式である。

ドライバICは、ワイヤーボンディングにてガラエポ基板上に接続されている。ヒートシールのピッチは約 $350\mu\text{m}$ であり、Xドライバ側に関しては、パネルの1辺にヒートシールを2枚重なりあう構成で接合してある。

3.5 松下電器の方法

試作品の構造は、文献によると、**Fig.6**に示すように、ドライバICを実装したフィルムキャリアをパネルのITO電極に光硬化型樹脂にて接合している。

これは、パネルの電極とフィルムリード表面との間に形成される凹部に接続樹脂を介在させ、これを硬化せしめ、凸部をパネル電極に接触させて電氣的接触を得ている。

接続ピッチは、100 μ mまで対応可能としている。接続樹脂は、変性アクリレート系の樹脂である。

Fig.4 Packaging Structure of Pocketable LCD Television
(Citizen Watch Co.)

4. 大容量LCDモジュールの実装

4.1 概 要

大・中型のLCDの実装は、従来、フラットパッケージ等のドライバICを載せた回路基板の電極とパネルの電極との間に、ゼブラ状の導電ゴムをはさみ、加圧固定したものが多かった。

今回、よりいっそうの薄型化、コストダウンを目指し、TAB技術によるインナーリードボンディング技術、異方性導電膜を用いたアウターリードボンディング技術を組み合わせることにより、大容量LCDモジュールを試作したので紹介する。

4.2 構造

試作した大容量LCDモジュールの仕様は、次の通りである。

- 外形……270mm×72mm×12mm
- 電極数……100×640ドット

Fig.5 Packaging Structure of Pocketable LCD Television(Casio Computer Co.)

Fig.6 Packaging Structure of Pocketable LCD
Television(Matsusita Electric Industrial Co.)

まず、ドライバICはAuバンプつきのものが用いられ、Fig.7に示すように、TAB技術により35mm幅のポリイミド製フィルムキャリアにボンディングされている。フィルムキャリアは、ポリイミド厚が3 mil、Cu箔厚みが35 μm であり、表面にSnメッキが施されている。

次に、前記フィルムキャリアの出力リードとパネルのITO端子を位置合わせし、異方性導電膜を介して圧着接続した。接続ピッチは300 μm であり、前記フィルムキャリアをX側8個、Y側1個接続した。

フィルムキャリアの入力リードは、紙フェノールのバス基板に半田づけ接続した。この状態をFig.8に示す。

パネルモジュールの断面構造は、Fig.9に示すように、フィルムキャリアをパネル裏側へ折り曲げた形状としており、折り曲げ部はCu箔パターンをポリイミドフィルムに対してオーバーハング状態としている。異方性導電膜による接合部には、耐湿性の向上と補強の目的でUVモールドを施し、そしてシリコンゴムでフィルムキャリアのアウターリード部をパネルに対して押えつける構造としている。

完成したパネルモジュールの外観をFig.10に示す。

4.3 特徴

この実装方式のメリットとしては、第1に異方性導電膜を使用することにより、前記液晶ポケットテレビ実装の場合のようなパネルのITO端子に対するメタライズ工程を除去できることから、大幅なコストダウンが可能になることである。詳しく述べると、パネルのITO端子へ

Fig.9 Cross Sectional View of Panel Module Used for Large Capacity LCD Module

Fig.10 Panel Module Used for Large Capacity LCD Module

の無電解Niメッキおよび半田コート、またフィルムキャリアのアウターリードへの半田コートをなくすることが可能となる。

また、異方性導電膜による接続部は、必要によっては剥離し、再び同様な方法にて再接続することができるため、フィルムキャリアとパネルとの圧着不良の修正あるいは不良ICの載ったフィルムキャリアの交換が可能となり、モジュールの最終歩留り向上に有利である。

また、フィルムキャリアをパネルの裏側へ折り曲げる構造とすることにより、パネルモジュールの額縁を非常に小さくでき、平面的にコンパクトな設計とすることができる。

そして、パネルとの接続ピッチに関しては、今回300 μm であるが、本実装方式の延長としてさらに細密化できる可能性を備えている。

4.4 品質

試作したパネルモジュールの品質としては、温度サイクル試験 ($-30^{\circ}\text{C} \leftrightarrow +80^{\circ}\text{C}$) および耐湿試験 ($50^{\circ}\text{C} \times 90\%$) 等の信頼性試験を実施し、結果として、実用上間 (p.29へつづく)