マイクロマシニングプロセスの概要 (2)

澤田 廉士*

Outline of Micromachining Technologies (2)

Renshi SAWADA*

*九州大学工学研究院知能機械システム研究部門 (〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744)

*Graduate School of Engineering, Department of Intelligent Machinery and Systems, Kyushu University (744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 819-0395)

前回に引き続きマイクロマシニングプロセスを概説する。

1. エッチング

種々の光部品をプレーナ上に高精度に組み立てることなく、モノリシック形成するには光導波路の光入出端面を切断した後研磨する方法や半導体レーザの光射出端面をへき開で形成する、これまでの方法に代わってフォトリソグラフィ技術でミラーエッチする技術が必要である。ミラーエッチングは大別して湿式(ウェット)と乾式(ドライ)エッチングに分類される。湿式のエッチングは滑らかさ、無歪みという点で優れているが垂直性の制御が困難である。一方、ドライエッチングは垂直性の制御を比較的容易にするが、エッチ面の側面に多数のストライエーション(筋)や若干の格子歪み層を残す。光導波路のコア側面や端面、半導体レーザのエッチングミラー面をいかにして所定の角度で平滑に、損傷(歪み)なくしかも高能率に実現するかが光部品の加工における重要な技術的課題である。光部品は電子集積回路(IC)と異なり、数十 μm と深いエッチングが要求される。

材料・加工の観点からすれば、マイクロミラーなどの光学デバイスに共通していえることは、用途によって要求条件が異なるものの、反りと表面粗さが重要なファクタである。加工したミラー面は、表面の粗さの状態により光の散乱損失(ロス)を生じる。散乱光の割合は、rms表面粗さ σ をパラメータに

$$P_{\text{scat}}/P_{\text{tot}}=1-\exp[-(4\pi\sigma\cos\theta_i/\lambda)^2]$$

で与えられる。ここで、 P_{scat} は鏡面方向以外に散乱した光の光量、 P_{tot} は全体の光量、 θ_i は入射角、 λ は波長である。この式は、光散乱を利用した表面粗さ測定に用いられている。また、散乱ロスは入射角 θ_i にも大きく依存する。例えば、Deep RIEプロセスで加工した側面シリコンミラーでは、表面粗さ36nm、見積もられる散乱ロス6%以下(波長1.3 μm)である。波長が短くなると極端に損失が増大する。導波路内を全反射する場合、例えば全反射を有する半

導体レーザやプリズム内における全反射における散乱の場合には上式における λ を λ/n と置き代えて見積もる。全反射の場合、同じ反射面の粗さであっても、損失が n^2 倍大きくなる。GaAs半導体や、Si導波路のように屈折率 n が大きい半導体($n:3$ 以上)の全反射では特に面粗さの影響を大きく受けることがこの式からも明らかである。

種々の材料におけるエッチング例を図1、図2に示す。

1.1 RIE(Reactive ion etching)

ドライエッチングでは、例えば、平行平板の電極間に10~100MHzの高周波(RF: Radio-frequency)を印加することにより発生したプラズマの中に試料を入れるとその周辺に数百 μm の厚さのイオンシース(図3)と呼ぶ層が形成され、そのイオンシース内でのイオンが加速され、サンプルに高速度に衝突することによりエッチングされる。高速に、しかも垂直のエッチ面を得るためには試料に向かって加速された多量のイオンを他のガス分子などと衝突せず、進行方向を変えることなく試料に照射されるように、真空中、ガス流量、イオンの加速電圧などを最適調整する必要がある。さらに、高密度のプラズマを得るために、マグネトロンにより磁場を加えると、ローレンツ力 $\vec{F}=-e\vec{v}\times\vec{B}$ により電子がサイクロイドの軌跡を描きガス分子との衝突が活発化されて、プラズマ密度が高くなり加工能率が上がる。一方、エッチ面の垂直性やストライエーションはエッチングマスクとの選択比やそのマスクパターンの形状に大きく影響される。選択比が高かつパターン形状のすぐれたエッチングマスクを得ることがエッチング面の品質を保証する。しかし、現実には両者を同時に満足させることが困難な場合が多い。

電荷交換衝突の平均自由行程 λ_f は気体の分子密度 n_m と反比例の関係にあり、次式で表される。

$$\lambda_f n_m Q = 1 \text{ より, } \lambda_f = 1/(n_m \cdot Q) \quad (1)$$

ただし、 Q は電荷交換衝突の衝突面積である。また、 n_m は圧力 P の関数として次式で与えられる。

$$n_m = 2.47 \times 10^{20} \cdot P \quad (2)$$

Siの加工

リリーフ型回折格子

コリメート用凹面鏡を有するスラブ型Si導波路

Siスプリング(幅 $1.5\mu\text{m}$ 、厚さ: $10\mu\text{m}$)

ガラスの加工

厚い分布屈折率膜レンズ形成

エッチングによる厚膜レンズ加工($10\mu\text{m}$ 深さ)

リフトオフ法による厚膜レンズ形成

図1. Siとガラスのエッチング加工例

化合物半導体の加工

GaAs半導体レーザエッチド共振面

ボール(径: $5\mu\text{m}$ 、高さ: $100\mu\text{m}$)

ポリイミドの加工

幅: $0.8\mu\text{m}$ 、高さ: $8\mu\text{m}$

ポリイミド導波路(垂直端面、斜め端面)

微細電極パターン形成

図2. ミラー応用のためのエッチング加工例

図3. RIE中に生じるイオンシース

表面に対して垂直に衝突せず、エッチングにより垂直壁を形成することが困難になる。

高速かつ高アスペクト比加工の実現のためには、高いプラズマ密度を発生させること。イオンシース内では加速されたイオンが他の分子などに衝突することなく直接サンプルに衝突することが重要である。高いプラズマ密度を得るには、発生した電子が真空チャンパ内で他のガス分子と繰り返し衝突を起こす必要がある。一方、イオンシース内では平均自由行程を大きくして直接サンプルに衝突することが重要である。このことから、高速かつ高アスペクト比加工を実現するには、このイオンシース内のイオンの挙動を十分に生かした次の条件を満足させることが重要である。

- (a) 反応生成物が揮発しやすいように高真空であること、あるいは、低真空でも揮発しやすい生成物を形成する反応性ガスであること。大きな平均自由行程を形成すること。

したがって、密度 n_m が高くなり過ぎると平均自由行程が小さくなるためにイオンシース (Ion Sheath) L と同等になり、イオン同士が衝突することになる。そうなれば、イオンシース内では、イオン同士の衝突によりイオンがサンプル

(b)高密度のプラズマ密度であること。

(c)マスクとのエッチング選択比が高いこと。

また、高密度のプラズマ密度を発生させるために、マグネトロンにより磁場を加えてローレンツ力により電子がサイクロイドの軌跡を描きガス分子との衝突を活発化させる。後述のICP、マグネトロンタイプのRIEなどは電磁石、永久磁石、コイルなどの外部磁場によりプラズマ密度を高めている。

有機物（ここではフッ素化ポリイミドを例にして示す）の高アスペクト比エッチングでは、酸素の高密度プラズマを発生するマグネトロンタイプのRIEでエッチングすることによりTiマスクと選択比3000以上でエッチングできる。そのうえ、被加工物にフッ素(F)を含む有機材料を用いて O_2 プラズマでエッチングすることにより、マスクとの選択比が飛躍的に向上する結果、高能率の高アスペクト比の加工が可能になる。図4に、Tiをマスクにしてマグネトロン

図4. フッ素化ポリイミドのRIE加工速度

タイプのRIEでフッ素化ポリイミドをエッチングしたときの磁場の強さとエッチング速度の関係を示す。

また、石英系ガラスの高速エッチングを狙って、通常のRIEに磁場を強くして高密度のプラズマを発生させ、 SiO_2 のエッチングレートを高めると同時に、フッ素系の反応ガスに水素を含有させて、エッチングマスクをその水素と反応させてエッチングを極力抑止することにより選択比の高いエッチングが実現できる。プラズマ発生室の中央部にループ状の無磁界領域を形成すると、その領域に大量の電子が流れ込む結果、放電が激しく起こる。このため、プラズマ密度が従来のRIEやECRなどと比べ、1~2桁高くなる。通常のRIEと比べ、1桁高いエッチングレートが得られ、Siマスクとの選択比も1桁高い40以上を得ることができる。

1.2 ICP(Inductively coupled plasma)

シリコン加工には、高速高アスペクト比加工を可能とする誘導結合プラズマエッチング(ICP)がしばしば使用される(図5)。通常のRIEに外部にコイルを巻き磁場強度を強くすると同時に高周波(13.56MHz)にすることにより、電子とガス分子との衝突を活発化させて高いプラズマ密度を実現させ、反応性ガスの主成分の SF_6 により揮発性の高い反応生成物にしている。また、平均自由行程を高めるために、100Torr以下の低真空中で行っている。さらに反応性ガスに O_2 を若干加えることによりエッチング後の側面に酸化膜でマスクしてサイドエッチングを防止する。これより毎分 μm , 100以上のアスペクト比を実現している。 SiO_n 酸化膜は側面のみならず、エッチング底面においても形成されるが、底面の酸化膜は高いエネルギーを持ったFイオンの衝突により容易に除去されると同時にSiもさらにエッチングされる。すなわち、 $SiO_n - nF \rightarrow SiF_x(ads) + SiO_xF_y(ads)$ となり吸着した $SiO_xF_y(ads)$ はイオンによる物理的なスパッタで除去するというメカニズムである。さらに高アスペクト比の加工を実現するために SF_6 のほかにCF系ガス(例え

〔備考〕 4インチ, 6インチ基板に対する結果

図5. ICP-RIEを応用したボッシュプロセス

図6. 異方性エッチングと形成される構造 ((a) ~ (f) は東北大江刺先生資料)

ば, C_2F_6 ガス) を導入すると, 側面には C_4F_8 とテフロンに近い材料で保護する効果も加わって (Bosch プロセスと呼ばれている), SiO_2 , レジストマスクに対して, 200, 100 の選択比の加工が可能でエッチレートも $3\mu m/分$ を実現している。穴加工の場合には, そのエッチレートはアスペクト比の増大とともに減少する傾向があり, 半分にも低下する場合もある。高速化に伴い選択比の低下を引き起こすので, 1) 反応生成物のガスを高速に排気, 2) ICP 領域と試料の間隔を長くにとって分離, 3) 装置内壁にポリマーが付きにくいようにヒータなどで加熱, するなどの工夫がされている。ICP は加工速度が速く, 深い加工が可能であるために, LIGA プロセスに代わる高アスペクト比加工としての使用や貫通させて電極を形成するスルーホール電極用穴形成にも使用されている。最近では地球環境を考慮し SF_6 に代わるガスも検討されている。

1.3 異方性エッチング

Si に対しては, SiO_2 膜や SiN_x 膜をマスクにして, KOH, NaOH, $(CH_3)_4NOH$ などの無機系のアルカリ溶液やエチレンジアミン・ピテカトコール (EDP), ヒドラジン, 現像液としても使用されている TMAH 有機系のアルカリ溶液 (水酸化テトラメチルアンニウム: $(CH_3)_4NOH$) によりエッチングすると, (100) 面や (110) 面の $1/100$ 以下のエッチレートの (111) 面 (停止面と呼ぶ) を側面になるようにすれば, 高いアスペクト比の加工が可能である。エッチングマスクとして使用される SiN , SiO_2 膜と (100) Si 面のエッチング選択比はそれぞれ 50,000 以上, 500 にも及ぶ。(111) 面を停止面として使用するほかに, ボロンのドーブ層を使用する場合もある。停止面やエッチングマスクは犠牲層とは機能的に全く正反対の働きをする。エッチングの前にあらかじめ, $3 \times 10^{20} cm^{-3}$ 以上, 比抵抗にして $0.001 \Omega cm$ 以下の B ドーブ濃度の層を形成しておく必要がある。このドーブ濃度で, エッチャントの濃度によっても異なるが, $10^{19} cm^{-3}$ までの濃度だと $1\mu m/分$ のエッチング速度が $0.1\mu m/分$ と 1 桁低下する。

最密原子面でしかも転位が動きやすいすべり面の (111) 面は湿式エッチングの停止面でもある。(100) 面の Si 基板では上面に対して 54.7° の傾斜の側面を有する停止面から

なる V 溝が形成される (図6)。この V 溝はしばしば, ファイバガイドとして使用される。(100) Si 基板にはこの V 溝のほかに, 側面に (100) 方位の垂直な面が形成される。この面は (100) 面であるので, エッチング速度が低くはないので, 時間でエッチング量を細かく管理する必要があるものの, ファイバガイド用 V 溝と同時に垂直な側面が得られ, ファイバガイドとの相対位置精度の良好な形成ができるため, アライメントの困難なミラースイッチとしての使用が試みられている。(110) 基板を用いると (111) 面が垂直側面になるために垂直な側面から形成される平行四辺形の穴が容易に形成される。

V 溝で囲まれた四角形状に丸みがないようにエッチングするには例えば, KOH でエッチングする際にはイソプロピルアルコールを混入させる。またアルコールの蒸発を抑止するために表面に浮上する n ブチルアルコールなどを追加させることもある。同時に Si 島四隅に突き出た四角の補償パターンと呼ぶマスクを形成する。V 溝のエッチングが終了したところ, その補償パターンの四角から突き出た部分のみがエッチングされるようにしておく。アルコールを入れることにより, (111) 面以外の例えば (211) 面などがエッチングされにくくなるために, Si の島を残すエッチングをするような場合, 島の角のエッチング速度が抑止される。しかし, アルコールを入れ過ぎると, 多数のマイクロピラミッドが至る所に発生する。このアルコールを入れたエッチングは誘電体分離基板の製造や近接場のプローブの作製の際に行われている。

2. 3次元加工

マイクロマシン技術そのものが, 3次元加工でもある。マイクロマシン特有の技術として, 特に光造形加工, LIGA について述べる。

2.1 光造形加工

光を照射した液体の層のみ硬化させて, 未硬化の液体を除去 (現像) することにより任意の形状を形成できる (図7)。二光子吸収による光造形法 (強力な光が照射される部分が極端に光吸収が高くなるという非線形性を利用) で $100 nm$ の高分解能の3次元構造体を作製することも可能で

原理図

造形加工による作製デバイス

図7. 光造形加工と作製したデバイス

ある。

2.2 放射光利用

SR光を用いて露光現像した高アスペクト比のレジストパターンに電鍍（電気めっき）で金属の鋳型を作製し、成型（モールドイング）により多数個のレプリカ製品を量産する技術をLIGA（Lithographie, Galvanoformung, Abformung 独語、リソグラフィ、電気めっき、成型）プロセスという。鋳型として使用されるめっきにはしばしば低ひずみで高アスペクト比を得ることが比較的容易なNiが用いられている。

高速の電子ビームを突然磁場や電場で曲げることで、加速度を与えるとその接線方向に極めて指向性の良い電磁波、放射光（X線）が放出される。磁石を上下に置いたリング中を電子がフレミングの法則に従って回ると、加速度を受けるので、強力な放射光（Synchrotron Radiation）が得られる。質量 m 、速さ v の物体は $\lambda=h/mv$ で表される波長 λ をもつ物質波（ド・ブロイ波）とみなされる。 $E(\text{eV})$ を電

図8. LIGAを組み合わせて作製した石英マイクロピラー

子エネルギーとすると、 $\sqrt{\lambda=150/E} [\text{\AA}]$ の波長の光、放射光が発生する。この放射光は0.1 nmの波長から赤外光までの広域の波長を有する。放射光のエネルギーは電子の運動エネルギーの自乗に比例し、また磁場の強さに比例する。一方、ビームの発散角は電子の運動エネルギーに逆比例する。

LSIの微細パターン形成のために適した露光波長は数nmであるが、LIGAプロセスでは、パターン幅は大きいものの数百 μm 以上の厚いレジスト中への軟X線の侵入深さの波長依存性を考慮すると、0.2~0.5 nm領域の短い波長のX線を用いる必要がある。また最近では、MMA（メタクリル酸メチル）/MAA（メタクリル酸）共重合体は感度が1桁高いことからPMMAに代わり使い始められた。照射時間を大幅に短縮化できる。

LIGAを使って作製した金属めっきパターンをエッチングマスクにしてエッチすることにより形成した、遺伝子分離に使用する石英マイクロピラーを図8に示す。

（2007.6.6-受理）