微小体積における鉛フリーはんだの力学的特徴

荻谷 義治*

Mechanical Characteristics of Lead-Free Solder Alloys in Small Volume

Yoshiharu KARIYA*

*芝浦工業大学工学部材料工学科 (〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5)

*Department of Materials Science and Engineering, Shibaura Institute of Technology (3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548)

1. 緒 言

近年、従来の Sn-37mass%Pb から Sn-3mass%Ag-0.5mass%Cu (以下 mass% は省略) を中心とした Sn を主成分とする鉛フリーはんだを用いた電子実装が主流となりつつある。また、このようなはんだ合金の代替とは別に、電子機器の小型化の要求から、はんだ接合部のサイズは、微細化の傾向にあり極めて小さなものとなっている。このような、Sn を主成分とする微細鉛フリーはんだ実装では、Sn の結晶構造に起因した、これまでの Sn-Pb 合金を用いた実装とは異なる力学的性質の特徴が現れるようになる。はんだ合金の力学特性は、信頼性の観点から重要であるため、鉛フリーはんだ代替に際して、今日まで多くの調査がなされてきた。しかし、これまで用いられてきた力学特性の計測方法は、体積が微小であるはんだ接合部に最適な方法ではなく、鉄鋼などの構造用材料の特性評価に用いられるもので行われてきた。このような試験法では、鉛フリーはんだ合金の性質はある程度知ることができるが、微小な接合部で現れる特徴は明らかにされていない。本稿では、このような、微小な体積で現れる Sn リッチ鉛フリーはんだの力学特徴について、筆者らの提案しているミニチュア試験法を用いて計測した結果を紹介する。

2. Sn リッチ鉛フリーはんだの組織の特徴

金属のクリープ⁺などの力学特性は、その組織に強く依存することが多い。そのため、力学特性の特徴は組織との関連が強い。まず、Sn リッチ鉛フリーはんだ合金がどのような組織であるか、その特徴について Sn-37Pb 合金と比較をしながら説明する。

Fig. 1 に、はんだ接合部の力学特性評価を目的として考案されたミニチュアはんだ接合体試験片 (はんだの体積は $\phi 760\ \mu\text{m}$ のボール相当) の組織写真を示す¹⁾。はんだ合金は、鉛フリーはんだの標準組成である Sn-3Ag-0.5Cu と Sn-37Pb である。Sn-3Ag-0.5Cu では、 $\beta\text{-Sn}^+$ デンドライト⁺

の周囲を金属間化合物である Ag_3Sn および Cu_6Sn_5 (左下の写真中の粒子状の相) と Sn の共晶組織⁺ が取り囲むような組織が観察される。また、ほぼ同一の方位を持つデンドライトが Sn と化合物の共晶組織を介して結合し、マクロ的には大きな結晶粒 (左上の写真における同一コントラストの部分) を形成している^{1),2)}。このため、接合部では、結晶粒がきわめて少ない状態であり、場合によっては、単結晶に近い組織が得られることになる。これが Sn リッチ系鉛フリーはんだ接合部の組織的特徴であり、接合部が微細になるほどこの傾向が強くなる。これは、 $\beta\text{-Sn}$ デンドライトの成長速度が極めて速いことに起因するため、冷却条件が多少異なっても得られる組織は大きくは変わらない。 $\beta\text{-Sn}$ は後述するが、力学特性に対する結晶異方性が強い⁺ため、結晶粒が極端に少ないこのような組織では、力学特性は強い異方性を示すことが示唆される。

他方、Sn-Pb では、微細な $\beta\text{-Sn}$ (右下の写真中の白色の部分) と Pb 相 (右下の写真中の灰色の部分) が混合した

Fig. 1 Optical micrographs for Sn-3Ag-0.5Cu and Sn-37Pb solder joint¹⁾

共晶組織となっている。この β -SnとPbの共晶組織がコロニー（低倍率写真でコントラストが異なる領域）を形成し、マクロ的には接合部が多数のコロニーで形成される。このコロニーは結晶と同じ役割をすることが多いため、Snリッチ鉛フリーはんだと異なり多結晶状態であると言える。このように、接合部の凝固組織はSnリッチ鉛フリーはんだとSn-Pbでは、結晶の数という観点から大きく異なるものであり、力学特性もこの組織的違いが現れると考えられる。

3. Snの力学特性

組織で説明したようにSnリッチはんだ接合部は、結晶粒数個もしくは単結晶に近い状態である。この場合、その結晶を構成している β -Snの特性が強く現れることが予想される。これを明らかにするためには、まず、 β -Snの力学特性を明らかにする必要がある。 β -Snの力学特性、特にクリープ特性について、複数の研究者によりこれまでさまざまな報告がされている。クリープ応力指数⁺は、純金属であるにもかかわらず、3.6~11程度、また活性化エネルギーは39~110 kJ/molと大きな差が報告されている^{2)~12)}がなぜこのような差が生じるかについては明確にされていない。これは、研究者によりさまざまな組織状態の試験片が用いられており、その組織依存性が明確化されていないことが一因として挙げられる。特に、 β -Snの結晶構造がFig. 2に示すようにc/a比0.546と対称性の低い体心正方晶⁺であり、活動すべり系が少なく力学特性に対する結晶異方性の影響が大きいと考えられる。ここでは、筆者らが提案しているミニチュア試験片^{13)~17)}を用いて単結晶および結晶粒の極めて少ない多結晶体の β -Snを作製し、そのクリープ特性を計測した結果について紹介する。Fig. 3に光学顕微鏡で観察した試験片の組織写真（偏光像）を示す。なお、試験片作製の詳細については、文献を参照されたい。

3.1 β -Snの応力-ひずみ特性

Fig. 4に298 Kにおける公称応力-公称ひずみ曲線を示す¹⁷⁾。Fig. 4は作製した試験片を任意に複数本測定した結果である。また、それぞれの単結晶試験片を測定後に未変形部分で方位を測定し、引張軸方位を求めた結果も併せて示す。298 Kにおける単結晶では、降伏強度で最大約5倍程

度、引張強度で最大7倍の著しい強度差が生じる。また、低強度の試験片ではひずみ硬化⁺をほとんど示さないが、最高強度の試験片では、著しいひずみ硬化を示している。今回の測定結果では、高強度を示した試験片では引張軸が[110]に近い方向、また、低強度を示した試験片では、[100]に近い方向であることがわかった。このように、 β -Snの力学特性は、結晶異方性が極めて強いことがわかる。このような異方性は、すべり系に対する引張軸の角度を用いたシュミット因子⁺により説明されるのが一般的である。この場合、すべり面において転位がすべり始めるせん断応力である臨界分解せん断応力⁺がすべり系によらず一定であるシュミットの法則が成立することが前提となる。つま

Fig. 3 Initial microstructure of miniature size Sn specimens¹⁷⁾

Fig. 4 Stress-strain curves of miniature Sn specimens and loading direction for single crystal specimens at 298 K¹⁷⁾

Fig. 2 Crystal structure of β -Sn

り、引張軸に対するすべり系の角度が強度差（降伏応力）を生み出すことになる。FCC（面心立方晶）構造の多くの金属では、このシュミットの法則が成立する。しかし、今回の場合、Fig. 4の結果および表面のすべり線の状態からすべり系を推定し、臨界分解せん断応力を計算すると、すべり系により臨界分解せん断応力が大きく異なる結果が得られている。活動するすべり方向の基本単位格子ベクトルの絶対値が大きくなるにつれて、臨界分解せん断応力が大きくなるだろうから、この実験結果は傾向としてはこれにあてはまる。また、対称性が良く等価な基本単位格子ベクトルをもつ立方晶に比べれば、臨界分解せん断応力に対して結晶方位依存性が大きくなることは予測できる。このような臨界分解せん断応力の違いは、すべり系によりパイエルス応力に著しい差があることを示唆していると思われる。このように、 β -Snの力学特性の異方性は、シュミット因子ではなく、すべり系による臨界分解せん断応力の違いに起因すると思われる。つまり、 β -Snの場合、活動するすべり系により臨界分解せん断応力が大きく異なることが、異方性として現れていると考えられる。

他方、398 KにおいてはFig. 5に示すように298 Kに比べて強度差は小さくなり、結晶異方性は緩和されている。高温では、熱振動によりパイエルス応力が極端に低下することと、活動すべり系が温度上昇により増加することが異方性を緩和していると考えられる。しかし、398 Kにおいても異方性は消失せず、1.5倍程度の強度差は確認できる。

298 Kにおける多結晶試験片では、単結晶試験片に比べ試験片による強度差は小さくなるが、大型試験片で計測されるように平均化されるまでには至っていない。多結晶試験片では、すべり線が明瞭に観察され粒内変形が確認できる結晶粒と、すべり線が現れず、ほぼ変形していないと思われる結晶粒が混在している。このように、多結晶であっても結晶粒の少ない試験片では異方性が消失しない。398 Kにおいては298 Kに比べ、温度上昇により活動すべり系が

Fig. 5 Stress-strain curves for miniature Sn specimen at 398 K¹⁷⁾

増えることにより、かなり平均化しており、強度差は少なくなっている。

3.2 β -Snのクリープ特性

Fig. 6および7にクリープ速度と応力の関係¹⁷⁾を示す。なお、ミニチュア試験片では、前述のように力学特性が方位などの組織に依存するため、通常のクリープ試験では、方位などの組織を制御しない限り大きなバラツキを有するデータとなり、正確な特性を求めることはできない。このため、1本の試験片よりクリープ速度と応力の関係を求めることができる応力緩和試験によりクリープ特性を調べた結果である。クリープ則はNorton則⁺に従うとした。298 Kにおけるクリープ強度は、単結晶では3倍程度、多結晶では1.5倍程度の強度差が見られ、引張強度と同様、単結晶では強い結晶方位依存性が観察される。398 Kでは、引張強度と同様にクリープ強度差は小さくなり、クリープに対する結晶異方性は緩和する傾向にある。

ここで、直線の傾きである応力指数 n に着目すると、298 Kにおける単結晶が9~10、多結晶が5.5~7、398 Kにおいては単結晶が7~8、多結晶では4.5~6となり、いずれの

Fig. 6 Creep strain rate as a function of stress of β -Sn at 298 K¹⁷⁾

Fig. 7 Creep strain rate as a function of stress of β -Sn at 398 K¹⁷⁾

Table 1 Stress exponent and activation energy for tin

	Stress Exponent (n)		Q (KJ/mol)	
	298 K	398 K	High stress	Low stress
Single	9-10	7-8	60	100
Poly	5.5-7	4.5-6	30	50

温度においても多結晶は単結晶に比べ小さな応力指数を示すことがわかる。また、面心立方格子や体心立方格子の純金属の場合、クリープの応力指数は5を示すことが一般的であるが、 β -Snの単結晶の応力指数は、これに比較し2倍程度の極めて高い値を示すことがわかる。ただし、これら応力指数に対する方位の影響は少ない。

単結晶および多結晶におけるクリープの活性化エネルギーと応力指数をTable 1に示す¹⁶⁾。活性化エネルギーは298Kと398Kの応力指数が異なるため、応力により異なる値を示す。なお、活性化エネルギーは、応力7MPaと1MPaでクロスカットし求めた。単結晶の場合、高応力側で約60kJ/mol、低応力側で約100kJ/molである。低応力側における単結晶では、 β -Snの格子拡散を示す活性化エネルギーと同等であることから、高温累乗則に律速された変形機構と考えられる。これに対し、高応力側では、活性化エネルギーが低応力側に比べ約1/2になることから、短回路拡散である転位芯拡散による低温累乗則に律速された変形機構であると考えられる。低温累乗則では、応力とひずみ速度の両対数関係から得られた応力指数から2差し引いた値が変形機構を示す応力指数となる。これを考慮すると単結晶の β -Snの場合、クリープの応力指数は $n=7\sim 8$ となり、 $n=5$ 程度とされる純金属の応力指数に比べ大きい。これは β -Snが体心正方晶であることが原因していると思われるが、現時点では不明である。Sn-Ag-CuのようなSnリッチ鉛フリーはんだ合金で計測される10程度の高い応力指数はこのSnの応力指数を反映したものと思われる。

他方、多結晶では、活性化エネルギーが、高応力側で約30kJ/mol、低応力側で約50kJ/molと多結晶が単結晶の1/2と低い値を示す結果となった。また、応力指数も単結晶より低い値を示すことから、単結晶と多結晶が異なる変形機構を有していることが示唆される。ただし、活性化エネルギーが拡散に起因する場合より低いため、拡散がクリープの変形機構を支配しているとは考えにくい。Fig. 8に光学顕微鏡を用いて観察した298Kおよび398Kで3%のひずみを加えた後の粒界の様子を示す。両試験温度においても、粒界破壊ともとれるような粒界における顕著な変形が確認できる。全体の変形に対する粒界における変形の寄与率は、最大で50%近くに達する。このような、粒界における弱体化がクリープを緩和していると考えられ、粒内の変形能力が十分ではない β -Snにおいては、試験片全体の変形機構の1つとして強く影響している。このことから、多結晶では粒

Fig. 8 Optical micrographs showing deformation at grain boundary¹⁷⁾

Fig. 9 Effect of grain boundary on stress exponent of pure tin

界が弱化的方向に影響し、応力指数や活性化エネルギーが単結晶より小さくなったものと考えられる。また、荷重軸に対し、変形しにくい方位の結晶粒で構成されれば、粒内のすべり変形より粒界での変形の方が起こりやすく、容易に粒界破壊を生じることが考えられる。そのため、Snリッチ鉛フリーはんだ接合部では、粒界は信頼性に対して有害であると予想される。この粒界の影響を確認するため、より結晶粒の少ない試験を作成し、クリープ特性を計測した結果をFig. 9に示す。応力指数は結晶粒が増えるに従い低下する傾向にあり、上記の予測と一致する。

以上のように、 β -Snのクリープ特性は結晶方位や組織つまり結晶粒の数や大きさに強く依存しており、単結晶の場合、その強度は結晶方位の影響を強く受け、また多結晶では応力指数が粒界の影響を強く受けるので組織を十分考慮して力学特性の解析をする必要がある。

4. 微小体積におけるSn-3Ag-0.5Cuはんだの力学特性

β -Snでは結晶方位および粒界が力学特性に極めて強く影

響することを述べた。この組織の影響がSn-3Ag-0.5Cuのように合金の場合でも出現するか β -Snと同じミニチュア試験片を用いて検討した結果を以降で述べる。Fig. 10にSn-3Ag-0.5Cuの単結晶（同一方位の β -Snで構成される）を作製し、引張試験した結果を示す。Sn-3Ag-0.5Cuにおいても β -Sn同様、試験片により強度差が観察され、その強度差は今回実験した範囲で約2倍程度と無視できないほど大きい。この強度差は、マトリックスである β -Snの結晶方位の影響であり、 β -Sn同様[110]に近い方位が高強度である。また、[001]方向に引っ張ると低強度となる。この[001]は β -Snでは試験片が作製できていなかったため、比較ができないが、 β -Snでも同様低強度となると思われる。このようにSn-3Ag-0.5Cu合金においても結晶粒の少ない微小な体積では、 β -Snの異方性を強く反映した力学特性となる。したがって接合体で観察された強度のバラツキはこの β -Snの結晶異方性に起因していることが明らかとなっ

Fig. 10 Stress-strain curves for miniature Sn-3Ag-0.5Cu specimen at 298 K (single crystal state)

Fig. 11 Effect of grain size on stress-strain properties of Sn-3Ag-0.5Cu

た。なお、Fig. 11に示すように試験片に結晶粒が5個以上存在する場合には、強度のバラツキは収まる傾向にある結果が得られている。

Fig. 12にSn-3Ag-0.5Cuミニチュア試験片（単結晶）のクリープ特性を示す。クリープ特性は β -Sn同様、応力緩和曲線より求めた。引張試験同様、クリープにおいても方位による強度差が生じていることがわかる。また、応力指数は単結晶で約9であり、 β -Snの応力指数とほぼ同様である。このように7を超えるような高い応力指数は、これまで、金属間化合物による強化機構を示していると考えられていたが、 β -Snと同様であることから、Snリッチ系特有の応力指数であると考えられる。つまり、Snリッチ系では、強化機構にかかわりなく、9程度の応力指数を有すると思われる。しかし、結晶粒が増加するとその応力指数は β -Sn同様、低下する傾向にある。Fig. 13に粒径10 μ m程度に再結晶させた試験片と単結晶状態の試験片の298 K および398 K

Fig. 12 Creep strain rate as a function of stress of Sn-3Ag-0.5Cu at 298 K

Fig. 13 Effect of grain size on creep properties of Sn-3Ag-0.5Cu

におけるクリープ特性を比較した結果を示す。いずれの温度においても単結晶では、応力指数は9付近であるのに対し、微細粒では粒界すべりの変形機構である2に近づく。つまり、Snリッチ合金では、単結晶では9程度の応力指数を有するが、結晶粒が微細になると粒界すべりにより極端に低下することになる。これは、接合初期は9程度の応力指数となるが、強い変形を受け、再結晶して組織が微細化した場合には応力指数は極端に低下し、クリープが加速し、損傷が加速する可能性を示唆している。このように、Snリッチ合金のクリープは方位と粒界に極めて鋭敏であり、実際の接合部の信頼性解析では、この影響を考慮すべきであることを示している。

5. まとめ

Snリッチ鉛フリーはんだ合金では、微小な体積となると、結晶粒が極端に少ない特有の組織となる。このような場合、 β -Snの力学特性に対する結晶異方性が出現し、強度のバラツキが観察される。クリープ特性では、方位による影響のみならず、粒界の影響を受け、粒界が増加するに従いクリープ応力指数が低下する傾向にある。これらの傾向は、高密度実装のように微細化が進むとより顕著になる傾向になる。このように電子実装部のような微小な体積におけるSnリッチ鉛フリーはんだの力学特性は組織に極めて敏感であり、複雑なものとなる。したがって、高密度鉛フリーはんだ実装では、組織に起因した力学特性のバラツキがあることを理解し、信頼性解析に当たっては、このことを考慮する必要がある。このような複雑な力学特性はSn特有のものであるが、それを解明するまでには至っていない。今後、より高信頼度の高密度電子実装を実現するには、この β -Snの力学特性をより詳細に解明し、それをどのように実装部の信頼性解析に適用していくかが課題である。

(2008.5.13-受理)

文 献

- 1) 荻谷義治, 永嶋陽介, 鳥山裕美: “微小はんだ接合体の低サイクル疲労特性”, Proc. of 13th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”, (2007), pp. 233–238
- 2) Y. Kanda, Y. Kariya and Y. Mochizuki: “Effect of Hold Time on Low Cycle Fatigue Life of Micro Solder Joint”, Mater. Trans., Vol. **49** (2008), in print.
- 3) J. E. Breen and J. Weertman: “Creep of Polycrystalline Tin”, J. Met., Vol. **72**, pp. 1230–1234, 1955
- 4) J. Weertman and J. E. Breen: “Compressional Creep of Tin Single Crystals”, J. Appl. Phys., Vol. **27**, pp. 1189–1193, 1956
- 5) V. Raman and R. Berriche: “An Investigation of the Creep Processes in Tin and Aluminium Using a Depth-Sensing Indentation Technique”, J. Mater. Res., Vol. **7**, pp. 627–638, 1992
- 6) P. Adeva, G. Caruanan, O. A. Ruano and M. Torralba: “Creep Behavior of Eutectic Sn–Cu Lead-Free Solder Alloy”, Mater. Sci. Eng. A, Vol. **194**, pp. 17–23, 1995
- 7) S. H. Suh, J. B. Cohen and J. Weertman: “X-ray Diffraction Study of Subgrain Misorientation during High Temperature Creep of Tin Single Crystals”, Metall. Trans. A, Vol. **14A**, pp. 117–126, 1983
- 8) M. J. Mayo and W. D. Nix: “A Micro-Indentation Study of Superplasticity in Pb, Sn, and Sn–38wt%Pb”, Acta Metall., Vol. **36**, pp. 2183–2192, 1988
- 9) 藤原雅美, 大塚正久: “マイクロインデンテーションによる β -Sn単結晶の高温クリープ特性評価”, 日本金属学会誌, Vol. **63**, pp. 760–769, 1999
- 10) R. J. McCabe and M. E. Fine: “Creep of Tin, Sb-Solution-Strengthened Tin, and SbSn Precipitate-Strengthened Tin”, Metall. Mater. Trans. A, Vol. **33A**, pp. 1531–1539, 2002
- 11) M. D. Mathew, H. Yang, S. Movva and K. L. Murty: “Creep Deformation Characteristics of Tin and Tin-Based Electronic Solder Alloys”, Metall. Mater. Trans. A, Vol. **36A**, pp. 99–105, 2005
- 12) H. G. Song, J. W. Morris, Jr. and F. Hua: “Anomalous Creep in Sn-Rich Solder Joints”, Mater. Trans., Vol. **43**, pp. 1847–1853, 2002
- 13) Y. Kariya, T. Asai and T. Suga: “Mechanical Properties of Lead Free Solder Alloys Evaluated by Miniature Size Specimen”, TMS Letters, Vol. **1**, pp. 169–170, 2004
- 14) Y. Kariya, T. Niimi, T. Suga and M. Otsuka: “Isothermal Fatigue Properties of Sn–Ag–Cu Alloy Evaluated by Micro Size Specimen”, Mater. Trans., Vol. **46**, pp. 2309–2315, 2005
- 15) Y. Kariya and T. Suga: “Low-Cycle Fatigue Properties of Eutectic Solders at High Temperature”, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., Vol. **30**, pp. 413–419, 2007
- 16) I. Shohji, T. Osawa, T. Matsuki, Y. Kariya, K. Yasuda and T. Takemoto: “Effect of Specimen Size and Aging on Tensile Properties of Sn–Ag–Cu Lead-Free Solders”, Mater. Trans., Vol. **49**, pp. 1175–1179, 2008
- 17) 荻谷義治, 沼崎健志: “微小体積における β -Snの力学特性”, Proc. of 14th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”, pp. 129–134, 2007

†用語解説

クリープ: 一般に金属材料の変形は、多くの場合、応力のみ依存し、時間に依存しない。しかし、温度が上昇すると室温では永久変形を生じないような応力であっても、材料は熱活性化の助けで変形できるようになる。これをクリープ変形と呼び、その変形は応力のみならず温度と時間にも依存する。クリープ変形が起こる温度はその材料の融点によって決まり、一般的経験則から、 $T > 0.4T_m$ (T_m は融点の

絶対温度)とされている。

β -Sn：原子番号50の元素であるスズの平衡状態図上13°C以上の状態。13°Cに変態点を有し、それ以上での結晶構造は体心正方晶で金属、それ以下ではダイヤモンド構造で半導体となる。体心正方晶のスズを β -Snと呼ぶ。もしくは白色スズとも言われる。

デンドライト：金属などの物質が凝固時に樹枝状に成長した結晶のこと。樹枝状晶とも言う。

共晶組織：融液から2つ以上の固相が一定の割合で同時に晶出して凝固した組織。Sn-37mass%Pbの凝固組織がその典型例。

Norton 則，**クリープ応力指数**：クリープ変形中の定常ひずみ速度と応力の間にべき乗則(Power Law)が成立するという以下のクリープ則。このべき乗則の指数， n ，が応力指数となる。

$$\dot{\epsilon}_{ss} = A \sigma^n$$

ここで， $\dot{\epsilon}_{ss}$ は定常クリープ速度， σ は応力， n は応力指数， A は材料定数である。

体心正方晶：結晶構造を分類する14種のブラベー格子の1つ。単体格子の各頂点と中心に原子が位置し，軸と角は $a=b \neq c$ ， $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ となる。

ひずみ硬化：変形の進行により抵抗が大きくなり硬さを増していく現象。加工硬化とも言う。

シュミット因子：ある結晶に対して加えられている外力からすべり系の分解せん断応力(すべり面上に作用するせん断応力)を計算する際の方位因子。個々のすべり系はそれぞれ特有のシュミット因子を持ち，シュミット因子の大きなすべり系ほど低い応力で変形する。

臨界分解せん断応力：すべり系において転位がすべりを開始する際の分解せん断応力。単結晶においては降伏応力を意味する。