鍛 造 プ レ ス

安藤 弘行*

Forging press

Hiroyuki ANDO*

1. はじめに

自動車の国内生産量は図1に示すように1990年頃をピークに減少している。これは国内での需要の低迷と海外での現地生産化の増加によるものである。

鍛造部品は海外での現地生産の難しさから、最近まで国内での生産が中心であり、後加工を行い完成品として海外へ持出すケースが多く見られた。最近では部品のコストの問題が指摘されたり、鍛造部品メーカーの海外進出により現地で生産する環境が整備されて現地生産移行が進んでいる。

このような状況の中、国内でも部品のコスト低減が大きく求められており、鍛造加工品においても3年間で30%に及ぶコストダウンの要求がなされている。

このようなコストダウンは単に従来の技術の延長線上では不可能に近い。加工工程数削減によるランニングコストの低減、鍛造加工品のネットシェイプ化による切削工程の削減・減少などが検討されトータルでのコスト低減を目指す動きが進んでいる。

鍛造用設備においても多工程のトランスファ化により生産効率を向上したり、金型に油圧シリンダを組込んで複動的な動きをさせることにより加工工程の短縮を可能にしたり、鍛造加工が難しいとされていた複雑形状部品の鍛造加工を可能にするなどの開発が盛んに行われている。

ここでは、鍛造加工に使われているいろいろなプレス機械を紹介する。

2. アルミニウムの鍛造

1982年、アルミニウム鍛造品の需要は2,000トン程度であった。1985年以降VTRの普及や自動車部品への利用によって急激な増加がみられ1995年の調査では図2¹⁾に示すようにいろいろな分野での利用が増加して、冷間・熱間鍛造品を含めた総需要は約45,000トンと20倍以上の伸びを示した。

冷間鍛造が行われているアルミニウム材料は2000系が最も多く、次いで1000系、4000系、6000系の順に使用されており、従来の装飾品分野での利用から自動車・家電の機能部品として使用されるようになってきた。

加工機械については長尺部品など特殊形状部品の鍛造では油圧プレスが使用されているが、省人化・生産性向上のため

図1 自動車の国内生産量

の自動化が難しく、家電製品や自動車部品のような量産部品については機械プレスが使われており、毎分50～60個の生産が行われている。

熱間鍛造に使われているアルミニウム材料には6000系が最も多く、次いで4000系、2000系が高強度材料や対摩耗性材料として使われている。

熱間鍛造に使われているプレス機械としてはクランクプレスが最も多く全体の約35%、次いでフリクションスクリュープレスが約20%、油圧プレスが13%程度使われている。最近では成形性を考えリンクプレスが利用されるケースが増えている。

アルミニウムの鍛造では、展伸性がよいことから製品にデッドメタル、巻込みディスターブメタル、欠肉、ひけなどの欠陥が現れやすいため、表2²⁾に示すように鋼に比べ押出流出速度を遅くしたり、加工工程を1～2工程増やすことによって欠陥対策が行われたりしている。

3. 鍛造用設備

図3は鍛造用プレス機械を成形方法によって分類したものである。鍛造用機械には非常に多くの種類があるが大きく分類すると機械式プレス、フリクションスクリュープレス、ハンマ、油圧プレスなどに分類することができる。機械プレスはスライドが移動するストロークによって成形が行われるのに対して、油圧プレスはシリンダ内の作動油の圧力によって成形され、フリクションスクリュープレスやハンマはスライドが持つエネルギーによって成形されている。

図4³⁾はそれぞれの機械の加工特性であるスライドスト

* コマツ産機鍛造 KBU (〒140-0013 東京都品川区南大井 6-3-7)。Komatsu Industries Corp. Stamping & Forging Press KBU (6-3-7 Minamiooi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013)。

受理日：平成13年8月2日

10 鍛造

図2 最近10年間のアルミニウム鍛造需要比較

表1 通常の押出流出速度

材 料		押出流出速度 (m/min)
鉛 合 金		6~60
アルミニウム合金	純アルミニウム	25~75
	耐食合金	1.5~30
	高力合金	1.5~6
銅 合 金	純銅	6~300
	黄銅・青銅	6~200
	CNTF 1	6~100
	CNTF2, 3	6~(25~35)
亜鉛合金	純亜鉛	2~23
	亜鉛合金	2~(5~12)
鉄	鋼	120~220

ロックと速度，ストロークと加圧力，ストロークと歪み速度の関係を示した概念図である。

プレス機械の選定に当たっては鍛造加工しようとする部品の材質をはじめ，形状や大きさ，生産量，加工条件等によってどのような加工設備が最適であるかを検討する必要がある。

3.1 ハンマ

図5はドロップハンマである。ハンマは設備コストが非常に安価であることから鋼の大物部品の熱間鍛造に広く使われている。生産性が低く寸法の安定性などの面で問題はあるが，多品種少量生産で大物部品の熱間鍛造や精度の高い薄物部品の鍛造に適している。アルミニウム合金の鍛造にはあまり使われていないのは，素材や金型の温度管理が難しいなどの問題があるためである。

ハンマは自動化が難しく作業者の熟練に頼る部分が多いのが問題とされていたが，近年ロボットを使った自動化も一部で検討されている。他のプレス機械に比べ環境問題として作業時の騒音，振動，離型剤による雰囲気悪化などに対する

図3 成形方法による分類

	加工速度の範囲 (m/秒)	ストロークと速度の関係 の概念図	ストロークと加圧力の関係 の概念図	歪み速度の概念図
液 圧 プ レ ス	0.06~0.30
機 械 プ レ ス クランクプレス ウェッジプレス など	0.06~1.5
フリクション スクリュープレス 重力ドロップハンマー 加圧ドロップハンマー カウンタブローハンマー	0.6~1.2 3.6~4.8 3.0~9.0 4.5~9.0

(注) 0: 上死点またはラムの下降開始位置, A: ラムが材料に接触した位置, B: 下死点または加工を終了した位置

図4 鍛造機械の加工特性

図5 ドロップハンマ

図6 複動油圧プレス

対策が必要である。

3.2 油圧プレス

油圧プレスは、一般にポンプで作られる圧力を持った油をシリンダへ供給することによりスライドを上・下に駆動させるものである。油圧発生装置をプレス本体と分離することができるため、機械プレスよりも大きな能力のプレスを作ることができる。

製品に合わせてストロークの長いプレス機械の製作も可能であり、加工対象部品によってストローク長さを任意に変更できたり、機械プレスと異なり全ストロークのどこからでも最大加圧能力での加工が可能であるなどの大きな特徴を持っているが、加工スピードが遅く生産性の面では劣っている。

加工しようとする部品が大型化して大きな加圧力を必要と

する場合、機械プレスに比べ設備費が安価なことから油圧プレスを使うケースが多く見られる。アルミニウムホイールや航空機部品などの鍛造用として加圧能力が40,000~90,000 kNの油圧プレスが使われている。

最近では、特殊な油圧プレスとして複数のスライドを持った複動油圧プレスで形状が複雑な部品の鍛造も行われている。

図6⁴⁾はスライド側に2シリンダ、ベッド側に2シリンダを持った複動油圧プレスである。あらかじめ閉じた上下金型の中に素材を押込んで成形を行う閉塞鍛造をはじめ、加工中に押出される部分に反対方向から圧力を作用させて押出長さ

10 鍛造

表2 複動油圧プレスの仕様

	メイン ラム	インナ ラム	ベッド ラム	ノック アウト
能力(ton・f)	800	400	400	20
ストローク(mm)	500	200	200	205
シャットハイト(mm)	900	—	—	—
スライド面積(mm)	900×900	φ300	φ300	φ50
ベッド面積(mm)	900×900	—	—	—
加工速度				
前進(mm/s)	～300	～20	～20	～100
加圧(mm/s)	～20	～20	～20	～100
後退(mm/s)	～150	～150	～150	150
引上能力(ton・f)	60	40	40	—

図7 大型フリクションスクリープレス

を規制する背圧付加鍛造，材料流れをコントロールする分流鍛造などのいろいろな新しい加工法の開発に利用することができる複動油圧プレスである。表2⁴⁾はその油圧プレスのメインスペックを示している。

3.3 フリクションスクリープレス

フリクションスクリープレスは機構的に下死点がなく，フライホイールに蓄えられたエネルギーを一工程ごとに100%放出して成形を行うことから加圧特性はハンマに似ている。図7に加圧能力25,000 kNの大型のフリクションスクリープレスを示す。

クランクプレスに比べてやや生産性は低いが，設備コストは安価であることから油圧プレスと同様に大物部品の鍛造用として大型のものが造られている。

表3⁵⁾はアルミニウム合金の鍛造用として国内で稼動している大型の油圧プレスとフリクションスクリープレスの一覧表である。

フリクションスクリープレスは鍛造品の厚さ寸法が金型の精度で決まるため，クランクプレスのようにフレームや金

表3 国内における軽合金用大型鍛造プレス

社名	能力	機種	メーカー	設置
住友金属	9,000	HP	SCHLOEMANN	1960
神戸製鋼	8,000	HP	神戸製鋼	1975
	8,000	HP		1981
古河アルミ	5,000	HP		
三菱マテリアル	4,000	HP	SIEMPELKAMP	1987
ワシマイヤ	5,000	HP	神戸製鋼	
本橋鉄工	6,300	SP	HASENCLEVER	1984
住友重機械	6,300	SP	HASENCLEVER	1979
三菱重工	5,600	SP	WEINGARTEN	1978
東海鍛造	5,000	SP	富士車輛	1986
レイズエンジニアリング	5,000	HP	住友金属	1986
鍛栄舎	6,000	HP	神戸製鋼	1988

(注) HP：液圧プレス，SP：スクリープレス

型の熱膨張によって発生する厚さの変化がなく，生産途中での寸法調整の必要がないのは大きなメリットである。中・小型のフリクションスクリープレスではメカニカルカム機構を利用した中空鍛造やアングカッタ形状部品の鍛造など，複雑な形状をした部品の鍛造も試みられており，多品種少量生産に適応したプレス機械として位置付けられている。

最近では，エネルギー調整機能，過負荷防止装置，荷重計の採用，操作・メンテナンス性の向上，生産性の向上などに対する改善が進み，難しいとされていた自動化についても油圧ノックアウトが採用されるなど，技術の進歩で全自動化も可能になっている。

表4²⁾は各種プレス機械の特性を比較したもので，クランクプレス，リンクプレスを含めたメカプレスが，生産性，自動化対応，金型寿命，保守性，許容偏心荷重などの面で優れていることがわかる。

3.4 クランクプレス

クランクプレスはアルミニウム製コンデンサケースを冷間でインパクト成形するのに使われている加圧能力200～300 kNのプレスから，自動車の足回り部品やエンジンのクランクシャフトを熱間鍛造する80,000 kNクラスまでいろいろな大きさのプレスがその用途に合せて幅広く使われている。

熱間鍛造用の大型のクランクプレスは，ハンマやフリクションスクリープレスに比べて生産性が高く自動化が容易で，下死点付近でのスライド速度が速く，熱疲労による金型寿命にとっては有利なことから鋼の熱間鍛造用プレス機械として広く使われている。

図8⁶⁾は加圧能力が25,000 kNの熱間鍛造用プレス機械であり，図9⁶⁾にこのプレス機械の駆動部分の構造を示す。

温・熱間鍛造の自動成形では，自動化装置の動きに合せスライドを毎回上死点で停止させて生産するフィードマスタ方式と，スライドを停止させることなく連続で生産するプレスマスタ方式の二つの生産方法が行われている。表5⁶⁾はその

表4 各種プレス機械の特性比較

	ハンマー	油圧プレス	フリクション スクリュースプレス	メカプレス
生産性	低い	最低	中	高い
保守	コスト大	手間がかかる	簡便	簡便
作業の自動化	困難	可	可	容易
騒音・振動	大	小	中	中
エネルギー費	高い	低い	低い	低い
加圧力	可変	可変	可変	一定
加圧速度	不可(可変)	可変	不可(可変)	不可(可変)
偏心荷重容量	低い	低い(高い)	低い	高い
ストローク量	可変	可変(長い)	可変	微調整
型のワーク冷却	少ない	多い	少ない	中
型とワーク接触	短い(下型長い)	長い	短い	短い
型寿命	短い	短い	長い	長い

図8 温・熱間鍛造用クランクプレス

図9 クランクプレスの駆動部構造

表5 フィードマスタとプレスマスタの比較

	フィードマスタ	プレスマスタ
生産速度	20~30 spm	30~50 spm
プレス回転数	60~120 rpm	30~50 rpm
型接触時間	短い	長い
型潤滑方法	霧状に吹付け	大量に吹付け
型表面の潤滑	乾燥した状態	濡れた状態
加工対象品	中・大物部品	中・小物部品
選定基準	製品形状が複雑 成形性を重視 型構造が比較的簡単 騒音、振動が大きい	形状が比較的単純 生産性を重視 型構造が複雑 騒音、振動が少ない

二つの方法を比較したものである。

どちらの生産方法を選択するかは加工しようとする対象部品の材質・形状・要求品質・成形性・型寿命を含めたトータルコストを考え総合的に検討して決められている。

フィードマスタで生産されている部品には自動車用エンジンのクランク、コンロッドやサスペンション部品をはじめ比較的形状が複雑な部品が多い。プレスマスタ方式ではベアリングレースや等速ジョイントのアウトレースなどのように形状が比較的シンプルな軸対象の部品が鍛造されている。

3.5 ナックルプレス

鋼の冷間鍛造用プレスとして開発されたナックルプレスはナックル機構によってスライドを上下運動させている。

ナックル機構を使うことによりクランクプレスと同等の生産性を維持しながらスライド下死点付近での下降速度を遅く、加圧時間を長くすることができるため、コイニング加工

での成形性向上や押出加工での型焼付き防止に効果がある。

ナックルプレスには図10⁶⁾(a)(b)に示すようにナックルリンクが圧縮荷重を受けるコンプレッションナックルと引張荷

10 鍛造

図10 スライド駆動機構

図11 冷・温間鍛造用リンクプレス

重を受けるテンションナックルとがある。テンションナックルで代表的なプレスとしてはドイツで開発されたマイプレスが有名で、現在でも世界中で2千台近くが稼働している。この機械は加圧能力の割に機械の全高が低く機械重量も小さくコンパクトなプレス機械である。

3.6 リンクプレス

ナックルプレスに代わる冷間鍛造用プレスとしていろいろなリンクプレスが開発された。ナックルプレスに比べると駆動部分の構造が多少複雑であるが、スライドストローク長さが長くできるため長軸物部品や金型に油圧を組込んだ複動加工などにも適したプレス機械である。

図11はクランクモーションとリンクモーションについて下

図12 スライドモーションの比較

降速度を比較したものである。クランクモーションに比べてリンクモーションのプレスは下死点付近でスライドの下降速度が約半分と非常に遅くなっているのが特徴である。これは冷間鍛造では素材の変形による加工熱で金型との間で焼付きが発生しやすいため下降速度をなるべく遅くしたほうがよいと言われているからである。

図10^(c)に代表的なリンクプレスのスライド駆動機構、(d)にクランクプレスのスライド駆動機構を示す。

図12^(b)は加圧能力が8,000 kNのリンクプレスで鋼の冷間鍛造に使われている。アルミニウム合金の熱間鍛造用としてカーエアコン用コンプレッサのピストンや斜板、スクロールコンプレッサの動翼・固定翼の熱間鍛造などにも広く使われている。図13^(b)はリンクプレスの駆動部の内部構造で、三角リンクとその上下のリンクによって図11に示したリンクモーションを得ている。

図13 リンクプレスの駆動部構造

図14 プレス機械に求められている技術

4. おわりに

多様化が進む中、鍛造部品に要求されているのはネットシェイプ化と工程の削減、複合加工化で、これらを解決するためにプレス機械にもいろいろな対応が求められている。

図14⁶⁾はそれら対応すべきキーワードに対して求められている技術についてまとめたものである。

プレス機械に対する課題としては、大物部品の鍛造化に伴うプレス機械の大型化、生産性の更なる向上、後加工をなくすための部品の高精度化、油圧などを利用した複合成形による加工工程数削減や複雑形状部品の鍛造加工化、作業環境を改善するアクティブノイズ・アクティブバイブレーションコントロールの採用などが必要となるであろう。

一方、今後更に進む多品種少量生産を考えたプレス機械として、任意のスライドモーションが選択できるサーボモータ駆動の新しいタイプのプレス機械の開発も検討されている。

参考文献

- 1) 関口常久：鍛造技法，79-4 (1999)，29.
- 2) 安藤弘行：プレス技術，29-2 (1991)，58.
- 3) アルミニウム鑄鍛造技術便覧，カロス出版，(1991)，1055.
- 4) 大澤佳郎：アルミニウムの鍛造の考え方と事例，第20回鍛造実務講座，(1990)，57.
- 5) 軽金属協会・アルミニウム鍛造委員会発行編：期待されるアルミニウム鍛造，日本におけるアルミニウム鍛造の動向と最近の研究開発について，(1992)，2.3.
- 6) 安藤弘行，尾崎 豊：塑性と加工，40 (1999)，12.