自転車へのアルミニウムの利用

軽 金 属 協 会

FABRICATION OF ALUMINIUM BICYCLE

LIGHT METALS SOCIETY

1. ま え が き

最近自転車工業会を通じてフランス製アルミニウム合金製スポーツ用自転車が輸入されて、その利用の状態、設計などの研究に資せられて、当会へも材料関係についての調査を依頼され、材料分析などを行った。わが国でも自転車にアルミニウムを用いることは、戦後暫らく行われたこともあつたが、材料の選択、設計などの点で不満があつて余り広く行き直らなかつた。元来フランスは自転車の利用が盛んで、その設計工作にも高い技術を誇っているが、本報告にその調査結果の概況を記して参考に供したい。その前に簡単にアルミニウムの自転車への利用の歴史的な概況を述べる。

2. 自転車に対するアルミニウム合金の利用の回顧

アルミニウムは周知のように軽く、耐食性があるのでアルミニウムの工業利用が可能になつて以来、自転車への利用が行われている。すなわち、1885年（明治18年）に英国の一工場で初めて「安全自転車」として作り始め更に10年後にはニューヨークの自転車博覧会に全アルミニウム製の自転車が出品された。これはハンドルおよびトップバーに鋳物が用いられた。この頃のアルミニウムは屯当り 125 ドル（452,600 円）程で、その自転車も 1 台 100 ドルであつた。その後中空の鋳物と一体のフレームを用いたアルミナム号と呼ばれる自転車の製作も行われ、またコネチカットのイーグル自転車会社でリムへの利用が始められた。しかしこの頃のアルミニウムの利用は一部から強い注目をうけたが、一般の自転車工業界は旧体を墨守し、また使用者側もビクトリア時代の人々であつたので鋼製のものを好み、やがて余り用いられなくなつた。その理由としてはその頃の工業技術がまだ幼稚で、商業的純アルミニウムのような強度の余り高くない材料を用いており、しかもハンドルなども鋳物製で、後に中空鋳物が用いられるようになったもので芯に鋼管を入れたようなもので實際上余り重量軽減の行われなかつたこと、さらにその頃のアルミニウムの価格がまだ高く鋼の約30倍もしていたことなどが考えられる。

1930年頃からアルミニウムがより豊富な経済的な工業

材料としての利用が可能となり、合金の進歩、製造法の発達によつて再び自転車への利用も盛んとなつてきた。

1933年 G. Py によつてアルミニウム合金のフレーム、フォーク、座席支柱、ビリオン、シートなどに広範に用いられた 3 段変速ギア付きの 23 封度の軽量自転車が現われ、死荷重の軽減によつて、従来 $10\frac{1}{2}$ m. p. h. の乗り方で何ら努力せずに $13\frac{1}{2}$ m. p. h. のスピードが出た。走行距離 93 マイルが 137 マイルに増加され、13~15 封度の余分の荷物を、乗り手の疲労を増さずに運ぶことができ、1935年 M. パーヒットはこの自転車に乗つてパリで 1 時間 30.2 マイルのレコードをたてた。またその頃の他のフランス製自転車は全体に亘つてアルミニウムを使用し、重量 13.5 封度に減少させ、これには組立式の溶接なしのフレームを用いてあるが、そのフレーム管内にワセリンで覆つたコルクを充填して振動を吸収することが図られているなどの新考案がとり入れられており、しかもその価格に匹敵する鋼製のものが 1,650 フランであつたものが、1,750 フランであつた。

戦後英国でも 1~2 の全アルミニウム製自転車が作られており、1949年フレームを溶接で組立て、その他の部品も最大限にアルミニウムを用いて軽量化し、一般附属品とも総重量わずかに 16 封度のものも現われている。わが国でも戦後一時三菱重工名古屋で板を主材とし、岡本自転車で管を主体としたジュラルミン自転車が作られたことがあつた。しかしこの場合は航空機の廢材の利用であつたので材料が適切でなく、軽量車が市場で歓迎されなかつたのでやがて中止された。

3. 輸入フランス製自転車への利用

アルミニウムの軽量性と強度、耐食性、加工性などを考慮に入れた設計および利用が行われないと結局実用から遠ざかつてしまうことは歴史が物語っている。この輸入車はラペルル (LAPERLE) と呼ばれ、全装備品を含めて重量 14.3kg で、前部ギア 2 段、後部ギア 5 段の計 10 段変速の可能な旅行用、スポーツ車でアルミニウム合金の利用がかなりよく行われている。その利用されている部品と重量とを表 1 に示す。主な部品のアルミニウム合金の分析結果は第 2 表の通りである。すなわち泥除けには若干のマグネシウムを含む純アルミニウムが用い

られ、ハンドルはAでは4.3%の亜鉛と2%のマグネシウムを含む合金、Bでは6%マグネシウムのヒドロナリ

ウム、前ハブは銅5%のジュラルミン、ポンプは4.3%マグネシウムのヒドロナリウムである。このように大部

第 1 表

No.	部 品 名	重量(g)	No.	部 品 名	重量(g)
1	ランプブラケット	21.2	13	尾 燈	28.3
2	ヘッドランプ	49.5	14	泥除けと取付金具	283.5
3	ダイナモケース	42.5	15	ハブ(前14.2、後22.7)	36.9
4	ブレーキ	280.3	16	ホイールリム	652.0
5	ブレーキレバー	170.0	17	ウイングナット	75.4
6	ハンドルレバー	255.2	18	チェーンガード	113.4
7	ベ ル	77.9	19	ペダル	283.5
8	ハンドルバーステム	226.7	20	駐車支柱	226.8
9	ポンプ	127.6	21	トイクリップ	28.3
10	サドルフレーム	425.2	22	クランク	368.5
11	座席支柱	226.7	23	チェーンホイール	141.7
12	鞆掛け	14.2		計	4.155

第2表 フ ラ ン ス 製 自 転 車 の 分 析 値

品 名	形 状	Cu	Si	Fe	Mn	Mg	Zn	Cr	Al
前 ド ロ 除	板	tr	0.13	0.31	0.004	0.34	0.043	tr	Bal
ハ ン ド ル	管	0.025	0.13	0.37	0.29	1.96	4.31	0.16	〃
	鍛 造	0.025	0.89	0.27	0.74	6.07	0.074	tr	〃
前 ハ ブ	銅	0.97	0.10	0.22	0.012	0.30	0.037	ナシ	〃
ポ ン プ	管	0.065	0.15	0.25	0.37	4.28	0.027	tr	〃
	〃	0.060	0.13	0.26	0.23	4.31	0.038	tr	〃

(註) ハンドルAはハンドル部、Bはその支柱部、ポンプ内はシリンダー棒を示す。(古河電気工業(株)日光電気精錬所分析)

分は耐食性アルミニウム合金を用い、一部強力合金を使用している。フレームなどに鋼管を利用していることは熔接性などを考慮したものと思われる。これらの結合方法は大部分ビスナット止めであるが、車輪リムは熔接を行ったところがある。これらの合金にはわが国で余り用いられていない種類のものもあるが、特性上JISにとり上げた種類のものに変更することは何ら差支えないと思われる。

4. 自転車部品に対するアルミニウム合金の利用

4.1 フレーム フレームにアルミニウム合金を利用することは、まだ未解決の点が多く、上の例の自転車でも鋼管を利用している。問題は結合法と強靱性とのであるが、アルミ合金の熔接は可能ではあるが若干の強度低下があり、特に高力熱処理合金ではこの傾向が大きい。フランスで6.5%マグネシウムのアルミニウム合金を用いて熔接した例もある。ドイツではアルミニウム-珪素-マグネシウム合金のダイカストによつて、2本の管のうち、1本はトップカバーを形成し、その端に前フォークおよび後車輪の取付部をもち、これに互角なもう1本の管は座席柱とチェーンホイール取付部をもつていものがある。しかしこれも大量生産でなければ経済的に引合わないのでは問題が残されている。いずれにせよフレームの軽金属化は今後の研究にまたねばならないのであろう。

4.2 ハンドルバー ハンドルバーおよびステムにアルミニウム合金を利用することは容易で、耐食性のある強靱性の加工性のよい合金が使用され、LAPERLEでは亜鉛4.3%、マグネシウム2%の合金であるが、通常51Sが用いられ、56SあるいはXA54Sも可能であるが押出管材を冷間加工で成形するので51S系ものが多く用いられる。

4.3 リム 標準自転車用リムとしては最近まで鋼が唯一のものであつたが1930年代にフランスで初めて商業的に利用され、あらゆる型のものに普及されつつある。この場合はショック荷重を吸収するための弾性をもち、たわみ応力に耐えるもので、重量が軽く耐食性があり、工作しやすいものでなければならないが、アルミニウム合金もこれらの要求を充分満たすことができる。特に鋼製のメッキしたものに比べてアルミニウム合金の耐蝕性は有利である。接合にバット熔接、アルゴンガス熔接も適用することが可能であろう。最近スイスのA/B スペンスカメタルフェルケン会社で継目なしのリムの研究が行われ、これは押出によつて作られた厚肉のアルミニウムマグネシウム合金管を切りとり、冷間ロール加工して所定の仕上り断面の環を作り、仕上げられる。これは重量約600gで鋼製リムの約2/3で1949年には毎週2,300個

の生産が行われた。リム材料として63S、または51Sを用いることは英国およびスカンジナビア諸国で行われている。

4.4 ハブ ハブは苛酷な応力をうけるので高力合金が使用され、主として鍛造品がイギリス、フランスで用いられている。フランスでダイ鋳物が用いられたこともある。

4.5 チェンホイール ハブと同様にチェーンホイールは普通標準車は鋼鉄製であるが、競走用自転車や軽量旅行車にはアルミニウム合金製のものが使われている。チェーンホイールに必要な合金の性質は、十分な表面硬度であつてその理由はホイールの鎖輪はチェーン自体およびチェーンにくつついた砂粒による摩耗にたえなければならないからである。鉄製組織のブリネル硬度はドライビングの鎖輪では普通約110、ドライビンでは450である。この鉄鋼のドライビングの鎖輪と匹敵するブリネル硬度を有するアルミニウム合金は14S—WPと75S—WPであるが、これよりわずかに低い Noral 51 S—WPは英国で採用されている。また 161 のダイカスト製品も満足なものである。フランスにおける研究によると、アルミニウム製の駆動鎖輪の平均耐用寿命は約150,000 軒であり、鋼製のものは18,000軒であることが確認されている。

4.6 クランクペダル 普通の自転車には通常鋼製のスピンドルとゴムの踏板からなつていものが、側および端板にアルミニウムプレス製品または鋳物を用いた例がある。プレス製品としてはA17Sまたは14S、鋳物としては Noral 161 (Si 12%, Mg 0.5%, Mn 0.5%) が用いられている。

4.7 泥除け 初期には2Sまたは3Sなどの軟い合金が使われたので、しばしばこわれて不評を招いたが、中強度の合金例えばM57Sのような十分の強度と耐蝕性をもつ成形性のよいものが用いられ、Noral 161 のダイカスト製品も用いられる。

4.8 ブレーキ ケーブルブレーキは実用車以外の最もモダンな自転車に製作しており、アルミニウムはキャリパーアーム、レバー、レバー体、およびケーブル輓のような多くの部品に使用され、レバー等ある程度の応力を受けるものは高力アルミニウム合金から鍛造され、他は中程度の変形が使われている。

4.9 サドルフレーム アルミニウム合金製のサドルフレームは競輪用に多く使用されつつあり、ある型のは鋼製のものが680gであつたのに対し、わずか425gであつた。

4.10 付属品 アルミニウムはギヤケース、チェーンガード、および荷物台のような標準部品から英国の工場で製造されている軽量子供用座席に到るまでほとんど

あらゆる型の自転車附属品に見られ、だいたいこの附属品はチェーンガードや荷物台に使って非常に満足のできるものであることがわかった。また英国の工場ではプレスして磨いた重さ約80g（鋼製は約170g）のペルを売出し、驚く程澄んでひびきわたる音色を発し好評をえている。ハンドルの針金のかごの中に入れ、汁の出る食物を入れる容器にはほとんど、アルミニウムが使用されている。この品物は清潔を保ちやすく、使っていて損じなく他のどのような代替材料よりも軽い理想的な材料であるアルミニウムで、その材質は商業的アルミニウムの2Sが多く使用されている。

アルミニウムの軽さ、耐食性が役立つしているその他の附属品中には、ランプおよびランプ支え、空気ポンプスタンド、車輪錠とそのくさり、マイクロメーターの側、変析ギヤー箱、および発電機城などがある。

5. 自転車構造図としてのアルミニウム合金

今回分析されたフランス製自転車ラベル（LA PERLE）の旅行車は総重量14.3kgで（大ギヤ前2段、後5段、計10段切替え）、重要部品の分析値は表2の通りであつて、わが国でこれらの製品を製造することは何ら支障ないが、この中前ドロ除は商業的アルミニウムに若干のマ

グネシウムが添加されたもの、ハンドルは亜鉛とマグネシウムが入った合金で一般には用いられていないハンドルは、マグネシウムをふくむヒドロナリウム前ハブは、銅を含んだジュラルミン、ポンプその他は、マグネシウムを含んだ。ヒドロナリウムで前ハブの胴を除いたものは何れも、耐食性を有する合金である。しかしこれらのものは、従来の日本の規格ならびに、米国の規格からみればある意味で特殊な成分に属し、わが国でこの成分のものを発注してもできないことはないが、少量では不経済な面が可成り大きい、従つてわが国で自転車を軽金属化する場合は、次の規格により行われるのが妥と考えられる。

まずわが国で制定されている規格は展伸材では、純アルミニウム、耐食アルミニウム合金、高力アルミニウム合金、鍛造品ではまだJIS化されていないが、耐蝕アルミニウム合金、高力アルミニウム合金、鋳物ではJIS化されている船用アルミニウム合金、JESの各種合金、ダイカストではJESの各種合金があり、これらの中から適当に選択することにより、アルミニウムの特性を生かした自転車がわが国でも製造される。

しかしアルミニウム合金はその選択をあやまればかえつて害をおよぼすこともあり、十分な注意を要するものであるので、この選定には製造者側との協議が必要と考えられる。

軽金属研究会入会手續

軽金属研究会は軽金属（アルミニウム、マグネシウム、チタニウム）事業に関歴又は関係ある個人は誰でも入会出来ます。

会費は年600円で、会員は「軽金属」に寄稿し無償頒布を受け合会にも出席出来ます。

御希望の方は（1）氏名（2）生年月日（3）自宅（4）勤務先の住所名称地位（5）主な学歴、学位、称号（6）主な職歴を記入した入会申込書（様式適宜）に会費600円を添えて御送付下さい。会費は小為替又は振替口座（東京118744番）軽金属協会を御利用下さい。