Al-Fe 合金における加工軟化現象の起源： θ -Al₁₃Fe₄ 相による不純物スカベンジング効果

原 聡 宏^{1,*1} 江 草 大 佑¹ 三 原 麻 未^{2,*2} 田 中 宏 樹² 大 沼 郁 雄³
阿 部 英 司^{1,3,*3}

¹東京大学大学院工学系研究科

²株式会社 UACJ R&D センター

³国立研究開発法人物質・材料研究機構構造材料研究拠点

J. Japan Inst. Met. Mater. Vol. 84, No. 12 (2020), pp. 406-412

© 2020 The Japan Institute of Metals and Materials

Work Softening Phenomena in Al-Fe Alloys: the Impurity-Scavenging Effect of the θ -Al₁₃Fe₄ Phase

Toshihiro Hara^{1,*1}, Daisuke Egusa¹, Mami Mihara^{2,*2}, Hiroki Tanaka², Ikuo Ohnuma³ and Eiji Abe^{1,3,*3}

¹Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo 113-8656

²Research & Development Division, UACJ Corporation, Nagoya 455-8670

³Research Center for Structural Materials, National Institute for Materials Science, Tsukuba 305-0047

We have investigated the work softening (WS) phenomena during a cold-roll process of an Al-Fe alloy, based on hardness measurements, electron microscopy observations, and thermodynamic calculations. The WS behavior was confirmed in the Al-Fe alloy when the rolling rate was larger than 80%, which contained fine grains with severe deformation. In contrast, the behavior and microstructural features were hardly observed in the A1050 alloy. Composition analyses showed that almost all Fe in the present Al-Fe alloy form the θ -Al₁₃Fe₄ phase, in which a trace impurity element, Si, is found to be significantly segregated. This Si partitioning behavior is confirmed by the thermodynamic calculations and consequently leads to a higher purification of the relevant Al matrix as being almost close to the 4N (99.99 mol%) level, known as a “scavenging effect” of the impurities. It can be concluded that the highly purified aluminum matrix provides an intrinsic origin of the WS of the present Al-Fe alloy. Significant reductions of the impurities may lead to an extended mean-free path of dislocation motions and related grain boundary effects, which promote the occurrence of dynamic recovery and/or recrystallizations at severe deformation ranges even during the cold-roll process. [doi:10.2320/jinstmet.J2020031]

(Received July 8, 2020; Accepted September 25, 2020; Published November 2, 2020)

Keywords: aluminum-iron alloy, work softening phenomena, dynamic recovery, trace impurities, scavenging effect

1. 緒 言

近年、エネルギー利用の効率化に対する社会的要請は高まっており、アルミニウム合金を始めとする軽金属材料活用への取り組みが世界的に行われている。工業用純アルミニウム合金(1000系合金)は成形性、耐食性、電気・熱伝導性などに優れており、実用合金として広く用いられている。1000系アルミニウム合金は非熱処理型であり、一般に加工硬化・固溶強化に基づいて材料設計されるため、その強度は冷間加工により増大し、焼鈍によって低下する。しかしながら、高純度アルミニウム¹⁻³⁾や一部のアルミニウム合金⁴⁻⁶⁾においては、加工により強度が低下する加工軟化現象が発現することが知られている。こうした軟化現象は相当塑性ひずみが2.66

(圧延率90%に相当)を超えるような強加工条件においてしばしば確認されており、定性的には変形組織の動的回復に由来する現象として理解されている^{1,6-8)}。また、アルミニウムの工業的製造において不可避な不純物元素であるFeおよびSiが軟化挙動に影響することが示唆されている⁹⁻¹¹⁾。

加工軟化現象は、強加工プロセス中に焼鈍処理を必要としない自発的な軟化を促すことから、工業用箔材料などのより効率的な製造プロセス設計への応用が期待される¹²⁾。しかしながら、溶質元素の影響を含めた加工軟化現象の詳細なメカニズムについては未だ十分に明らかとなっていない。本研究では、加工軟化現象におよぼす微量溶質元素の影響を明らかにすることを目的とし、Fe含有量の異なる2種類のAl合金について、冷間圧延に伴う機械的特性および材料組織の変化を調査した。

2. 実 験 方 法

Al-0.15 mol% Fe-0.06 mol% Si 合金(以後 A1050 材)および Al-0.69 mol% Fe-0.04 mol% Si 合金(以後 Al-Fe 材)を試料と

*1 東京大学大学院生、現在：(株)UACJ (Graduate Student, The University of Tokyo, Present address: UACJ Corp.)

*2 現在：名古屋工業大学大学院工学研究科 (Present address: Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology)

*3 Corresponding author, E-mail: abe@material.t.u-tokyo.ac.jp

して用いた。面削，均質化後に熱間圧延により A1050 材は厚さ 2.6 mm，Al-Fe 材は厚さ 2.0 mm の板材とした。それぞれの板材に 330℃，2h の中間焼鈍を施した後，圧延率 40-95% として冷間圧延を行った。冷間圧延の際には，潤滑剤を用いた。冷間圧延前後の板材について，硬さを測定するとともに，材料組織を調査した。硬さ測定については，マイクロピッカース試験機により荷重 0.294 N (0.030 kgf) として板厚法線方向面 (ND 面) より測定した。材料組織調査については，ND 面をクロスセクションポリッシャにより鏡面研磨した試料を走査型電子顕微鏡 (SEM) 観察に供するとともに，機械研磨および Ar イオンミリングにより薄膜化した試料を透過型電子顕微鏡 (TEM) および走査透過型電子顕微鏡 (STEM) 観察に供した。SEM 観察では，エネルギー分散型 X 線分析検出器 (EDS) および後方散乱電子回折 (EBSD) 検出器を備えた JIB-4700F を用いて，加速電圧 15 kV にて実施した。EBSD 測定時のステップサイズは 0.5 μm とした。TEM 観察には JEM-2010HC を利用するとともに，STEM 観察は高角環状暗視野 (HAADF) 検出器および EDS 検出器を備えた JEM-ARM200CF を利用し，それぞれ加速電圧 200 kV にて実施した。

3. 実験結果

3.1 加工に伴うピッカース硬度変化

Fig. 1(a) に冷間圧延前後試料のピッカース硬度を示す。いずれにおいても，圧延率 60% 以下の条件では圧延率の増大に伴って硬度が増加しており，加工硬化の挙動を示した。A1050 材については圧延率 80% で硬度の極大を示し，それ以上の圧延率ではやや硬度が減少するものの，ほぼ 43 HV 程度に収束している。一方，Al-Fe 材の硬度は圧延率 60% で極大を示した後，圧延率 80% でやや減少した後，圧延率 90% 以上で顕著に減少する加工軟化挙動を示す。

各圧延率における Al-Fe 材と A1050 材のピッカース硬度差を Fig. 1(b) に示す。圧延率 0-60% においては，Al-Fe 材の硬度が A1050 材より常に 3 HV 程度高い。この差は，後ほど SEM 観察結果で述べるように，硬質な Al-Fe 化合物¹³⁾の体積率が Al-Fe 材において高いためであると考えられる。その後，圧延率 80% で硬度差は減少し，90% 以上では逆転する。このことは，圧延率 80% を超える強加工領域において，冷間加工の効果が A1050 材と Al-Fe 材とで顕著に異なることを示している。

3.2 加工に伴うミクロ組織変化

Fig. 2(a)-Fig. 2(f) に冷間圧延前後の A1050 材および Al-Fe 材より得た典型的な SEM-EBSD 像逆極点図方位 (IPF) マップを示す。図中の IPF マップ配色は，試料 ND 方向の結晶方位に対応している。また，隣接点との方位差が 15 度以上の傾角界面を黒線で示している。Fig. 2(a)，Fig. 2(d) に示す圧延率 0% の A1050 材および Al-Fe 材は，いずれも中間焼鈍中の再結晶により形成されたランダム等軸粒組織を呈する。A1050 材の圧延に伴い，圧延率 60% の状態 (Fig. 2(b)) では数度程度の方位差を有するサブグレインが多数確認されるよ

うになる。圧延 (RD) 方向と併せた複数 IPF マップに基づく結晶方位解析から，これらは Cu 方位を主体とする典型的な圧延集合組織であることがわかった。圧延率 95% (Fig. 2(c)) の状態においてもサブグレインは多数残存しており，一部に黒線で示される高角度方位差を有する界面 (以降 HAGB と呼称) が確認された。これらは主に，Cu 方位および Brass 方位から構成される圧延集合組織であった。一方，Al-Fe 材の圧延に伴い，圧延率 60% の状態 (Fig. 2(e)) でサブグレインが確認されるとともに，一部矢印で示す箇所にて HAGB が確認された。HAGB の生成頻度は，IPF マップ中に黒色で表される第二相粒子の近傍で顕著に高く，Al 母相と第二相粒子の界面に起因して形成される傾向にある。この第二相粒子と HAGB の関係については考察にて述べる。結晶方位については，Cu 方位，Brass 方位に加えて，通常の圧延集合組織では見られない Cube 方位が一部確認された。Fig. 2(f) に示す圧延率 95% の状態においては，HAGB がほぼ試料全面に渡って形成されており，数 μm 程度の粒径を有する微細粒が高密度に生成している。同じ圧延率の A1050 材圧延集合組織 (Fig. 2(c)) とは大きく異なる組織となっていることが一目でわかる。

Fig. 2(g)，Fig. 2(h) に圧延率 95% の A1050 材および Al-Fe 材より取得した TEM 明視野像を示す。これらはほぼ [110] 晶帯軸入射にて撮影されており，この方位を満たす結晶粒が黒いコントラストを呈している。A1050 材では，結晶粒内に

Fig. 1 (a) Vickers hardness of cold rolled sheets of A1050 and Al-Fe alloys with reduction rates (R) of 0%, 40%, 60%, 80%, 85%, 90% and 95%, respectively. The applied load for Vickers tests is 0.294 N (0.030 kgf). (b) Differences of Vickers hardness between cold rolled sheets of Al-Fe alloy and A1050 alloy.

Fig. 2 (a)–(f) Inverse pole figure maps of A1050 alloy and Al-Fe alloy with R of 0%, 60% and 95%, taken by SEM-EBSD along the ND direction. Colors in map correspond to crystallographic orientations along the ND direction. (g), (h) TEM bright field images of A1050 alloy and Al-Fe alloy with R of 95%, respectively. An incident beam is parallel to the [110] direction of the fcc Al.

さらに少しずつコントラストが異なる領域が多数観察されるが、これらは結晶方位がわずかに異なるサブグレインに対応しており、強加工中の転位再配列過程による亜粒界形成に起因している。また、多くのサブグレイン内には転位コントラストも認められる。一方、圧延率 95% の Al-Fe 材における微細粒内においては、亜粒界の密度が低下するとともに、サブグレイン内には転位に相当するコントラストが殆ど観察されない。これら転位密度が極小化された状態は、回復^{14,15)}や再結晶による結晶粒組織の特徴と一致しており、今回の冷間圧延プロセスにおいても回復・再結晶に類似の現象が進行したことが直接示唆される。

3.3 ミクロ組織中の Fe および Si の分布

Fig. 3(a)–Fig. 3(d) に、冷間圧延前の A1050 材、Al-Fe 材から取得した SEM 後方散乱電子像(BSE 像)および SEM-EDS による Fe 分布マップを示す。Al-Fe 材の SEM-BSE 像 (Fig. 3(c)) には、1 μm 程度の化合物が高密度に観察され、Fe 分布マップ (Fig. 3(d)) との対応からこれらが Fe を含む化合物であることがわかる。この化合物は、A1050 材においても形成されている (Fig. 3(a), Fig. 3(b))。Fig. 3(e) に示す TEM 明視野像と制限視野電子回折パターンから、この化合物は θ -Al₁₃Fe₄ 相 (以降 θ 相と略する) と同定された^{16,17)}。A1050 材、Al-Fe 材それぞれに含まれる θ 相の体積率 V_θ を、複数の SEM-BSE 像の二値化処理により見積もったところ、A1050 材では $V_\theta = 0.49 \pm 0.24\%$ 、Al-Fe 材では $V_\theta = 2.87 \pm 0.37\%$ を得た。これらの値は、各試料に含まれる Fe 元素が全て θ 相として晶出した場合の体積率 (A1050 材: $V_\theta = 0.56\%$ 、Al-Fe 材: $V_\theta = 2.57\%$) とほぼ一致することから、試料中 Fe 元素のほぼ全てが θ 相に含まれると言える。

Fig. 3(f) に、SEM-EDS の点分析により測定した θ 相の Fe および Si 組成を示す。各点の組成は、粒子径 1 μm 程度の θ 相に電子ビームを照射して得た EDS スペクトルから算出している。この測定中、試料照射した電子ビームは試料表面か

ら内部へと拡がりながら伝播するため (Fig. 3(f) 中の模式図)、求められた組成は微細 θ 相だけではなく Al 母相の組成も併せて含んでおり、結果として (θ 相のサイズやビーム照射状態に応じて) Fe および Si 組成値は幅を持った分布を示す。Fig. 3(f) をよく見ると、測定された Si/Fe 比は黒線で示すようにほぼ一定となる傾向があることから、 θ 相に含まれる Si 濃度が一定値となっていると考えられる。すなわち、 θ 相がほぼ常に化学量論組成 (Al-23.5 mol% Fe) で形成される定比化合物であるとする、Al 母相中の Fe および Si 濃度は十分に低いと仮定することで、SEM-EDS で測定された Si 組成値を θ 相中に一定に含まれる Fe 量と直接相関付けることができる。この考え方から、 θ 相中の Si 量を 0.79 ± 0.12 mol% と見積もった。この値は既報¹⁸⁾での θ 相中固溶 Si 濃度におおよそ一致する。

θ 相への Si 濃化は、HAADF-STEM 法による局所 EDS 測定により直接確認できる。Fig. 3(g) に示す Al 母相/ θ 相界面を挟んだ EDS ライン分析から、界面を境に Si-K 端の EDS カウントが急峻に増加しており、 θ 相への Si 濃化挙動が明瞭である。このことは、相対的に Al 母相から不純物 Si を取り除く (固相間での) 精錬効果に相当しており、第二相によるスカベンジング (scavenging) 効果と呼ばれる^{19,20)}。先に求めた V_θ と θ 相中 Si 濃度 (0.79 mol%) から、それぞれの試料中で θ 相が担う総 Si 量を見積もり、仕込み Si 組成から差し引くことで Al 母相の Si 濃度を見積もることができる。算出の結果、A1050 材では Al-0.055 mol% Si、Al-Fe 材では Al-0.020 mol% Si を得た。

3.4 Al-Fe-Si 3 元系の熱力学計算

θ 相への Si 元素の分配傾向を、熱力学データベース (Thermo-Calc TCAL6) を用いた平衡計算により検討した。Fig. 4(a) に中間焼鈍温度 330°C における Al-Fe-Si 3 元系平衡計算状態図を示す。A1050 材、Al-Fe 材ともに仕込組成は灰色で示す三相三角形内に含まれる。三相平衡状態では、構成

Fig. 3 (a)–(d) SEM-BSE images and Fe-EDS maps of A1050 alloy and Al-Fe alloy, respectively, each of which was independently obtained from representative areas of the samples. (e) TEM bright field image and selected area diffraction pattern obtained from the Al-Fe compound in Al-Fe alloy. (f) Fe and Si compositions of the θ phase in Al-Fe alloy obtained by SEM-EDS point analyses. A black line represents a regression line of the Si/Fe ratio estimated by the least-squares method. A gray region represents a prediction interval of the regression line with one sigma. (g) HAADF-STEM image of the θ phase in Al-Fe alloy and a line profile of Si k-edge photon counts of the relevant EDS spectra taken across the Al matrix to the θ phase.

相の組成は合金仕込み組成によらず、相律により一意に定まる。Fig. 4(a) より、Al 母相： $\text{Al}-0.0001 \text{ mol\% Fe}-0.0008 \text{ mol\% Si}$ ， θ 相： $\text{Al}-23.55 \text{ mol\% Fe}-0.034 \text{ mol\% Si}$ ， β - $\text{Al}_9\text{Fe}_2\text{Si}_2$ 相： $\text{Al}-15.20 \text{ mol\% Fe}-10.00 \text{ mol\% Si}$ となる。しかしながら、今回の試料に関しては 3 元系化合物である β - $\text{Al}_9\text{Fe}_2\text{Si}_2$ 相は殆ど観察されず、Al 母相と θ 相の二相組織であった。このことは、 θ 相が casting 時もしくは均質化処理の高温下で形成され、その後の(比較的低温での)熱処理では β - $\text{Al}_9\text{Fe}_2\text{Si}_2$ 相への変態が十分に進行しなかったためであると考えられる²¹⁾。そこで準安定の二相平衡を仮定し、Fig. 4(b) に示すように各試料の仕込み組成を通るタイラインから Al 母相の固溶 Si 濃度を見積もったところ、A1050 材、Al-Fe 材の Al 母相組成はそれぞれ $\text{Al}-0.049 \text{ mol\% Si}$ ， $\text{Al}-0.019 \text{ mol\% Si}$ の値を得た。これらは前述の実験により求めた Al 母相中 Si 濃度とおおよそ一致しており、Al-Fe 材における Al 母相の純度が、A1050 材のそれよりも高まるのが熱力学計算によっても確認された。

4. 考 察

前章での組織解析と元素分析により、Al-Fe 合金における加工軟化現象の発現は、添加した Fe が形成する θ - $\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$ 相が不純物 Si を引き寄せるスカベンジング効果により、Al 母相が高純度化されることに起因することが強く示唆された。本章では、この仮説を検証・考察する。

4.1 高純度アルミニウムにおける加工軟化発現

Al 母相の高純度化による加工軟化発現を実験的に検証するため、今回の Al-Fe 合金材で見積もられた Al 母相の純度に相当する 99.98% 純度の高純度アルミニウム(以下 99.98% 材)を作製し、冷間圧延に伴うビッカース硬度の変化を調べた。均質化・熱間圧延・中間焼鈍条件はすべて Al-Fe 材と同一とした。Fig. 5 に高純度アルミニウムにおける冷間圧延率とビッカース硬度の関係を示す。99.99% (4N 材) および 99.999% (5N 材) の高純度アルミニウムの硬度については先行研究を参照した²⁾。いずれの高純度アルミニウムにおいても明瞭な加工軟化現象が観察されており、圧延の進展に伴う硬度の低下が、99.98% 材および 4N 材は圧下率 90% 以降で、

Fig. 4 (a) Calculated equilibrium phase diagram of an Al-Fe-Si ternary system around Al corner at 330°C. A gray triangle corresponds to a three-phase region with fcc Al, β and θ phases. Nominal compositions of A1050 alloy and Al-Fe alloy are shown by orange and blue dots, respectively. (b) Enlargement of a dilute Al corner, corresponding to the blue-rectangle region in (a). Gray lines indicate tie lines of meta-stable equilibrium between fcc Al and θ phase crossing nominal compositions of A1050 alloy and Al-Fe alloy, respectively.

5N 材ではより小さな圧下率 40% 以降において確認される。ここで注目したいのは、99.98% 材の硬度変化挙動が Al-Fe 材のそれと非常に類似している点である。この事実は、Al-Fe 合金における加工軟化現象の発現が、 θ 相のスカベンジング効果による Al 母相高純度化に起因していることを強く支持する。

本研究の Al-Fe 合金のように、加工度の増加に伴って材料強度が低下する現象は、Ca, Ni, Co などの合金元素においても観察されてきた^{7,22)}。これらの添加元素に共通することは、1) Al に対する固溶限が低く、2) 化合物を容易に形成する、の 2 点である。また、これらの合金系でも組成や焼鈍条件に依存して加工軟化の程度が変化することが知られている。本研究の Al-Fe 系合金と同様に、これら他元素との合金系における加工軟化現象の発現も、化合物相による不純物 Si のスカベンジング効果がもたらす Al 母相の高純度化に起因している可能性がある。すなわち、強加工域における加工軟化挙動は、高純度アルミニウムに本質的な現象と考えられる。

山本らは、Al-1.0 mass% Fe 合金における加工軟化挙動の焼鈍温度依存性を調査し²⁾、673 K で観察される硬度低下が

Fig. 5 Vickers hardness of cold rolled sheets of Al-Fe alloy and pure aluminums with a purity of 99.98%, 99.99% and 99.999%, respectively, for which the latter two is referred from the paper (2).

873 K の焼鈍処理により消失することを示している。我々は Al-Fe-Si 系の 873 K における熱力学計算を行い、Al 母相への Si 固溶度がおよそ 0.04 mol% まで増加 (603 K での固溶度は 0.019 mol% (Fig. 4(b))) するとともに、Fe の固溶度が顕著に増大すること (603 K で 0.0001 mol%, 873 K では 0.0117 mol%) を確認した。すなわち、873 K の焼鈍では θ 相への Si 分配が減少しそのスカベンジング効果が薄れるとともに、新たに相当量の Fe が Al 母相へと固溶してその純度を著しく低下してしまったため、加工軟化が発現しなくなったと考えられる。

4.2 不純物 Si の除去がなぜ加工軟化を引き起こすのか？

一般にアルミニウム合金における加工軟化現象は、強加工中における動的回復・再結晶に起因するとされる。実際、加工軟化挙動を示した今回の Al-Fe 合金のミクロ組織においても、これら回復・再結晶に相当する特徴が高压延率域で実際に観察されており (Fig. 2)、動的な組織再構築プロセスによって軟化挙動が引き起こされた痕跡が直接伺える。しかしながら、熱活性化を伴う回復・再結晶は、一般に 1000 系合金では 150–300°C 程度の温度域にて進行すると考えられており¹⁰⁾、室温における今回の圧延プロセス中に動的再構築が行われたとは考え難い、とする向きもある (圧延中の発熱を考慮しても、せいぜい 100°C 以下に抑えられていると考えられる)。一方、最近の報告では室温で強加工プロセスを施した金属材料においても加工軟化現象はしばしば観察されており²³⁾、その起源を室温変形下での動的回復現象とみなす傾向も高まっている。この時、強加工プロセス中における粒界近傍への転位堆積、欠陥高密度領域の生成や、それに伴う見

かけ上の積層欠陥エネルギーの変化など、動的回復に寄与する種々のミクロ因子が挙げられている。現時点では未だ決定的なモデルはないが、室温下での強加工プロセス中におそらく何らかのメカニズムが働き、動的な回復・再結晶現象が起こっていることは確かであろう。

Al 合金における転位は、パイエルスポテンシャルが十分に小さく、その運動は転位間と溶質元素との相互作用によって律速される。本稿で述べてきたような、高純度アルミニウムにおける室温変形下での動的回復メカニズムを、溶質濃度低下に伴う転位平均自由行程の増大の結果であるとして定性的解釈を試みる。ここでは、不純物 Si は転位との相互作用が強く、転位の平均自由行程を律速する主因子であると仮定しよう。fcc アルミニウムにおける溶質濃度 C_s と平均溶質原子間距離 d_s は、以下の式 (1) にて近似できる。

$$d_s = \frac{\alpha}{\sqrt[3]{C_s}} \quad (1)$$

ここで α は係数であり、 C_s が 1 の時に d_s が fcc アルミニウムの原子間最近接距離 (0.286 nm) に相当することから $\alpha = 0.286$ とした。Fig. 6 にそのプロットを示す。 d_s は溶質濃度の 3 乗根に反比例し、アルミニウム中の C_s が減少する（純度が上がる）に従って顕著に増大する挙動を示すことがわかる。その結果、高純度アルミニウムにおいては転位の平均自由行程が飛躍的に増加し、それらの交切頻度、および粒界へ堆積や吸収の機会も顕著に増すであろう。これら転位プロセスの結果として、特に粒界近傍への歪み蓄積や、粒界における構造乱れが顕著に促進され、これらを起点として微細結晶粒が生成 (Fig. 2(f), Fig. 2(h)) されたと考えられる。これら

Fig. 6 Averaged solute interatomic distances in fcc Al with respect to a solute concentration of C_s , based on the eq. (1) described in the text. Dots on the curve correspond to C_s of 5N, 4N, 99.98% (Al-Fe alloy) and 99.95% (A1050 alloy), respectively. Schematic illustrations for solute-dislocation interactions are inserted.

新生結晶粒は、一般の再結晶粒と同様に欠陥密度が低いため、硬度や強度の低下をもたらす。

ここで述べた動的プロセスによる微細結晶粒生成は、今回の Al-Fe 合金においては θ 相の存在によって促進されている可能性が高い。すなわち、Al 母相と硬質 θ 相の界面では転位堆積がより顕著であるため、効果的な歪み蓄積が実現されやすいと思われる。実際、Fig. 2(e) にて示したように、 θ 相近傍における HAGB 微細粒の不均一生成が確認されている。また、Fig. 5 のビッカース硬度変化に目を戻すと、Al-Fe 材の軟化は 99.98% 材よりもやや低い圧延率で開始されている。これらの事実は、 θ 相による動的微細粒生成の促進効果を支持している。

ここで、高純度 Al 母相粒内における転位運動についても言及したい。合金の積層欠陥エネルギー (SFE) は、構成原子がもたらす電子状態によって決まる非局所的因子であり、その値は添加元素に依存して変化する。第一原理計算により、Al 合金の SFE は Si 添加によって低下することが報告されているが²⁴⁾、このことは、Si 濃度の低下に伴う高純度化によって Al 母相の SFE が増加することを意味する。すなわち、高純度 Al 母相の強加工プロセス中、運動転位の拡張がより抑制される状態となるため、転位が不純物 Si 原子に近づいた際や、転位同士の交差頻度が増した状態でも交差すべりが容易となり、(増大した) 平均自由行程を損なうことなく容易に粒界へ到達することができると考えられる。これにより、上述の粒界を起源とする動的回復現象は十分に促進されるであろう。

以上のように、転位の平均自由行程増大による動的回復現象の促進効果は、転位が容易に粒界に達することが可能となったことに起因している。言い換えれば、粒内転位運動の容易化によって、相対的に粒界の影響が(見かけ上)顕著に増加していることを意味しており、この点においていわゆるナノ結晶と類似の状態になっているとも言えよう。ナノ結晶材料においては、粒内転位源の枯渇モデル²⁵⁾ (i.e., 粒界転位源の活性化) 等々、粒界効果の顕在化による種々の興味深いアイデアが提案されている。そのいくつかの基本物理は、高純度化された粗大結晶粒材料にも適用可能であると考えられる。今後、加工軟化現象の定量的理解をより深めていく予定である。

5. 結 言

Fe 量の異なる A1050 材および Al-Fe 材に冷間圧延を施した強加工材料を対象に、ビッカース硬さ測定により加工軟化現象を評価するとともに、SEM-EBSD/EDS, TEM および STEM 観察により微細組織を調査し、加工軟化現象発現に関する以下の知見を得た。

(1) Al-Fe 材では圧延率 60% でビッカース硬さの極大を示した後、圧延率 80% 以上において圧延率の増加に伴って顕著に硬さが低下する加工軟化現象が明瞭に観察された。この軟化挙動は、Fe 量の異なる A1050 材では観察されなかった。

(2) SEM-EBSD 観察から、冷間加工後の A1050 材では

一般的な圧延集合組織が形成されていることを確認した。一方、Al-Fe 材では、大角粒界を有する微細粒により組織が構成されており、冷間加工中の動的回復・再結晶の発現が強く示唆された。

(3) SEM/STEM による組成分析により、Al-Fe 材は Al 母相と θ -Al₁₃Fe₄ 相による二相組織を示すこと、さらには典型的な不純物元素である Si が θ 相へ顕著に偏析していることが判明した。この Si の分配挙動は計算状態図によっても確認され、 θ 相のスキャベンジング効果によって Al-Fe 合金中の Al 母相の純度が 99.98 mol% 程度まで向上していることが分かった。高純度アルミニウムにおける加工軟化現象は以前から知られており、今回の Al-Fe 材における加工軟化発現は、Al 母相の高純度化によって引き起こされたと結論づけた。99.98 mol% アルミニウムが、Al-Fe 合金のそれと極めて類似した加工軟化挙動を示すことを実験的に確認した。

(4) 高純度アルミニウムでは、なぜ室温においても動的回復(および再結晶)現象が強加工域で顕著に進行するのかについての考察を行った。不純物元素濃度の低下により運動転位の平均自由行程が著しく増大し、粗大粒材料においても転位が容易に粒界まで達することが可能となり、結果として粒界効果が顕在化されるためであろうと推察された。この状況は、強加工域での動的回復現象がしばしば観察されるナノ結晶材料でも議論されている。

本研究の一部は、文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォームに参画する東京大学微細構造解析プラットフォームの支援を受けて実施された。また本研究の遂行に際しては下記研究助成金の支援を受けた：JSPS 科研費 新学術領域研究「ミルフィュー構造の材料科学」JP18H05475・

JP18H05479, 若手研究 JP18K13983, 公益財団法人軽金属奨学会 平成 30 年度研究補助金, 一般財団法人アルミニウム協会 平成 30 年度アルミニウム研究助成事業。

文 献

- 1) R.J. Stokes and A.H. Cottrell: *Acta Metall.* **2** (1954) 341-342.
- 2) S. Yamamoto, M. Mizuno and A. Kirihata: *J. Japan Inst. Metals* **56** (1992) 142-147.
- 3) Y. Ito and Z. Horita: *Mater. Sci. Eng. A* **503** (2009) 32-36.
- 4) J. Howard: *Scr. Metall.* **7** (1973) 295-299.
- 5) H. Takei, K. Sato and M. Yokota: *J. JILM* **30** (1980) 626-633.
- 6) A. Seeger, J. Diehl, S. Mader and H. Rebstock: *Philos. Mag.* **2** (1957) 323-350.
- 7) K. Tohma and Y. Takeuchi: *J. JILM* **26** (1976) 510-518.
- 8) A. Kelly: *Philos. Mag.* **1** (1956) 835-845.
- 9) K. Holm and E. Hornbogen: *J. Mater. Sci.* **5** (1970) 655-662.
- 10) H. Kosuge: *J. JILM* **38** (1988) 292-308.
- 11) H. Yoshida: *J. JILM* **69** (2019) 500-511.
- 12) T. Suzuki, S. Kuramoto, G. Itoh and Q. Cui: *J. JILM* **69** (2019) 493-499.
- 13) T. Tsukahara, N. Takata, S. Kobayashi and M. Takeyama: *Tetsu-to-Hagané* **102** (2016) 89-95.
- 14) F.-Z. Li, Z.-J. Liu, Q. Jin, Z.-M. Yu and E. Liu: *J. Mater. Eng. Perform.* **6** (1997) 172-176.
- 15) Y. Pan, Y. Shen and P. Zhao: *Metals* **8** (2018) 753.
- 16) P.J. Black: *Acta Crystallogr.* **8** (1955) 43-48.
- 17) J. Grin, U. Burkhardt, M. Ellner and K. Peters: *Z. Kristallogr.* **209** (1994) 479-487.
- 18) V. Stefaniay, Á. Griger and T. Turmezey: *J. Mater. Sci.* **22** (1987) 539-546.
- 19) V.K. Vasudevan, M.A. Stucke, S.A. Court and H.L. Fraser: *Philos. Mag. Lett.* **59** (1989) 299-307.
- 20) E. Abe, K.W. Gao and M. Nakamura: *Scr. Mater.* **42** (2000) 1113-1118.
- 21) Z.K. Liu and Y.A. Chang: *Metall. Mater. Trans. A* **30** (1999) 1081-1095.
- 22) S. Maeda: *Trans. JIM* **2** (1961) 44-52.
- 23) H.-W. Kim, S.-B. Kang, N. Tsuji and Y. Minamino: *Acta Mater.* **53** (2005) 1737-1749.
- 24) Y. Qi and R.K. Mishra: *Phys. Rev. B* **75** (2007) 224105.
- 25) X. Huang, N. Hansen and N. Tsuji: *Science* **312** (2006) 249-251.