軟 X 線磁気円二色性顕微分光による Nd-Fe-B 熱間加工磁石の初磁化過程および減磁過程における磁区観察

竹内 誠^{1,*1} 蓬田 貴裕^{1,*2} 菊池 伸明^{1,2} 豊木研太郎³ 小林慎太郎⁴
小谷佳範⁴ 中村哲也^{4,5,6} 日置敬子⁷ 岡本 聡^{1,2,6,*3}

¹ 東北大学 多元物質科学研究所

² 東北大学 スピントロニクス学術連携研究教育センター

³ 大阪大学 大学院工学研究科

⁴ 公益財団法人 高輝度光科学研究センター

⁵ 東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

⁶ 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 元素戦略磁性材料研究拠点

⁷ 大同特殊鋼株式会社

J. Japan Inst. Met. Mater. Vol. 86, No. 1 (2022), pp. 1-7

© 2021 The Japan Institute of Metals and Materials

Magnetic Domain Structure Observation for Initial Magnetization and Demagnetization Processes of a Nd-Fe-B Hot-Deformed Magnet Using Soft X-ray Magnetic Circular Dichroism Microscopy

M. Takeuchi^{1,*1}, T. Yomogita^{1,*2}, N. Kikuchi^{1,2}, K. Toyoki³, S. Kobayashi⁴, Y. Kotani⁴, T. Nakamura^{4,5,6}, K. Hioki⁷ and S. Okamoto^{1,2,6,*3}

¹ Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, Sendai 980-8577

² Center for Spintronics Research Network (CSRN), Tohoku University, Sendai 980-8577

³ Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita 565-0871

⁴ Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Sayo-gun 679-5198

⁵ International Center for Synchrotron Radiation Innovation Smart (SRIS), Tohoku University, Sendai 980-8577

⁶ Elements Strategy Initiative Center for Magnetic Materials (ESICMM), National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba 305-0047

⁷ Daido Steel Co., Ltd., Nagoya 457-8545

A large step on the initial magnetization curve has been widely observed in Nd-Fe-B hot-deformed magnets. This behavior has been considered as that the first- and latter-half parts of the initial magnetization curve correspond to the magnetization reversals of multi- and single-domain grains, respectively. In this study, the detailed magnetic domain structure of a Nd-Fe-B hot-deformed magnet has been studied for the initial magnetization and demagnetization processes by using a soft X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) microscopy. The observed magnetization reversal behavior for the initial magnetization process is quite different from that previously considered. The multi-domain states move from grains to grains through the gradual displacement of domain wall passing through many grains, and then the massive domain wall displacement takes place. The latter part of domain wall displacement is similar with that found in the demagnetization process near the coercivity. Moreover, we found that there are several strong pinning sites which are identical for both the initial magnetization and the demagnetization processes. [[doi:10.2320/jinstmet.J2021041](https://doi.org/10.2320/jinstmet.J2021041)]

(Received September 10, 2021; Accepted October 8, 2021; Published November 12, 2021)

Keywords: permanent magnet, magnetization reversal, X-ray magnetic circular dichroism (XMCD), magnetization curve

1. は じ め に

Nd-Fe-B 磁石は電気/ハイブリッド自動車の駆動用モーターをはじめ、さまざまな分野での産業利用がなされ¹⁾、今後のカーボンニュートラル実現に向けてのキーマテリアルの1つである。その中でも、Nd-Fe-B 熱間加工磁石は、磁化曲

線の高い角型性、高温での保磁力低下が比較的小さい、などの優れた特性を示す高性能永久磁石材料として知られている²⁻⁸⁾。これらの優れた磁石特性は、Nd-Fe-B 熱間加工磁石の特徴的な微細組織に起因している。直径数 100 nm、厚み数 10 nm の薄い扁平粒子がタイル状に積み重なった微細組織を有しており、一般的な Nd-Fe-B 焼結磁石の粒径が数 ~10 μm 程度であるのと比較すると、非常に小さい粒子サイズである。また Nd₂Fe₁₄B 相の c-軸は扁平粒子の短軸方向に平行に揃っており、組織全体を通じて c-軸配向性が非常に高い。さらに、Nd-Fe-B 焼結磁石では高温において粒内磁区が形成さ

*1 現在: 大同特殊鋼(株)(Present address: Daido Steel Co., Ltd.)

*2 現在: 日立金属(株)(Present address: Hitachi Metals, Ltd.)

*3 Corresponding author, E-mail: satoshi.okamoto.c1@tohoku.ac.jp

れるなど、磁化過程が温度によって大きく変化することが First-order reversal curve 解析から明らかとなっているが^{9,10)}、Nd-Fe-B 熱間加工磁石ではそのような温度による磁化過程の変化は観測されず、また反転磁場分散も全温度域を通じて非常に小さいままであることがわかっている⁷⁾。

Nd-Fe-B 熱間加工磁石の磁化過程の特徴は初磁化曲線にも見ることができる。一般的な Nd-Fe-B 焼結磁石の初磁化曲線は、弱い磁場で急激に立ち上がり容易に飽和にまで達する。これは熱消磁状態において大部分の粒子が多磁区状態となっており、粒内での磁壁移動が速やかに進行するためと理解されている。一方で、Nd-Fe-B 熱間加工磁石では弱磁場で途中まで急激な立ち上がりを示した後でプラトー領域を経て飽和に至るステップ形状を示すことが知られている^{5,6,11)}。これは、Nd-Fe-B 熱間加工磁石では粒径が小さいために熱消磁状態において多磁区粒子と単磁区粒子に分かれており、初期の急激な立ち上がりが多磁区粒子、後半のプラトー領域以降が単磁区粒子による磁化反転と理解されている。同様のステップ形状の初磁化曲線は、粒径 1 μm 程度の極微細粒 Nd-Fe-B 焼結磁石でも観察されている¹²⁾。Nd-Fe-B 熱間加工磁石の磁区観察はこれまでも多数報告されているが^{5,6,13-17)}、初磁化曲線と磁区構造との詳細を明らかにすることは、Nd-Fe-B 熱間加工磁石の優れた諸特性を理解する上で重要である。

本研究では、SPRing-8 BL25SU で開発された走査型軟 X 線磁気円二色性(X-ray magnetic circular dichroism, XMCD)顕微分光装置を用いて磁区観察を行った^{18,19)}。本装置の特徴として、最大 8 T の強磁場を印加して 100 nm 以下の高空間分解能で磁区観察が可能である。さらに、磁気力顕微鏡や磁気光学効果顕微鏡とは異なり、X 線吸収により像を得るために表面凹凸の大きな破断表面でも観察可能という特徴を有する。これは観察の際に研磨などが不要であり、研磨ダメージなどの影響を受けずに評価・観察ができるため²⁰⁾、磁性材料研究において極めて重要な評価手法であると言える。

本研究では、Nd-Fe-B 熱間加工磁石に対して XMCD 顕微鏡による詳細な磁区観察を行い、初磁化曲線および微細組織との相関について調べた。その結果、実際の磁化反転挙動は従来の理解とは大きく異なることがわかった。さらに同一観察領域における減磁過程の磁区構造についても調べ、初磁化過程と同一のピニングサイトの存在を複数確認することができた。

2. 実験方法

Nd-Fe-B 熱間加工磁石は反磁場の影響を抑制するため、機械研磨により幅 0.5 mm、長さ 5 mm のピラー形状(長軸 // c -軸)に加工した。ピラー長軸方向の反磁場係数は凡そ 0.02 と見積もれる。磁化曲線は c -軸方向に最大印加磁場 2.5 T で振動試料型磁力計(VSM)にて測定した。

XMCD 顕微鏡測定は、ピラー形状試料を高真空($\sim 3 \times 10^{-6}$ Pa)のサブチャンバー内で c -面に沿って破断後、すみやかに超高真空($< 5 \times 10^{-7}$ Pa)のメインチャンバーに移送して行った。破断後の試料の長さは 3.5 mm であり、反磁場係数は凡そ 0.03 である。Fe L_3 (707.9 eV)吸収端での全電子収量法

で測定を行い、最大印加磁場は 3 T とした。この場合の信号検出深さは約 1.2 nm であり、極めて表面敏感である²¹⁾。1 スキャンでの視野は約 30 μm 角である。本装置では磁場印加しながらの測定が可能であるが、この場合は熱活性により磁化反転が進行してしまう、いわゆる磁気余効の影響のため、XMCD 像取得中に磁区構造が不連続に変化することがある。これを防ぐため、今回の測定は、磁場をゼロに戻した残留磁化状態で行った。XMCD 像と同時に取得される X 線吸収像から微細組織像が得られるが¹⁸⁾、Nd-Fe-B 熱間加工磁石では粒径が小さいために粒子形状などは明瞭ではない。そのため、測定終了後に耐酸化層として Ta 10 nm をスパッタ成膜した後装置から取り出し、同一視野領域の微細組織観察を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて行った。

磁化曲線計測および磁区像観察はすべて室温で行った。また、今回は Nd-Fe-B 熱間加工磁石の原料粗粉境界を含まない領域を XMCD 観察対象としている。

3. 実験結果および考察

3.1 磁化曲線

Fig. 1 に Nd-Fe-B 熱間加工磁石の磁化曲線を示す。Fig. 1 (a)の磁化曲線は非常に良い角型性を示しており、保磁力は $\mu_0 H_c = 1.9$ T である。2 T を超えた領域での磁化曲線の歪みは電磁石の鏡像効果によるものである。Fig. 1 (b)は初磁化曲線である。今回の XMCD 測定ではすべて残留磁化状態で測定を行っており、それに対応させるために残留磁化での初磁化曲線を測定した。これは黒線で示すように、所定の値まで磁場を印加してゼロ磁場に戻す作業を繰り返し測定したものである。つまり黒線の外周部が通常の初磁化曲線に対応し、残留磁化の値をプロットした赤線が残留磁化による初磁化曲線である。以下では、前者を初磁化曲線、後者を残留初磁化曲線と呼ぶことにする。

得られた初磁化曲線では、Nd-Fe-B 熱間加工磁石でこれまでの報告と同様に、磁場の低い方から順に、急峻な立ち上がり領域、プラトー領域、飽和に至る領域と 3 段階からなるステップ形状が確認できる。これら領域を Fig. 1 (b)において色分けしたように領域 A、領域 B、領域 C とすると、領域 A では多磁区粒子内部での磁壁移動、領域 C は単磁区粒子の磁化反転に分類されると考えられ、領域 B でのプラトー領域の磁化の大きさが熱消磁状態における多磁区/単磁区粒子の割合に相当すると考えられてきた。その考えに従うと今回の試料では約半数の粒子が多磁区状態となっていると予想される。

次に、赤線で示した残留初磁化曲線を見ると、領域 A、領域 B で連続的な磁化変化が見られており、領域 C はほぼ初磁化曲線に一致している。この初磁化曲線と残留初磁化曲線の差は、初磁化曲線では磁化変化の可逆成分と不可逆成分を含むのに対して、残留初磁化曲線では不可逆成分のみであることに起因している。つまり多磁区粒子内部での磁壁移動を考えると、磁場印加により磁壁は粒子端部まで移動して消滅することで各粒子が飽和するが、磁壁が完全に消滅しなかった粒子では残留磁化状態で再び多磁区化する。この過程が領域 A、領域 B で見られており、多磁区粒子の飽和過程が連続的

にこの領域で生じているものと理解できる。

3.2 初磁化過程の XMCD 測定

熱消磁試料の超高真空下で得た破断表面の XMCD 像を Fig. 2(a)に示す。信号強度によって赤、青に色分けしたものであり、明瞭な迷路状磁区が観測されている。図中の白枠領域を拡大したものを Fig. 2(b)に、同一視野領域の SEM 像を Fig. 2(c)に示す。磁区幅は凡そ $1\mu\text{m}$ 程度であり、SEM 像から見積もった平均粒径は 260nm であった。したがって、各磁区の幅方向に 4-5 個程度の粒子が存在していることがわかる。磁場を印加して磁区構造の変化を観測したが、各磁場で

の視野領域全体の XMCD 信号をプロットすることで、Fig. 3 の青線で示すような磁化曲線が得られる。赤線は Fig. 1(b)に示したのと同じ VSM で測定した残留初磁化曲線である。両者は概ね一致しており、バルク内部での磁区構造を良く反映した測定結果が得られていることが示される。

次に、Fig. 4 に各磁場印加後の XMCD 像を示す。観察領域は Fig. 2(b)と同じである。なお、ここでは SEM 像より粒界をトレースした結果を重ねた。その結果、Fig. 4(a)の熱消磁状態では大部分の磁壁が粒界に沿っている、つまり粒界でピンニングされた状態であることが確認できる。熱消磁状態であっても、磁壁エネルギーを下げるように粒界に沿って磁壁

Fig. 1 (a) Major and (b) initial magnetization curves of the Nd-Fe-B hot-deformed magnet. The initial magnetization curve includes recoil process. Red circles in (b) are the remanent initial magnetization curve.

Fig. 2 (a) XMCD image of the thermally demagnetized Nd-Fe-B hot-deformed magnet. (b) The enlarged XMCD image of the box is with white line in (a). (c) SEM image of the same area of (b).

が形成されているものと理解される。その一方で、明らかに粒内を磁壁が貫通した多磁区粒子も数多く確認できる。これら多磁区粒子を緑線で囲った。先の議論において初磁化曲線のプラトー領域の磁化の値より、未反転粒子のうちで約半数が多磁区状態と推定されたが、緑線で囲った多磁区粒子は明らかにそこまで多くはない。Fig. 4(b), Fig. 4(c), Fig. 4(d)は

Fig. 3 Remanent initial magnetization curves of the Nd-Fe-B hot-deformed magnet from VSM and XMCD measurements.

それぞれ磁場 0.45 T, 1.2 T, 1.95 T 印加した結果であり、Fig. 1(b)に示した領域 A, 領域 B, 領域 C にそれぞれ対応している。磁場が増加すると磁壁移動が進行していく様子が確認できるが、特筆すべきは多磁区粒子も磁壁移動に合わせて場所を変えて全領域で存在していることである。

従来の描像では、多磁区粒子と単磁区粒子は異なる反転挙動を示し、個々の粒子ごとの磁化反転の集合体が想定されてきた。しかしながら、現実には Fig. 4 に示される通り、磁壁は多数の粒子を経由しながら磁場印加に伴って移動していく。したがって、磁壁移動の進行に合わせて次々と場所を変えていくことになる。

各磁場での多磁区粒子と単磁区粒子数をカウントした結果を Fig. 5 に示す。ここで単磁区粒子は、磁場印加による増加の様子を知りたいため、正の磁化を持つ赤色単磁区粒子のみをカウントした。この単磁区粒子数の磁場による変化は、Fig. 3 の XMCD 曲線に良く対応しており、磁化反転の大半は単磁区粒子によるものであることがわかる。一方、多磁区粒子数は単磁区粒子に比べて非常に少ない数のまま、磁場増加に対して単調に減少していくが、領域 C においても残存している。粒子数と併せて、対応する面積でもプロットした。粒子数でのプロットよりも多磁区粒子の割合が増加しており、これは比較的サイズの大きな粒子が多磁区化しやすいことを意味している。

次に負の磁化を持つ青色磁区領域に着目して、磁場に対して小さくなっていく様子を Fig. 6 に図示した。各磁場での反転した領域ごとに色分けしてあり、青色から赤色領域に向

Fig. 4 XMCD images of the Nd-Fe-B hot-deformed magnet for (a) thermally demagnetized state and after applying the magnetic field of (b) 0.45 T, (c) 1.2 T, and (d) 1.95 T, respectively. Black line shows the grain boundary traced from the SEM image shown in Fig. 2(c). Green line shows the grain of multi-domain state.

かって磁壁が移動し、濃い赤色領域が最後まで磁区が残った場所である。最後まで磁区が残存する領域はピンング力が強い領域と推定できるが、特に微細組織において構造上の特異性などは今回の観察からは確認できなかった。

ここまでの結果を元に、改めて初磁化曲線のステップ形状について考察する。従来の多磁区粒子と単磁区粒子が個々に磁化反転する描像とは異なり、連続した磁壁移動によって磁化反転が進行しており、領域 A では磁壁が粒子端部で消失しない粒子が多く残存するが、領域 B ではそれらの粒子が少しずつ数を減らしていく。領域 C においては複数粒子を跨いで一気に磁壁移動が進行する、と理解できる。

Fig. 5 Number of the single- and multi-domain particles as a function of applied field $\mu_0 H$ for the initial magnetization process. Open marks are the corresponding areas.

3.3 減磁過程の XMCD 測定

Fig. 7 に 3 T で飽和後の減磁過程における XMCD 像を示す。-1 T では非常に少ないが粒子単位で反転領域が形成されはじめ、-1.2 T では逆磁区の樹状パターンが形成されるとともに、粒子単位での磁化反転も増加している。-1.7 T では観察領域の大半で磁化反転が進み、これまでとは逆に樹状パターンの残留磁区と粒子単位での未反転領域が残り、それらが消失していくことで飽和に近づく過程をとっている。Fig. 7(e) は同一領域の X 線吸収像であり、樹状パターンが形成された領域に組織的な特異性は見られていない。この結果から言えることは、保磁力に比べて十分に低い磁場でも粒子単位の局所的な磁化反転が生じており、保磁力に近づくにつれて少しずつ広がっていく。そして、保磁力近傍において複数粒子を跨いだ磁壁移動が一気に進展する、という磁化過程であり、初磁化曲線の領域 C の挙動は、減磁過程における保磁力近傍と同様と理解できる。

減磁過程における XMCD 信号から得た磁化曲線を Fig. 8 に示す。比較のために VSM による減磁曲線も併せて示している。ここで、VSM の減磁曲線は、残留初磁化曲線と同様に、減磁過程における残留磁化をプロットしたものである。Fig. 3 の初磁化過程の場合とは異なり、VSM と XMCD の減磁曲線は大きく異なっており、XMCD 曲線の方が減磁が早く進行している。この原因は現時点では明らかではないが、可能性の 1 つとして表面反磁場の影響を挙げることができる。初磁化過程では細かい磁区が均一に分散しているため表面反磁場の影響を比較的受けにくいと推察されるが、減磁過程では飽和状態から出発して大きな磁区が形成されているため、表面反磁場の影響を受けやすいと考えられる。そのため、減磁過程においては、表面と内部とで磁区構造が異なっているのかもしれない。また観察エリアが限定されているため、減

Fig. 6 Sequential change of domain wall displacement with increasing the applied magnetic field from the thermally demagnetized state to 2.5 T. Black line shows the grain boundary traced from the SEM image shown in Fig. 2(c). Green circles are the identical persisted domains near saturation with the demagnetization process shown in Fig. 9.

Fig. 7 XMCD images of the Nd-Fe-B hot-deformed magnet for demagnetizing process. After positive saturation with applying the magnetic field of 3 T, demagnetization fields are (a) -1 T, (b) -1.2 T, (c) -1.7 T, and (d) -2 T, respectively. (e) X-ray absorption image of the same area.

Fig. 8 Remanent demagnetization curves of the Nd-Fe-B hot-deformed magnet from VSM and XMCD measurements.

磁過程の大きな磁区の局所的な挙動を観測している可能性も考えられる。

Fig. 6 と同様に、減磁過程における各磁場での磁化反転の進行の様子を Fig. 9 に図示した。比較を行うため、Fig. 6 と同一領域とした。減磁過程においても、最後まで磁区が残存するピニング力の強い領域が分布している様子がわかる。初磁化過程の場合と比較すると、減磁過程では磁区サイズが大きいために、磁壁の経路によって必ずしも磁区が残存領域が

初磁化過程とは一致していないものの、緑線で囲んだように複数の場所で一致していることが確認できた。

4. ま と め

本研究では、Nd-Fe-B 熱間加工磁石の初磁化過程を中心に XMCD による詳細な磁区観察ならびに微細組織との相関を調べ、さらに減磁過程との相関についても調べた。

Nd-Fe-B 熱間加工磁石の初磁化曲線ではステップ状の形態が広く観測されており、これまでは前半が多磁区粒子、後半が単磁区粒子による磁化反転と理解されてきた。しかしながら、本研究を通じて明らかになったことは、このような従来の描像とは異なり、現実には連続した磁壁移動によって磁化反転が進行し、前半部分では粒子端部で磁壁が消失しない粒子が残存し、後半に向けてその数が徐々に少なくなり、後半部分では複数粒子を跨いで磁壁移動が一気に進行する、というものであった。減磁過程においては保磁力より十分に低い磁場領域から粒子単位での磁化反転が生じ、徐々に樹状パターンの逆磁区へと成長し、保磁力近傍において複数粒子を跨いで一気に磁壁移動が進行する様子を確認した。また初磁化過程と減磁過程において、複数の個所で最後まで磁区が残存する、つまり磁壁ピニングの強い領域が一致していることも確認できた。

軟 X 線 MCD 顕微分光測定は JASRI 課題番号 2018B2099 ならびに 2018B1026 として SPring-8 BL25SU にて実施された。また本研究は、文部科学省元素戦略磁性材料研究拠点(課題番号 JPMXP0112101004)ならびに文部科学省人・環境

Fig. 9 Sequential change of domain wall displacement with the demagnetization field changing from -1.2 T to -2 T . Black line shows the grain boundary traced from the SEM image shown in Fig. 2(c). Green circles are the identical persisted domains near saturation with the initial magnetization process shown in Fig. 6.

と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンスの助成を受けて実施されたものである。

文 献

- 1) S. Sugimoto: *J. Phys. D* **44** (2011) 064001.
- 2) R.W. Lee: *Appl. Phys. Lett.* **46** (1985) 790-791.
- 3) R.K. Mishra: *J. Appl. Phys.* **62** (1987) 967-971.
- 4) H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, S. Nagashima, M. Yano, T. Shoji, A. Kato, T. Schrefl and K. Hono: *Acta Mater.* **61** (2013) 6622-6634.
- 5) J. Liu, H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, K. Hioki, A. Hattori, T. Schrefl and K. Hono: *Acta Mater.* **61** (2013) 5387-5399.
- 6) K. Hioki, A. Hattori and T. Iriyama: *J. Magn. Soc. Jpn.* **38** (2014) 79-82.
- 7) T. Yomogita, S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, K. Hono, T. Akiya, K. Hioki and A. Hattori: *J. Magn. Magn. Mater.* **447** (2018) 110-115.
- 8) S. Okamoto, R. Goto, N. Kikuchi, O. Kitakami, T. Akiya, H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, K. Hono, K. Hioki and A. Hattori: *J. Appl. Phys.* **118** (2015) 223903.
- 9) K. Miyazawa, S. Okamoto, T. Yomogita, N. Kikuchi, O. Kitakami, K. Toyoki, D. Billington, Y. Kotani, T. Nakamura, T. Sasaki, T. Ohkubo and K. Hono: *Acta Mater.* **162** (2019) 1-9.
- 10) S. Okamoto *et al.*: *Acta Mater.* **178** (2019) 90-98.
- 11) T. Zhang, F. Chen, Y. Zheng, H. Wen, L. Zhang and L. Zhou: *Scr. Mater.* **129** (2017) 1-5.
- 12) H. Sepehri-Amin, Y. Une, T. Ohkubo, K. Hono and M. Sagawa: *Scr. Mater.* **65** (2011) 396-399.
- 13) T. Morita: *DENKISEIKO* **85** (2014) 91-95.
- 14) D.C. Crew, L.H. Lewis and V. Panchanathan: *J. Magn. Magn. Mater.* **231** (2001) 57-64.
- 15) K. Khlopkov, O. Gutfleisch, D. Hinz, K.-H. Müller and L. Schultz: *J. Appl. Phys.* **102** (2007) 023912.
- 16) J. Thielsch, H. Stopfel, U. Wolff, V. Neu, T.G. Woodcock, K. Güth, L. Schultz and O. Gutfleisch: *J. Appl. Phys.* **111** (2012) 103901.
- 17) K. Hioki, T. Morita, A. Hattori and T. Iriyama: *DENKISEIKO* **86** (2016) 83-92.
- 18) Y. Kotani, Y. Senba, K. Toyoki, D. Billington, H. Okazaki, A. Yasui, W. Ueno, H. Ohashi, S. Hirose, Y. Shiratsuchi and T. Nakamura: *J. Synchrotron Radiat.* **25** (2018) 1444-1449.
- 19) D. Billington, K. Toyoki, H. Okazaki, Y. Kotani, T. Fukagawa, T. Nishiuchi, S. Hirose and T. Nakamura: *Phys. Rev. Mater.* **2** (2018) 104413.
- 20) T. Nakamura, A. Yasui, Y. Kotani, T. Fukagawa, T. Nishiuchi, H. Iwai, T. Akiya, T. Ohkubo, Y. Gohda, K. Hono and S. Hirose: *Appl. Phys. Lett.* **105** (2014) 202404.
- 21) B.H. Frazer, B. Gilbert, B.R. Sonderegger and G. De Stasio: *Surf. Sci.* **537** (2003) 161-167.